

ชื่อโครงการ การเตรียมโซเดียมซิลิกาเตตจากเปลือกข้าวกลับ  
 Preparation of Sodium Silicate from Rice Husk Ash

ชื่อผู้วิจัย จุฑาทิพย์ นมะหุต และรัตนา สนั่นเมือง

หน่วยงานที่สังกัด ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ 055 261000-4 ต่อ 3436

ได้รับเงินอุดหนุนการวิจัยสาขา เคมี

งบประมาณรายได้ประจำปี 2550

จำนวนเงิน 50,000 บาท ระยะเวลาทำการวิจัย 1 ปี

ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2549 ถึง 30 พฤศจิกายน 2550

## บทคัดย่อ

การเตรียมโซเดียมซิลิกาเตตโดยทั่วไป วัตถุดิบที่ใช้เป็นแหล่งซิลิกาส่วนมากเป็นทราย ทรายแก้ว และคอร์ท ซึ่งในเด้อเกลบก็มีซิลิกาเป็นองค์ประกอบอยู่สูงมาก ดังนั้นเด้อเกลบน่าจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบในการเตรียมโซเดียมซิลิกาเตตได้ ซึ่งเป็นการเพื่อมุ่ดค่าเด้อเกลบข้าว โดยทั่วไปเด้อเกลบเหล่านี้ ส่วนมากมักนำไปเผาเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง เด้อเกลบที่ได้มีการนำไปผสมกับดินเพื่อใช้ในการทำปู Luk นอกจากนี้ยังนำไปอัดเป็นแท่งได้ถ่านอัดแท่ง ดังนั้น การนำเด้อเกลบไปผลิตโซเดียมซิลิกาเตต จึงเป็นทางเลือกของการนำเด้อเกลบไปใช้ประโยชน์ได้อีกทางหนึ่ง

จากการศึกษาการเตรียมสารละลายโซเดียมซิลิกาเตต จากเด้อเกลบดำและเด้อเกลบขาว ซึ่งมีเปอร์เซ็นต์ซิลิกาเท่ากับ 84.90% และ 96.92% ตามลำดับ ได้นำเด้อเกลบดำและเด้อเกลบขาวมาทำปฏิกิริยากับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ โดยใช้กระบวนการ reflux พบร้าอัตราส่วนที่เหมาะสม

ของ  $\text{SiO}_2$  :  $\text{NaOH}$  :  $\text{H}_2\text{O}$  คือ 1 : 2 : 22 และเวลาที่เหมาะสมที่ใช้ในการ Reflux คือ 60 นาที โดยกรณ์ใช้ถ้วยแกลบคำเป็นวัตถุดิบในการเตรียมสารละลายโซเดียมซิลิกา พบว่าได้ %  $\text{SiO}_2$  เพ่ากับ 6.35% และ % conversion ของ  $\text{SiO}_2$  เพ่ากับ 41.64% ที่สภาวะข้างต้น ส่วนกรณ์ใช้ถ้วยแกลบขาว เป็นวัตถุดิบในการเตรียมสารละลายโซเดียมซิลิกา พบว่าได้ %  $\text{SiO}_2$  และ % conversion ของ  $\text{SiO}_2$  มากกว่ากรณ์ใช้ถ้วยแกลบคำเป็นวัตถุดิบ 2.3 เท่า และ 1.8 เท่า ตามลำดับ โดยได้ %  $\text{SiO}_2$  เพ่ากับ 14.65% และ % conversion ของ  $\text{SiO}_2$  เพ่ากับ 73.22% ที่สภาวะข้างต้น

### Abstract

Generally, for sodium silicate preparation, the raw materials of silica source are sand, quartz sand, and quartz. Rice husk ash also contains high silica. Then, it is possible to use this ash as a material for sodium silicate preparation. This would be raising the value of rice husk. Normally, these rice husks are burnt and used for fuel. Rice husk ash could be mixed with soil and using in agricultural. Furthermore, it could be compressed into charcoal bars. Therefore, using rice husk ash to produce sodium silicate is the other useful application.

In this study, sodium silicate solution was prepared from black and white rice husk ash containing silica 84.90% and 96.92%, respectively. They were reacted with sodium hydroxide by reflux process. It was found that the suitable ratio of  $\text{SiO}_2$  :  $\text{NaOH}$  :  $\text{H}_2\text{O}$  is 1 : 2 : 22 and the suitable reflux time is 60 minutes. In the case of using black rice husk ash as a raw material for sodium silicate preparation, it was found that 6.35 %