

บทที่ 2

วิธีการทดลอง

ในบทนี้จะกล่าวถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง วัสดุที่ใช้ในการทดลอง ขั้นตอนการเตรียมวัสดุ ที่ใช้ในการทดลอง วิธีการทดลอง และขั้นตอนการทดสอบการรับแรงดึง แรงอัด และโมดูลัสยืดหยุ่นในคอนกรีต ก่อนที่จะทำการทดลองต้องมีการเตรียมอุปกรณ์และวัสดุที่ใช้ให้พร้อม เพื่อที่จะดำเนินการทดลองได้ทันทีและสามารถช่วยทำให้ระบบการคำนวณงานในการทำโครงการวิจัยนี้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้ อีกทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่เตรียมไว้จะต้องได้มาตรฐานและทำการทดลองเป็นขั้นตอน จะทำให้ผลการทดลองมีประสิทธิภาพ

2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

- 2.1.1 เครื่องชั่งเทคนิค 3 ตำแหน่ง ยี่ห้อ Mettler Toledo รุ่น PB 302 ผลิตจากประเทศไทยเชอร์แลนด์
- 2.1.2 ภาชนะลูมิเนซิส
- 2.1.3 ตู้อบ ยี่ห้อ SHELLAB รุ่น 1390 FX ผลิตจาก ประเทศอเมริกา
- 2.1.4 เครื่องขยายตัวแต่งร่องร่องหิน ของบริษัท ENDECOTTS รุ่น EFL 2000/2 ผลิตจากประเทศไทย อังกฤษ
- 2.1.5 ตะแกรงร่องหิน ของบริษัท ENDECOTTS รุ่น EFL 2000/2 ผลิตจากประเทศไทย อังกฤษ
- 2.1.6 ชุดทดสอบการยุบตัวของคอนกรีต ของบริษัท SOIL TESTING SIAM (STS) ผลิตจากประเทศไทย
- 2.1.7 เหล็กตัว สำหรับดำเนินแบบทรงกระบอก
- 2.1.8 แบบทรงกระบอก เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.15 เมตร สูง 0.30 เมตร ผลิตจากประเทศไทย
- 2.1.9 ชุดทดสอบกำลังดึง ยี่ห้อ TECHNOTEST ผลิตจากประเทศไทย อิตาลี
- 2.1.10 ชุดทดสอบกำลังดึง ยี่ห้อ TECHNOTEST ผลิตจากประเทศไทย อิตาลี

2.1.11 Dial Gauge ชี้ห้อ STOSSGESCHUTZT ผลิตจากประเทศเยอรมัน ค่าความละเอียด 0.001 มม.

2.1.12 ไม้แบบ Pan ชี้ห้อ Controls รุ่น C0 197/A ผลิตจากประเทศอิตาลี

2.2 วัสดุที่ใช้

2.2.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ตราช้าง ผลิตจากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประเทศไทย แต่ละถุงมีน้ำหนัก 50 กิโลกรัม บรรจุในถุงกระดาษเสริมพลาสติกกันความชื้น ไม่มีรอยร้าว และถูกเก็บไว้ในที่แห้ง ปูนซีเมนต์ที่นำมาใช้นั้นต้องมีเม็ดละเอียดไม่ขับตัวกันเป็นก้อน

2.2.2 ทราย จาก บ่อตก บ้านวังเบ็ค อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

2.2.3 หิน จาก จังหวัด อุตรดิตถ์

2.2.4 น้ำ จากน้ำประปาที่สะอาด ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ที่ห้องปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

2.3 การเตรียมวัสดุ

2.3.1 ทราย

ทราย จากบ่อน้ำ ที่ บ้านวังเบ็ค อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก นำมาล้างให้สะอาดด้วยน้ำ โดยดูจากสีของน้ำที่ล้างทราย ให้มีความใสสะอาด แล้วนำไปผึ่งแดดให้ทรายอยู่ในสภาพะอ่อนตัวผิวแห้ง แต่ในบางครั้งทรายที่เก็บอาจอยู่ในสภาพะเปียกน้ำไปเก็บไว้ในถังพลาสติก ปิดฝ่าให้สนิท ก่อนที่จะทำการผสมคอนกรีตทุกครั้งจะต้องนำทรายที่จะใช้มาหาคำอัตราการคุณซึ่งเพื่อทำการปรับลดน้ำที่จะใช้ในการผสมคอนกรีตในแต่ละครั้ง เพื่อที่จะได้สามารถควบคุมคุณภาพของคอนกรีตที่ได้ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

2.3.2 หิน

หิน จากจังหวัด อุตรดิตถ์ ใช้หินขนาด $3/8 \frac{1}{2} \frac{3}{4}$ นิ้ว นำมาล้างให้สะอาดด้วยน้ำแล้วนำไปผึ่ง แครคให้หินที่ได้ออยู่ในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง แล้วจึงนำไปเก็บไว้ในถุงคำแล้วมัดปากถุง ก่อนที่จะนำหินมาใช้ผสมทุกครั้งจะต้องมีการนำหินที่ได้มาหาค่า ความถ่วงจำเพาะ ค่าการดูดซึม ทุกครั้ง เพื่อที่จะสามารถควบคุมคุณภาพของคอนกรีตที่ได้ให้อยู่ในมาตรฐานเดียวกัน

2.3.3 เถ้าloy

ถ้าloyที่นำมาใช้นั้นนำมาจาก แหล่งแม่น้ำ ซึ่งเป็นการผลิตภัณฑ์จากการกระบวนการผลิต กระแสไฟฟ้า ในการเก็บถ้าloyนั้นต้องเก็บในสภาวะที่แห้ง ปราศจากความชื้น โดยเก็บไว้ในถุงคำมัดปากถุงแล้วนำถุงคำน้ำเก็บไว้ในถังพลาสติกอีกชั้นหนึ่ง

2.3.4 ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ ตราช้าง ผลิตจาก บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) โดยการเก็บปูนซีเมนต์นั้น ต้องเก็บในสภาวะที่แห้ง ไม่มีความชื้น เพื่อที่ปูนซีเมนต์จะได้ไม่เกิดจากจับตัวเป็นก้อน

2.4 วิธีทำการทดสอบ

ก่อนที่จะทำการผสมคอนกรีตในแต่ละครั้งนั้นต้องมีการทดสอบหาค่าต่างๆ ของวัสดุที่ใช้ในการผสมคอนกรีตทุกครั้ง ในการหาค่าต่างๆนั้นต้องหาค่าวิธีดังต่อไปนี้

2.4.1 การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะการดูดซึมน้ำและความชื้นของทราย

- (ค่าต่างๆ และสูตรการคำนวณอยู่ใน ภาคผนวก)

2.4.1.1 นำทรายมาประมาณ 1000 กรัม ที่ต้องการทดสอบมาเทลงในกรวยโลหะจนเต็ม แล้วใช้เหล็กกระถุง กระถุง 25 ครั้ง จากนั้นยกกรวยขึ้นในแนวตั้ง ถ้าพบว่าทรายยุบตัวลงเล็กน้อยแสดงว่าทรายอยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง (SSD) แต่ถ้าไม่มีการยุบตัวต้องผึงให้ทรายแห้งก่อนแล้วทำการทดสอบใหม่

2.4.1.2 เททรายลงในกระบอกตวงจำนวน 500 กรัม แล้วเติมน้ำให้ถึงจุดประมาณ 450 มล.

2.4.1.3 นำกระบอกตวงที่ได้ไปเขย่าໄลฟองอากาศแล้วเติมน้ำเป็นที่ระดับ 500 มล.

2.4.1.4 ชั่งน้ำหนักกระบอกตวง ทรายและน้ำทั้งหมด บันทึกค่า

2.4.1.5 เททรายออกในถาด แล้วนำไปอบที่อุณหภูมิ 110-115 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 24 ชม. จากนั้นทิ้งไว้ให้เย็นประมาณ 1 ถึง 1.5 ชั่วโมง แล้วชั่งท่าน้ำหนักแห้ง

2.4.1.6 ชั่งท่าน้ำหนักของกระบอกตวงที่มีน้ำที่ระดับ 500 มล. ที่อุณหภูมิ 8 องศาเซลเซียส

2.4.1.7 คำนวณหาค่าความถ่วงจำเพาะที่แท้จริง ความถ่วงจำเพาะที่สภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง และร้อยละการดูดซึม

2.4.1.8 นำทรายที่เก็บไว้ในถุงมา 2 จุด ใส่กระป่องอลูมิเนียมชั่งนำหนักรวมกระป่อง บันทึกค่าน้ำหนักทั้ง 2 กระป่อง (เขียนสัญลักษณ์ไว้ที่ข้างกระป่อง)

2.4.1.9 นำทรายที่ได้จากข้อที่แล้วไปอบที่อุณหภูมิ 110 ถึง 115 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชม.

2.4.1.10 นำทรายออกมากดตื้ออบแล้วทิ้งไว้ให้เย็นเป็นเวลา 1 ถึง 1.5 ชม. แล้วนำมาชั่งนำหนักโดยชั่งรวมกระป่อง บันทึกค่าน้ำหนักทรายแห้งและกระป่อง

2.4.1.11 เททรายออกจากระป่อง แล้วชั่งนำหนักกระป่องเปล่า บันทึกค่าน้ำหนักกระป่องเปล่า แล้วคำนวณหาค่าความชื้นเฉลี่ย

2.4.2 การทดสอบการหาความถ่วงจำเพาะการดูดซึมน้ำและความชื้นของหิน

- (ค่าต่างๆ และสูตรการคำนวณอยู่ใน ภาคผนวก)

2.4.2.1 นำตัวอย่างหินที่เก็บไว้ในถุงไปอบในเตาอบที่อุณหภูมิ 110 ถึง 115 องศาเซลเซียส แล้ว ทิ้งไว้ 1 ถึง 3 ชม.

2.4.2.2 จากนั้นนำหินไปแข็งเป็นเวลา 24 ชม.

2.4.2.3 ทำให้หินอยู่ในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง โดยนำหินแต่ละก้อนมาเช็คด้วยผ้าที่สะอาด ให้น้ำ เกาะตามผิวของหิน โดยสังเกตจากการที่นำหินขึ้นส่องกับแดด จะมีฟล์มมีน้ำเคลือบอยู่ที่ผิวหิน แล้วจึงซึ่งหินในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง บนเครื่องซึ่งในอากาศ

2.4.2.4 เทหินที่ซึ่งในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง ลงในตะกร้าคลวคเหล็ก แล้วนำไปซึ่งน้ำหนักในน้ำ โดยใช้เครื่องซึ่งสปริง

2.4.2.5 จากนั้นนำหินที่ซึ่งในน้ำไป อบที่เตาอบที่อุณหภูมิ 110 ถึง 115 องศาเซลเซียส เป็นเวลา 24 ชม. แล้วจึงนำออกมากทิ้งไว้ให้เย็น เป็นเวลา 1 ถึง 3 ชม. แล้วนำไปซึ่งน้ำหนัก


2.4.2.6 คำนวณหาค่าความถ่วงจำเพาะที่สภาวะอิ่มตัวผิวแห้ง และร้อยละการดูดซึมน้ำของหิน

2.4.2.7 นำหินตัวอย่างมาซึ่งรวมน้ำหนักถ้า บันทึกค่า จากนั้นนำหินไปอบที่อุณหภูมิ 110 ถึง 115 องศาเซลเซียส ทิ้งไว้ 24 ชม.

2.4.2.8 นำหินที่อบแห้งแล้ว ทิ้งไว้ให้เย็นเป็นเวลา 1 ถึง 3 ชม. แล้วนำไปซึ่งน้ำหนักหินแห้ง แล้วคำนวณหาค่าความชื้นของหิน

หลังจากได้เตรียมค่า ความถ่วงจำเพาะของทราย และหิน และค่าการดูดซึมน้ำได้ของทราย และหินเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็เริ่มทำการคำนวณอัตราส่วนผสมของคอนกรีต แล้วจึงทำการผสมคอนกรีต ตามรายการคำนวณในทุกๆกรณี คือ คอนกรีตธรรมชาติ W/C 0.5 ทึ้การรับแรงดึง แรงอัด และค่าโมดูลัส ความยืดหยุ่น , คอนกรีตผสมถ้าโดย W/C 0.5 และ 0.6 ทึ้การรับแรงดึง แรงอัด และค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น เมื่อผสมคอนกรีตเสร็จแล้ว นำคอนกรีตไปปูมานถึงระยะเวลาที่กำหนดคือที่ 28 วัน ในทุกๆกรณี แล้วจึงนำคอนกรีตขึ้นมาทดสอบเพื่อหาค่า การรับแรงดึง การรับแรงอัด และค่าโมดูลัสความยืดหยุ่น ซึ่ง ค่าต่างๆที่กล่าวมานี้มีวิธีทำการทดลองได้ต่อไปนี้

1) ขั้นตอนการพัฒนาองค์กร



จากขั้นตอนดังที่ได้กล่าวไว้ องค์กรที่จากการพัฒนาอยู่ในไปทศสูบหาค่าการรับกำลังคึ่ง กำลังอัด และค่าไมคุลล์ของความยืดหยุ่นต่อไป เป็นตารางสรุปสัดส่วนพัฒนาองค์กรในทุกๆ กรณี

2) ตารางแสดงอัตราส่วนผสมคอนกรีต

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงอัตราส่วนผสมคอนกรีต

ขนาดหิน	อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสาน	อัตราส่วนผสม (% by weight)			
		ซีเมนต์	หิน	ทราย	น้ำ
หิน(3/8")	0.50	17.5973	45.3893	28.2546	8.7588
หิน(3/8")	0.60	18.0715	43.8832	27.2220	10.8232
หิน(1/2")	0.50	17.6313	45.1024	28.3022	8.9641
หิน(1/2")	0.60	18.1093	43.5934	27.2779	11.0194
หิน(3/4")	0.50	17.7360	44.6213	28.4773	9.1655
หิน(3/4")	0.60	18.2265	43.1114	27.4317	11.2304

หมายเหตุ : ถ้าหักอัตราส่วนเพลารอยต่อซีเมนต์ที่ 10% 20% และ 30% โดยนำหักก ใช้แทนที่ซีเมนต์

2.4.3 การทดสอบหาค่าการรับแรงดึงของคอนกรีต

2.4.3.1 เตรียมแบบทรงกระบอก โดยการหาน้ำมันที่เบน เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตติดกับแบบหล่อ

2.4.3.2 เตรียมวัสดุที่ใช้ในการทดสอบคอนกรีตตามที่ได้กำหนดไว้

2.4.3.3 เทหินและทรายลงในเครื่องไม่ผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 15 วินาที แล้วหยุดเครื่องไม่จากนั้นนำปูนซีเมนต์(ในบางกรณีรวมถึง เถ้าโลย)ที่เตรียมไว้เทลงในเครื่องไม่ และเทน้ำ 10% จากปริมาณน้ำที่ใช้ในการทดสอบเพื่อจากกันไม่ให้ปูนซีเมนต์ฟุ้งกระจาย เปิดเครื่องไม่ให้มีปูนซีเมนต์และหิน ทราย น้ำให้เข้ากันเป็นเวลา 15 วินาที จากนั้นจึงค่อยๆเทหน้าในส่วนที่เหลือลงไปในเครื่องไม่ภายในเวลา 20 วินาที โดยไม่ต้องหยุดเครื่องไม่ โดยผสมคอนกรีตให้เข้ากันเป็นเวลา 3 นาที แล้วจึงหยุดเครื่องไม่ เริ่มนับเวลาหลังจากที่เทน้ำส่วนที่เหลือ เทคอนกรีตลงในระบบ

2.4.3.4 นำคอนกรีตส่วนหนึ่งมาทำการทดสอบการหาค่าขุบตัว (Slump Test) ตามมาตรฐาน ASTM C 143 บันทึกค่าการขุบตัว

2.4.3.5 เทคอนกรีตลงในแบบหล่อเป็น 3 ชั้น ชั้นละประมาณ 15 เซนติเมตร แต่ละชั้นใช้เหล็กตัวกระทุ้งให้ทั่วแบบจำนวน 25 ครั้ง ในการกระทุ้งในแต่ละครั้งนั้นจะต้องกระทุ้งเหล็กตัวให้ลงไปท่ากับความหนาของชั้นที่ใส่ลงไปใหม่

2.4.3.6 ตกแต่งผิวคอนกรีตให้เรียบร้อยด้วยเกรียง แล้วทิ้งไว้ 24 ชม. ในห้องที่ร้อน

2.4.3.7 ให้ถอดแบบออกหลังจากแบบหล่อที่ทิ้งไว้ในห้องที่ร้อนเป็นเวลา 24 ชม. หลังจากนั้นให้บ่มแห้งคอนกรีตในน้ำที่สะอาด จนกว่าจะถึงเวลาที่จะทำการทดสอบ ที่อายุ 28 วัน

2.4.3.8 เมื่อถึงเวลาที่จะทำการทดสอบ นำก้อนคอนกรีตขึ้นมาแล้วทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงทดสอบ

วิธีการทดสอบการรับแรงดึงของคอนกรีต

1. ชั่ง วัด และบันทึกค่า ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลาง น้ำหนัก ของแท่งคอนกรีต
2. ให้ลากเส้นผ่านศูนย์กลางที่ปลายของแท่งคอนกรีตที่จะทำการทดสอบ ทึ้งสองค้านโดยให้เส้นทึ้งสองนี้อยู่ในระนาบเดียวกัน
3. วางแท่งทดสอบให้ได้ศูนย์กลางบนแท่นทดสอบในลักษณะแนวอน
4. กดแท่งคอนกรีตที่นำมาทำการทดสอบอย่างช้าๆ จนกระหั่งแตก (Failure) แล้วบันทึกค่าแรงกดสูงสุด
5. นำค่าแรงกดสูงสุดที่ได้ไปคำนวณเป็นค่ากำลังการรับแรงดึงของคอนกรีตได้จากสูตร

$$T=2 * P / (\pi * L * D)$$

เมื่อ T = กำลังดึงแยก , กก. / ตร.ซม

P = แรงกดสูงสุด , กก.

L = ความยาวของแท่งคอนกรีตที่นำมาทดสอบ , ซม.

D = เส้นผ่านศูนย์กลางของแท่งคอนกรีตที่นำมาทดสอบ , ซม.

$\pi = 3.141592654$

2.4.4 การทดสอบหาค่ากำลังซัดของคอนกรีตและค่าไมดูอัลความยึดหยุ่น

2.4.4.1 เตรียมแบบทรงกระบอก โดยการท่าน้ำมันที่แบบ เพื่อป้องกันไม่ให้คอนกรีตติดกับแบบหล่อ

2.4.4.2 เตรียมวัสดุที่ใช้ในการทดสอบคอนกรีตตามที่ได้กำหนดไว้

2.4.4.3 เทหินและทรายลงในเครื่องโม่ ผสมให้เข้ากันเป็นเวลา 15 วินาที แล้วหยุดเครื่องโม่ จากนั้นนำปูนซีเมนต์(ในบางกรณีรวมถึง เถ้าloy)ที่เตรียมไว้เทลงในเครื่องโม่ และเห็น 10% จากปริมาณน้ำที่ใช้ในการผสมเพื่อจากกันไม่ให้ปูนซีเมนต์ฟูงกระจาย เปิดเครื่องโม่ให้ไม่ปูนซีเมนต์และหิน ทราย น้ำให้เข้ากันเป็นเวลา 15 วินาที จากนั้นจึงค่อยๆเทน้ำในส่วนที่เหลือลงไปในเครื่องโม่ภายใต้แรง 20 วินาที โดยไม่ต้องหยุดเครื่องโม่ โดยผสมคอนกรีตให้เข้ากันเป็นเวลา 3 นาที แล้วจึงหยุดเครื่องโม่ เริ่มนับเวลาหลังจากที่เทน้ำส่วนที่เหลือ เทคอนกรีตลงในระบบ

2.4.4.4 นำคอนกรีตส่วนหนึ่งมาทำการทดสอบการหาค่าขุนตัว (Slump Test) ตามมาตรฐาน ASTM C 143 บันทึกค่าการขุนตัว

2.4.4.5 เทคอนกรีตลงในแบบหล่อเป็น 3 ชั้น ชั้นละประมาณ 15 เซนติเมตร แต่ละชั้นใช้เหล็กตัวกระทุ้งให้ทั่วแบบจำนวน 25 ครั้ง ในการกระทุ้งในแต่ละครั้งนั้นจะต้องกระทุ้งเหล็กตัวให้คงลงไปเท่ากับความหนาของชั้นที่ใส่ลงไปใหม่

2.4.4.6 ตกแต่งผิวคอนกรีตให้เรียบร้อยด้วยเกรียง แล้วทิ้งไว้ 24 ชม. ในห้องที่ชื้น

2.4.4.7 ให้ถอดแบบออกหลังจากแบบหล่อที่ทิ้งไว้ในห้องชื้นเป็นเวลา 24 ชม. หลังจากนี้ให้บ่มแห้งคอนกรีตในน้ำที่สะอาด จนกว่าจะถึงเวลาที่จะทำการทดสอบ ที่อายุ 28 วัน

2.4.4.8 เมื่อถึงเวลาที่จะทำการทดสอบ นำก้อนคอนกรีตขึ้นมาแล้วทิ้งไว้ประมาณ 10-15 นาที แล้วจึงทดสอบ

วิธีการทดสอบการรับแรงอัดของคอนกรีต

1. ชี้ง วัด และบันทึกค่า ความสูง เส้นผ่านศูนย์กลาง น้ำหนัก ของแท่งคอนกรีต
2. เคลือบผิวน้าของแท่งคอนกรีตที่จะทำการทดสอบ ในกรณีที่ผิวน้าด้านหนึ่งไม่เรียบ ให้ทำการเคลือบผิวด้วยส่วนผสมของกามะถันและผงทรายละเอียด ในการเคลือบผิวน้ำ อุปกรณ์ จะต้องตั้งอยู่ในแนวแกนของแท่งคอนกรีตที่ทำการทดสอบและผิวน้าด้านที่จะใช้ต้องมีมุมที่ ถูกต้อง และขณะที่วัดถูกที่ใช้เคลือบแจ้งตัว ต้องป้องกันการระเหยของน้ำ โดยการใช้ผ้าเปียกน้ำ คลุมทับไว้
3. ทำความสะอาดแท่งคอนกรีตและผิวน้ำท่า (Bearing Faces) ทั้งบนและล่างของเครื่องทดสอบแรงกด
4. วางแท่งคอนกรีตที่จะทดสอบให้อยู่ในแนวศูนย์กลางของน้ำหนักกด แล้วเลื่อนหรือหมุนผิว ท่าท่ารา ให้สัมผัสนับแท่งคอนกรีตที่จะทดสอบให้สนิท
5. ป้อนข้อมูลพื้นที่หน้าตัด และ อัตราการกด ลงในเครื่องทดสอบแรงกด
6. ติดตั้ง Dial Gauge เพื่อวัดค่าการบุบตัวของคอนกรีต
7. เปิดเครื่องทดสอบให้น้ำหนักกดลงย่างสม่ำเสมอ ด้วยอัตราคงที่ 15 กิโลกรัมต่อตาราง เซนติเมตรต่อวินาที ตลอดการกดแท่งคอนกรีตตัวอย่างทดสอบ และขณะเครื่องกดเริ่มทำงาน ให้สังเกตน้ำหนักที่กดลงบนแท่งคอนกรีตตัวอย่าง บนหน้าจอกล้อง แล้วจึงอ่านน้ำหนักกด ค่าจากค่าการบุบตัวที่เปลี่ยนไปจาก Dial Gauge ที่ 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 ... มม. จนกระทั่งแท่งคอนกรีตที่ทดสอบถึงจุดประดับ และกดน้ำหนัก ไปเรื่อยๆจนแท่งคอนกรีตตัวอย่างแตก
8. บันทึกค่า กำลังอัดสุดท้าย และค่าความเด่นสูงสุดที่แสดงบนหน้าจอเครื่องกด และหาค่า เฉลี่ยของกำลังอัดที่จุดประดับ อย่างน้อย 3 ก้อนตัวอย่าง อนึ่งหากค่ากำลังอัดของแต่ละแท่ง คอนกรีตตัวอย่างแตกต่างไปจากค่าเฉลี่ยของผลการทดสอบทั้งหมดเกินกว่า 10 % แล้ว ถือว่า ค่านี้ใช้ไม่ได้ อย่างไรก็ตามหลังจากที่ตัดค่าที่ใช้ไม่ได้ออกแล้ว จะต้องมีผลการทดสอบเหลือ ไว้อย่างน้อย 3 ค่า สำหรับหากค่าเฉลี่ย หากเหลือน้อยกว่า 3 ค่า จะต้องทำการทดสอบใหม่ทั้งหมด

9. นำค่า \bar{x} หนักกดและค่าการยุบตัวที่ 2 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 60 70 80 90 100
110 120 130 140 ... จนกระทั่งได้ \bar{x} หนักกดสูงสุด มาพล็อตกราฟความเคี้นและความเครียด