

## บทที่ 2.

### หลักการ ทฤษฎี และแนวความคิด

#### 2.1 คอนกรีต

##### 2.1.1 ลักษณะทั่วไปของคอนกรีต


คอนกรีตเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้กันมาเป็นเวลาช้านาน เป็นวัสดุก่อสร้างชนิดหนึ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพราะเป็นวัสดุที่มีความเหมาะสมทั้งด้านราคาและคุณสมบัติต่างๆ คอนกรีตประกอบด้วยส่วนผสม 2 ส่วน คือ วัสดุประสานอันได้แก่ ปูนซีเมนต์กับน้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต ผสมกับวัสดุผสม อันได้แก่ ทราย หินหรือกรวด เมื่อนำมาผสมกันจะคงสภาพเหลวอยู่ช่วงเวลาหนึ่ง พอที่จะนำไปเทลงในแบบหล่อที่มีรูปร่างตามต้องการหลังจากนั้นจะแปรสภาพเป็นของแข็ง มีความแข็งแรงและสามารถรับน้ำหนักได้มากขึ้นตามอายุของคอนกรีตที่เพิ่มขึ้น

##### 2.1.2 องค์ประกอบของคอนกรีต

คอนกรีตประกอบด้วย ปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต โดยนำส่วนผสมต่างๆเหล่านี้มาผสมกันจะมีชื่อเรียกเฉพาะดังนี้

ปูนซีเมนต์ผสมกับน้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีต	เรียกว่า	ซีเมนต์เพสต์
ซีเมนต์เพสต์ ผสมกับ ทราย	เรียกว่า	มอร์ต้า
มอร์ต้า ผสมกับ หินหรือกรวด	เรียกว่า	คอนกรีต

สามารถนำมาเขียนเป็นแผนภูมิได้ดังนี้



รูปที่ 1 การเรียกชื่อองค์ประกอบต่างๆของคอนกรีต

## 2.1.3 หน้าที่และคุณสมบัติของส่วนผสม

### 2.1.3.1 ซีเมนต์เพสต์

#### หน้าที่ของซีเมนต์เพสต์

- เสริมช่องว่างระหว่างมวลรวม
- หล่อลื่นคอนกรีตลักษณะเทพหล่อ
- ให้กำลังแก่คอนกรีตเมื่อแข็งตัวแล้ว รวมทั้งป้องกันการซึมผ่านของน้ำ

#### คุณสมบัติของซีเมนต์เพสต์ขึ้นอยู่กับ

- คุณภาพของปูนซีเมนต์
- อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์
- ความสมบูรณ์ของปฏิกิริยาไฮเดรชัน

### 2.1.3.2 มวลรวม

#### หน้าที่ของมวลรวม

- เป็นตัวแทรกประสานราคาถูกที่กระจายอยู่ทั่วซีเมนต์เพสต์
- ช่วยให้คอนกรีตมีความคงทน ปริมาตรไม่เปลี่ยนแปลงมาก

#### คุณสมบัติของมวลรวมที่สำคัญ

- มีความแข็งแรง
- การเปลี่ยนแปลงปริมาตรต่ำ
- คงทนต่อปฏิกิริยาเคมี

### 2.1.3.3 น้ำ

หน้าที่หลักของน้ำสำหรับงานคอนกรีต มี 3 ประการ คือ

- ใช้ล้างวัสดุมวลรวมต่างๆ
- ใช้ผสมทำคอนกรีต
- ใช้บ่มคอนกรีต

หน้าที่หลักของน้ำในฐานะที่ใช้ผสมทำคอนกรีตยังแบ่งได้อีก 3 ประการ

- ก่อให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันกับปูนซีเมนต์
- ทำหน้าที่หล่อลื่นเพื่อให้คอนกรีตอยู่ในสภาพเหลวสามารถเทได้
- เคลือบหินทราย ให้เปียกเพื่อให้ซีเมนต์เพสต์สามารถเข้าเกาะได้โดยรอบ

#### 2.1.3.4 น้ำยาผสมคอนกรีต

หน้าที่สำคัญของน้ำยาผสมคอนกรีต คือ ช่วยปรับปรุงคุณสมบัติทั้งคอนกรีตที่เหลว และคอนกรีตที่แข็งตัวแล้วในด้านต่างๆ เช่น เวลาการก่อตัว, ความสามารถเทได้, กำล้างอัด, ความทนทาน เป็นต้น

## 2.2 ซิลิกาฟูม

### 2.2.1 คอนกรีตที่ผสมสารซิลิกาฟูม

ซิลิกาฟูม คือ สารผสมเพื่อที่ทำให้กำลังอัดสูงขึ้น แต่ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นด้วย

ซิลิกาฟูม คือ Microsilica หรือ Condensed Silica Fume แต่ซิลิกาฟูม เป็นที่นิยมเรียกมากกว่า ซึ่งซิลิกาฟูมเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก Silicon และ Ferrosilicon alloys จาก high – purity quartz และ ถ่านหิน ( Coal ) ในเตาเผาซึ่งจากการเผาจะไม่ให้แก๊ส  $\text{SiO}$  ทำปฏิกิริยากับออกซิเจน และกลั่นในรูปอนุภาคที่ละเอียดของ  $\text{SiO}_2$  เหนือเองจึงเรียกว่า ซิลิกาฟูม (Silica Fume )

Silica Fume ในรูปของผลึกแก้ว จะทำปฏิกิริยาที่เร็วมาก และขนาดที่เล็กของอนุภาคจะทำให้ปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นเร็วขึ้น พร้อมกับ Calcium hydroxide โดยขบวนการ hydration ของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ จากขนาดอนุภาคที่เล็กของซิลิกาฟูม สามารถที่จะเข้าไปในช่องว่างระหว่างอนุภาคของซีเมนต์ และจะทำให้ความหนาแน่นเพิ่มขึ้น เมื่อเตาเผามีประสิทธิภาพในการให้ความร้อนที่สูงจะทำให้ปริมาณคาร์บอนเกือบทั้งหมดถูกเผาไหม้ ซึ่งจะทำให้ซิลิกาฟูมมีคาร์บอนผสมอยู่เป็นจำนวนที่น้อยลงและทำให้สีของซิลิกาฟูมอ่อนลงด้วย แต่สำหรับเตาเผาที่มีประสิทธิภาพในการให้ความร้อนต่ำ ปริมาณคาร์บอนที่ถูกเผาไหม้จะน้อยซึ่งจะเหลือปริมาณคาร์บอนมาก และสีของซิลิกาฟูมก็จะเข้ม

ผลิตภัณฑ์ของซิลิกอนอัลลอยด์ ซึ่งมี Non-ferrous metals, ferrochromium, ferromanganese และ ferromagnesium รวมถึงซิลิกาฟูม ก็ยังไม่แน่นอนสำหรับการใช้ในคอนกรีตที่ยังไม่ก่อตัวปกติ Ferrosilicon alloys จะมีซิลิกอนอยู่ 50, 75 และ 90 เปอร์เซ็นต์

ค่าความถ่วงจำเพาะของซิลิกาฟูมปกติมีค่าเท่ากับ 2.20 ซึ่งสามารถผสมกับความถ่วงจำเพาะของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ซึ่งมีค่าเท่ากับ 3.15 ขนาดอนุภาคของซิลิกาฟูมจะละเอียดและเล็กมากซึ่งมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางระหว่าง 0.03 - 0.3 ไมโครเมตร ค่าเฉลี่ยส่วนมากจะอยู่ต่ำกว่า 0.1 ไมโครเมตร

ซิลิกาฟูม โดยปกติจะถูกผสมอยู่ในส่วนผสม บางประเทศได้ผสมซีเมนต์และซิลิกาฟูมเข้าด้วยกัน 6.5 - 8 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนัก

## 2.2.2 ปฏิกริยาไฮดรชันและการพัฒนากำลังของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ผสมซีลีกาฟูม

ในสถานะที่เกิดปฏิกริยา Pozzolanic ระหว่างอสัณฐานซีลีกาในซีลีกาฟูม และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ซึ่งเกิดจากปฏิกริยาไฮดรชันของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ ซีลีกาฟูมจะช่วยพัฒนาปฏิกริยาไฮดรชัน การพัฒนานี้เกิดขึ้นจากอนุภาคที่ละเอียดของซีลีกาฟูมทำปฏิกริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์จึงทำให้เกิดการพัฒนากำลังอย่างรวดเร็ว

การละลายซีลีกาฟูมในกระบวนการอิมตัวของแคลเซียมไฮดรอกไซด์จะเกิดขึ้นภายในไม่กี่นาที ดังนั้นในเวลาที่เป็นไปได้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์จะถูกละลายจนอิมตัวด้วยน้ำกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ หลังจากนั้นก็จะเกิดการสร้างแคลเซียมซีลีเกตไฮเดรตที่ผิวของอนุภาคซีลีกาฟูม ปฏิกริยานี้จะเกิดขึ้นภายในเวลาที่รวดเร็วมก ยกตัวอย่างเช่น เมื่อมวลของซีลีกาฟูมเท่ากับ 10 เปอร์เซ็นต์ของมวลทั้งหมดของวัสดุซีเมนต์ 1 ใน 2 ของซีลีกาฟูม จะถูกนำไปใช้ในการเกิดปฏิกริยาภายใน 1 วัน และ 1 ใน 3 ภายใน 3 วันแรก อย่างไรก็ตามในส่วนที่เหลือของซีลีกาฟูมจะทำปฏิกริยาช้ามากคือที่ 90 วัน

การเกิดปฏิกริยาอย่างรวดเร็วในคอนกรีตซึ่งประกอบด้วยซีลีกาฟูมสามารถอธิบายได้ดังนี้คือ การพัฒนาความร้อนของปฏิกริยาไฮดรชันจะเกิดขึ้นสูงเมื่อใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภทที่ 3 คุณสมบัติของคอนกรีตที่ประกอบด้วยซีลีกาฟูมสามารถบอกได้โดยที่อายุ 3 เดือนของคอนกรีตซึ่งจะขึ้นอยู่กับสถานะการบ่มคอนกรีตจนกระทั่งเมื่อคอนกรีตมีอายุ 3 ½ ปี ผลการทดลองสามารถแสดงให้เห็นว่า การเพิ่มขึ้นของกำลังอาจจะน้อยมาก เมื่อคอนกรีตเก็บไว้ในที่เปียกชื้น โดยที่ใช้ซีลีกาฟูม 10 เปอร์เซ็นต์ และอัตราส่วนระหว่างน้ำกับซีเมนต์ 0.25, 0.30 และ 0.40 ภายใต้สภาวะการเก็บคอนกรีตในที่แห้งจะเกิดการเสื่อมถอยของกำลังในปริมาณ 12 เปอร์เซ็นต์ ภายใต้จุดสูงสุดของค่าที่ 3 เดือน ซึ่งถูกตรวจสอบด้วยการกดก้อนตัวอย่าง อย่างไรก็ตามกำลังของคอนกรีตที่ผสมโดยใช้ซีลีกาฟูมสามารถตรวจสอบได้จนกระทั่งคอนกรีตอายุได้ 10 ปี ซึ่งสามารถที่จะแสดงให้เห็นได้ว่าจะไม่เกิดการเสื่อมถอยของกำลังของคอนกรีต การค้นพบนี้เป็นความสำคัญอย่างยิ่งเพราะพฤติกรรมของการทดสอบตัวอย่างทดสอบก็จะขึ้นอยู่กับอัตราความชื้นหรือการบ่มก้อนตัวอย่าง

แคลเซียมซีลีเกตไฮเดรตซึ่งเกิดจากซีลีกาฟูม จะมีอัตราซีเมนต์ต่อซีลีกาต่ำกว่า แคลเซียมซีลีเกตไฮเดรตจากปฏิกริยาของปอร์ตแลนด์ซีเมนต์อย่างเดียว ค่าของอัตราของซีเมนต์ต่อซีลีกาในผลของปฏิกริยาไฮดรชันของซีลีกาฟูม จะถูกพบว่ามันจะน้อยมากถ้าอัตราซีเมนต์ต่อซีลีกาที่น้อยที่สถานะซีลีกาฟูมเป็นวัสดุประสาน

อีกลำดับหนึ่งของการเกิดปฏิกิริยาที่สูงมากของซิลิกาฟูม คือ การผสมกับน้ำอย่างรวดเร็ว ในเวลาเดียวกันโครงสร้างของอนุภาคที่เล็กมากของไฮดรอกซีซิเมนต์เพสต์ จะทำให้เกิดความลำบาก สำหรับน้ำถ้าหากใช้ประโยชน์ของการเจาะไปข้างหน้าของวัสดุที่ไม่เกิดการไฮเดรตของปอร์ต แลนด์ซีเมนต์หรืออนุภาคของซิลิกาฟูม

ในลำดับต่อมาการพัฒนากำลังจะเร็วกว่าการใช้ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์อย่างเดียว ซึ่งสามารถ แสดงได้โดยตารางที่ 2 จากตารางเราสังเกตเห็นได้ว่าจะไม่มีการเพิ่มกำลังของคอนกรีตภายใน 96 วัน ข้อมูลจากตารางที่ 2 หมายถึงอัตราผสมของอัตราส่วนวัสดุประสาน 400 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภทที่ 4 ปริมาณซิลิกาฟูม 10, 15 และ 20 เปอร์เซ็นต์ โดยน้ำหนักของวัสดุ ผสมซีเมนต์ทั้งหมดอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เท่ากับ 0.36 คอนกรีตจะอยู่ภายใต้สภาวะการบ่ม

การช่วยให้เกิดการพัฒนากำลังอย่างรวดเร็วของซิลิกาฟูม (ในระยะเวลา 7 วัน) น่าจะทำให้ ดีในการผสมนั่นคือ การกระทำของสารที่ผสมเข้ามาและการพัฒนาพื้นที่ระหว่างมวลรวม พันธะ ระหว่างซีเมนต์เพสต์กับมวลรวม โดยอนุภาคที่ใหญ่ควรได้รับการปรับปรุงเพราะมวลรวมที่ดีจะ สามารถถ่ายแรงได้ดีกว่า

การแนะนำในการใช้จำนวนของซิลิกาฟูม สำหรับพัฒนากำลังของคอนกรีตเกิดขึ้นจาก การผสมและผลกระทบของผิวสัมผัส ควรจะคงที่ตามค่าของเวลา ที่กล่าวมานี้จะไม่เหมือนกับผล กระทบของกิจกรรมของวัสดุ Pozzolanic ในปริมาณที่คงที่ของซิลิกาฟูม การเพิ่มกำลังของคอนกรีต ระหว่าง 7 และ 28 วัน ถูกพบว่าจะมีอิทธิพลต่อกำลังที่ 7 วัน สำหรับข้อเสนอแนะที่จะเพิ่มซิลิกาฟูม อย่างไรที่จะทำให้กำลังที่ 28 วันมีค่าเท่าใดก็ตาม การเพิ่มปริมาณซิลิกาฟูมเข้าไปในส่วนผสม(เพิ่ม จนกว่าค่าจะแน่นอน) สำหรับค่าที่พบของคอนกรีตอายุ 28 วัน กำลังจะอยู่ในช่วงประมาณ 204- 815 ksc การเพิ่มขึ้นของกำลังอัดเป็น 71 ksc สำหรับ 10 เปอร์เซ็นต์ , 103 ksc สำหรับ 20 เปอร์เซ็นต์ ของซิลิกาฟูม

ความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณของซิลิกาฟูมในส่วนผสม และผลของกำลังที่ต้องกล่าวถึงคือ ค่าประสิทธิภาพของซิลิกาฟูมสำหรับกำลัง ค่าประสิทธิภาพอื่น ๆ ของคุณสมบัติของคอนกรีตที่ ผสมซิลิกาฟูม คือ ความสามารถในการซึมได้ ความหลากหลายของปัจจัยต่าง ๆ แตกต่างกันไป ตามคุณสมบัติสำหรับเหตุผลนี้ผลกระทบของซิลิกาฟูมจะเกิดขึ้นจากคุณสมบัติของการใช้ปอร์ต แลนด์ซีเมนต์

ตารางที่ 2 การพัฒนากำลังของคอนกรีตผสมซีเมนต์

อายุของคอนกรีต	กำลังอัด (ksc) ของส่วนผสมที่มีซีเมนต์ (%)			
	0	10	15	20
1 วัน	265	255	285	275
7 วัน	459	612	642	663
28 วัน	588	723	764	754
56 วัน	652	754	775	744
91 วัน	642	795	744	754
182 วัน	744	744	723	795
1 ปี	805	785	713	815
2 ปี	877	836	723	836
3 ปี	897	917	866	897
5 ปี	877	815	682	713

## 2.3 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีต

ในขั้นตอนการคำนวณอัตราส่วนผสมคอนกรีต จำเป็นต้องทราบข้อมูลพื้นฐานบางอย่างจากวัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนผสม ดังต่อไปนี้

1. การวิเคราะห์ขนาดของมวลรวมหยาบและละเอียดด้วยตะแกรง
2. ค่าหน่วยน้ำหนักของมวลรวมหยาบ
3. ค่า Bulk specific gravity และค่าดูดซึมน้ำของมวลรวมละเอียด
4. ปริมาณน้ำที่ต้องการใช้สำหรับการผสมคอนกรีต
5. ความสัมพันธ์ระหว่างการแข็งแรงกับอัตราส่วนน้ำกับซีเมนต์

### 2.3.1 การออกแบบส่วนผสมที่ผสมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยนี้ เป็นวิธีการออกแบบที่นำมาตราฐานการออกแบบของประเทศอเมริกา และของประเทศอังกฤษ มาประยุกต์ให้เข้ากับสภาพของวัสดุที่มีใช้ในประเทศไทย คุณสมบัติของวัสดุที่ใช้ในตารางที่ 3

วัสดุ	ค่าความถ่วงจำเพาะ (Sp.gr.)	ค่าการดูดซึมน้ำ (%)
ปูนซีเมนต์	3.15	-
หินย่อย	2.70	0.50
ทรายแม่น้ำ	2.65	0.70

ตารางที่ 3 ค่ามาตรฐานที่ใช้ในการออกแบบ

ปริมาณน้ำและค่ายุบตัว

ปริมาณน้ำที่ทำให้ได้ค่ายุบตัวมาตรฐานเมื่อใช้หินย่อยและทรายแม่น้ำที่อยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง (SSD) แสดงไว้ในตารางที่ 4

ค่ายุบตัว (ซม.)	ปริมาณน้ำต่อ 1 ลบ.ม. คอนกรีต	
	หินย่อยขนาด 1" - # 4	หินย่อยขนาด 3/4" - # 4
7.5 ± 2.5	180	190
10.0 ± 2.5	190	200
12.5 ± 2.5	200	210

ตารางที่ 4 ปริมาณน้ำเพื่อให้ได้ค่ายุบตัวตามต้องการ

### ปริมาณส่วนละเอียด

จากการประยุกต์การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐานต่าง ๆ ทำให้สามารถสรุปได้ว่าเมื่อใช้หินย่อย และทรายแม่น้ำ เป็นวัสดุหลักที่ใช้ในประเทศไทย ปริมาณส่วนละเอียดอันได้แก่ปริมาณปูนซีเมนต์ และปริมาณทรายที่เหมาะสมที่จะทำให้คอนกรีตมีความสามารถเทได้ ไม่แยกตัว และได้กำลังอัดตามต้องการ มีค่าดังแสดงในตารางที่ 5

ขนาดหิน	ปริมาณปูนซีเมนต์+ปริมาณทราย
1" - # 4	38% โดยปริมาตร หรือ 380 ลิตร
3/4" - # 4	40% โดยปริมาตร หรือ 400 ลิตร


### ตารางที่ 5 ปริมาณส่วนละเอียดเมื่อใช้หินขนาดใหญ่สุดแตกต่างกัน

ถ้าสำหรับงานพิเศษบางประเภทเช่น งานคอนกรีตเสาเข็มเจาะขนาดใหญ่ที่ค่ายุบตัวมากกว่า 15 ซม. ในการออกแบบอาจจำเป็นต้องเพิ่มปริมาณส่วนละเอียดขึ้นไปเป็น 42-45% โดยปริมาตร เพื่อป้องกันปัญหาการแยกตัวของคอนกรีต

### อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และค่ากำลังอัด

กำลังอัดของคอนกรีต เป็นสัดส่วนกับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ความสัมพัทธ์ดังกล่าว สำหรับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ที่ผลิตใช้ในประเทศไทย แสดงในกราฟรูปที่ 2





รูปที่ 2 อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และค่ากำลังอัดคอนกรีต

ผลของน้ำยาต่อการออกแบบส่วนผสม

น้ำยาผสมคอนกรีตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมีคุณสมบัติที่สำคัญ 2 ประการ

คือ

1. ลดน้ำในส่วนผสม
2. ยืดเวลาการก่อตัวของคอนกรีต

น้ำยาผสมคอนกรีตประเภทลดน้ำนี้ เมื่อผสมเข้าไปในส่วนผสมจะส่งผลให้ลดปริมาณน้ำได้ 5.10% ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 6


ค่ายุบตัว	ปริมาณน้ำต่อ 1 ลบ.ม. คอนกรีตเมื่อใส่น้ำยาประเภทน้ำ	
	หินย่อยขนาด 1" - # 4	หินย่อยขนาด 3/4" - # 4
7.5 ± 2.5	170	180
10.0 ± 2.5	180	190
12.5 ± 2.5	190	200

ตารางที่ 6 ปริมาณน้ำเพื่อให้ได้ค่ายุบตัวตามต้องการเมื่อใส่น้ำยาประเภทลดน้ำ

นอกจากนี้ในปัจจุบันยังนิยมใช้น้ำยาประเภทลดน้ำจำนวนมาก หรือน้ำยา Superplasticizer ซึ่งสามารถลดน้ำได้ 15-30% ดังนั้นปริมาณน้ำที่จะใช้เพื่อให้ได้ค่ายุบตัวมาตรฐานจะลดลงไปด้วย


### 2.3.2 ลักษณะการแตกของก้อนตัวอย่างคอนกรีต

ลักษณะการชำรุดแตกหักของก้อนตัวอย่างคอนกรีตที่รับแรงอัด มักแตกออกเป็นรูปกรวยคู่ (Shear Failure) โดยมีปลายกรวยอยู่ที่กึ่งกลางของทรงกระบอก ดังแสดงในรูปที่ 3 (a) โดยเกิดจากการถูกเฉือนในระนาบที่เอียงกับแรงกด อันเนื่องมาจากแรงยึดเหนี่ยวระหว่าง วัสดุผสมและความเสียดทานภายใน ดังนั้นมุมของการแตกหัก จึงมีค่าเท่ากับ  $45^\circ - \phi/2$  เมื่อ  $\phi$  เป็นมุมของความเสียดทานภายใน ของคอนกรีตซึ่งมีค่าประมาณ 20 องศา ดังนั้นระนาบของความเสียหายของตัวอย่างคอนกรีตจึงเอียงประมาณ 35 องศา ลักษณะการแตกของก้อนตัวอย่าง อาจเป็นการแตกแบบแยกออก (Splitting Failure) ดังรูปที่ 3 (b) หรืออาจเป็นการรวมของลักษณะการแตกของทั้ง 2 แบบ (Combination Shear and Splitting Failure) ดังรูปที่ 3 (c)



รูปที่ 3 การแตกของก้อนตัวอย่างรูปทรงกระบอก

ส่วนลักษณะการแตกของก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ที่ถูกดึงจะแตกเป็นรูปปิรามิด ดังแสดงในรูปที่ 4



รูปที่ 4 (a) ลักษณะการแตกของก้อนตัวอย่างรูปทรงลูกบาศก์ที่ถูกดึงและ (b) การแตกที่ไม่ถูกต้อง

## 2.4 กำลังอัดของคอนกรีต

### 2.4.1 ความหมายของกำลังอัด

กำลังอัดมีบทบาทอย่างมากต่อความแข็งแรงของคอนกรีต โดยกำลังของคอนกรีตนี้ขึ้นอยู่กับความพรุนภายในเนื้อเนื้อคอนกรีต อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ และ Degree of Hydration แต่ความสัมพันธ์ระหว่าง กำลังและความพรุน จะถูกควบคุมด้วยอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ ดังนั้นสามารถสรุปได้ว่า กำลังของคอนกรีตขึ้นอยู่กับอย่างมากกับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์

การเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติของมวลรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงขนาดคละ, ปริมาณ, กำลัง, ลักษณะผิว, ขนาดใหญ่สุด, และแร่ธาตุต่าง ๆ จะส่งผลต่อกำลังของคอนกรีต ไม่มากนัก

การเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ จะมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงกำลังคิ่งน้อยกว่ากำลังอัด โดยอัตราส่วนของกำลังคิ่งต่อกำลังอัดของคอนกรีต จะเพิ่มขึ้นเมื่ออัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพิ่มขึ้น

สำหรับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่กำหนดให้ กำลังอัดของคอนกรีตจะลดลงเมื่อใช้หินขนาดใหญ่ขึ้น เพราะหินขนาดใหญ่จะก่อให้เกิดน้ำได้หินมากขึ้นทำให้แรงอัดยึดเหนี่ยวของมวลรวมกับมอร์ต้าลดลง

ขนาดของมวลรวม จะมีผลต่อกำลังของคอนกรีต ที่มีสัดส่วนน้ำต่อซีเมนต์หรือปานกลางมากกว่าที่อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่สูง

การเพิ่มปริมาณของมวลในส่วนผสมจะเป็นการเพิ่มกำลังอัด รวมทั้งถ้าใช้หินที่มีโมดูลัสยืดหยุ่นสูงจะทำให้กำลังของคอนกรีตคิ่งขึ้น

### 2.4.2 การคำนวณกำลังอัด

การคำนวณหาค่ากำลังอัดของคอนกรีต สามารถหาค่ากำลังอัดได้จากสมการดังนี้

$$\sigma = P / A$$

โดย  $\sigma$  คือ ค่ากำลังอัดของคอนกรีต

$P$  คือ แรงอัดที่ใช้ในการกดก้อนตัวอย่างคอนกรีต

$A$  คือ พื้นที่หน้าตัดที่รับแรงอัดในแนวตั้งฉาก

### 2.4.3 ปัจจัยที่มีผลต่อกำลัง

#### คุณสมบัติของวัสดุผสม

**ปูนซีเมนต์** เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลที่สำคัญมาก ทั้งนี้เพราะปูนซีเมนต์แต่ละประเภท จะก่อให้เกิดกำลังของคอนกรีตที่แตกต่างกัน ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์นอกจากนี้ แม้ว่าจะเป็นปูนซีเมนต์ประเภทเดียวกัน แต่มีความละเอียดแตกต่างกันแล้ว อัตราการเพิ่มกำลังของคอนกรีตก็จะแตกต่างกันไปด้วยคือ ถ้าปูนซีเมนต์ที่มีความละเอียดมากก็จะทำให้กำลังสูง โดยเฉพาะหลังจากที่แข็งตัวไปแล้วไม่นาน

**มวลรวม** มวลรวมมีผลต่อกำลังของคอนกรีตเพียงเล็กน้อย เพราะมวลรวมที่ใช้กันอยู่ทั่วไป มักมีความแข็งแรงมากกว่าซีเมนต์เพชร อย่างไรก็ตามมวลรวมหยาบที่เป็นหินย่อยซึ่งรูปร่างเป็นเหลี่ยมมุมหรือผิวหยาบจะทำให้กำลังอัดของคอนกรีตดีกว่าพวกกรวดที่มีผิวเกลี้ยง ขนาดใหญ่สุดของมวลรวมก็มีผลต่อกำลังของคอนกรีตเช่นกัน เพราะคอนกรีตที่ใช้มวลรวมที่มีขนาดใหญ่จะต้องการปริมาณน้ำน้อยกว่ามวลรวมขนาดเล็กสำหรับคอนกรีตที่มีความสามารถเท่ากัน ดังนั้นคอนกรีตที่ใช้มวลรวมขนาดใหญ่ จึงมักให้กำลังดีกว่า ส่วนขนาดละเอียดของมวลรวมจะมีผลต่อกำลังของคอนกรีตในแง่ที่ว่า คอนกรีตที่ใช้มวลรวมที่มีส่วนขนาดละเอียดไม่เหมาะสม คือมีส่วนละเอียดมากเกินไปนั้น จะต้องการปริมาณน้ำมากกว่ามวลรวมที่มีส่วนละเอียดดี เพื่อให้คอนกรีตมีความสามารถเท่ากัน อีกทั้งยังก่อให้เกิดฟองอากาศแทรกตัวอยู่ในเนื้อคอนกรีตเป็นจำนวนมากว่าส่งผลให้กำลังอัดของคอนกรีตมีค่าต่ำลงได้ นอกจากนี้ความสะอาดของมวลรวมก็จะมีผลต่อกำลังของคอนกรีต เช่นกัน

**น้ำ** น้ำมีผลต่อกำลังของคอนกรีตตามความใส และปริมาณของสารเคมีหรือเกลือแร่ที่ผสมอยู่ น้ำที่มีเกลือคลอไรด์ผสมอยู่ จะทำให้อัตราการเพิ่มกำลังของคอนกรีตในระยะต้นสูงน้ำขุ่นหรือน้ำที่มีสารแขวนลอยปนอยู่ จะทำให้กำลังของคอนกรีตต่ำลงซึ่งอาจจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับปริมาณและชนิดของสารแขวนลอยนั้น

#### การทำคอนกรีต

- การชั่งตวงส่วนผสม หากใช้การตวงโดยปริมาตรจะมีโอกาสผิดพลาดมากกว่าการชั่งส่วนผสมโดยน้ำหนัก ซึ่งหากอัตราส่วนผสมคอนกรีตผิดไปจะทำให้คุณสมบัติของคอนกรีตเปลี่ยนแปลงได้

- อัตราส่วนผสม จะมีอิทธิพลต่อกำลังของคอนกรีตโดยตรง โดยเฉพาะอัตราส่วนน้ำต่อ

#### 2.4.4 การผสมคอนกรีต

การผสมคอนกรีตจะต้องผสมวัสดุทำคอนกรีตให้รวมเป็นเนื้อเดียวกันให้มากที่สุด เพื่อให้  
น้ำมีโอกาสทำปฏิกิริยากับปูนซีเมนต์ได้อย่างทั่วถึง และเพื่อให้ซีเมนต์เพสต์กระจายแทรกตัวอยู่ใน  
ช่องว่างระหว่างมวลรวมได้เต็มที่ ดังนั้น การผสมคอนกรีตหากกระทำอย่างไม่ทั่วถึง จะมีผลทำให้  
กำลังของคอนกรีตมีค่าไม่คงที่ได้

##### การเทคอนกรีตเข้าแบบหล่อและการอัดแน่น

จะมีอิทธิพลต่อกำลังของคอนกรีตเพราะ หากคอนกรีตเกิดการแยกตัวในขณะที่กำลังเท หรือ  
เท จะมีผลทำให้กำลังของคอนกรีตมีค่าไม่สม่ำเสมอ นอกจากนี้การทำให้คอนกรีตแน่นตัวหากทำ  
ได้ไม่เต็มที่ก็จะทำให้เกิดรูโพรงขึ้นในเนื้อคอนกรีต มีผลทำให้กำลังของคอนกรีตมีค่าลดลงได้ หรือ  
หากใช้วิธีทำให้คอนกรีตแน่นตัวที่ไม่เหมาะสม ก็สามารถทำให้เกิดการแยกตัวขึ้นเนื้อคอนกรีตได้  
ส่งผลให้กำลังของคอนกรีตมีค่าไม่สม่ำเสมอ

#### 2.4.5 การบ่มคอนกรีต

ความชื้น จะมีอิทธิพลต่อกำลังของคอนกรีต เพราะปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกัน  
ระหว่างปูนซีเมนต์และน้ำนั้นจะค่อยเป็นค่อยไป นับตั้งแต่ปูนซีเมนต์เริ่มผสมกับน้ำเป็นซีเมนต์  
เพสต์ และซีเมนต์เพสต์จะมีกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ถ้ามีความชื้นอยู่ตลอดเวลา ถ้าซีเมนต์เพสต์ใน  
คอนกรีตไม่มีความชื้นอยู่ คอนกรีตก็จะมีกำลังเพิ่มอีกต่อไป ในทางปฏิบัติเรามักจะบ่ม  
คอนกรีตจนถึงอายุ 28 วัน ดังนั้นเมื่อคอนกรีตเริ่มแข็งตัวจึงควรทำการบ่มด้วยความชื้นทันที

อุณหภูมิ ถ้าหากอุณหภูมิสูงในขณะที่บ่มก็จะทำให้อัตราการเพิ่มกำลังของคอนกรีตถูกเร่ง  
ให้เร็วขึ้น ทำให้คอนกรีตมีกำลังสูงกว่าคอนกรีตที่ได้รับการบ่มในอุณหภูมิที่ต่ำกว่า

เวลาที่ใช้ในการบ่ม ถ้าหากสามารถบ่มคอนกรีตให้ชื้นอยู่ตลอดเวลาได้ยิ่งนานเท่าใดก็จะ  
ยิ่งได้กำลังของคอนกรีตเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย

#### 2.4.6 การทดสอบ

การควบคุมคุณภาพคอนกรีตสำหรับโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กจะทำได้ในรูปของการชัก  
ตัวอย่างคอนกรีตสดมาทำก้อนตัวอย่าง โดยถือว่ากำลังของก้อนตัวอย่างเป็นตัวแทนของคอนกรีตที่  
หล่อเป็นโครงสร้าง ดังนั้นจึงควรพิจารณาถึงปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการทดสอบตัวอย่างคอนกรีตดัง  
ต่อไปนี้

ขนาดและลักษณะของแท่งทดสอบ การใช้แท่งทดสอบที่ต่างขนาดและต่างลักษณะกันจะมีผลทำให้ค่ากำลังของคอนกรีตเกิดความแตกต่าง ดังแสดงในตารางที่ 7

ขนาดตัวอย่าง รูปทรงลูกบาศก์ (ซม.)	กำลังอัด สัมพัทธ์	ขนาดตัวอย่าง รูปทรงกระบอก (ซม.)		กำลังอัด สัมพัทธ์
		เส้นผ่าศูนย์กลาง	ส่วนสูง	
7.5	106	5	10	109
10	104	7.5	15	106
15	100	15	30	100
20	95	20	40	97
25	92	30	60	91
		45	90	87
		60	120	84
		90	180	82

ตารางที่ 7 ผลของขนาดและลักษณะของก้อนตัวอย่างต่อค่ากำลังอัด

นอกจากนี้ ความสูงของก้อนตัวอย่างจะมีผลต่อกำลังของคอนกรีตเช่นกัน ดังแสดงใน ตารางที่ 8

สัดส่วนของความสูงต่อ เส้นผ่าศูนย์กลาง (L/D)	ค่าปรับแก้ของกำลัง
2.00	1.00
1.75	0.98
1.50	0.97
1.25	0.94
1.00	0.91

ตารางที่ 8 ผลของอัตราส่วนความสูงต่อขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ต่อกำลังอัด

**วิธีการทำตัวอย่าง** การทำให้คอนกรีตแน่น โดยการกระทุ้งด้วยเหล็ก จะให้ค่ากำลังต่ำกว่าคอนกรีตที่ได้รับการทำให้แน่นด้วยเครื่องเขย่า

**ความชื้นในแท่งทดสอบ** ในขณะที่จะทำการทดสอบถ้าหากแท่งทดสอบมีความชื้นก็จะทำให้ค่ากำลังที่ต่ำกว่าแท่งทดสอบที่แห้งกว่า

**อัตราการกด** การทดสอบกำลังอัด ถ้าใช้อัตราการกดสูงจะทำให้กำลังของคอนกรีตสูงตามไปด้วย จึงควรใช้อัตราการกดตามที่มาตรฐานกำหนดไว้

#### 2.4.7 ความผันแปรของกำลังอัด

กำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต จะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับระดับการควบคุมทั้งวัสดุคิบบนวนการผลิต และขบวนการทดสอบ ซึ่งเมื่อสรุปจะได้ว่ากำลังอัดของตัวอย่างคอนกรีต มีค่าผันแปรอันเนื่องมาจากสาเหตุสำคัญ 2 ประการ คือ

- 1) การผันแปรเนื่องจากคุณสมบัติของคอนกรีต (ผันแปรในขบวนการผลิต)
- 2) การผันแปรเนื่องจากการทดสอบ (ผันแปรในขบวนการควบคุมคุณภาพ) ซึ่งสามารถสรุปได้ดังตารางที่ 9

การผันแปรในสมบัติของคอนกรีตเอง	การผันแปรเนื่องจากการทดสอบ
<b>การเปลี่ยนแปลงของอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์</b> - ควบคุมปริมาณน้ำในส่วนผสมไม่ดีพอ - ความชื้นในหินและทรายมีมาก การผันแปรในปริมาณความต้องการน้ำในส่วนผสม - ขนาดคละของหินและทราย - วัสดุผสมมีคุณสมบัติไม่สม่ำเสมอ	<b>วิธีการสุ่มตัวอย่างไม่เหมาะสม</b> <b>วิธีการเตรียมตัวอย่างไม่แน่นอน</b> - ปริมาณการกระทุ้ง - การเคลื่อนย้ายตัวอย่าง - การดูแลตัวอย่างคอนกรีตสด
<b>การผันแปรในคุณภาพและอัตราส่วนผสมของวัสดุ</b> - หิน, ทราย - ซีเมนต์	<b>การเปลี่ยนแปลงจากการบ่ม</b> - อุณหภูมิ - ความชื้น <b>วิธีดำเนินการทดสอบไม่ดี</b> - การหล่อเสา - การทดสอบกำลังอัด


ตารางที่ 9 สรุปความผันแปรของกำลังอัด



#### 2.4.8 สาเหตุที่ก้างอัดไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

การที่ก้างอัดของคอนกรีต ได้ค่าต่ำกว่าที่มาตรฐานกำหนดนี้ อาจมีสาเหตุมาจากหลาย ๆ ประการอันได้แก่

- 1) ใช้สัดส่วนผสมที่ไม่เหมาะสม
- 2) ความคุมปริมาณน้ำไม่ดีพอ
- 3) ความคุมปริมาณฟองอากาศไม่ดีพอ
- 4) การผสมไม่ดีพอ
- 5) มีสารอินทรีย์ต่าง ๆ มากเกินข้อกำหนด
- 6) ใช้หินทรายที่สกปรก
- 7) ใช้น้ำยาผสมคอนกรีตที่ไม่มีประสิทธิภาพ
- 8) ไม่ได้ปรับความชื้นในมวลรวม
- 9) การอัดแน่นไม่ถูกต้อง
- 10) การบ่มไม่เพียงพอ
- 11) การลำเลียงและการทดสอบไม่ถูกต้อง
- 12) อุณหภูมิผันแปรไป



รูปที่ 5 สรุปปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกำลังของคอนกรีต