

บทที่ 3

อุปกรณ์เครื่องมือ และวิธีดำเนินการวิจัย

3.1 อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิธีดำเนินการวิจัย

การปรับปรุงคุณภาพคอนกรีตให้ได้กำลังสูง จะทำการศึกษาค้นคว้าถึงคุณสมบัติต่างๆ ทั้งคุณสมบัติทางกายภาพ ทางเคมี และคุณสมบัติทางวิศวกรรม ซึ่งจะเป็นคุณสมบัติที่จะใช้ในการพิจารณาก่อนนำไปใช้งาน ดังนั้นจึงใช้อุปกรณ์เครื่องมือ และวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้

อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำวิจัย

ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ใช้เครื่องมือทดสอบต่างๆดังนี้

1. อุปกรณ์ชุดทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะและการดูดซึมน้ำของมวลรวม
2. อุปกรณ์ชุดทดสอบอินทรีย์สารที่ปนอยู่ในทราย
3. อุปกรณ์ชุดทดสอบหาส่วนขนาดละเอียดของมวลรวม
4. อุปกรณ์ชุดทดสอบการยุบตัวของคอนกรีตสด
5. อุปกรณ์ชุดผสม และหล่อคอนกรีตเข้าแบบมาตรฐานทดสอบกำลังอัด
6. เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต

3.2 วิธีดำเนินการวิจัย

วิธีการดำเนินการวิจัย สามารถลำดับขั้นตอนการทำงานได้ตามแผนภูมิการปฏิบัติการทดสอบ

1. การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะ และการดูดซึมน้ำของมวลรวมภายใต้มาตรฐาน ASTM C127 และ C128 (ภาคผนวก ก))
2. การทดสอบหาค่าปริมาณอินทรีย์สารที่ปนอยู่ในทรายผสมคอนกรีต ภายใต้มาตรฐาน ASTM C 40 – 79 (ภาคผนวก ข))
3. การทดสอบหาส่วนขนาดละเอียดของมวลรวมละเอียด และมวลรวมหยาบ ภายใต้มาตรฐาน ASTM C136 – 84 (ภาคผนวก ค))
4. การออกแบบส่วนผสม
5. การทำการผสม และก้อนตัวอย่างภายใต้มาตรฐาน BS 1881 : PART 3 (ภาคผนวก ง))

6. การทดสอบค่าการยุบตัว ภายใต้มาตรฐาน ASTM C143 (ภาคผนวก (จ))
7. การบ่มคอนกรีต
8. การทดสอบคอนกรีตภายใต้มาตรฐาน ASTM C192 (ภาคผนวก (ฉ))

3.2.1 ขั้นตอนในการออกแบบ

ขั้นตอนในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต สามารถสรุปได้ดังนี้

ขั้นตอนที่ (1)

รวบรวมความต้องการของผู้ออกแบบหรือผู้รับเหมา เช่น

- กำลังอัด
- ค่ายุบตัว
- ขนาดใหญ่สุดของหินที่จะใช้
- ใต้น้ำยาผสมคอนกรีตหรือไม่

ขั้นตอนที่ (2)

- 1)หาปริมาณน้ำที่ใช้เพื่อให้ได้ค่ายุบตัวตามต้องการ
- 2)หาค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพื่อให้ได้ค่ากำลังอัดตามความต้องการ จากกราฟอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ และค่ากำลังอัด รูปที่ 11.9
- 3)หาค่าน้ำหนักซีเมนต์ = ปริมาณน้ำ/ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์

ขั้นตอนที่ (3)

น้ำหนักทราย = น้ำหนักปูนซีเมนต์ x ความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์

ขั้นตอนที่ (4)

ปริมาตรทราย = (380 หรือ 400) - ปริมาตรปูนซีเมนต์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 3

ขั้นตอนที่ (5)

$$\text{น้ำหนักทราย} = \text{ปริมาตรทราย} \times \text{ความถ่วงจำเพาะของทราย}$$

ขั้นตอนที่ (6)

$$\text{ปริมาตรหิน} = 1000 - \text{ปริมาตรซีเมนต์} - \text{ปริมาตรน้ำ} - \text{ปริมาตรทราย}$$

ขั้นตอนที่ (7)


$$\text{น้ำหนักหิน} = \text{ปริมาตรหิน} \times \text{ความถ่วงจำเพาะของหิน}$$

ขั้นตอนที่ (8)

หาปริมาณน้ำที่ใช้

* คอนกรีต 1 ลบ.ม. มีปริมาตร 1000 ลิตร

** ปริมาตรน้ำ = น้ำหนักน้ำ



รูปที่ 6 แสดงการจัดเตรียมอุปกรณ์ก่อนทำการทดลอง

3.2.2 การคำนวณออกแบบส่วนผสม

ตัวอย่างที่ 1

$$\begin{aligned} \text{เลือกใช้ Silica Fume 5\% ของปริมาณซีเมนต์} &= 0.05 \times 500 \\ &= 25 \text{ กก.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{เลือกใช้ Water - Cement ratio} &= 0.35 \\ \text{ใช้น้ำหนักปูนซีเมนต์} &= 500 \text{ กก./ลบ.ม.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ปริมาณน้ำ} &= \text{น้ำหนักปูน} \times \text{Water - Cement ratio} \\ &= 0.35 \times 500 \\ &= 175 \text{ ลิตร / ลบ.ม.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ปริมาตรซีเมนต์} &= \text{น้ำหนักซีเมนต์} / \text{ความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์} \\ &= 500 / 3.15 \\ &= 160 \text{ ลิตร} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ปริมาตรทราย} &= (380 \text{ ถึง } 450) - \text{ปริมาตรซีเมนต์} \\ &\text{จากขนาดหิน } \frac{3}{4} \text{'' - \#4 เลือกใช้ปริมาตรซีเมนต์ + ปริมาตรทราย} \\ &\text{เท่ากับ 44\% โดยปริมาตร หรือ 440 ลิตร} \\ \text{ดังนั้น ปริมาตรทราย} &= 440 - 160 \\ &= 280 \text{ ลิตร / ลบ.ม.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{น้ำหนักทราย} &= \text{ปริมาตรทราย} \times \text{ความถ่วงจำเพาะทราย} \\ &= 280 \times 2.65 \\ &= 742 \text{ กก. / ลบ.ม.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ปริมาตรหิน} &= 1000 - \text{ปริมาตรซีเมนต์} - \text{ปริมาตรน้ำ} - \text{ปริมาตรทราย} \\ &= 1000 - 160 - 280 - 175 \\ &= 405 \text{ ลิตร / ลบ.ม.} \end{aligned}$$

4310172
TA
439
๕155๐
๒๖40

$$\begin{aligned}
 \text{น้ำหนักหิน} &= \text{ปริมาตรหิน} \times \text{ความถ่วงจำเพาะหิน} \\
 &= 385 \times 2.78 \\
 &= 1070 \text{ กก./ลบ.ม.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{สารลดน้ำ} &= 1000 \text{ ซีซี} / \text{น้ำหนักปูน 100 กก.} \\
 \text{ดังนั้นใช้สารลดน้ำ} &= 5000 \text{ ซีซี}
 \end{aligned}$$

ในการหาสัดส่วนผสมตามละเอียดของส่วนผสมควรเป็นดังนี้

ซีเมนต์	ละเอียดถึง 5 กก.
น้ำ	5 ลิตร
ทราย	5 กก.
หินหรือกรวด	5 กก.
น้ำยาผสมคอนกรีต	50 ซีซี
(ยกเว้นน้ำยาเพิ่มฟองอากาศ)	

สรุป

ซีเมนต์	500	กก.
น้ำ	175	ลิตร
ทราย	690	กก.
หินหรือกรวด	1095	กก.
Silica Fume	25	กก.
สารลดน้ำ	5000	ซีซี

หมายเหตุ สำหรับอัตราส่วนผสมของคอนกรีตที่ไม่ได้ใส่ซิลิกาฟูมจะมีอัตราส่วนผสมดังนี้

ซีเมนต์	500	กก.
น้ำ	175	ลิตร
ทราย	690	กก.
หินหรือกรวด	1095	กก.

ตัวอย่างที่ 2

$$\begin{aligned} \text{เลือกใช้ Silica Fume 5\% ของปริมาณซีเมนต์} &= 0.05 \times 450 \\ &= 22.5 \text{ กก.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{เลือก Water - Cement ratio} &= 0.35 \\ \text{ใช้น้ำหนักปูนซีเมนต์} &= 450 \text{ กก./ลบ.ม.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ปริมาณน้ำ} &= \text{น้ำหนักปูน} \times \text{Water - Cement ratio} \\ &= 0.35 \times 450 \\ &= 157.5 \text{ ลิตร / ลบ.ม.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ปริมาตรซีเมนต์} &= \text{น้ำหนักซีเมนต์} / \text{ความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์} \\ &= 450 / 3.15 \\ &= 142.85 \text{ ลิตร} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ปริมาตรทราย} &= (380 \text{ ถึง } 450) - \text{ปริมาตรซีเมนต์} \\ &\text{จากขนาดหิน } \frac{3}{4}'' - \#4 \text{ เลือกใช้ปริมาตรซีเมนต์} + \text{ปริมาตรทราย} \end{aligned}$$

เท่ากับ 44% โดยปริมาตร หรือ 440 ลิตร

$$\begin{aligned} \text{ดังนั้น ปริมาตรทราย} &= 440 - 142.85 \\ &= 297.15 \text{ ลิตร / ลบ.ม.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{น้ำหนักทราย} &= \text{ปริมาตรทราย} \times \text{ความถ่วงจำเพาะทราย} \\ &= 297.15 \times 2.65 \\ &= 787.45 \text{ กก. / ลบ.ม.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ปริมาตรหิน} &= 1000 - \text{ปริมาตรซีเมนต์} - \text{ปริมาตรน้ำ} - \text{ปริมาตรทราย} \\ &= 1000 - 142.85 - 297.15 - 157.5 \\ &= 402.5 \text{ ลิตร / ลบ.ม.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{น้ำหนักหิน} &= \text{ปริมาตรหิน} \times \text{ความถ่วงจำเพาะหิน} \\
 &= 402.5 \times 2.78 \\
 &= 1119 \text{ กก./ลบ.ม.}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{สารลดน้ำ} &= 1000 \text{ ซีซี / น้ำหนักปูน 100 กก.} \\
 \text{ดังนั้นใช้สารลดน้ำ} &= 4500 \text{ ซีซี}
 \end{aligned}$$

ในการหาสัดส่วนผสมตามละเอียดของส่วนผสมควรเป็นดังนี้


ซีเมนต์	ละเอียดถึง 5 กก.
น้ำ	5 ลิตร
ทราย	5 กก.
หินหรือกรวด	5 กก.
น้ำยาผสมคอนกรีต	50 ซีซี
(ยกเว้นน้ำยาเพิ่มฟองอากาศ)	

สรุป

ซีเมนต์	450	กก.
น้ำ	160	ลิตร
ทราย	790	กก.
หินหรือกรวด	1120	กก.
Silica Fume	22.5	กก.
สารลดน้ำ	4500	ซีซี

หมายเหตุ สำหรับอัตราส่วนผสมของคอนกรีตที่ไม่ได้ใส่ซิลิกาฟูมจะมีอัตราส่วนผสมดังนี้

ซีเมนต์	450	กก.
น้ำ	160	ลิตร
ทราย	790	กก.
หินหรือกรวด	1120	กก.




รูปที่ 7 แสดงการเทคอนกรีตสดจากไม้ลงสู่ถาดเอนำไปเข้าแบบหลังจากการผสม



รูปที่ 8 แสดงการวัดค่าการยกตัว และการเข้าแบบของรูปทรงกลมศาสตร์



รูปที่ 9 แสดงการนำคอนกรีตสดเข้าแบบและเตรียมทำความสะอาด



รูปที่ 10 แสดงการติดป้าย Mix No. ของคอนกรีตหลังจากเข้าแบบเรียบร้อยแล้ว

3.2.3 การบ่มคอนกรีต

ใช้การขังน้ำ ซึ่งเหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่มีพื้นราบ เช่น แผ่นพื้นทั่วไป, ดาดฟ้า, พื้นสะพาน ถนนทางเท้า, สนามบิน

วิธีการ ทำโดยใช้ดินเหนียวหรือก่ออิฐทำเป็นคัน โดยรอบของงานคอนกรีตที่จะบ่ม

ข้อควรระวัง อย่าให้น้ำที่ขังบ่มมีอุณหภูมิต่ำกว่าคอนกรีตเกิน 10°C

ข้อได้เปรียบ

1. ทำได้สะดวก, ง่าย, ราคาถูก
2. วัสดุหาได้ง่าย เช่นดินเหนียวและน้ำ
3. ใช้คนงานระดับกรรมกรทำได้
4. ซ่อมแซมได้สะดวก, รวดเร็วและประหยัดค่าใช้จ่าย ตัวอย่างเช่นทำคันดินเหนียวและ พังก็สามารถซ่อมได้ทันที

ข้อเสียเปรียบ

1. ต้องหมั่นตรวจสอบดูแลรักษาของดินเหนียวที่นำมาใช้อยู่เสมอ, มิฉะนั้นน้ำจะซึมหนี
2. ต้องเก็บทำความสะอาดบริเวณคอนกรีตที่บ่มเมื่อเสร็จงานบ่มเรียบร้อยแล้ว



3.3 แผนงานปฏิบัติการทดสอบ

