

บทที่ 4

ผลการทดสอบและการวิเคราะห์ผล

ในบทนี้เป็นการแสดงผลที่ได้จากการทดลองตามที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3 ซึ่งผลดังกล่าวจะถูกน้ำมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาถึง คุณสมบติและความเป็นไปได้ในการพัฒนาชิ้นผิวทางโดยใช้ถ่านหักเป็นวัสดุมวลรวมละเอียด ในอัตราส่วนและปริมาณย่างแอสฟัลต์ AC (60/70) ที่ต่างๆกันไป

4.1 ค่าความถ่วงจำเพาะ และการดูดซึมน้ำของถ่านหัก (Bottom Ash)

ค่าความถ่วงจำเพาะ และการดูดซึมน้ำของถ่านหัก (Bottom Ash) ที่นำมาทดสอบได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.1 ซึ่งรายละเอียดของการคำนวณได้ให้ไว้ในภาคผนวก

คุณสมบติของถ่านหัก(Bottom Ash) ผ่านตะระแกรงเบอร์ 4	ถ่านหัก(Bottom Ash) ผ่านตะระแกรงเบอร์ 4
ค่าความถ่วงจำเพาะ	2.571
เปอร์เซ็นต์การดูดซึม	1.42 %

ตารางที่ 4.1 แสดงค่าความถ่วงจำเพาะ และการดูดซึมน้ำของถ่านหัก (Bottom Ash)

4.2 ค่าความถ่วงจำเพาะ และการดูดซึมน้ำของวัสดุมวลรวม (Aggregates)

ค่าความถ่วงจำเพาะ และการดูดซึมน้ำของวัสดุมวลรวม (Aggregates) ที่นำมาทดสอบได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.2 ซึ่งรายละเอียดของการคำนวณได้ให้ไว้ในภาคผนวก

ขนาดหิน คุณสมบัติของหิน	$\frac{3}{4}$ นิว	$\frac{1}{2}$ นิว	$\frac{3}{8}$ นิว	หินฝุ่น
ค่าความถ่วงจำเพาะ	2.726	2.728	2.734	2.680
เปอร์เซ็นต์การดูดซึม	0.72 %	0.35 %	0.57 %	0.46 %

ตารางที่ 4.2 แสดงค่าความถ่วงจำเพาะ และการดูดซึมน้ำของยางแอสฟัลต์ AC (60/70) (Aggregates) ขนาด $\frac{3}{4}$ นิว, $\frac{1}{2}$ นิว, $\frac{3}{8}$ นิว และหินฝุ่น

4.3 ค่าความถ่วงจำเพาะ และการดูดซึมน้ำของยางแอสฟัลต์ AC (60/70)

ค่าความถ่วงจำเพาะ และการดูดซึมน้ำของยางแอสฟัลต์ AC (60/70) ที่กำหนดมาพร้อมกับยางแอสฟัลต์ AC (60/70) จากบริษัททิปโก้แอสฟัลต์ อ.ศรีวิชา จ.ชลบุรี ได้แสดงไว้ในตารางที่ 4.3


คุณสมบัติของยางแอสฟัลต์ AC (60/70)	ยางแอสฟัลต์ AC (60/70)
ค่าความถ่วงจำเพาะ	1.02
เปอร์เซ็นต์การดูดซึม	0.25 %

ตารางที่ 4.3 แสดงค่าความถ่วงจำเพาะ และการดูดซึมน้ำของยางแอสฟัลต์ AC (60/70)

4.4 การทดสอบความหนาแน่น

ผลที่ได้จากการทดสอบความหนาแน่นของยางแอสฟัลต์ค่อนกรีต สามารถนำมาใช้แสดงความสัมพันธ์ของค่าความหนาแน่นของยางแอสฟัลต์ค่อนกรีตที่มีค่าของเบอร์เข็นต์ยางแอสฟัลต์ AC (60/70) ที่เปลี่ยนไป คือที่ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10% กับค่าเบอร์เข็นต์เก้าหัก (Bottom Ash) ต่อวัสดุมวลรวมจะเป็นไปตามที่เปลี่ยนไป คือที่ 0:100, 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 70:30 และ 100:0

4.4.1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นกับค่าปริมาณยางแอสฟัลต์ AC (60/70)โดยน้ำหนัก



รูปที่ 4.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นกับค่าปริมาณยางแอสฟัลต์ AC (60/70)โดยน้ำหนัก

จากรูปที่ 4.1 นั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความหนาแน่นกับค่าปริมาณยางแอสฟัลต์โดยน้ำหนักในแต่ละกรณีของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ทดสอบโดยเบรียบเที่ยบระหว่างค่าของปริมาณถ่านหิน 0, 10, 20, 30, 40, 70 และ 100% โดยเทียบเป็นร้อยละของวัสดุมวลรวม ละเอียด ยาง AC (60/70) เท่ากับ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10% ตามลำดับ ก้อนด้วยที่มีอักษรเย็บตัวที่ 24 ชั่วโมง จากกราฟสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้


จากราฟพบว่าปริมาณยางและร้อยละของถ่านหินมีผลต่อค่าความหนาแน่นของแอสฟัลต์คอนกรีต คือ ถ้าปริมาณถ่านหินมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณวัสดุมวลรวม

จะมีผลกระทำต่อความหนาแน่นของแอสฟัลต์คอนกรีตเมื่อเพิ่มปริมาณยางแอสฟัลต์จะทำให้ค่าความหนาแน่นลดลงตามลำดับ และในทางตรงกันข้ามเมื่อปริมาณสัดส่วนของถ่านหินน้อยกว่าร้อยละ 50 ปริมาณวัสดุมวลรวมจะลดลงและเอื้อประโยชน์สัดส่วนของถ่านหินนี้เพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มปริมาณยางแอสฟัลต์

4.5 การทดสอบความเสถียรภาพของแอสฟัลต์คอนกรีต

ผลที่ได้จากการทดสอบความเสถียรภาพของแอสฟัลต์คอนกรีต สามารถนำมาใช้แสดงความสัมพันธ์ของค่าความเสถียรภาพของแอสฟัลต์คอนกรีตที่มีค่าของเปอร์เซ็นต์ยางแอสฟัลต์ AC (60/70) ที่เปลี่ยนไป คือที่ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10% กับค่าเปอร์เซ็นต์ถ่านหิน (Bottom Ash) ต่อวัสดุมวลรวมจะลดลงที่เปลี่ยนไป คือที่ 0:100, 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 70:30 และ 100:0

4.5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเสถียรภาพกับค่าปริมาณยางแอสฟัลต์(AC60/70)โดยน้ำหนัก



รูปที่ 4.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเสถียรภาพกับค่าปริมาณยางแอสฟัลต์(AC60/70)โดยน้ำหนัก


จากรูปที่ 4.2 นั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเสถียรภาพกับค่าปริมาณยาง เอสพัลต์โดยน้ำหนักในแต่ละกรณีของเอสพัลต์คอนกรีตที่ทดสอบโดยเบรย์บเที่ยบระหว่างค่าของ ปริมาณถ่านหัก 0, 10, 20, 30, 40, 70 และ 100% โดยเทียบเป็นร้อยละของวัสดุมวลรวม ละเอียด ยาง AC (60/70) เท่ากับ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10% ตามลำดับ ก้อนถ่านหักที่มีอายุการเย็น ตัวที่ 24 ชั่วโมง จากกราฟสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้

จากการพบร่วมกับปริมาณยางและร้อยละของถ่านหักมีผลต่อค่าความเสถียรภาพของ เอสพัลต์คอนกรีต คือ ถ้าปริมาณถ่านหักมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณวัสดุมวลรวม ละเอียดจะมีผลผลกระทบต่อความเสถียรภาพของเอสพัลต์คอนกรีตเมื่อเพิ่มปริมาณยางเอสพัลต์จะ ทำให้ค่าความเสถียรภาพเพิ่มขึ้น และในทางตรงกันข้ามเมื่อปริมาณสัดส่วนของถ่านหักน้อยกว่า ร้อยละ 50 ของปริมาณวัสดุมวลรวมละเอียดค่าความเสถียรภาพจะต่ำลงถ้าเพิ่มปริมาณยาง เอสพัลต์

4.6 การทดสอบค่าการไหลดของเอสพัลต์คอนกรีต

ผลที่ได้จากการทดสอบค่าการไหลดของเอสพัลต์คอนกรีต สามารถนำมาใช้แสดง ความสัมพันธ์ของค่าการไหลดของเอสพัลต์คอนกรีตที่มีค่าของเบอร์เช็นต์ยางเอสพัลต์ AC (60/70) ที่เปลี่ยนไป คือที่ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10% กับค่าเบอร์เช็นต์ถ่านหัก (Bottom Ash) ต่อวัสดุ มวลรวมละเอียดที่เปลี่ยนไป คือที่ 0:100, 10:90, 20:80, 30:70, 40:60, 70:30 และ 100:0

4.6.1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าการไหลกับค่าปริมาณยางแอสฟัลต์ AC (60/70)โดยน้ำหนัก



รูปที่ 4.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการไหลกับค่าปริมาณยางแอสฟัลต์ AC (60/70)โดยน้ำหนัก


จากรูปที่ 4.3 นั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าการไหลกับค่าปริมาณยางแอสฟัลต์โดยน้ำหนักในแต่ละกรณีของแอสฟัลต์คอกนกริตที่ทดสอบโดยเบริยบเทียบระหว่างค่าของปริมาณถ่านหิน 0, 10, 20, 30, 40, 70 และ 100% โดยเทียบเป็นร้อยละของวัสดุมวลรวมจะได้ยาง AC (60/70) เท่ากับ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10% ตามลำดับ ก้อนตัวอย่างที่มีอายุการเย็นตัวที่ 24 ชั่วโมง และแข็งตัวอย่างลงในน้ำที่อุณหภูมิ 60 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 30 นาที จากกราฟสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้

จากราฟพบว่าปริมาณยาง AC (60/70) และร้อยละของถ่านหินจะแปรผันตรงกับค่าการไหลคือถ้าปริมาณถ่านหินและปริมาณยาง AC (60/70) มีปริมาณเพิ่มขึ้นจะทำให้ค่าการไหล

เพิ่มขึ้นตามลำดับ และถ้าลดปริมาณเก้าหันกและปริมาณยาง AC (60/70) ลง ค่าการไนล์ก็จะลดลงตามลำดับด้วยเช่นกัน

4.7 ผลการทดสอบแอสฟัลต์คอนกรีตที่ได้จากการคำนวณ

4.7.1 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าวิร้อยละของช่องว่างอากาศกับค่าปริมาณยางแอสฟัลต์AC (60/70)โดยน้ำหนัก




รูปที่ 4.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าวิร้อยละของช่องว่างอากาศกับค่าปริมาณยางแอสฟัลต์AC (60/70)โดยน้ำหนัก

จากรูปที่ 4.4 นั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าวิร้อยละของช่องว่างอากาศกับค่าปริมาณยางแอสฟัลต์โดยน้ำหนักในแต่ละกรณีของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ทดสอบโดยเปรียบเทียบ

ระหว่างค่าของปริมาณถ่านหัก 0, 10, 20, 30, 40, 70 และ 100% โดยเทียบเป็นร้อยละของวัสดุมวลรวมจะเห็นได้ว่า AC (60/70) เท่ากับ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10% ตามลำดับ ก้อนตัวอย่างที่มีอายุการเย็นตัวที่ 24 ชั่วโมง จากกราฟสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้

จากการพบร่วมกับปริมาณถ่านหักและปริมาณยาง AC (60/70) จะแยกผังกับค่าร้อยละของซ่องว่างอากาศ ดังนี้ ถ้าถ่านหักมีปริมาณมากและยาง AC (60/70) มีปริมาณน้อยจะทำให้ค่าร้อยละของซ่องว่างอากาศมากขึ้นตามลำดับ แต่ถ้าปริมาณถ่านหักน้อยและยาง AC (60/70) มีปริมาณมากจะทำให้ค่าร้อยละของซ่องว่างอากาศลดลงตามลำดับ

4.7.2 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละของซ่องว่างระหว่างอนุภาคของมวลรวมกับค่าปริมาณยางและฟล็อตต์ AC (60/70)โดยน้ำหนัก




รูปที่ 4.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละของซ่องว่างระหว่างอนุภาคของมวลรวมกับค่าปริมาณยางและฟล็อตต์ AC (60/70)โดยน้ำหนัก

จากภูมิที่ 4.5 นั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละของช่องว่างระหว่างอนุภาคของมวลรวมกับค่าปริมาณยางและฟลัตต์โดยนำหนักในแต่ละกรณีของแอกซ์ฟลัตต์คอนกรีตที่ทดสอบโดยเปรียบเทียบระหว่างค่าของปริมาณเก้าหนัก 0, 10, 20, 30, 40, 70 และ 100% โดยเทียบเป็นร้อยละของวัสดุมวลรวมจะได้ผลดังนี้

จากราฟพบว่าปริมาณยาง AC (60/70) และร้อยละของเก้าหนักมีผลต่อค่าของช่องว่างระหว่างอนุภาคของมวลรวมของแอกซ์ฟลัตต์คอนกรีต คือ ถ้าปริมาณเก้าหนักมีสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของปริมาณวัสดุมวลรวมจะมีผลกระทบต่อค่าร้อยละของช่องว่างระหว่างอนุภาคของมวลรวมของแอกซ์ฟลัตต์คอนกรีตเมื่อเพิ่มปริมาณยาง AC (60/70) จะทำให้ค่าร้อยละของช่องว่างระหว่างอนุภาคของมวลรวมลดลงตามลำดับ และในทางตรงกันข้ามเมื่อปริมาณสัดส่วนของเก้าหนักน้อยกว่าร้อยละ 50 ปริมาณวัสดุมวลรวมจะมีผลกระทบต่อค่าร้อยละของช่องว่างระหว่างอนุภาคของมวลรวมจะเพิ่มขึ้นถ้าเพิ่มปริมาณยาง AC (60/70) และค่าร้อยละของช่องว่างระหว่างอนุภาคของมวลรวมเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณภาพของชั้นผิวทาง

4.7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละของช่องว่างที่ถูกแทนที่ด้วยยาง AC (60/70) กับค่าปริมาณยางแอสฟัลต์ AC (60/70)โดยน้ำหนัก



รูปที่ 4.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละของช่องว่างที่ถูกแทนที่ด้วยยาง AC (60/70) กับค่าปริมาณยางแอสฟัลต์ AC (60/70)โดยน้ำหนัก

จากรูปที่ 4.6 นั้นแสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างค่าร้อยละของช่องว่างที่ถูกแทนที่ด้วยยาง AC (60/70) กับค่าปริมาณยางแอสฟัลต์โดยน้ำหนักในแต่ละกรณีของแอสฟัลต์คอนกรีตที่ทดสอบ โดยเปรียบเทียบระหว่างค่าของปริมาณถ่านหิน 0, 10, 20, 30, 40, 70 และ 100% โดยเทียบเป็นร้อยละของวัสดุมวลรวมลดเหลือ ยาง AC (60/70) เท่ากับ 5, 6, 7, 8, 9 และ 10% ตามลำดับ ก้อนตัวอย่างที่มีอายุการเย็นตัวที่ 24 ชั่วโมง จากกราฟสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้

จากราฟพบว่าปริมาณยาง AC (60/70) และร้อยละของถ่านหินเมื่อมีปริมาณมากจะทำให้ค่าร้อยละของช่องว่างที่ถูกแทนที่ด้วยแอสฟัลต์ต่ำกว่าอัตราส่วนผสมที่มีปริมาณถ่านหินน้อย

แต่เมื่อเพิ่มปริมาณยาง AC (60/70) จะได้ค่าร้อยละของซ่องว่างที่ถูกแทนที่ด้วยยาง AC (60/70)เพิ่มขึ้นตามลำดับ

