

## บทที่ 5

### สรุปและอภิปรายผล

จากผลการทดสอบจะเห็นได้ว่ากำลังรับแรงอัดและกำลังรับแรงดึงของปูนซีเมนต์มอร์ต้าที่ใช้ผงเศษหินเป็นส่วนผสมนั้นมีค่าสูงกว่าของปูนซีเมนต์มอร์ต้าที่ใช้ทรายเป็นส่วนผสม ในเกือบทุกสัดส่วน และยังมีค่าสูงกว่ากำลังของปูนซีเมนต์มอร์ต้าสำเร็จรูปในท้องตลาดอีกท่อนึงที่นำมาทดสอบอีกด้วย โดยสัดส่วนผงเศษหินต่อซีเมนต์ที่ใช้ทำปูนซีเมนต์มอร์ต้าที่ให้กำลังได้ดีที่สุดคือ อัตราส่วนที่ 75 : 25 ในปัจจุบันผงเศษหินมีราคาต่ำกว่าประมาณตันละ 35 บาท ในขณะที่ทรายที่มีราคาระบบตันละ 200 บาท จึงน่าจะส่งเสริมให้มีการผลิตปูนซีเมนต์ผงสำเร็จรูปโดยใช้ผงเศษหินเป็นส่วนประกอบได้

อนึ่งตัวอย่างบรรจุภัณฑ์เพื่อการผลิตและจัดจำหน่ายในขนาดที่เหมาะสม ซึ่งผู้วิจัยทำการบรรจุภัณฑ์โดยแยกผงเศษหินและปูนซีเมนต์ใส่แยกอย่างละเอียดเพื่อป้องกันความชื้นจากผงเศษหินที่จะมาทำปฏิกิริยาทำให้ปูนซีเมนต์แข็งตัว หากน้ำหนาร่วมใส่ถุงเดียวกันและปิดถุง ซึ่งข้างถุงจะระบุส่วนผสม วิธีเก็บรักษา และวิธีใช้คันนี

**ส่วนผสม –** ปูนสำเร็จรูป 1 Kg ผสมน้ำสะอาดประมาณ 140 ml ผสมจนเป็นเนื้อเดียวกัน และสามารถนำไปใช้ได้ทันที

**วิธีเก็บรักษา –** ปิดปากถุงให้สนิท เก็บไว้ในที่แห้งและปราศจากความชื้น

**วิธีใช้ –** ฉีกถุงปูนผสมกับถุงผงเศษหินผสมให้เข้ากันและใส่น้ำตามอัตราส่วนที่กำหนด



รูปที่ 5.1 ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์ด้านหน้าและด้านหลัง