



การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อกำหนดเวลาการทำงาน
ในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา

APPLICATION OF DESIGN OF EXPERIMENTS TO DETERMINE
PROCESSING TIME IN A LIGHT WEIGHT CONCRETE BLOCK
MANUFACTURING PROCESS



นายพิเชษฐ์ ตระโนภาส รหัส 54362029
นายอรรถพล เสมอคำ รหัส 54366270

1-6895 038

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีการศึกษา 2557



ใบรับรองปริญญาโท

ชื่อหัวข้อโครงการ การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อกำหนดเวลาการทำงาน
ในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา

คณะผู้จัดทำ นายพิเชษฐ์ ตรุณภาส รหัส 54362029
นายอรรถพล เสมอคำ รหัส 54366270

ที่ปรึกษาโครงการ อาจารย์กานต์ ลีวัฒนายิ่งยง

ที่ปรึกษาร่วมโครงการ ดร. ทศพล ตริรุจิราภาพงศ์

สาขาวิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม

ภาควิชา วิศวกรรมอุตสาหกรรม

ปีการศึกษา 2557

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้ปริญญาโทฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่ง
ของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม

.....ที่ปรึกษาโครงการ
(อาจารย์กานต์ ลีวัฒนายิ่งยง)

.....ที่ปรึกษาร่วมโครงการ
(ดร. ทศพล ตริรุจิราภาพงศ์)

.....กรรมการ
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์ วรรณฤมล กิเยลาโรว่า)

.....กรรมการ
(ดร. สุธนิตย์ พุทธพนม)

ชื่อหัวข้อโครงการ	การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อกำหนดเวลาการทำงาน ในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา		
คณะผู้จัดทำ	นายพิเชษฐ์	ตรุโนภาส	รหัส 54362029
	นายอรรถพล	เสมอคำ	รหัส 54366270
ที่ปรึกษาโครงการ	อาจารย์กานต์ สี่วัฒนา ยิ่งยง		
ที่ปรึกษาร่วมโครงการ	ดร. ทศพล	ตรีรุจิราภาพงศ์	
สาขาวิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ		
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ		
ปีการศึกษา	2557		

บทคัดย่อ

ในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบาทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ เริ่มจากการผสมส่วนผสมอิฐมวลเบา จากนั้นเทส่วนผสมอิฐมวลเบาลงในแบบหล่อ จากนั้นรออิฐมวลเบาก่อตัวระยะหนึ่งแล้วจะทำการตัดอิฐมวลเบาออกเป็นก้อน และสุดท้ายเป็นการจัดเก็บอิฐมวลเบา ซึ่งปัญหาที่พบ คือ ช่วงเวลาในการตัดอิฐมวลเบาออกเป็นก้อน ไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่นอน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวคนงานจะใช้ประสบการณ์ทำงานในการคาดคะเนเวลาการก่อตัวของอิฐมวลเบา แต่ก่อนที่จะทำการตัดอิฐมวลเบาออกเป็นก้อน จะมีการตรวจสอบการก่อตัวของอิฐมวลเบาก่อน ถ้าคาดคะเนเวลาน้อยเกินไปจะทำให้พนักงานจะต้องตรวจสอบใหม่หลายครั้ง แต่ถ้าคาดคะเนเวลามากเกินไปจะทำให้ส่วนผสมนั้นแข็งเกินไป และเมื่อตัดอิฐมวลเบาออกเป็นก้อนจะทำให้อิฐมวลเบาแตก ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงนำปัญหานี้มาทำการศึกษา เพื่อกำหนดเวลาการทำงานในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา โดยจากการศึกษา พบว่า อุณหภูมิเริ่มทดลองมีผลต่อเวลาการก่อตัวมากที่สุด ถ้าอุณหภูมิเริ่มทดลองสูงจะทำให้เวลาที่ใช้ในการก่อตัวน้อยลง ถ้าอุณหภูมิเริ่มทดลองต่ำจะทำให้เวลาที่ใช้ในการก่อตัวมากขึ้น ซึ่งคณะผู้จัดทำได้ทำการออกแบบการทดลองแบบปัจจัยเดียวออกเป็น 2 การทดลอง โดยการทดลองแรก จะกำหนดปัจจัยเวลาให้คงที่ และเปลี่ยนแปลงปัจจัยอุณหภูมิเริ่มทดลอง โดยผลการวิเคราะห์ พบว่า อุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา การทดลองที่สอง จะกำหนดปัจจัยอุณหภูมิเริ่มทดลองให้คงที่ และเปลี่ยนแปลงปัจจัยเวลา โดยผลการวิเคราะห์ พบว่า เวลาที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา จากนั้นคณะผู้จัดทำได้วิเคราะห์การถดถอยในแต่ละอุณหภูมิเริ่มทดลอง เพื่อสร้างสมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา โดยจะได้สมการถดถอยทั้งหมด 7 สมการ (23-29 องศาเซลเซียส) และมีค่า R-Sq (adj) อยู่ระหว่าง 0.86-0.95 และค่า P-Value (Lack of Fit) มีค่ามากกว่า 0.05 แสดงว่าสมการถดถอยนำไปใช้งานได้ จากนั้นเพื่อความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน คณะผู้จัดทำจึงนำ

สมการถดถอยไปใส่ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผล เมื่อได้โปรแกรมช่วยแสดงผลแล้วคณะผู้จัดทำได้ทำการทดสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผล พบว่า โปรแกรมช่วยแสดงผลสามารถกำหนดเวลาการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบาในแต่ละวันได้ จากนั้น คณะผู้จัดทำจึงนำโปรแกรมช่วยแสดงผลไปให้ผู้จัดการโรงงานและพนักงานทดลองใช้งาน และประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผล ซึ่งผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผลมีความพึงพอใจเฉลี่ย อยู่ที่ 4.79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด



Project title Application of Design of Experiments to Determine Processing Time in a Light Weight Concrete Block Manufacturing Process

Author Mr. Pichet Tarunopas ID 54362029
Mr. Adtapon Samerkam ID 54366270

Project advisor Mr. Kan Leewattanayingyong

Co - Project advisor Dr. Thotsaphon Threrujirapapong

Major Industrial Engineering

Department Industrial Engineering

Academic year 2014

Abstract

The light weight concrete block manufacturing process has 4 simple steps. First, all ingredients (i.e. cement, sand, water etc.) are mix together. Second, the mixer is poured into formwork and let it dry. Third, the dry mixer is cut into small block. Finally, all the blocks are installed. Because in the past, the setting time (letting dry time in the third step) is define by workers' experiences. Thus, a lot of times, if the setting time is too short, so the mixer is checked more often or if the setting time is too long, so the mixer is too dry and it is break while is cutting. The purpose of this project is to determine the setting time for light weight concrete block manufacturing process. Moreover, by investigation the temperature at the beginning of drying process has a big affect on the setting time. If the initial temperature is high the setting time will be less and vice vesa. In this study, there are two experimentals. In the first experimental, at each trial, hardness values of a fixed setting time with vary initial temperatures are recorded analyzed. The result shows that the different initial temperatures yield the different hardness values. In the second experimental, at each trial, hardness values of a fixed initial temperature with vary setting times are recorded analyzed. The result shows that the different setting times yield the different hardness values. The results from both experimentals are combined to create linear regression. These regressions are the relationship between the setting time and the desired hardness value at each initial temperature (23-29 °C). So, there are seven equations. The R-Sq (adj) of each regression are 0.86-0.95. All

(Lack of Fit) are more than 0.05. Therefore, all of the regression are accept table. Then, the computer program was created in Microsoft Excel according to the linear regressions. The program was tested and verified. Finally, the program was validated by prospective users. Also, the prospective users evaluate the proposed computer program. The average satisfaction score is 4.79 out of 5.



กิตติกรรมประกาศ

ปริญญาบัตรฉบับนี้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ต้องขอขอบคุณความช่วยเหลืออย่างดียิ่ง ของ อาจารย์กานต์ ลีวัฒนาอึ้งยง อาจารย์ที่ปรึกษาปริญญาบัตร ซึ่งได้ให้ความอนุเคราะห์คำแนะนำ ข้อเสนอแนะ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในการทำโครงการมาโดยตลอด

นอกจากนี้ยังต้องขอขอบคุณ ดร. ทศพล ตริรุจิราภาพงศ์ อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ดร. สุรณิทย พุทธิพนม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมลักษณ์ วรรณฤมล ก็เยลาโรว่า ที่คอยให้คำปรึกษา ให้ความช่วยเหลือ และช่วยชี้แนะแนวทางที่ถูกต้อง อีกทั้งยังชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาในการทำโครงการ รวมถึงครูช่างในภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม และวิศวกรรมโยธาทุกท่าน ที่ให้ความช่วยเหลือ และให้ความอนุเคราะห์ในการให้อุปกรณ์เครื่องมือในการดำเนินโครงการมาโดยตลอด และที่สำคัญต้องขอขอบคุณผู้จัดการโรงงานและพนักงานของโรงงาน SK BLOCK ที่เอื้อเฟื้อสถานที่ในการดำเนินโครงการ และให้ความรู้ต่างๆ

ท้ายนี้ คณะผู้จัดทำใคร่ขอกราบขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ได้สนับสนุนในด้านการเงิน และ กำลังใจ และอบรมสั่งสอนด้วยดีเสมอมา ตลอดจนการดำเนินโครงการจนสำเร็จการศึกษา

คณะผู้จัดทำ

นายพิเชษฐ์ ตรูโนภาส

นายอรรถพล เสมอคำ

เมษายน 2558

สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองปริญญาโท.....	ก
บทคัดย่อ.....	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ (Abstract).....	ง
กิตติกรรมประกาศ.....	ฉ
สารบัญ.....	ช
สารบัญตาราง.....	ญ
สารบัญรูป.....	ฐ
สารบัญสัญลักษณ์และอักษรย่อ.....	ณ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	2
1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน (Outputs).....	2
1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ (Outcome).....	2
1.5 ขอบเขตในการดำเนินโครงการ.....	2
1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ.....	2
1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ.....	2
1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ.....	3
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น.....	4
2.1 อิฐมวลเบา (Light Weight Concrete Block).....	4
2.2 การออกแบบการทดลอง (Design of Experiments : DOE).....	5
2.3 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing).....	7
2.4 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล.....	11
2.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA).....	12
2.6 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis).....	14
2.7 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย (Lack of Fit).....	16
2.8 การทดสอบหาค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา.....	18
2.9 โปรแกรม Minitab.....	18
2.10 โปรแกรม Microsoft Excel.....	22

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.11 โปรแกรม Visual Basic for Applications : VBA	26
2.12 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	28
บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงการ	30
3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล.....	32
3.2 การออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิเริ่มต้นทดลอง ที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่อกำเนิดของอิฐมวลเบา	32
3.3 การทำการทดลองและบันทึกผลของการศึกษาผลกระทบ ของอุณหภูมิเริ่มต้นทดลองที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่อกำเนิดของอิฐมวลเบา.....	35
3.4 การวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติของการศึกษาผลกระทบ ของอุณหภูมิเริ่มต้นทดลองที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่อกำเนิดของอิฐมวลเบา.....	40
3.5 การสรุปผลการทดลองของการศึกษาผลกระทบ ของอุณหภูมิเริ่มต้นทดลองที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่อกำเนิดของอิฐมวลเบา.....	41
3.6 การออกแบบการทดลอง เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิเริ่มต้นทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่อกำเนิดของอิฐมวลเบา	41
3.7 การทำการทดลองและบันทึกผลของการหาความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิเริ่มต้นทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่อกำเนิดของอิฐมวลเบา	43
3.8 การวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติของการหาความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิเริ่มต้นทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่อกำเนิดของอิฐมวลเบา	45
3.9 การออกแบบโครงสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผล	46
3.10 การเขียนผังงานของโปรแกรมช่วยแสดงผล.....	47
3.11 การสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผล.....	47
3.12 การทดสอบโปรแกรมช่วยแสดงผล.....	47
3.13 การทดลองใช้งานจริงที่โรงงานกรณีศึกษา พร้อมทั้งประเมินผล.....	47
3.14 การสรุปผลการดำเนินโครงการ.....	47
บทที่ 4 ผลการดำเนินโครงการ	48
4.1 ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูล.....	48
4.2 ผลการออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิเริ่มต้นทดลอง ที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่อกำเนิดของอิฐมวลเบา	48

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
4.3 ผลการทดลองของการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิเริ่มทดลอง ที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา	49
4.4 ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติของการศึกษาผลกระทบ ของอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา.....	51
4.5 ผลการสรุปการทดลองของการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิเริ่มทดลอง ที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา	55
4.6 ผลการออกแบบการทดลอง เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา	55
4.7 ผลการทดลองของการหาความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา	56
4.8 ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติของการหาความสัมพันธ์ระหว่าง อุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา	58
4.9 ผลการออกแบบโครงสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผล	69
4.10 ผลการเขียนผังงานของโปรแกรมช่วยแสดงผล	71
4.11 ผลการสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผล	72
4.12 ผลการทดสอบโปรแกรมช่วยแสดงผล	76
4.13 ผลการทดลองใช้งานจริงที่โรงงานกรณีศึกษา พร้อมทั้งประเมินผล	77
บทที่ 5 บทสรุปและข้อเสนอแนะ	79
5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ	79
5.2 ข้อเสนอแนะ	81
เอกสารอ้างอิง	82
ภาคผนวก	83
ประวัติคณะผู้จัดทำ	125

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ.....	3
2.1 วิธีปฏิบัติในการทดลองระหว่างปัจจัยอุณหภูมิและเวลา.....	6
2.2 การทดลองประเภทวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว.....	13
2.3 ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว.....	14
2.4 ตารางทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย.....	17
3.1 แบบฟอร์มบันทึกผลการทดลอง 1.....	39
3.2 แบบฟอร์มบันทึกผลการทดลอง 2.....	43
4.1 ผลการทดลอง 1.....	50
4.2 ตารางสรุปการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่เวลา 330 และ 345 นาที.....	53
4.3 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่เวลา 300 นาที.....	54
4.4 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่เวลา 330 และ 345 นาที.....	54
4.5 ผลการทดลอง 2.....	56
4.6 ตารางสรุปการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-27 องศาเซลเซียส.....	60
4.7 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23 องศาเซลเซียส.....	63
4.8 ตารางสรุปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-27 องศาเซลเซียส.....	63
4.9 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 องศาเซลเซียส.....	64
4.10 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 29 องศาเซลเซียส.....	64
4.11 การวิเคราะห์สมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23 องศาเซลเซียส.....	65
4.12 ตารางสรุปการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-29 องศาเซลเซียส.....	65
4.13 การวิเคราะห์สมการถดถอยรวมทุกระดับอุณหภูมิเริ่มทดลอง.....	66
4.14 ตารางสรุปการทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23 องศาเซลเซียส.....	67
4.15 ตารางสรุปการทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-29 องศาเซลเซียส.....	67
4.16 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยรวมทุกระดับอุณหภูมิเริ่มทดลอง.....	68
4.17 ตารางแสดงตัวอย่างผลการประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์.....	76
4.18 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผล.....	77

สารบัญดาราง (ต่อ)

ดารางที่	หน้า
5.1 ดารางแสดงสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23-29 องศาเซลเซียส	80
ข.1 ดารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่เวลา 330 นาที.....	88
ข.2 ดารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่เวลา 345 นาที.....	88
ค.1 ดารางแสดงค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 และ 29 องศาเซลเซียส	90
จ.1 ดารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24 องศาเซลเซียส.....	99
จ.2 ดารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 25 องศาเซลเซียส.....	99
จ.3 ดารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 26 องศาเซลเซียส.....	99
จ.4 ดารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 27 องศาเซลเซียส.....	100
ฉ.1 การวิเคราะห์สมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24 องศาเซลเซียส.....	102
ฉ.2 การวิเคราะห์สมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 25 องศาเซลเซียส.....	102
ฉ.3 การวิเคราะห์สมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 26 องศาเซลเซียส.....	102
ฉ.4 การวิเคราะห์สมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 27 องศาเซลเซียส.....	102
ฉ.5 การวิเคราะห์สมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 องศาเซลเซียส.....	103
ฉ.6 การวิเคราะห์สมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 29 องศาเซลเซียส.....	103
ช.1 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24 องศาเซลเซียส.....	105
ช.2 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 25 องศาเซลเซียส.....	105
ช.3 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 26 องศาเซลเซียส.....	106
ช.4 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 27 องศาเซลเซียส.....	106
ช.5 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 องศาเซลเซียส.....	106
ช.6 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 29 องศาเซลเซียส.....	107
ซ.1 ผลการทดลองที่เวลา 345 นาที.....	109
ณ.1 ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิอากาศ.....	112

สารบัญตาราง (ต่อ)

ตารางที่	หน้า
ฌ.2 การวิเคราะห์การถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์กับอุณหภูมิอากาศ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557	113
ฌ.3 การวิเคราะห์การถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์กับอุณหภูมิอากาศ วันที่ 15 เมษายน 2558.....	113
ฎ.1 ผลการประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์	118



สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 พื้นที่ใต้กราฟแสดงเขตวิกฤติ กรณีทดสอบสมมติฐานสองทาง	10
2.2 พื้นที่ใต้กราฟแสดงเขตวิกฤติ กรณีทดสอบสมมติฐานทางเดียวด้านบน	10
2.3 พื้นที่ใต้กราฟแสดงเขตวิกฤติ กรณีทดสอบสมมติฐานทางเดียวด้านล่าง	10
2.4 ตัวอย่างการกระจายตัวแบบปกติของข้อมูล	11
2.5 ตัวอย่างความเป็นอิสระของข้อมูล	12
2.6 ตัวอย่างความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล	12
2.7 เครื่องทดสอบไวน์แคต	18
2.8 ส่วนประกอบที่สำคัญของโปรแกรม Minitab	19
2.9 ข้อมูลตารางจากโปรแกรม Microsoft Excel	20
2.10 ข้อมูลแสดงจากโปรแกรม Minitab	20
2.11 ขั้นตอนการเรียกข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Excel 1	21
2.12 ขั้นตอนการเรียกข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Excel 2	21
2.13 การเลือกใช้คำสั่งในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ	22
2.14 ส่วนประกอบที่สำคัญของโปรแกรม Microsoft Excel	22
2.15 การพิมพ์แบบสมการคณิตศาสตร์	24
2.16 การพิมพ์แบบใช้สูตรฟังก์ชัน	24
2.17 การใช้สูตรฟังก์ชันบนกลุ่มคำสั่งริบบอนในแถบหน้าแรก	25
2.18 การใช้สูตรฟังก์ชันบนกลุ่มคำสั่งริบบอนในแถบสูตร	25
2.19 การใช้สูตรฟังก์ชันบนแถบแสดงชื่อ	25
2.20 หน้าต่าง Visual Basic Editor	26
2.21 ขั้นตอนการเรียก Module	26
2.22 หน้าต่าง Module	27
2.23 ขั้นตอนการเรียก Procedure	27
2.24 หน้าต่าง Procedure	27
2.25 การทดสอบโปรแกรม	28
3.1 ผังงานแสดงขั้นตอนการดำเนินโครงการ	30
3.2 มอร์ต้า	35
3.3 แบบหล่อ	35
3.4 เครื่องทดสอบแบบไวน์แคต	36
3.5 สามเหลี่ยมปาดปูน	36

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
3.6 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล	36
3.7 พิกซ์เจอร์วางเครื่องทดสอบแบบไวแคต.....	37
3.8 จัดเตรียมเครื่องทดสอบแบบไวแคต.....	37
3.9 แบบหล่อหลังจากเทส่วนผสมและปาดผิวหน้า.....	37
3.10 การวางเครื่องทดสอบแบบไวแคตบนพิกซ์เจอร์	38
3.11 ปล้อยเข็มจมลงในส่วนผสม	38
4.1 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่เวลา 300 นาที	52
4.2 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่เวลา 300 นาที	52
4.3 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่เวลา 300 นาที	53
4.4 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23 องศาเซลเซียส	58
4.5 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23 องศาเซลเซียส	59
4.6 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23 องศาเซลเซียส.....	59
4.7 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 องศาเซลเซียส	60
4.8 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 29 องศาเซลเซียส	61
4.9 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 องศาเซลเซียส	61
4.10 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 29 องศาเซลเซียส	61
4.11 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 องศาเซลเซียส.....	62
4.12 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 องศาเซลเซียส.....	62
4.13 การออกแบบหน้าต่าง Home	69
4.14 การออกแบบหน้าต่าง Data.....	70
4.15 การออกแบบหน้าต่าง Print.....	70
4.16 ฝั่งงานของโปรแกรมช่วยแสดงผล.....	71
4.17 การสร้างหน้าต่าง Home.....	72
4.18 หน้าต่าง VBA สำหรับตั้งค่าเวลาการปาดหน้า และความแข็งแกร่ง.....	73
4.19 การแสดงเวลาการปาดผิวหน้า และเวลาการตัดออกเป็นก้อนที่หน้าต่าง Home	73
4.20 การประมวลผลและเก็บข้อมูลที่หน้าต่าง Data.....	74
4.21 การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ที่หน้าต่าง Print	75

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.22 โปรแกรมช่วยแสดงผล	75
ก.1 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่เวลา 330 นาที	84
ก.2 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่เวลา 345 นาที	84
ก.3 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่เวลา 330 นาที	85
ก.4 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่เวลา 345 นาที	85
ก.5 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่เวลา 330 นาที	85
ก.6 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่เวลา 345 นาที	86
ง.1 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24 องศาเซลเซียส	93
ง.2 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 25 องศาเซลเซียส	93
ง.3 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 26 องศาเซลเซียส	94
ง.4 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 27 องศาเซลเซียส	94
ง.5 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24 องศาเซลเซียส	94
ง.6 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 25 องศาเซลเซียส	95
ง.7 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 26 องศาเซลเซียส	95
ง.8 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 27 องศาเซลเซียส	95
ง.9 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24 องศาเซลเซียส	96
ง.10 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 25 องศาเซลเซียส	96
ง.11 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 26 องศาเซลเซียส	96
ง.12 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 27 องศาเซลเซียส	97
ญ.1 Code คำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม VBA	115
ฎ.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้จัดการโรงงาน	121
ฎ.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานคนที่ 1	122
ฎ.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานคนที่ 2	123
ฎ.4 ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานคนที่ 3	124

สารบัญสัญลักษณ์และอักษรย่อ

โปรแกรมช่วยแสดงผล	=	โปรแกรมช่วยแสดงผลของเวลาการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบาในแต่ละวัน
สมการถดถอย	=	สมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา
อุณหภูมิเริ่มทดลอง	=	อุณหภูมิอากาศเริ่มทดลอง
ค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา	=	ค่าที่ได้จากการทดสอบ โดยเครื่องทดสอบแบบไวแคต



บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

อิฐมวลเบา เป็นผลิตภัณฑ์คอนกรีตชนิดใหม่ ที่ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างผนังและพื้น ด้วยสมบัติพิเศษที่มีน้ำหนักเบาและรับแรงกดได้ดีกว่าอิฐทั่วไป ประกอบกับการออกแบบและก่อสร้างอาคารบ้านเรือนในปัจจุบัน ที่คำนึงถึงความสำคัญในเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยและการประหยัดพลังงาน จึงทำให้อิฐมวลเบาได้รับความนิยม และเข้ามามีบทบาทในการก่อสร้างมากขึ้น

ในโครงการนี้ คณะผู้จัดทำได้ศึกษาถึงกระบวนการผลิตอิฐมวลเบาของโรงงานผลิตอิฐมวลเบาแห่งหนึ่งในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า กระบวนการผลิตอิฐมวลเบาทั้งหมด 4 ขั้นตอนหลักๆ คือ เริ่มจากการผสมส่วนผสมอิฐมวลเบาตามมาตรฐานที่โรงงานกำหนด จากนั้นเทส่วนผสมอิฐมวลเบาลงในแบบหล่อรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 240 เซนติเมตร และสูง 20 เซนติเมตร หลังจากการเทส่วนผสมอิฐมวลเบาลงในแบบหล่อแล้วรออิฐมวลเบาก่อตัวระยะหนึ่ง จึงจะทำการตกแต่งผิวหน้าอิฐมวลเบาให้เรียบเท่ากันทั้งแบบหล่อ จากนั้นจะทำการตัดอิฐมวลเบาออกเป็นก้อน ซึ่งแต่ละก้อนมีขนาดกว้าง 7 เซนติเมตร ยาว 60 เซนติเมตร และสูง 20 เซนติเมตร และสุดท้ายเป็นการจัดเก็บอิฐมวลเบา ซึ่งปัญหาที่พบ คือ ช่วงเวลาในการตัดอิฐมวลเบาออกเป็นก้อน ไม่มีการกำหนดเวลาที่แน่นอน เนื่องจากช่วงเวลาดังกล่าวคนงานจะใช้ประสบการณ์ทำงานในการคาดคะเนเวลาการก่อตัวของอิฐมวลเบา เพื่อตัดอิฐมวลเบาออกเป็นก้อน นอกจากนี้ ก่อนที่จะทำการตัดอิฐมวลเบาออกเป็นก้อน จะมีการตรวจสอบการก่อตัวของอิฐมวลเบา โดยใช้นิ้วหัวแม่มือกดลงไปแบบหล่อ ถ้าเศษอิฐมวลเบาไม่ติดนิ้วหัวแม่มือก็จะสามารถตัดได้ แต่ถ้าเศษอิฐมวลเบายังติดนิ้วหัวแม่มืออยู่ก็ให้รอต่อไปอีกระยะหนึ่ง แล้วจึงจะตัดอิฐมวลเบาออกเป็นก้อน จะเห็นได้ว่า ถ้าคาดคะเนเวลาน้อยเกินไปจะทำให้พนักงานจะต้องตรวจสอบใหม่หลายครั้ง แต่ถ้าคาดคะเนเวลามากเกินไปจะทำให้ส่วนผสมนั้นแข็งเกินไป และเมื่อตัดอิฐมวลเบาออกเป็นก้อนจะทำให้อิฐมวลเบาแตก อีกทั้งยังทำให้คุณภาพของอิฐมวลเบาไม่ดีเท่าที่ควร

ด้วยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำจึงนำทฤษฎีการออกแบบการทดลอง (Design of Experiments : DOE) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง มาช่วยหาเวลาการทำงานที่เป็นมาตรฐานในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบาในแต่ละวัน โดยคณะผู้จัดทำได้เลือกอุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลามาเป็นปัจจัยต้น และค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบามาเป็นปัจจัยตอบสนอง จากนั้นนำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์เชิงสถิติระหว่างอุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา กับค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา จนได้สมการถดถอยและเพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานจะนำสมการถดถอยนี้ไปใส่ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผลสมการถดถอยที่ใช้พยากรณ์ค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบาที่ช่วงอุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลาต่างๆ โดยผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรมช่วยแสดงผล คือ เวลาการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ซึ่งจะนำไปสู่กระบวนการผลิตอิฐมวลเบาที่มีเวลาการทำงานที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 เพื่อศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่อกัวของอิฐมวลเบา

1.2.2 เพื่อสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผลของเวลาการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบาในแต่ละวัน

1.3 เกณฑ์ชี้วัดผลงาน (Outputs)

1.3.1 สมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่อกัวของอิฐมวลเบา

1.3.2 โปรแกรมช่วยแสดงผลของเวลาการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบาในแต่ละวัน

1.4 เกณฑ์ชี้วัดผลสำเร็จ (Outcome)

โปรแกรมช่วยแสดงผลสามารถกำหนดเวลาการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบาในแต่ละวันได้

1.5 ขอบเขตในการดำเนินโครงการ

1.5.1 ส่วนผสมที่ใช้ในการทดลอง ใช้ส่วนผสมจากโรงงานกรณีศึกษา

1.5.2 โปรแกรมช่วยแสดงผล ใช้ได้กับโรงงานกรณีศึกษาเท่านั้น

1.5.3 โปรแกรมช่วยแสดงผล ใช้ Microsoft Excel ในการสร้างโปรแกรม

1.5.4 โปรแกรมช่วยแสดงผล ใช้ได้ในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์เท่านั้น

1.6 สถานที่ในการดำเนินโครงการ

1.6.1 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

1.6.2 โรงงาน SK BLOCK เลขที่ 70 หมู่ 7 ตำบลวัดพริก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000.

1.7 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2558

1.8 ขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน (Gantt Chart)

ตารางที่ 1.1 ตารางแสดงขั้นตอนและแผนการดำเนินงาน

ลำดับ	การดำเนินงาน	ช่วงเวลา								
		ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.
1.8.1	การศึกษาและรวบรวมข้อมูล	↔								
1.8.2	การออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิเริ่มต้นทดลองที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่อกำเนิดของอิฐมวลเบา		↔							
1.8.3	การทำการทดลองและบันทึกผล			↔						
1.8.4	การวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติ เพื่อสรุปว่าอุณหภูมิเริ่มต้นทดลองที่ต่างกันมีผลต่อการทดลองหรือไม่					↔				
1.8.5	การออกแบบการทดลอง เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเริ่มต้นทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่อกำเนิดของอิฐมวลเบา					↔				
1.8.6	การทำการทดลองและบันทึกผล					↔				
1.8.7	การวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ในรูปสมการถดถอย						↔			
1.8.8	การออกแบบโปรแกรมช่วยแสดงผล							↔		
1.8.9	การเขียนผังงานของโปรแกรมช่วยแสดงผล							↔		
1.8.10	การสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผล							↔		
1.8.11	การทดสอบโปรแกรมช่วยแสดงผล							↔		
1.8.12	การทดลองใช้งานจริงที่โรงงานกรณีศึกษา พร้อมทั้งประเมินผล							↔		
1.8.13	การปรับปรุงและแก้ไข							↔		
1.8.14	การสรุปผลการดำเนินงาน							↔	↔	

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎีเบื้องต้น

ในการดำเนินโครงการการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อกำหนดเวลาการทำงานในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบาประกอบด้วยหลักการและทฤษฎีหลายเรื่องด้วยกัน ซึ่งคณะผู้จัดทำได้แบ่งรายละเอียด ดังต่อไปนี้

2.1 อิฐมวลเบา (Light Weight Concrete Block)

อิฐมวลเบา คือ ผลิตภัณฑ์ที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากอิฐทั่วไป เพื่อใช้สำหรับงานก่อสร้างผนังและพื้นด้วยสมบัติพิเศษที่มีน้ำหนักเบา และป้องกันความร้อนได้ดี ทำให้ประหยัดการใช้พลังงาน อีกทั้งยังทนต่อเพลิงไหม้ และกันไฟได้ดีกว่าอิฐทั่วไป อิฐมวลเบาสามารถแบ่งออกตามกระบวนการผลิตได้ 2 ประเภท ดังนี้

2.1.1 อิฐมวลเบาที่ไม่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง (Non – Autoclaved System)

อิฐมวลเบาที่ไม่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง เนื้ออิฐมวลเบาจะเป็นสีปูนซีเมนต์ เป็นกระบวนการผลิตที่ใช้ต้นทุนต่ำ และทำการผลิตได้ง่าย สามารถแบ่งย่อยออกได้อีกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

2.1.1.1 อิฐมวลเบาที่ใช้วัสดุผสมน้ำหนักเบาเป็นส่วนผสม เช่น ขี้เถ้า ขี้เถ้า ขานอ้อย หรือเม็ดโม่ เป็นต้น ทำให้อิฐมวลเบาที่มีน้ำหนักที่เบาขึ้น และราคาถูก แต่จะมีอายุการใช้งานสั้นและเสื่อมสภาพเร็ว หากเกิดไฟไหม้วัสดุผสมเหล่านี้อาจเป็นพิษต่อผู้ที่อยู่อาศัย จึงเหมาะสำหรับใช้ในงานโครงสร้างที่เป็นฉนวนกันความร้อน หรือใช้สำหรับประดับผนัง

2.1.1.2 อิฐมวลเบาที่เกิดจากการใช้สารเคมีเป็นส่วนผสม (Cellular Light Weight Concrete, CLC) เป็นอิฐมวลเบาที่ผลิตโดยการเติมสารเคมีลงในส่วนผสมที่มีปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำ เป็นส่วนผสมหลัก ในการเติมสารเคมีนี้เพื่อสร้างปริมาณฟองอากาศให้กระจายตัวทั่วอิฐมวลเบา และเมื่อทิ้งไว้จะทำให้อิฐมวลเบาแข็งตัวเร็วกว่าปกติ อิฐมวลเบาประเภทนี้จะมีการหดตัวสูง ทำให้ปูนฉาบแตกร้าวได้ง่าย และไม่ค่อยแข็งแรง

2.1.2 อิฐมวลเบาที่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง (Autoclaved System)

อิฐมวลเบาที่ผ่านกระบวนการอบไอน้ำภายใต้ความดันสูง เนื้ออิฐมวลเบาจะเป็นผลึกสีขาว เป็นกระบวนการผลิตที่ใช้ต้นทุนสูง เพราะหลังจากผลิตอิฐมวลเบาแล้ว ต้องนำไปอบในห้องอบที่สามารถปรับอุณหภูมิ และความดันได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ สามารถแบ่งย่อยออกได้อีกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

2.1.2.1 อิฐมวลเบาที่เกิดจากการใช้ปูนขาวเป็นส่วนผสมหลักในการผลิต จะควบคุมคุณภาพได้ยาก ทำให้คุณภาพอิฐมวลเบาไม่ค่อยสม่ำเสมอ และมีการดูดซึมน้ำสูง

2.1.2.2 อิฐมวลเบาที่เกิดจากการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 เป็นส่วนผสมหลักในการผลิต การผลิตประเภทนี้จะทำให้อิฐมวลเบาที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสม่ำเสมอ และยังทำให้เกิดการตกผลึก (Calcium Silicate) ในเนื้ออิฐมวลเบา ทำให้อิฐมวลเบาที่มีความแข็งแรง และทนทานกว่าการผลิตประเภทอื่นๆ

2.2 การออกแบบการทดลอง (Design of Experiments : DOE)

การออกแบบการทดลอง เป็นการวางแผนการทดลอง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสมที่สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์ด้วยวิธีเชิงสถิติ ซึ่งทำให้สามารถหาข้อสรุปที่สมเหตุสมผลได้

2.2.1 ส่วนประกอบต่างๆ ของการออกแบบการทดลอง

ส่วนประกอบต่างๆ ของการออกแบบการทดลองประกอบไปด้วย 6 ส่วน ดังนี้

2.2.1.1 ปัจจัย (Factor) คือ สิ่งที่มีผลต่อตัวแปรตอบสนองหรือตัวแปรตาม และนำมาพิจารณาในการทดลอง อาจมีลักษณะเป็นเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณก็ได้ โดยสามารถแยกปัจจัยออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ก. ปัจจัยที่ควบคุมได้ คือ ปัจจัยที่สามารถกำหนดค่าของระดับปัจจัยได้ในการทดลอง

ข. ปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้ คือ ปัจจัยที่ไม่สามารถกำหนดค่าของระดับปัจจัยได้ในการทดลอง

2.2.1.2 ตัวแปรตอบสนอง (Response Variable) คือ ตัวแปรที่ได้จากการทดลองหรือเรียกอีกอย่างว่า ตัวแปรตาม

2.2.1.3 ระดับปัจจัย (Levels of Factor) คือ จำนวนค่าของปัจจัยที่เปลี่ยนไปในหนึ่งการทดลอง เช่น อุณหภูมิเริ่มทดลองที่ระดับ 26, 27, 28, 29 และ 30 องศาเซลเซียส เป็นต้น

2.2.1.4 วิธีปฏิบัติ (Treatment) คือ ข้อกำหนดสำหรับทุกปัจจัยที่ศึกษาในการออกแบบการทดลองนั้นๆ เช่น การทำการทดลองโดยมีปัจจัย 2 ปัจจัย คือ อุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลาที่ใช้ในการทดลอง ซึ่งมีระดับปัจจัยที่ 2 และ 3 ระดับ ตามลำดับ จะมีวิธีการทดลองที่แตกต่างกันเท่ากับ 6 วิธี ดังตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 วิธีปฏิบัติในการทดลองระหว่างปัจจัยอุณหภูมิและเวลา

วิธีปฏิบัติ	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)	เวลา (ชั่วโมง)
1	26	3.5
2	26	4.0
3	26	4.5
4	28	3.5
5	28	4.0
6	28	4.5

2.2.1.5 จำนวนครั้งในการทดลอง (Experimental Runs) คือ จำนวนการทดลองทั้งหมด ที่ทำการทดลอง จะมีค่าเท่ากับผลคูณของจำนวนวิธีปฏิบัติกับจำนวนครั้งที่ทำการทดลองซ้ำ เช่น วิธีปฏิบัติทั้งหมด 6 วิธี แต่ละวิธีปฏิบัติทำการทดลองซ้ำวิธีละ 3 ครั้ง ดังนั้น จำนวนครั้งในการทดลองจึงเท่ากับ 18 ครั้ง

2.2.1.6 จำนวนการทดลองซ้ำ (Replication) คือ การกำหนดวิธีการทดลอง โดยที่แต่ละวิธีการทดลองควรใช้จำนวนการทดลองซ้ำกี่ครั้ง เพื่อให้ผลการทดลองออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด และใช้สมการในการคำนวณหาขนาดการทดลองซ้ำ แต่บางครั้งผลลัพธ์ที่ได้จากสมการนั้นมากเกินไป จึงทำให้เกิดข้อจำกัดในการทดลอง เช่น ข้อจำกัดด้านต้นทุน ข้อจำกัดด้านเวลา และข้อจำกัดด้านความผิดพลาด เป็นต้น ด้วยข้อจำกัดที่กล่าวมานี้จึงทำให้บางครั้งการกำหนดขนาดการทดลองซ้ำ ก็ไม่ต้องทำตามผลลัพธ์ที่คำนวณออกมาเสมอไป อาจขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของผู้ทำการทดลองที่คิดว่าสมควร การกำหนดจำนวนการทดลองซ้ำหาได้ ดังสมการที่ 2.1

$$n = \frac{(Z_{\alpha/2} + Z_{\beta})^2 \sigma^2}{\delta^2} \quad \text{และ} \quad \delta = \mu - \mu_0 \quad (2.1)$$

เมื่อ n คือ จำนวนการทดลองซ้ำ

$Z_{\alpha/2}$ คือ ค่าสถิติ หาได้จากการเปิดตารางพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ โดยเปิดจากค่า $\alpha/2$ เมื่อ α คือ ระดับความเสี่ยงที่จะสรุปผลการทดลองผิดพลาด

Z_{β} คือ ค่าสถิติ หาได้จากการเปิดตารางพื้นที่ใต้เส้นโค้งปกติ โดยเปิดจากค่า β เมื่อ β คือ ระดับความเสี่ยงที่จะสรุปข้อมูลของสองกลุ่มประชากรไม่มีความแตกต่างกัน

σ^2 คือ ค่าความแปรปรวนของประชากร

δ คือ ค่าความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของประชากร

μ และ μ_0 คือ ค่าเฉลี่ยของประชากรที่ตั้งไว้ และค่าจริง ตามลำดับ

2.2.2 ขั้นตอนในการออกแบบการทดลอง

ขั้นตอนในการออกแบบการทดลองมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้

2.2.2.1 การนิยามปัญหา เป็นการระบุความต้องการว่าต้องการอะไรจากการทดลอง

2.2.2.2 การเลือกปัจจัย ระดับ และขอบเขตของปัจจัย เป็นการเลือกปัจจัยที่จะนำมาเปลี่ยนแปลงในระหว่างทำการทดลอง พร้อมทั้งกำหนดระดับที่จะเกิดขึ้นในการทดลอง และกำหนดขอบเขตที่ปัจจัยจะเปลี่ยนไป

2.2.2.3 การเลือกตัวแปรตอบสนอง เป็นการเลือกตัวแปรที่จะให้ผลลัพธ์เกี่ยวกับกระบวนการที่กำลังศึกษาอยู่ บางครั้งในการทดลองหนึ่งอาจจะมีตัวแปรตอบสนองได้หลายตัวแปร

2.2.2.4 การเลือกแบบการทดลอง จะขึ้นอยู่กับรายละเอียดของจำนวนปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง เช่น ถ้ากรณีศึกษาปัจจัยเดียวแบบการทดลองที่ใช้ คือ การจำแนกทางเดียว (One-Way ANOVA) ถ้ากรณีศึกษาสองปัจจัย แบบการทดลองที่ใช้ คือ การจำแนกสองทาง (Two-Way ANOVA) หรือจะใช้การออกแบบแบบสมบูรณ์ในแต่ละกลุ่ม (Complete-Randomized Block Design) ก็ได้ แต่ถ้ากรณีศึกษาปัจจัยตั้งแต่สองปัจจัยขึ้นไปแบบการทดลองที่ใช้ คือ การทดลองแฟคทอเรียล (Factorial Experiment) เป็นต้น

2.2.2.5 การดำเนินการทดลอง จะต้องติดตามดูกระบวนการอย่างใกล้ชิด และปฏิบัติตามหลักการที่ได้ออกแบบไว้ เพื่อให้แน่ใจว่าการดำเนินการทุกอย่างเป็นไปตามแผน ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับวิธีการทดลอง จะทำให้การทดลองนั้นใช้ไม่ได้

2.2.2.6 การวิเคราะห์ข้อมูล จะใช้ความรู้ทางด้านสถิติเข้ามาช่วยวิเคราะห์และสรุปผล รวมทั้งตัดสินความถูกต้องของข้อมูลที่เกิดขึ้นก่อนที่จะตีความข้อมูลออกมา ทำให้ข้อมูลนั้นมีเหตุผลสนับสนุนและมีความน่าเชื่อถือ

2.2.2.7 การสรุปผลและข้อเสนอแนะ จะสรุปผลและแสดงออกมาในรูปของกราฟ ตาราง หรือแผนภูมิก็ได้ เมื่อสรุปผลแล้วควรทำการทดสอบเพื่อยืนยันผลจากการทดลองอีกครั้งหนึ่ง และให้ข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงกระบวนการให้ดีขึ้น

2.3 การทดสอบสมมติฐาน (Hypothesis Testing)

การทดสอบสมมติฐาน เป็นการทดสอบเพื่อต้องการพิสูจน์ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งที่กำลังศึกษาว่าเป็นจริงหรือเป็นเท็จ

2.3.1 ส่วนประกอบของการตั้งสมมติฐาน

ส่วนประกอบของการตั้งสมมติฐาน ประกอบไปด้วย 2 ส่วน ดังนี้

2.3.1.1 สมมติฐานหลัก (Null Hypothesis : H_0) คือ สมมติฐานที่ทราบค่าแน่นอน มักจะเป็นสมมติฐานที่ตั้งขึ้นเพื่อต้องการจะพิสูจน์ว่าเป็นเท็จ

2.3.1.2 สมมติฐานรอง (Alternative Hypothesis : H_1) คือ สมมติฐานที่ตั้งขึ้น เพื่อให้ขัดแย้งกับสมมติฐานหลัก มักจะเป็นสมมติฐานที่ต้องการจะพิสูจน์ว่าเป็นจริง โดยสมมติฐานรองสามารถแยกออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

ก. สมมติฐานรองแบบทางเดียว เป็นสมมติฐานที่ตั้งขึ้นโดยกำหนดทิศทาง โดยการใช้เครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่าในการตั้งสมมติฐาน

ข. สมมติฐานรองแบบสองทาง เป็นสมมติฐานที่ตั้งขึ้นโดยไม่กำหนดทิศทาง โดยการใช้เครื่องหมายไม่เท่ากับในการตั้งสมมติฐาน

2.3.2 ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐาน

ขั้นตอนการทดสอบสมมติฐานมีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดังนี้

2.3.2.1 ตั้งสมมติฐานหลัก $H_0 : \mu = \mu_0$

2.3.2.2 ตั้งสมมติฐานรอง

ก. กรณีทดสอบสมมติฐานสองทาง (Two-Tailed)

$$H_1 : \mu \neq \mu_0$$

ข. กรณีทดสอบสมมติฐานทางเดียวด้านบน (Upper One-Tailed)

$$H_1 : \mu > \mu_0$$

ค. กรณีทดสอบสมมติฐานทางเดียวด้านล่าง (Lower One-Tailed)

$$H_1 : \mu < \mu_0$$

เมื่อ μ_0 คือ ค่าเฉลี่ยของประชากร

2.3.2.3 กำหนดระดับนัยสำคัญ (α)

2.3.2.4 กำหนดตัวทดสอบทางสถิติที่จะใช้ทดสอบสมมติฐาน

กรณีของกลุ่มตัวอย่างน้อยกว่า 30 ($n < 30$) จะต้องทดสอบความแปรปรวน (σ_1^2 และ σ_2^2) ก่อน โดยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

ก. ตั้งสมมติฐาน

สมมติฐานหลัก $H_0 : \sigma_1^2 = \sigma_2^2$

สมมติฐานรอง $H_1 : \sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$

เมื่อ σ_1^2 คือ ค่าความแปรปรวนของประชากรกลุ่มที่ 1

σ_2^2 คือ ค่าความแปรปรวนของประชากรกลุ่มที่ 2

ข. คำนวณหาค่าสถิติ F ดังสมการที่ 2.2

$$F = \frac{S_{large}^2}{S_{small}^2} \quad (2.2)$$

เมื่อ S_{large}^2 คือ ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่มีค่าความแปรปรวนมาก

S_{small}^2 คือ ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างที่มีค่า
ความแปรปรวนน้อย

จากนั้นหาค่า $F_{critical}$

โดย $F_{critical} = F_{\alpha/2, (v_1, v_2)}$ (ค่า $F_{\alpha/2, (v_1, v_2)}$ สามารถหาได้จากการเปิดตาราง
สถิติ F ที่ระดับนัยสำคัญ $\alpha/2$ ค่าองศาเสรี $v_1 = n_1 - 1, v_2 = n_2 - 1$)

เมื่อ n_1 คือ จำนวนของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่มที่ 1

n_2 คือ จำนวนของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่มที่ 2

ค. วิเคราะห์ค่า F จากสมการที่ 2.2 กับค่า $F_{critical}$

ถ้า $F > F_{critical}$ ให้ปฏิเสธ H_0 ยอมรับ H_1 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนสอง
กลุ่มไม่เท่ากัน ($\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$) ให้ใช้สมการ ดังสมการที่ 2.3

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}}} \quad \text{และ} \quad v = \frac{\left[\frac{S_1^2}{n_1} + \frac{S_2^2}{n_2}\right]^2}{\frac{\left[\frac{S_1^2}{n_1}\right]^2}{n_1 - 1} + \frac{\left[\frac{S_2^2}{n_2}\right]^2}{n_2 - 1}} \quad (2.3)$$

ถ้า $F < F_{critical}$ ให้ยอมรับ H_0 ปฏิเสธ H_1 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนสอง
กลุ่มเท่ากัน ($\sigma_1^2 = \sigma_2^2$) ให้ใช้สมการ ดังสมการที่ 2.4

$$t = \frac{(\bar{x}_1 - \bar{x}_2) - (\mu_1 - \mu_2)}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}}} \quad (2.4)$$

$$\text{โดยที่ } S_p = \sqrt{\frac{(n_1 - 1)S_1^2 + (n_2 - 1)S_2^2}{n_1 + n_2 - 2}}$$

และ $v = n_1 + n_2 - 2$

เมื่อ \bar{x}_1 คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างของประชากรกลุ่มที่ 1

\bar{x}_2 คือ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างของประชากรกลุ่มที่ 2

μ_1 คือ ค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่ 1

μ_2 คือ ค่าเฉลี่ยของประชากรกลุ่มที่ 2

n_1 คือ จำนวนของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่มที่ 1

n_2 คือ จำนวนของกลุ่มตัวอย่างจากประชากรกลุ่มที่ 2


S_1^2 คือ ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 1

S_2^2 คือ ค่าความแปรปรวนของกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ 2

v คือ ค่าองศาเสรี

2.3.2.5 กำหนดเขตวิกฤติตามค่าสถิติและค่าระดับนัยสำคัญที่ใช้


ก. กรณีทดสอบสมมติฐานสองทาง ดังรูปที่ 2.1



รูปที่ 2.1 พื้นที่ใต้กราฟแสดงเขตวิกฤติ กรณีทดสอบสมมติฐานสองทาง

ที่มา : ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา. (2551).


ข. กรณีทดสอบสมมติฐานทางเดียวด้านบน ดังรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 พื้นที่ใต้กราฟแสดงเขตวิกฤติ กรณีทดสอบสมมติฐานทางเดียวด้านบน

ที่มา : ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา. (2551).

ค. กรณีทดสอบสมมติฐานทางเดียวด้านล่าง ดังรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 พื้นที่ใต้กราฟแสดงเขตวิกฤติ กรณีทดสอบสมมติฐานทางเดียวด้านล่าง

ที่มา : ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา. (2551).

2.3.2.6 คำนวณค่าสถิติในข้อ 2.3.2.4

2.3.2.7 ทดสอบสมมติฐาน โดยนำค่าที่ได้จากการคำนวณในข้อ 2.3.2.6 เปรียบเทียบกับ เขตวิกฤติในข้อ 2.3.2.5

ก. ถ้าค่าที่ได้จากการคำนวณในข้อ 2.3.2.6 ตกอยู่ในเขตวิกฤติให้ปฏิเสธ H_0 ยอมรับ H_1


ข. ถ้าค่าที่ได้จากการคำนวณในข้อ 2.3.2.6 ตกอยู่นอกเขตวิกฤติให้ยอมรับ H_0 ปฏิเสธ H_1

2.4 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล

การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลจะต้องมีการตรวจสอบทั้งหมด 3 เงื่อนไข ดังนี้

2.4.1 การตรวจสอบการกระจายแบบปกติของข้อมูล

การตรวจสอบการกระจายแบบปกติของข้อมูล จะต้องตรวจสอบก่อนการทดสอบความแปรปรวนเสมอ เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลมีการแจกแจงแบบปกติ หากไม่เช่นนั้นจะทำให้ผลการทดสอบความแปรปรวนมีความคลาดเคลื่อน โดยการตรวจสอบสามารถวิเคราะห์ได้จากกราฟการกระจายแบบแจกแจงของข้อมูล ซึ่งทำได้โดยการกำหนดให้แกน X คือ ค่าความผิดพลาด (Error) เป็นค่าที่ได้จากค่าสังเกตในแต่ละค่าลบค่าเฉลี่ยของค่าสังเกตทั้งหมด และแกน Y คือ ร้อยละของความน่าจะเป็นสะสม ถ้าข้อมูลมีการกระจายแบบปกติจุดตัดจะเรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรง และลักษณะการเกิดจุดตัดจะต้องไม่เป็นกระจุกหรือเป็นกลุ่มๆ โดยค่าที่อยู่ห่างระหว่างจุดแต่ละจุดต้องใกล้เคียงกันเป็นส่วนมาก แต่ค่าที่อยู่ห่างเส้นต้องมีค่ามาก และน้อยต่างกันไป ดังรูปที่ 2.4




รูปที่ 2.4 ตัวอย่างการกระจายตัวแบบปกติของข้อมูล

ที่มา : ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา. (2551).

2.4.2 การตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล


การตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูลทำได้โดยการสร้างกราฟที่กำหนดให้แกน X คือ ลำดับของข้อมูล และแกน Y คือ ค่าความผิดพลาด ถ้าข้อมูลมีความเป็นอิสระ ข้อมูลจะมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอ ไม่สามารถคาดเดาค่าในอนาคตได้ และไม่มีแนวโน้มของกราฟที่จะขึ้นหรือลงเพียงอย่างเดียว ดังรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 ตัวอย่างความเป็นอิสระของข้อมูล
ที่มา : ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา. (2551).

2.4.3 การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล

การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล จะใช้แผนภูมิการกระจายค่าความคลาดเคลื่อนในแต่ละปัจจัย ถ้าค่าความผิดพลาดจากผลการทดลองมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอในกราฟด้านบวกและด้านลบ แสดงว่า ข้อมูลมีความเสถียรของความแปรปรวน ดังรูปที่ 2.6



รูปที่ 2.6 ตัวอย่างความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล
ที่มา : ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา. (2551).

2.5 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA)

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว เป็นวิธีการทดสอบเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต้นกับปัจจัยตอบสนองเพียงอย่างละปัจจัย จากหลายๆ ปัจจัยที่มีผลต่อการทดลองมากที่สุด โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

2.5.1 ตั้งสมมติฐาน

สมมติฐานหลัก $H_0 : \mu_1 = \mu_2 = \mu_3 = \dots = \mu_k$

สมมติฐานรอง $H_1 : \mu_i \neq \mu_j$ อย่างน้อย 1 คู่

เมื่อ μ_i คือ ค่าเฉลี่ยของประชากร กลุ่มที่ i

μ_j คือ ค่าเฉลี่ยของประชากร กลุ่มที่ j

i, j คือ จำนวนวิธีปฏิบัติ โดยที่ $i, j = 1, 2, 3, \dots, k$ และ $i \neq j$

2.5.2 หาค่าความแปรปรวนรวม (Sum Squares of Total : SS_T) ดังสมการที่ 2.5 และ 2.6 โดยค่าความแปรปรวนรวมเกิดจากค่าความแปรปรวน 2 ประเภทรวมกัน คือ

2.5.2.1 ค่าความแปรปรวนที่เกิดจากวิธีปฏิบัติ (Sum Squares of Treatment : SS_{treat}) ดังสมการที่ 2.7

2.5.2.2 ค่าความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในกลุ่ม (Sum Squares of Error : SS_E) ดังสมการที่ 2.8

$$\text{ดังนั้น} \quad SS_T = SS_{treat} + SS_E \quad (2.5)$$

$$\text{โดยที่} \quad SS_T = \sum_{j=1}^k \sum_{i=1}^n y_{ij}^2 - \frac{y_{..}^2}{N} \quad (2.6)$$

$$SS_{treat} = \sum_{i=1}^k \frac{y_i^2}{n_i} - \frac{y_{..}^2}{N} \quad (2.7)$$

$$SS_E = SS_T - SS_{treat} \quad (2.8)$$

เมื่อ N คือ จำนวนค่าสังเกตทั้งหมด

n_i คือ จำนวนค่าสังเกตในวิธีปฏิบัติที่ i

y_{ij} คือ ค่าสังเกต (Observations) จากวิธีปฏิบัติที่ i ตัวอย่างที่ j จากตารางที่ 2.2

y_i คือ ผลรวมของค่าสังเกต ทุกค่าในวิธีปฏิบัติที่ i จากตารางที่ 2.2

$y_{..}$ คือ ผลรวมของค่าสังเกต ทั้งหมดในการทดลอง จากตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 การทดลองประเภทวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

Treatment	Observations				Total
1	y_{11}	y_{12}	...	y_{1n}	$y_{1.}$
2	y_{21}	y_{22}	...	y_{2n}	$y_{2.}$
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮
k	y_{k1}	y_{k2}	...	y_{kn}	$y_{k.}$
					$y_{..}$

ที่มา : กานต์ สี่พัฒนายิ่งยง. (2557).

2.5.3 นำค่า SS_T , SS_{treat} และ SS_E จากข้อ 2.5.2 มาสร้างตาราง ดังตารางที่ 2.3 โดยใส่ค่า SS_T , SS_{treat} และ SS_E ในช่อง SS และคำนวณหาค่าในช่อง df, MS และ F_c ตามลำดับ

ตารางที่ 2.3 ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

Source	SS	df	MS	F_c
Between Treatments	SS_{treat}	$k - 1$	$MS_{\text{treat}} = SS_{\text{treat}}/k - 1$	MS_{treat}/MS_E
Error (Within Treatment)	SS_E	$N - k$	$MS_E = SS_E/N - k$	
Total	SS_T	$N - 1$		

ที่มา : กานต์ ลีวัฒนายิ่งยง. (2557).

จากนั้นหาค่า F_{critical} โดย $F_{\text{critical}} = F_{\alpha, k-1, N-k}$ (ค่า $F_{\alpha, k-1, N-k}$ สามารถหาได้จากตารางเปิดตารางสถิติ F ที่ระดับนัยสำคัญ α ค่าองศาเสรี $k - 1, N - k$)

2.5.4 วิเคราะห์ค่า F_c และค่า F_{critical}

ถ้า $F_c > F_{\text{critical}}$ ให้ปฏิเสธ H_0 ยอมรับ H_1

ถ้า $F_c < F_{\text{critical}}$ ให้ยอมรับ H_0 ปฏิเสธ H_1

2.5.5 สรุปผลการทดสอบ

2.6 การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression Analysis)

การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย เป็นการวิเคราะห์การถดถอยเพื่อหาความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรต้นกับตัวแปรตามเพียง 1 ตัวแปร อาจเป็นความสัมพันธ์ตามกันหรือผกผันก็ได้ โดยการวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่ายมีขั้นตอนการทำทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้

2.6.1 คำนวณหาค่า S_{xx} , S_{yy} และ S_{xy} ดังสมการที่ 2.9-2.11

$$S_{xx} = \sum x^2 - \frac{(\sum x)^2}{n} \quad (2.9)$$

$$S_{yy} = \sum y^2 - \frac{(\sum y)^2}{n} \quad (2.10)$$

$$S_{xy} = \sum xy - \frac{(\sum x)(\sum y)}{n} \quad (2.11)$$

เมื่อ x คือ ตัวแปรต้น

y คือ ตัวแปรตาม

n คือ จำนวนของกลุ่มตัวอย่างจากประชากร

2.6.2 คำนวณหาค่า β_0 และ β_1 ดังสมการที่ 2.12-2.13

$$\beta_0 = \bar{y} - \beta_1 \bar{x} \quad (2.12)$$

$$\beta_1 = \frac{S_{xy}}{S_{xx}} \quad (2.13)$$

เมื่อ β_0 คือ ระยะตัดแกน Y

β_1 คือ สัมประสิทธิ์ถดถอยของประชากร หรือความชัน (Slope)

\bar{x} คือ ค่าเฉลี่ยของตัวแปรต้น

\bar{y} คือ ค่าเฉลี่ยของตัวแปรตาม

2.6.3 เขียนสมการถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย ดังสมการที่ 2.14

$$\hat{Y} = \beta_0 + \beta_1 x \quad (2.14)$$

เมื่อ \hat{Y} คือ ค่าทำนาย

2.6.4 ทดสอบสมมติฐาน

2.6.4.1 ตั้งสมมติฐาน

สมมติฐานหลัก $H_0 : \beta_1 = 0$; x และ y ไม่สัมพันธ์กัน

สมมติฐานรอง $H_1 : \beta_1 \neq 0$; x และ y สัมพันธ์กัน

2.6.4.2 คำนวณหาค่าสถิติ t ดังสมการที่ 2.15

$$t = \frac{\beta_1}{\frac{\sigma}{\sqrt{S_{xx}}}} \quad (2.15)$$

โดยที่
$$\sigma = \sqrt{\frac{S_{yy} - (\beta_1 S_{xy})}{n - 2}}$$

เมื่อ σ คือ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของประชากร

จากนั้นหาค่า $t_{\text{ทรว}}$ โดย $t_{\text{ทรว}} = t_{\alpha/2, n-2}$ (ค่า $t_{\alpha/2, n-2}$ สามารถหาได้จากการเปิดตารางสถิติ t ที่ระดับนัยสำคัญ $\alpha/2$ ค่าองศาเสรี $v = n - 2$)

2.6.4.3 วิเคราะห์ค่า t จากสมการที่ 2.15 กับ $t_{\text{ทรว}}$

ถ้า $t > t_{\text{ทรว}}$ และ $t < -t_{\text{ทรว}}$ ให้ปฏิเสธ H_0 ยอมรับ H_1 แสดงว่า x และ y สัมพันธ์กัน

2.6.5 ทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Sample Correlation Coefficient : r) ดังสมการที่ 2.16

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}} \quad (2.16)$$

เมื่อ r คือ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

ถ้า $r = 0$ แสดงว่า ไม่มีความสัมพันธ์กัน

$r < 0.50$ แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันต่ำ

$0.50 \leq r < 0.80$ แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันปานกลาง

$r \geq 0.80$ แสดงว่า มีความสัมพันธ์กันสูง (สามารถนำสมการไปใช้งานได้)

$r < 0$ แสดงว่า ตัวแปรทั้งสองตัวนั้นมีความสัมพันธ์แบบผกผันกัน ให้ทดสอบสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ในรูปของค่าสัมบูรณ์ ดังสมการที่ 2.17

$$r = \frac{S_{xy}}{\sqrt{S_{xx}S_{yy}}} \quad (2.17)$$

ที่มา : กานต์ สวัสดิ์ณายิ่งยง. (2557).

2.7 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย (Lack of Fit)

การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย เป็นการทดสอบสมการถดถอยว่าสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้น และตัวแปรตามได้ดีเพียงใด และสามารถใช้สมการถดถอยในการทำนาย และประมาณค่าตัวแปรตามได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือไม่ โดยการทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยมีขั้นตอนการทำ ดังนี้

2.7.1 ตั้งสมมติฐาน สมมติฐานหลัก H_0 : สมการถดถอยมีความเหมาะสม
สมมติฐานรอง H_1 : สมการถดถอยไม่มีความเหมาะสม

2.7.2 หาค่าความแปรปรวนรวม ดังสมการที่ 2.18 โดยค่าความแปรปรวนรวมเกิดจากค่าความแปรปรวน 2 ประเภทรวมกัน คือ

2.7.2.1 ค่าความแปรปรวนที่เกิดจากการพยากรณ์ (Sum Squares of Regression : SS_R) ดังสมการที่ 2.19

2.7.2.2 ค่าความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในกลุ่ม ดังสมการที่ 2.20 และค่าความแปรปรวนที่เกิดขึ้นในกลุ่มเกิดจากค่าความแปรปรวน 2 ประเภทรวมกัน คือ

ก. ค่าความแปรปรวนแท้จริง (Sum Squares of Pure Error : SS_{PE}) ดังสมการที่ 2.21

ข. ค่าความแปรปรวนที่เกิดจากการขาดความเหมาะสมของสมการ (Sum Squares of Lack of Fit : SS_{LOF}) ดังสมการที่ 2.22

ดังนั้น
$$SS_T = SS_R + SS_E \quad (2.18)$$

โดยที่
$$SS_R = \sum_{i=1}^n (\hat{y}_i - \bar{y})^2 \quad (2.19)$$

และ
$$SS_E = SS_{PE} + SS_{LOF} \quad (2.20)$$

โดยที่
$$SS_{PE} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{n_j} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2 \quad (2.21)$$

$$SS_{LOF} = \sum_{i=1}^m n_i (\bar{y}_i - \hat{y}_i)^2 \quad (2.22)$$

- เมื่อ y_{ij} คือ ค่าสังเกต จากวิธีปฏิบัติที่ i ตัวอย่างที่ j
 \bar{y}_i คือ ค่าเฉลี่ยของค่าสังเกต จากวิธีปฏิบัติที่ i
 \hat{y}_i คือ ค่าพยากรณ์ของค่าสังเกต จากวิธีปฏิบัติที่ i
 n_i คือ จำนวนค่าสังเกต ในแต่ละวิธีปฏิบัติที่ i
 n_j คือ จำนวนค่าสังเกต ในแต่ละตัวอย่างที่ j

2.7.3 นำค่า SS_R , SS_E , SS_{LOF} , SS_{PE} และ SS_T จากข้อ 2.7.2 มาสร้างตาราง ดังตารางที่ 2.4 โดยใส่ค่า SS_R , SS_E , SS_{LOF} , SS_{PE} และ SS_T ในช่อง SS และคำนวณหาค่าในช่อง df, MS และ F_c ตามลำดับ

ตารางที่ 2.4 ตารางทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย

Source	SS	df	MS	F_c
Regression	SS_R	1	$MS_R = SS_R/1$	
Error	SS_E	$n - 2$	$MS_E = SS_E/n - 2$	
Lack of Fit	SS_{LOF}	$m - 2$	$MS_{LOF} = SS_{LOF}/m - 2$	MS_{LOF}/MS_{PE}
Pure Error	SS_{PE}	$n - m$	$MS_{PE} = SS_{PE}/n - m$	
Total	SS_T	$n - 1$		

ที่มา : ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา. (2551).

จากนั้นหาค่า $F_{ตาราง}$ โดย $F_{ตาราง} = F_{\alpha, m-2, n-m}$ (ค่า $F_{\alpha, m-2, n-m}$ สามารถหาได้จาก การเปิดตารางสถิติ F ที่ระดับนัยสำคัญ α ค่าองศาเสรี $m - 2, n - m$)

2.7.4 วิเคราะห์ค่า F_c และค่า $F_{ตาราง}$

ถ้า $F_c > F_{ตาราง}$ ให้ปฏิเสธ H_0 ยอมรับ H_1

ถ้า $F_c < F_{ตาราง}$ ให้ยอมรับ H_0 ปฏิเสธ H_1

2.7.5 สรุปผลการทดสอบ

2.8 การทดสอบหาค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา

การทดสอบหาค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา เป็นการทดสอบเพื่อหาค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา ที่ระยะเวลาต่างๆ ซึ่งจะบอกถึงช่วงระยะเวลาการก่ตัวของอิฐมวลเบาได้ และในการทดสอบหาค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบาจะใช้เครื่องมือทดสอบ ที่เรียกว่า เครื่องทดสอบแบบไวแคต (Vicat Apparatus) ดังรูปที่ 2.7 โดยใช้เข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ซึ่งจะนำเครื่องมือทดสอบไปทดสอบ ด้วยการปล่อยเข็มของเครื่องมือทดสอบลงในแบบหล่อที่มีส่วนผสมอิฐมวลเบา ค่าที่อ่านได้จากเครื่องมือทดสอบจะอ่านค่าได้เป็นระยะการจมของเข็ม มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร และสามารถวัดค่าได้สูงสุด 50 มิลลิเมตร ซึ่งระยะการจมของเข็มนี้ จะบอกถึงค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา ว่ามีค่ามากหรือน้อย ถ้าค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบาเท่ากับ 50 มิลลิเมตร แสดงว่า ค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบาว่ามีค่าน้อย หรือยังไม่เกิดค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา แต่ถ้าค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบาน้อยกว่า 50 มิลลิเมตร แสดงว่า ค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบาว่ามีค่ามาก หรือเกิดค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา




รูปที่ 2.7 เครื่องทดสอบไวแคต

2.9 โปรแกรม Minitab

โปรแกรม Minitab เป็นโปรแกรมสำเร็จรูปเชิงสถิติ (Statistical Package) ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติวิศวกรรม เช่น การทดสอบสมมติฐาน และการวิเคราะห์ความแปรปรวน เป็นต้น

2.9.1 ส่วนประกอบที่สำคัญของโปรแกรม Minitab



รูปที่ 2.8 ส่วนประกอบที่สำคัญของโปรแกรม Minitab

ส่วนประกอบที่สำคัญของโปรแกรม Minitab ดังรูปที่ 2.8 ประกอบไปด้วย

2.9.1.1 แถบชื่อ (Title Bar) คือ แถบแสดงชื่อสมุดงานที่กำลังใช้งานอยู่

2.9.1.2 แถบเครื่องมือ (Tool Bar) คือ แถบของกลุ่มเครื่องมือ เช่น บันทึก, เลิกทำ, ทำซ้ำ และการเพิ่มแผ่นงาน เป็นต้น

2.9.1.3 แถบรายการเลือก (Menu Bar) คือ แถบของกลุ่มคำสั่งที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ โดยจะแบ่งเป็นแถบ File, Edit, Data, Calc, Stat, Graph, Editor, Tools, Window และ Help เป็นต้น

2.9.1.4 หน้าต่างแสดงผลสถิติ (Session Window) คือ หน้าต่างที่ใช้ในการแสดงผลการวิเคราะห์เชิงสถิติ เช่น ค่าเฉลี่ย, ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่า P-Value เป็นต้น

2.9.1.5 แผ่นงาน (Worksheet) คือ แผ่นงานที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเป็นตาราง โดยแต่ละตารางเรียกว่า “เซลล์” และสามารถเพิ่มจำนวนแผ่นงานได้ตามที่ต้องการ

2.9.1.6 หลัก (Column) คือ ช่องข้อมูลที่อยู่ในแนวตั้ง

2.9.1.7 แถว (Row) คือ ช่องข้อมูลที่อยู่ในแนวนอน

2.9.1.8 หน้าต่างจัดการเพิ่มงาน (Project Manager) คือ หน้าต่างสำหรับจัดเก็บข้อมูลที่ทำการบันทึกในแต่ละครั้ง

2.9.1.9 แถบสถานะภาพ (Status Bar) คือ แถบที่แสดงสถานะคำสั่งที่กำลังใช้งาน โดยแสดงผลเป็นตัวอักษร

2.9.2 การเรียกข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Excel


การเรียกข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Excel เป็นการนำข้อมูลตารางจากโปรแกรม Microsoft Excel ที่มีข้อมูลที่ต้องการวิเคราะห์ผลเชิงสถิติ ดังรูปที่ 2.9 โดยโปรแกรม Minitab จะคัดลอกตารางที่มีข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel มาลงในโปรแกรม Minitab ดังรูปที่ 2.10 ซึ่งมีแถวและหลักเหมือนโปรแกรม Microsoft Excel ขั้นตอนการเรียกข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Excel ดังรูปที่ 2.11 และ 2.12

	A	B	C	D	E	F	G
1	ชนิดของปูน	เวลา	อุณหภูมิ	ค่าความชื้น			
2	1	5	25	2.733			
3	1	10	26	1.065			
4	1	15	27	1.126			
5	1	20	28	2.644			
6	2	25	25	2.199			
7	2	30	26	2.952			
8	2	35	27	2.042			
9	2	40	28	1.693			
10	3	45	25	2.924			
11	3	50	26	1.181			
12	3	55	27	2.157			
13	3	60	28	1.468			
14	4	65	25	2.532			
15	4	70	26	1.623			
16	4	75	27	2.251			
17	4	80	28	1.096			


รูปที่ 2.9 ข้อมูลตารางจากโปรแกรม Microsoft Excel

	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
1	ชนิดของปูน	เวลา	อุณหภูมิ	ค่าความชื้น					
1	1	5	25	2.733					
2	1	10	26	1.065					
3	1	15	27	1.126					
4	1	20	28	2.644					
5	2	25	25	2.199					
6	2	30	26	2.952					
7	2	35	27	2.042					
8	2	40	28	1.693					
9	3	45	25	2.924					
10	3	50	26	1.181					
11	3	55	27	2.157					
12	3	60	28	1.468					
13	4	65	25	2.532					
14	4	70	26	1.623					
15	4	75	27	2.251					
16	4	80	28	1.096					

รูปที่ 2.10 ข้อมูลแสดงจากโปรแกรม Minitab




รูปที่ 2.11 ขั้นตอนการเรียกข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Excel 1



รูปที่ 2.12 ขั้นตอนการเรียกข้อมูลจากโปรแกรม Microsoft Excel 2

2.9.3 การใช้คำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

การใช้คำสั่งวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ นำมาส์ไปคลิก “Stat” ที่อยู่ในแถบรายการเลือก ดังรูปที่ 2.13 แล้วเลือกเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติให้เหมาะสมกับข้อมูลที่จะนำมาวิเคราะห์ตามต้องการ




รูปที่ 2.13 การเลือกใช้คำสั่งในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ

2.10 โปรแกรม Microsoft Excel

โปรแกรม Microsoft Excel เป็นโปรแกรมประเภทตารางจัดการ ซึ่งออกแบบมาสำหรับบันทึกวิเคราะห์ และแสดงข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลขได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในรูปแบบของแผนภาพและรายงาน

การบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Microsoft Excel จะบันทึกลงในช่องที่เรียกว่า “เซลล์” โดยแต่ละเซลล์อยู่บนตาราง จะประกอบด้วยแถวและหลัก ซึ่งตารางในแต่ละตารางเรียกว่า “แผ่นงาน” และ แผ่นงานหลายๆ แผ่นงานรวมกันเรียกว่า “สมุดงาน”

2.10.1 ส่วนประกอบที่สำคัญของโปรแกรม Microsoft Excel



รูปที่ 2.14 ส่วนประกอบที่สำคัญของโปรแกรม Microsoft Excel

ส่วนประกอบที่สำคัญของโปรแกรม Microsoft Excel ดังรูปที่ 2.14 ประกอบไปด้วย

2.10.1.1 แถบเครื่องมือด่วน (Quick Access Toolbar) คือ แถบของกลุ่มเครื่องมือด่วน เช่น บันทึก, เลิกทำ, ทำซ้ำ และแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์และพิมพ์ เป็นต้น

2.10.1.2 แถบริบบอน (Ribbon) คือ แถบของกลุ่มคำสั่งที่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ โดยจะแบ่งเป็นแถบ หน้าแรก, แทรก,เค้าโครงหน้ากระดาษ, สูตร, ข้อมูล, ตรวจสอบ และมุมมอง เป็นต้น

2.10.1.3 แถบชื่อ (Title Bar) คือ แถบแสดงชื่อสมุดงานที่กำลังใช้งานอยู่

2.10.1.4 แถบจัดการสูตร (Formula Bar) คือ แถบที่ใช้สำหรับจัดการสูตรหรือจัดการข้อมูลภายในเซลล์ที่เลือก

2.10.1.5 หลัก (Column) คือ ช่องข้อมูลที่อยู่ในแนวตั้ง มีจำนวน 16,384 หลัก เริ่มต้นจากหลักที่ A ถึงหลักที่ XFD

2.10.1.6 แถว (Row) คือ ช่องข้อมูลที่อยู่ในแนวนอน มีจำนวน 1,048,576 แถว

2.10.1.7 แถบชื่อแผ่นงาน (Sheet Tab) คือ แถบที่ใช้แสดงชื่อของแผ่นงาน

2.10.1.8 แถบแสดงชื่อ (Name Box) คือ แถบที่แสดงชื่อเซลล์ที่เลือก โดยสามารถตั้งชื่อเซลล์ที่เลือกได้ รวมถึงสามารถใช้เลื่อนไปยังเซลล์ที่กำหนดได้

2.10.1.9 แถบสถานะภาพ (Status Bar) คือ แถบแสดงสถานะต่างๆ ของโปรแกรม

2.10.1.10 แผ่นงาน (Worksheet) คือ แผ่นงานที่ใช้บันทึกข้อมูล มีลักษณะเป็นตาราง โดยแต่ละตารางเรียกว่า “เซลล์” และสามารถเพิ่มจำนวนแผ่นงานได้ตามที่ต้องการ


2.10.1.11 แถบมุมมองของเอกสาร (View Shortcuts) คือ แถบเครื่องมือที่ใช้สำหรับปรับมุมมองของเอกสาร

2.10.1.12 แถบ Zoom และ แถบ Zoom Slider คือ แถบเครื่องมือที่ใช้สำหรับย่อหรือขยายหน้าจอ

2.10.2 การพิมพ์สูตรและการใช้สูตรฟังก์ชันของโปรแกรม Microsoft Excel

การพิมพ์สูตรและการใช้สูตรฟังก์ชันของโปรแกรม Microsoft Excel ต้องมีเครื่องหมายเท่ากับ (=) อยู่ข้างหน้าเสมอ และในขณะที่ตำแหน่งพิมพ์อยู่หลังเครื่องหมายเท่ากับนั้น เมื่อนำเมาส์ไปคลิกที่เซลล์ใดๆ จะเป็นการนำเอาชื่อเซลล์นั้นมาใช้ในการคำนวณเสมอ การพิมพ์สูตรและการใช้สูตรฟังก์ชันสามารถทำได้ 5 วิธี คือ

2.10.2.1 การพิมพ์แบบสมการคณิตศาสตร์ เป็นการคำนวณโดยใช้เครื่องหมายบวก (+), ลบ (-), คูณ (x),หาร (/), และยกกำลัง (^) ดังรูปที่ 2.15



รูปที่ 2.15 การพิมพ์แบบสมการคณิตศาสตร์


2.10.2.2 การพิมพ์แบบใช้สูตรฟังก์ชัน เป็นการคำนวณโดยใช้สูตรฟังก์ชันจากแถบจัดการสูตร มีรูปแบบการพิมพ์ คือ พิมพ์เครื่องหมายเท่ากับแล้วตามด้วยชื่อสูตรฟังก์ชัน และวงเล็บซึ่งในวงเล็บเป็นเซลล์อ้างอิงถึงข้อมูลที่จะนำมาใช้ในการคำนวณสูตรนั้น เช่น =AVERAGE(C4:C9) หมายถึง การหาค่าเฉลี่ยจากเซลล์ C4 ถึงเซลล์ C9 เป็นต้น ดังรูปที่ 2.16

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following data:

	A	B	C	D	E
1					
2			เวลา 7.00 น.		
3			วันที่	อุณหภูมิ	
4			10 สิงหาคม 2557	24.7	
5			11 สิงหาคม 2557	26.0	
6			14 สิงหาคม 2557	25.3	
7			17 สิงหาคม 2557	24.7	
8			20 สิงหาคม 2557	25.5	
9			25 สิงหาคม 2557	26.0	
10					=AVERAGE(C4:C9)
11					


รูปที่ 2.16 การพิมพ์แบบใช้สูตรฟังก์ชัน

2.10.2.3 การใช้สูตรฟังก์ชันบนกลุ่มคำสั่งริบบอนในแถบหน้าแรก เป็นการใส่สูตรฟังก์ชันจากกลุ่มคำสั่งริบบอนในแถบหน้าแรก เช่น ผลรวม, ค่าเฉลี่ย, นับตัวเลข, ค่ามากที่สุด และค่าน้อยที่สุด เป็นต้น ดังรูปที่ 2.17




รูปที่ 2.17 การใช้สูตรฟังก์ชันบนกลุ่มคำสั่งริบบอนในแถบหน้าแรก

2.10.2.4 การใช้สูตรฟังก์ชันบนกลุ่มคำสั่งริบบอนในแถบสูตร เป็นการใส่สูตรฟังก์ชัน จากกลุ่มคำสั่งริบบอนในแถบสูตร เช่น การเงิน, คณิตศาสตร์และตรีโกณมิติ, แบบตรรกะ และฟังก์ชันเพิ่มเติม เป็นต้น ดังรูปที่ 2.18



รูปที่ 2.18 การใช้สูตรฟังก์ชันบนกลุ่มคำสั่งริบบอนในแถบสูตร

2.10.2.5 การใช้สูตรฟังก์ชันบนแถบแสดงชื่อ เป็นการใส่สูตรฟังก์ชันที่ใช้ไปล่าสุดจาก แถบแสดงชื่อ โดยเริ่มต้นจากการพิมพ์เครื่องหมายเท่ากับ แล้วแถบแสดงชื่อจะเปลี่ยนเป็นชื่อสูตรชั้น 1 สูตร ถ้าเป็นสูตรที่ต้องการใช้ก็คลิกที่ชื่อสูตรนั้นเลย แต่ถ้าต้องการใช้สูตรอื่นให้คลิกหัวลูกศรที่ซ่อน สูตรออกมา แล้วคลิกเลือกสูตรที่ต้องการ ดังรูปที่ 2.19




รูปที่ 2.19 การใช้สูตรฟังก์ชันบนแถบแสดงชื่อ

2.11 โปรแกรม Visual Basic for Applications : VBA


โปรแกรม Visual Basic for Applications : VBA เป็นการเขียน Code คำสั่ง โดยใช้ภาษา Visual Basic เพื่อควบคุมสั่งงานให้โปรแกรมทำงานตามต้องการแบบอัตโนมัติ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานลดขั้นตอนและลดงานที่ซ้ำซ้อนลงได้ โดยจุดเด่นของโปรแกรม VBA ในโปรแกรม Microsoft Excel คือ สามารถดึงเครื่องมือต่างๆ ที่มีอยู่ในโปรแกรม Microsoft Excel มาใช้งานต่อได้เลย อีกทั้งยังสามารถสร้างหรือพัฒนาบนโปรแกรม Microsoft Excel ได้ง่ายและรวดเร็ว ลักษณะการใช้งานของโปรแกรม VBA มีดังนี้

2.11.1 เปิดโปรแกรม Microsoft Excel ขึ้นมา จากนั้นกด Alt + F11 เพื่อเปิดหน้าต่าง Visual Basic Editor จะปรากฏขึ้นมา ดังรูปที่ 2.20




รูปที่ 2.20 หน้าต่าง Visual Basic Editor

2.11.2 คลิกเลือก Insert จากนั้นเลือก Module ดังรูปที่ 2.21 แล้ว จะมี Module1 ปรากฏขึ้นมา ดังรูปที่ 2.22




รูปที่ 2.21 ขั้นตอนการเรียก Module




รูปที่ 2.22 หน้าต่าง Module

2.11.3 คลิกเลือก Insert จากนั้นเลือก Procedure ดังรูปที่ 2.23 แล้ว จะปรากฏหน้าต่าง Add Procedure ขึ้นมา แล้วตั้งชื่อ Procedure คลิก OK จะปรากฏ Procedure ดังรูปที่ 2.24




รูปที่ 2.23 ขั้นตอนการเรียก Procedure



รูปที่ 2.24 หน้าต่าง Procedure

2.11.4 สร้าง Procedure

2.11.5 ทดสอบโปรแกรม โดยการสั่งให้ Procedure ทำงาน โดยคลิก  ที่หน้าต่างของ Microsoft Visual Basic ดังรูปที่ 2.25 ซึ่งจะแสดงผลในหน้า Excel หลัก



รูปที่ 2.25 การทดสอบโปรแกรม

2.12 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.12.1 ในปี พ.ศ. 2553 นางสาวณัฐสุดา แสนประสิทธิ์ และคณะ ได้ศึกษาการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาสมบัติของพอลิเมอร์ผสมระหว่างพอลิพรอพิลีนกับยางธรรมชาติภายในห้องปฏิบัติการ โดยมีจุดมุ่งหมายในการออกแบบการทดลอง เพื่อนำมาวิเคราะห์ให้ถูกต้องตามหลักการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม โดยทำการศึกษาผลกระทบของค่าความหนาแน่นต่อแรงดึงกับค่าร้อยละของความยืดหยุ่น โดยทำการเลือกปัจจัย 2 ปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิในการอัดขึ้นรูป มี 4 ระดับ คือ 100, 120, 140 และ 160 องศาเซลเซียส และเวลาในการอัดขึ้นรูปมี 4 ระดับ คือ 5, 10, 15 และ 20 นาที นำผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ผลเชิงสถิติ เพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและเวลาในการอัดขึ้นรูปที่มีผลต่อค่าความหนาแน่นต่อแรงดึงกับค่าร้อยละของความยืดหยุ่น ผลการศึกษา พบว่า เมื่ออุณหภูมิในการอัดขึ้นรูปเพิ่มขึ้นจะทำให้ค่าความหนาแน่นต่อแรงดึงมีแนวโน้มลดลง ส่วนค่าร้อยละของความยืดหยุ่นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเมื่อเวลาในการอัดขึ้นรูปลดลงจะทำให้ค่าความหนาแน่นต่อแรงดึงเพิ่มขึ้น ส่วนค่าร้อยละของความยืดหยุ่นลดลงเล็กน้อย ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และได้สมการแสดงความสัมพันธ์ ดังนี้

$$\text{ค่าความหนาแน่นต่อแรงดึง} = 1.945 + 0.430 \times 10^{-3} A_1 + 9.950 \times 10^{-2} A_2 - 0.075 \times 10^{-2} A_1 \times A_2$$

$$\text{ค่าร้อยละของความยืดหยุ่น} = 396.784 - 0.500 A_1 - 12.792 A_2 + 0.079 A_1 \times A_2$$

เมื่อ A_1 = อุณหภูมิในการขึ้นรูป สำหรับช่วง 100-160 องศาเซลเซียส

A_2 = เวลาในการอัดขึ้นรูป สำหรับช่วง 5-20 นาที

2.12.2 ในปี พ.ศ. 2552 นายพิชิตพงศ์ ขวัญแย้ม และคณะ ได้ทำการศึกษาการออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาค่าความแข็งของเหล็ก AISI4140 ที่มีส่วนผสมของคาร์บอนประมาณร้อยละ 0.4 และผ่านการชุบแข็ง จุดมุ่งหมายในการออกแบบการทดลอง เพื่อนำค่าความแข็งมาวิเคราะห์ให้ถูกต้องตามหลักการออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม โดยทำการเลือกปัจจัย 2 ปัจจัย ได้แก่ อุณหภูมิการอบให้ความร้อน มี 3 ระดับ คือ 850, 950 และ 1,050 องศาเซลเซียส และเวลาการอบให้ความร้อนมี 3 ระดับ คือ 60, 90 และ 120 นาที นำผลการทดลองที่ได้มาวิเคราะห์ผลเชิงสถิติ เพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิและเวลาการอบให้ความร้อนที่มีผลต่อค่าความแข็งของเหล็ก AISI4140 หลังผ่านการชุบแข็ง ผลการศึกษาพบว่าช่วงเวลาที่ 60 นาที และอุณหภูมิที่ 850 องศาเซลเซียส จะมีค่าความแข็งที่แข็งที่สุด และความแข็งจะลดลงเมื่ออุณหภูมิและเวลาเพิ่มขึ้น ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า อุณหภูมิและเวลาที่เปลี่ยนไปมีผลต่อค่าความแข็งของเหล็ก AISI4140 หลังผ่านการชุบแข็ง ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 และได้สมการแสดงความสัมพันธ์ ดังนี้

$$\text{Hardness} = 154.82 - 0.001\text{time} - 0.0996\text{temp} - 0.000158\text{time} \times \text{temp}$$

เมื่อ Hardness = ค่าความแข็ง (HRC)

temp = ค่าของอุณหภูมิ สำหรับช่วง 850-1,050 องศาเซลเซียส


time = ค่าของเวลา สำหรับช่วง 60-120 นาที




บทที่ 3

วิธีการดำเนินโครงการ

ในการดำเนินโครงการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อกำหนดเวลาการทำงานในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา สามารถแสดงขั้นตอนการดำเนินโครงการในรูปของผังงานแสดงขั้นตอนการดำเนินโครงการ ดังรูปที่ 3.1



รูปที่ 3.1 ผังงานแสดงขั้นตอนการดำเนินโครงการ



รูปที่ 3.1 (ต่อ) ผังงานแสดงขั้นตอนการดำเนินโครงการ

จากการศึกษาข้อมูลและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับโครงการการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลอง เพื่อกำหนดเวลาการทำงานในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา มีขั้นตอนในการดำเนินโครงการ ดังนี้

3.1 การศึกษาและรวบรวมข้อมูล

คณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทั้งหมด โดยแหล่งข้อมูลจะได้มาจากหนังสือ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ และสื่อทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ดังนี้

- 3.1.1 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลอิฐมวลเบา
- 3.1.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการออกแบบการทดลอง
- 3.1.3 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
- 3.1.4 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลการทดสอบหาค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา
- 3.1.5 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโปรแกรม Minitab
- 3.1.6 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโปรแกรม Microsoft Excel
- 3.1.7 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลโปรแกรม VBA

โดยคณะผู้จัดทำได้รวบรวมรายละเอียดทั้งหมด ไว้ในบทที่ 2 เมื่อได้ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับโครงการทั้งหมดแล้ว จะทำการออกแบบการทดลองต่อไป

3.2 การออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา

ในขั้นตอนการออกแบบการทดลองนั้น คณะผู้จัดทำได้ทำการออกแบบการทดลอง ดังนี้

3.2.1 การกำหนดปัจจัย

ในการกำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดลอง ได้แบ่งการกำหนดปัจจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.2.1.1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา เป็นการศึกษาปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทดลอง ซึ่งจากการศึกษาจะได้ปัจจัยที่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา ดังนี้

ก. อุณหภูมิอากาศ

ถ้าอุณหภูมิอากาศสูงจะทำให้การก่อตัวของอิฐมวลเบาก่อตัวเร็ว แต่ถ้าอุณหภูมิอากาศต่ำจะทำให้การก่อตัวของอิฐมวลเบาก่อตัวช้า

ข. ความชื้นสัมพัทธ์

ถ้าความชื้นสัมพัทธ์สูงจะทำให้การก่อตัวของอิฐมวลเบาก่อตัวช้า แต่ถ้าความชื้นสัมพัทธ์ต่ำจะทำให้การก่อตัวของอิฐมวลเบาก่อตัวเร็ว

ค. ชนิดของปูนซีเมนต์

ถ้าชนิดของปูนซีเมนต์ที่มี C_3A , C_3S และยิปซัม เป็นองค์ประกอบทางเคมีมากจะทำให้การก่อตัวของอิฐมวลเบาก่อตัวเร็ว แต่ถ้ามีองค์ประกอบทางเคมีดังกล่าวน้อยจะทำให้การก่อตัวของอิฐมวลเบาก่อตัวช้า

ง. เวลา

เป็นเวลาตั้งแต่เริ่มเทส่วนผสมจนถึงเวลาที่ส่วนผสมแข็งตัวสมบูรณ์

จ. ความหนาบางของโครงสร้าง

ถ้าโครงสร้างมีความหนาจะทำให้การก่อตัวของอิฐมวลเบาก่อตัวช้า แต่ถ้าโครงสร้างมีความบางจะทำให้การก่อตัวของอิฐมวลเบาก่อตัวเร็ว

เมื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบาแล้ว จะทำการคัดเลือกปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง จากปัจจัยที่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบาต่อไป

3.2.1.2 คัดเลือกปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง เป็นการคัดเลือกปัจจัยที่จะนำไปใช้ในการทดลอง โดยคัดเลือกจากปัจจัยที่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ก. ปัจจัยที่เลือกใช้ในการทดลอง คือ อุณหภูมิอากาศ โดยอุณหภูมิอากาศในการทดลองนี้จะใช้เป็นอุณหภูมิอากาศเริ่มทดลอง หรืออุณหภูมิเริ่มทดลอง เหตุผลที่ทำการเลือกอุณหภูมิอากาศมาเป็นปัจจัยในการทดลอง เพราะต้องการศึกษาว่าอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันมีผลต่อการทดลองหรือไม่ และอุณหภูมิอากาศสามารถกำหนดอุณหภูมิเริ่มทดลองได้ โดยมีปัจจัยตอบสนอง คือ ค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา

ข. ปัจจัยที่ไม่ได้เลือกใช้ในการทดลอง มีดังนี้

ข.1 ความชื้นสัมพัทธ์

เหตุผลที่ไม่ทำการเลือกความชื้นสัมพัทธ์มาเป็นปัจจัยในการทดลอง เพราะความชื้นสัมพัทธ์แปรผกผันกับอุณหภูมิอากาศอยู่แล้ว และวัดค่าได้ยากกว่าอุณหภูมิอากาศ โดยจะแสดงตัวอย่างผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์กับอุณหภูมิอากาศ ในภาคผนวก ฅ

ข.2 ชนิดของปูนซีเมนต์

เหตุผลที่ไม่ทำการเลือกชนิดของปูนซีเมนต์มาเป็นปัจจัยในการทดลอง เพราะชนิดของปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการทดลองจะกำหนดให้คงที่ โดยจะใช้ชนิดเดียวกับโรงงานการศึกษาใช้เป็นส่วนผสม เนื่องจากโรงงานการศึกษาได้กำหนดส่วนผสมมาตรฐานไว้แล้ว

ข.3 เวลา

เหตุผลที่ไม่ทำการเลือกเวลามาเป็นปัจจัยในการทดลอง เพราะคณะผู้จัดทำต้องการศึกษาอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันมีผลต่อการทดลองหรือไม่ โดยไม่ได้กำหนดระดับปัจจัยเวลา แต่จะใช้เวลาเป็นระดับอ้างอิง

ข.4 ความหมายบางของโครงสร้าง

เหตุผลที่ไม่ทำการเลือกความหมายบางของโครงสร้างมาเป็นปัจจัยในการทดลอง เพราะความหมายบางของโครงสร้างที่ใช้ในการทดลองจะกำหนดให้คงที่ โดยจะใช้ขนาดเดียวกับโรงงานกรณีศึกษา เนื่องจากโรงงานกรณีศึกษาได้กำหนดโครงสร้างมาตรฐานไว้แล้ว

เมื่อทราบปัจจัยที่ใช้ในการทดลองแล้ว จะทำการกำหนดระดับปัจจัยของปัจจัยที่ใช้ในการทดลองต่อไป

3.2.2 การกำหนดระดับปัจจัย

จากการกำหนดปัจจัยในหัวข้อที่ 3.2.1.2 คณะผู้จัดทำทำการขอความอนุเคราะห์ข้อมูล อุณหภูมิในแต่ละวัน ในช่วงปี 2552-2556 ของจังหวัดพิษณุโลก จากกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า อุณหภูมิในช่วงเริ่มทดลองอยู่ในช่วง 23-29 องศาเซลเซียส ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้กำหนดระดับปัจจัยอุณหภูมิเริ่มทดลองจำนวน 7 ระดับ คือ 23, 24, 25, 26, 27, 28 และ 29 องศาเซลเซียส เพื่อความเหมาะสมในการทดลอง เมื่อกำหนดระดับปัจจัยแล้ว จะทำการกำหนดจำนวนการทดลองซ้ำ เพื่อใช้ในการเก็บผลการทดลองต่อไป

3.2.3 การกำหนดจำนวนการทดลองซ้ำ

ในการกำหนดจำนวนการทดลองซ้ำสามารถคำนวณได้จากสมการที่ 2.1 แต่เนื่องจากสมการดังกล่าวต้องใช้ค่าจากการทดลองในการคำนวณ ดังนั้น เบื้องต้นคณะผู้จัดทำจะทำการทดลองและเก็บผลการทดลองซ้ำจำนวน 3 ครั้ง เพื่อลดข้อจำกัดในการทดลอง เช่น ข้อจำกัดด้านต้นทุน ข้อจำกัดด้านเวลา และข้อจำกัดด้านความผิดพลาด เป็นต้น เมื่อกำหนดจำนวนการทดลองซ้ำแล้ว จะทำการกำหนดสมมติฐานการทดลอง เพื่อใช้ในการกำหนดสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการทราบต่อไป

3.2.4 การกำหนดสมมติฐานการทดลอง

สมมติฐานหลัก H_0 : อุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันไม่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา

สมมติฐานรอง H_1 : อุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา

เมื่อ อุณหภูมิเริ่มทดลอง คือ 23, 24, 25, 26, 27, 28 และ 29 องศาเซลเซียส

จากการที่คณะผู้จัดทำได้ออกแบบการทดลองแล้ว คณะผู้จัดทำจะทำการทดลองและบันทึกผล เพื่อเก็บผลการทดลองต่อไป

3.3 การทำการทดลองและบันทึกผลของการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา

เมื่อได้แบบการทดลองแล้ว คณะผู้จัดทำจะทำการทดลองและบันทึกผล ณ โรงงานกรณีศึกษา โดยแบ่งการทดลองออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.3.1 วัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

3.3.1.1 มอร์ต้า (ส่วนผสมของปูนซีเมนต์ ทราย และน้ำ) ดังรูปที่ 3.2



รูปที่ 3.2 มอร์ต้า

3.3.1.2 แบบหล่อทำมาจากเหล็ก โดยมีขนาดกว้าง 60 เซนติเมตร ยาว 240 เซนติเมตร และสูง 20 เซนติเมตร ดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.3 แบบหล่อ

3.3.1.3 เครื่องทดสอบแบบไวแคต ดังรูปที่ 3.4 แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 2.8



รูปที่ 3.4 เครื่องทดสอบแบบไวแคต

3.3.1.4 เครื่องสามเหลี่ยมปาดปูน ใช้สำหรับปาดผิวหน้าแบบหล่อ ดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 สามเหลี่ยมปาดปูน

ที่มา : <http://www.scalametal.com/ผลิตภัณฑ์สกาล่า/อลูมิเนียมปาดปูน-หลังเท/>

3.3.1.5 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล (ความละเอียดทศนิยม 1 ตำแหน่ง) ดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 เครื่องวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอล

3.3.1.6 ฟิกซ์เจอร์วางเครื่องทดสอบแบบไวแคต ใช้สำหรับวางเครื่องทดสอบแบบไวแคต
ดังรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 ฟิกซ์เจอร์วางเครื่องทดสอบแบบไวแคต

3.3.2 ขั้นตอนในการทดลอง

3.3.2.1 จัดเตรียมส่วนผสมอิฐมวลเบา แบบหล่อ และเครื่องทดสอบแบบไวแคต โดยใช้
เข็มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 3.8



รูปที่ 3.8 จัดเตรียมเครื่องทดสอบแบบไวแคต

3.3.2.2 ผสมส่วนผสม แล้วเทลงในแบบหล่อ จากนั้นใช้สามเหลี่ยมปาดปูนปาดผิวหน้าให้
เรียบ ดังรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 แบบหล่อหลังจากเทส่วนผสมและปาดผิวหน้า

3.3.2.3 นำเครื่องทดสอบแบบไวแคตวางไว้บนฟิซเจอร์ที่วางคร่อมแบบหล่อที่บรรจุ ส่วนผสม เลื่อนให้ปลายเข็มแตะผิวของส่วนผสมพอดี และปรับเข็มบอกสเกลให้อยู่ที่ขีดศูนย์ แล้วรอ เวลา 210 นาที ดังรูปที่ 3.10



รูปที่ 3.10 การวางเครื่องทดสอบแบบไวแคตบนฟิซเจอร์

3.3.2.4 ปลอยเข็มจมลงในส่วนผสม แล้วจับเวลา 30 วินาที จากนั้นอ่านค่าระยะการจม ของเข็มพร้อมกับบันทึกค่าลงในตารางที่ 3.1 จำนวน 3 จุดต่อ 1 แบบหล่อ (การปลอยเข็มแต่ละครั้ง ปลายเข็มจะต้องอยู่ห่างจากรอยเข็มเก่าไม่น้อยกว่า 40 มิลลิเมตร และห่างจากขอบแบบหล่อไม่น้อย กว่า 10 มิลลิเมตร) ดังรูปที่ 3.11



รูปที่ 3.11 ปลอยเข็มจมลงในส่วนผสม

3.3.2.5 ทำซ้ำข้อ 3.3.2.4 ทุกๆ 30 นาที จำนวน 4 ครั้ง และ 15 นาที จำนวน 1 ครั้ง หมายเหตุ ทำการทดลองซ้ำ 3 แบบหล่อ โดยเริ่มจากอุณหภูมิเริ่มทดลอง 23, 24, 25, 26, 27, 28 และ 29 องศาเซลเซียส ตามลำดับ

ตารางที่ 3.1 (ต่อ) แบบฟอร์มบันทึกผลการทดลอง 1

เวลา (นาที)	อุณหภูมิเริ่มทดลอง (องศาเซลเซียส)	ค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา (มิลลิเมตร)									หมายเหตุ
		แบบหล่อที่ 1			แบบหล่อที่ 2			แบบหล่อที่ 3			
330	23										
	24										
	25										
	26										
	27										
	28										
	29										
345	23										
	24										
	25										
	26										
	27										
	28										
	29										

เมื่อคณะผู้จัดทำได้ทำการทดลองและบันทึกผลแล้ว จะนำผลการทดลองไปวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติต่อไป

3.4 การวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติของการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา

ในการวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติ คณะผู้จัดทำจะนำผลการทดลองมาวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.4.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล

การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล เป็นการตรวจสอบความเหมาะสมของผลการทดลอง ก่อนที่จะนำไปวิเคราะห์ความแปรปรวน และจะต้องมีการตรวจสอบทั้งหมด 3 เงื่อนไข ดังนี้

3.4.1.1 การตรวจสอบการกระจายแบบปกติของข้อมูล จะใช้โปรแกรม Minitab ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยพิจารณาจากกราฟการกระจายแบบแจกแจงของข้อมูล แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 2.4.1

3.4.1.2 การตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล จะใช้โปรแกรม Minitab ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยพิจารณาจากกราฟความเป็นอิสระของข้อมูล แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 2.4.2

3.4.1.3 การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล จะใช้โปรแกรม Minitab ในการวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยพิจารณาจากกราฟความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 2.4.3

ในการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลนั้น ข้อมูลจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการตรวจสอบทั้ง 3 เงื่อนไข เมื่อข้อมูลผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมแล้ว จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ความแปรปรวนต่อไป

3.4.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน

การวิเคราะห์ความแปรปรวน จะใช้โปรแกรม Minitab ในการวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติ เพื่อศึกษาว่าผลของอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบาหรือไม่ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 2.5.1 เพื่อที่จะได้สรุปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

เมื่อคณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติแล้ว จะนำผลการวิเคราะห์ไปสรุปผลการทดลองของการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบาต่อไป

3.5 การสรุปผลการทดลองของการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา

ในการสรุปผลการทดลอง จะสรุปผลการทดลองจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน ถ้าสรุปได้ว่าอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันไม่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา ก็จะนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการกำหนดปัจจัยของการทดลองต่อไป แต่ถ้าสรุปได้ว่าอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา ก็จะนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการกำหนดปัจจัยของการทดลองต่อไปเช่นกัน

3.6 การออกแบบการทดลอง เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา

ในขั้นตอนการออกแบบการทดลองนั้น คณะผู้จัดทำได้ทำการออกแบบการทดลอง ดังนี้

3.6.1 การกำหนดปัจจัย

ในการกำหนดปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบการทดลอง ได้แบ่งการกำหนดปัจจัยออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

3.6.1.1 ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3.2.1.1 เมื่อทราบปัจจัยที่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบาแล้ว จะทำการคัดเลือกปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง จากปัจจัยที่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบาต่อไป

3.6.1.2 คัดเลือกปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง เป็นการคัดเลือกปัจจัยที่จะนำไปใช้ในการทดลอง โดยคัดเลือกจากปัจจัยที่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

ก. ปัจจัยที่เลือกใช้ในการทดลอง คือ เวลา เหตุผลที่ทำการเลือกเวลา เพราะต้องการศึกษาว่าเวลาที่ต่างกันมีผลต่อการทดลองอย่างไร และเวลาสามารถควบคุมระดับในการทำการทดลองได้ โดยสามารถปรับระดับปัจจัยได้ตามความต้องการของผู้ทดลอง ซึ่งมีปัจจัยตอบสนอง คือ ค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา

ข. ปัจจัยที่ไม่ได้เลือกใช้ในการทดลองมี 4 ปัจจัย คือ อุณหภูมิอากาศ เหตุผลที่ไม่ทำการเลือกอุณหภูมิอากาศมาเป็นปัจจัยในการทดลอง เพราะจากการที่คณะผู้จัดทำได้ทำการทดลอง ในหัวข้อ 3.2-3.5 ทำให้ทราบว่าอุณหภูมิเริ่มทดลองช่วงใดมีผลหรือไม่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบาแล้ว ดังนั้น ในการทดลองนี้คณะผู้จัดทำจะใช้ช่วงอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ไม่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา มาใช้เป็นระดับอ้างอิงในการหาความสัมพันธ์เพียงอย่างเดียว ส่วนที่เหลืออีก 3 ปัจจัย คือ ความชื้นสัมพัทธ์ ชนิดของปูนซีเมนต์ และความหนาบางของโครงสร้าง ให้เหตุผลที่ไม่ทำการเลือกไว้ในหัวข้อที่ 3.2.1.2

เมื่อทราบปัจจัยที่ใช้ในการทดลองแล้ว จะทำการกำหนดระดับปัจจัยของปัจจัยที่ใช้ในการทดลองต่อไป

3.6.2 การกำหนดระดับปัจจัย

จากการกำหนดปัจจัยในหัวข้อที่ 3.6.1.2 คณะผู้จัดทำจะทำการกำหนดระดับปัจจัยเวลา โดยมี 6 ระดับ คือ 210, 240, 270, 300, 330 และ 345 นาที เหตุผลที่ทำการเลือกเวลาทั้ง 6 ระดับนี้ เพราะจากการที่คณะผู้จัดทำได้ทำการเก็บข้อมูลการก่ตัวของอิฐมวลเบา พบว่า อิฐมวลเบาจะเริ่มมีค่าการก่ตัวเมื่อเวลาผ่านไปแล้ว 210 นาที และคณะผู้จัดทำต้องการวัดค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา เมื่อผ่านไปทุกๆ 30 นาที จนกระทั่งถึง 345 นาที ดังนั้น จึงได้ระดับทั้ง 6 ระดับนี้ มาใช้ในการทดลอง เมื่อกำหนดระดับปัจจัยแล้ว จะทำการกำหนดจำนวนการทดลองซ้ำ เพื่อใช้ในการเก็บผลการทดลองต่อไป

3.6.3 การกำหนดจำนวนการทดลองซ้ำ

ในการกำหนดจำนวนการทดลองซ้ำ จะกำหนดไว้ในหัวข้อที่ 3.2.3 เมื่อกำหนดจำนวนการทดลองซ้ำแล้ว จะทำการกำหนดสมมติฐานการทดลอง เพื่อใช้ในการกำหนดสมมติฐานเกี่ยวกับสิ่งที่ต้องการทราบต่อไป

ตารางที่ 3.2 (ต่อ) แบบฟอร์มบันทึกผลการทดลอง 2

อุณหภูมิเริ่ม ทดลอง (องศาเซลเซียส)	เวลา (นาที)	ค่าการก่อกำของอิฐมวลเบา (มิลลิเมตร)									หมายเหตุ
		แบบหล่อที่ 1			แบบหล่อที่ 2			แบบหล่อที่ 3			
24	210										
	240										
	270										
	300										
	330										
	345										
25	210										
	240										
	270										
	300										
	330										
	345										
26	210										
	240										
	270										
	300										
	330										
	345										
27	210										
	240										
	270										
	300										
	330										
	345										

ตารางที่ 3.2 (ต่อ) แบบฟอร์มบันทึกผลการทดลอง 2

อุณหภูมิเริ่ม ทดลอง (องศาเซลเซียส)	เวลา (นาที)	ค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา (มิลลิเมตร)						หมายเหตุ
		แบบหล่อที่ 1		แบบหล่อที่ 2		แบบหล่อที่ 3		
28	210							
	240							
	270							
	300							
	330							
	345							
29	210							
	240							
	270							
	300							
	330							
	345							

เมื่อคณะผู้จัดทำได้ทำการทดลองและบันทึกผลแล้ว จะนำผลการทดลองไปวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติต่อไป

3.8 การวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติของการหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา

ในการวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติ คณะผู้จัดทำจะนำผลการทดลองมาวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

3.8.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล

การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล จะตรวจสอบตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3.4.1 ในการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลนั้น ข้อมูลจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการตรวจสอบทั้ง 3 เงื่อนไข เมื่อข้อมูลผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมแล้ว จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ความแปรปรวนต่อไป

3.8.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวน

การวิเคราะห์ความแปรปรวน จะใช้โปรแกรม Minitab ในการวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติ เพื่อศึกษาว่าผลของเวลาที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบาหรือไม่ โดยใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 2.5.1 เพื่อที่จะได้สรุปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ และเมื่อสรุปได้ว่าเวลาที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบาแล้ว จะนำผลการทดลองไปทำการวิเคราะห์การถดถอยต่อไป

3.8.3 การวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล

การวิเคราะห์การถดถอย จะใช้โปรแกรม Minitab ในการวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติ เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยอย่างง่าย แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 2.6.1 เพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ออกมาในรูปสมการถดถอย เมื่อได้สมการถดถอยดังกล่าวแล้ว จะนำสมการถดถอยมาทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย และพยากรณ์เพื่อหาค่าจากการพยากรณ์ไปเปรียบเทียบกับค่าการทดลองต่อไป

3.8.4 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย

เมื่อได้สมการถดถอยแล้ว คณะผู้จัดทำจะทำการทดสอบว่าสมการถดถอยที่ได้มานั้นมีความเหมาะสมกับข้อมูลหรือไม่ โดยจะใช้การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย แสดงรายละเอียดไว้ในหัวข้อที่ 2.7 ถ้าหากสมการถดถอยไม่มีความเหมาะสม จะต้องไปทำการทดลองและวิเคราะห์ผลใหม่อีกครั้ง แต่ถ้าเหมาะสมก็สามารถนำสมการถดถอยไปใช้ได้เลย

เมื่อคณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติ และได้สมการถดถอยที่พร้อมใช้แล้ว ถ้าหากนำสมการถดถอยไปใช้ในโรงงานจริงอาจทำให้ผู้จัดการโรงงานและพนักงานใช้งานยาก เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานจะนำสมการถดถอยนี้ ไปใส่ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผลต่อไป

3.9 การออกแบบโครงสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผล

เมื่อได้สมการถดถอยแล้ว คณะผู้จัดทำจะออกแบบโครงสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผล โดยในการออกแบบนั้น จะออกแบบแต่ละหน้าแผ่นงานว่าจะประกอบด้วยส่วนใดบ้าง เพื่อให้สะดวกและง่ายต่อการใช้งาน เมื่อทำการออกแบบโครงสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผลแล้ว จะทำการเขียนผังงานของโปรแกรมช่วยแสดงผลต่อไป

3.10 การเขียนผังงานของโปรแกรมช่วยแสดงผล

ในการเขียนผังงานของโปรแกรมช่วยแสดงผล เป็นการเขียนผังงานเพื่อที่จะแสดงในแต่ละส่วน ของโปรแกรมช่วยแสดงผลที่ได้ออกแบบมานั้นว่าเชื่อมโยงกันอย่างไร โดยจะเขียน Code ลงบน โปรแกรม Microsoft Excel เมื่อเขียนผังงานของโปรแกรมช่วยแสดงผลแล้ว คณะผู้จัดทำจะทำการ สร้างโปรแกรมช่วยแสดงผลตามที่ได้ออกแบบมาต่อไป

3.11 การสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผล

ในการสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผล จะนำฟังก์ชันต่างๆ ในโปรแกรม Microsoft Excel มาใช้ในการ เขียน Code เพื่อนำไปสร้างเป็นโปรแกรมช่วยแสดงผล เมื่อสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผลเสร็จแล้ว คณะผู้จัดทำจะทำการทดสอบโปรแกรมช่วยแสดงผลต่อไป

3.12 การทดสอบโปรแกรมช่วยแสดงผล

ในการทดสอบโปรแกรมช่วยแสดงผล จะทดสอบโดยคณะผู้จัดทำเป็นผู้ทดสอบเอง เพื่อ ตรวจสอบดูว่าโปรแกรมช่วยแสดงผลที่ได้สร้างมานั้นใช้งานได้จริงหรือไม่ หรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้น ในขณะที่ใช้งานหรือไม่ หากโปรแกรมช่วยแสดงผลที่ได้สร้างมานั้นใช้งานไม่ได้จริง หรือมีปัญหาเกิดขึ้น ขณะใช้งาน คณะผู้จัดทำจะนำโปรแกรมช่วยแสดงผลไปปรับปรุงแก้ไขจนกว่าจะสามารถใช้งานได้จริง และไม่เกิดปัญหาขึ้นขณะใช้งาน เมื่อทดสอบโปรแกรมช่วยแสดงผลแล้ว จะนำโปรแกรมช่วยแสดงผล ไปทดลองใช้งานจริงต่อไป

3.13 การทดลองใช้งานจริงที่โรงงานกรณีศึกษา พร้อมทั้งประเมินผล

ในการทดลองใช้งานจริงที่โรงงานกรณีศึกษา คณะผู้จัดทำจะนำโปรแกรมช่วยแสดงผลไปให้ ผู้จัดการโรงงานและพนักงานใช้งาน พร้อมทั้งประเมินผลการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผล โดยจะ วัดจากความพึงพอใจจากผู้จัดการโรงงานและพนักงาน จากการทำแบบประเมินความพึงพอใจ โดย เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลประเมินอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน (เกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา และสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพการศึกษา) แต่ถ้าหากระดับคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่า 3.51 คะแนน ก็จะนำโปรแกรม ช่วยแสดงผลไปปรับปรุงแก้ไข เมื่อนำโปรแกรมช่วยแสดงผลไปทดลองใช้งานจริงที่โรงงานกรณีศึกษา และผ่านการประเมินความพึงพอใจแล้ว จะทำการสรุปผลการดำเนินโครงการต่อไป

3.14 การสรุปผลการดำเนินโครงการ

บทที่ 4

ผลการดำเนินโครงการ

จากการที่คณะผู้จัดทำได้ดำเนินโครงการตามหัวข้อที่ 3.1 – 3.14 ทำให้ได้ผลการดำเนินโครงการ แสดงดังรายละเอียดต่อไปนี้

4.1 ผลการศึกษาและรวบรวมข้อมูล

คณะผู้จัดทำได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูล จากหนังสือ งานวิจัย ปรินทิพ และสื่อทางอินเทอร์เน็ต ที่เกี่ยวข้องกับโครงการการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อกำหนดเวลาการทำงานในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา ซึ่งได้ศึกษาและรวบรวมข้อมูล ดังนี้

- 4.1.1 อิฐมวลเบา
- 4.1.2 การออกแบบการทดลอง
- 4.1.3 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
- 4.1.4 การทดสอบหาค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา
- 4.1.5 โปรแกรม Minitab
- 4.1.6 โปรแกรม Microsoft Excel
- 4.1.7 โปรแกรม VBA

นอกจากนี้คณะผู้จัดทำได้ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ในเรื่องเกี่ยวกับการออกแบบการทดลอง ซึ่งในส่วนของรายละเอียดที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด คณะผู้จัดทำได้แสดงไว้ในบทที่ 2

4.2 ผลการออกแบบการทดลอง เพื่อศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกัน ที่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา

คณะผู้จัดทำได้ออกแบบการทดลองแบบปัจจัยเดียว เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต้นกับปัจจัยตอบสนองเพียงอย่างละปัจจัย โดยในการออกแบบการทดลองจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง ระดับปัจจัย จำนวนการทดลองซ้ำ และสมมติฐานที่ใช้ในการทดลอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.2.1 ปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง

คณะผู้จัดทำได้คัดเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการทดลองมากที่สุด คือ อุณหภูมิเริ่มทดลอง เพราะต้องการศึกษาว่าอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันมีผลต่อการทดลองหรือไม่ โดยมีปัจจัยตอบสนอง

คือ ค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา ในการทดลองนั้น คณะผู้จัดทำได้ควบคุมปัจจัยที่ควบคุมได้ตัวอื่นๆ ในหัวข้อที่ 3.2.1 ให้เหมือนกันทุกการทดลอง

4.2.2 ระดับปัจจัย

จากการกำหนดปัจจัยในหัวข้อที่ 4.2.1 คณะผู้จัดทำได้กำหนดปัจจัยเพียงปัจจัยเดียว คือ อุณหภูมิเริ่มทดลอง โดยมีการกำหนดระดับปัจจัยทั้งหมดจำนวน 7 ระดับ คือ 23, 24, 25, 26, 27, 28 และ 29 องศาเซลเซียส เพื่อให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนต่อการวิเคราะห์

4.2.3 จำนวนการทดลองซ้ำ

คณะผู้จัดทำได้คำนวณจำนวนการทดลองซ้ำ ดังสมการที่ 2.1 พบว่า ต้องทำการทดลองซ้ำจำนวน 17 ครั้ง แต่เพื่อลดข้อจำกัดด้านต้นทุน ข้อจำกัดด้านเวลา และข้อจำกัดด้านความผิดพลาด ดังนั้น คณะผู้จัดทำจะเก็บผลการทดลองซ้ำจำนวน 3 ครั้ง โดยจะแสดงผลการหาจำนวนการทดลองซ้ำอย่างละเอียด ในภาคผนวก ซ

4.2.4 สมมติฐานที่ใช้ในการทดลอง

คณะผู้จัดทำได้ตั้งสมมติฐานขึ้น เพื่อทดสอบปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง และระดับปัจจัยที่กำหนดขึ้นมาว่ามีผลต่อค่าการก่อดำของอิฐมวลเบาหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยได้กำหนดสมมติฐาน ดังนี้

สมมติฐานหลัก H_0 : อุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันไม่มีผลต่อค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา

สมมติฐานรอง H_1 : อุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา

เมื่อ อุณหภูมิเริ่มทดลอง คือ 23, 24, 25, 26, 27, 28 และ 29 องศาเซลเซียส

จากการที่คณะผู้จัดทำได้ออกแบบการทดลองแล้ว คณะผู้จัดทำจะทำการทดลองและบันทึกผลเพื่อเก็บผลการทดลองต่อไป

4.3 ผลการทดลองของการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา

เมื่อคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการทดลอง ตามหัวข้อที่ 3.3 ณ โรงงานกรณีศึกษา ได้ผลการทดลองดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลการทดลอง 1

เวลา (นาทีก)	อุณหภูมิเริ่มทดลอง (องศาเซลเซียส)	ค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา (มิลลิเมตร)									หมายเหตุ
		แบบหล่อที่ 1			แบบหล่อที่ 2			แบบหล่อที่ 3			
210	23	50	50	50	50	50	50	50	50	50	ไม่มีค่า การก่อดำ
	24	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	26	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	27	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	28	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	29	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
240	23	50	50	50	50	50	50	50	50	50	ไม่มีค่า การก่อดำ
	24	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	26	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	27	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	28	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	29	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
270	23	50	50	50	50	50	50	50	50	50	ไม่มีค่า การก่อดำ
	24	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	25	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	26	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	27	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	28	33	32	35	30	34	32	31	34	35	
	29	31	30	33	35	32	34	32	33	31	
300	23	23	26	30	27	30	29	29	35	31	
	24	27	30	28	31	30	32	29	30	31	
	25	30	25	32	31	28	30	27	32	31	
	26	27	30	31	33	30	31	29	30	28	
	27	25	23	19	18	21	20	20	22	21	
	28	13	16	11	15	18	15	14	15	13	
	29	11	14	12	10	13	12	10	10	11	

ตารางที่ 4.1 (ต่อ) ผลการทดลอง 1

เวลา (นาทีก)	อุณหภูมิเริ่มทดลอง (องศาเซลเซียส)	ค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา (มิลลิเมตร)									หมายเหตุ
		แบบหล่อที่ 1			แบบหล่อที่ 2			แบบหล่อที่ 3			
330	23	11	11	13	12	14	10	13	11	13	
	24	15	14	16	17	16	18	14	19	18	
	25	14	16	15	15	17	18	15	16	15	
	26	15	13	17	16	13	18	17	20	19	
	27	9	7	9	7	8	8	7	9	8	
	28	7	8	6	7	9	9	8	9	9	
	29	5	6	4	5	7	6	5	6	6	
345	23	7	6	9	7	5	6	8	8	9	
	24	9	7	8	7	10	9	8	10	9	
	25	9	7	8	6	7	7	8	8	9	
	26	6	8	6	7	9	6	8	7	9	
	27	3	5	3	4	4	3	4	5	4	
	28	4	5	4	3	4	5	4	3	5	
	29	3	3	2	4	3	2	2	4	3	

หมายเหตุ การวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติจะวิเคราะห์เฉพาะที่มีค่าการก่อดำเท่านั้น

4.4 ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติของการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา

เมื่อคณะผู้จัดทำได้ทำการทดลองและบันทึกผล ดังตารางที่ 4.1 แล้ว จากนั้นจะนำผลการทดลองมาวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติ โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

4.4.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล

คณะผู้จัดทำจะนำผลการทดลองมาตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3.4.1 ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทั้งหมด 3 เงื่อนไข คือ การตรวจสอบการกระจายแบบปกติของข้อมูล การตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล และการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ดังนี้


4.4.1.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่เวลา 270 นาที

จากตารางที่ 4.1 ที่เวลา 270 นาที มีเพียง 2 ระดับอุณหภูมิเริ่มทดลอง ดังนั้น จึงไม่จำเป็นจะต้องตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล เพราะไม่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว จึงจะนำไปทดสอบสมมติฐานแทน ดังหัวข้อที่ 2.3

4.4.1.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่เวลา 300, 330 และ 345 นาที


จากตารางที่ 4.1 ที่เวลา 300, 330 และ 345 นาที สามารถตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลได้ โดยจะแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่เวลา 300 นาที ดังนี้

ก. จากการตรวจสอบการกระจายแบบปกติของข้อมูล ดังรูปที่ 4.1 พบว่า ค่าความผิดพลาดของข้อมูลของค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา ที่แสดงบนกราฟมีลักษณะเรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรง ดังหัวข้อที่ 2.4.1 แสดงว่าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมีลักษณะเป็นการกระจายแบบปกติ




รูปที่ 4.1 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่เวลา 300 นาที

ข. จากการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ดังรูปที่ 4.2 พบว่า ค่าความผิดพลาดของข้อมูลของค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา ที่แสดงบนกราฟมีลักษณะมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอ ไม่สามารถคาดเดาค่าในอนาคตได้ และไม่มีแนวโน้มของกราฟที่จะขึ้นหรือลงเพียงอย่างเดียว ดังหัวข้อที่ 2.4.2 แสดงว่าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมีความเป็นอิสระของข้อมูล



รูปที่ 4.2 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่เวลา 300 นาที

ค. จากการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ดังรูปที่ 4.3 พบว่า ค่าความผิดพลาดของข้อมูลของค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา ที่แสดงบนกราฟมีลักษณะการกระจายอย่างสม่ำเสมอในกราฟด้านบวกและด้านลบ ดังหัวข้อที่ 2.4.3 แสดงว่าข้อมูลมีความเสถียรของความแปรปรวน



รูปที่ 4.3 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่เวลา 300 นาที

ส่วนการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่เวลา 330 และ 345 นาที สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 4.2 โดยจะแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลอย่างละเอียด ในภาคผนวก ก

ตารางที่ 4.2 ตารางสรุปการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่เวลา 330 และ 345 นาที

การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล	เวลา (นาที)	
	330	345
การตรวจสอบการกระจายแบบปกติของข้อมูล	✓	✓
การตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล	✓	✓
การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล	✓	✓

หมายเหตุ เครื่องหมาย ✓ หมายถึง ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล

4.4.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

เมื่อผลการทดลองผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลตามหัวข้อที่ 4.4.1 คณะผู้จัดทำจะนำผลการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่เวลา 300, 330 และ 345 นาที ดังหัวข้อที่ 3.4.2 เพื่อศึกษาว่าอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบาหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ดังนี้

จากตารางที่ 4.1 ที่เวลา 300, 330 และ 345 นาที สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวได้ โดยจะแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่เวลา 300 นาที ดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.3 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่เวลา 300 นาที

Source	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F	P-Value
อุณหภูมิเริ่มทดลอง	3,569.78	6	594.96	157.81	0.00
Error	211.11	56	3.77		
Total	3,780.89	62			

ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่เวลา 330 และ 345 นาที สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 4.4 โดยจะแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวอย่างละเอียด ในภาคผนวก ข

ตารางที่ 4.4 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่เวลา 330 และ 345 นาที

เวลา (นาที)	ค่า P-Value
330	0.00
345	0.00

สมมติฐานหลัก H_0 : อุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันไม่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา

สมมติฐานรอง H_1 : อุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา

เมื่อ อุณหภูมิเริ่มทดลอง คือ 23, 24, 25, 26, 27, 28 และ 29 องศาเซลเซียส

จากตารางที่ 4.3-4.4 พบว่า ค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงปฏิเสธ H_0 ยอมรับ H_1 นั่นคือ อุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

4.4.3 การทดสอบสมมติฐาน

จากหัวข้อที่ 4.4.1.1 เนื่องจากที่เวลา 270 นาที ไม่สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวได้ ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงทำการทดสอบสมมติฐานของอุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 และ 29 องศาเซลเซียส และสรุปได้ว่าอุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 และ 29 องศาเซลเซียส ไม่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยจะแสดงผลการทดสอบสมมติฐานอย่างละเอียด ใน ภาคผนวก ค

เมื่อคณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติแล้ว จะนำผลการวิเคราะห์ไปสรุปผลการทดลองของการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบาต่อไป

4.5 ผลการสรุปการทดลองของการศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา

จากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว สามารถสรุปได้ว่า ที่เวลา 300, 330 และ 345 นาที อุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

4.6 ผลการออกแบบการทดลอง เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา

คณะผู้จัดทำได้ออกแบบการทดลองแบบปัจจัยเดียว เพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต้นกับปัจจัยตอบสนองเพียงอย่างละปัจจัย โดยในการออกแบบการทดลองจะแบ่งออกเป็น 4 ส่วน คือ ปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง ระดับปัจจัย จำนวนการทดลองซ้ำ และสมมติฐานที่ใช้ในการทดลอง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

4.6.1 ปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง

คณะผู้จัดทำได้คัดเลือกปัจจัยที่มีผลต่อการทดลองมากที่สุด คือ เวลา เพราะต้องการศึกษาว่าเวลาที่ต่างกันมีผลต่อการทดลองหรือไม่ และเวลาสามารถควบคุมระดับในการทำการทดลองได้ โดยสามารถปรับระดับปัจจัยได้ตามความต้องการของผู้ทดลอง ซึ่งมีปัจจัยตอบสนอง คือ ค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา ในการทดลองนั้น คณะผู้จัดทำได้ควบคุมปัจจัยที่ควบคุมได้ตัวอื่นๆ ในหัวข้อที่ 3.6.1 ให้เหมือนกันทุกการทดลอง

4.6.2 ระดับปัจจัย

จากการกำหนดปัจจัยในหัวข้อที่ 4.6.1 คณะผู้จัดทำได้กำหนดปัจจัยเพียงปัจจัยเดียว คือ เวลา โดยมีการกำหนดระดับปัจจัยทั้งหมดจำนวน 6 ระดับ คือ 210, 240, 270, 300, 330 และ 345 นาที เพื่อให้เห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนต่อการวิเคราะห์

4.6.3 จำนวนการทดลองซ้ำ

คณะผู้จัดทำจะใช้การกำหนดจำนวนการทดลองซ้ำ ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 4.2.3

4.6.4 สมมติฐานที่ใช้ในการทดลอง

คณะผู้จัดทำได้ตั้งสมมติฐานขึ้น เพื่อทดสอบปัจจัยที่ใช้ในการทดลอง และระดับปัจจัยที่กำหนดขึ้นมาว่ามีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบาหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยได้กำหนดสมมติฐาน ดังนี้

สมมติฐานหลัก H_0 : เวลาที่ต่างกันไม่มีผลต่อค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา

สมมติฐานรอง H_1 : เวลาที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา

เมื่อ เวลา คือ 210, 240, 270, 300, 330 และ 345 นาที

4.7 ผลการทดลองของการหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา

เมื่อคณะผู้จัดทำได้ดำเนินการทดลอง ตามหัวข้อที่ 3.7 ณ โรงงานกรณีศึกษา ได้ผลการทดลอง ดังตารางที่ 4.5

ตารางที่ 4.5 ผลการทดลอง 2

อุณหภูมิเริ่มทดลอง (องศาเซลเซียส)	เวลา (นาที)	ค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา (มิลลิเมตร)									หมายเหตุ
		แบบหล่อที่ 1			แบบหล่อที่ 2			แบบหล่อที่ 3			
23	210	50	50	50	50	50	50	50	50	50	ไม่มีค่าการก่อดำ
	240	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	270	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	300	29	28	30	32	30	29	29	35	31	
	330	18	17	18	19	19	17	19	18	17	
	345	10	9	9	10	9	8	7	8	9	
24	210	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	240	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	270	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	300	27	30	28	31	30	32	29	30	31	
	330	15	14	16	17	16	18	14	19	18	
	345	9	7	8	7	10	9	8	10	9	
25	210	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	240	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	270	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	300	30	25	32	31	28	30	27	32	31	
	330	14	16	15	15	17	18	15	16	15	
	345	9	7	8	6	7	7	8	8	9	

ตารางที่ 4.5 (ต่อ) ผลการทดลอง 2

อุณหภูมิเริ่ม ทดลอง (องศาเซลเซียส)	เวลา (นาที)	ค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา (มิลลิเมตร)									หมายเหตุ
		แบบหล่อที่ 1			แบบหล่อที่ 2			แบบหล่อที่ 3			
26	210	50	50	50	50	50	50	50	50	50	ไม่มีค่า การก่อดำ
	240	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	270	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	300	27	30	31	33	30	31	29	30	28	
	330	15	13	17	16	13	18	17	20	19	
	345	6	8	6	7	9	6	8	7	9	
27	210	50	50	50	50	50	50	50	50	50	ไม่มีค่า การก่อดำ
	240	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	270	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	300	25	23	19	18	21	20	20	22	21	
	330	9	7	9	7	8	8	7	9	8	
	345	3	5	3	4	4	3	4	5	4	
28	210	50	50	50	50	50	50	50	50	50	ไม่มีค่า การก่อดำ
	240	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	270	33	32	35	30	34	32	31	34	35	
	300	13	16	11	15	18	15	14	15	13	
	330	7	8	6	7	9	9	8	9	9	
	345	4	5	4	3	4	5	4	3	5	
29	210	50	50	50	50	50	50	50	50	50	ไม่มีค่า การก่อดำ
	240	50	50	50	50	50	50	50	50	50	
	270	31	30	33	35	32	34	32	33	31	
	300	11	14	12	10	13	12	10	10	11	
	330	5	6	4	5	7	6	5	6	6	
	345	3	3	2	4	3	2	2	4	3	

หมายเหตุ การวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติจะวิเคราะห์เฉพาะที่มีค่าการก่อดำเท่านั้น

4.8 ผลการวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติของการหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา

เมื่อคณะผู้จัดทำได้ทำการทดลองและบันทึก ดังตารางที่ 4.5 แล้ว จากนั้นจะนำผลการทดลองมาวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติ โดยแบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้


4.8.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล

คณะผู้จัดทำจะนำผลการทดลองมาตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ตามที่ได้อธิบายไว้ในหัวข้อที่ 3.8.1 ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบทั้งหมด 3 เงื่อนไข คือ การตรวจสอบการกระจายแบบปกติของข้อมูล การตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล และการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล โดยมีรายละเอียดในการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ดังนี้

4.8.1.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23-27 องศาเซลเซียส


จากตารางที่ 4.5 ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23-27 องศาเซลเซียส เวลา 300, 330 และ 345 นาที สามารถตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลได้ โดยแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23 องศาเซลเซียส ดังนี้

ก. จากการตรวจสอบการกระจายแบบปกติของข้อมูล ดังรูปที่ 4.4 พบว่า ค่าความผิดพลาดของข้อมูลของค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา ที่แสดงบนกราฟมีลักษณะเรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรง ดังหัวข้อที่ 2.4.1 แสดงว่าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมีลักษณะเป็นการกระจายแบบปกติ




รูปที่ 4.4 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23 องศาเซลเซียส

ข. จากการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ดังรูปที่ 4.5 พบว่า ค่าความผิดพลาดของข้อมูลของค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา ที่แสดงบนกราฟมีลักษณะมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอ ไม่สามารถคาดเดาค่าในอนาคตได้ และไม่มีแนวโน้มของกราฟที่จะขึ้นหรือลงเพียงอย่างเดียว ดังหัวข้อที่ 2.4.2 แสดงว่าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมีความเป็นอิสระของข้อมูล



รูปที่ 4.5 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23 องศาเซลเซียส

ค. จากการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ดังรูปที่ 4.6 พบว่า ค่าความผิดพลาดของข้อมูลของค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา ที่แสดงบนกราฟมีลักษณะมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอในกราฟด้านบวกและด้านลบ ดังหัวข้อที่ 2.4.3 แสดงว่าข้อมูลมีความเสถียรของความแปรปรวน



รูปที่ 4.6 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23 องศาเซลเซียส

ส่วนการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-27 องศาเซลเซียส สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 4.6 โดยจะแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลอย่างละเอียด ในภาคผนวก ง

ตารางที่ 4.6 ตารางสรุปการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-27 องศาเซลเซียส


การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล	อุณหภูมิเริ่มทดลอง (องศาเซลเซียส)			
	24	25	26	27
การตรวจสอบการกระจายแบบปกติของข้อมูล	✓	✓	✓	✓
การตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล	✓	✓	✓	✓
การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ เครื่องหมาย ✓ หมายถึง ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล


4.8.1.2 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 และ 29 องศาเซลเซียส

จากตารางที่ 4.5 ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 และ 29 องศาเซลเซียส เวลา 270, 300, 330 และ 345 นาที สามารถตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลได้ โดยแสดงผลการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 และ 29 องศาเซลเซียส ดังนี้

ก. จากการตรวจสอบการกระจายแบบปกติของข้อมูล ดังรูปที่ 4.7 และ 4.8 พบว่า ค่าความผิดพลาดของข้อมูลของค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา ที่แสดงบนกราฟมีลักษณะเรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรง ดังหัวข้อที่ 2.4.1 แสดงว่าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมีลักษณะเป็นการกระจายแบบปกติ




รูปที่ 4.7 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 องศาเซลเซียส




รูปที่ 4.8 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 29 องศาเซลเซียส

ข. จากการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ดังรูปที่ 4.9 และ 4.10 พบว่าค่าความผิดพลาดของข้อมูลของค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา ที่แสดงบนกราฟมีลักษณะมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอ ไม่สามารถคาดเดาค่าในอนาคตได้ และไม่มีแนวโน้มของกราฟที่จะขึ้นหรือลงเพียงอย่างเดียว ดังหัวข้อที่ 2.4.2 แสดงว่าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมีความเป็นอิสระของข้อมูล




รูปที่ 4.9 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 องศาเซลเซียส




รูปที่ 4.10 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 29 องศาเซลเซียส

ค. จากการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ดังรูปที่ 4.11 และ 4.12 พบว่า ค่าความผิดพลาดของข้อมูลของค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา ที่แสดงบนกราฟมีลักษณะมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอในกราฟด้านบวกและด้านลบ ดังหัวข้อที่ 2.4.3 แสดงว่าข้อมูลมีความเสถียรของความแปรปรวน



รูปที่ 4.11 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 องศาเซลเซียส



รูปที่ 4.12 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 29 องศาเซลเซียส

4.8.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว

เมื่อผลการทดลองผ่านการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูลตามหัวข้อที่ 4.8.1 คณะผู้จัดทำจึงนำผลการทดลองมาวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ดังหัวข้อที่ 3.8.2 เพื่อศึกษาว่าเวลาที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบาหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 โดยมีรายละเอียดในการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ดังนี้

4.8.2.1 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23-27 องศาเซลเซียส

จากตารางที่ 4.5 ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23-27 องศาเซลเซียส เวลา 300, 330 และ 345 นาที สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวได้ โดยแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23 องศาเซลเซียส ดังตารางที่ 4.7

ตารางที่ 4.7 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23 องศาเซลเซียส

Source	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F	P-Value
เวลา	2,105.41	2	1,052.71	508.56	0.00
Error	49.56	24	2.07		
Total	2,154.96	26			

ส่วนการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-27 องศาเซลเซียส สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 4.8 โดยจะแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวอย่างละเอียด ในภาคผนวก จ

ตารางที่ 4.8 ตารางสรุปวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-27 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเริ่มทดลอง (องศาเซลเซียส)	ค่า P-Value
24	0.00
25	0.00
26	0.00
27	0.00

สมมติฐานหลัก H_0 : เวลาที่ต่างกันไม่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา

สมมติฐานรอง H_1 : เวลาที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา

เมื่อ เวลา คือ 300, 330 และ 345 นาที

จากตารางที่ 4.7-4.8 พบว่า ค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงปฏิเสธ H_0 ยอมรับ H_1 นั่นคือ เวลาที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

4.8.2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 และ 29 องศาเซลเซียส

จากตารางที่ 4.5 ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 และ 29 องศาเซลเซียส เวลา 270, 300, 330 และ 345 นาที สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวได้ ดังตารางที่ 4.9 และ 4.10 ตามลำดับ

ตารางที่ 4.9 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 องศาเซลเซียส

Source	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F	P-Value
เวลา	4,390.31	3	1,463.44	650.42	0.00
Error	72.00	32	2.25		
Total	4,462.31	35			

ตารางที่ 4.10 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 29 องศาเซลเซียส

Source	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F	P-Value
เวลา	4,804.56	3	1,601.52	1,082.11	0.00
Error	47.33	32	1.48		
Total	4,851.89	35			

สมมติฐานหลัก H_0 : เวลาที่ต่างกันไม่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา

สมมติฐานรอง H_1 : เวลาที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา

เมื่อ เวลา คือ 270, 300, 330 และ 345 นาที

จากตารางที่ 4.9-4.10 พบว่า ค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงปฏิเสธ H_0 ยอมรับ H_1 นั่นคือ เวลาที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28-29 องศาเซลเซียส เมื่อเวลา คือ 270, 300, 330 และ 345 นาที ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

4.8.3 การวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล

ในการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล คณะผู้จัดทำจะทำการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

4.8.3.1 การวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูลแยกทุกระดับอุณหภูมิเริ่มทดลอง

การวิเคราะห์การถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23-29 องศาเซลเซียส คณะผู้จัดทำจะนำผลการทดลองจากตารางที่ 4.5 มาวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล โดยแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23 องศาเซลเซียส ดังตารางที่ 4.11

ตารางที่ 4.11 การวิเคราะห์สมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23 องศาเซลเซียส

Predictor	Coef.	P-Value
Constant	373.88	0.00
ค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา	-2.65	0.00
R-Sq (adj) = 0.86		

จากตารางที่ 4.11 จะเห็นว่า ค่า R-Sq (adj) = 0.86 แสดงว่า เวลา กับค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา มีความสัมพันธ์กันสูง ดังหัวข้อที่ 2.6.1 ดังนั้น สามารถสร้างสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23 องศาเซลเซียส ดังสมการที่ 4.1 (ค่าทั้งหมดในตารางที่ 4.11 คณะผู้จัดทำได้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการสร้างสมการถดถอย)

$$\text{เวลา} = 374 - (2.65 \times [\text{ค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา}]) \quad (4.1)$$

โดยที่ เวลา = เวลาการตัดออกเป็นก้อน มีหน่วยเป็น นาที

ค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา = ระยะเข็มจม มีหน่วยเป็น มิลลิเมตร

ส่วนการวิเคราะห์การถดถอยของความสัมพันธระหว่างอุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-29 องศาเซลเซียส สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 4.12 โดยจะแสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวอย่างละเอียด ในภาคผนวก ฉ

ตารางที่ 4.12 ตารางสรุปการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-29 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเริ่มทดลอง (องศาเซลเซียส)	สมการถดถอย	ค่า R-Sq (adj)
24	เวลา = 371 - (2.59 x [ค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา])	0.86
25	เวลา = 369 - (2.54 x [ค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา])	0.86
26	เวลา = 366 - (2.48 x [ค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา])	0.86

ตารางที่ 4.12 (ต่อ) ตารางสรุปการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-29 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเริ่มทดลอง (องศาเซลเซียส)	สมการถดถอย	ค่า R-Sq (adj)
27	เวลา = 350 - (2.20 x [ค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา])	0.86
28	เวลา = 348 - (2.46 x [ค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา])	0.95
29	เวลา = 343 - (2.35 x [ค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา])	0.94

จากตารางที่ 4.12 จะเห็นว่า ค่า R-Sq (adj) ≥ 0.80 แสดงว่า เวลา กับค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา มีความสัมพันธ์กันสูง ดังหัวข้อที่ 2.6.1 ดังนั้น สามารถสร้างสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-29 องศาเซลเซียสได้

4.8.3.2 การวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูลรวมทุกระดับอุณหภูมิเริ่มทดลอง

การวิเคราะห์การถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา โดยคณะผู้จัดทำจะนำผลการทดลองจากตารางที่ 4.5 มาวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล ดังตารางที่ 4.13

ตารางที่ 4.13 การวิเคราะห์สมการถดถอยรวมทุกระดับอุณหภูมิเริ่มทดลอง

Predictor	Coef.	P-Value
Constant	484.80	0.00
ค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา	-2.22	0.00
อุณหภูมิเริ่มทดลอง	-4.95	0.00
R-Sq (adj) = 0.91		

จากตารางที่ 4.13 จะเห็นว่า ค่า R-Sq (adj) = 0.91 แสดงว่า เวลา กับค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา มีความสัมพันธ์กันสูง ดังหัวข้อที่ 2.6.1 ดังนั้น สามารถสร้างสมการถดถอย ดังสมการที่ 4.2 (ค่าทั้งหมดในตารางที่ 4.13 คณะผู้จัดทำได้ปัดขึ้นเป็นจำนวนเต็มในการสร้างสมการถดถอย)

$$\text{เวลา} = 484.80 - (2.22 \times [\text{ค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา}]) - (4.95 \times [\text{อุณหภูมิเริ่มทดลอง}]) \quad (4.2)$$

โดยที่ อุณหภูมิเริ่มทดลอง = อุณหภูมิอากาศเริ่มทดลอง มีหน่วยเป็น องศาเซลเซียส

4.8.4 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย

จากการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูลตามหัวข้อที่ 4.8.3 คณะผู้จัดทำจะทำการทดสอบว่าสมการถดถอยที่ได้มานั้น มีความเหมาะสมกับข้อมูลหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังหัวข้อที่ 3.8.4 โดยจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

4.8.4.1 สมการถดถอยแยกทุกระดับอุณหภูมิเริ่มทดลอง

การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยแยกทุกระดับอุณหภูมิเริ่มทดลอง โดยแสดงผลการทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23 องศาเซลเซียส ดังตารางที่ 4.14

ตารางที่ 4.14 ตารางสรุปการทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23 องศาเซลเซียส

Source	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F	P-Value
Regression	105,793	1	105,793	315.80	0.00
Residual Error	17,395	52	335		
Lack of Fit	1,195	12	100	0.25	0.99
Pure Error	16,200	40	405		
Total	123,188	53			

ส่วนการทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-29 องศาเซลเซียส สามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 4.15 โดยจะแสดงผลการทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยอย่างละเอียด ในภาคผนวก ข

ตารางที่ 4.15 ตารางสรุปการทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-29 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเริ่มทดลอง (องศาเซลเซียส)	Lack of Fit (ค่า P-Value)
24	1.00
25	1.00
26	1.00
27	1.00
28	0.38
29	0.07

สมมติฐานหลัก H_0 : สมการถดถอยมีความเหมาะสม

สมมติฐานรอง H_1 : สมการถดถอยไม่มีความเหมาะสม

จากตารางที่ 4.14-4.15 พบว่า ค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 0.99, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.38 และ 0.07 ตามลำดับ ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงยอมรับ H_0 ปฏิเสธ H_1 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 นั่นคือ สมการถดถอยมีความเหมาะสม ดังหัวข้อที่ 2.7 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า สมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23-29 องศาเซลเซียส สามารถนำไปใช้งานได้

4.8.4.2 สมการถดถอยรวมทุกระดับอุณหภูมิเริ่มทดลอง

การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยรวมทุกระดับอุณหภูมิเริ่มทดลอง โดยแสดงผลการทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ดังตารางที่ 4.16

ตารางที่ 4.16 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยรวมทุกระดับอุณหภูมิเริ่มทดลอง

Source	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F	P-Value
Regression	105,303	2	52,652	1,012.54	0.00
Residual Error	10,562	204	52		
Lack of Fit	10,123	102	99	24.75	0.00
Pure Error	439	102	4		
Total	115,865	206			

สมมติฐานหลัก H_0 : สมการถดถอยมีความเหมาะสม

สมมติฐานรอง H_1 : สมการถดถอยไม่มีความเหมาะสม

จากตารางที่ 4.16 พบว่า ค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงปฏิเสธ H_0 ยอมรับ H_1 ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 นั่นคือ สมการถดถอยไม่มีความเหมาะสม ดังหัวข้อที่ 2.7 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า สมการถดถอยรวมทุกระดับอุณหภูมิเริ่มทดลองไม่สามารถนำไปใช้งานได้

เมื่อคณะผู้จัดทำได้ทำการวิเคราะห์ผลการทดลองเชิงสถิติ และได้สมการถดถอยที่พร้อมใช้งานคือ สมการถดถอยแยกทุกระดับอุณหภูมิเริ่มทดลอง ถ้าหากนำสมการถดถอยไปใช้ในโรงงานจริงอาจทำให้ผู้จัดการโรงงานและพนักงานใช้งานยาก เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานจะนำสมการถดถอยนี้ ไปใส่ในโปรแกรม Microsoft Excel เพื่อสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผลต่อไป

4.9 ผลการออกแบบโครงสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผล

คณะผู้จัดทำได้แบ่งโครงสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผล ออกเป็น 3 หน้าต่าง ดังนี้

4.9.1 หน้าต่าง Home

หน้าต่างสำหรับกรอกข้อมูล เพื่อหาเวลาการปาดผิวหน้า และเวลาการตัดออกเป็นก้อน โดยจะมีช่องกรอกข้อมูล ช่องแสดงข้อมูล และปุ่ม VBA ดังรูปที่ 4.13

โปรแกรมช่วยแสดงผลของเวลาการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบาในแต่ละวัน					
อุณหภูมิเริ่มเท (°C)	เวลาเริ่มเท (นาฬิกา)	เวลากรปาดผิวหน้า (นาฬิกา)	เวลากรตัดออกเป็นก้อน (นาฬิกา)	ตั้งค่าเวลากรปาดผิวหน้า	
<input type="text"/>	นาฬิกา <input type="text"/> นาที <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ชั่วโมง <input type="text"/> นาที <input type="text"/>
<input type="text"/>	นาฬิกา <input type="text"/> นาที <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ตั้งค่าเวลากรปาดผิวหน้า
<input type="text"/>	นาฬิกา <input type="text"/> นาที <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	นาฬิกา <input type="text"/> นาที <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	กำหนดการตั้งค่าเอง
<input type="text"/>	นาฬิกา <input type="text"/> นาที <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ตั้งค่าเริ่มต้น
<input type="text"/>	นาฬิกา <input type="text"/> นาที <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ล้างข้อมูล
<input type="text"/>	นาฬิกา <input type="text"/> นาที <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	พิมพ์
<input type="text"/>	นาฬิกา <input type="text"/> นาที <input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

ผู้กรอกข้อมูล

รูปที่ 4.13 การออกแบบหน้าต่าง Home

ส่วนประกอบหน้าต่าง Home ดังรูปที่ 4.13 ประกอบไปด้วย


- 4.9.1.1 ช่องกรอกอุณหภูมิเริ่มเท (องศาเซลเซียส)
- 4.9.1.2 ช่องกรอกเวลาเริ่มเท
- 4.9.1.3 ช่องกรอกชื่อผู้กรอกข้อมูล
- 4.9.1.4 ช่องแสดงเวลาการปาดผิวหน้า
- 4.9.1.5 ช่องแสดงเวลาการตัดออกเป็นก้อน
- 4.9.1.6 ช่องแสดงการตั้งค่าเวลาการปาดผิวหน้า
- 4.9.1.7 ช่องแสดงการตั้งค่าความแข็งก่อนตัด
- 4.9.1.8 ปุ่มกำหนดการตั้งค่าเอง
- 4.9.1.9 ปุ่มตั้งค่าเริ่มต้น
- 4.9.1.10 ปุ่มล้างข้อมูล
- 4.9.1.11 ปุ่มพิมพ์

ส่วนประกอบหน้าต่าง Print ดังรูปที่ 4.15 ประกอบไปด้วย

- 4.9.3.1 ช่องแสดงอุณหภูมิเริ่มเท (องศาเซลเซียส)
- 4.9.3.2 ช่องแสดงเวลาเริ่มเท
- 4.9.3.3 ช่องแสดงเวลาการปิดผิวหน้า
- 4.9.3.4 ช่องแสดงเวลาการตัดออกเป็นก้อน
- 4.9.3.5 ช่องแสดงชื่อผู้กรอกข้อมูล

4.10 ผลการเขียนผังงานของโปรแกรมช่วยแสดงผล

จากการออกแบบโครงสร้างโปรแกรม มีทั้งหมด 3 หน้าต่าง คณะผู้จัดทำได้นำโครงสร้างโปรแกรมนี้มาเขียนผังงานของโปรแกรม ดังรูปที่ 4.16



รูปที่ 4.16 ผังงานของโปรแกรมช่วยแสดงผล

จากรูปที่ 4.16 เมื่อเข้าสู่โปรแกรมจะมี 3 หน้าต่าง คือ หน้าต่าง Home หน้าต่าง Data และ หน้าต่าง Print ให้ผู้ใช้งานเริ่มที่หน้าต่าง Home จากนั้นตั้งค่าเวลาการปิดหน้า และความแข็งก่อนตัด ที่ปุ่มกำหนดการตั้งค่าเองหรือปุ่มตั้งค่าเริ่มต้น โปรแกรมจะนำข้อมูลไปประมวลผลและเก็บไว้ที่ หน้าต่าง Data จากนั้นทำการกรอกอุณหภูมิเริ่มเท และเวลาเริ่มเท โปรแกรมจะดึงข้อมูลที่เก็บไว้ที่ หน้าต่าง Data มาแสดงผลเวลาการปิดผิวหน้า และเวลาการตัดออกเป็นก้อนที่หน้าต่าง Home จากนั้นเมื่อกดปุ่มพิมพ์โปรแกรมจะไปที่หน้าต่าง Print โดยจะแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ หรือกดปุ่มล้างข้อมูลหากต้องการกรอกข้อมูลใหม่

4.11 ผลการสร้างโปรแกรมช่วยแสดงผล

เมื่อเขียนผังงานของโปรแกรมช่วยแสดงผลแล้ว คณะผู้จัดทำจะนำฟังก์ชันต่างๆ ในหน้าต่าง Microsoft Excel และ VBA มาใช้ในการเขียน Code ดังนี้

4.11.1 หน้าต่าง Home

เมื่อเข้าโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Home จะเป็นแบบฟอร์มให้พนักงานทำการกรอกข้อมูล โดยใช้ Code ฟังก์ชัน IF และฟังก์ชัน VLOOKUP ในช่องแสดงเวลาการปาดผิวหนัง และเวลาการตัดออกเป็นก้อน ลงบนโปรแกรม Microsoft Excel ดังรูปที่ 4.17

โปรแกรมช่วยแสดงผลของเวลาการกรอกที่เป็นมาตรฐาน
ในกระบวนการผลิตปริมาณมากในแต่ละวัน

ชื่อผู้ปวย (C)	เวลาปาด (M)	เวลาตัดผิวหนัง (M)	เวลาการตัดเป็นก้อน (M)	จำนวนก้อน (M)
				2 ชั่วโมง 30 นาที
				5
				กำหนดการตัดแต่ง
				ใส่เจลในถัง
				ล้างสีออก
				ล้าง
				ผู้กรอกข้อมูล

`=IF(Data!M5="", "", Data!M5+VLOOKUP(Home!D7, Data!B5:J11, 9, FALSE))`
 ถ้าเซลล์ M5 ในหน้าต่าง Data ไม่มีข้อมูล จะทำให้เซลล์ K7 ในหน้าต่าง Home ไม่มีข้อมูลด้วย
 ถ้าเซลล์ M5 ในหน้าต่าง Data มีข้อมูล จะทำให้เซลล์ K7 ในหน้าต่าง Home แสดงเวลาการปาดผิวหนัง

รูปที่ 4.17 การสร้างหน้าต่าง Home

โดยมีขั้นตอนการใช้งานโปรแกรม ดังนี้

4.11.1.1 ตั้งค่าเวลาการปาดหน้า และความแข็งก่อนตัด ที่ปุ่มกำหนดการตั้งค่าเอง โดยมีหน้าต่าง VBA ขึ้นมาให้เลือกเวลาการปาดหน้าตั้งแต่ 1-3 ชั่วโมง และ 0-55 นาที (ห่าง 5 นาที) และความแข็งก่อนตัดตั้งแต่ 1-8 มิลลิเมตร ดังรูปที่ 4.18 หรือจะตั้งค่าที่ปุ่มตั้งค่าเริ่มต้น โดยจะกำหนดค่าเวลาการปาดหน้าไว้ที่ 2 ชั่วโมง 30 นาที และความแข็งก่อนตัด 5 มิลลิเมตร

รูปที่ 4.18 หน้าต่าง VBA สำหรับตั้งค่าเวลาการปิดหน้า และความแข็งก่อนตัด

4.11.1.2 กรอกอุณหภูมิเริ่มเท โดยมีให้เลือกตั้งแต่ 23-29 องศาเซลเซียส

4.11.1.3 กรอกเวลาเริ่มเท โดยมีให้เลือกตั้งแต่ 9-12 นาฬิกา และ 0-60 นาที

4.11.1.4 กรอกชื่อผู้บันทึกข้อมูล

เมื่อกรอกข้อมูลครบแล้ว โปรแกรมจะแสดงเวลาการปิดผิวหน้า และเวลาการตัดออกเป็นก้อน ดังรูปที่ 4.19

โปรแกรมช่วยแสดงผลของเวลาการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบาในแต่ละวัน						
อุณหภูมิเริ่มเท (°C)	เวลาเริ่มเท (นาฬิกา)	เวลาการปิดผิวหน้า (นาฬิกา)	เวลาการตัดออกเป็นก้อน (นาฬิกา)	ตั้งค่าเวลาการปิดหน้า		
23	9 นาฬิกา	5 นาที	11:35	15:06	2 ชั่วโมง 30 นาที	
23	9 นาฬิกา	10 นาที	11:40	15:11	ตั้งค่าความแข็งก่อนตัด	
24	9 นาฬิกา	15 นาที	11:45	15:15	5	
24	9 นาฬิกา	20 นาที	11:50	15:18	กำหนดการตั้งค่าเอง	
25	9 นาฬิกา	25 นาที	11:55	15:20	ตั้งค่าเริ่มต้น	
25	9 นาฬิกา	30 นาที	12:00	15:25	ล้างข้อมูล	
26	9 นาฬิกา	35 นาที	12:05	15:29	พิมพ์	
26	9 นาฬิกา	40 นาที	12:10	15:34		
27	9 นาฬิกา	45 นาที	12:15	15:23		
27	9 นาฬิกา	50 นาที	12:20	15:28	นำสูตรไปสุญญ	

รูปที่ 4.19 การแสดงเวลาการปิดผิวหน้า และเวลาการตัดออกเป็นก้อนที่หน้าต่าง Home

4.11.1.5 กดปุ่มพิมพ์ เพื่อไปยังหน้าต่าง Print หรือกดปุ่มล้างข้อมูลหากต้องการกรอกข้อมูลใหม่

ส่วนการสร้างหน้าต่างบนโปรแกรม VBA จะแสดงผลการสร้างหน้าต่าง ในภาคผนวก ญ

โปรแกรมช่วยแสดงผลของเวลาการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบาในแต่ละวัน				
	อุณหภูมิเริ่มเท (°C)	เวลาเริ่มเท (นาฬิกา)	เวลาการปาดผิวหน้า (นาฬิกา)	เวลาการตัดออกเป็นก้อน (นาฬิกา)
แบบหล่อที่ 1	23	9:05	11:35	15:06
แบบหล่อที่ 2	3	9:10	11:4	15:11
แบบหล่อที่ 3	4	9:15	11:4	15:14
แบบหล่อที่ 4	4	9:20	11:5	15:19
แบบหล่อที่ 5	5	9:25	11:5	15:21
แบบหล่อที่ 6	5	9:30	12:0	15:26
แบบหล่อที่ 7	6	9:35	12:0	15:29
แบบหล่อที่ 8	6	9:40	12:1	15:34
แบบหล่อที่ 9	7	9:45	12:1	15:23
แบบหล่อที่ 10	7	9:50	12:2	15:28

`=IFERROR(SMALL(IF(Home!D7:D25<>"", Home!D7:D25),INT(ROWS(D7:D7)/2)+1),"")`
 ถ้าเซลล์ D7:D25 ในหน้าทำงาน Home เกิดข้อผิดพลาด จะทำให้เซลล์ D7:D25 ในหน้าทำงาน Print ไม่มีข้อมูล
 ถ้าเซลล์ D7:D25 ในหน้าทำงาน Home ไม่เกิดข้อผิดพลาด จะทำให้เซลล์ D7:D25 ในหน้าทำงาน Print เรียงข้อมูลจากน้อยไปมาก และข้ามข้อมูลที่มีช่องว่าง

`=IF(B7="","",-(INDEX(Home!K7:K25,MATCH(B7,Home!B7:B25,0))))`
 ถ้าเซลล์ B7 ในหน้าทำงาน Print ไม่มีข้อมูล จะทำให้เซลล์ H7 ในหน้าทำงาน Print ไม่มีข้อมูล
 ถ้าเซลล์ B7 ในหน้าทำงาน Print มีข้อมูล จะทำให้เซลล์ H7 ในหน้าทำงาน Print แสดงเวลาการปาดผิวหน้า

รูปที่ 4.21 การแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ที่หน้าต่าง Print

จากการออกแบบ เขียนผังงาน และสร้างหน้าต่างบนโปรแกรม Microsoft Excel ทำให้ได้โปรแกรมช่วยแสดงผล แสดงดังรูปที่ 4.22

โปรแกรมช่วยแสดงผลของเวลาการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบาในแต่ละวัน						
	อุณหภูมิเริ่มเท (°C)	เวลาเริ่มเท (นาฬิกา)	เวลาการปาดผิวหน้า (นาฬิกา)	เวลาการตัดออกเป็นก้อน (นาฬิกา)	ตั้งค่าเวลาการปาดหน้า	
แบบหล่อที่ 1		นาฬิกา	นาฬิกา		2 ชั่วโมง	30 นาที
แบบหล่อที่ 2		นาฬิกา	นาฬิกา		ตั้งค่าความเข้มข้นดิน	
แบบหล่อที่ 3		นาฬิกา	นาฬิกา		5	
แบบหล่อที่ 4		นาฬิกา	นาฬิกา		กำหนดการตั้งค่าเอง	
แบบหล่อที่ 5		นาฬิกา	นาฬิกา		ตั้งค่าเริ่มต้น	
แบบหล่อที่ 6		นาฬิกา	นาฬิกา		ล้างข้อมูล	
แบบหล่อที่ 7		นาฬิกา	นาฬิกา		พิมพ์	
แบบหล่อที่ 8		นาฬิกา	นาฬิกา			
แบบหล่อที่ 9		นาฬิกา	นาฬิกา			
แบบหล่อที่ 10		นาฬิกา	นาฬิกา			

ผู้กรอกข้อมูล

รูปที่ 4.22 โปรแกรมช่วยแสดงผล

4.12 ผลการทดสอบโปรแกรมช่วยแสดงผล

เมื่อได้โปรแกรมช่วยแสดงผล คณะผู้จัดทำได้ทำการทดสอบโปรแกรมช่วยแสดงผล เพื่อตรวจสอบดูว่าโปรแกรมช่วยแสดงผลที่ได้สร้างมานั้นใช้งานได้จริงหรือไม่ หรือมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในขณะที่ใช้งานหรือไม่ โดยได้จัดทำแบบประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์ในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผล โดยกรอกข้อมูลอุณหภูมิเริ่มเท เวลาการตัดออกเป็นก้อน (จากโปรแกรมช่วยแสดงผล) และเวลาการตัดออกเป็นก้อน (จากการตัดจริงของพนักงาน) โดยกรอกเวลาการตัดออกเป็นก้อน (จากโปรแกรมช่วยแสดงผล) ไว้ในช่องสุดท้าย และกรอกเวลาในช่องที่เหลือให้ห่างกันช่องละ 2 นาที และทำการประเมินตั้งแต่อุณหภูมิเริ่มเท 23-29 องศาเซลเซียส จำนวนอุณหภูมิเริ่มเทละ 3 ครั้ง แต่จะยกตัวอย่างเพียงอุณหภูมิเริ่มเทละครั้ง ดังตารางที่ 4.17

ตารางที่ 4.17 ตารางแสดงตัวอย่างผลการประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์

ลำดับ แบบ หล่อ	อุณหภูมิ เริ่มเท (องศา เซลเซียส)	เวลาการตัด ออกเป็นก้อน (จากโปรแกรม ช่วยแสดงผล)	เวลาการตัดออกเป็นก้อน (จากการตัดจริงของพนักงาน)							
			15.03	15.05	15.07	15.09	15.11	15.13	15.15	15.17
1	23	15.17	15.03	15.05	15.07	15.09	15.11	15.13	15.15	15.17
			X	X	X	X	X	X	X	✓
2	24	15.39	15.25	15.27	15.29	15.31	15.33	15.35	15.37	15.39
			X	X	X	X	X	X	X	✓
3	25	15.25	15.11	15.13	15.15	15.17	15.19	15.21	15.23	15.25
			X	X	X	X	X	X	X	✓
4	26	15.51	15.37	15.39	15.41	15.43	15.45	15.47	15.49	15.51
			X	X	X	X	X	X	X	✓
5	27	15.22	15.08	15.10	15.12	15.14	15.16	15.18	15.20	15.22
			X	X	X	X	X	X	X	✓
6	28	15.45	15.31	15.33	15.35	15.37	15.39	15.41	15.43	15.45
			X	X	X	X	X	X	X	✓
7	29	15.01	14.47	14.49	14.51	14.53	14.55	14.57	14.59	15.01
			X	X	X	X	X	X	X	✓

หมายเหตุ เครื่องหมาย X หมายถึง ยังไม่สามารถตัดออกเป็นก้อนได้

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สามารถตัดออกเป็นก้อนได้

จากตารางที่ 4.17 จะเห็นว่า ก่อนถึงเวลาการตัดออกเป็นก้อน (จากโปรแกรมช่วยแสดงผล) คณะผู้จัดทำได้ทำการตรวจสอบว่าสามารถตัดออกเป็นก้อนได้หรือไม่ โดยทำการตรวจสอบทั้งหมด 8 ครั้ง รวมเป็นเวลา 16 นาที ถ้าหากครบ 8 ครั้ง ยังไม่สามารถตัดออกเป็นก้อนได้ แสดงว่า โปรแกรมช่วยแสดงผลที่สร้างมานั้นไม่สามารถใช้งานได้จริง แต่ถ้าสามารถตัดออกเป็นก้อนได้ ในครั้งที่ 8 แสดงว่า โปรแกรมช่วยแสดงผลที่สร้างมานั้นสามารถใช้งานได้จริง

ส่วนแบบประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์ในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผลทั้งหมดจะแสดง ในภาคผนวก ก

4.13 ผลการทดลองใช้งานจริงที่โรงงานกรณีศึกษา พร้อมทั้งประเมินผล

เมื่อได้ผลการทดสอบโปรแกรมช่วยแสดงผลว่าสามารถใช้งานได้จริง และไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในขณะที่ใช้งานแล้ว คณะผู้จัดทำได้นำโปรแกรมช่วยแสดงผล และแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผลไปให้ผู้ใช้งานโปรแกรมได้ทำการประเมินผล ซึ่งผู้ใช้งานโปรแกรมจะประกอบไปด้วย 2 ตำแหน่ง คือ ผู้จัดการโรงงานและพนักงาน จากการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผล โดยเฉลี่ยพบว่าระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวม คือ 4.79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังตารางที่ 4.18

ตารางที่ 4.18 ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผล

หัวข้อการประเมิน	ตำแหน่ง			
	ผู้จัดการ โรงงาน	พนักงาน คนที่ 1	พนักงาน คนที่ 2	พนักงาน คนที่ 3
	ระดับความพึงพอใจ			
1. ความง่ายในการใช้โปรแกรม	4	5	5	5
2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษร ในโปรแกรม	5	5	5	5
3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดตัวอักษร ในโปรแกรม	5	5	5	4
4. ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีตัวอักษร ในโปรแกรม	4	4	5	5
5. ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีพื้นหลัง ในโปรแกรม	5	5	4	4
6. ความถูกต้อง และชัดเจนของภาษาที่ใช้	5	5	5	5

ตารางที่ 4.18 (ต่อ) ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผล

หัวข้อการประเมิน	ตำแหน่ง			
	ผู้จัดการ โรงงาน	พนักงาน คนที่ 1	พนักงาน คนที่ 2	พนักงาน คนที่ 3
	ระดับความพึงพอใจ			
7. รูปแบบ และความสวยงามของโปรแกรม	5	5	4	5
8. การจัดเก็บข้อมูล ความเป็นระเบียบ เรียบร้อย	5	5	5	4
9. ความพึงพอใจในผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม	5	5	5	5
10. ความรวดเร็วในการประมวลผล	5	5	5	4
11. ความพึงพอใจในตัวโปรแกรม	5	5	5	4
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยแต่ละบุคคล	4.90	4.91	4.82	4.55
ระดับความพึงพอใจเฉลี่ยรวม	4.79			

จากหัวข้อ 3.13 เกณฑ์ที่ใช้ในการวัดผลประเมินอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย 3.51 คะแนนขึ้นไป จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ดังนั้น ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผลผ่านเกณฑ์การประเมินที่ตั้งไว้

ส่วนแบบประเมินแบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผลทั้งหมด จะแสดง ในภาคผนวก ก

บทที่ 5

บทสรุปและข้อเสนอแนะ

ในการดำเนินโครงการการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อกำหนดเวลาการทำงานในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการและข้อเสนอแนะ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

5.1 สรุปผลการดำเนินโครงการ

จากการดำเนินโครงการการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อกำหนดเวลาการทำงานในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา สามารถสรุปผลการดำเนินโครงการออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

5.1.1 การศึกษาผลกระทบของอุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันที่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา

5.1.1.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล

จากการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทดสอบความแปรปรวน ซึ่งมีการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล และการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล พบว่า ข้อมูลผ่านเงื่อนไขทั้ง 3 เงื่อนไข สามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลสามารถนำไปวิเคราะห์ความแปรปรวนต่อได้

5.1.1.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล สามารถสรุปได้ว่า อุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

5.1.2 การหาความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา

5.1.2.1 การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล

จากการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล เพื่อตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการทดสอบความแปรปรวน ซึ่งมีการตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล และการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล พบว่า ข้อมูลผ่านเงื่อนไขทั้ง 3 เงื่อนไข สามารถสรุปได้ว่า ข้อมูลสามารถนำไปวิเคราะห์ความแปรปรวนต่อได้

5.1.2.2 การวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล

จากการวิเคราะห์ความแปรปรวนของข้อมูล สามารถสรุปได้ว่า เวลาที่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

5.1.2.3 การวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล

ในการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล คณะผู้จัดทำจะทำการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ก. การวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูลแยกทุกระดับอุณหภูมิเริ่มทดลอง จากการศึกษาวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล พบว่า ค่า R-Sq (adj) ≥ 0.80 แสดงว่า เวลา กับค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา มีความสัมพันธ์กันสูง ดังนั้น สามารถสร้างสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23-29 องศาเซลเซียส ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ตารางแสดงสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23-29 องศาเซลเซียส

อุณหภูมิเริ่มทดลอง (องศาเซลเซียส)	สมการถดถอย	ค่า R-Sq (adj)
23	เวลา = $374 - (2.65 \times [\text{ค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา}])$	0.86
24	เวลา = $371 - (2.59 \times [\text{ค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา}])$	0.86
25	เวลา = $368 - (2.54 \times [\text{ค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา}])$	0.86
26	เวลา = $366 - (2.48 \times [\text{ค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา}])$	0.86
27	เวลา = $349 - (2.20 \times [\text{ค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา}])$	0.86
28	เวลา = $348 - (2.46 \times [\text{ค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา}])$	0.95
29	เวลา = $342 - (2.35 \times [\text{ค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา}])$	0.94

ข. การวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูลรวมทุกระดับอุณหภูมิเริ่มทดลอง จากการศึกษาวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล พบว่า ค่า R-Sq (adj) ≥ 0.80 แสดงว่า เวลา อุณหภูมิเริ่มทดลอง และค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา มีความสัมพันธ์กันสูง ดังนั้น สามารถสร้างสมการถดถอย ดังสมการที่ 5.1

$$\text{เวลา} = 484.80 - (2.22 \times [\text{ค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา}]) - (4.95 \times [\text{อุณหภูมิเริ่มทดลอง}]) \quad (5.1)$$

5.1.2.4 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย

ในการทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย คณะผู้จัดทำจะทำการทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

ก. จากการทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยแยกทุกระดับอุณหภูมิเริ่มทดลอง ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23-29 องศาเซลเซียส พบว่า ค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 0.99, 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.38 และ 0.07 ตามลำดับ ซึ่งมีค่ามากกว่าค่าระดับนัยสำคัญ 0.05 นั่นคือ สมการ

ถดถอยมีความเหมาะสม ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า สมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 23-29 องศาเซลเซียส สามารถนำไปใช้งานได้

ข. จากการทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอยรวมทุกระดับอุณหภูมิเริ่มทดลอง พบว่า ค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าค่าระดับนัยสำคัญ 0.05 นั่นคือ สมการถดถอยไม่มีความเหมาะสม ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า สมการถดถอยไม่สามารถนำไปใช้งานได้

5.1.3 โปรแกรมช่วยแสดงผล

คณะผู้จัดทำได้สร้างโปรแกรมช่วยแสดงผล เพื่อให้ง่ายต่อการใช้งานของผู้จัดการโรงงานและพนักงาน โดยสร้างในโปรแกรม Microsoft Excel มีหน้าตาทั้งหมด 3 หน้าตา ดังนี้

5.1.3.1 หน้าต่าง Home เป็นหน้าต่างสำหรับกรอกข้อมูล เพื่อหาเวลาการปาดผิวหน้าและเวลาการตัดออกเป็นก้อน และเป็นหน้าต่างสำหรับตั้งค่าเวลาการปาดผิวหน้า โดยจะมีเวลาให้เลือกตั้งแต่ 1 ชั่วโมง ถึง 4 ชั่วโมง และตั้งค่าความแข็งก่อนตัดหรือค่าการก่อดัว โดยจะมีค่าให้เลือกตั้งแต่ 1 ถึง 8 มิลลิเมตร โดย 1 มิลลิเมตร จะมีค่าความแข็งก่อนตัดมากที่สุด

5.1.3.2 หน้าต่าง Data เป็นหน้าต่างสำหรับเก็บข้อมูลทั้งหมด เพื่อใช้ในการดึงค่ามาแสดงในหน้าต่างอื่นๆ

5.1.3.3 หน้าต่าง Print เป็นหน้าต่างสำหรับพิมพ์ข้อมูลที่กรอก และแสดงผลในหน้าต่าง Home

เมื่อนำโปรแกรมช่วยแสดงผลไปใช้งาน ณ โรงงานกรณีศึกษา พบว่า สามารถใช้งานได้จริง ไม่มีปัญหาอะไรเกิดขึ้นในขณะใช้งาน และผ่านเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผลจากผู้จัดการโรงงานและพนักงาน ในระดับคะแนนเฉลี่ย 4.79 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน อยู่ในระดับมากที่สุด

5.2 ข้อเสนอแนะ

จากการดำเนินโครงการประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อกำหนดเวลาการทำงานในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบา มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

5.2.1 จากการดำเนินโครงการในขั้นตอนการทำการทดลองและบันทึกผล พบว่า มีเวลาในการทำการทดลองและบันทึกผลน้อยเกินไป ทำให้ได้สมการถดถอยที่ไม่หลากหลายอุณหภูมิเริ่มทดลอง ถ้าหากผู้ที่สนใจจะศึกษา ควรทำการทดลองและบันทึกผลอย่างน้อย 1 ปี เพื่อให้ได้ครบทุกฤดู และให้ค่าการทดลองที่แม่นยำ

5.2.2 ควรศึกษาปัจจัยอื่นที่มีผลต่อค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบาให้ละเอียด เพราะอาจจะส่งผลต่อค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา

5.2.3 ควรมีเครื่องมือในการวัดค่าการก่อดัว เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการวัดค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา ก่อนการตัดออกเป็นก้อน

เอกสารอ้างอิง

- กานต์ สี่วัฒนายิ่งยง. (2557). สถิติวิศวกรรม (Engineering Statistics). ภาควิชาวิศวกรรม
อุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- กิตติศักดิ์ ชูเขียว และคณะ. (2555). การออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อข้อบกพร่อง
ในงานหล่อแบบทรายขึ้น. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรม
อุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- ประไพศรี สุทัศน์ ณ อยุธยา. (2551). การออกแบบการทดลองและวิเคราะห์การทดลอง. กรุงเทพฯ:
บริษัท สำนักพิมพ์ท็อป จำกัด.
- ปารเมศ ชูติมา. (2545). การออกแบบการทดลองทางวิศวกรรม. กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
- พัชรารุช ประพัฒน์วงศ์ และคณะ. (2552). การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อศึกษา
ความเร็วตัดและอัตราป้อนในการไสที่มีผลกระทบต่อความเรียบผิวของเหล็ก ST37.
วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- พิชิตพงศ์ ขวัญแย้ม และคณะ. (2552). การประยุกต์ใช้การออกแบบการทดลองเพื่อศึกษาอุณหภูมิ
และเวลาที่มีผลกระทบต่อค่าความแข็งของเหล็ก AISI4140 ที่ผ่านการชุบแข็ง. วิทยานิ
พนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยนเรศวร.
- ยอดชาย สิงห์ทอง และคณะ. (2549). การศึกษาผลกระทบของฝุ่นหินแทนที่ปริมาณทรายในอิฐ
มวลเบาแบบเติมฟองอากาศไม่บอไอน้ำ. วิทยานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขา
วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร.

ภาคผนวก ก

การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่เวลา 330 และ 345 นาที


- ก.1 การตรวจสอบการกระจายแบบปกติของข้อมูล
- ก.2 การตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล
- ก.3 การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล




ก. การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่เวลา 330 และ 345 นาที

ก.1 การตรวจสอบการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่เวลา 330 และ 345 นาที

จากการตรวจสอบการกระจายแบบปกติของข้อมูล ดังรูปที่ ก.1 และ ก.2 พบว่า ค่าความผิดพลาดของข้อมูลของค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา ที่แสดงบนกราฟมีลักษณะเรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรง ดังหัวข้อที่ 2.4.1 แสดงว่าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมีลักษณะเป็นการกระจายแบบปกติ




รูปที่ ก.1 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่เวลา 330 นาที




รูปที่ ก.2 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่เวลา 345 นาที

ก.2 การตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่เวลา 330 และ 345 นาที

จากการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ดังรูปที่ ก.3 และ ก.4 พบว่า ค่าความผิดพลาดของข้อมูล ของค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา ที่แสดงบนกราฟมีลักษณะมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอ ไม่สามารถคาดเดาค่าในอนาคตได้ และไม่มีแนวโน้มของกราฟที่จะขึ้นหรือลงเพียงอย่างเดียว ดังหัวข้อที่ 2.4.2 แสดงว่าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมีความเป็นอิสระของข้อมูล




รูปที่ ก.3 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่เวลา 330 นาที




รูปที่ ก.4 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่เวลา 345 นาที

ก.3 การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่เวลา 330 และ 345 นาที

จากการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ดังรูปที่ ก.5 และ ก.6 พบว่า ค่าความผิดพลาดของข้อมูลของค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา ที่แสดงบนกราฟมีลักษณะมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอในกราฟด้านบวกและด้านลบ ดังหัวข้อที่ 2.4.3 แสดงว่าข้อมูลมีความเสถียรของความแปรปรวน



รูปที่ ก.5 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่เวลา 330 นาที



รูปที่ ก.6 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่เวลา 345 นาที





ภาคผนวก ข

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่เวลา 330 และ 345 นาที

ข. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่เวลา 330 และ 345 นาที

จากตารางที่ 4.1 ที่เวลา 330 และ 345 นาที มีค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบาน้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ทุกอุณหภูมิเริ่มทดลอง ดังนั้น สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวได้ ดังตารางที่ ข.1 และ ข.2 ตามลำดับ

ตารางที่ ข.1 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่เวลา 330 นาที

Source	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F	P-Value
อุณหภูมิเริ่มทดลอง	1,324.41	6	220.74	157.67	0.00
Error	78.44	56	1.40		
Total	1,402.85	62			

ตารางที่ ข.2 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่เวลา 345 นาที

Source	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F	P-Value
อุณหภูมิเริ่มทดลอง	317.43	6	52.91	64.52	0.00
Error	46.00	56	0.82		
Total	363.43	62			

สมมติฐานหลัก H_0 : อุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันไม่มีผลต่อค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา
 สมมติฐานรอง H_1 : อุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา
 เมื่อ อุณหภูมิเริ่มทดลอง คือ 23, 24, 25, 26, 27, 28 และ 29 องศาเซลเซียส

จากตารางที่ ข.1-ข.2 พบว่า ค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงปฏิเสธ H_0 ยอมรับ H_1 นั่นคือ อุณหภูมิเริ่มทดลองที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา ที่เวลา 330 และ 345 นาที เมื่ออุณหภูมิเริ่มทดลอง คือ 23, 24, 25, 26, 27, 28 และ 29 องศาเซลเซียส ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05



ภาคผนวก ค

การทดสอบสมมติฐาน

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ค. การทดสอบสมมติฐาน

จากหัวข้อที่ 4.4.3 เนื่องจากที่เวลา 270 นาที ไม่สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวได้ ดังนั้น คณะผู้จัดทำจึงได้ทำการทดสอบสมมติฐานของอุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 และ 29 องศาเซลเซียส โดยมีขั้นตอนในการทดสอบสมมติฐาน ดังนี้

ค.1 ทดสอบความแปรปรวนของประชากร 2 กลุ่ม ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 คณะผู้จัดทำจะนำผลการทดลองจากตารางที่ 4.1 โดยแสดงค่าที่ใช้ในการคำนวณ ดังตารางที่ ค.1

ตารางที่ ค.1 ตารางแสดงค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 และ 29 องศาเซลเซียส

เวลา (นาที)	อุณหภูมิเริ่มทดลอง (องศาเซลเซียส)	ค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา (มิลลิเมตร)									\bar{x}	s^2
		แบบหล่อที่ 1			แบบหล่อที่ 2			แบบหล่อที่ 3				
270	28	33	32	35	30	34	32	31	34	35	32.89	3.11
	29	31	30	33	35	32	34	32	33	31	32.33	2.50

ค.1.1 ตั้งสมมติฐาน

$$\text{สมมติฐานหลัก } H_0: \sigma_{28}^2 = \sigma_{29}^2$$

$$\text{สมมติฐานรอง } H_1: \sigma_{28}^2 \neq \sigma_{29}^2$$

ค.1.2 คำนวณหาค่าสถิติ $F_{\text{คำนวณ}}$

$$F_{\text{คำนวณ}} = \frac{s_{28}^2}{s_{29}^2}$$

$$F_{\text{คำนวณ}} = \frac{3.11}{2.50}$$

$$F_{\text{คำนวณ}} = 1.24$$

ค.1.3 หาค่า $F_{\text{ตาราง}}$

$$F_{\text{ตาราง}} = F_{\alpha/2, (v_1, v_2)} = F_{0.025, (8, 8)} = 4.43$$

ค.1.4 วิเคราะห์ค่า $F_{\text{คำนวณ}}$ กับค่า $F_{\text{ตาราง}}$

เนื่องจากค่า $F_{\text{คำนวณ}} < F_{\text{ตาราง}}$ ดังนั้น ยอมรับ H_0 ปฏิเสธ H_1 แสดงว่า ค่าความแปรปรวนสองกลุ่มเท่ากัน ($\sigma_{28}^2 = \sigma_{29}^2$) ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ค.2 ทดสอบสมมติฐานของประชากร 2 กลุ่ม ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05

ค.2.1 ตั้งสมมติฐาน

สมมติฐานหลัก $H_0: \mu_{28} = \mu_{29}$

สมมติฐานรอง $H_1: \mu_{28} \neq \mu_{29}$

ค.2.2 คำนวณหาค่าสถิติ $t_{\text{คำนวณ}}$ เนื่องจาก ค่าความแปรปรวนสองกลุ่มเท่ากัน ($\sigma_{28}^2 = \sigma_{29}^2$)
ดังนั้น ใช้สูตร

$$t_{\text{คำนวณ}} = \frac{(\bar{x}_{28} - \bar{x}_{29}) - (\mu_{28} - \mu_{29})}{S_p \sqrt{\frac{1}{n_{28}} + \frac{1}{n_{29}}}}$$

โดยที่

$$S_p = \sqrt{\frac{(n_{28} - 1)S_{28}^2 + (n_{29} - 1)S_{29}^2}{n_{28} + n_{29} - 2}}$$

$$S_p = \sqrt{\frac{(9 - 1)3.11 + (9 - 1)2.50}{9 + 9 - 2}}$$

$$S_p = 1.67$$

ดังนั้น

$$t_{\text{คำนวณ}} = \frac{(32.89 - 32.33) - 0}{1.67 \sqrt{\frac{1}{9} + \frac{1}{9}}}$$

$$t_{\text{คำนวณ}} = 0.71$$

ค.2.3 หาค่า $t_{\text{ตาราง}}$

$$t_{\text{ตาราง}} = t_{\alpha/2, v}$$

$$t_{\text{ตาราง}} = t_{0.025, 16} = 2.12$$

ค.2.4 วิเคราะห์ค่า $t_{\text{คำนวณ}}$ กับค่า $t_{\text{ตาราง}}$

เนื่องจาก $t_{\text{คำนวณ}} < t_{\text{ตาราง}}$ ดังนั้น ยอมรับ H_0 ปฏิเสธ H_1 แสดงว่าอุณหภูมิเริ่มทดลอง 28 และ 29 องศาเซลเซียส ไม่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05



ภาคผนวก ง


การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่อุณหภูมิตั้งแต่ 24-27 องศาเซลเซียส

- ง.1 การตรวจสอบการกระจายแบบปกติของข้อมูล
- ง.2 การตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล
- ง.3 การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล


ง. การตรวจสอบความเหมาะสมของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-27 องศาเซลเซียส

ง.1 การตรวจสอบการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-27 องศาเซลเซียส


จากการตรวจสอบการกระจายแบบปกติของข้อมูล ดังรูปที่ ง.1-ง.4 พบว่า ค่าความผิดพลาดของข้อมูล ของค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา ที่แสดงบนกราฟมีลักษณะเรียงตัวกันเป็นแนวเส้นตรง ดังหัวข้อที่ 2.4.1 แสดงว่าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมีลักษณะเป็นการกระจายแบบปกติ




รูปที่ ง.1 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24 องศาเซลเซียส



รูปที่ ง.2 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 25 องศาเซลเซียส




รูปที่ ง.3 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 26 องศาเซลเซียส




รูปที่ ง.4 กราฟการกระจายแบบปกติของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 27 องศาเซลเซียส

ง.2 การตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-27 องศาเซลเซียส


จากการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ดังรูปที่ ง.5-ง.8 พบว่า ค่าความผิดพลาดของข้อมูลของค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา ที่แสดงบนกราฟมีลักษณะมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอ ไม่สามารถคาดเดาค่าในอนาคตได้ และไม่มีแนวโน้มของกราฟที่จะขึ้นหรือลงเพียงอย่างเดียว ดังหัวข้อที่ 2.4.2 แสดงว่าข้อมูลที่ได้จากการทดลองมีความเป็นอิสระของข้อมูล




รูปที่ ง.5 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24 องศาเซลเซียส



รูปที่ ง.6 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 25 องศาเซลเซียส




รูปที่ ง.7 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 26 องศาเซลเซียส




รูปที่ ง.8 กราฟการตรวจสอบความเป็นอิสระของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 27 องศาเซลเซียส

ง.3 การตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-27 องศาเซลเซียส


จากการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ดังรูปที่ ง.9-ง.12 พบว่า ค่าความผิดพลาดของข้อมูลของค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา ที่แสดงบนกราฟมีลักษณะมีการกระจายอย่างสม่ำเสมอในกราฟด้านบวกและด้านลบ ดังหัวข้อที่ 2.4.3 แสดงว่าข้อมูลมีความเสถียรของความแปรปรวน




รูปที่ ง.9 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24 องศาเซลเซียส



รูปที่ ง.10 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 25 องศาเซลเซียส



รูปที่ ง.11 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 26 องศาเซลเซียส



รูปที่ ง.12 กราฟการตรวจสอบความเสถียรของความแปรปรวนของข้อมูล ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 27 องศาเซลเซียส





ภาคผนวก จ

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-27 องศาเซลเซียส

จ. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-27 องศาเซลเซียส

จากตารางที่ 4.5 ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-27 องศาเซลเซียส เวลา 300, 330 และ 345 นาที มีค่าการก่อดำของอิฐมวลเบาน้อยกว่า 50 มิลลิเมตร ดังนั้น สามารถวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียวได้ ดังตารางที่ จ.1-จ.4 ตามลำดับ

ตารางที่ จ.1 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24 องศาเซลเซียส

Source	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F	P-Value
เวลา	2,074.89	2	1,037.45	447.18	0.00
Error	55.78	24	2.32		
Total	2,130.67	26			

ตารางที่ จ.2 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 25 องศาเซลเซียส

Source	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F	P-Value
เวลา	2,208.07	2	1,104.04	400.01	0.00
Error	66.22	24	2.76		
Total	2,274.29	26			

ตารางที่ จ.3 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 26 องศาเซลเซียส

Source	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F	P-Value
เวลา	1,436.07	2	718.04	368.23	0.00
Error	46.89	24	1.95		
Total	1,482.96	26			

ตารางที่ จ.4 ตารางวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 27 องศาเซลเซียส

Source	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F	P-Value
เวลา	2,494.30	2	1,247.15	700.65	0.00
Error	42.67	24	1.78		
Total	2,536.97	26			

สมมติฐานหลัก H_0 : เวลาที่ต่างกันไม่มีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา

สมมติฐานรอง H_1 : เวลาที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา

เมื่อ เวลา คือ 300, 330 และ 345 นาที

จากตารางที่ จ.1-จ.4 พบว่า ค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 0.00 ซึ่งมีค่าน้อยกว่าระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงปฏิเสธ H_0 ยอมรับ H_1 นั่นคือ เวลาที่ต่างกันมีผลต่อค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-27 องศาเซลเซียส เมื่อเวลา คือ 300, 330 และ 345 นาที ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05





ภาคผนวก ฉ

**การวิเคราะห์การถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเริ่มทดลองและเวลา ที่มีผล
ต่อค่าการก่อดัวของอิฐมวลเบา ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-29 องศาเซลเซียส**

ฉ. การวิเคราะห์การถดถอยของความสัมพันธ์ระหว่างอุณหภูมิเริ่มทดลอง
และเวลา ที่มีผลต่อค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง
24-29 องศาเซลเซียส

คณะผู้จัดทำจะนำผลการทดลองจากตารางที่ 4.5 มาวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล เพื่อหา
สมการถดถอย ดังตารางที่ ฉ.1-ฉ.6 ตามลำดับ

ตารางที่ ฉ.1 การวิเคราะห์สมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24 องศาเซลเซียส

Predictor	Coef.	P-Value
Constant	370.98	0.00
ค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา	-2.59	0.00
R-Sq (adj) = 0.86		

ตารางที่ ฉ.2 การวิเคราะห์สมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 25 องศาเซลเซียส

Predictor	Coef.	P-Value
Constant	368.40	0.00
ค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา	-2.54	0.00
R-Sq (adj) = 0.86		

ตารางที่ ฉ.3 การวิเคราะห์สมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 26 องศาเซลเซียส

Predictor	Coef.	P-Value
Constant	365.65	0.00
ค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา	-2.48	0.00
R-Sq (adj) = 0.86		

ตารางที่ ฉ.4 การวิเคราะห์สมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 27 องศาเซลเซียส

Predictor	Coef.	P-Value
Constant	349.47	0.00
ค่าการก่ตัวของอิฐมวลเบา	-2.20	0.00
R-Sq (adj) = 0.86		

ตารางที่ ๓.5 การวิเคราะห์สมการถดถอย ที่อุณหภูมิมืดทดลอง 28 องศาเซลเซียส

Predictor	Coef.	P-Value
Constant	347.89	0.00
ค่าการก่อดตัวของอิฐมวลเบา	-2.46	0.00
R-Sq (adj) = 0.95		

ตารางที่ ๓.6 การวิเคราะห์สมการถดถอย ที่อุณหภูมิมืดทดลอง 29 องศาเซลเซียส

Predictor	Coef.	P-Value
Constant	342.50	0.00
ค่าการก่อดตัวของอิฐมวลเบา	-2.35	0.00
R-Sq (adj) = 0.94		

จากตารางที่ ๓.1-๓.6 จะเห็นว่า ค่า R-Sq (adj) = 0.86, 0.86, 0.86, 0.86, 0.95 และ 0.94 ตามลำดับ แสดงว่า เวลา กับค่าการก่อดตัวของอิฐของอิฐมวลเบา มีความสัมพันธ์กันสูง ดังหัวข้อที่ 2.6.1 ดังนั้น สามารถสร้างสมการถดถอย ที่อุณหภูมิมืดทดลอง 24-29 องศาเซลเซียส ดังสมการที่ ๓.1-๓.6 ตามลำดับ

$$\text{เวลา} = 371 - (2.59 \times [\text{ค่าการก่อดตัวของอิฐมวลเบา}]) \quad (๓.1)$$

$$\text{เวลา} = 369 - (2.54 \times [\text{ค่าการก่อดตัวของอิฐมวลเบา}]) \quad (๓.2)$$

$$\text{เวลา} = 366 - (2.48 \times [\text{ค่าการก่อดตัวของอิฐมวลเบา}]) \quad (๓.3)$$

$$\text{เวลา} = 350 - (2.20 \times [\text{ค่าการก่อดตัวของอิฐมวลเบา}]) \quad (๓.4)$$

$$\text{เวลา} = 348 - (2.46 \times [\text{ค่าการก่อดตัวของอิฐมวลเบา}]) \quad (๓.5)$$

$$\text{เวลา} = 343 - (2.35 \times [\text{ค่าการก่อดตัวของอิฐมวลเบา}]) \quad (๓.6)$$



ข. การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง

24-29 องศาเซลเซียส

จากการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูลตามหัวข้อที่ 4.8.3 คณะผู้จัดทำจะทำการทดสอบว่าสมการถดถอยที่ได้มานั้น มีความเหมาะสมกับข้อมูลหรือไม่ ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังตารางที่ ข.1-ข.6 ตามลำดับ

ตารางที่ ข.1 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24 องศาเซลเซียส

Source	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F	P-Value
Regression	106,068	1	106,068	322.40	0.00
Residual Error	17,119	52	329		
Lack of Fit	919	15	61	0.14	1.00
Pure Error	16,200	37	438		
Total	123,187	53			

ตารางที่ ข.2 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 25 องศาเซลเซียส

Source	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F	P-Value
Regression	105,951	1	105,951	320.09	0.00
Residual Error	17,237	52	331		
Lack of Fit	1,037	14	74	0.17	1.00
Pure Error	16,200	38	426		
Total	123,188	53			

ตารางที่ ข.3 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 26

องศาเซลเซียส

Source	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F	P-Value
Regression	105,872	1	105,872	317.93	0.00
Residual Error	17,315	52	333		
Lack of Fit	1,115	12	93	0.23	1.00
Pure Error	16,200	40	405		
Total	123,187	53			

ตารางที่ ข.4 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 27

องศาเซลเซียส

Source	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F	P-Value
Regression	106,476	1	106,476	331.70	0.00
Residual Error	16,712	52	321		
Lack of Fit	512	12	43	0.11	1.00
Pure Error	16,200	40	405		
Total	123,188	53			

ตารางที่ ข.5 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 28

องศาเซลเซียส

Source	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F	P-Value
Regression	116,747	1	116,747	941.51	0.00
Residual Error	6,440	52	124		
Lack of Fit	2,390	18	133	1.12	0.38
Pure Error	4,050	34	119		
Total	123,187	53			

ตารางที่ ข.6 การทดสอบความเหมาะสมของสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 29 องศาเซลเซียส

Source	Sum of Squares	Degree of Freedom	Mean Squares	F	P-Value
Regression	115,404	1	115,404	769.36	0.00
Residual Error	7,784	52	150		
Lack of Fit	3,295	15	220	1.82	0.07
Pure Error	4,489	37	121		
Total	123,188	53			

สมมติฐานหลัก H_0 : สมการถดถอยมีความเหมาะสม

สมมติฐานรอง H_1 : สมการถดถอยไม่มีความเหมาะสม

จากตารางที่ ข.1-ข.6 พบว่า ค่า P-Value มีค่าเท่ากับ 1.00, 1.00, 1.00, 1.00, 0.38 และ 0.07 ตามลำดับ ซึ่งมีความมากกว่าค่าระดับนัยสำคัญ 0.05 จึงยอมรับ H_0 ปฏิเสธ H_1 นั่นคือ สมการถดถอยมีความเหมาะสม ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ดังหัวข้อที่ 2.7 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่าสมการถดถอย ที่อุณหภูมิเริ่มทดลอง 24-29 องศาเซลเซียส สามารถนำไปใช้งานได้



ซ. การคำนวณหาจำนวนการทดลองซ้ำ

สามารถคำนวณได้จากสมการที่ 2.1 ดังนี้

$$n = \frac{(Z_{\alpha/2} + Z_{\beta})^2 \sigma^2}{\delta^2} \quad \text{และ} \quad \delta = \mu - \mu_0$$

โดยที่ n คือ จำนวนการทดลองซ้ำ

α คือ ระดับความเสี่ยงที่จะสรุปผลการทดลองผิดพลาดที่ 0.05

β คือ ระดับความเสี่ยงที่จะสรุปข้อมูลของสองกลุ่มประชากรไม่มีความแตกต่างกันที่ 0.1

μ คือ ค่าเฉลี่ยของประชากรที่ตั้งไว้ โดยจะตั้งไว้ที่ 7 มิลลิเมตร เพราะเป็นค่าการก่อดำของอิฐมวลเบาเฉลี่ยที่ใช้ในการตัด

μ_0 คือ ค่าเฉลี่ยของประชากรจริง ซึ่งหาได้จากผลการทดลอง โดยจะใช้ผลการทดลองที่เวลา 345 นาที ของทุกอุณหภูมิ ดังตารางที่ ซ.1

σ^2 คือ ค่าความแปรปรวนของประชากร ซึ่งหาได้จากผลการทดลอง โดยจะใช้ผลการทดลองที่เวลา 345 นาที ของทุกอุณหภูมิ ดังตารางที่ ซ.1

ตารางที่ ซ.1 ผลการทดลองที่เวลา 345 นาที

เวลา (นาที)	อุณหภูมิเริ่มทดลอง (องศาเซลเซียส)	ค่าการก่อดำของอิฐมวลเบา (มิลลิเมตร)									หมายเหตุ
		แบบหล่อที่ 1			แบบหล่อที่ 2			แบบหล่อที่ 3			
345	23	7	6	9	7	5	6	8	8	9	
	24	9	7	8	7	10	9	8	10	9	
	25	9	7	8	6	7	7	8	8	9	
	26	6	8	6	7	9	6	8	7	9	
	27	3	5	3	4	4	3	4	5	4	
	28	4	5	4	3	4	5	4	3	5	
	29	3	3	2	4	3	2	2	4	3	

จากตารางที่ ซ.1 สามารถคำนวณค่า σ^2 และ μ_0 ได้ดังนี้

$$\sigma^2 = 5.285 \quad \text{และ} \quad \mu_0 = 5.952$$

หาค่า $Z_{\text{ตาราง}}$

$$Z_{\text{ตาราง}} = Z_{\alpha/2} = Z_{0.025} = 1.960$$

$$= Z_{\beta} = Z_{0.1} = 1.288$$

ดังนั้น แทนค่าในสมการ จะได้

$$n = \frac{(1.960 + 1.288)^2 5.285}{(7 - 5.952)^2}$$

$$n = 16.52 \approx 17 \text{ ครั้ง}$$

ดังนั้น ต้องทำการทดลองซ้ำทั้งหมด 17 ครั้ง





ณ. ผลการวิเคราะห์การถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์ กับอุณหภูมิอากาศ

คณะผู้จัดทำจะนำตัวอย่างข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิอากาศจากตารางที่ ณ.1 มาวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล เพื่อหาสมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์กับอุณหภูมิอากาศ โดยจะแสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูล ดังตารางที่ ณ.2

ตารางที่ ณ.1 ข้อมูลความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิอากาศ

วันที่	เวลา (นาฬิกา)	อุณหภูมิอากาศ (องศาเซลเซียส)	ความชื้นสัมพัทธ์ (ร้อยละ)
11 พฤศจิกายน 2557	01:00	26.2	93
11 พฤศจิกายน 2557	04:00	25.3	96
11 พฤศจิกายน 2557	07:00	25.1	96
11 พฤศจิกายน 2557	10:00	30.9	73
11 พฤศจิกายน 2557	13:00	33.6	59
11 พฤศจิกายน 2557	16:00	30.2	78
11 พฤศจิกายน 2557	19:00	29.2	83
11 พฤศจิกายน 2557	22:00	27.4	92
15 เมษายน 2558	01:00	22.5	56
15 เมษายน 2558	04:00	22.1	57
15 เมษายน 2558	07:00	20.0	72
15 เมษายน 2558	10:00	31.0	35
15 เมษายน 2558	13:00	35.5	25
15 เมษายน 2558	16:00	36.1	23
15 เมษายน 2558	19:00	32.2	39
15 เมษายน 2558	22:00	24.7	62

ที่มา : กรมอุตุนิยมวิทยา

ตารางที่ ฅ.2 การวิเคราะห์การถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์กับอุณหภูมิ

อากาศ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2557

Predictor	Coef.	P-Value
Constant	47.33	0.00
ความชื้นสัมพัทธ์	-0.23	0.00
R-Sq (adj) = 0.97		

ตารางที่ ฅ.3 การวิเคราะห์การถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์กับอุณหภูมิ

อากาศ วันที่ 15 เมษายน 2558

Predictor	Coef.	P-Value
Constant	43.84	0.00
ความชื้นสัมพัทธ์	-0.34	0.00
R-Sq (adj) = 0.93		

จากตารางที่ ฅ.1-ฅ.3 จะเห็นว่า เมื่ออุณหภูมิอากาศเพิ่มขึ้น ความชื้นสัมพัทธ์จะลดลง แต่ถ้าอุณหภูมิอากาศลดลง ความชื้นสัมพัทธ์จะเพิ่มขึ้น และจากการวิเคราะห์การถดถอยของข้อมูลในวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 และ 15 เมษายน 2558 มีค่า R-Sq (adj) = 0.97, 0.93 ตามลำดับ แสดงว่าความชื้นสัมพัทธ์กับอุณหภูมิอากาศมีความสัมพันธ์กันสูง ดังหัวข้อที่ 2.6.1 ดังนั้น สามารถสร้างสมการถดถอยแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความชื้นสัมพัทธ์กับอุณหภูมิอากาศ ดังสมการที่ ฅ.1-ฅ.2

$$\text{อุณหภูมิอากาศ} = 47.3 - (0.23 \times [\text{ความชื้นสัมพัทธ์}]) \quad (\text{ฅ.1})$$

$$\text{อุณหภูมิอากาศ} = 43.8 - (0.34 \times [\text{ความชื้นสัมพัทธ์}]) \quad (\text{ฅ.2})$$



ภาคผนวก ญ

Code คำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม VBA

มหาวิทยาลัยนเรศวร

ญ. Code คำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม VBA

ในการเขียน Code ลงบนโปรแกรม Microsoft Excel จะนำเอาโปรแกรม VBA เข้ามาช่วย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของโปรแกรมช่วยแสดงผล ดังรูปที่ ญ.1

**โปรแกรมช่วยแสดงผลของเวลาการทำงานที่เป็นมาตรฐาน
ในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบาในแต่ละวัน**

	จุดหยุดเริ่มเท (°C)	เวลาเริ่มเท (นาที)	เวลาการปาดหน้า (นาที)	เวลาการตัดออกเป็นก้อน (นาที)	ตั้งค่าเวลาการปาดหน้า
เวลาเริ่มเท	<input type="text"/>	<input type="text"/> นาที <input type="text"/> นาที	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/> ชั่วโมง <input type="text"/> นาที
เวลาการปาดหน้า	<input type="text"/>	<input type="text"/> นาที <input type="text"/> นาที	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ไม่แสดงหรือจะคิด
เวลาการตัดออกเป็นก้อน	<input type="text"/>	<input type="text"/> นาที <input type="text"/> นาที	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
เวลาการตั้งค่าเอง	<input type="text"/>	<input type="text"/> นาที <input type="text"/> นาที	<input type="text"/>	<input type="text"/>	กำหนดการตั้งค่าเอง ● ญ.1
เวลาการเริ่มรับ	<input type="text"/>	<input type="text"/> นาที <input type="text"/> นาที	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ตั้งค่าเริ่มรับ ● ญ.2
เวลาการล้างอิฐ	<input type="text"/>	<input type="text"/> นาที <input type="text"/> นาที	<input type="text"/>	<input type="text"/>	ล้างอิฐ ● ญ.3
เวลาการพิมพ์	<input type="text"/>	<input type="text"/> นาที <input type="text"/> นาที	<input type="text"/>	<input type="text"/>	พิมพ์ ● ญ.4
เวลาการอื่น	<input type="text"/>	<input type="text"/> นาที <input type="text"/> นาที	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
ผู้กรอกข้อมูล					

ญ.1 คือ Code กำหนดการตั้งค่าเวลาการปาดหน้า และค่าความแข็งก่อนตัดเอง ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

```
Private Sub CommandButton2_Click()
UserForm2.show
End Sub
```

ญ.2 คือ Code กำหนดการตั้งค่าเวลาการปาดหน้า และค่าความแข็งก่อนตัด โดยกำหนดเป็นค่าเริ่มต้นที่ตั้งค่าไว้ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

```
Private Sub CommandButton4_Click()
Range("O7").Value = "2"
Range("Q7").Value = "30"
Range("O11").Value = "5"
End Sub
```

รูปที่ ญ.1 Code คำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม VBA

ญ.3 คือ Code ลบข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

```
Private Sub CommandButton3_Click()
Range("D7:D25").ClearContents
Range("F7:D25").ClearContents
Range("H7:H25").ClearContents
End Sub
```

ญ.4 คือ Code ส่งพิมพ์ข้อมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

```
Private Sub CommandButton6_Click()
Dim i, FnumCnt, numCnt As Integer
numCnt = Application.Count(Range("D7:D25"))
'MsgBox numCnt
FnumCnt = 0
For i = 7 To 25
If Range("D" & i) <> "" Then
    If Range("F" & i) And Range("H" & i) <> "" Then
        FnumCnt = FnumCnt + 1
        'MsgBox FnumCnt
        If FnumCnt = numCnt Then
            Worksheets("Print").PrintPreview
        End If
    Else
        MsgBox "กรุณารอกเวลาเริ่มเท"
    End If
End If
Next
End Sub
```

รูปที่ ญ.1 (ต่อ) Code คำสั่งที่ใช้ในการเขียนโปรแกรม VBA



ฎ. ผลการประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์ในการใช้งานของ โปรแกรมช่วยแสดงผล

ผลการประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์ในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผล กรณีศึกษา
โรงงาน SK BLOCK ประเมินโดยคณะผู้จัดทำ โดยเวลาการตัดออกเป็นก้อน (จากโปรแกรมช่วย
แสดงผล) ใช้ค่าการก่อตัวของอิฐมวลเบา 8 มิลลิเมตร ให้ผลการประเมิน ดังตารางที่ ฎ.1

ตารางที่ ฎ.1 ผลการประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์

ลำดับ แบบ หล่อ	อุณหภูมิ เริ่มเท (องศา เซลเซียส)	เวลาการตัด ออกเป็นก้อน (จากโปรแกรม ช่วยแสดงผล)	เวลาการตัดออกเป็นก้อน (จากการตัดจริงของพนักงาน)								
			ตัวอย่าง	14.46	14.48	14.50	14.52	14.54	14.56	14.58	15.00
1	26	15.00	X	X	X	X	X	X	X	X	✓
1	23	15.17	15.03	15.05	15.07	15.09	15.11	15.13	15.15	15.17	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
2	23	15.22	15.08	15.10	15.12	15.14	15.16	15.18	15.20	15.22	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
3	23	15.26	15.12	15.14	15.16	15.18	15.20	15.22	15.24	15.26	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
4	24	15.39	15.25	15.27	15.29	15.31	15.33	15.35	15.37	15.39	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
5	24	15.45	15.31	15.33	15.35	15.37	15.39	15.41	15.43	15.45	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
6	24	15.52	15.38	15.40	15.42	15.44	15.46	15.48	15.50	15.52	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
7	25	15.25	15.11	15.13	15.15	15.17	15.19	15.21	15.23	15.25	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
8	25	15.30	15.16	15.18	15.20	15.22	15.24	15.26	15.28	15.30	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
9	25	15.36	15.22	15.24	15.26	15.28	15.30	15.32	15.34	15.36	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓

หมายเหตุ เครื่องหมาย X หมายถึง ยังไม่สามารถตัดออกเป็นก้อนได้
เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สามารถตัดออกเป็นก้อนได้

ตารางที่ ฎ.1 (ต่อ) ผลการประเมินความถูกต้องของผลลัพธ์

ลำดับ แบบ หล่อ	อุณหภูมิ เริ่มเท (องศา เซลเซียส)	เวลาการตัด ออกเป็นก้อน (จากโปรแกรม ช่วยแสดงผล)	เวลาการตัดออกเป็นก้อน (จากการตัดจริงของพนักงาน)								
			ตัวอย่าง	14.46	14.48	14.50	14.52	14.54	14.56	14.58	15.00
1	26	15.00	X	X	X	X	X	X	X	X	✓
10	26	15.51	15.37	15.39	15.41	15.43	15.45	15.47	15.49	15.51	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
11	26	15.57	15.43	15.45	15.47	15.49	15.51	15.53	15.55	15.57	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
12	26	16.02	15.48	15.50	15.52	15.54	15.56	15.58	16.00	16.02	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
13	27	15.22	15.08	15.10	15.12	15.14	15.16	15.18	15.20	15.22	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
14	27	15.27	15.13	15.15	15.17	15.19	15.21	15.23	15.25	15.27	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
15	27	15.33	15.19	15.21	15.23	15.25	15.27	15.29	15.31	15.33	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
16	28	15.45	15.31	15.33	15.35	15.37	15.39	15.41	15.43	15.45	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
17	28	15.51	15.37	15.39	15.41	15.43	15.45	15.47	15.49	15.51	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
18	28	15.56	15.42	15.44	15.46	15.48	15.50	15.52	15.54	15.56	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
19	29	15.01	14.47	14.49	14.51	14.53	14.55	14.57	14.59	15.01	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
20	29	15.07	14.53	14.55	14.57	14.59	15.01	15.03	15.05	15.07	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓
21	29	15.12	14.58	15.00	15.02	15.04	15.06	15.08	15.10	15.12	
			X	X	X	X	X	X	X	X	✓

หมายเหตุ เครื่องหมาย X หมายถึง ยังไม่สามารถตัดออกเป็นก้อนได้

เครื่องหมาย ✓ หมายถึง สามารถตัดออกเป็นก้อนได้

ภาคผนวก ก

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผลฯ



ฎ. ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผล

ผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผล กรณีศึกษาโรงงาน SK BLOCK ประเมินโดยผู้ใช้งาน ประกอบไปด้วย 2 ตำแหน่ง คือ ผู้จัดการโรงงาน และพนักงาน ดังนี้

ฎ.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้จัดการโรงงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้จัดการโรงงาน แสดงดังรูปที่ ฎ.1

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผล
ของเวลาการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ในกระบวนการผลิตปริมาณเบาในแต่ละวัน

ชื่อผู้ประเมิน วิภากร วัฒน
ตำแหน่ง ผู้จัดการโรงงาน วันที่ 18 มี.ค. 58

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องในแบบสอบถามที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยตัวเลขของระดับความพึงพอใจแต่ละด้านมีความหมายดังนี้
5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = พอใช้, 1 = ควรปรับปรุง

หัวข้อการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
ด้านรูปแบบและการใช้งาน					
1. ความง่ายในการใช้โปรแกรม		✓			
2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้อักษรตัวอักษรในโปรแกรม	✓				
3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้นาฬิกตัวอักษรในโปรแกรม	✓				
4. ความเหมาะสมในการเลือกใช้อักษรตัวอักษรในโปรแกรม			✓		
5. ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีพื้นหลังในโปรแกรม	✓				
6. ความถูกต้อง และชัดเจนของภาษาที่ใช้	✓				
7. รูปแบบ และความสวยงามของโปรแกรม	✓				
ด้านข้อมูล และการคำนวณ					
8. การจัดเก็บข้อมูล มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	✓				
9. ความพึงพอใจในผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม	✓				
10. ความรวดเร็วในการประมวลผล	✓				
11. ความพึงพอใจในตัวโปรแกรม	✓				

ข้อเสนอแนะ

.....

.....

.....

.....

รูปที่ ฎ.1 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้จัดการโรงงาน

ฎ.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน

ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงาน แสดงดังรูปที่ ฎ.2-ฎ.4

**แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผล
ของเวลาการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบาในแต่ละวัน**

ชื่อผู้ประเมิน นาย สุวิทย์ รุ่งนง
ตำแหน่ง พนักงาน วันที่ 14 มิถุนายน 2559

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องในแบบสอบถามที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด โดยตัวเลขของระดับความพึงพอใจแต่ละด้านมีความหมายดังนี้
5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = พอใช้, 1 = ควรปรับปรุง

หัวข้อการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
ด้านรูปแบบและการใช้งาน					
1. ความง่ายในการใช้โปรแกรม	✓				
2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้อักษรในโปรแกรม	✓				
3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้นาฬิกาตัวอักษรในโปรแกรม	✓				
4. ความเหมาะสมในการเลือกใช้อักษรในโปรแกรม		✓			
5. ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีพื้นหลังในโปรแกรม	✓				
6. ความถูกต้อง และชัดเจนของภาษาที่ใช้	✓				
7. รูปแบบ และความสวยงามของโปรแกรม	✓				
ด้านข้อมูล และการคำนวณ					
8. การจัดเก็บข้อมูล มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	✓				
9. ความพึงพอใจในผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม	✓				
10. ความรวดเร็วในการประมวลผล	✓				
11. ความพึงพอใจในตัวโปรแกรม	✓				

ข้อเสนอแนะ
.....
.....
.....

รูปที่ ฎ.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานคนที่ 1

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผล
ของเวลาการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ในกระบวนการผลิตอิฐมวลเบาในแต่ละวัน

ชื่อผู้ประเมิน น.ส. ศิริรัตน์ อภิกาย
ตำแหน่ง พนักงาน วันที่ 16 มี.ค. ๖๖

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องในแบบสอบถามที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
โดยตัวเลขของระดับความพึงพอใจแต่ละด้านมีความหมายดังนี้

5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = พอใช้, 1 = ควรปรับปรุง

หัวข้อการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
ด้านรูปแบบและการใช้งาน					
1. ความง่ายในการใช้โปรแกรม	✓				
2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้อินเตอร์เฟซในโปรแกรม	✓				
3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้นามคำศัพท์ในโปรแกรม			✓		
4. ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีตัวอักษรในโปรแกรม	✓				
5. ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีพื้นหลังในโปรแกรม			✓		
6. ความถูกต้อง และชัดเจนของภาษาที่ใช้	✓				
7. รูปแบบ และความสวยงามของโปรแกรม	✓				
ด้านข้อมูล และการคำนวณ					
8. การจัดเก็บข้อมูล มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย			✓		
9. ความพึงพอใจในผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม	✓				
10. ความรวดเร็วในการประมวลผล			✓		
11. ความพึงพอใจในตัวโปรแกรม			✓		

ข้อเสนอแนะ

รูปที่ ๓.3 ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานคนที่ 2

แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานของโปรแกรมช่วยแสดงผล
ของเวลาการทำงานที่เป็นมาตรฐาน ในกระบวนการผลิตคือปริมาณเบาในแต่ละวัน

ชื่อผู้ประเมิน น.ส. วริดา บุญจันทร์
ตำแหน่ง พนักงาน วันที 13 มีนาคม 2558

คำชี้แจง ทำเครื่องหมาย ✓ ลงในช่องในแบบสอบถามที่ตรงกับระดับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
โดยตัวเลขของระดับความพึงพอใจแต่ละค่ามีความหมายดังนี้

5 = ดีมาก, 4 = ดี, 3 = ปานกลาง, 2 = พอใช้, 1 = ควรปรับปรุง

หัวข้อการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
	5	4	3	2	1
ด้านรูปแบบและการใช้งาน					
1. ความง่ายในการใช้โปรแกรม	✓				
2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิดตัวอักษรโปรแกรม	✓				
3. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดตัวอักษรโปรแกรม	✓				
4. ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีตัวอักษรโปรแกรม	✓				
5. ความเหมาะสมในการเลือกใช้สีพื้นหลังโปรแกรม		✓			
6. ความถูกต้อง และชัดเจนของภาษาที่ใช้	✓				
7. รูปแบบ และความสวยงามของโปรแกรม		✓			
ด้านข้อมูล และการคำนวณ					
8. การจัดเก็บข้อมูล มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	✓				
9. ความพึงพอใจในผลลัพธ์ที่ได้จากโปรแกรม	✓				
10. ความรวดเร็วในการประมวลผล	✓				
11. ความพึงพอใจในตัวโปรแกรม	✓				

ข้อเสนอแนะ

รูปที่ ๓.๔ ผลการประเมินความพึงพอใจของพนักงานคนที่ 3

ประวัติคณะผู้จัดทำ



ชื่อ นายพิเชษฐ์ ตรุโนภาส
ภูมิลำเนา 5/4 ถ.สุนทรสถิต ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง จ.อุทัยธานี
ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนอุทัยวิทยาคม
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: tonpichad1@hotmail.com



ชื่อ นายอรรถพล เสมอคำ
ภูมิลำเนา 52 หมู่ 8 ถ.พหลโยธิน ต.แม่ปืม อ.เมือง จ.พะเยา
ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนแม่ใจวิทยาคม
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: adtapon.u@gmail.com