

การใช้ประโยชน์จากเส้นใยหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาเสานำทางต้นทุนต่ำ  
Utilization of Vetiver grass for development of low cost guide post




นายปรัชญา                      วงศ์อิเวท  
นายวิรุทธ                      พลสว่าง  
นายสงกรานต์                  ดวงสุวรรณ

๖๐๕1919 e.2

ห้องสมุดคณะสัตวกรรมศาสตร์	
วันที่รับ	5200075
เลขที่รับ	
วันที่คืน	
ชื่อผู้รับ	
ชื่อห้องสมุด	

๕๕,  
๗4๗๐  
๕๕51

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต  
สาขาวิชาสัตวกรรมโยธา ภาควิชาสัตวกรรมศาสตร์  
คณะสัตวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ปีการศึกษา 2551



### ใบรับรองโครงการวิศวกรรมโยธา

หัวข้อโครงการวิศวกรรมโยธา : การใช้ประโยชน์จากเส้นใยหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาเสาน้ำ  
ทางต้นทุนต่ำ

ผู้ดำเนินงานวิศวกรรมโยธา : นายปรัชญา วงศ์อิเวท รหัสนิสิต 48362759

นายวีรยุทธ พลสว่าง รหัสนิสิต 48362841

นายสงกรานต์ ดวงสุวรรณ รหัสนิสิต 48362872

ที่ปรึกษาโครงการวิศวกรรมโยธา : ดร.รัฐภูมิ ปริชาติปรีชา


สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา


ภาควิชา : วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


ปีการศึกษา : 2551

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้โครงการวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา  
คณะกรรมการตรวจสอบโครงการ

  
.....ประธานกรรมการ  
(ดร.รัฐภูมิ ปริชาติปรีชา)

  
.....กรรมการ  
(ผศ.ดร.สตีกรณ เหลืองวงษ์เจริญ)

  
.....กรรมการ  
(ดร.ดุขี สติระเศรษฐี)

  
.....หัวหน้าภาควิชา  
(ดร.กำพล ทรัพย์สมบูรณ์)

หัวข้อโครงการวิศวกรรมโยธา : การใช้ประโยชน์จากเส้นใยหญ้าแฝกเพื่อการพัฒนาเสาน้ำ  
ทางดินทูนต่ำ

ผู้ดำเนินงานวิศวกรรมโยธา : นายปรัชญา วงศ์วิเวท รหัสนิสิต 48362759  
นายวีรยุทธ พลสว่าง รหัสนิสิต 48362841  
นายสงกรานต์ ดวงสุวรรณ รหัสนิสิต 48362872

ที่ปรึกษาโครงการวิศวกรรมโยธา : ดร.รัฐภูมิ ปรีชาตปรีชา

สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา

ภาควิชา : วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา : 2551

บทคัดย่อ

โครงการวิศวกรรมโยธาฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิธีการใช้ประโยชน์จากเส้นใยหญ้า  
แฝกในกระบวนการขึ้นรูปเสาน้ำทางดินทูนต่ำผสมวัสดุจากธรรมชาติ ในการวิเคราะห์หาอัตราส่วนและ  
วิธีการขึ้นรูปที่เหมาะสมสำหรับเสาน้ำทางดินทูนต่ำ โดยส่วนผสมของวัสดุที่ใช้ในการทดลองได้แก่ ดิน  
เหนียว ทราย หญ้าแฝก และน้ำ จะพิจารณาจากคุณสมบัติทางกลที่ได้จากการทดสอบ การศึกษาครั้งนี้  
นี้ได้ทำการทดสอบคุณสมบัติทางกลและคุณสมบัติทางกายภาพของกระบวนการการขึ้นรูปแบบต่างๆ  
รวมไปถึงทำการหาสัดส่วนผสมที่เหมาะสม โดยขั้นตอนการทดสอบตลอดจนรายละเอียดของผลการ  
ทดสอบได้แสดงไว้ในโครงการนี้ ซึ่งผลการทดสอบกล่าวโดยสรุปได้ว่ากระบวนการขึ้นรูปที่พัฒนาขึ้น  
และสัดส่วนผสมที่เหมาะสมสามารถนำมาใช้ในการพัฒนาเสาน้ำทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ และนำไป  
ประยุกต์ใช้งานได้จริง

Project Title : Utilization of Vetiver grass for development of low cost guide post

Name : Mr. Prachya Wongtiwet Code 48362759  
Mr. Wirayut Phonsawang Code 48362841  
Mr. Songkarn Doungsuwan Code 48362872

Project Adviser : Dr. Rattapoom Parichatprecha

Major : Civil Engineering

Department : Civil Engineering  
Faculty of Engineering  
Naresuan University

Academic Year : 2008

Abstract

This study aims to develop the low cost guide post by using vetiver grass and clay. Molding process and suitable mixtures are also investigated in this study. The methodology, experimental programs, and results are also illustrated. Based on the results of this study, it can be found that the hybrid technique in molding process is the most suitable when comparing with other techniques. Furthermore, using hybrid molding process with suitable mixtures can be applied in producing of low cost guide post.

## กิตติกรรมประกาศ

โครงการนี้สำเร็จได้ ทางคณะผู้ดำเนินงานต้องขอขอบคุณ อาจารย์รัฐภูมิ ปริชาตปรีชา ที่ปรึกษาโครงการ ที่ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ให้ทางคณะผู้จัดทำสามารถนำหนังสือไปใช้เพื่อค้นคว้าต่อไป

ขอขอบคุณภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการทำการทดลอง

ขอขอบคุณคณะท่านอาจารย์มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทความรู้แก่คณะผู้จัดทำ

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณบิดามารดาที่ให้อุปการคุณทางการเงินและด้านจิตใจจนกระทั่งทำให้โครงการนี้เสร็จสมบูรณ์

คณะผู้จัดทำ



## สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อ(ภาษาไทย)	๗
บทคัดย่อ(ภาษาอังกฤษ)	๘
กิตติกรรมประกาศ	๙
สารบัญ	๑๐
สารบัญตาราง	๗
สารบัญรูป	๗
คำนิยามศัพท์	๘
<b>บทที่ 1 บทนำ</b>	
1.1 ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	2
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5 แนวทางการดำเนินงาน	2
1.6 แผนการดำเนินโครงการ	3
1.7 งบประมาณ	3
<b>บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี</b>	
2.1 ความรู้พื้นฐานของวัสดุที่ทำกรวิจัย	4
2.2 ความรู้พื้นฐานและการใช้ประโยชน์จากเสาน้ำทาง	13
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการทำโครงการ	17
<b>บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน</b>	
3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน	18
3.2 วัสดุที่ใช้	18
3.3 วิธีการดำเนินโครงการ	19

## สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
<b>บทที่ 4 ผลการทดลอง</b>	
4.1 ผลการทดสอบวัสดุ	54
4.2 ผลการขึ้นรูปเสาน้ำทางและวิเคราะห์ผล	59
4.3 ผลการทดสอบกำลังรับแรงดัดของเสาน้ำทางและการวิเคราะห์ผล	62
4.4 การเปรียบเทียบราคาวัสดุในการผลิตของเสาน้ำทาง	64
<b>บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ</b>	
5.1 สรุปผลการทดลอง	65
5.2 ข้อเสนอแนะ	65
<b>บรรณานุกรม</b>	66
<b>ภาคผนวก</b>	
ภาคผนวก ก	67
ภาคผนวก ข	72
ภาคผนวก ค	73
<b>ประวัติผู้จัดทำ</b>	78

## สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
ตาราง 1.6	แสดงแผนการดำเนินงานโครงการ	4
ตาราง 2.1	แสดงคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของหญ้าแฝก	10
ตาราง 2.2	แสดงการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก	10
ตาราง 2.3	แสดงระยะห่างการติดตั้งของเสาหลักนำทางในทางโค้ง	16
ตาราง 3.1	รายละเอียดตะแกรงมาตรฐาน	25
ตาราง 3.2	ข้อมูลการขึ้นรูปเสานำทางต้นทุนต่ำ	36
ตาราง 4.1	ข้อมูลการทดสอบ Liquid Limit	54
ตาราง 4.2	ข้อมูลการทดสอบ Plastic Limit	55
ตาราง 4.3	ผลการทดสอบคุณสมบัติของดินเหนียว	55
ตาราง 4.4	ข้อมูลการทดสอบ การวิเคราะห์หาส่วนผสมขนาดของมวลรวมด้วยตะแกรง	57
ตาราง 4.5	ข้อมูลการทดสอบแรงดึงของหญ้าแฝก	58
ตาราง 4.6	ผลการขึ้นรูปเสานำทางต้นทุนต่ำ	59



## สารบัญญรูป

รูปที่	หน้า
รูป 2.1 แสดงลักษณะและรูปร่างของเสาน้ำทางตามมาตรฐานกรมทางหลวง	13
รูป 2.2 แสดงการติดตั้งเสาน้ำทางก่อนถึงทางแยกตามมาตรฐานกรมทางหลวง	14
รูป 2.3 แสดงการติดตั้งเสาน้ำทางบริเวณที่เปลี่ยนความกว้างของผิวทาง	15
รูป 2.4 แสดงการติดตั้งเสาน้ำทางบริเวณโค้งทางราบตามมาตรฐานกรมทางหลวง	16
รูป 2.5 ตัวอย่างอิฐดินดิบผสมหญ้าแฝก	17
รูป 3.1 แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน	19
รูป 3.2 แสดงอุปกรณ์ในการปฏิบัติการทดสอบดินเหนียวเรื่อง ซีดีจำกัดอัตราเบิร์ก	22
รูป 3.3 การตากตัวอย่างหญ้าแฝกสำหรับการทดสอบ	28
รูป 3.4 การตัดหญ้าแฝกแยกเป็นส่วนๆ	29
รูป 3.5 การทดสอบกำรับรับแรงดึงของหญ้าแฝก	29
รูป 3.6 แสดงแหล่งดินเหนียวจากบ้านแสงดาว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก	30
รูป 3.7 แสดงการตากดินให้แห้งและทำการหุบดินเพื่อรอที่จะนำหมักดิน	30
รูป 3.8 แสดงการหมักดินตามอัตราส่วนผสมเพื่อนำไปผสมหญ้าแฝกสับ	31
รูป 3.9 แสดงการย่ำดินเหนียวที่ทำการหมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงกับทรายตามอัตราส่วนผสม	31
รูป 3.10 แสดงการเกี่ยวหญ้าแฝกที่มีอายุประมาณ 1 เดือน	32
รูป 3.11 แสดงการสับหญ้าแฝกเป็นเส้นโดยมีความยาวประมาณ 2-5 เซนติเมตร	32
รูป 3.12 แสดงการมัดหญ้าแฝกเป็นกำแล้วนำไปตากแดดให้แห้ง	33
รูป 3.13 แสดงการตากหญ้าแฝกที่ทำการสับเป็นเส้นละประมาณ 2-5 เซนติเมตร	33
รูป 3.14 การตัดไม้ไผ่ให้มีความยาว 1 เมตร	34
รูป 3.15 การเหลาไม้ไผ่ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร	34
รูป 3.16 แสดงมิติและรูปร่างของเสาน้ำทางดินทุนต่ำ	35
รูป 3.17 แสดงแบบหล่อเสาน้ำทาง	37
รูป 3.18 การเตรียมไม้แบบก่อนทำการขึ้นรูปโดยทำการชุบน้ำมัน	37
รูป 3.19 แสดงการผสมหญ้าแฝกสับที่ทำการตากไว้ กับดินเหนียวที่ทำการหมัก	38
รูป 3.20 แสดงการย่ำดินเหนียวที่ทำการหมักผสมกับหญ้าแฝกสับ	38
รูป 3.21 แสดงตัวอย่างการขึ้นรูปน้ำทางแบบที่ 3	39
รูป 3.22 แสดงตัวอย่างการขึ้นรูปน้ำทางแบบที่ 5	39

## สารบัญญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
รูป 3.23 การชุปดินเหนียวกับหญ้าแฝกเส้นที่ทำการมัดเป็นกำ	40
รูป 3.24 การขึ้นรูปเสาน้ำทางโดยการนำหญ้าแฝกสับเรียงเป็นชั้นสลับกับหญ้าแฝกเส้น	40
รูป 3.25 การเรียงสลับระหว่างหญ้าแฝกสับกับหญ้าเส้นแฝกชุปดินเหนียวเป็นชั้นๆ	41
รูป 3.26 แสดงตัวอย่างการขึ้นรูปเสาน้ำทางแบบที่ 8	41
รูป 3.27 แสดงการตากเสาน้ำทางทิ้งไว้เพื่อให้แห้ง	42
รูป 3.28 แสดงการกตเสาน้ำทางออกจากแบบเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 1 วัน	42
รูป 3.29 การตากเสาน้ำทางไว้ในที่ร่มเป็นระยะเวลา 7 , 14 , และ 21 วัน ก่อนการทดสอบ	43
รูป 3.30 ตัวอย่างเสาน้ำทางที่พร้อมทำการทดสอบ	43
รูป 3.31 การจำลองการทดสอบแรงดัดของเสาน้ำทาง (เสมือนคานยื่น)	44
รูป 3.32 การตั้งน้ำหนักของเสาน้ำทางก่อนไปทดสอบแรงดัด	45
รูป 3.33 การวัดขนาด เสาน้ำทางก่อนนำไปทดสอบแรงดัด	45
รูป 3.34 วัดขนาดความยาวของเสาน้ำทางออกมาจากบริเวณฐานการติดตั้ง 60 เซนติเมตร	46
รูป 3.35 การติดตั้งเกจเพื่อทดสอบหาการโก่งตัว	46
รูป 3.36 เสาน้ำทางที่พร้อมทำการทดสอบแรงดัด	47
รูป 3.37 รูปด้านบนฐานรองรับเสาน้ำทาง	48
รูป 3.38 รูปด้านหน้าฐานรองรับเสาน้ำทาง	48
รูป 3.39 แบบหล่อคอนกรีตสำหรับทำฐานรองรับเสาน้ำทาง	49
รูป 3.40 แบบหล่อขณะเทคอนกรีต	49
รูป 3.41 ฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเสาน้ำทาง	50
รูป 3.42 การทาสีพลาสติกชนิดกันน้ำเคลือบเสาและติดตั้งสติกเกอร์สะท้อนแสง	50
รูป 3.43 การจำลองขั้นตอนการติดตั้งเสาน้ำทาง	51
รูป 3.44 ตัวอย่างเสาน้ำทางที่พร้อมสำหรับการติดตั้ง	51
รูป 3.45 หลุมสำหรับฝังฐานติดตั้งเสาน้ำทาง	52
รูป 3.46 การวางฐานติดตั้งเสาน้ำทางลงในหลุม	52
รูป 3.47 ตัวอย่างเสาน้ำทางที่ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว	53
รูป 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง Water Content และ Number of Blows	56
รูป 4.2 แผนภูมิขนาดคละของทราย	57

## สารบัญญรูป(ต่อ)

รูปที่	หน้า
รูป 4.3 กำลังรับแรงดึงของหญ้าแฝก	58
รูป 4.4 แสดงตัวอย่างเสาน้ำทางแบบที่ 2 เมื่อขึ้นรูปและตากที่ระยะเวลา 1 วัน	60
รูป 4.5 แสดงตัวอย่างเสาน้ำทางแบบที่ 8 เมื่อขึ้นรูปและตากที่ระยะเวลา 1 วัน	61
รูป 4.6 การทดสอบกำลังรับแรงดัดของเสาน้ำทาง	62
รูป 4.7 ลักษณะการวิบัติของเสาน้ำทางเนื่องจากการทดสอบแรงดัด	63
รูป 4.8 การเปรียบเทียบราคาวัสดุในการผลิตเสาน้ำทาง	64



## คำนิยามศัพท์

หญ้าแฝก (*Vertiveria*) หมายถึง พืชตระกูลหญ้าที่พบอยู่ทั่วไปตามภาคต่างๆ ของประเทศไทย สามารถเจริญเติบโตได้ดีในดินเกือบทุกชนิด ทนต่อสภาพความแห้งแล้ง ความเปียกแฉะและน้ำท่วม ช้างได้ดี เพราะมีระบบรากลึกและใบแคบ มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า *Vertiveria spp.* หญ้าแฝกขึ้นเป็นกอใหญ่ ขนาดของกอประมาณ 5-20 เซนติเมตร มีความสูงของลำต้นประมาณ 1-1.5 เมตร ใบแคบยาว ประมาณ 75 เซนติเมตร กว้าง 4-10 มิลลิเมตร มีรากเป็นกระจุกเหมือนโยฟองน้ำ สามารถดูดซับน้ำได้ดี ถ้านำมาปลูกเป็นแถวจะช่วยในการดักตะกอนดินและป้องกันการพังทลายของดินได้

ดินเหนียว (ball clay) หมายถึง ดินที่มีสีขาว ขาวคล้ำ จนถึงดำสนิท แหล่งสะสมในที่ลุ่มเมื่อดลัดเลียด มีอินทรีย์สารเจือปน ความเหนียวดี ให้ความแข็งแรง

เสาน้ำทาง หมายถึง เสาลำสำหรับติดตั้งบนถนนตามมาตรฐานกรมทางหลวงเพื่อลดอุบัติเหตุทางจราจรและการคมนาคมขนส่ง



## บทที่ 1

### บทนำ

#### 1.1 ประวัติความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

เศรษฐกิจพอเพียง (self sufficiency economy) เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับ รวมถึงระดับรัฐบาลในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชดำรัส แก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517 และภายหลังวิกฤติเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540 ได้ทรงเน้นย้ำเป็นแนวทางการแก้ไขเพื่อให้รอดพ้นและสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์และความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ แก่นแท้ของ "เศรษฐกิจพอเพียง" มีหลักคิดว่าเราจะดำรงชีวิตอย่างไร เพื่ออะไร ทำอะไร และสุดท้ายเป้าหมายชีวิตคืออะไร ซึ่งก็คือวิถีชีวิตของคนไทยที่อยู่ในสภาพแวดล้อมไทย หรือภูมิสังคมแบบไทยๆ กล่าวคือเป็นหลักคิดในการดำรงชีวิตที่สอดคล้องกับภูมิสังคมของประเทศไทย(เสนาะ, ชัยวัฒน์และฤกษ์ชัย 2550)

เสนาะทางหรือหลักนำทางคือเสาที่ใช้ในการติดตั้งเพื่อลดอุบัติเหตุทางจราจรและคมนาคมขนส่งโดยทั่วไปมักทำจากคอนกรีตเสริมเหล็ก ซึ่งมาตรฐานการผลิตและติดตั้งจะถูกกำหนดตามรายการประกอบแบบโดยกรมทางหลวง ทั้งนี้เนื่องจากเสนาะทางที่ทำจากคอนกรีตเสริมเหล็กมีต้นทุนในการผลิตต่อชิ้นค่อนข้างสูงและมีการใช้วัสดุที่ไม่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม อีกทั้งเสนาะทางแบบเดิมชาวบ้านและชุมชนไม่สามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการผลิตได้เลย ทั้งนี้จากงานวิจัยที่ผ่านมาพบว่าการใช้ดินเหนียวผสมเส้นใยหญ้าแฝกสามารถขึ้นรูปและใช้งานเป็นวัสดุก่อสร้างได้หลายรูปแบบและมีคุณสมบัติทางกลที่ดีในระดับหนึ่ง(พิชัยและธรรมบุญ 2548, รัฐภูมิและทรงกลด 2551)ดังนั้นในงานวิจัยนี้จึงมีแนวความคิดที่จะทำการพัฒนาการขึ้นรูปเสนาะทางต้นทุนต่ำจากดินเหนียวผสมเส้นใยหญ้าแฝกโดยการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ร่วมกับองค์ความรู้ทางวิศวกรรมโยธาโดยเน้นใช้ประโยชน์จากวัสดุธรรมชาติที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและหาได้ง่ายในท้องถิ่นร่วมกับภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อพัฒนากระบวนการขึ้นรูปเสานำทางต้นทุนต่ำที่ทำจากวัสดุธรรมชาติผสมเส้นใยหญ้าแฝก

## 1.3 ขอบเขตของโครงการ

ในการศึกษานี้มุ่งเน้นจะทำการศึกษาแนวทางการขึ้นรูปวิธีต่างๆกันเพื่อนำผลมาเปรียบเทียบกัน โดยมีรายละเอียดข้อกำหนดของวัสดุที่จะนำมาใช้ตลอดการศึกษาวิจัยดังนี้

- 1.3.1 ดินเหนียวที่นำมาใช้งานมาจากบ้านแสงดาว-อำเภอเมือง-จังหวัดพิษณุโลก
- 1.3.2 หญ้าแฝกที่ใช้เป็นพันธุ์แฝกดอน (สายพันธุ์อินเดีย) มีแหล่งเพาะปลูกภายใน ตำบลหนองแขม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
- 1.3.3 ทรายที่นำมาใช้งานเป็นทรายละเอียดใน จังหวัดพิษณุโลก
- 1.3.4 ดินเหนียวต้องนำมาตากแดดให้แห้งแล้วนำไปบดให้ละเอียดก่อนนำไปใช้งาน
- 1.3.5 ทรายต้องนำมาตากแดดให้แห้งก่อนนำไปใช้งาน
- 1.3.6 หญ้าแฝกที่นำมาใช้งานต้องผ่านการควบคุมปัจจัยต่างๆ โดยทำการเกี่ยวหญ้าแฝกที่อายุประมาณ 1 เดือนและนำไปตากแดดให้แห้งโดยใช้ระยะเวลาในการตากประมาณ 14 วัน
- 1.3.7 อุปกรณ์ที่ขึ้นรูปต้องเป็นอุปกรณ์อย่างง่าย เหมาะสำหรับนำไปถ่ายทอดให้ชาวบ้านในชนบทใช้งาน

## 1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.4.1 ทราบกระบวนการขึ้นรูปเสานำทางต้นทุนต่ำ
- 1.4.2 ทราบคุณสมบัติและอัตราส่วนที่เหมาะสมของดินเหนียว ทราย หญ้าแฝก และน้ำ ในการขึ้นรูปเสานำทางต้นทุนต่ำ
- 1.4.3 ทราบความแตกต่างทางกายภาพและทางกลของวิธีการ ในการขึ้นรูปเสานำทางต้นทุนต่ำ และทำให้ได้วิธีการขึ้นรูปที่เหมาะสมที่สุด
- 1.4.4 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการคัดเลือกวัสดุที่เหมาะสม ตลอดจนกระบวนการพัฒนาและผลิตเสานำทางต้นทุนต่ำ

## 1.5 แนวทางการดำเนินงาน

- 1.5.1 การเตรียมวัสดุและการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ
- 1.5.2 ขั้นตอนการหาวิธีการขึ้นรูปที่เหมาะสมและพัฒนาอุปกรณ์สำหรับขึ้นรูปอย่างง่าย
- 1.5.3 ขั้นตอนการพัฒนาคุณสมบัติด้านการรับกำลังและ การทดสอบเสานำทางต้นทุนต่ำ
- 1.5.4 การออกแบบระบบติดตั้ง
- 1.5.5 วิเคราะห์และสรุปผล

### 1.6 แผนการดำเนินงานโครงการ

การดำเนินการ วันที่ 8 ตุลาคม 2551 สิ้นสุดการดำเนินงานวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2552

ตาราง 1.6 แสดงแผนการดำเนินงาน

การดำเนินงาน	2551-2552				
	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.
1.ศึกษาวิจัยและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	■				
2.กำหนดวัตถุประสงค์ และขอบเขตของงาน		■			
3.ทำการทดลอง			■		
4.ทดสอบคุณสมบัติทางกลและทางกายภาพของเสาน้ำทางต้นทุนต่ำ				■	
5.วิเคราะห์ประสิทธิภาพของอัตราส่วนผสม				■	
6.ทดสอบผลการทดลอง				■	
7.สรุปการสร้างวัสดุเชื่อมประสานเสาน้ำทางต้นทุนต่ำ				■	
8.จัดทำรูปเล่มและนำเสนอผลงาน					■

### 1.7 งบประมาณ

- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	500	บาท
- ค่าจ้างอัดรูป	500	บาท
- ค่าถ่ายเอกสาร ค่าพิมพ์ ค่าจัดรูปเล่มในการทำโครงการ	500	บาท
- ค่าวัสดุในการทำโครงการ	1,500	บาท
- ค่าขนส่งวัสดุในการทำโครงการ	500	บาท
- ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	500	บาท
รวมค่าใช้จ่าย	3,000	บาท

## บทที่ 2

### หลักการและทฤษฎี

#### 2.1 ความรู้พื้นฐานของวัสดุที่ทำการวิจัย

##### 2.1.1 ดินเหนียว (ballclay)

ดินเหนียว เป็นดินที่เกิดจากตะกอนที่พัดพามาทับถมกัน ธรรมชาติของดินเหนียว จะประกอบด้วยแร่เคโอลิไนต์ (kaolinite) เป็นส่วนใหญ่ โดยแร่เคโอลิไนต์ที่พบในดินเหนียว มักมีผลึกที่ไม่สมบูรณ์และมีขนาดเล็ก นอกจากนี้ยังพบแร่ดินชนิดอื่นๆ อาทิ มอนมอริลโลไนต์ (monmorillonite) อิลไลต์ (illite) ควออร์ทซ์ (quartz) แร่ไมกา (mica) แร่เหล็กออกไซด์ (iron oxide) รวมทั้งมักมีสารอินทรีย์ปะปนอยู่เสมอ ดินเหนียวมีสีต่างๆ เกิดจากการมีแร่ธาตุชนิดต่างๆ ในปริมาณที่แตกต่างกัน อาทิ สีดำเทา ครีมน้ำตาล ดินเหนียวที่มีสีเทาหรือดำนั้น จะมีอินทรีย์วัตถุปนมาก ส่วนดินเหนียวสีครีมหรือน้ำตาล มาจากแร่เหล็กที่ปะปนอยู่

ดินเหนียวมีสมบัติเด่นในการนำมาขึ้นรูปคือ มีความเหนียว และเมื่อแห้งมีความแข็งแรงสูง ทำให้ผลิตภัณฑ์หลังแห้งมีความแข็งแรง แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อแห้ง ดินเหนียวมักมีการหดตัวสูง ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีการแตกร้าว ดังนั้นจึงไม่นิยมใช้เนื้อดินเหนียวล้วนๆ ในการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ แต่ต้องมีการผสมวัสดุที่ไม่มีความเหนียว อาทิ ดินเชื้อ หรือทราย เพื่อลดการดึงตัวและหดตัว ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการแตกร้าว เนื่องจากการหดตัวของดินได้ ดินเหนียวหลายชนิด มีช่วงอุณหภูมิที่จะเปลี่ยนไปเป็นเนื้อแก้วกว้าง ซึ่งจะเป็นประโยชน์ คือ ช่วยปรับปรุงเนื้อผลิตภัณฑ์หลังการเผาให้ดีขึ้น ในการใช้ประโยชน์จากดินเหนียวนั้น นอกจากใช้เป็นเนื้อดินปั้นสำหรับหัตถกรรมพื้นบ้านแล้ว ยังนิยมนำมาใช้ผสมกับดินขาว เพื่อเพิ่มความเหนียว หรือช่วยให้น้ำดินมีการไหลตัวดีขึ้น

ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งดินเหนียวอยู่หลายแหล่ง ที่ได้นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเซรามิก อาทิ ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปราจีนบุรี ลำปาง เชียงใหม่ นอกเหนือจากนี้ ดินเหนียวที่มีอยู่ในแหล่งพื้นบ้านทั่วไป อย่างไรก็ตาม แม้ว่าดินเหนียวจะมีอยู่ในหลายพื้นที่ก็ตาม การนำดินเหนียวจากแหล่งต่างๆ มาใช้ก็ควรใช้อย่างมีคุณค่า และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพราะเมื่อดินเหนียวหมดไปแล้ว ก็จะต้องใช้เวลาอันเป็นร้อยล้านปี กว่าที่จะมีการทับถมเพื่อให้เกิดทดแทนใหม่ได้



## ส่วนประกอบของดินเหนียว

ส่วนประกอบของดินเหนียวและส่วนประกอบทางเคมีของดินเหนียวแตกต่างกันไปตามแหล่งที่  
สะสม ส่วนประกอบโดยประมาณอาจจำแนกได้ดังนี้

1. SiO<sub>2</sub> อยู่ระหว่าง 40-60%
2. Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub> ประมาณ 30%
3. H<sub>2</sub>O ในผลึกและอินทรีย์สาร 10%
4. TiO<sub>2</sub>, Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>, CaO, MgO, K<sub>2</sub>O, Na<sub>2</sub>O เล็กน้อย

แร่ดินต่าง ๆ ที่พบในดินเหนียวพอสรุปได้ คือ kaolinite ซึ่งมีทั้งหยาบและละเอียดเป็นส่วนใหญ่ นอกจากนี้ก็มี montmorillinite และ illite เล็กน้อย แร่อื่น ๆ ที่เป็นส่วนประกอบอยู่ก็มี quartz, mica เป็นต้น

ส่วนอินทรีย์สารที่พบ ได้แก่ lignite, waxes, resins, lignin และ humus นอกจากนี้ก็มีเกลือที่ละลายน้ำได้ เกลือส่วนใหญ่เป็นเกลือซัลเฟต และเกลือคลอไรด์ของ Al, Fe, Ca, Mg, K, Na ความสามารถในการแลกเปลี่ยนอนุมูลอยู่ระหว่าง 7 ถึง 30 Milliequivalents ต่อ 100 กรัมของดินแห้ง

### คุณลักษณะเฉพาะ

1. ลักษณะทั่วไป ดินเหนียวเป็นดินที่มีเม็ดละเอียดมาก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 0.002 มม. สามารถผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ได้ มีการยึดหดตัวสูง
2. ลักษณะบังคับ
  - 2.1 ดินเหนียวมีส่วนผสมของทรายตั้งแต่ 0.50% ซิลต์ 0.50 เคลย์ 30.1%
  - 2.2 ดินเหนียวที่ใช้จะต้องปราศจาก เศษไม้, กิ่งไม้, รากไม้, เศษวัสดุหรือพืชและขยะปะปน

### คุณสมบัติทางกายภาพของดินเหนียว

1. ขนาด ดินเหนียวมีขนาดละเอียดกว่าดินขาว ขนาดดินเหนียวจะมีขนาดละเอียดแค่นั้นและ  
มากน้อยเพียงใดจะเปลี่ยนแปลงได้ตามแหล่งที่พบ คือ แหล่งดินที่ถูกพัดพาไปไกลจากแหล่งเดิมมากจะ  
มีการเสียดสี และการบดกันตามธรรมชาติมาก ขนาดของเม็ดดินจะละเอียดมากขึ้น ตามลำดับ
2. ความเหนียว กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ดินเหนียวมีความเหนียวดีกว่าดินขาว การผสมดินเหนียว  
ลงไปในเนื้อดินนั้นจะช่วยทำให้การขึ้นรูป ได้ดีขึ้น

3. การหดตัวเมื่อแห้ง ดินเหนียวมีการหดตัวมากน้อยแตกต่างกันไปตามแหล่งหรือชนิดของดินเหนียวนั้น เช่น ดินเหนียวที่มี  $\text{SiO}_2$  สูงแทบไม่มีการหดตัวเลย แต่ดินเหนียวที่มีอินทรีย์สารสูงจะมีการหดตัวมากประมาณ 15% แต่อย่างไรก็ตาม เราไม่ใช้ดินเหนียวอย่างเดียวกันในการผสมเนื้อดินปั้น

4. ความแข็งแรงก่อนเผา ปกติดินเหนียวจะมีความแข็งแรงมากกว่าดินขาว ดินเหนียวที่มีความแข็งแรงสูงเมื่อผสมในเนื้อดินปั้นจะช่วยให้ผลิตภัณฑ์ มีความแข็งแรงสูงตามไปด้วย

5. คุณสมบัติหลังจากเผา ถ้าเป็นอินเหนียวล้วน ๆ คุณสมบัติหลังจากการเผาเป็นต้นว่ามีสีเป็นอย่างไร เนื้อดีหรือไม่ดีอย่างไร ไม่ค่อยสำคัญนัก แต่คุณสมบัติเหล่านี้จะมีผลกระทบต่อกระเบื้อง เมื่อผสมดินเหนียวลงไปเนื้อดินปั้น ดินเหนียวบางอย่างมี mica ประกอบอยู่ เมื่อผสมในเนื้อดินปั้นเมื่อเผา mica จะทำหน้าที่เป็นตัวเร่งให้เกิดปฏิกิริยาในเนื้อดินปั้นทำให้เนื้อผลิตภัณฑ์แน่นและเนียนมากขึ้น

#### การควบคุมคุณภาพดินเหนียว (ball clay)

1. การค้ำบนตะแกรงเบอร์ 100-200 และ 325
2. การกระจายขนาดของอนุภาค
3. ความสามารถดูดซับเมทิลีน บลู
4. ปริมาณอินทรีย์สารที่สามารถสกัดออกไปได้ด้วยไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์
5. เกลลี่ละลายน้ำ ความกระด้าง ปริมาณซัลเฟตและคลอไรด์
6. ปริมาณที่ต้องการตัวทำให้เกิดการกระจายลอยตัว
7. การหดตัวและการดูดซึมน้ำของแท่งทดลองหลังเผาที่ cone 9
8. ความเหมาะสมกับเคลือบที่ cone 9

### 2.1.2 ทราย (Sand)

ทราย (sand) เป็นหินแข็งที่แตกแยกออกมาจากก้อนหินใหญ่ โดยทรายจะแยกตัวออกมาได้เองตามธรรมชาติ ทรายมีขนาดระหว่าง 1/12 นิ้วถึง 1/400 นิ้ว ถ้ามีขนาดเล็กกว่านี้จะมีสภาพเป็นฝุ่นทราย จะประกอบด้วยแร่ควอตซ์หรือหินบะซอลต์ ทรายแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ ทรายบกและทรายแม่น้ำ ทรายบก

ทรายบกเกิดจากหินทรายที่แตกแยกชำรุดออกมา เป็นเม็ดทรายตามสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม และจะฝังจมอยู่ในพื้นดินเป็นแห่ง ๆ ทรายชนิดนี้จะมีดิน ซากพืชและซากสัตว์ปะปนอยู่ด้วย ในการใช้งานจึงต้องนำทรายมาล้างแยกดินซากพืชและซากสัตว์ออกให้สะอาด ทรายจากทะเลทรายก็จัดเป็นทรายบกด้วย

#### ทรายแม่น้ำ

ทรายชนิดนี้มีอยู่ทั่วไป ในที่ราบลุ่มของแม่น้ำ ทรายชนิดนี้เกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ โดยกระแสน้ำได้พัดพาทรายจากที่ต่าง ๆ มาตกตะกอนรวมกันในแหล่งที่ราบลุ่มที่เป็นที่รวมของทราย

#### ขนาดของทราย

ในการก่อสร้างทั่วไป ทรายแบ่งออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่

1. ทรายหยาบ เป็นทรายที่มีเม็ดใหญ่ มีเหลี่ยมคม และแข็งแรงดีมาก เหมาะสำหรับงานคอนกรีตที่ต้องการความแข็งแรงมาก ๆ
2. ทรายกลาง เป็นทรายที่มีขนาดเล็กกว่าทรายหยาบ เป็นทรายที่เหมาะสมสำหรับงานปูนทั่วไป เช่น งานก่ออิฐถือปูน พื้นบ้าน ทางเท้า
3. ทรายละเอียด เป็นทรายที่มีขนาดเม็ดเล็กมาก เหมาะสำหรับงานปูนฉาบ ทำบัว

ทรายที่ใช้เป็นทรายแม่น้ำที่มีขนาดละเอียดตามมาตรฐาน ASTM C33 และตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก. 566) โดยค่าความถ่วงจำเพาะที่สภาพอิ่มตัวผิวแห้งและค่าการดูดซึมน้ำตามมาตรฐาน ASTM C128

### 2.1.3 หญ้าแฝก(Vetiveria Zizanioides)

หญ้าแฝกจัดเป็นหญ้าเขตร้อนที่ขึ้นอยู่ตามธรรมชาติ กระจายกระจายทั่วไปในสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ซึ่งในประเทศไทยจะพบหญ้าแฝกขึ้นอยู่ตามธรรมชาติในพื้นที่ทั่วไปจากที่ลุ่มจนถึงที่ดอน สามารถขึ้นได้ในดินเกือบทุกชนิด มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า *Vetiveria zizanioides* เป็นพืชตระกูลหญ้าขึ้นเป็นกอหนาแน่น เจริญเติบโตโดยการแตกกออย่างรวดเร็ว เส้นผ่าศูนย์กลางกอประมาณ 30 เซนติเมตร ความสูงจากยอดประมาณ 0.5 ถึง 1.5 เมตร ลักษณะใบแคบยาวประมาณ 75 เซนติเมตร ความสูงจากยอดประมาณ 75 เซนติเมตร ความกว้างประมาณ 8 มิลลิเมตร ค่อนข้างแข็ง หากนำมาปลูกติดต่อกันเป็นแนวยาวขวางแนวลาดของพื้นที่ กอที่อยู่เหนือดินจะแตกกอติดต่อกันเหมือนรั้วต้นไม้ สามารถกรองเศษพืชและตะกอนดิน ซึ่งถูกน้ำชะล้างพัดพามาตกทับถมดินติดอยู่กับกอหญ้าเกิดเป็นคันดินตามธรรมชาติได้ หญ้าแฝกเป็นพืชที่มีระบบรากลึกเจริญเติบโตในแนวตั้งมากกว่าออกทางด้านข้างและมีจำนวนรากมากจึงเป็นพืชที่ทนแล้งได้ดี รากจะประสานติดต่อกันแน่นหนาเสมือนม่านหรือกำแพงใต้ดินสามารถกักเก็บน้ำและความชื้นได้ ระบบรากแผ่ขยายกว้างเพียง 50 เซนติเมตร โดยรอบกอเท่านั้น ไม่เป็นอุปสรรคต่อพืชที่ปลูกข้างเคียง จัดเป็นมาตรการอนุรักษ์ดินและน้ำวิธีหนึ่งที่สามารถช่วยให้ดินมีความชื้นและรักษาหน้าดิน เพื่อใช้สำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจ ซึ่งการใช้หญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำดังกล่าวเป็นวิธีการที่ง่ายน้อยมาก ซึ่งจะเป็นการนำไปสู่การพัฒนากระบวนการเกษตรกรรมในเขตพื้นที่การเกษตรน้ำฝนให้มีความมั่นคงและยั่งยืน สามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พื้นที่สองข้างของทางคลองชลประทานอ่างเก็บน้ำ บ่อน้ำ ป่าไม้ ป้องกันขอบตลิ่ง คอสะพาน ไหล่ถนน เป็นต้น

### คุณสมบัติโดยทั่วไปของหญ้าแฝก

1. หญ้าแฝกมีควรรแตกหน่อ รวมเป็นกอเบียดกันแน่น กอมีความแข็งแรงตั้งตรง และไม่แผ่ขยายด้านข้าง
2. หญ้าแฝกเป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว อายุยืน อยู่ได้หลายปีเพราะมีการแตกหน่อใหม่ และไม่ต้องดูแลมาก
3. หญ้าแฝกมีข้อที่ลำต้นถี่ และเกิดจากการงอปล้อง สามารถขยายพันธุ์โดยใช้หน่อได้ตลอดปี
4. หญ้าแฝกส่วนใหญ่ไม่ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด ทำให้ สามารถควบคุมการแพร่ขยายได้
5. หญ้าแฝกมีใบยาว เมื่อตัดสามารถแตกใหม่ได้ง่าย ใบคม แข็งแรง และทนทานต่อควรรย่อยสลาย
6. หญ้าแฝกมีระบบรากยาว ประสานกันอย่างหนาแน่นช่วยยึดดิน และรากมีลักษณะอวบ สามารถอุ้มน้ำได้ดี
7. บริเวณรากหญ้าแฝก เป็นที่อาศัยของเชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์หลายชนิดในดิน
8. หญ้าแฝกสามารถปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีและมีความทนทานต่อโรคพืชทั่วไป
9. หญ้าแฝกมีส่วนที่เจริญอยู่ต่ำกว่าผิวดิน ช่วยให้ สามารถอยู่รอดได้ต่อสภาพต่างๆ ดีกว่า

### สายพันธุ์หญ้าแฝก

1. หญ้าแฝกดอน (*Vetiveria nemoralis* A.Camus)

ลักษณะที่สำคัญ คือ หลังใบโค้งปลายใบ แบนมีสีเขียวเข้ม เนื้อใบค่อนข้างเหนียว มีไขเคลือบ (wax) มากทำให้ดูมัน ท้องใบออกสีขาว ชีดยกกว่าด้านหลังใบ และเมื่อนำใบส่องดูกับแดดจะเห็นรอยกันขวางในเนื้อใบ (septum) โดยเฉพาะพื้นใบบริเวณส่วนโคนและกลางใบ เส้นกลางใบ (midrib) ฝังอยู่ในตัวแผ่นใบไม่โตหรือเด่นชัดจนหญ้าแฝกกลุ่มอายุประมาณ 1 ปี จะมีรากที่ยังเล็กได้ประมาณกว่า 1 เมตร จะขึ้นอยู่กับสภาพของดินและความสมบูรณ์ของพืช โดยเฉพาะดินร่วนปนทรายที่มีการระบายน้ำได้ดี หญ้าแฝกจะให้รากยาวที่สุด

2. หญ้าแฝกหอม (*Vetiveria zizanioides* Nash)

ลักษณะที่สำคัญ คือ ใบสีเขียวชืด หลังใบพับเป็นสันสามเหลี่ยม เนื้อใบหยาบ สากคาย มีไขเคลือบน้อย ทำให้ดูร่วนไม่เหนียวมัน ท้องใบสีเขียวกับด้านหลังใบ แต่มีสีเขียวที่เด่นกว่า แผ่นใบเมื่อส่องกับแดดไม่เห็นรอยกันในเนื้อใบ เส้นกลางใบสังเกตเห็นชัดเด่น มีลักษณะแข็งเป็นแกนสูงทางด้านหลัง ช่อดอกของหญ้าแฝกดอนจะมีได้หลายสี ซึ่งเป็นลักษณะปกติประจำวัน และหญ้าแฝกดอนจะมีรากที่สั้นกว่า โดยทั่วไปหญ้าแฝกที่มีอายุประมาณ 1 ปี จะมีรากลึกประมาณ 80-100 ซม.

## คุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของหญ้าแฝก

คุณสมบัติ	รายละเอียด	ค่าเฉลี่ย
คุณสมบัติทางกายภาพ	ปริมาณความชื้น - สภาพแห้ง	18.58%
	ปริมาณการดูดซึมน้ำ	197.52%
คุณสมบัติทางกล	กำลังรับแรงดึง	
	ส่วนโคนใบ	233.79 กก./ตร.ซม.
	ส่วนกลางใบ	231.63 กก./ตร.ซม.
	ส่วนปลายใบ	144.91 กก./ตร.ซม.

ตาราง 2.1 แสดงคุณสมบัติทางกายภาพและทางกลของหญ้าแฝก

## การใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก

ต้นใบ	ราก
กรองเศษพืช ตะกอนดินที่ถูกชะล้างมากก็เก็บไว้	ดูดซับน้ำและรักษาความชุ่มชื้นในดิน
ทำวัสดุคลุมหลังคา	ดูดซับแร่ธาตุ อาหาร/สลายกลายเป็นอินทรีย์วัตถุในดินทำให้ดินร่วนซุย
วัสดุดับทำกระดาศ	ดูดซับสารพิษจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช
ทำเชือก, เสื่อ, หมวก, ตะกร้า, ฯลฯ	ช่วยทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของดินดีขึ้น
ใช้เป็นอาหารสัตว์พวก แกะ โค กระบือ ฯลฯ	ทำจอก, ม่านตา, พัด, กระเป๋าถือ
ใช้เป็นวัสดุคลุมดิน, ไร่รองคอกสัตว์	สมุนไพรและเครื่องประทีนผิว
ทำวัสดุเพาะเห็ด ทำปุ๋ยหมัก	กลั่นทำน้ำหอม, ส่วนผสมของสบู่
อื่นๆ	ป้องกันแมลงและหนู
	อื่นๆ

ตาราง 2.2 แสดงการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก

## 2.1.4 ไม้ไผ่

ไม้ไผ่ เป็นวัสดุที่เก่าแก่ที่สุดที่มนุษย์รู้จักนำมาใช้เพื่อความสะอาดสบายในชีวิตประจำวัน ในขณะที่โลกปัจจุบันเป็นเรื่องของพลาสติกและเหล็ก แต่ก็ยังมีโครงการร่วมมือกันคว้า เรื่องไม้ไผ่ ระหว่างชาติต่าง ๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลทางวิชาการในการใช้ไม้ไผ่ซึ่งกันและกันในประเทศลาติน อเมริกัน 6 ประเทศ ในขณะนี้ได้มีโครงการวิจัยร่วมกันเพื่อจะหาชนิดของไม้ไผ่ที่ดีที่สุดจากภาคต่าง ๆ ทั่วโลก

ไม้ไผ่เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยวอยู่ในวงศ์ Gramineae เช่นเดียวกับหญ้าแต่เป็นพืชตระกูลหญ้าที่สูงที่สุดในโลก และเป็นพืชเมืองร้อน ไม้ไผ่ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง เช่น ใช้ในการก่อสร้างไม้ตั้งบ้าน ทาสีฉาบปูน ใช้จักสานภาชนะต่าง ๆ ใช้ทำเครื่องดนตรี ใช้เป็นเยื่อกระดาษในอุตสาหกรรมทำกระดาษ ทำเครื่องกีฬา ใช้เป็นอาวุธ เช่น คันธนู หอก หลาว ใช้เป็นเครื่องอุปกรณ์การประมง เช่น ทำเสาโป๊ะ ทำเครื่องมือในการเกษตร นอกจากนั้นใบยังใช้ห่อขนม หน่อไผ่ใช้เป็นอาหารอย่างพิเศษ และกอไผ่ยังใช้ประดับสวนได้งดงาม ไม้ไผ่ทั่วโลกที่รู้จักกันมีประมาณ 75 สกุล ที่ได้สำรวจพบในเมืองไทยมีประมาณ 12 สกุล แยกเป็นชนิดประมาณ 44 ชนิด

### ชนิดของไม้ไผ่ที่ใช้ในการก่อสร้าง

#### 1. ไผ่ตง (D.asper)

เป็นไผ่ในสกุล Dendrocalamus นิยมปลูกกันในภาคกลางโดยเฉพาะที่จังหวัดปราจีนบุรีปลูกกันมาก เป็นไผ่ขนาดใหญ่ ลำต้นมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 6-12 เซนติเมตร ไม่มีหนามปล้องยาวประมาณ 20 เซนติเมตร โคนต้นมีลายขาวสลับเทา มีขนเล็ก ๆ อยู่ทั่วไปของลำ มีหลายพันธุ์ เช่น ไผ่ตงหม้อ ไผ่ตงดำ ไผ่ตงเขียว ไผ่ตงหนู เป็นต้น หน่อใช้รับประทานได้ ลำต้นใช้สร้างอาคาร เช่น เป็นเสา โครงหลังคา เพราะแข็งแรงดี ไผ่ตงมีต้นกำเนิดจากประเทศจีน ชาวจีนนำมาปลูกในประเทศไทย ประมาณปี พ.ศ. 2450 ปลูกครั้งแรกที่ตำบลพระราม จังหวัดปราจีนบุรี

#### 2. ไผ่สีสุก (B.flaxuosa)

อยู่ในสกุล Bambusa ไผ่ชนิดนี้มีอยู่ทั่วไปและมีมากในภาคกลางและภาคใต้ลำต้น สีเขียวสด เป็นไผ่ขนาดใหญ่มีเส้นผ่านศูนย์กลางของต้นประมาณ 7-10 เซนติเมตร ปล้องยาวประมาณ 4-10 เซนติเมตร บริเวณข้อมีกิ่งเหมือนหนาม ลำต้นเนื้อหนา ทนทานดี ใช้ทำนั้งร้านในการก่อสร้าง เช่น นั้งร้านทาสี นั้งร้านฉาบปูน

### 3. ใผ่ล้ามะลอก (*D.longispathus*)

อยู่ในสกุล *Dendrocalamus* มีทั่วทุกภาคแต่ในภาคใต้จะมีน้อยมาก ลำต้นสีเขียวแก่ไม่มีหนาม ข้อเรียบ จะแตกใบสูงจากพื้นดินประมาณ 6-7 เมตร ปล้องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 7-10 เซนติเมตร ลำต้นสูงประมาณ 10-15 เมตร ลำต้นใช้ทำนั้งร้านในงานก่อสร้างได้ดี

### 4. ใผ่ป่าหรือใผ่หนาม (*B.arumdinacea*)

อยู่ในสกุล *Bambusa* มีทั่วทุกภาคของประเทศต้นแก่มีสีเขียวเหลือง เป็นใผ่ขนาดใหญ่ มีหนาม และแขนง ปล้องขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 10-15 เซนติเมตร ใช้ทำโครงบ้าน ใช้ทำนั้งร้าน

### 5. ใผ่ดำหรือใผ่ดำดำ (*B.sp.*)

อยู่ในสกุล *Bambusa* มีใผ่ป่าที่แถบจังหวัดกาญจนบุรีและจันทบุรี ลำต้นสีเขียวแก่ ค่อนข้างดำ ไม่มีหนาม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของปล้องประมาณ 7-10 เซนติเมตรปล้องยาว 30-40 เซนติเมตร เนื้อหนา ลำต้นสูง 10-12 เมตร เหมาะจะใช้ในการก่อสร้าง จักสาน

### 6. ใผ่เหี้ยะ (*C.Virgatum*)

อยู่ในสกุล *Cephalastachyum* มีทางภาคเหนือ ลำต้นขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 5-10 เซนติเมตร ปล้องยาวขนาด 50-70 เซนติเมตร ข้อเรียบ มีกิ่งก้านเล็กน้อย เนื้อหนา 1-2 เซนติเมตร ลำต้นสูงประมาณ 10-18 เมตร ลำต้นใช้ทำโครงสร้างอาคาร เช่น เสา โครงคลังคา คาน

### 7. ใผ่รวก (*T. siamensis*)


อยู่ในสกุล *Thyrsostachys* มีมากทางจังหวัดกาญจนบุรี ลำต้นเล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2.7 เซนติเมตร สูงประมาณ 5-10 เมตร ลักษณะเป็นกอ ลำต้นใช้ทำรั้ว ทำเยื่อกระดาษ ไม้รวกที่ส่งออกขายต่างประเทศ เมื่อทำให้แห้งดีแล้ว จะนำไปจุ่มลงในน้ำมันไซลาเพื่อกันแมลง น้ำมันไซลา 20 ลิตร จะอบไม้รวกได้ประมาณ 40,000 ลำ

ไม้ใผ่นั้นมีค่าพิกัดแห่งความยืดหยุ่นต่ำ และเป็นวัสดุที่ยึดตัวมากกว่าเหล็กถึงประมาณ 14 เท่า เมื่อรับแรงเท่ากัน ไม้ใผ่ต้านแรงดึงได้ 13,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร ที่ข้อและต้านแรงดึงได้ 17,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรที่ปล้อง เพราะเหตุที่ไม้ใผ่ดูดน้ำมาก เมื่อนำมาเสริมคอนกรีตแทนเหล็กเสริม ทำให้การยึดเกาะกับคอนกรีตต่ำ ถ้านำไม้ใผ่มาเสริมคอนกรีตขณะที่เทคอนกรีตซึ่งมีน้ำผลมอยู่ ไม้ใผ่จะพองตัว และต่อมาไม้ใผ่หดตัวลงเนื่องจากน้ำระเหยไป จะทำให้ไม้ใผ่ที่เสริมแยกตัวกับคอนกรีตที่หุ้มอยู่ ไม้ใผ่จึงไม่เหมาะสำหรับมาเสริมคอนกรีตโครงสร้าง แต่อาจใช้ได้สำหรับเสริมพื้นคอนกรีตที่ติดกับดินและไม่ได้รับน้ำหนักมากนัก



## 2.2 ความรู้พื้นฐานและการใช้ประโยชน์จากเสาน้ำทาง


ลักษณะและรูปร่างของเสาน้ำทางตามมาตรฐานกรมทางหลวง




รูป 2.1 แสดงลักษณะและรูปร่างของเสาน้ำทางตามมาตรฐานกรมทางหลวง

การติดตั้งเสานำทางบริเวณจุดที่เป็นอันตรายและบริเวณทางโค้งราบ


1. บริเวณ ก่อนถึงทางแยกให้ใช้หลักน้ำโค้ง ทาสีขาวแดง ขนาดเหมือนหลักน้ำโค้งทั่วไป



รูป 2.2 แสดงการติดตั้งเสานำทางก่อนถึงทางแยกตามมาตรฐานกรมทางหลวง



รูป 2.3 แสดงการติดตั้งเสานำทางบริเวณที่เปลี่ยนความกว้างของผิวทางตามมาตรฐานกรมทางหลวง



แบบแปลนแสดงหลักน้ำโค้ง (GUIDE POST) บริเวณโค้งทางราบ


รูป 2.4 แสดงการติดตั้งเสาน้ำทางบริเวณโค้งทางราบตามมาตรฐานกรมทางหลวง

ตารางระยะระยะเครื่องหมายนำทางโดยใช้หลักน้ำโค้ง (GUIDE POST)

รัศมีโค้ง	ระยะห่างของเครื่องหมายนำทางตอนที่อยู่โค้ง ( ส. )	ระยะห่างของเครื่องหมายนำทางตอนที่อยู่นอกโค้งถึง คาน้ำโค้งและเลขจุดปลายโค้ง		
		ช่วงที่ 1 ( ส1 )	ช่วงที่ 2 ( ส2 )	ช่วงที่ 3 ( ส3 )
เมตร	เมตร	เมตร	เมตร	เมตร
น้อยกว่า 75	4	7	12	24
75 - 99	6	11	18	36
100 - 149	7	13	21	42
150 - 199	8	14	24	48
200 - 299	9	15	27	54
300 - 500	10	18	30	60
มากกว่า 500	15	27	45	60

ตาราง 2.3 แสดงระยะห่างการติดตั้งของเสาน้ำทางในทางโค้ง

## 2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการทำโครงงาน



รูป 2.5 ตัวอย่างอิฐดินดิบผสมหญ้าแฝก

จากการศึกษางานวิจัยเรื่องอิฐดินดิบผสมหญ้าแฝกของ เสน่ห์, ชัยวัฒน์ , ฤกษ์ชัย, 2550 พบว่ากรรมวิธีการขึ้นรูปอิฐดินดิบผสมหญ้าแฝกขนาด 20x40x10 เซนติเมตร โดยอัตราส่วนผสมที่ดีที่สุดของการขึ้นรูปคือ 1 : 0.15 : 0.3 : 0.5 (โดยปริมาตร) ซึ่งวัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสมของการขึ้นรูปอิฐดินดิบผสมหญ้าแฝกประกอบด้วย ดิน : ทราย : หญ้าแฝกสับยาวประมาณ 2-5 เซนติเมตร : น้ำ ตามลำดับ โดยส่วนผสมดังกล่าวให้กำลังรับแรงดัดสูงสุด ที่ 0.23 ksc

### บทที่ 3

#### วิธีการดำเนินงาน

##### 3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ


1. ปอคอนกรีต
2. เครื่องทดสอบแรงดัด
3. ไม้แบบสำหรับขึ้นรูปเสาน้ำทางขนาด 100x15x10 เซนติเมตร
4. ผ้าพลาสติกใส
5. ถัง จอบ เสียม
6. ไม้บรรทัด, ตลับเมตร
7. เกวียน
8. มีด
9. น้ำมันสำหรับเคลือบไม้แบบเสาน้ำทาง

##### 3.2 วัสดุที่ใช้

1. ดินเหนียวจาก บ้านแสงดาว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
2. ทรายละเอียดใน จังหวัดพิษณุโลก
3. หญาแฝก เป็นพันธุ์แฝกดอนจากตำบลหนองแวม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก
4. น้ำประปา
5. วัสดุเคลือบผิวเสาน้ำทาง
6. ไม้ไผ่

### 3.3 วิธีการดำเนินโครงการ

การดำเนินโครงการวิจัย จะทำการศึกษาความเหมาะสมของหญ้าแฝก ทฤษฎี ดินเหนียวและน้ำ ในการผสมวัสดุ เพื่อใช้ในการขึ้นรูปเสานำทางต้นทุนต่ำ ตลอดจนขั้นตอนการจัดเตรียม การจัดการ วัสดุดิบ รวมถึงเทคนิคในการขึ้นรูปเสานำทาง ศึกษาส่วนผสมที่เหมาะสม และทำการทดสอบตาม มาตรฐานการทดสอบวัสดุ ทำการเปรียบเทียบข้อดี-ข้อเสียของเสานำทาง ในแต่ละส่วนผสมที่ทำการทดลอง รายละเอียดดัดแปลงแสดงขั้นตอนโครงการ ดังรูป3.1



รูป 3.1 แสดงขั้นตอนการดำเนินงาน

### 3.3.1 ขั้นตอนการเตรียมวัสดุและการทดสอบคุณสมบัติวัสดุ

#### 3.3.1.1 การทดสอบคุณสมบัติดินเหนียวเรื่อง ขีดจำกัดอัตราเตอร์เบิร์ก (Atterberg's Limits)

##### วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษา หาคุณสมบัติ ดินเม็ดละเอียด และค่าขีดจำกัดอัตราเตอร์เบิร์ก

##### อ้างอิง

ASTM D 4318 และ AASHTO T89 T90 T92

##### ทฤษฎี

ดินประเภทเม็ดละเอียด (fine-grain soil) เช่นดินเหนียว และ ดินตะกอน มีสถานะภาพของมวลดิน หลายสถานะ ขึ้นอยู่กับ ปริมาณน้ำในมวลดิน และปริมาณน้ำในมวลดินจะมีผลต่อกำลังของดินประเภทนี้ด้วย อัตราเตอร์เบิร์ก (1911) กำหนดสถานะภาพของมวลดิน แบ่งเป็น 3 สถานะ ดังนี้

1. Liquid Limit (L.L.) คือปริมาณน้ำ ในดินที่จุด ซึ่งดินเริ่มเปลี่ยน สถานะภาพของเหลว เป็นสถานะภาพพลาสติก เป็นค่าขีดจำกัด ที่ดินสามารถไหลได้ ด้วยน้ำหนักของตัวเอง

2. Plastic Limit (P.L.) คือปริมาณน้ำ ในดินที่จุด ซึ่งดินเริ่มเปลี่ยน สถานะภาพพลาสติก เป็นสถานะภาพวัสดุแข็งของแข็ง เป็นค่าขีดจำกัด ที่ดินสามารถถูกคลึงเป็นเส้นกลมขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว โดยไม่เกิดรอยแตกที่ผิว

3. Shrinkage Limit (S.L.) คือปริมาณน้ำ ในดินที่จุด ซึ่งดินเริ่มเปลี่ยน สถานะภาพวัสดุแข็งของแข็ง เป็นสถานะภาพของแข็ง เป็นค่าขีดจำกัด ที่ดินจะไม่เปลี่ยนปริมาตร เมื่อสูญเสียน้ำ

##### อุปกรณ์การทดลอง

1. เครื่องมือทดสอบ Liquid Limit และ Grooving Tool
2. แผ่นแก้วทดลอง หาค่า Plastic Limit
3. ชุดทดสอบ Shrinkage Limit

##### อุปกรณ์ประกอบ (ใช้ร่วม)

1. น้ำกลั่น
2. เครื่องชั่ง ความละเอียด 0.01 กรัม
3. ตู้อบดิน
4. ถ้วยกระเบื้องเคลือบ ผสมดิน
5. มีดปาดดิน
6. กระป๋อง อบดิน 4 - 5 อัน
7. ขวดฉีดน้ำ ใส่น้ำกลั่น




## การทดลอง

### ก. การเตรียมดิน

1. ดินที่มีส่วนผสมของดินเม็ดหยาบ ต้องตากดินให้แห้ง โดยการผึ่งแดด หรือ ผึ่งในที่ร่มจนแห้ง
2. ร่อนดินผ่านตะแกรง เบอร์ 40 ให้ได้น้ำหนักประมาณ 150-200 กรัม
3. ดินที่มีความชื้น อาจแยกดินผ่านตะแกรง เบอร์ 40 ด้วยการบี้ดินบนตะแกรง จนได้จำนวนดิน ผ่านตะแกรง เพียงพอ สำหรับการทดลอง
4. ดินที่มีเม็ดละเอียด อื่นๆ ควรเตรียมตัวอย่างจากดินชั้น ไม่ควรทำให้ดินแห้ง จนจับตัวเป็นก้อนแข็ง) โดยทดลองผ่านตะแกรง เบอร์ 40
5. เตรียมดิน สำหรับการทดลอง ประมาณ 150-200 กรัม
6. สำหรับดินเหนียว ที่แข็งมาก แบ่งดินที่จะใช้ ในภาชนะโดยตัดดินเป็นชิ้นบางๆ เติมน้ำลงไปจนท่วมดิน แล้วแช่น้ำไว้ค้างคืน จะทำให้ กวนผสมดินได้ง่ายขึ้น

### ข. การทดลอง Liquid Limit (ทำการทดสอบ จากแห้ง ไปสู่ เปียก)


1. ผสมน้ำ ในดินที่เตรียมไว้ในถ้วยกระเบื้องเคลือบ ผสมดิน และกวนดินให้เข้า จนเป็นเนื้อเดียวกัน แยกดินส่วนหนึ่งไว้ สำหรับการทดลอง Plastic Limit ประมาณ 20-30 กรัม
2. ใช้มีดปาดดิน ตักดินใส่เครื่องมือทดลอง Liquid Limit กดอัดมีดให้ติดกันกระทะ ปาดให้เรียบ ความหนาขอดินเหนียวเหลว ประมาณ 10 มม. จากก้นกระทะ
3. ใช้ Grooving Tool ปาดตรงกลาง
4. เริ่ม เคาะกระทะด้วยอัตรา ความเร็ว 120 ครั้งต่อนาที จนกระทั่งร่องดินที่ปาด ไปไหลเข้ามาชนกัน ยาว ประมาณ 13 มม.(1/2 นิ้ว) นับจำนวนครั้งที่เคาะ การทดลองครั้งแรกควรมีค่า ในช่วงประมาณ 25 - 45 ครั้ง
5. เมื่อได้ จำนวนครั้งเคาะที่เหมาะสมแล้ว เก็บตัวอย่างดิน บริเวณร่องที่ไหลมาชนกัน ปริมาณ 15 กรัม ไปหาปริมาณความชื้น



The liquid limit equipment



- a) the 13-mm two soil parts in contact at L.L.
- b) the 3-mm diameter soil thread at P.L.



Shrinkage limit apparatus

รูป 3.2 แสดงอุปกรณ์ในการปฏิบัติการทดสอบดินเหนียวเรื่อง ชีดจำกัดขีดเตอร์เบิร์ก

6. ทำการทดลองซ้ำ ด้วยการเพิ่มน้ำให้ดินตัวอย่าง คลุกเค้าให้เข้ากัน ดังข้อ 4 และ ข้อ 5 โดยผลการทดลองควรมีค่าการเคาะที่มากกว่าและน้อยกว่า 25 ครั้งอยู่ด้วย และนำตัวอย่างดินเหนียวเหลวไปหาความชื้น ประมาณ 4 - 5 ค่า จึงหยุดการทดลอง
7. นำข้อมูล ระหว่างจำนวนครั้งการเคาะ (N) กับปริมาณความชื้น (%) ไปเขียนกราฟ
8. จากกราฟ หาจำนวนครั้งการเคาะ 25 ครั้ง ลากมาตัดกราฟเส้นตรง และลากตัดแกนของปริมาณความชื้น ซึ่งกำหนด เป็น ค่า Liquid Limit

#### ค. การทดลอง Plastic Limit (ทำการทดสอบ จากเปียก ไปสู่ แห้ง)

1. นำดินขึ้นที่คลุก แยกไว้แต่แรก มาปั้น บนแผ่นกระจก ด้วยฝ่ามือ ขนาด 1 ซม.
2. คลึงดินบนแผ่นกระจกทดลอง ด้วยฝ่ามือ จนมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ประมาณ 3.2 มม. (1/8 นิ้ว) ภายในเวลา ไม่เกิน ประมาณ 2 นาที ดินจะเริ่มมีรอยแตกเกิดขึ้น และแตกออกจากกัน โดยไม่สามารถปั้นให้เล็กลงไปกว่า 3.2 มม. แสดงว่า ความชื้น ณ สถานภาพดิน นั้น เป็นค่า Plastic Limit
3. เก็บเศษดินที่ปั้น เพื่อนำไปหาความชื้น ดังกล่าว
4. ควรทำการทดลอง Plastic Limit อีกสัก 2 - 3 ครั้ง เพื่อหาค่าเฉลี่ย.

#### ง. การทดลอง Shrinkage Limit

1. ใช้ตัวอย่างดินประมาณ 100 กรัม ถ้ามีดินเม็ดหยาบ ร่อนผ่านตะแกรง เบอร์ 40 หรือ ถ้าดินขึ้น ใช้วิธีเลือกเก็บดินเม็ดหยาบออก หรือใช้วิธีบดดิน บนตะแกรง เบอร์ 40
2. นำตัวอย่างดินมาผสมน้ำ ใช้มีดปาดดินผสม จนเป็นเนื้อเดียวกัน เติมน้ำแล้วคลุกต่อไป จนประมาณว่า มีความชื้นสูงกว่าค่าความชื้นที่ Liquid Limit
3. ชั่งด้วย shrinkage และทาชาราบี บางๆ ภายในถ้วย เพื่อป้องกันดินติดถ้วยเหล็ก
4. ตักดินใส่ถ้วยที่ละน้อย ประมาณ 3 ถึง 4 ชั้น โดยแต่ละครั้งพยายามไล่ฟองอากาศ ด้วยการเคาะถ้วยบนพื้นแข็ง เบา ๆ ใส่ดินต่อไปจนดินล้นปากถ้วย ปาดดินให้เรียบกับขอบถ้วย นำไปชั่งน้ำหนัก
5. ปล่อดินให้แห้ง ที่อุณหภูมิห้อง 4 ถึง 6 ชั่วโมง จึงนำถ้วยดิน ไปเข้าตู้อบ ประมาณ 12-18 ชั่วโมง
6. นำดินออกจากตู้ ใสตัวอย่างดินไว้ในอ่างดูดความชื้น (dessicator) ถ้ามี จนดินตัวอย่างเย็นลง แล้วจึงชั่งน้ำหนักดินแห้งกับถ้วย
7. นำดินที่อบแห้งแล้ว มาหาปริมาตร โดยแทนที่ปรอท ในถ้วยที่มีปรอทเต็ม ใช้แผ่นพลาสติกที่มีชาโลหะสามขา กดดินให้จมมิดปรอท ชั่งปรอทส่วนที่เหลือนำไปคำนวณปริมาตรก่อนดินแห้งต่อไป.

### 3.3.1.2 การทดสอบคุณสมบัติทรายเรียงการวิเคราะห์หาส่วนขนาดของมวลรวมด้วยตะแกรง

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อหาค่าการกระจายขนาดอนุภาคของมวลรวมละเอียด โดยร่อนด้วยตะแกรงมาตรฐาน
2. เพื่อหาส่วนขนาดละเอียดของมวลรวมผสมให้ได้ค่าใกล้เคียงกับส่วนขนาดละเอียดที่ต้องการมากที่สุด

#### เอกสารอ้างอิง

1. มาตรฐาน ASTM C 136
2. มาตรฐาน ASTM C 33

#### วัสดุ

มวลรวมละเอียด (ทราย) ประมาณ 500 กรัม

#### เครื่องมือ

1. ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน (U.S Sieves) สำหรับร่อนทรายเบอร์ 4,8,16,30,50,100
2. เครื่องชั่งที่มีความละเอียดไม่น้อยกว่า ร้อยละ 0.1 ของน้ำหนักของมวลรวมที่ต้องการทดสอบ
3. เตาอบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิได้สม่ำเสมอระหว่าง  $110 \pm 5^{\circ}$  ซ.
4. แพลงทำความสะอาดตะแกรง
5. เกรียง
6. เครื่องร่อนมวลรวมละเอียด

#### ทฤษฎี

ส่วนขนาดละเอียดที่เหมาะสมของมวลรวมในปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตจะช่วยให้คอนกรีตมีราคาถูก มีเนื้อแน่นสม่ำเสมอ คุณภาพดี และทำงานง่าย นอกจากนี้ยังมีผลต่อการแยกตัวของคอนกรีต ปริมาณน้ำที่ผสม ความสะอาดในการทำงาน ความยากง่ายในการตบแต่งผิวหน้าคอนกรีต

การวิเคราะห์หาส่วนขนาดละเอียดของมวลรวมโดยการร่อนผ่านตะแกรงโดยทั่วไป ใช้ตะแกรงอยู่

#### 2 ชนิด คือ

1. ตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน (U.S Sieve)

เป็นตะแกรงซึ่งมีตาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตะแกรงที่ใช้วัดขนาดของหินเริ่มจากเบอร์

3" , 3/8" , 1/2" , 3/4" , 1 1/2" และ 2" สำหรับตะแกรงคัดขนาดทรายมีขนาดเรียงกันคือเบอร์ 4 , 8, 16 , 30 , 50 และ 100 ตัวเลขเบอร์บอกถึงจำนวนตาของตะแกรงต่อความยาว 1 นิ้ว เช่นเบอร์ 30 หมายความว่า 1 นิ้วแบ่งออกเป็น 30 ช่อง ดังนั้นใน 1 ตารางนิ้วจะมีจำนวนช่องทั้งสิ้น 900 ช่อง

2. ตะแกรงมาตรฐานของเทเลอร์ (Tyler Sieve)

เป็นตะแกรงซึ่งมีตาเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส เช่นเดียวกับตะแกรงมาตรฐานอเมริกัน แต่มีขนาดแตกต่างกันไปเล็กน้อย อย่างไรก็ตามตะแกรงมาตรฐานของเทเลอร์ไม่เป็นที่นิยมใช้ในปัจจุบันนี้

รายละเอียดของตะแกรงมาตรฐานทั้ง 2 ชนิด ที่ใช้สำหรับงานคอนกรีตทั่วไป ดังแสดงใน ๒๕.

ตารางที่ 3.1

๒๕๓๑ก.

๒๕๕๑.

ตารางที่ 3.1 รายละเอียดตะแกรงมาตรฐาน

ตะแกรงอเมริกัน (U.S. Sieve)	ขนาดช่องว่าง (ม.ม.)	ตะแกรงเทเลอร์ (Tyler Sieve)	ขนาดช่องว่าง (ม.ม.)
1 1/2"	38.10	1 1/2"	38.10
(1")	25.40	(1")	16.67
3/4"	19.05	3/4"	18.85
(1/2")	12.70	(1/2")	13.34
3/8"	9.53	3/8"	9.42
No. 4	4.75	No. 4	4.70
No. 8	2.38	No. 8	2.36
No. 16	1.19	No. 16	1.17
No. 30	0.589	No. 30	0.589
No. 50	0.297	No. 50	0.295
No. 100	0.15	No. 100	0.147

( ) แสดงขนาด "Half size" ซึ่งบางครั้งนิยมใช้ในงานก่อสร้าง

### วิธีการทดลอง

1. แบ่งทรายที่ต้องการทดสอบออกจากที่เก็บมาประมาณ 500 กรัม โดยวิธีการแบ่งสี่ (Quartering Method) ให้ระมัดระวังอย่าให้ฝุ่นที่มีอยู่สูญหายไปด้วย โดยอาจทำทรายให้เปียกขึ้นเสียก่อนก็ได้
2. นำทรายตาม ข้อ 1. ไป อบในเตาอบให้ได้น้ำหนักคงที่ที่อุณหภูมิประมาณ  $110 \pm 5^{\circ}$
3. นำตะแกรงเบอร์ 4, 8, 16, 30, 50, 100 และถัดมาซ้อนกันเป็นชุดโดยตะแกรงใหญ่สุดอยู่ข้างบนสุดวางเรียงกันตามลำดับ เททรายลงบนตะแกรง 4 ซึ่งอยู่ข้างบนสุดปิดฝาให้แน่นนำเข้าเครื่องร่อน (Mechanical Shaker)
4. เปิดสวิทซ์ เครื่องร่อนทรายจะทำการร่อนทรายประมาณ 10 นาทีแล้วปิดสวิทซ์
5. ชั่งน้ำหนักของทรายที่ค้างบนตะแกรงแต่ละเบอร์ รวมทั้งน้ำหนักทราย บน pan ด้วยไม้ควรเททรายจากตะแกรงลงบนจานตาชั่ง โดยตรง ควรเททรายลงกระดาษก่อนที่จะนำไปชั่งเพื่อป้องกันการตกหล่นของเม็ดทราย
6. ทำความสะอาดตะแกรงด้วยแปรงอย่างระมัดระวัง
7. คำนวณหาร้อยละสะสมที่ค้างบนตะแกรงแต่ละขนาด
8. คำนวณหาโมดูลัสความละเอียด (Fineness Modulus) โดยการรวมร้อยละน้ำหนักสะสม ที่ค้างบนตะแกรง ตั้งแต่ เบอร์ 4 ถึง 100 แล้วหารด้วย 100
9. นำเอาค่า ร้อยละสะสมที่ค้างบนตะแกรง แต่ละขนาดและขนาดตะแกรงมาตรฐานมาเขียนกราฟ จะได้ แผนภูมิขนาดคละของทราย (Grading Chart of Sand)

### 3.3.1.3 การทดสอบคุณสมบัติหน้าแผ่นเรื่อง กำลังรับแรงดึงของหน้าแผ่น

#### วัตถุประสงค์

1. เพื่อทดสอบกำลังรับแรงดึงของหน้าแผ่นที่ระยะเวลา 7 , 14 , 21 วันตามลำดับ
2. เพื่อหาปริมาณความชื้นที่เหมาะสมของหน้าแผ่นในการให้กำลังรับแรงดึงที่ดีที่สุด

#### เอกสารอ้างอิง

1. มาตรฐาน ASTM C 496
2. มาตรฐาน ASTM C 192
3. มาตรฐาน ASTM C 31

#### วัสดุ


หน้าแผ่นที่มีอายุ 1 เดือน และทำการควบคุมความชื้นโดยการตากแดดในระยะเวลา 7 , 14 , 21 วันตามลำดับ

#### เครื่องมือ

1. อุปกรณ์สำหรับการทดสอบแรงดึงแยก
2. กรรไกร
3. เวอร์เนีย


#### วิธีการทดลอง

1. ทำการตากหน้าแผ่นในระยะเวลา 7 , 14 , 21 วันตามลำดับ



รูป 3.3 การตากตัวอย่างหน้าแผ่นสำหรับการทดสอบ

2. ทำการตัดหญ้าแฝกตามข้อ 1. เป็นเส้นยาวประมาณ เส้นละ 10 เซนติเมตร โดยจำแนกเป็น ส่วนโคน, กลาง, และปลายใบ



รูป 3.4 การตัดหญ้าแฝกแยกเป็นส่วนๆ

3. วัดขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางของหญ้าแฝกแต่ละส่วนตามข้อ 2. และบันทึกค่า
4. ทำการทดสอบแรงดึงของหญ้าแฝก และบันทึกค่า



รูป 3.5 การทดสอบกำลังรับแรงดึงของหญ้าแฝก

5. คำนวณหาค่ากำลังแรงดึงของหญ้าแฝก โดยจำแนกเป็นส่วนโคน, กลาง, และปลายใบ ที่ระยะเวลาการตาก 7, 14, 21 วันตามลำดับ




### 3.3.1.4 ขั้นตอนการเตรียมวัสดุก่อนกระบวนการขึ้นรูป

1. เตรียมดินโดยการนำดินที่ได้นำไปตากแดดทิ้งไว้ให้แห้ง แล้วนำมาบดให้ละเอียด ก่อนนำดินที่ได้แยกเอาวัสดุ หรือสิ่งเจือปนอื่นๆ ที่ติดมากับดินออกเพื่อให้ดินมีความละเอียดง่ายต่อการผสมแล้วนำมาหมักทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง



รูป 3.6 แห้งดินเหนียวจากบ้านแสงดาว อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก



รูป 3.7 การตากดินเหนียวให้แห้งและทำการทุบดินให้ละเอียดเพื่อรอที่จะนำหมัก



รูป 3.8 การหมักดินเหนียวตามอัตราส่วนผสมโดยทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมงเพื่อนำไปผสมหญ้าแฝกสับ




รูป 3.9 การย่ำดินเหนียวที่ทำการหมักทิ้งไว้ 24 ชั่วโมงกับทรายตามอัตราส่วนผสม


2. การเตรียมหญ้าแฝกจะจำแนกหญ้าแฝกออกเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 หญ้าแฝกสับเป็นเส้นยาว 2-5 เซนติเมตร และกลุ่มที่ 2 หญ้าแฝกเส้นมัดรวมกันเป็นกำโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ประมาณ 5 เซนติเมตร ทั้งนี้หญ้าแฝกทั้ง 2 กลุ่มจะทำการเกี่ยวหญ้าแฝกที่มีอายุ 1 เดือนและตากทิ้งไว้เป็นระยะเวลา 14 วัน




รูป 3.10 การเกี่ยวหญ้าแฝกที่มีอายุประมาณ 1 เดือน



รูป 3.11 การสับหญ้าแฝกเป็นเส้นโดยมีความยาวประมาณ 2- 5 เซนติเมตร



รูป 3.12 การมัดหญ้าแฝกเป็นกำโดยมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร แล้วนำไปตากแดดให้แห้งเป็นระยะเวลา 14 วัน สำหรับเตรียมผสมโดยนำไปชุบดิน และเรียงเป็นชั้นสลับกับหญ้าแฝกสับที่ผสมกับดินเหนียวตามอัตราส่วน




รูป 3.13 การตากหญ้าแฝกที่ทำการสับเป็นเส้นละประมาณ 2-5 เซนติเมตร ให้แห้งประมาณ 14 วัน

3. ทำการตัดไม้ไผ่ให้มีความยาวประมาณ 1 เมตร แล้วทำการเหลาให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

1 เซนติเมตร




รูปที่ 3.14 การตัดไม้ไผ่ให้มีความยาว 1 เมตร











รูป 3.15 การเหลาไม้ไผ่ให้มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร

### 3.3.2 ขั้นตอนการหาวิธีการขึ้นรูปที่เหมาะสมและพัฒนาอุปกรณ์ขึ้นรูปอย่างง่าย




รูป 3.16 แสดงมิติและรูปร่างของเสานำทางต้นทุนต่ำ


ตารางที่ 3.2 ข้อมูลการขึ้นรูปเสานำทางต้นทุ่นต่ำ

ตารางข้อมูลการขึ้นรูปเสานำทาง								
แบบที่	หน้าตัด	อัตราส่วนผสมในการขึ้นรูป (โดยปริมาตร)				เสริมไม้ไผ่	หญ้าแฝกเส้น เบียงสลับ เป็นชั้น	จำนวนคัน
		ดินเหนียว	ทราย	หญ้าแฝกสับยาว 2-5 เซนติเมตร	น้ำ			
1		1	0.15	-	0.5	-	-	2
2		1	0.15	-	0.5	ใช่	-	2
3		1	0.15	0.4	0.5	-	-	2
		1	0.15	0.6	0.5	-	-	2
4		1	0.3	0.4	0.5	-	-	2
		1	0.3	0.6	0.5	-	-	2
		1	0.3	1	0.5	-	-	2
5		1	0.15	0.4	0.5	ใช่	-	2
		1	0.15	0.6	0.5	ใช่	-	2
6		1	0.3	0.4	0.5	ใช่	-	2
		1	0.3	0.6	0.5	ใช่	-	2
		1	0.3	1	0.5	ใช่	-	2
7		1	0.3	0.4	0.5	-	ใช่	2
		1	0.3	0.6	0.5	-	ใช่	2
		1	0.3	0.8	0.5	-	ใช่	2
8		1	0.3	1	0.5	-	ใช่	2
		1	0.3	0.4	0.5	-	ใช่	6
		1	0.3	0.6	0.5	-	ใช่	6
		1	0.3	0.8	0.5	-	ใช่	6
		1	0.3	1	0.5	-	ใช่	6

1. นำไม้ขนาด 1"x4" ยาว 100 เซนติเมตร ประกบกันโดยใช้ตะปูเป็นตัวยึดเป็นกล่องรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด ความยาว 100 เซนติเมตร ความกว้าง 15 เซนติเมตร และมีความหนา 10 เซนติเมตร



รูป 3.17 แบบหล่อเสนาทางมีขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 100 เซนติเมตร และหนา 10 เซนติเมตร



รูป 3.18 การเตรียมไม้แบบก่อนทำการขึ้นรูปโดยทำการชุบน้ำมันเพื่อไม่ให้ดินเหนียวติดกับไม้แบบ





2. ทำการขึ้นรูปตัวอย่างเสานำทางต้นทุ่นดำ โดยผสมตามสัดส่วนที่ตั้งสมมุติฐานไว้ ปรับแต่งผิวหน้าให้เรียบตามตารางข้อมูลการขึ้นรูป





รูป 3.19 การผสมหน้าแผ่นสับ กับดินเหนียวที่ทำการหมักทิ้งไว้เป็นเวลา 24 ชั่วโมง




รูป 3.20 การย่ำดินเหนียวที่ทำการหมักผสมกับหน้าแผ่นสับเพื่อให้ส่วนผสมเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน



รูป 3.21 แสดงตัวอย่างการขึ้นรูปนำทางแบบที่ 3




รูป 3.22 แสดงตัวอย่างการขึ้นรูปนำทางแบบที่ 5




รูป 3.23 การขุดดินเหนียวกับหญ้าแฝกเส้นที่ทำการมัดเป็นกำ สำหรับเตรียมเรียงสลับในเสานำทาง



รูป 3.24 การขึ้นรูปเสานำทางโดยการนำหญ้าแฝกมัดผสมกับดินเหนียวตามอัตราส่วนโดยทำการเรียงเป็นชั้นสลับบนหญ้าแฝกเส้นที่ทำการมัดเป็นกำขุดดินเหนียว



รูป 3.25 การเรียงสลับระหว่างหน้าแปลสับผสมกับดินเหนียวตามอัตราส่วนกับหน้าแปลเส้นรูปดินเหนียวโดยแต่ละชั้นมีความหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร



รูป 3.26 แสดงตัวอย่างการขึ้นรูปเสานำทางแบบที่ 8




รูป 3.27 การตักเสานำทางทิ้งไว้เพื่อให้แห้งและสามารถถอดออกจากแบบได้เมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 1 วัน เนื่องจากการหดตัวของเสานำทาง

3. ทำการถอดไม้แบบหลังจากเสานำทางต้นท่อนต่ำหลังจากตากทิ้งไว้เป็นเวลา 1 วัน



รูปที่ 3.28 การถอดเสานำทางออกจากแบบเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ 1 วัน

4. หลังจากถอดออกจากไม้แบบจะนำเสาน้ำทางต้นทูนต่ำไปตากในที่ร่มเป็นระยะเวลา 7, 14, 21 วันตามลำดับทั้งนี้เพราะป้องกันไม่ให้ความชื้นออกไปจากตัวเสาอย่างรวดเร็ว อันจะส่งผลให้เสาน้ำทางมีอาการแตกร้าว



รูปที่ 3.29 นำเสาน้ำทางไปตากไว้ในที่ร่มหลังจากที่ทำการถอดออกจากแบบเป็นระยะเวลา 7, 14, 21 วันเพื่อรอให้เสาน้ำทางแห้งตัว



รูปที่ 3.30 ตัวอย่างเสาน้ำทางที่พร้อมทำการทดสอบ

( )

### 3.3.3 ขั้นตอนการพัฒนาคุณสมบัติด้านการรับกำลังและการทดสอบเสาน้ำทางต้นทุนต่ำ

สำหรับเสาน้ำทางที่สามารถขึ้นรูปได้จะทำการเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนผสมของหญ้าแฝกสับ ทั้งนี้เปอร์เซ็นต์ ของหญ้าแฝกสับที่เหมาะสมจะช่วยเพิ่มคุณสมบัติด้านกำลังรับแรงดัดของเสาน้ำทาง ต้นทุนต่ำโดยมีขั้นตอนการทดสอบดังนี้



รูป 3.31 การจำลองการทดสอบแรงดัดของเสาน้ำทาง (เสมือนคานยื่น)

1. นำเสาน้ำทางต้นทุนต่ำมาซึ่งน้ำหนักทุกวันจนกว่าจะได้น้ำหนักคงที่



รูป 3.32 การชั่งน้ำหนักของเสาน้ำทางก่อนไปทดสอบแรงดัด


2. นำเสาน้ำทางต้นทุนต่ำมาวัดค่าการยืดหดตัวทุกวันจนกว่าค่าการยืดหดตัวจะได้คงที่




รูปที่ 3.33 การวัดขนาด, ด้านกว้าง, ด้านยาว, ด้านสูง ของเสาน้ำทางก่อนนำไปทดสอบแรงดัด




### 3. ทำการทดสอบ แรงดึงเสาน้ำทางต้นทูนต่ำ




รูป 3.34 วัดขนาดความยาวของเสาน้ำทางออกมาจากบริเวณฐานการติดตั้ง 60 เซนติเมตรเพื่อจำลองการรับแรงดึงของเสาน้ำทางตามมาตรฐานการติดตั้ง




รูป 3.35 การติดตั้งเกจเพื่อทดสอบหาการโก่งตัว




รูป 3.36 เส้นทางที่พร้อมทำการทดสอบแรงดัด



### 3.3.4 ขั้นตอนการออกแบบระบบติดตั้ง




รูป 3.37 รูปด้านบนฐานรองรับเสาน้ำทาง




รูป 3.38 รูปด้านหน้าฐานรองรับเสาน้ำทาง โดยตัวฐานเป็นแท่งคอนกรีตขนาด สูง 35 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร และกว้าง 20 เซนติเมตร โดยทำเป็นช่องขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร และสูง 25 เซนติเมตรไว้ตรงกลางสำหรับเสียบเสาน้ำทางขณะติดตั้ง

1. เตรียมแบบหล่อคอนกรีตขนาดสูง 35 เซนติเมตร ยาว 20 เซนติเมตร และกว้าง 20 เซนติเมตร




รูป 3.39 แบบหล่อคอนกรีตสำหรับทำฐานรองรับเสาน้ำทาง

2. เทคอนกรีตหยาบ 1:3:5 ลงในแบบหล่อที่เตรียมไว้โดยเว้นช่องว่างขนาดกว้าง 15 เซนติเมตร ยาว 10 เซนติเมตร และสูง 25 เซนติเมตรไว้ตรงกลางสำหรับเสียบเสาน้ำทาง



รูป 3.40 แบบหล่อขณะเทคอนกรีต




รูป 3.41 ฐานคอนกรีตสำหรับติดตั้งเสานำทาง




รูป 3.42 ทำการอุดช่องดินที่มีการแตกด้วยดินเหนียวผสมทรายอัตราส่วน 1:0.5 แล้วทาสีพลาสติกชนิดกันน้ำสีขาวเคลือบเสา รวมทั้งติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามมาตรฐานกรมทางหลวง

### 3.3.5 ขั้นตอนการติดตั้งเสานำทาง




รูป 3.43 การจำลองขั้นตอนการติดตั้งเสานำทาง




รูป 3.44 ตัวอย่างเสานำทางที่พร้อมสำหรับการติดตั้ง

1. ทำการขุดหลุมสำหรับฝังฐานติดตั้งเสานำทางโดยมีความลึก 40 เซนติเมตร




รูป 3.45 หลุมสำหรับฝังฐานติดตั้งเสานำทางโดยมีความลึกประมาณ 40 เซนติเมตร

2. ทำการวางฐานสำหรับติดตั้งเสานำทางโดยใช้ผ้าตาข่ายวางในช่องสำหรับเสียบเสานำทาง  
ทั้งนี้เพื่อให้ง่ายขณะเปลี่ยนเสานำทาง



รูป 3.46 การวางฐานติดตั้งเสานำทางลงในหลุม

3. นำเสานำทางที่ทำสี่และติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงตามมาตรฐานกรมทางหลวงแล้ว มาเสียบลงในช่องของฐานติดตั้งแล้วทำการกลบดิน โดยความสูงที่วัดจากระดับพื้นดินจะมีความสูง 60 เซนติเมตร



รูป 3.47 ตัวอย่างเสานำทางที่ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว



## บทที่ 4

### ผลการทดสอบ

#### 4.1 ผลการทดสอบวัสดุ

##### 4.1.1 การทดสอบดินเหนียวและการวิเคราะห์ผล

Soil	ดินเหนียวสีแดง	Project	ทดสอบดินเหนียว
Location	ดินเหนียวบ้านแสงดาว จ.พิษณุโลก	Job No	1

##### ผลการทดลอง

##### ตาราง 4.1 ข้อมูลการทดสอบ Liquid Limit

Liquid Limit Determination					
Test No		1	2	3	4
Container No					
No of blows	N	34	27	20	15
Mass of can	$W_c$ (gm)	21.5	20.02	20.03	20.04
Mass of can + wet soil	$W_{cws}$ (gm)	32.5	26.6	29.6	25
Mass of can + dry soil	$W_{cDs}$ (gm)	28.5	24.2	25.9	23.1
Mass of water	$W_w^1$ (gm)	4	2.4	3.7	1.9
Mass of dry soil	$W_{DS}^2$ (gm)	7	4.18	5.87	3.06
Water content	$W^3$ (%)	57.14	57.42	63.03	62.09

Note 1.  $W_w = W_{cws} - W_{cDs}$

2.  $W_{DS} = W_{cDs} - W_c$

3.  $W_N = (W_w / W_{DS}) * 100$


ตาราง 4.2 ข้อมูลการทดสอบ Plastic Limit

Plastic Limit Determination		
Test No		1
Container No		
Mass of can	$W_c$ (gm)	20.29
Mass of can + wet soil	$W_{cws}$ (gm)	27.7
Mass of can + dry soil	$W_{cDS}$ (gm)	26
Mass of water	$W_w^1$ (gm)	1.7
Mass of dry soil	$W_{DS}^2$ (gm)	7.41
$PL = \%W_p = M_w/M_{DS} * 100$	PL (%)	22.94

ตาราง 4.3 ผลการทดสอบคุณสมบัติของดินเหนียว

Liquid Limit (LL):	59.92	%
Plastic Limit (PL):	22.94	%
Plasticity Index (PI):	36.98	%

## วิเคราะห์ผลการทดลอง



รูป 4.1 ความสัมพันธ์ระหว่าง Water Content และ Number of Blows

จากการทดลองพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง Water Content และ Number of Blows มีความสัมพันธ์กันโดยตรง ซึ่งค่า Water Content เป็นค่าที่บ่งบอกถึง strength และ deformation โดยขึ้นอยู่กับความชื้นเหลวของดินที่ใช้ในการทดลอง และปริมาณของน้ำในเนื้อดินที่ใช้ทดสอบจะเป็นค่าที่ทำให้ Water Content เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของเนื้อดิน หากเนื้อดินมีสภาพเหลว (Liquid State) จะส่งผลทำให้ Number of Blows มีค่าน้อยซึ่งส่งผลให้ Water Content มีค่ามากกว่ากว่าสภาพแบบพลาสติก (Plastic State) เพราะเนื้อดินสภาพแบบพลาสติก จะมีความเหลวน้อยกว่าเนื้อดินแบบสภาพเหลว

## สรุปผลการทดลอง

จากการทดลองสรุปผลได้ว่าค่า Water Content เป็นค่าที่บ่งบอกถึงปริมาณความชื้นในเนื้อดินซึ่งมีผลต่อค่า strength และ deformation ของดินซึ่ง Water Content เป็นหนึ่งในคุณสมบัติทางกายภาพ (physical properties) โดยในการทดสอบนี้สามารถใช้เป็นข้อมูลในการหาค่าทรุดตัวของดินหรือใช้คัดเลือกหรือกำหนดคุณภาพของวัสดุก่อสร้างจากค่า PI ซึ่งดินชนิดต่างๆเหล่านี้เราสามารถจำแนกคุณสมบัติต่างๆจากค่า PI ซึ่งดินเหนียวที่นำมาทำการทดสอบพบว่าเป็นดินเหนียวชนิด CH

4.1.2 การทดสอบทรายและการวิเคราะห์ผล

แหล่งของทราย ทรายละเอียดในจังหวัดพิษณุโลก

น้ำหนักของทรายที่ใช้ 500 กรัม

ตาราง 4.4 ข้อมูลการทดสอบ การวิเคราะห์หาส่วนผสมขนาดของมวลรวมด้วยตะแกรง


กำหนดแอมปริตของทราย

เส้นรยางค์ทราย ทรายละเอียดในจังหวัดพิษณุโลก

น้ำหนักของทรายที่ใช้ 500 กรัม

ขนาดตะแกรงมาตรฐาน	ขนาดช่องว่าง (ม.ม.)	มวลทรายที่กัก (กรัม)	มวลที่ผ่านตะแกรง (กรัม)	มวลที่ตกค้าง (กรัม)	% ที่ผ่านตะแกรง	% ตะกรงที่กัก	% Finer
4	4.750	510.80	510.80	0.00	0.00	0.00	100.00
9	2.380	493.00	493.00	0.00	0.00	0.00	100.00
16	1.190	443.70	443.00	4.30	0.86	0.86	99.14
30	0.589	427.90	669.30	240.40	47.82	48.89	51.32
50	0.297	366.80	584.00	193.20	37.44	48.11	13.89
100	0.150	231.30	282.70	51.40	10.22	48.34	3.89
ผล		314.20	332.60	18.40	2.66	100.00	0.00
			รวม	592.7	100		
			โมดูลัสความละเอียด	2.32			

สรุปผลการทดลอง



รูป 4.2 แผนภูมิขนาดคละของทราย

จากการทดลองพบว่า ทรายละเอียดในจังหวัดพิษณุโลก มีค่า โมดูลัสความละเอียดที่ 2.32 ซึ่งมีค่าตามมาตรฐานของทรายละเอียดที่ใช้ในการก่อสร้าง

#### 4.1.3 การทดสอบหญ้าแฝกและการวิเคราะห์ผล


แหล่งของหญ้าแฝก หญ้าแฝกพันธุ์แฝกดอน ต.หนองแขม อ.พรหมพิราม จ. พิษณุโลก

ปริมาณความชื้น ทำการตากหญ้าแฝกที่ 7, 14, 21 วันตามลำดับ

ตาราง 4.5 ข้อมูลการทดสอบแรงดึงของหญ้าแฝก

หญ้าแฝก	ระยะเวลา 7 วัน			ระยะเวลา 14 วัน			ระยะเวลา 21 วัน		
	แรงดึง (kg)	แรงดึง (kg)	กำลังรับแรงดึง (ksc)	พื้นที่หน้าตัด (cm <sup>2</sup> )	ประสิทธิภาพ (%)	กำลังรับแรงดึง (ksc)	พื้นที่หน้าตัด (cm <sup>2</sup> )	ประสิทธิภาพ (%)	กำลังรับแรงดึง (ksc)
ต้นอ่อน	1.82	17.70	97.25	1.94	20.90	105.67	1.92	18.50	85.94
	1.75	17.40	93.43	1.88	19.40	103.19	1.83	17.20	93.99
ส่วนกลาง	1.72	8.60	51.16	1.68	15.70	84.51	1.81	12.30	67.66
	1.63	9.40	49.70	1.76	14.60	83.43	1.94	11.70	63.21
ส่วนปลาย	1.51	4.80	29.27	1.72	11.60	66.86	1.86	7.40	40.00
	1.65	4.30	25.80	1.37	9.20	51.90	1.79	8.20	45.81

#### สรุปผลการทดลอง












รูป 4.3 กำลังรับแรงดึงของหญ้าแฝก

จากการทดสอบกำลังรับแรงดึงของหญ้าแฝกที่ผ่านการควบคุมปัจจัยต่างเช่น อายุ , ปริมาณความชื้น โดยการนำหญ้าแฝกไปตากแดดที่ 7, 14, 21 วันตามลำดับ พบว่า หญ้าแฝกที่มีอายุประมาณ 1 เดือน และ มีการควบคุมความชื้นโดยการตากแดดที่ 14 วันจะให้ค่าในการรับแรงดึงสูงสุด โดยมีค่าเฉลี่ย ที่ประมาณ 83 ksc ส่วนหญ้าแฝกที่มีการควบคุมความชื้นโดยการตากแดดที่ 21 และ 7 วัน จะให้ค่ากำลังรับแรงดึงเฉลี่ย 66 ksc และ 58 ksc ตามลำดับโดยส่วนโคนของหญ้าแฝกจะเป็นส่วนที่ให้กำลังรับแรงดึงมากที่สุด

## 4.2 ผลการขึ้นรูปเสานำทางและวิเคราะห์ผล


ตาราง 4.6 ผลการขึ้นรูปเสานำทางต้นทุนต่ำ

ตารางข้อมูลการขึ้นรูปเสานำทาง				
แบบที่	หน้าตัด	การวิเคราะห์ผลการขึ้นรูป		
		การแตกร้าว	การแยกตัว	การเปลี่ยนรูปร่างเมื่อแข็งตัว
1		ใช่	ใช่	ใช่
2		ใช่	ใช่	ใช่
3		ใช่	ใช่	ใช่
4		ใช่	ใช่	ใช่
5		ใช่	ใช่	ใช่
6		ใช่	ใช่	ใช่
7		ไม่ใช่	ใช่	ใช่
8		ไม่ใช่	ไม่ใช่	ไม่ใช่



รูป 4.4 แสดงตัวอย่างเสานำทางแบบที่ 2 เมื่อขึ้นรูปและตากที่ระยะเวลา 1 วัน

จากการทดสอบการขึ้นรูปของเสานำทางทั้ง 8 ตัวอย่างโดยแต่ละตัวอย่างจะมีอัตราส่วนผสมแตกต่างกันออกไปตามตารางข้อมูลการขึ้นรูปเสานำทาง โดยเสานำทางตัวอย่างที่ 1 ซึ่งเป็นดินล้วนไม่สามารถขึ้นรูปได้ทั้งนี้เพราะเสานำทางมีขนาดยาวจึงทำให้ตัวอย่างที่ 1 มีอาการแตกร้าว เมื่อทำการตากที่ระยะเวลา 1 วัน แต่เมื่อนำเอาหญ้าแฝกสับผสมกับดินเหนียวตามอัตราส่วนจากตารางข้อมูลการขึ้นรูปของเสานำทางตัวอย่างที่ 3,4 แล้วทำการตากที่ระยะเวลา 1 วัน เสียบางต้นก็สามารถขึ้นรูปได้แต่บางต้นก็ไม่สามารถขึ้นรูปได้ โดยเสาที่สามารถขึ้นรูปได้จะไม่มี ความแข็งแรงพอ จะเกิดอาการแตกร้าว และหักเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงทดลองใช้ไม้ไผ่ที่มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตรเสริมในเสานำทางระหว่างขั้นตอนการขึ้นรูปจำนวน 2 อัน เสมือนเหล็กเสริมในเสานำทางตามมาตรฐานกรมทางหลวง ปรากฏว่าเสานำทางมีอาการแตกอย่างรวดเร็วเมื่อใช้ระยะเวลาในการตาก 1 วัน ทั้งนี้เพราะไม้ไผ่จะดูดน้ำจากดินเหนียวที่ทำการผสมเส้นใยหญ้าแฝกสับอย่างรวดเร็วจึงทำให้เสามีอาการแตกกว่าตัวอย่างการขึ้นรูปเสานำทางชนิดอื่น



รูป 4.5 แสดงตัวอย่างเสานำทางแบบที่ 8 เมื่อขึ้นรูปและตากที่ระยะเวลา 1 วัน


จากการทดสอบการขึ้นรูปเสานำทางเมื่อทดลองเอาหญ้าแฝกเส้นที่ทำการชุบดินเหนียวมาเรียงสลับกับ หญ้าแฝกเส้นผสมดินเหนียวตามตารางข้อมูลการขึ้นรูปของเสานำทางตัวอย่างที่ 7 และ 8 จะพบว่าเสานำทางมีความแข็งแรงมากกว่าการใช้หญ้าแฝกสลับผสมดินเหนียวตามตัวอย่างที่ 1 – 6 ปัญหาการแตกร้าวและการแอ่นตัวของตัวอย่างเสานำทางจะมีน้อยกว่า แต่เสานำทางตัวอย่างที่ 7 จะไม่ค่อยมีกว่าแข็งแรงเทียบเท่ากับเสานำทางตัวอย่างที่ 8 ซึ่งมีความแข็งแรงมากกว่า

#### สรุปผลการขึ้นรูปตัวอย่างเสานำทาง

จากการทดลองการขึ้นรูปเสานำทางต้นทุนต่ำ ตั้งแต่เสานำทางตัวอย่างที่ 1-8 พบว่าเสานำทางตามตัวอย่างที่ 8 โดยมีการใช้หญ้าแฝกเส้น มัดเป็นกำโดยขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตร ชุบดินเหนียวเรียงสลับกับหญ้าแฝกสลับตามอัตราส่วนผสม วิธีขึ้นรูปเสาดตัวอย่างโดยเรียงสลับกันเป็นชั้น จำนวนทั้งหมด 5 ชั้น ซึ่งหญ้าแฝกเส้นชุบดินเหนียวจะมีจำนวน 2 ชั้น โดยแต่ละชั้นหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตร สามารถขึ้นรูปได้และมีความแข็งแรง



#### 4.3 การทดสอบกำลังรับแรงดัดของเสานำทางตัวอย่างที่ 8 และการวิเคราะห์ผล



รูป 4.6 การทดสอบกำลังรับแรงดัดของเสานำทาง


จากผลการทดสอบกำลังรับแรงดัดของเสานำทางต้นทนต์ตัวอย่างที่ 8 แสดงตามรูปที่ 4.8 พบว่าเสานำทางที่มีเปอร์เซ็นต์ ผสมหน้ำแฝกที่ 60 เปอร์เซ็นต์ โดยมีการเรียงสลับกับหน้ำแฝกเส้นซุบดินเหนียว จะให้ค่ากำลังรับแรงดัดสูงสุดเฉลี่ยที่ 0.92 ksc เมื่อมีการควบคุมปริมาณความชื้นโดยทำการตากที่ 7, 14, และ 21 วัน พบว่าระยะเวลาที่ 21 วันมีแนวโน้มทำให้ค่ากำลังรับแรงดัดสูงขึ้นทั้งนี้ เพราะอัตราส่วนผสมของหน้ำแฝกสลับ และที่มีปริมาณความชื้นที่เหมาะสมจะช่วยกำลังรับแรงดัดดีขึ้นเมื่อเทียบกับเสานำทางต้นทนต์ที่มีเปอร์เซ็นต์ผสมหน้ำแฝกสลับที่ 40, 80, และ 100 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ โดยระยะเวลาในการตากที่เหมาะสมจะช่วยให้เสานำทางมีความแข็ง และแห้ง ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังรับแรงดัดของเสานำทาง



รูป 4.7 ลักษณะการวิบัติของเสานำทางบริเวณฐานการติดตั้งกับตัวเสาเนื่องจากการทดสอบแรงดัด



#### 4.5 การเปรียบเทียบราคาต้นทุนในการผลิตของเสาน้ำทาง



รูปที่ 4.8 การเปรียบเทียบราคาวัสดุในการผลิตเสาน้ำทาง

จากการประมาณราคาต้นทุนในการผลิตเสาน้ำทางต้นทุนต่ำเทียบกับเสาน้ำทางคอนกรีตตามมาตรฐานกรมทางหลวง ตามรูปที่ 4.18 จะเห็นได้ว่าเสาน้ำทางต้นทุนต่ำจะมีราคาในการผลิตเสาน้ำทาง ถูกกว่าประมาณ 76 บาท โดยมีราคาต้นทุนวัสดุรวมค่าแรงจะอยู่ที่ประมาณต้นละ 10 บาท ทั้งนี้ การผลิตเสาน้ำทางต้นทุนต่ำ จะเป็นการช่วยกระจายรายได้ เพื่อให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมอีกทางหนึ่ง โดยสอดคล้องกับนโยบายเศรษฐกิจพอเพียง

## บทที่ 5

### สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

#### 5.1 สรุปผลการทดลอง

5.1.1 จากการทดสอบการขึ้นรูปเสานำทางตามตัวอย่างที่ 1-8 โดยเสานำทางตามตัวอย่างที่ 8 ที่มีการใช้หญ้าแฝกเส้นชุปดินเหนียวขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 เซนติเมตรเรียงสลับกับหญ้าแฝกสับตามอัตราส่วนผสม ขึ้นรูปเสานำทางโดยการเรียงสลับกันเป็นชั้นจำนวนทั้งหมด 5 ชั้น โดยหญ้าแฝกเส้นชุปดินเหนียวแต่ละชั้นจะมีความหนาประมาณ 1-2 เซนติเมตรจำนวน 2 ชั้น สามารถขึ้นรูปได้ และมีความแข็งแรง

5.1.2 จากการทดลองเสานำทางต้นทุนต่ำขนาด 100 x15 x7 เซนติเมตร ตามตัวอย่างการขึ้นรูปที่ 8 โดยมีส่วนผสมของหญ้าแฝก 40, 60, 80, 100เปอร์เซ็นต์ พบว่าเสาลักนำทางที่มีค่าคุณสมบัติทางกลดีที่สุดคือส่วนผสมที่มีอัตราส่วนผสมของหญ้าแฝก 60เปอร์เซ็นต์ โดยสามารถรับแรงดัด ได้ 0.92 ksc โดยทั่วไปใช้เวลา 14-21 วันในการตากจนกว่าเสานำทางแห้งสนิทจึงสามารถนำไปใช้งานได้

5.1.3 จากการประมาณราคาต้นทุนในการผลิตเสานำทางทั้ง 2 ประเภทพบว่าเสานำทางต้นทุนต่ำมีราคาต้นทุนในการผลิตถูกกว่าเสานำทางตามมาตรฐานกรมทางหลวงโดยราคาต้นทุนรวมค่าวัสดุและค่าแรงจะอยู่ที่ต้นละ 10 บาท ทั้งนี้ในการผลิตเสานำทางต้นทุนต่ำจะเป็นการกระจายรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ ทั้งนี้เพื่อให้ชาวบ้านสามารถประกอบเป็นอาชีพเสริมในการหารายได้ให้กับครอบครัว

#### 5.2 ข้อเสนอแนะ

5.2.1. ในการวิจัยครั้งต่อไปควรทำการทดสอบคุณสมบัติอื่นๆเพิ่มเติมเช่น การทดสอบกำลังรับแรงกระแทก , การทดลองกำลังรับแรงแบกทาน , การทดลองกำลังรับแรงเฉือน , การดูดกลืนน้ำ , การทดสอบความเป็นฉนวน เพื่อให้สามารถนำมาวิเคราะห์ผลได้ครอบคลุมดียิ่งขึ้น

5.2.2. ควรหาวิธีการในการเพิ่มแรงดัดของเสาลักนำทางต้นทุนต่ำให้มากขึ้นโดยใช้วัสดุอื่นผสม

5.2.3. ควรมีการปรับปรุงเครื่องมือการทดลองตลอดจนเทคนิคการผลิตเพื่อการพัฒนาเชิงอุตสาหกรรม

5.2.4. ควรมีการหาวัสดุเคลือบผิวเพื่อป้องกันการชะล้างจากน้ำ

## บรรณานุกรม

1. สารานุกรมเรื่องหญ้าแฝก พิมพ์ครั้งที่ 4 คณะอนุกรรมการด้านวิชาการ วางแผนและติดตามผลการทำงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2547)
2. เอกสารทางวิชาการหมายเลข 2547/1 "การใช้หญ้าแฝกเพื่อเป็นวัสดุก่อสร้างยังฉางเก็บข้าวเปลือก" พิชัย นิमितยงสกุล, ธรรมบุญ-เฮงษฏ์กุล, สำนักวิชาวิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) (2547)
3. วารสาร "อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" โดย กองประสานสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (2549)
4. ปฐพีกลศาสตร์ทฤษฎีและปฏิบัติการ พิมพ์ครั้งที่ 3, โดย ดร.วรากร ไหมเรียง, อ.จิพัฒน์ ชาติไกร, อ.ประทีป ดวงเดือน, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (2525)

ภาคผนวก ก


ตารางที่ ก-1 ข้อมูลค่าการยุบตัวของเสาน้ำทางต้นท่อน้ำ (สำหรับทดสอบแรงดัด)

หน้าแม่ (%)	ตัวอย่างที่	วันที่เริ่มทดสอบ	ตารางบันทึกข้อมูลค่าการยุบตัวของเสาน้ำทาง																							
			ค่าการยุบตัว (mm)																							
			1 วัน		4 วัน		7 วัน		10 วัน		13 วัน		16 วัน		19 วัน		21 วัน									
กว้าง	ยาว	กว้าง	ยาว	กว้าง	ยาว	กว้าง	ยาว	กว้าง	ยาว	กว้าง	ยาว	กว้าง	ยาว	กว้าง	ยาว	กว้าง	ยาว									
40	1	19/1/2552	15.0	100.0	7.0	14.9	99.9	6.9	14.5	99.5	6.5	14.3	99.3	6.4	14.0	99.0	6.3	13.5	98.9	6.3	13.1	98.8	6.3	13.1	98.8	6.3
	2	19/1/2552	15.0	100.0	7.0	14.9	99.9	6.8	14.5	99.6	6.5	14.3	99.3	6.4	14.0	99.1	6.3	13.5	99.0	6.3	13.2	98.8	6.3	13.2	98.8	6.3
60	1	12/1/2552	15.0	100.0	7.0	14.9	99.9	6.9	14.5	99.6	6.5	14.4	99.3	6.4	14.1	99.2	6.4	14.0	99.1	6.4	13.8	99.1	6.3	13.8	99.1	6.3
	2	12/1/2552	15.0	100.0	7.0	14.9	99.8	6.9	14.5	99.6	6.5	14.5	99.4	6.4	14.2	99.2	6.4	14.1	99.1	6.4	13.9	99.1	6.3	13.8	99.1	6.3
80	1	19/1/2552	15.0	100.0	7.0	15.0	99.9	7.0	14.6	99.6	6.6	14.4	99.4	6.5	14.3	99.4	6.5	14.3	99.3	6.4	14.1	99.3	6.4	14.1	99.3	6.4
	2	19/1/2552	15.0	100.0	7.0	15.0	99.9	7.0	14.6	99.7	6.6	14.4	99.4	6.5	14.3	99.4	6.4	14.3	99.4	6.4	14.1	99.4	6.4	14.2	99.3	6.4
100	1	19/1/2552	15.0	100.0	7.0	15.0	100.0	7.0	14.7	99.8	6.9	14.5	99.8	6.8	14.5	99.6	6.7	14.4	99.6	6.7	14.4	99.6	6.7	14.4	99.6	6.7
	2	19/1/2552	15.0	100.0	7.0	15.0	99.9	7.0	14.6	99.7	6.8	14.5	99.7	6.8	14.5	99.6	6.7	14.4	99.6	6.7	14.4	99.5	6.7	14.4	99.5	6.6

ตารางที่ ก-2 ข้อมูล น้ำหนักของเสาน้ำทางตั้งหมู่ต้ำ (สำหรับทดสอบแรงตัด)

หน้าแม่ (%)	ตัวอย่างที่	วันที่เริ่มผสม	ตารางการบันทึกข้อมูลน้ำหนักของเสาน้ำทาง									
			น้ำหนัก (kg)									
			1 วัน	4 วัน	7 วัน	10 วัน	13 วัน	15 วัน	19 วัน	21 วัน		
40	1	19/1/2552	13.766	13.545	13.247	12.945	12.577	12.354	12.311	12.300		
	2	19/1/2552	13.754	13.535	13.214	12.939	12.579	12.479	12.421	12.308		
60	1	12/1/2552	13.498	13.388	13.211	12.995	12.500	12.224	12.208	12.200		
	2	12/1/2552	13.487	13.371	13.207	12.986	12.507	12.229	12.212	12.204		
80	1	19/1/2552	13.247	13.122	13.045	12.787	12.501	12.214	12.174	12.110		
	2	19/1/2552	13.254	13.141	13.057	12.774	12.478	12.207	12.144	12.098		
100	1	19/1/2552	13.075	12.945	12.911	12.543	12.286	11.854	11.766	11.701		
	2	19/1/2552	13.087	12.955	12.921	12.535	12.278	11.855	11.769	11.708		

ตารางที่ ก-3 ข้อมูลการทดสอบกำลังรับแรงดัดของเสาน้ำทางต้นท่อน้ำ ทดสอบที่ 7 วัน




อายุการทดสอบ (%)	ลำดับที่	ความกว้าง (cm)		ความยาว (cm)		ความหนา (cm)		น้ำหนัก (kg)	แรงกด (N/mm²)	กำลังรับแรงดัด (kg/cm²)	กำลังรับแรงดัดเฉลี่ย (kg/cm²)
		1	2	1	2	1	2				
40	1	14.5	14.5	99.5	99.3	6.5	6.5	13.247	0.04	0.41	0.41
	2	14.5	14.5	99.6	99.7	6.5	6.5	13.214	0.04	0.41	
50	1	14.5	14.3	99.8	99.4	6.5	6.5	13.211	0.06	0.61	0.61
	2	14.2	14.2	99.2	99.1	6.5	6.5	13.218	0.06	0.61	
80	1	14.6	14.5	99.6	99.7	6.6	6.6	13.045	0.05	0.51	0.51
	2	14.6	14.6	99.7	99.5	6.7	6.6	13.057	0.05	0.51	
100	1	14.7	14.5	99.8	99.8	6.9	6.9	12.911	0.04	0.41	0.41
	2	14.6	14.3	99.7	99.6	6.8	6.7	12.921	0.04	0.41	

ตารางการทดสอบกำลังรับแรงดัดของเสาน้ำทางต้นท่อน้ำ ทดสอบที่ 7 วัน




ตารางที่ ก-4 ข้อมูลการทดสอบกำลังรับแรงดัดของเสาน้ำทางต้นทุ่นดำ ทดสอบที่ 14 วัน



หน้าไม้ (%)	ตัวอย่างที่	ความกว้าง (cm)		ความยาว (cm)		ความหนา (cm)		น้ำหนัก (kg)	บรรจุภัณฑ์ (N/mm²)	กำลังรับแรงดัด (kg/cm²)	กำลังรับแรงดัดเฉลี่ย (kg/cm²)
		1	2	1	2	1	2				
40	1	14.0	14.2	6.3	6.3	99.0	99.2	99.1	0.05	12.577	0.51
	2	14.0	14.2	6.3	6.3	99.1	99.05	99.05	0.05	12.579	0.51
60	1	14.1	14.2	14.15	14.2	99.2	99.2	99.2	0.08	12.500	0.82
	2	14.2	14.1	14.1	14.2	99.3	99.25	99.25	0.08	12.507	0.82
80	1	14.3	14.3	14.3	14.3	99.4	99.2	99.3	0.07	12.501	0.71
	2	14.3	14.4	14.35	14.35	99.4	99.4	99.4	0.07	12.478	0.71
100	1	14.5	14.4	14.45	14.45	99.5	99.7	99.65	0.06	12.286	0.61
	2	14.5	14.5	14.5	14.5	99.6	99.6	99.6	0.06	12.278	0.61

ตารางการทดสอบกำลังรับแรงดัดของเสาน้ำทางที่ 14 วัน

ตารางที่ ก-5 ข้อมูลการทดสอบกำลังรับแรงดัดของเสาน้ำทางต้นหมันต่ำ ทดสอบที่ 21 วัน




ร้อยละ (%)	ตัวอย่างที่	ความกว้าง (cm)		ความยาว (cm)		ความหนา (cm)		น้ำหนัก (kg)	แรงกด (N/mm²)	กำลังรับแรงดัด (kg/cm²)	กำลังรับแรงดัดเฉลี่ย (kg/cm²)
		1	2	1	2	1	2				
40	1	13.1	13.4	98.8	98.8	6.3	6.3	12.300	0.05	0.51	0.51
	2	13.2	13.3	98.8	99.2	6.3	6.35	12.308	0.05	0.51	
60	1	13.6	13.8	99.1	99.15	6.3	6.4	12.200	0.09	0.92	0.92
	2	13.8	13.5	99.1	99.1	6.3	6.25	12.204	0.09	0.92	
80	1	14.1	14.05	99.3	99.35	6.4	6.4	12.110	0.07	0.71	0.71
	2	14.2	14.1	99.3	99.4	6.4	6.45	12.098	0.07	0.71	
100	1	14.4	14.35	99.6	99.55	6.7	6.7	11.701	0.06	0.61	0.61
	2	14.4	14.45	99.5	99.45	6.6	6.55	11.708	0.06	0.61	

ตารางการทดสอบกำลังรับแรงดัดของเสาน้ำทางที่ 21 วัน

ภาคผนวก ข

ตารางที่ ๑-1 การเปรียบเทียบราคาวัสดุของเสาน้ำทางต้นทุ่นต่ำและเสาน้ำทางตามมาตรฐานกรมทางหลวง

ตารางเปรียบเทียบราคาวัสดุในการผลิตเสาน้ำทาง													
เสาน้ำทางต้นทุ่นต่ำ (ขนาด 1x0.15x0.07 เมตร)													
วัสดุ	หน่วย	จำนวน/หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ค่าแรง(ต้น)	ราคา(บาท)	วัสดุ	หน่วย	จำนวน/หน่วย	ราคาวัสดุ/หน่วย	ค่าแรง/ต้น	ราคา(บาท)		
ตัวเสา	ดิน	0.011	200	7	2	คอนกรีต	ลบ.ม	0.0152	1248	20	19		
	หญ้าแฝก	0.006			0	ตัวเสา เหล็ก RB6	เส้น	1				47	47
	ทราย	0.003	240		1								
			รวม		10				รวม		86		



## ภาคผนวก ค

ตาราง ค-1 ข้อมูลพื้นที่แหล่งเพาะปลูกหญ้าแฝกในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดข้างเคียง

กิจกรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก กรมพัฒนาที่ดิน

จังหวัดพิษณุโลก - รวม 15,575 ไร่ ผลงานรวม 13,000 ไร่

พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงบำรุงดิน						
พื้นที่ดำเนินการ						
จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	ไร่	หมายเหตุ	
พิษณุโลก	ชาติตระการ	ปอภาค	ม.1	575		
		ปอภาค	ม.5	160		
		ปอภาค	ม.6	375		
		ปอภาค	ม.15	375		
		ปอภาค		75		
		บ้านคาง	ม.4	12.5		
		บ้านคาง	ม.4,11,13	37.6		
		บ้านคาง	ม.13	12.5		
		ชาติตระการ		375	อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า	
		ชาติตระการ	ม.5	62.5		
		บ้านคาง	ม.6	45		
		บ้านคาง	ม.9	37.5		
		วัดโบสถ์	วัดโบสถ์	ม.6	145	
			บ้านขาม	ม.3	250	
	บ้านขาม		ม.11	60		
	ท้อแท้			20		
	ท่างาม		ม.1	50		
	ท่างาม		ม.2	70		
	ท่างาม		ม.7	50		
	ท่างาม		ม.8	50		
	คันไร่		ม.1	57.5		
	คันไร่		ม.4	100		
	เมือง	คันไร่	ม.6	37.5		
		คันไร่	ม.7	117.5		
		คันไร่	ม.9	60		
		คันไร่	ม.10	50		
		มะขามสูง	ม.3	50		
มะขามสูง		ม.6	375			
มะขามสูง		ม.10	70			
บ้านป่า		ม.1,6,8	125			
บ้านป่า	ม.7	50				
หัวรอ	ม.6	50				
โนนเมือง		55				

พื้นที่ได้รับทราบปรับปรุงที่ดิน พื้นที่สำเนาการ					
จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	ไร่	หมายเหตุ
พิจิตร	เมือง	ป่าไผ่		25	
		บึงพระ	ม.2	25	
		บึงพระ	ม.3	25	
		บึงพระ	ม.8,8	112.5	
		บึงพระ	ม.9	5	
		ท่าหลวง	ม.1	37.5	
		ท่าหลวง	ม.4	50	
		ท่าโพธิ์	ม.8	50	
		ท่าโพธิ์		37.5	
		ทลิ่งชุมพล	ม.1	50	
		ทลิ่งชุมพล		12.5	
		คชนทรวง	ม.1	50	
		คชนทรวง	ม.8	5	
		คชนทรวง	ม.14	5	
		ไผ่คชน	ม.9	50	
		ไผ่คชน	ม.3,5	62.5	
		คชนทรวง	ม.2	50	
		คชนทรวง		30	
		อรัญญิก	ม.1	50	
		บ้านคตง		50	มีการปักปันสงวน
		บ้านคตง	ม.3	207.6	
		บ้านคตง	ม.9	300	
		บ้านคตง	ม.10	75	
		บ้านคตง	ม.11	62.5	
		บ้านคตง	ม.14	67.5	
		บ้านคตง	ม.16	50	
		บ้านคตง		62.5	
		วังหลวง	ม.8	15	
		วังหลวง	ม.4	37.5	
		วังหลวง		50	
		วังหลวง	ม.10	12.5	
		วังนาคต้น	ม.1	25	
วังนาคต้น	ม.14	12.5			
วังนาคต้น	ม.15	100			
วังนาคต้น	ม.วังนาค	25			
วังนาคต้น		245			
นพรัตน์	ม.6	20			
หัวพันนาค	ม.1	112.5			
หัวพันนาค		50			

พื้นที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย						
พื้นที่ดำเนินการ						
จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่ที่	ไร่	หมายเหตุ	
ชัยภูมิ	วังทอง	พันชาติ		5		
		วังหิน		12.5		
		สีทอง	ม.1	25		
		สีทอง	ม.2	50		
		สีทอง		12.5		
		ชัยงาม	ม.1	51.25		
		ชัยงาม	ม.2	350		
		ชัยงาม	ม.3	7.5		
		วังทอง	ม.4	12.5		
		วังงาม	ม.6	50		
		วังงาม	ม.9	10		
		ชัยงาม		62.5		
		บึงระก้า	ชุมชนสงเคราะห์	ม.3	25	
			ชุมชนสงเคราะห์	ม.7	37.5	
			ชุมชนสงเคราะห์	ม.9	12.5	
			ชุมชนสงเคราะห์	ม.10	25	
			นิคมพัฒนา	ม.4	100	
			บึงระก้า	ม.7	125	
			บึงระก้า	ม.9	12.5	
			บึงระก้า	ม.13	200	
บึงระก้า			200			
พันชาติ	ม.9		12.5			
	นางาชะภูมิ	ปะทอ	ม.1	100		
		วังหิน		200		
		วัดสาม	ม.1	282.5		
		นครป่าเมฆ	ม.2	30		
		โคกสูง	ม.10	12.5		
		ไผ่ล้อม	ม.10 ม.มีง่าง	25		
		นครป่าเมฆ	ม.9 ม.หนองพระธาตุ	12.5		
		นครป่าเมฆ	ม.10 ม.หนองเมฆ	75		
		สามัคคี	ม.1	25		
			พรมพิริวง	วังหิน	ม.5	300
หัววัง	ม.11			12.5		
หัววัง	ม.12			37.5		
พรมพิริวง	ม.1			12.5		
พรมพิริวง	ม.7			150		
พันชาติ	ม.1			17.5		
พันชาติ	ม.2			25		
พันชาติ	ม.3			37.5		

โครงการ งบประมาณส่งเสริมการปลูกหญ้าแฝก  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2551 (ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)  
กลุ่มวิสาหกิจ สาขากาแฟที่ตำบลปอแดง อ.กรงทอง จ.สุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ งบประมาณ 1,000,000 บาท ผลงานรวม 1,000,000 บาท

พื้นที่ได้รับการปรับปรุงที่ดิน					
พื้นที่ดำเนินการ					
จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	ค่า	หมายเหตุ
สุรินทร์	สนมรัมย์	-	-	10,000	วิทยาสاتโพนพระนครศรีอยุธยา
	เมือง	โรงช้าง	-	10,000	พิชิตวงกิจกร
เกษตรบุรีรัมย์	เวียงชัย	เข็กน้อย	ม.8	10,000	
	เวียงชัย	เข็กน้อย	ม.8	30,000	
รัตนบุรี	วังทอง	วังทอง	-	20,000	สถานสงเคราะห์พิมาย
	เมือง	พิมาย	-	2,000	
	เมือง	-	-	10,000	หน่วยงานที่ดูแลปศุสัตว์ทางภาค ของให้ 3 ส่วนรวมทั้งพระนครศรีอยุธยา
	นครไทย	บ้านหมื่น	-	2,500	
	เมือง	บ้านม่วง	-	2,500	
	ชาติตระการ	ปอแดง	-	100,000	
	วังทอง	วังทอง	-	10,000	หมู่บ้านเกษตรกรรม
	เมือง	สนมรัมย์	-	20,000	สายส่งไฟฟ้าพระนครศรีอยุธยา
	เมือง	พิมาย	-	20,000	บริษัทปิโตรเคมี
	เมือง	รัตนบุรี	-	10,000	หมู่บ้านคลองสูง
	เมือง	จอมทอง	-	10,000	หมู่บ้านเกษตรกรรม
	เมือง	รัตนบุรี	ม.7	15,500	
	นครไทย	บ้านหมื่น	-	20,000	
	พระนครศรีอยุธยา	ท่าช้าง	ม.11	20,000	หมู่บ้านคลองสูง
	เมือง	บ้านม่วง	ม.11	3,000	
	วังทอง	วังทอง	ม.3	35,000	
	วังทอง	วังทอง	ม.4	25,000	
	เมือง	พิมาย	ม.8	15,000	บ้านสีทอง
	ชาติตระการ	ปอแดง	-	00,000	สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
	ชาติตระการ	ปอแดง	-	20,000	
	ชาติตระการ	ปอแดง	ม.2	31,000	หมู่บ้านเกษตรกรรม
	วังทอง	วังทอง	ม.5	25,000	
	เมือง	พิมาย	-	20,000	
	เมือง	หนองสูง	-	20,000	บ้านหนองสูง
	ชาติตระการ	ปอแดง	-	25,000	
	นครไทย	นครไทย	-	100,000	
	วังทอง	บ้านม่วง	ม.5	15,000	
	วังทอง	วังทอง	-	10,000	

พื้นที่ที่ได้รับการปรับปรุงป่าชุมชน สืบคืนความเป็นป่า					
จังหวัด	อำเภอ	ตำบล	หมู่บ้าน	ค่า	หมายเหตุ
	วัดโพนดี	คันไผ่	ม.8	10,000	บ้านหนองกระเบา
	วังทอง	บ้านกลาง	ม.20	5,000	หมู่บ้านทรัพย์สมบูรณ์
	ชาติตระการ	ปลื้มภาค		25,000	สถานีเกษตรที่สูงภูชี้ฟ้า ภูเม็ง ภูสอยดาว
	วัดโพนดี	บ้านยาง	ม.9	5,000	บ้านหนองยาง
	วัดโพนดี	ท่างาม	ม.11	5,000	หมู่บ้านสวนป่า
	เมือง	เมือง		20,000	
	วัดโพนดี	ท่างาม	ม.8	10,000	หมู่บ้านโพธิ์ทอง
	ชาติตระการ	ปลื้มภาค		40,000	
	วังทอง	วังทอง		3,400	สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์พิษณุโลก
	วัดโพนดี	บ้านยาง	ม.8	10,000	บ้านท่าบาร
	วัดโพนดี	ท่างาม	ม.2	5,000	
	วัดโพนดี	ท่างาม	ม.2	5,000	หมู่บ้านหนองเปิง
	วัดโพนดี	ท่างาม	ม.13	5,000	หมู่บ้านหนองตุง
	วัดโพนดี	ท่างาม	ม.1	5,000	
	วัดโพนดี	วัดโพนดี	ม.1	20,000	หมู่บ้านท่างาม
	วังทอง	ท่างาม	ม.2	50,000	วัดเกาะแก้วประชานุรักษ์
	ชาติตระการ	ปลื้มภาค	ม.7	30,000	โรงเรียนสตรีบ้านบุ่งเขื่อน
	เมือง	หัวรอ		1,000	ศูนย์วิทยาศาสตร์กีฬามหาพันธ์
	นครไทย	เนินเทียม	ม.6	2,000	
	หรรษาภิรมย์	วังเมือง		200	
	วังทอง	สินทอง	ม.1	10,000	
	เมือง	คชมาของ	ม.12	500	
	เมือง	คชมาของ	ม.12	2,000	
	เมือง	ท่าทอง	ม.2	10,000	ภค.ตรด.71
	นครไทย	เนินเทียม	ม.10	40,000	
	เมือง	นิ่วรช	ม.10	12,400	บ้านสระโคก
อุตรดิตถ์	ท่าปลา	น้ำมณี		2,000	
		รวม		1,030,000	
หมายเหตุ :	ได้จ้างคนงานขนานเพื่อดำเนินการดังกล่าว เพิ่มขึ้น 30,000 ค่า รวมทั้งหมดเป็น 1,030,000 ค่า				



### ประวัติผู้จัดทำ

- ชื่อ : นายปรัชญา วงศ์วิเวท
- วัน/เดือน/ปีเกิด : 5 มิถุนายน 2529
- สถานที่เกิด : จังหวัดลำพูน
- การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำดิบ ตำบลบ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน  
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนธีรกาณ์ที่บ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน  
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนธีรกาณ์ที่บ้านโฮ้ง อำเภอบ้านโฮ้ง จังหวัดลำพูน  
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
- ชื่อ : นายวีรยุทธ พลสว่าง
- วัน/เดือน/ปีเกิด : 5 มิถุนายน 2529
- สถานที่เกิด : จังหวัดนครสวรรค์
- การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส ตำบลหนองกล้วย อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนหนองบัว อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก
- ชื่อ : นายสงกรานต์ ดวงสุวรรณ
- วัน/เดือน/ปีเกิด : 13 เมษายน 2529
- สถานที่เกิด : จังหวัดเชียงราย
- การศึกษา : ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โรงเรียนบ้านสันมะเค็ด อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย  
ปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก