



กำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วันของก้อนตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ซิลิกาพร้อมกับมวลรวม
หยาบประดิษฐ์ (ที่ขึ้นรูปจาก เถ้าถ่านเตา เถ้าลอยและตะกอนน้ำประปา) เป็นส่วนผสม

**28 Days Compressive Strength of Concreted Mixed from Silica Cement with Synthetic
Coarse Aggregate (made from Bottom Ash, Fly Ash and Water Supply Sludge)**

นายคณุต ชุนคำ
นายวันชัย น่วมทอง
นายวิวัฒน์ พุ่มอิม

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่รับ..... 14 ก.ค. 2553
เลขทะเบียน..... 5070399 e, 2
เลขเรียกหนังสือ..... ค.1230
มหาวิทยาลัยมหิดล ๘๖๒

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ปีการศึกษา 2552

ใบรับรองโครงการงาน

หัวข้อโครงการงานวิศวกรรมโยธา : กำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วันของก้อนตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ซิลิกาการ่วมกับมวลรวมหยาบประดิษฐ์ (ที่ขึ้นรูปจากเถ้าก้นเตาเถ้าลอยและตะกอนน้ำประปา) เป็นส่วนผสม 28 Days Compressive Strength of Concreted Mixed from Silica Cement with Synthetic Coarse Aggregate (made from Bottom Ash, Fly Ash and Water Supply Sludge)

ผู้ดำเนินงานวิศวกรรมโยธา : นายคุณพล ขุนคำ รหัสสนិត 49360563
 นายวันชัย น่วมทอง รหัสสนិត 49361829
 นายวิฑูรย์ พุ่มอิม รหัสสนិត 49361867

ที่ปรึกษาโครงการงานวิศวกรรมโยธา : ผศ.ดร.สตีกรณีย์ เหลืองวิษขเจริญ
 ผศ.ดร.สรณกร เหมะวิบูลย์

สาขาวิชา :

วิศวกรรมโยธา

ภาควิชา :

วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา :

2552

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้โครงการวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา คณะกรรมการสอบโครงการงานวิศวกรรมโยธา

.....ประธานกรรมการ
 (ผศ.ดร.สตีกรณีย์ เหลืองวิษขเจริญ)

.....กรรมการ
 (ผศ.ดร.สรณกร เหมะวิบูลย์)

.....กรรมการ
 (อ.วราภรณ์ กฤษณ์ ช่อนกลิ่น)

หัวข้อโครงการวิศวกรรมโยธา : กำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วันของก้อนตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ซิลิกาพร้อมกับมวลรวมหยาบประดิษฐ์(ที่ขึ้นรูปจากเถ้าก้นเตา เถ้าลอยและตะกอนน้ำประปา) เป็นส่วนผสม

28 Days Compressive Strength of Concreted Mixed from Silica Cement with Synthetic Coarse Aggregate (made from Bottom Ash, Fly Ash and Water Supply Sludge)

ผู้ดำเนินงานวิศวกรรมโยธา : นายคุณพล ขุนคำ รหัสนิติ 49360563
นายวันชัย น่วมทอง รหัสนิติ 49361829
นายวิวัฒน์ พุ่มอิม รหัสนิติ 49361867

ที่ปรึกษาโครงการวิศวกรรมโยธา : ผศ.ดร.สตีเฟน เหลืองวิชานเจริญ
ผศ.ดร.สรินทร์ เหมะวิบูลย์

สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา
ภาควิชา : วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ปีการศึกษา : 2552

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้ เพื่อศึกษากำลังรับแรงอัดของก้อนตัวอย่างคอนกรีต ที่ใช้ปูนซีเมนต์ซิลิกา(แทนที่ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์) ร่วมกับ มวลรวมหยาบประดิษฐ์ที่ขึ้นรูปจาก เถ้าก้นเตา เถ้าลอยและตะกอนน้ำประปา (แทนที่หิน) เป็นส่วนผสม โดยเถ้าก้นเตาและเถ้าลอยได้มาจากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง และตะกอนน้ำประปาได้มาจาก โรงผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยนเรศวร จังหวัดพิษณุโลก มวลรวมหยาบประดิษฐ์ถูกขึ้นรูป ด้วยเครื่องขึ้นรูปชนิดจานหมุน โดยมีการปรับสัดส่วนระหว่าง เถ้าก้นเตา:เถ้าลอย:ตะกอนน้ำประปา หลายสัดส่วน ได้แก่ 33:33:33, 25:50:25, 50:25:25, 30:20:50, 20:30:50, 10:10:80, 5:5:90, 8:2:90, 20:10:70 ซึ่งกำลังรับแรงอัดของก้อนตัวอย่างที่อายุ 28 วันมีค่าเป็น 50.97 ksc, 30.58 ksc, 40.77 ksc, 81.85 ksc, 61.16 ksc, 112.13 ksc, 122.32 ksc, 112.13 ksc และ 132.52 ksc ตามลำดับ และยังพบว่าคอนกรีตที่ใช้มวลรวมหยาบประดิษฐ์มีน้ำหนักเบาว่าที่ใช้หิน โดยเฉลี่ยประมาณ 11%

Project Title : 28 Days Compressive Strength of Concreted Mixed from Silica Cement with Synthetic Coarse Aggregate (made from Bottom Ash, Fly Ash and Water Supply Sludge)

Name : Mr. Danuphon Khunkhom Code 49360563
 Mr. Wanchai Nuamthong Code 49361829
 Mr. Witthawat Pumim Code 49361867

Project Adviser : Assit. Prof. Dr. Sasikorn Leungvichcharoen
 Assit. Prof. Dr. Saranagon Hemavibool

Major : Civil Engineering

Department : Civil Engineering
 Faculty of Engineering
 Naresuan University

Academic Year : 2009

Abstract

The aim of this research is to investigate 28 days compressive strength of concrete mixed from silica cement (instead of portland cement) with synthetic coarse aggregate (instead of rock) made from bottom ash, fly ash and water supply sludge. Bottom ash and fly ash used in this research are from Mae-Moh power plant, where water supply sludge is from Naresuan university water treatment plant. Using disc pelletizer, synthetic coarse aggregate are made with different portions of materials (i.e., bottom ash: water supply sludge: fly ash). The experiment results show that 28 days compressive strength of concrete which used normal aggregate (rocks) was 81.55 ksc. On the other hand, compressive strength of concrete made from coarse synthetic aggregate with different portions of materials (bottom ash: water supply sludge: fly ash) 33:33:33, 25:50:25, 50:25:25, 30:20:50, 20:30:50, 10:10:80, 5:5:90, 8:2:90, 20:10:70 was 50.97 ksc, 30.58 ksc, 40.77 ksc, 81.85 ksc, 61.16 ksc, 112.13 ksc, 122.32 ksc, 112.13 ksc and 132.52 ksc, respectively. This research also shows that concrete made from synthetic coarse aggregate was approximately 11% lighter in weight that concrete made from normal aggregate (rocks).

สารบัญ

บทคัดย่อ.....	3
กิตติกรรมประกาศ.....	4
สารบัญ.....	6
สารบัญตาราง.....	7
<hr/>	
สารบัญรูปภาพ.....	8
สารบัญกราฟ.....	9
บทที่ 1.....	10
บทนำ.....	10
1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ.....	10
1.2 วัตถุประสงค์.....	11
1.3 ขอบข่ายของโครงการ.....	11
1.4 แผนการดำเนินงาน.....	11
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ.....	13
1.6 งบประมาณที่ใช้.....	13
บทที่ 2.....	15
ทฤษฎี.....	15
2.1 ปูนซีเมนต์ซีลีกา.....	15
2.2 ตะกอนน้ำประปา.....	19
2.3 เถ้าก้นเตา (Bottom Ash).....	22
2.4 เถ้าลอย (Fly Ash).....	25
2.5 ปฏิกริยาปอซโซลานิก.....	28
บทที่ 3.....	31
อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการและวิธีการทดลอง.....	31
3.1 วัตถุประสงค์การทดลอง.....	31
3.2 ขั้นตอนการขึ้นรูปมวลรวมประคิษฐ์และวิธีบ่มมวลรวมประคิษฐ์.....	31
3.3 ขั้นตอนการผสมคอนกรีต.....	37
3.4 การทดสอบความต้านทานแรงอัด.....	45
บทที่ 4.....	47
ผลการทดสอบ.....	47
4.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่นำมาทำเป็นมวลรวมประคิษฐ์.....	47
4.2 วิเคราะห์กราฟ.....	50
บทที่ 5.....	51
สรุปผล.....	51
บรรณานุกรม.....	53
ภาคผนวก ก. ผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดที่อายุ 7 วัน.....	55

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1 ค่าออกไซด์ต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์.....	15
ตารางที่ 2.2 สารประกอบที่สำคัญของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์.....	16
ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างการคำนวณหาสารประกอบหลัก.....	17
<hr/>	
ตารางที่ 2.4 เวลาที่ทำให้ปฏิกิริยาไฮเดรชันของสารประกอบหลัก สำเร็จ 80%	18
ตารางที่ 2.5 องค์ประกอบทางเคมีในรูปออกไซด์ของตะกอนน้ำประปา	20
ตารางที่ 2.6 องค์ประกอบทางเคมีในรูปออกไซด์ของถ่านหินเตา (Bottom Ash).....	24
ตารางที่ 2.7 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอย (Fly Ash).....	26
ตารางที่ 3.1 อัตราส่วนของวัสดุที่จะนำไปขึ้นรูปมวลรวมประคิษฐ์.....	32
ตารางที่ 3.2 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์.....	38
ตารางที่ 4.1 ปริมาณความชื้นของมวลรวมประคิษฐ์.....	47
ตารางที่ 4.2 ปริมาณความหนาแน่นของมวลรวมประคิษฐ์.....	47
<hr/>	
ตารางที่ 4.3 แสดงผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน.....	48
ตารางที่ 4.4 แสดงน้ำหนักของก้อนคอนกรีตที่ใช้หินและมวลรวมประคิษฐ์ในอัตราส่วนต่างๆเป็นส่วนผสม	49
ตารางที่ ก-1 แสดงผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ที่อายุ 7 วัน	54
ตารางที่ ก-2 แสดงผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ซีลีกา ที่อายุ 7 วัน.....	55



สารบัญรูปภาพ

รูปที่ 2.1	กระบวนการผลิตน้ำประปา.....	19
รูปที่ 2.2	อนุภาคของตะกอนน้ำประปา ที่ภาพกำลังขยาย 100X ,500X , 1000X , 3000X	21
รูปที่ 2.3	รูปแสดงกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า	23
รูปที่ 2.4	อนุภาคของเด้ากันเตา ที่ภาพกำลังขยาย 100X ,500X , 1000X , 3000X	25
รูปที่ 2.5	อนุภาคของเด้าลอย ที่ภาพกำลังขยาย 100X ,500X , 1000X , 3000X	28
รูปที่ 3.1	เครื่องขึ้นรูปมวลรวมประคิษฐ์.....	31
รูปที่ 3.2	ส่วนผสมที่จะขึ้นรูปมวลรวมประคิษฐ์.....	33
รูปที่ 3.3	งานผสมมวลรวมประคิษฐ์เชิงประมาณ 30 องศา.....	33
รูปที่ 3.4	การสปรย์น้ำใส่ในส่วนผสม.....	34
รูปที่ 3.5	งานผสมมวลรวมประคิษฐ์เชิงประมาณ 45 องศา.....	34
รูปที่ 3.6	ใช้เหล็กเส้นคอดยแทงให้ส่วนผสมแยกจากกัน	35
รูปที่ 3.7	ใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดกันไม่ให้มีมวลรวมประคิษฐ์กระเด็นออก.....	35
รูปที่ 3.8	มวลรวมประคิษฐ์มีความกลมและความแน่น	36
รูปที่ 3.9	การบ่มมวลรวมประคิษฐ์	36
รูปที่ 3.10	อุปกรณ์ในการผสมคอนกรีต	37
รูปที่ 3.11	หินและทรายที่ใช้ในการทดสอบ	39
รูปที่ 3.12	แสดงการแทนที่ของหิน.....	41
รูปที่ 3.13	แสดงการแทนที่มวลรวมประคิษฐ์.....	41
รูปที่ 3.14	แสดงการผสมปูนซีเมนต์กับทราย.....	42
รูปที่ 3.15	แสดงการเติมน้ำ.....	42
รูปที่ 3.16	แสดงการใส่มวลรวมหยาบ	43
รูปที่ 3.17	แสดงการนำคอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้ว ไปใส่ในแบบหล่อขนาด 10*10*10 ซม.	43
รูปที่ 3.18	แสดงการใช้เกรียงปาดหน้าให้เรียบ	44
รูปที่ 3.19	แสดงคอนกรีตออกจากแบบ	44
รูปที่ 3.20	แสดงการบ่มคอนกรีตในน้ำ.....	45
รูปที่ 3.21	เครื่องมือทดสอบหาค่ากำลังอัดของคอนกรีต.....	45
รูปที่ 3.22	แสดงการชั่งน้ำหนักก้อนทดสอบ	46
รูปที่ 3.23	แสดงการวางก้อนทดสอบให้อยู่ได้ศูนย์กลางเป็นกค	46

สารบัญญกราฟ

กราฟที่ 2.1 แสดงปริมาณเชิงคุณภาพขององค์ประกอบทางเคมีของตะกอนน้ำประปา.....	20
กราฟที่ 2.2 แสดงปริมาณเชิงคุณภาพขององค์ประกอบทางเคมีของไส้กั้นเตา.....	24
กราฟที่ 2.3 แสดงปริมาณเชิงคุณภาพขององค์ประกอบทางเคมีของไส้กั้นลอย.....	26
กราฟที่ 3.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะแกรงกับ % ค้างสะสม.....	39
กราฟที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ชนิดชิลิกาที่อายุ 28 วัน	49
กราฟที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบน้ำหนักคอนกรีตที่ใช้หินและมวลรวมประคิฐฐในแต่ละส่วนผสม	49
กราฟที่ ก-1 แสดงผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่อายุ 7 วัน.....	54
กราฟที่ ก-2 แสดงผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ชิลิกาที่อายุ 7 วัน.....	55



บทที่ 1

บทนำ

เป็นที่ทราบกันดีว่าปัจจุบันมีการตื่นตัวในด้านสิ่งแวดล้อมมากขึ้น มีการรณรงค์ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนกับภาวะวิกฤตการณ์โลกร้อน จึงทำให้หลายฝ่ายหันมาให้ความสำคัญกับวัสดุที่เหลือใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากถ่านหิน การผลิตน้ำประปา เป็นต้น

กระบวนการเหล่านี้ล้วนมีสิ่งที่เหลือจากการผลิตทั้งสิ้นทั้งยังก่อให้เกิดปัญหาด้านมลพิษ ปัญหาด้านการฝังกลบ ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายจำนวนมาก เป็นผลให้เกิดการวิจัยสิ่งต่างๆเหล่านี้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์อย่างเช่น ถ้ำลอยมีการนำไปใช้อย่างกว้างขวางในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ มีคุณสมบัติเป็นปอซโซลานสามารถนำไปแทนที่ปูนซีเมนต์และปรับปรุงคุณภาพคอนกรีตให้ดีขึ้น ส่วนถ้ำก้นเตาและตะกอนน้ำประปายังมิได้มีการศึกษาและนำไปใช้อย่างกว้างขวาง หากสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ก็จะเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

ถ้ำก้นเตา ตะกอนน้ำประปาและถ้ำลอย ล้วนเป็นวัสดุเหลือใช้ทั้งสิ้น ซึ่งทางคณะผู้วิจัยได้ทำการค้นคว้าศึกษาข้อมูลในประเทศไทยพบว่า ถ้ำก้นเตาและตะกอนน้ำประปามีการนำมาใช้ประโยชน์น้อยมาก ด้วยเหตุนี้ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ทำการศึกษาคูณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของถ้ำก้นเตาและตะกอนน้ำประปาพบว่า มีองค์ประกอบทางเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นปอซโซลาน อีกทั้งตะกอนน้ำประปามีลักษณะเป็นตัวเชื่อมประสานได้ดี ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยจึงนำถ้ำก้นเตา ตะกอนน้ำประปาและถ้ำลอย มาทำเป็นมวลรวมประติษฐ์ซึ่งใช้แทนที่หินในคอนกรีต โดยให้ความสำคัญไปที่ความแข็งแรงของมวลรวมประติษฐ์ ในเบื้องต้นต้องมีกระบวนการที่ขึ้นรูปง่ายไม่ซับซ้อนและสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

1.1 ที่มาและความสำคัญของโครงการ

จากการศึกษาในอดีตพบว่าสามารถนำ ถ้ำก้นเตา (Bottom Ash) ถ้ำลอย (Fly Ash) และ ตะกอนประปา (Water Supply Sludge) มาขึ้นรูปเป็นมวลรวมประติษฐ์ได้ ซึ่ง ถ้ำก้นเตา (Bottom Ash) ถ้ำลอย (Fly Ash) เป็นวัสดุที่เหลือใช้จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหิน และ ตะกอนน้ำประปา (Water Supply Sludge) ก็ถือว่าเป็นวัสดุเหลือใช้จากการผลิตน้ำประปา ซึ่งวัสดุเหล่านี้ล้วนเป็นวัสดุเหลือใช้ทั้งสิ้น โดย ถ้ำก้นเตา (Bottom Ash) ถ้ำลอย (Fly Ash) มีส่วนประกอบทางเคมีที่มีคุณสมบัติเป็นสารปอซโซลานที่สามารถทำปฏิกิริยาเกิดสารเชื่อมประสานให้มีความ

แข็งแรงมากขึ้น แต่เมื่อนำมาผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แล้วมีกำลังรับแรงอัดต่ำกว่าการใช้หินจริง การศึกษานี้จึงทดลองเพื่อหากำลังรับแรงอัดของมวลรวมประคิษฐ์ที่มีอัตราส่วนต่างๆ ไปผสมกับปูนซีเมนต์ซีลิกา เพื่อศึกษาคุณสมบัติต่างๆ ซึ่งหากเป็นไปได้ก็จะเป็นการนำวัสดุเหลือใช้มาใช้ประโยชน์ช่วยลดปัญหาในการจัดเก็บและประหยัดค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนาให้เกิดอาชีพใหม่แก่คนในพื้นที่

1.2 วัตถุประสงค์

เพื่อศึกษากำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วันของก้อนตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ซีลิกาเป็นส่วนผสมร่วมกับมวลรวมหยาบประคิษฐ์ที่ขึ้นรูปจาก ถ้ำกั้นเตา, ตะกอนประปาและเถ้าลอย

1.3 ขอบข่ายของโครงการ

1.3.1 วัสดุที่ใช้ในการทดลอง ประกอบด้วย

1.3.1.1 ปูนซีเมนต์ซีลิกา

1.3.1.2 ทรายแม่น้ำ

1.3.1.3 เถ้าลอย (Fly Ash) จากการผลิตไฟฟ้า ของ โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ

1.3.1.4 ถ้ำกั้นเตา (Bottom Ash) จากการผลิตไฟฟ้า ของ โรงไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ

1.3.1.5 ตะกอนน้ำประปาที่เหลือจากการผลิตน้ำประปาของมหาวิทยาลัยนเรศวร

1.3.1.6 มวลรวมหยาบ (หิน)

1.3.2 การศึกษาคุณสมบัติของเถ้าลอยและถ้ำกั้นเตา ได้แก่ ส่วนผสมทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ คือ ความถ่วงจำเพาะ และขนาดผลลการกระจายตัว

1.3.3 การศึกษาคุณสมบัติของตะกอนน้ำประปา ได้แก่ ส่วนผสมทางเคมี คุณสมบัติทางกายภาพ คือ ความถ่วงจำเพาะ และขนาดผลลการกระจายตัว

1.3.4 การศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ซีลิกาที่มวลรวมหยาบถูกแทนที่ด้วยมวลรวมประคิษฐ์ในคอนกรีตที่มีอายุ 28 วัน สามารถแบ่งชุดการทดลองได้ดังนี้

1.3.4.1 การศึกษากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ซีลิกา ร่วมกับมวลรวมประคิษฐ์ที่มีอัตราส่วนผสม ระหว่าง ถ้ำกั้นเตา/ตะกอนน้ำประปา/เถ้าลอย 33/33/33 หล่อคอนกรีตในแบบลูกบาศก์ขนาด 10x10x10 Cm.

1.3.4.2 การศึกษากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ซีลิกา ร่วมกับมวลรวมประคิษฐ์ที่มีอัตราส่วนผสม ระหว่าง ถ้ำกั้นเตา/ตะกอนน้ำประปา/เถ้าลอย 25/50/25 หล่อคอนกรีตในแบบลูกบาศก์ขนาด 10x10x10 Cm.

1.4 แผนการดำเนินงาน

เดือน กิจกรรม	ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม				กุมภาพันธ์			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.กำหนดขั้นตอน การทำงาน																				
2.เก็บข้อมูลและ รวบรวมข้อมูล																				
3.วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผล																				
4.ทำรายงานฉบับ โครงร่าง																				
5.ปรับปรุงและ แก้ไขโครงงาน																				
6.ส่งรายงานฉบับ สมบูรณ์																				

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

งานวิจัยนี้จะแสดงถึงการนำเต้ากันเตาที่ได้จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะมาใช้ร่วมกับตะกอนน้ำประปาเพื่อผลิตมวลรวมประคิษฐ์(แทนมวลรวมหยาบ)ในงานคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ซิลิกา และทดสอบกำลังอัดของมวลรวมประคิษฐ์ที่อายุ 28 วัน ประโยชน์ที่ได้น่าจะเป็นการลดปริมาณการทำลายทรัพยากรธรรมชาติและลดปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์โดยตรงต่อโรงไฟฟ้าแม่เมาะและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง

1.6 งบประมาณที่ใช้

ค่าจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่ม	500	บาท
ค่าทดสอบวัสดุ	1500	บาท
ค่าวัสดุในการประดิษฐ์มวบรวมประดิษฐ์	500	บาท
ค่าขนส่งและเดินทาง	500	บาท

รวมค่าใช้จ่าย 3000 บาท
(สามพันบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ขออนุมัติตัวเฉลี่ยทุกรายการ



บทที่ 2

ทฤษฎี

2.1 ปูนซีเมนต์ซีลิกา

เนื่องจากปูนซีเมนต์ที่ใช้เป็นปูนซีเมนต์ซีลิกาซึ่งเป็นปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่นำมาผสมกับทรายเพื่อให้ราคาถูกลง โดยบดปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ชนิดเม็ด 70% ผสมทราย 30% และผสมยิปซัมลงไปด้วยเล็กน้อย โดยมาตรฐานของปูนซีเมนต์ซีลิกาส่วนมากกำหนดส่วนต่ำสุดของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ซึ่งใช้ผสมไว้ 50% โดยต่อไปจะกล่าวถึง องค์ประกอบและคุณสมบัติต่างๆ ทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ และปฏิกิริยาไฮเดรชัน

2.1.1 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์จะประกอบด้วยออกไซด์ 2 กลุ่มใหญ่ได้แก่

1. ออกไซด์หลัก ได้แก่ CaO , SiO_2 , Al_2O_3 และ Fe_2O_3 ซึ่งรวมกันประมาณ 90% ของน้ำหนักซีเมนต์
2. ออกไซด์รอง ได้แก่ MgO , Na_2O , TiO_2 , P_2O_5 และยิปซัม ปริมาณออกไซด์ต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ แสดงในตารางที่ 2.1

ตารางที่ 2.1 ค่าออกไซด์ต่างๆที่เป็นองค์ประกอบของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ออกไซด์	เปอร์เซ็นต์โดยน้ำหนัก
ออกไซด์หลัก	
CaO	60-70
SiO ₂	17-25
Al ₂ O ₃	3-8
Fe ₂ O ₃	0.5-6.0
ออกไซด์รอง	
MgO	0.1-5.5
Na ₂ O + K ₂ O	0.5-1.3
TiO ₂	0.1-0.4
P ₂ O ₅	0.1-0.2
SO ₃	1-3

ออกไซด์หลักจะรวมตัวในระหว่างการเกิดปูนเม็ด (Clinker) เกิดเป็นสารประกอบ 4 อย่าง ดังแสดงในตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 สารประกอบที่สำคัญของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ชื่อสารประกอบ	ส่วนประกอบทางเคมี	ชื่อย่อ
ไตรแคลเซียม ซิลิเกต	$3 \text{ CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_3S
ไดแคลเซียม ซิลิเกต	$2 \text{ CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_2S
ไตรแคลเซียม อลูมิเนต	$3 \text{ CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	C_3A
เตตราแคลเซียม อลูมิโนเฟอร์ไรท์	$4 \text{ CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$	C_4AF

เราสามารถคำนวณหาเปอร์เซ็นต์ของสารประกอบหลักทั้ง 4 ในปูนซีเมนต์ได้โดยประมาณ จากผลวิเคราะห์ปริมาณออกไซด์ชนิดต่างๆ และอัตราส่วนการรวมตัวทางเคมีของสารประกอบนั้นๆ โดยใช้สูตรการคำนวณของ Bogue

$$\text{ปริมาณ } \text{C}_3\text{S} = 4.07(\text{CaO}) - 7.60(\text{SiO}_2) - 6.72(\text{Al}_2\text{O}_3) - 1.43(\text{Fe}_2\text{O}_3) - 2.85(\text{SO}_3)$$

$$\text{ปริมาณ } \text{C}_2\text{S} = 2.87(\text{SiO}_2) - 0.754(\text{C}_3\text{S})$$

$$\text{ปริมาณ } \text{C}_3\text{A} = 2.65(\text{Al}_2\text{O}_3) - 1.69(\text{Fe}_2\text{O}_3)$$

$$\text{ปริมาณ } \text{C}_4\text{AF} = 3.04(\text{Fe}_2\text{O}_3)$$

ตัวเลขในวงเล็บคือ เปอร์เซ็นต์ของออกไซด์ในเนื้อของซีเมนต์ทั้งหมด และปริมาณ CaO ในสูตรที่ใช้คำนวณหาปริมาณต้องเป็น CaO ที่ทำปฏิกิริยาเท่านั้น ไม่รวม Free Lime

ตัวอย่างการคำนวณหาสารประกอบหลักตามสูตรของ Bogue อยู่ในตารางที่ 2.3

ตารางที่ 2.3 ตัวอย่างการคำนวณหาสารประกอบหลัก

ออกไซด์ต่างๆ (%) ในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์		สารประกอบหลักคำนวณจากสมการของ Bogue
CaO	64.73	$C_3S = 4.07(64.73 - 1.60) - 7.60(21.20) -$
SiO ₂	21.20	$6.72(5.22) - 1.43(3.08) - 2.85(2.01)$
Al ₂ O ₃	5.22	$= 50.6\%$
Fe ₂ O ₃	3.08	$C_2S = 2.87(21.20) - 0.754(50.6)$
MgO	1.04	$= 22.7\%$
SO ₃	2.01	
Na ₂ O	0.19	$C_3A = 2.65(5.22) - 1.69(3.08)$
		$= 8.6\%$
K ₂ O	0.42	
Loss of Ignition	1.45	$C_4AF = 3.04(3.08)$
Insoluble Residue	0.66	$= 9.4\%$
Free Lime	1.60	



คุณสมบัติสำคัญของสารประกอบหลัก

- C₃S มีอัตราการเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันเร็วภายในไม่กี่ชั่วโมง และมีการพัฒนากำลังอัดเพิ่มขึ้นอย่างมาก ในช่วงสัปดาห์แรก การเกิดปฏิกิริยากับน้ำจะก่อให้เกิดความร้อนปานกลาง (500 J/g)
- C₂S เมื่อผสมกับน้ำจะเกิดปฏิกิริยาไฮเดรชันมีอัตราการเกิดช้าเป็นวัน ความร้อนที่ปล่อยออกมาน้อย (250J/g) มีการพัฒนากำลังอัดอย่างช้าๆ แต่ในระยะยาวจะได้กำลังอัดใกล้เคียงกับ C₃S
- C₃A จะทำปฏิกิริยากับน้ำทันที ก่อให้เกิด Flash set และความร้อนจำนวนมาก (850 J/g) การป้องกัน Flash set ทำได้โดยการเติมยิปซั่มในระหว่างการบดซีเมนต์ กำลังอัดของ C₃A จะพัฒนาภายใน 1-2 วัน แต่กำลังอัดอ่อนข้างต่ำ
- C₄AF ทำปฏิกิริยากับน้ำได้รวดเร็วมาก ก่อตัวภายในไม่กี่นาที ความร้อนที่เกิดปานกลาง (420 J/g) กำลังอัดของ C₄AF อ่อนข้างต่ำ

2.1.2 ปฏิกิริยาไฮเดรชัน

การก่อตัวและแข็งตัวของซีเมนต์ เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชันขององค์ประกอบของซีเมนต์ดังนี้

- คัลเซียมซิลิเกต (C_3S , C_2S)



คัลเซียมซิลิเกต จะทำปฏิกิริยากับน้ำ ก่อให้เกิด $Ca(OH)_2$ และ Calcium Silicate Hydrate (CSH) ซึ่งสิ่งที่เราต้องการคือ CSH เพราะมีลักษณะเหมือนกาว ทำหน้าที่เชื่อมประสาน ส่วน $Ca(OH)_2$ มีคุณสมบัติเป็นด่างอย่างมาก ซึ่งช่วยป้องกันการเกิดสนิมของเหล็กเสริม


- ไตรคัลเซียมอลูมิเนต (C_3A)



ในปฏิกิริยานี้จะก่อให้เกิด Flash set ทำให้เกิดการแตกร้าวของคอนกรีต เพื่อหน่วงไม่ให้เกิดปฏิกิริยานี้อย่างรวดเร็วจึงใส่ยิปซัม ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) เข้าไปในระหว่างกระบวนการบดซีเมนต์ ยิปซัมจะทำปฏิกิริยากับ C_3A ก่อให้เกิดชั้นของ Ettringite บนผิวของอนุภาค C_3A ดังสมการ



- เตตราคัลเซียม อลูมิโนเฟอร์ไรท์ (C_4AF)



เวลาที่ใช้เพื่อให้บรรลุ 80% ของปฏิกิริยาไฮเดรชันของสารประกอบหลักทั้ง 4 ดังแสดงในตารางที่ 2.4

ตารางที่ 2.4 เวลาที่ทำให้ปฏิกิริยาไฮเดรชันของสารประกอบหลัก สำเร็จ 80%


สารประกอบหลัก	เวลา (วัน)
C_3S	10
C_2S	100
C_3A	6
C_4AF	50

2.2 ตะกอนน้ำประปา

ตะกอนน้ำประปา คือ ตะกอนที่เหลือจากการผลิตน้ำประปาเกิดขึ้นจากกระบวนการกำจัด ตะกอนความขุ่น

2.2.1 กระบวนการผลิตน้ำประปา

การผลิตน้ำประปา น้ำดิบที่ได้จากการสูบขึ้นมาจากแหล่งน้ำดิบจะถูกส่งไปยังถังกวนเร็ว (โรงผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยนเรศวรใช้ Static Mixer) ในขั้นตอนนี้ก่อนที่น้ำดิบจะเข้าสู่ถังกวนเร็ว จะถูกเติมสารเคมีเพื่อทำหน้าที่จับตัวกับตะกอนแขวนลอยในน้ำและทำลายเสถียรภาพของคอลลอยด์ สารเคมีที่เติมในโรงผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยนเรศวรคือ สารส้ม $[Al_2(SO_4)_3 \cdot 14H_2O]$, PE Polymer , โซดาแอช จากนั้นน้ำดิบจะถูกส่งไปยังถัง Solid Contact ซึ่งรวมถึงกวนช้าและถังตกตะกอนไว้ด้วยกัน ในถัง Solid Contact นี้ จะเกิดกระบวนการกวนช้าซึ่งทำให้เกิดฟล็อก (floc) จับตัวเป็นก้อนใหญ่ขึ้นแล้วก็จะเกิดการตกตะกอนจมลงสู่ก้นถัง ในถังนี้เองตะกอนประปาจะมีมากที่สุด เมื่อถึงเวลาตะกอนน้ำประปาจะถูกขับทิ้งไปยังบ่อพักตะกอน





รูปที่ 2.1 กระบวนการผลิตน้ำประปา

2.2.2 องค์ประกอบทางเคมี

องค์ประกอบทางเคมีของตะกอนน้ำประปาจะประกอบไปด้วยออกไซด์ของซิลิกาและอลูมินาเป็นส่วนใหญ่ ถูกแสดงในรูปออกไซด์ดังในตารางที่ 2.5

ตารางที่ 2.5 องค์ประกอบทางเคมีในรูปออกไซด์ของตะกอนน้ำประปา


Element	Wt%	At%
O	50.14	67.91
Al	10.75	08.63
Si	24.78	19.12
Au	08.10	00.89
K	06.23	03.45



กราฟที่ 2.1 แสดงปริมาณเชิงคุณภาพขององค์ประกอบทางเคมีของตะกอนน้ำประปา

2.2.3 ลักษณะทางกายภาพ


ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของตะกอนน้ำประปาที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 100 เมื่อดูภาพที่ กำลังขยาย 100 เท่าจะมีลักษณะเป็นเหลี่ยมมุม มีขนาดกระจายตัว ส่วนภาพที่ กำลังขยาย 500 เท่า, 1,000 เท่าและ 3,000 เท่า จะเห็นลักษณะของอนุภาคตะกอนน้ำประปาเป็นเหลี่ยมมุมอย่าง ชัดเจน ส่วนผิวของอนุภาคมีลักษณะเป็นรู มีแผ่นเล็กๆ จำนวนหลายแผ่นมารวมตัวกันทำให้เกิด เป็นก้อนอนุภาคดังแสดงในรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 อนุภาคของตะกอนน้ำประปาที่ร้อนผ่านตะแกรงเบอร์ 100 ที่ภาพกำลังขยาย 100X,

500X, 1000X, 3000X เรียงจากซ้ายไปขวา บนลงล่างตามลำดับ

สำหรับการผลิตน้ำประปาของโรงผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยนเรศวร ผลิตน้ำประปา ประมาณ 3000 ลูกบาศก์เมตร/วัน มีการใช้สารส้มประมาณ 150 กิโลกรัม/วัน ดังนั้นจะเกิดตะกอน ประปาขึ้นดังสมการ



ในสมการนี้ตะกอนประปาก็คือ $2\text{Al}(\text{OH})_3$ หาปริมาณได้จาก
 ใช้ $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 14.3\text{H}_2\text{O}$ 1 กิโลกรัม เกิด $2\text{Al}(\text{OH})_3 = 0.260$ กิโลกรัม
 ใช้ $\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3 \cdot 14.3\text{H}_2\text{O}$ 150 กิโลกรัม เกิด $2\text{Al}(\text{OH})_3 = 0.26 \cdot 150/1 = 39$ กิโลกรัม/วัน

ดังนั้นในหนึ่งปีจะมีจำนวนตะกอนน้ำประปาระมาณ 14,040 กิโลกรัม ซึ่งเป็นปริมาณที่
 มากและไม่มีประโยชน์อะไรอีกทั้งต้องหาที่ก่อบทิ้ง

2.3. เถ้าก้นเตา (Bottom Ash)

2.3.1 กระบวนการผลิตของเถ้าก้นเตา

โรงไฟฟ้าแม่เมาะเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อนที่ใช้ถ่านลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิง ด้วยการแปรสภาพพลังงานสะสมของถ่านลิกไนต์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้า โดยใช้น้ำเป็นตัวกลาง กระบวนการแปรสภาพพลังงานดังกล่าว มีขั้นตอนดังนี้ เปลี่ยนพลังงานสะสมในถ่านลิกไนต์ให้เป็นพลังงานความร้อน โดยการเผาไหม้หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าการสันดาป (Combustion or Oxidation) พลังงานความร้อนที่ได้จากการเผาไหม้ถูกส่งผ่านไปให้กับน้ำทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำ อุณหภูมิและความดันสูงเปลี่ยนพลังงานความร้อนของไอน้ำให้เป็นพลังงานกล โดยใช้ไอน้ำไปหมุนกังหันไอน้ำ เปลี่ยนพลังงานกลเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยให้กังหันไอน้ำไปหมุนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นการสิ้นสุดขั้นตอนการแปรสภาพพลังงาน


ถ่านลิกไนต์ที่ขุดจากเหมืองแม่เมาะ ถูกส่งเข้ามาบดในเครื่องบดถ่านชุดแรกและผ่านออกมาในขนาดไม่โตกว่า 30 ลบ.ซม. จากนั้นจะใช้สายพานลำเลียงมากองไว้ยังบานกองย่อย ถ่านจากลานกองจะถูกส่งขึ้นมายังโรงย่อยถ่าน โดยมีระบบแม่เหล็กไฟฟ้าและระบบตรวจสอบโลหะเพื่อแยกโลหะไม่พึงประสงค์ออก ก่อนจะผ่านไปยังเครื่องบดถ่านชุดที่สอง ซึ่งจะบดถ่านให้มีขนาดไม่โตกว่า 3 ลบ.ซม. และส่งไปเก็บไว้ในขังถ่าน (Coal Bunker) ในตัวโรงไฟฟ้าเพื่อเตรียมใช้งานต่อไป ถ่านลิกไนต์ติดไฟค่อนข้างยาก ในช่วงแรกของการจุดเตาจึงต้องใช้ Light Oil จุดนำก่อน โดยใช้หัวฉีดน้ำมัน ถัด Light Oil ให้กระจายเป็นฝอยเข้าไปในตัวเตาใช้ระบบจุดระเบิดโดยการ Spark ของไฟฟ้าแรงสูง ทำให้ Light Oil ลูกไหม้ภายในเตา เมื่อการเผาไหม้ Light Oil อยู่ในสภาวะคงที่ (Stable) และอุณหภูมิภายในเตาสูงพอ จึงจะเริ่มเผาถ่านลิกไนต์ ถ่านลิกไนต์จากขังเก็บถ่านถูกป้อนเข้าไม่บดขังเครื่องป้อนถ่าน (Coal Feeder) ซึ่งเป็นตัวควบคุมปริมาณถ่านที่จะเผา ในไม่บดถ่านจะมีลมร้อนจากเครื่องอุ่นอากาศเป่าเข้าไปในไม่ ถ่านจะถูกบดโดยมีลมร้อนเป็นตัวกวานให้การบดมีประสิทธิภาพดีและไล่ความชื้นออกจากถ่าน ถ่านที่บดแล้วจะมีขนาดประมาณ 75/1,000 มิลลิเมตร และอุณหภูมิประมาณ 60 องศาเซลเซียส ถูกลมร้อนพาขึ้นไปตามท่อส่งถ่านไปยังหัวฉีดถ่าน (Coal Burner) หัวฉีดถ่านจะทำหน้าที่ควบคุมให้ถ่านกระจายเข้าไปในเตาอย่างมีระเบียบ เมื่อผงถ่านปะทะ

กับ Light Oil ที่กำลังถูกไหม้และมีอุณหภูมิสูง ผนังจะติดไฟและเกิดการเผาไหม้ขึ้น ในช่วงนี้ก็จะหยุดใช้ Light Oil และใช้ถ่านเพียงอย่างเดียวได้ การเผาถ่านจะทำให้เกิดขี้เถ้า ซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

ขี้เถ้าหนัก (Bottom Ash) จะตกลงสู่ก้นเตาและถูกลำเลียงออกจากเตาโดยระบบสายพานเหล็ก (Scraper Conveyor)

ขี้เถ้าเบา (Fly Ash or Dry Ash) จะปนไปกับก๊าซร้อน ปริมาณขี้เถ้าเบาที่เกิดขึ้นมีปริมาณร้อยละ 80-95 ของขี้เถ้าที่เกิดขึ้นทั้งหมด จึงต้องมีการติดตั้งเครื่องดักจับฝุ่นไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Precipitator) เพื่อแยกฝุ่นออกจากก๊าซร้อน ก่อนจะปล่อยก๊าซออกทางปล่องควัน

วัตถุดิบที่นำมาผลิตกระแสไฟฟ้า คือ ถ่านลิกไนต์ (lignite) เป็นถ่านหินที่ยังพอมีซากพืชเหลือปรากฏให้เห็นอยู่เล็กน้อยมีสีน้ำตาลเข้มจน ถึงดำมีปริมาณคาร์บอนค่อนข้างน้อยและมีปริมาณความชื้นสูงถึงร้อยละ 30-70 ส่วนใหญ่ถูกใช้เป็นเชื้อเพลิงและถือว่าเป็นถ่านหินที่มีคุณภาพต่ำ





รูปที่ 2.3 รูปแสดงขบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า

2.3.2 องค์ประกอบทางเคมี

องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าก้นเตาจะประกอบไปด้วยออกไซด์ของซิลิกาและแคลเซียมเป็นส่วนใหญ่ ถูกแสดงในรูปออกไซด์ดังในตารางที่ 2.6

ตารางที่ 2.6 องค์ประกอบทางเคมีในรูปออกไซด์ของเถ้าก้นเตา (Bottom Ash)

Element	Wt%	At%
O	19.19	41.13
Al	09.35	11.88
Si	18.51	22.59
Au	27.56	04.80
K	03.06	02.68
Ca	13.31	11.38
Fe	09.02	05.54




กราฟที่ 2.2 แสดงปริมาณเชิงคุณภาพขององค์ประกอบทางเคมีของเถ้าก้นเตา

2.3.3 ลักษณะทางกายภาพ

ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของเถ้าถ่านเตาที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 100 เมื่อดูภาพที่กำลังขยาย 100 เท่าจะมีลักษณะเป็นก้อนเหลี่ยมมุมและกลมกละกัน มีขนาดกระจายตัว ส่วนภาพที่กำลังขยาย 500 เท่า, 1,000 เท่า และ 3,000 เท่า จะเห็นลักษณะของอนุภาคเถ้าถ่านเป็นก้อนกลม อาจมีเหลี่ยมมุมบ้างอย่างชัดเจน ส่วนผิวของอนุภาคมีลักษณะเป็นขุย มีแผ่นเล็กๆจำนวนมากมารวมตัวกันทำให้เกิดเป็นก้อนอนุภาคดังแสดงในรูปที่ 2.4

15070399



รูปที่ 2.4 อนุภาคของเถ้าถ่านเตาที่ร้อนผ่านตะแกรงเบอร์ 100 ที่ภาพกำลังขยาย 100X, 500X, 1000X, 3000X

เรียงจากซ้ายไปขวา บนลงล่างตามลำดับ

2.4 เถ้าลอย (Fly Ash)



การผลิตกระแสไฟฟ้าที่โรงไฟฟ้าแม่เมาะ ใช้ถ่านหินลิกไนต์จากเหมืองแม่เมาะ เป็นเชื้อเพลิง ประมาณวันละกว่า 40,000 ตัน การเผาไหม้ถ่านหินลิกไนต์จะได้เถ้าลิกไนต์ออกมา ประมาณวันละ 10,000 ตัน ซึ่งในจำนวนนี้จะเป็นเถ้าลอยประมาณ 8,000 ตัน

2.4.1 องค์ประกอบทางเคมี

การเขียนตัวอย่างรวดเร็วของเถ้าลอยลิกไนต์ หลังจากผ่านการเผาถ่านหินลิกไนต์ ที่อุณหภูมิสูง ทำให้เถ้าลอยลิกไนต์แม่เมาะ มีองค์ประกอบทางแร่เวียคังนี้ เป็นผลึก (Crystalline) 15 ถึง 35 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่เกิดปฏิกิริยาเคมี กับค่า Ca(OH)_2 และตรวจพบว่า ประมาณ 65 ถึง 85 เปอร์เซ็นต์ ของเถ้าลอยลิกไนต์ อยู่ในรูปอสัณฐาน ที่ไม่เป็นโครงสร้าง ซึ่งมีรูปร่างอ่อน (Amorphous) และไม่มีความเป็นผลึก (Non-Crystalline) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น SiO_2 กับ Al_2O_3 ที่อยู่ใน Glass phase ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ที่สามารถ เกิดปฏิกิริยาเคมี กับค่า Ca(OH)_2 ได้

ตารางที่ 2.7 องค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอย (Fly Ash)

Element	Wt%	At%
O	42.43	70.82
Al	03.35	03.32
Si	04.88	04.64
Au	09.85	01.34
Ca	05.32	03.54
Fe	34.18	16.34



กราฟที่ 2.3 แสดงปริมาณเชิงคุณภาพขององค์ประกอบทางเคมีของเถ้าลอย

2.4.2 ลักษณะทางกายภาพ

เถ้าลอยเป็นของแข็งเม็ดกลมมีความละเอียด ซึ่งลอยขึ้นมาพร้อมกับอากาศที่ร้อนที่เกิดจากการเผาไหม้ของถ่านหินที่บดละเอียด (Pulverized Coal) ในโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้า และจะถูกจับด้วยเครื่องดักจับ (Precipitator) หลังจากนั้นจะถูกส่งต่อไปยังถังเก็บ ซึ่งถ่านหินที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงนี้ประกอบไปด้วย สารประกอบคาร์บอนและแร่ธาตุอื่น ๆ เช่น คินดาน คินเหนียว ซัลไฟด์ และคาร์บอนเนต เมื่อถูกเผาที่อุณหภูมิสูงในเตาเผา คุณสมบัติของสารประกอบต่าง ๆ ในถ่านหินจะเปลี่ยนไป ทั้งทางด้านกายภาพและด้านเคมี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิในเตาเผา รวมทั้งวิธีการที่ทำให้เย็นตัวของเถ้าลอย ซึ่งเถ้าลอยนี้ส่วนใหญ่เป็นออกไซด์ของซิลิกา และอะลูมินาเป็นองค์ประกอบหลัก โดยทั่วไปแล้วสารปอซโซลานจะไม่มีคุณสมบัติในการยึดประสาน แต่ถ้าสารปอซโซลานมีความละเอียดมาก ๆ และมีน้ำเพียงพอจะสามารถทำปฏิกิริยากับแคลเซียม ไฮดรอกไซด์ที่อุณหภูมิปกติ ทำให้ได้สารประกอบที่มีคุณสมบัติยึดประสาน

ความถ่วงจำเพาะอยู่ระหว่าง 2.00-2.60 องค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญคือ ซิลิกา (SiO_2) อะลูมินา (Al_2O_3) และเฟอร์ริกออกไซด์ (Fe_2O_3) อัตราส่วนของออกไซด์ทั้ง 3 ชนิดจะแปรเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ, สภาพแวดล้อมขณะเผา และชนิดของถ่านหินที่ใช้เผา


มาตรฐาน ASTM C 618 "Specification for Fly Ash and Raw or Calcined natural pozzolan for use as a mineral admixture in portland cement concrete" ได้จัดแยกประเภทของเถ้าลอยไว้ 2 ชนิดคือ Class F และ Class C

Class F มีปริมาณ $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ มากกว่า 70% โดยน้ำหนัก

Class C มีปริมาณ $\text{SiO}_2 + \text{Al}_2\text{O}_3 + \text{Fe}_2\text{O}_3$ ระหว่าง 50-70% โดยน้ำหนัก

เถ้าลอยลิกไนต์โดยทั่วไปแล้วจะมีความละเอียดมากกว่าปูนซีเมนต์ ลักษณะทั่วไปเป็นรูปทรงกลม มีขนาดตั้งแต่เล็กกว่า 1 ไมโครเมตร (0.001 มิลลิเมตร) จนถึง 150 ไมโครเมตร (0.15 มิลลิเมตร)

ลักษณะทางกายภาพทั่วไปของเถ้าลอย เมื่อดูภาพที่กำลังขยาย 100 เท่า, 500 เท่า, 1,000 เท่า และ 3,000 เท่า จะเห็นลักษณะของอนุภาคของเถ้าลอยเป็นก้อนกลมอย่างชัดเจนและมีขนาดกระจายตัว ส่วนผิวของอนุภาคมีลักษณะเป็นขุยค่อนข้างละเอียด อัดจนทำให้เกิดเป็นก้อนอนุภาคดังแสดงในรูปที่ 2.5



รูปที่ 2.5 อนุภาคของเถ้าลอย ที่ภาพกำลังขยาย 100X, 500X, 1000X, 3000X


เรียงจากซ้ายไปขวา บนลงล่างตามลำดับ

2.5 ปฏิกิริยาปอซโซลานิก

สารประกอบในสารปอซโซลานซึ่งได้แก่ SiO_2 และ Al_2O_3 จะทำปฏิกิริยากับ Calcium Hydroxide Ca(OH)_2 ที่เหลือจากปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์ คังสมการ



หรือ



ซึ่ง CSH นี้ทำหน้าที่เป็นวัสดุประสาน ช่วยให้ส่วนผสมของคอนกรีตจับตัวกัน ปรับปรุงคุณสมบัติต่างๆของคอนกรีตให้ดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นกำลังอัด การต้านทานการซึมผ่านน้ำ เป็นต้น

อย่างไรก็ตามปฏิกิริยาปอซโซลานิกนี้จะเกิดช้ากว่าปฏิกิริยาไฮเดรชันของปูนซีเมนต์ จึงต้องใช้เวลาระยะหนึ่งกว่าปฏิกิริยาจะสมบูรณ์ สำหรับสารปอซโซลานนั้นเหมาะกับงาน

คอนกรีตหลา เพราะความร้อนที่เกิดจากปฏิกิริยาจะไม่มาก มีอัตราการพัฒนากำลังอัดช้าแต่ในระยะหลังอาจจะเท่ากันหรือมากกว่าเมื่อใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ธรรมดา โดยบ่มชื้นให้นานกว่าปกติ

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

- การใช้ถั่วกั้นเตาร่วมกับตะกอนน้ำประปาในการผลิตมวลรวมประคิษฐ์สำหรับงานคอนกรีต (นายประสงค์ เพิ่มสุวรรณ/นายจักรพงษ์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา/นายพงศธร พิสิทธิ์, 2551)
- การพัฒนาเพื่อนำถั่วกั้นหินบดจากแม่เมาะไปใช้ในงานคอนกรีต [สวทช.41-43] (ศ.ดร.ชัย จาตุรพิทักษ์กุล, 2551)
- การศึกษาเปรียบเทียบคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์และปูนซีเมนต์ซีดิกาสวมซี้เ้าแก่ลบที่อุณหภูมิต่างๆ (วิบูล แก้วสันเทียะ, ไพรัชิต คำภูเมือง, 2545)
- อธิบายลือกผสมถั่วกั้นเตา (ศิริชัย ตันรัตนวงศ์ , 2550)
- มวลรวมประคิษฐ์ (ถั่วลอมผสมตะกอนน้ำประปา)(Harikrishnan , K. I. / Ramamurthy, K, 2006)

2.5.1 หลักการ

เป็นเครื่องที่ใช้หลักการการหมุนและเอียงงานผสม ทำให้ส่วนผสมเมื่อผสมกับน้ำแล้วจะจับตัวกันเป็นก้อน และเมื่อถูกหมุนไปกระทบกับใบที่กั้นก็จะแยกตัวและตกลงมาในขนาดที่เหมาะสม ขนาดของเม็ดมวลรวมประคิษฐ์และลักษณะต่างๆของมวลรวมประคิษฐ์ขึ้นอยู่กับพารามิเตอร์ต่างๆดังนี้

2.5.1.1 องศาของงานผสม

องศาของงานผสมมีส่วนสำคัญมากในการกำหนดขนาดของเม็ดมวลรวมประคิษฐ์ ถ้าองศาของงานผสมเป็นศูนย์ ส่วนผสมจะจับตัวเป็นก้อนใหญ่และไปติดอยู่ที่ใบที่กั้น แต่ถ้าปรับองศาให้มากขึ้นเม็ดมวลรวมประคิษฐ์ก็จะเริ่มแยกตัวออกเป็นขนาดและมีลักษณะกลม การที่องศามากขึ้นนี้เม็ดมวลรวมประคิษฐ์ก็จะมีขนาดเล็กลง จนถึงจุดหนึ่งจะไม่สามารถเอียงงานองศาได้อีก เพราะจะทำให้เม็ดมวลรวมประคิษฐ์กระเด็นตกออกมา องศาที่เอียงได้มากที่สุดประมาณ 50-60 องศา

2.5.1.2 ความเร็วรอบของงานผสม

ความเร็วรอบในการหมุนก็มีส่วนสำคัญในการกำหนดขนาดเม็ดมวลรวมประคิษฐ์ด้วยเช่นกัน โดยการที่ความเร็วรอบมีค่าน้อย เม็ดมวลรวมประคิษฐ์จะมีขนาดใหญ่ แต่ถ้าความเร็วรอบมีค่ามาก เม็ดมวลรวมประคิษฐ์ก็จะมีขนาดเล็ก

2.5.1.3 เวลา

เวลามีส่วนสำคัญในการกำหนดความแน่นและความอยู่ตัวของเม็ดมวลรวม ประคิษฐ์ คือถ้าใช้เวลาที่ผสมแต่ละชั้นตอนน้อยส่วนผสมก็จะไม่เข้ากัน ความแน่นของเม็ดมวลรวม ประคิษฐ์ก็จะน้อย แต่ถ้าใช้เวลามากเกินไปจะทำให้เม็ดมวลรวมประคิษฐ์แตกและแยกตัวออกเป็น เม็ดเล็กๆ เนื่องจากน้ำที่อยู่ในเม็ดมวลรวมประคิษฐ์นั้นออกไปจนหมดเป็นผลมาจากการหมუნนานๆ ดังนั้นเวลาที่ใช้แต่ละชั้นตอนต้องเหมาะสมทั้งนี้จะขึ้นอยู่กับส่วนผสมที่จะนำมาผสมด้วย

2.5.1.4 น้ำ

น้ำจะเป็นตัวกำหนดขนาด การรวมตัว การแยกตัวและความแน่น ถ้าใช้น้ำน้อยการ จับตัวของมวลรวมประคิษฐ์ก็จะเกิดขึ้นไม่ดีทำให้เกิดการแยกตัวเป็นเม็ดเล็กๆ และไม่มี ความแน่น จึงนำไปใช้งานไม่ได้ แต่การที่ใช้น้ำมากเกินไปจะทำให้ส่วนผสมจับตัวเป็นก้อนใหญ่และเป็นการ ยากที่จะทำให้ได้ขนาดตามที่ต้องการ ดังนั้นจึงต้องใช้ปริมาณน้ำที่เหมาะสมในแต่ละส่วนผสม ผู้ที่ ทำการผสมต้องระวังเรื่องนี้ให้มาก



บทที่ 3

อุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการและวิธีการทดลอง

3.1 วัตถุประสงค์การทดลอง

3.1.1 เพื่อศึกษาคุณสมบัติทางกายภาพบางประการของ ไม้ก้านเตา , ตะกอนน้ำประปา และถั่วลอซ

3.1.2 เพื่อศึกษากำลังอัดของคอนกรีตที่มีมวลรวมหยาบ (หิน) ถูกแทนที่ด้วยมวลรวมหยาบ ประดิษฐ์ 100% ที่อายุ 7 วัน และที่อายุ 28 วัน

3.2 ขั้นตอนการขึ้นรูปมวลรวมประดิษฐ์และวิธีบ่มมวลรวมประดิษฐ์

3.2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการขึ้นรูปมวลรวมประดิษฐ์และการบ่มมวลรวมประดิษฐ์



รูปที่ 3.1 เครื่องขึ้นรูปมวลรวมประดิษฐ์

3.2.1.1 เครื่องขึ้นรูปมวลรวมประดิษฐ์

3.2.1.2 สเปรย์ฉีดน้ำ

3.2.1.3 น้ำสะอาด

3.2.1.4 เหล็กเส้น

3.2.1.5 นาฬิกาจับเวลา

3.2.1.6 ถาดสำหรับใส่มวลรวมประคิษฐ์ 2 ถาด

3.2.1.7 แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด

3.2.1.8 ตะกร้าใส่มวลรวมประคิษฐ์

3.2.1.9 อ่างพลาสติก

3.2.2 วัสดุที่ใช้สำหรับการขึ้นรูปมวลรวมประคิษฐ์

1. นำวัสดุทั้งสามมาจากแหล่งที่หาได้ ถั่วกั้นเตาและถั่วลอยจะนำมาจากโรงผลิตไฟฟ้าถ่านหินแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ส่วนตะกอนน้ำประปาจะนำมาจากโรงผลิตน้ำประปามหาวิทยาลัยนครสวรรค์ จังหวัดพิจิตร โลก

2. เมื่อได้วัสดุมาครบถ้วนแล้วก็นำถั่วกั้นเตาและตะกอนน้ำประปาไปอบในตู้อบที่อุณหภูมิประมาณ 100 องศาเซลเซียสเป็นเวลา 1 วัน ส่วนถั่วลอยไม่ต้องอบเพราะมีลักษณะแห้งอยู่แล้ว

3. นำถั่วกั้นเตาและตะกอนน้ำประปาออกจากตู้อบแล้วนำไปผึ่งลมให้เย็น จากนั้นนำไปทุบให้ละเอียดด้วยค้อนยาง ส่วนถั่วลอยมีขนาดที่ละเอียดอยู่แล้ว

4. นำถั่วกั้นเตาและตะกอนน้ำประปาที่ได้มาร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 16, 30, 40, 50 และ 100 โดยการทดลองครั้งนี้จะนำเฉพาะส่วนละเอียดที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 100 มาใช้งานเท่านั้น ส่วนถั่วลอยมีขนาดอนุภาคที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 100 อยู่แล้ว

5. นำวัสดุที่ได้จากข้อ 4 ไปผสมให้เข้ากันตามอัตราส่วนที่กำหนดเพื่อนำไปขึ้นรูปมวลรวมประคิษฐ์คือ ถั่วกั้นเตา / ตะกอนน้ำประปา / ถั่วลอย มีทั้งหมด 10 อัตราส่วนดังตารางที่ 3.1 โดยจะแบ่งบางส่วนของวัสดุทั้งสามเพื่อนำไปหาคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมี

ตารางที่ 3.1 อัตราส่วนของวัสดุที่จะนำไปขึ้นรูปมวลรวมประคิษฐ์

วัสดุ	ตัวอย่างที่									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
ถั่วกั้นเตา%	33	25	50	20	30	10	5	8	20	5
ตะกอนน้ำประปา%	33	50	25	30	20	10	5	2	10	70
ถั่วลอย%	33	25	25	50	50	80	90	90	70	25

3.2.3 วิธีการขึ้นรูปมวลรวมประคิษฐ์และวิธีบ่มมวลรวมประคิษฐ์



รูปที่ 3.2 ส่วนผสมที่จะขึ้นรูปมวลรวมประคิษฐ์

1. เตรียมส่วนผสมที่จะขึ้นรูปมวลรวมประคิษฐ์ในอัตราส่วนที่เตรียมไว้ใส่ในถาด จากนั้นเติมน้ำในปริมาณที่ได้กำหนดไว้ใส่สเปรย์
2. เปิดเครื่องขึ้นรูปมวลรวมประคิษฐ์แต่ยังไม่เปิดให้หมุน
3. เติบงานผสมของเครื่องขึ้นรูปมวลรวมประคิษฐ์ประมาณ 30 องศา ดังรูปที่ 3.3 แล้วใส่ส่วนผสมลงไปในงานผสม จากนั้นเปิดเครื่องหมุนจำนวนรอบไปที่ประมาณ 7-8 รอบ/วินาที (ความเร็วรอบมอเตอร์) โดยที่ความเร็วงานหมุน 55 รอบ/นาทีกระบวนการนี้ใช้เวลาประมาณ 2 นาที



รูปที่ 3.3 งานผสมมวลรวมประคิษฐ์เอียงประมาณ 30 องศา

4. สเปรย์น้ำใสในส่วนผสมในปริมาณ 50% ของจำนวนน้ำที่ใช้ทั้งหมด ใช้เวลาให้ ส่วนผสมคลุกเคล้าให้ทั่วประมาณ 3-5 นาที ดังรูปที่ 3.4




รูปที่ 3.4 การสเปรย์น้ำใสในส่วนผสม

5. ปรับเทียบงานผสมของเครื่องขึ้นรูปมวลรวมประดิษฐ์ประมาณ 45 องศา ปรับ ความเร็วรอบเป็น 9-10 รอบ/วินาที (ความเร็วรอบมอเตอร์) โดยที่ความเร็วงานหมุน 85 รอบ/นาที ดังรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 งานผสมมวลรวมประดิษฐ์เอียงประมาณ 45 องศา

6. แล้วสเปรย์น้ำเป็นระยะๆ ในขั้นตอนนี้ส่วนผสมจะไปติดและรวมกันที่บริเวณที่ ก้น จึงต้องใช้เหล็กเส้นคอยแทงให้ส่วนผสมแยกจากกัน ขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 15 นาที ดังรูปที่ 3.6



รูปที่ 3.6 ใช้เหล็กเส้นค้อยแทงให้ส่วนผสมแยกจากกัน

7. เมื่อเวลาผ่านไปได้ประมาณ 15 นาทีส่วนผสมจะเริ่มจับตัวขึ้นรูปเป็นก้อนขนาดพอเหมาะจนเป็นเม็คมวลรวมประคิษฐ์ ขั้นตอนนี้เองต้องระวังเม็คมวลรวมประคิษฐ์จะกระเด็นออกจากงานผสม จึงต้องมีสิ่งกั้นไม่ให้เม็คมวลรวมประคิษฐ์กระเด็นออกจากงานผสม ในที่นี้ใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด ดังรูปที่ 3.7 ขั้นตอนนี้จะรอประมาณ 10-20 นาที เพื่อให้จะให้เม็คมวลรวมประคิษฐ์มีความกลมและความแน่น



รูปที่ 3.7 ใช้แผ่นฟิวเจอร์บอร์ดกั้นไม่ให้เม็คมวลรวมประคิษฐ์กระเด็นออก

8. เมื่อเม็คมวลรวมประคิษฐ์มีความกลมและความแน่นพอสมควรแล้ว ก็ปิดเครื่องขึ้นรูปมวลรวมประคิษฐ์ แล้วก็นำเม็คมวลรวมประคิษฐ์ใส่ตะกร้า



รูปที่ 3.8 มวลรวมประคิษฐ์ที่มีความกลมและความแน่น


9. วิธีการบ่มคือเอาถุงพลาสติกคลุมตะกร้าที่ใส่มวลรวมประคิษฐ์แล้วคอยสเปรย์น้ำทุกวัน เวลาที่ใช้บ่มคือ 28 วัน ดังรูปที่ 3.9



รูปที่ 3.9 การบ่มมวลรวมประคิษฐ์

3.3 ขั้นตอนการผสมคอนกรีต

3.3.1 อุปกรณ์ในการผสมคอนกรีตและบ่มคอนกรีต ประกอบด้วย



รูปที่ 3.10 อุปกรณ์ในการผสมคอนกรีต

3.2.6.1 เครื่องชั่งน้ำหนัก (Weights and Weighing devices) 1 ชุด

3.2.6.2 กระจกตวง (Glass Graduate) 1 ชุด สามารถตวงน้ำซึ่งใช้เป็นส่วนผสมได้

ในปริมาณที่เพียงพอแก่การใช้ภายใน 1 ครั้ง และมีขีดแบ่งอย่างน้อย 5 ml.

3.2.6.3 แบบหล่อคอนกรีตลูกบาศก์ขนาด 10 ซม.

3.2.6.4 เครื่องมาตรฐาน 1 อัน

3.2.6.5 ถุงมือ

3.2.6.6 อ่างน้ำบ่มก้อนคอนกรีต

3.2.6.7 กระจกตวงปริมาตรมวลรวมหยาบ

3.3.2 วัสดุที่ใช้สำหรับการผสมคอนกรีต

3.3.2.1 ปูนซีเมนต์

ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการศึกษานี้เป็น ปูนซีเมนต์ซีลิกา (ตราดอกบัว) ผลิตโดย บริษัท ปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน) ตามมาตรฐานอุตสาหกรรม ปูนซีเมนต์ผสม มอก. 80-2550 โดยเป็นการใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมกับซีลิกาโดยมีส่วนประสมค่าสูงสุดของซีลิกา 30 % และปูนซีเมนต์มีองค์ประกอบทางเคมีดังแสดงในตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 องค์ประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์

องค์ประกอบทางเคมี	ร้อยละโดยน้ำหนักของปูนซีเมนต์
CaO_2	60 - 67
SiO_2	17 - 25
Al_2O_3	3 - 8
Fe_2O_3	0.5 - 6.0
MgO	0.1 - 5.5
$\text{Na}_2\text{O} + \text{K}_2\text{O}$	0.5 - 1.3
TiO_2	0.1 - 0.4
P_2O_5	0.1 - 0.2
SO_3	1 - 3

ที่มา : คู่มือคอนกรีตเทคโนโลยี (บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง (CPAC))

โดยปูนซีเมนต์นี้ ถูกจัดเก็บไว้ในถังพลาสติก เพื่อป้องกันความชื้น ซึ่งจะทำให้ปูนซีเมนต์แข็งและเกาะตัวกันเป็นก้อน


3.3.2.2 หิน

หินที่ใช้ในการทดสอบ คือ หินปูน (Limestone) มีแหล่งผลิตอยู่ที่ จังหวัด กำแพงเพชร ขนาดโตสุดของหินที่ใช้ประมาณ 4.75 ม.ม.มีค่าความแข็งแรง ประมาณ 50-105 กิโลกรัม/ลบ.ซม. ค่าต้านทานความสึกกร่อน ประมาณ 20 - 37% (คู่มือคอนกรีตเทคโนโลยี , บทที่ 3 มวลรวม , บริษัท ผลิตภัณฑ์และวัตถุก่อสร้าง (CPAC))

ในการเตรียมหินที่จะใช้ในการทดสอบ จะเริ่มจากการร่อนหินผ่านตะแกรงเบอร์ 3/8 นิ้ว (9.5 มิลลิเมตร) จากนั้น นำหินที่ร่อนผ่านตะแกรงเบอร์ 3/8 นิ้วและล้างบนตะแกรงเบอร์ 4 (4.75 มิลลิเมตร) มาล้างด้วยน้ำสะอาดโดยสังเกตจากสีของน้ำที่ใช้ล้างให้มีความใสพอสมควร นำหินที่ล้างเสร็จแล้วมาผึ่งแดดให้แห้งและเก็บไว้ในถังพลาสติกเพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้น

3.3.2.3 ทราย


ทรายที่ใช้ในการทดสอบ คือ ทรายแม่น้ำ โดยมีแหล่งผลิตอยู่ที่ จังหวัด กำแพงเพชร โดยในการเตรียมทรายที่จะใช้ในการทดสอบ ทำการร่อนทรายโดยใช้ตะแกรงเบอร์ 20 (0.85 มิลลิเมตร) ร่อน นำทรายที่ผ่านตะแกรงเบอร์ 20 และล้างบนตะแกรงเบอร์ 40 (0.425 มิลลิเมตร) ที่จะใช้ในการทดสอบเก็บไว้ในถังพลาสติกเพื่อป้องกันฝุ่นและความชื้น



รูปที่ 3.11 หินและทรายที่ใช้ในการทดสอบ

3.3.2.4 ขนาดคละของมวลรวมที่ใช้ (Aggregate gradation)

ในการหาขนาดคละของหินและทรายที่ใช้ในการศึกษา อ้างอิงตามมาตรฐาน ASTM C136 และ ASTM C 33 ซึ่งเป็นการทดสอบที่เรียกว่า การวิเคราะห์หาส่วนขนาดคละของมวลรวมด้วยตะแกรง (Gradation of Aggregates by Sieve Analysis) การทดสอบดำเนินการโดยร่อนหินหรือทราย ผ่านตะแกรงมาตรฐานที่มีลักษณะเป็นช่องเปิดสี่เหลี่ยม โดยใช้ตะแกรงมาตรฐานขนาด 2", 1½", 1", ¾", ½", 3/8" และ เบอร์ 4 สำหรับการทดสอบหิน และใช้ตะแกรงมาตรฐานเบอร์ 4, 8, 16, 30, 50 และ 100 สำหรับการทดสอบทราย ซึ่งผลที่ได้จากการทดสอบได้ถูกแสดงไว้ในกราฟที่ 3.1



ขนาดตะแกรงมาตรฐาน

กราฟที่ 3.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างขนาดตะแกรงกับ % ค้างสะสม

3.3.3 วิธีการเตรียมส่วนผสมคอนกรีต

- หาสัดส่วนส่วนผสมคอนกรีตโดยปริมาตร

หน่วยน้ำหนักปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 = 1400 กก/ลบ.ม

หน่วยน้ำหนัก หินและทราย = 1450 กก/ลบ.ม

การคำนวณ ใช้อัตราส่วน ปูนซีเมนต์ : ทราย : หิน 2 : 3 : 3

ปูนซีเมนต์ 2 ถุง มีน้ำหนัก 100 กก. มีปริมาตร $100/1400 = 0.0714$ ลบ.ม

ทราย 3 ส่วน มีปริมาตร $0.0714 * 3 = 0.214$ ลบ.ม

น้ำหนักทราย $0.214 * 1450 = 310.3$ กก.

หินก็มีน้ำหนักเช่นเดียวกับทราย = 310.3 กก.

ปริมาณน้ำ ใช้ $w/c = 0.6$ จะได้ปริมาณน้ำ $100 * 0.6 = 60$ ลิตร

น้ำหนักของส่วนผสมทั้งหมดเมื่อใช้ปูน 2 ถุง = $100 + (2 * 310.3) + 60 = 780.6$ กก.

แบบหล่อมีปริมาตร = 0.001 ลบ.ม ดังนั้นคอนกรีตจะหนัก 2.4 กก.

ต้องใช้ปริมาณปูน $2.4/780.6 = 0.0031$ ถุง

ดังนั้นจะได้น้ำหนักของส่วนผสมต่างๆ ดังนี้

ปูนซีเมนต์ $100 * 0.0031 = 0.310$ กก.

ทราย $310.3 * 0.0031 = 0.962$ กก.


หิน $310.3 * 0.0031 = 0.962$ กก.

น้ำ $60 * 0.0031 = 0.186$ กก.

- วิธีการหาปริมาณมวลรวมประคิษฐ์ที่จะแทนที่หินในคอนกรีต

ในการแทนที่หินด้วยมวลรวมประคิษฐ์ 100% นั้น จะคิดเป็นเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่มวลรวมประคิษฐ์แทนที่หิน กล่าวได้ง่ายๆว่าน้ำหนักหินคิดเป็น 100% ต้องแทนคด้วยน้ำหนักของมวลรวมประคิษฐ์ที่เปอร์เซ็นต์ที่ปริมาตรเท่ากัน วิธีการก็คือ

1. นำหินที่มีน้ำหนัก 1 กก. ไปใส่บีกเกอร์ เขย่าให้แน่นแล้วขีดเส้นระดับของหินที่อยู่บนสุด
 ดังรูปที่ 3.12



รูปที่ 3.12 แสดงการแทนที่ของหิน

2. นำมวลรวมประคิษฐ์ไปใส่ขวดที่ได้จีดเส้นไว้และเขย่าให้แน่น ใส่ให้ได้ตามระดับที่
จีดเส้นไว้ เสร็จแล้วนำไปชั่ง ดังรูปที่ 3.13



รูปที่ 3.13 แสดงการแทนที่มวลรวมประคิษฐ์

3. นำค่าน้ำหนักทั้งสองมาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ โดยตั้งน้ำหนักของหินเป็น 100%
- วิธีการหาปริมาณน้ำส่วนเพิ่ม

นำค่าที่ได้จากการทดสอบหาเปอร์เซ็นต์ความชื้นส่วนผสมคอนกรีตมาคิดหา
ปริมาณน้ำส่วนเพิ่ม

3.3.4 วิธีผสมคอนกรีตและบ่มคอนกรีต

1. เตรียมวัสดุและส่วนผสมที่จะผสมคอนกรีตตามที่ได้ออกแบบไว้

2. ผสมปูนซีเมนต์กับทรายให้เข้ากัน ดังรูปที่ 3.14



รูปที่ 3.14 แสดงการผสมปูนซีเมนต์กับทราย

3. จากนั้นก็เติมน้ำประมาณ 50 เปอร์เซ็นต์ของน้ำที่เตรียมไว้ ดังรูปที่ 3.15



รูปที่ 3.15 แสดงการเติมน้ำ

4. เมื่อเข้ากันดีแล้วก็ใส่มวลรวมทยาบลงไปและผสมให้เข้ากันอีกทีโดยค่อย ๆ เติมน้ำ แต่ระวังอย่าให้คอนกรีตเหลวจนเกินไป ดังรูปที่ 3.16



รูปที่ 3.16 แสดงการใส่มวลรวมทยาบ

5. นำคอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้ว ไปใส่ในแบบหล่อขนาด $10 \times 10 \times 10$ ซม. โดยใส่เป็นชั้นๆ 3 ชั้น เท่า ๆ กันแต่ละชั้นกระทุ้ง 25 ครั้ง ดังรูปที่ 3.17




รูปที่ 3.17 แสดงการนำคอนกรีตที่ผสมเสร็จแล้ว ไปใส่ในแบบหล่อขนาด $10 \times 10 \times 10$ ซม.

6. ใช้กรียงปาดหน้าให้เรียบ และนำไปวางไว้ที่มีอุณหภูมิห้อง โดยใช้ถุงพลาสติกคลุมหน้า
ทิ้งไว้ประมาณ 24 ชั่วโมง ดังรูป 3.18




รูปที่ 3.18 แสดงการใช้กรียงปาดหน้าให้เรียบ

7. ถอดคอนกรีตออกจากแบบ แล้วนำไปบ่มในน้ำ เป็นเวลา 28 วัน ดังรูป 3.19



รูปที่ 3.19 แสดงก้อนคอนกรีตออกจากแบบ



รูปที่ 3.20 แสดงการบ่มคอนกรีตในน้ำ

3.4 การทดสอบความต้านทานแรงอัด

3.4.1 เครื่องมือทดสอบ


ทดสอบหาค่าแรงอัดของคอนกรีต โดย เครื่องทดสอบกำลังอัด



รูปที่ 3.21 เครื่องมือทดสอบหาค่าแรงอัดของคอนกรีต

3.4.2 วิธีการทดสอบความต้านทานแรงอัด

1. ให้ทดสอบก้อนทดสอบทันทีหลังจากที่นำออกมาจากอ่างแช่ก้อนทดสอบ
2. เช็ดผิวก้อนทดสอบแต่ละก้อนให้แห้ง ใช้ไม้บรรทัดเหล็กทาบหากปรากฏว่าผิวหน้าโค้งต้องฝนให้เรียบ
3. ชั่งน้ำหนักก้อนทดสอบ ดังรูปที่ 3.22



รูปที่ 3.22 แสดงการชั่งน้ำหนักก้อนทดสอบ

4. วางก้อนทดสอบให้อยู่ได้ศูนย์กลางเป็นกวด้วน โดยให้ผิวที่สัมผัสกับแบบหล่อเป็นด้านที่รับแรงกดและต้องให้แน่ใจว่าเป็นกวด้วนนั้นเอียงได้อย่างอิสระจากนั้นตั้งค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในเครื่องให้เสร็จแล้วกดเครื่องทดสอบ ดังรูปที่ 3.23



รูปที่ 3.23 แสดงการวางก้อนทดสอบให้อยู่ได้ศูนย์กลางเป็นกวด

5. เมื่อเครื่องทดสอบกดก้อนทดสอบจนถึงจุดครากแล้ว เครื่องจะปรี้นค่าออกมาให้ ค่าหน่วยแรงอัดที่ได้จะเป็น N/mm^2 ดังนั้นจึงแปลงหน่วยมาเป็น ksc
6. ในการทดสอบนี้ได้ทำตัวอย่างละ 2 ก้อน ดังนั้นนำกำลังที่ทดสอบได้จากทั้ง 2 ก้อนมาเฉลี่ยกัน

บทที่ 4

ผลการทดสอบ

ในบทนี้เป็นการแสดงผลที่ได้จากการทดสอบตามที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 ซึ่งผลดังกล่าวแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่นำมาทำเป็นมวลรวม ประสิทธิภาพและผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีต โดยการแทนที่หินด้วยมวลรวม ประสิทธิภาพ 100%

4.1 ผลการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพของวัสดุที่นำมาทำเป็นมวลรวมประสิทธิภาพ

ตารางที่ 4.1 ปริมาณความชื้นของมวลรวมประสิทธิภาพ


ปริมาณความชื้นของมวลรวม					
อัตราส่วนผสม	33:33:33	25:50:25	50:25:50	20:30:50	30:20:50
ปริมาณความชื้น (%)	19.163	22.458	19.573	18.660	16.304
อัตราส่วนผสม	10:10:80	5:5:90	8:2:90	20:10:70	5:70:25
ปริมาณความชื้น (%)	13.526	11.753	12.170	12.500	13.419

ตารางที่ 4.2 ปริมาณความหนาแน่นของมวลรวมประสิทธิภาพ

ปริมาณความหนาแน่น (kg/m^3)							
มวลรวมหยาบ	มวลรวมหยาบประสิทธิภาพ						
หิน	33:33:33	25:50:25	50:25:25	30:20:50	20:30:50	10:10:80	5:5:90
1266.67	768.67	783.33	766.67	758.33	716.67	983.33	983.33

ตารางที่ 4.3 แสดงผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตที่อายุ 28 วัน


มวลรวมหยาบ	กำลังอัด(ksc)
หิน	81.55
33:33:33	50.97
25:50:25	30.58
50:25:50	40.77
20:30:50	61.16
30:20:50	81.55
10:10:80	112.13
5:5:90	122.32
8:2:90	112.13
20:10:70	132.52
5:70:25	หาค่าไม่ได้



กราฟที่ 4.1 แสดงผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ซิลิกาที่อายุ 28 วัน

ตารางที่ 4.4 แสดงน้ำหนักของก้อนคอนกรีตที่ใช้หินและมวลรวมประดิมฐ์ในอัตราส่วนต่างๆเป็นส่วนผสม

อัตราส่วน	น้ำหนัก(g)
หิน	2170.00
33:33:33	1935.00
25:50:25	1910.00
50:25:50	1920.00
20:30:50	1960.00
30:20:50	1875.00
10:10:80	1960.00
5:5:90	1960.00
8:2:90	1960.00
20:10:70	1965.00
5:70:25	หาค่าไม่ได้



กราฟที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบน้ำหนักคอนกรีตที่ใช้หินและมวลรวมประดิมฐ์ในแต่ละส่วนผสม

4.2 วิเคราะห์กราฟ

จากข้อมูลกราฟที่ 4.1 เมื่ออัตราส่วนของเถ้าลอยในมวลรวมประคิษฐ์เพิ่มขึ้น กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตก็จะเพิ่มขึ้น โดยคอนกรีตที่ใช้มวลรวมประคิษฐ์ที่มีอัตราส่วน 20:10:70 ที่อายุ 28 วัน มีกำลังรับแรงอัดคือ 132.52 ksc. ซึ่งมากกว่าคอนกรีตที่ใช้หินธรรมชาติ ประมาณ 38.47% ทั้งนี้อาจเป็นเนื่องมาจากระยะเวลาการบ่มของมวลรวมประคิษฐ์ที่ 28 วัน ส่งผลให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวมวลรวมประคิษฐ์กับซีเมนต์เฟลตนั้นมีการยึดเหนี่ยวที่ดีขึ้น

กำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หินเป็นส่วนผสม คือ 81.55 ksc. ซึ่งเท่ากับกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมประคิษฐ์อัตราส่วน 20:30:50

กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมประคิษฐ์ที่มีอัตราส่วนผสม 33:33:33, 25:50:25, 50:25:25, 30:20:50, 20:30:50 เป็นส่วนผสม มีค่ากำลังรับแรงอัดน้อยกว่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หินเป็นส่วนผสม คือ 50.95 ksc, 30.58 ksc, 44.77 ksc และ 61.16 ksc. ตามลำดับ

กำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมประคิษฐ์อัตราส่วน 10:10:80, 5:5:90, 8:2:90, 20:10:70 เป็นส่วนผสม มีค่ากำลังรับแรงอัดมากกว่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หินเป็นส่วนผสม คือ 112.13 ksc, 122.32 ksc, 112.13 ksc และ 132.52 ksc. ตามลำดับ

จากข้อมูลกราฟที่ 4.2 จะเห็นได้ว่าก้อนคอนกรีตที่ใช้มวลรวมประคิษฐ์จะมีส่วนต่างของน้ำหนักโดยเฉลี่ยเบากว่าเมื่อเทียบกับก้อนคอนกรีตตัวอย่างที่ใช้หินจริงประมาณ 10.67 %

บทที่ 5

สรุปผล

ในการทดสอบกำลังรับแรงอัดที่อายุ 28 วันของก้อนตัวอย่างคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ซีลิกาเป็นส่วนผสมร่วมกับมวลรวมประคิษฐ์ที่ขึ้นรูปจากเถ้าก้นเตา, ตะกอนประปาและเถ้าลอยสามารถสรุปโครงการนี้ได้ว่า

1. มวลรวมประคิษฐ์ที่มีอัตราส่วนของตะกอนน้ำประปาหรือเถ้าก้นเตารวมกันมาประมาณ 50% ขึ้นไป เมื่อนำไปบ่มโดยการพรมน้ำมีแนวโน้มที่จะละลายน้ำและเมื่อนำมาหาค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมประคิษฐ์เป็นส่วนผสมจะทำให้ค่ารับกำลังอัดต่ำลงด้วย
2. มวลรวมประคิษฐ์ที่มีอัตราส่วนผสมของตะกอนน้ำประปาหรือเถ้าก้นเตามากถึง 70% จะทำให้มวลรวมประคิษฐ์ละลายไปกับน้ำมีสภาพเหมือนดิน โคลน ไม่สามารถนำมาใช้ได้
3. ถ้าอัตราส่วนของเถ้าก้นเตามากจะส่งผลให้มีการดูดซึมน้ำของมวลรวมประคิษฐ์มาก
4. คอนกรีตที่ใช้มวลรวมประคิษฐ์ที่มีปริมาณเถ้าลอยสูงขึ้น จะมีค่าการดูดซึมน้ำที่ต่ำ
5. เมื่อเปรียบเทียบคอนกรีตที่ใช้หินธรรมชาติกับคอนกรีตที่ใช้มวลรวมประคิษฐ์ คอนกรีตที่ใช้มวลรวมประคิษฐ์จะมีน้ำหนักที่เบากว่า
6. เมื่อเปรียบเทียบกำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ซีลิกาทำให้ทราบว่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมประคิษฐ์อัตราส่วน 20:30:50 เป็นส่วนผสม ได้กำลังอัดที่เท่ากับคอนกรีตที่ใช้หินเป็นส่วนผสมและกำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมประคิษฐ์อัตราส่วน 10:10:80, 5:5:90, 8:2:90, 20:10:70 เป็นส่วนผสม มีค่ากำลังรับแรงอัดมากกว่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หินเป็นส่วนผสม คือ 112.13 ksc, 122.32 ksc, 112.13 ksc และ 132.52 ksc ตามลำดับ

อภิปรายผลการทดลอง

ในการศึกษาหากล้างรับแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมประคิษฐ์เป็นส่วนผสมที่อายุ 7 วันไม่สามารถนำไปเปรียบเทียบกับคอนกรีตที่อายุ 28 วันและอายุ 7 วันในอัตราส่วนใหม่ได้ เนื่องจากซีเมนต์ที่ใช้เป็นส่วนผสมในคอนกรีตเป็นซีเมนต์ต่างชนิดกัน คือ คอนกรีตที่อายุ 7 วันใช้ปูนซีเมนต์พอร์ตแลนด์ type 1 แต่คอนกรีตที่อายุ 28 วันและอายุ 7 วันในอัตราส่วนใหม่ใช้ปูนซีเมนต์ซิก้า โดยคอนกรีตที่อายุ 28 วัน ที่มีอัตราส่วนผสมของมวลรวมประคิษฐ์ 10:10:80, 5:5:90, 8:2:90, 20:10:70 มีค่ากำลังรับแรงอัดมากกว่ากำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้หินเป็นส่วนผสม เนื่องจากปูนซีเมนต์ซิก้า มีซิก้าเป็นส่วนผสมเพิ่มที่ทำให้ราคาถูกลง จึงมีซีเมนต์น้อย ทำให้เกิดปฏิกิริยาไฮเดรชัน ลดลง ส่งผลให้ Calcium Silicate Hydrate (CSH) น้อยลง แต่ว่ามวลรวมประคิษฐ์มีเถ้าลอยเป็นส่วนผสมซึ่งมี SiO_2 กับ Al_2O_3 มาก สามารถทำปฏิกิริยากับ Ca(OH)_2 แทนซีเมนต์ จึงสามารถเพิ่มกำลังรับแรงอัดได้ ซึ่งคอนกรีตที่ใช้หินเป็นส่วนผสมจะเกิดรอยแตกที่เนื้อซีเมนต์แต่คอนกรีตที่มีมวลรวมประคิษฐ์เป็นส่วนผสมจะเกิดรอยแตกที่มวลรวมประคิษฐ์

ข้อเสนอแนะ

1. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มการทดสอบแรงอัดที่อายุต่างๆ ให้มากขึ้นเพื่อการศึกษาการพัฒนาำลังอัดของคอนกรีตที่ใช้มวลรวมประคิษฐ์
2. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทำให้มวลรวมประคิษฐ์มีความเป็นเหลี่ยมมุมมากกว่านี้และทำหลายๆ ขนาดเพื่อที่จะมีขนาดละเอียด
3. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรให้ความสำคัญในการบ่มมวลรวมประคิษฐ์ให้มากเพราะมีผลต่อกำลังของมวลรวมประคิษฐ์เอง
4. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรทำการหาคุณสมบัติของมวลรวมประคิษฐ์ให้มากกว่านี้
5. ในการขึ้นรูปมวลรวมประคิษฐ์ปริมาณน้ำและความเร็วรอบของงานเครื่องขึ้นรูปมีผลต่อขนาดของมวลรวมประคิษฐ์
6. ในการศึกษาครั้งต่อไปควรเพิ่มอัตราส่วนของเถ้าก้นเตา, ตะกอนประปา, เถ้าลอย ในอัตราส่วนที่ต่างหากัน เพื่อให้ทราบกำลังรับแรงอัดในอัตราส่วนที่ต่างหากัน

บรรณานุกรม

ชัชวาลย์ เสริมบุญตร, คอนกรีตเทคโนโลยี, กทม, 2543

Poon, C. S., Qiao, X. C. and Lin, Z. S. "Pozzolanic properties of reject fly ash in blended cement pastes" *Cement and Concrete Research*, Vol. 33, pp. 1857-1865, 2003.

นิตริชัย ชูทอง, วันชัย สะตะ และ เรืองรุชดี ชีระโรจน์, 2550. การใช้เถ้าก้นเตาเป็นมวลรวมละเอียดและเถ้าถ่านหินเป็นวัสดุปอซโซลานในคอนกรีต การประชุมวิชาการคอนกรีตประจำปี ครั้งที่ 3, 2550.

ศิริชัย ตันรัตนวงศ์, การศึกษาความเป็นไปได้ของเถ้าเปียกกลีกลงในปูนซีเมนต์เพื่อเป็นส่วนประกอบของวัสดุก่อสร้าง, ข้อเสนอโครงการวิจัย, คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ทุนอุดหนุนงานวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2550.

ศิริชัย ตันรัตนวงศ์, การใช้เถ้าเปียกกลีกลงในส่วนผสมของปูนซีเมนต์มอร์ตาร์ฝังสำเร็จรูปสำหรับงานก่อ, ข้อเสนอโครงการวิจัย, สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, โครงการ IRPUS, ประจำปีงบประมาณ 2552.

นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์, เรืองรุชดี ชีระโรจน์, บล็อกประสานผสมเถ้าก้นเตาและเถ้าแกลบ, การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 20-22 ตุลาคม 2551, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี, 2551.

แผนกประชาสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าแม่เมาะ, การแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ, มกราคม 2549.

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย, ฝ่ายประชาสัมพันธ์, กฟผ.แม่เมาะ, เมษายน 2544.

เกษม พุกกะวัน, การผลิตเซรามิกจากดินตะกอนน้ำประปา, โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยี, คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยรามคำแหง, ประจำปีงบประมาณ 2548.

นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์, เรืองรุชดี ชีระโรจน์, การศึกษาคุณสมบัติของมวลรวมประคิษฐ์ที่ทำจากตะกอนน้ำประปา, การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 13, 14-16 พฤษภาคม 2551, จอมเทียน ปาล์มบีช พัทยาชลบุรี, 2551.

นพปฎล เสงี่ยมศักดิ์, เรืองรุชดี ชีระโรจน์, การหาสัดส่วนที่เหมาะสมสำหรับบล็อกประสานที่ผสมตะกอนน้ำประปา, การประชุมวิชาการคอนกรีตแห่งชาติ ครั้งที่ 4, 20-22 ตุลาคม 2551, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, อุบลราชธานี, 2551.

คณะวิทยาศาสตร์, ภาควิชาฟิสิกส์, มหาวิทยาลัยนเรศวร, ตุลาคม, 2552.

กระทรวงอุตสาหกรรม, ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์, มอก.15 เล่ม 1-2547.

กระทรวงอุตสาหกรรม, ปูนซีเมนต์ผสม, มอก.80-2550.

www.tisi.go.th

Monzó, J., Payá J., Borrachero, M. V., and Girbés, I., "Reuse of sewage sludge ashes (SSA) in cement mixtures: the effect of SSA on the workability of cement mortars," *Waste Management*, Vol. 23, pp. 373-381, 2003.

Harikrishnan, K. I., and Ramamurthy, K. "Influence of pelletization process on the properties of fly ash aggregates", *Waste Management*, Vol. 26, pp. 846-852, 2006.

Bai, Y., Darcy, F. and Basheer, P. A. M., "Strength and drying shrinkage properties of concrete containing furnace bottom ash as fine aggregate," *Construction and Building Materials*, Vol. 19, pg. 691-697, 2005.


Kokalj, F., Samec, N., and Juric, B. "Utilization of bottom ash from the incineration of separated wastes as a cement substitute," *Waste Management Research*, Vol. 23, pg. 468-472, pg. 2005.



ภาคผนวก ก. ผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดที่อายุ 7 วัน

ตารางที่ ก-1 แสดงผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ที่อายุ 7 วัน


มวลรวมหยาบ	กำลังอัด (ksc)
หิน	249.73
33:33:33	96.84
25:50:25	117.22
50:25:25	132.50
30:20:50	153.00
20:30:50	168.19
10:10:80	173.30
5:5:90	234.45



กราฟที่ ก-1 แสดงผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ที่อายุ 7 วัน

ตารางที่ ก-2 แสดงผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ชิลิกา ที่อายุ 7 วัน

มวลรวมหายาบ	กำลังอัด (ksc)
8:2:90	71.36
20:10:70	81.55
5:70:25	หาค่าไม่ได้



กราฟที่ ก-2 แสดงผลการทดสอบความต้านทานแรงอัดของคอนกรีตที่ใช้ปูนซีเมนต์ชิลิกา ที่อายุ 7 วัน

ประวัติผู้จัดทำ



ชื่อ	นายคุณพล จุนคำ
เกิดวันที่	2 มีนาคม 2529
ที่อยู่	448 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
E-mail	Onetouch_15@hotmail.com
ประวัติการศึกษา	
- ระดับประถมศึกษา	โรงเรียนบ้านท่าข้าม อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์
- ระดับมัธยมศึกษา	โรงเรียนเพชรพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
- ระดับอุดมศึกษา	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนเศรษฐ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติผู้จัดทำ



ชื่อ

นายวันชัย น่วมทอง

เกิดวันที่

12 กุมภาพันธ์ 2531

ที่อยู่

44/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหาคกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

E-mail

wan_chai_n@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

- ระดับประถมศึกษา
- ระดับมัธยมศึกษา
- ระดับอุดมศึกษา

โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติผู้จัดทำ



ชื่อ	นายวิทวัส พุ่มอ่อม
เกิดวันที่	12 พฤศจิกายน 2530
ที่อยู่	65/11 หมู่ที่ 3 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
E-mail	Witthawat_pu@hotmail.com
ประวัติการศึกษา	
- ระดับประถมศึกษา	โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
- ระดับมัธยมศึกษา	โรงเรียนสวรรคค่อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
- ระดับอุดมศึกษา	สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติผู้จัดทำ



ชื่อ นายวันชัย น่วมทอง
เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2531
ที่อยู่ 44/1 หมู่ที่ 5 ตำบลหาคกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
E-mail wan_chai_n@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
- **ระดับประถมศึกษา** โรงเรียนเทศบาลวัดคลองโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
- **ระดับมัธยมศึกษา** โรงเรียนอุตรดิตถ์ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
- **ระดับอุดมศึกษา** สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

ประวัติผู้จัดทำ



ชื่อ

นายวิทวัส พุ่มอ่อม

เกิดวันที่

12 พฤศจิกายน 2530

ที่อยู่

65/11 หมู่ที่ 3 ตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

E-mail

Witthawat_pu@hotmail.com

ประวัติการศึกษา

- ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนเทศบาลเมืองสวรรคโลก อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

- ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนสวรรคค่อนันต์วิทยา อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

- ระดับอุดมศึกษา

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก