



การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต
APPLICATION OF COMPUTER PROGRAMMING IN CONCRETE MIXED
DESIGN

นายณรงค์ คำรัตน์
นายทรงศักดิ์ งามดีดา
นายมานพ จินาวุฒิ
นายเกียรติศักดิ์ ราชเนตร

13980595

ห้องสมุดคณะวิศวกรรมศาสตร์
วันที่รับ... 12 ต.ธ. 2544
เลขทะเบียน ๑๙ 4400391
เลขเรียกหนังสือ TA
มหาวิทยาลัยนเรศวร 439
9491

2543

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา 2543

ใบรับรองโครงการงานวิจัย

หัวข้อโครงการงานวิจัย : การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบส่วนผสมของ
คอนกรีต

ผู้ดำเนินงานวิจัย : นายณรงค์ คำรัตน์ รหัส 40361792

นายทรงศักดิ์ รามสีดา รหัส 40361859

นายมานพ จินาวุฒิ รหัส 40361974

นายเกียรติศักดิ์ ราชเนตร รหัส 40362204


ที่ปรึกษาโครงการงานวิจัย : อาจารย์รัฐภูมิ ปรีชาตปรีชา

สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา

ภาควิชา : วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร อนุมัติให้โครงการงานวิจัยฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการ
ศึกษาตามหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

คณะกรรมการสอบโครงการงานวิจัย




ประธานกรรมการ

(อาจารย์รัฐภูมิ ปรีชาตปรีชา)




กรรมการ

(อาจารย์ สมยศ เกียรติวนิชวิไล)



กรรมการ

(อาจารย์ บุญพล มีไชย)



หัวหน้าภาควิชา

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สมบัติ ชื่นชุกกลิ่น)



หัวข้อโครงการวิจัย : การประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต

ผู้ดำเนินงานวิจัย : นายณรงค์ คำรัตน์ รหัส 40361792
 นายทรงศักดิ์ รามสีดา รหัส 40361859
 นายมานพ จินาวุฒิ รหัส 40361974
 นายเกียรติศักดิ์ ราชเนตร รหัส 40362204

ที่ปรึกษาโครงการวิจัย : อาจารย์รัฐภูมิ ปรีชาตปรีชา

สาขาวิชา : วิศวกรรมโยธา

ภาควิชา : วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทคัดย่อ

โครงการนี้เป็นการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตโดยใช้ภาษา Visual Basic V 6.0 ในการเขียนโปรแกรม วัตถุประสงค์เพื่อสามารถพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่สามารถให้ออกแบบสัดส่วนผสมของคอนกรีตให้ได้กำลังอัดและค่าการยุบตัวตามที่ต้องการ โดยออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกา (ACI 211.1-74), ออกแบบส่วนผสมที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นวิธีการออกแบบของประเทศอเมริกัน (ACI 211.1-74) และของประเทศอังกฤษ (British Method) มาประยุกต์ให้เข้ากับสภาพของวัตถุดิบที่มีใช้ในประเทศไทยและออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตผสมถ้ำลอยโดยวิธีอย่างง่าย

จากการทดสอบโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมีความคลาดเคลื่อนในส่วนผสมของคอนกรีตไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ โปรแกรมสามารถให้ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่ใส่สารลดน้ำได้และมีโปรแกรมช่วยอำนวยความสะดวกในการใช้โปรแกรม

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สามารถออกแบบคอนกรีตที่มีกำลังอัดทรงกระบอก ที่ 28 วัน อยู่ในช่วง 150 – 450 กก.ตร.ซม. ค่าการยุบตัว 3 ซม. ถึง 18 ซม. สำหรับมาตรฐานอเมริกา (ACI 211.1-74) กำลังอัดทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน อยู่ในช่วง 150 – 590 กก. ตร.ซม. ค่าการยุบตัว 5 ซม. ถึง 15 ซม. สำหรับการออกแบบที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย และ กำลังอัดทรงลูกบาศก์ ที่ 28 วัน ไม่เกิน 570 กก.ตร.ซม.ค่าการยุบตัวทำนายได้ไม่เกิน 24 ซม. สำหรับคอนกรีตผสมถ้ำลอย

Project title : Application of Computer Programming in Concrete Mixed Design

: Mr. Narong Kamratana Code 40361792

Mr. Songs Ramsida Code 40361859

Mr. Manop Jeenawut Code 40361974

Mr. Kiatisak Radchanet Code 40362204

Project Advisor : Mr. Rattapohn Parichatprecha

Major : Civil Engineering

Department : Civil Engineering

Academic Year : 2000

Abstract

This project is the Application of computer programming in concrete mixed design. The program was written in Visual Basic V.6. The purpose of this project is to develop program computer that to design for normal weight concrete mix and is considered in compressive strength method (ACI 211.1-74), for used in Thailand that applicated American method (ACI 211.1-74) and British method, and fly ash concrete by simplified method.

Form the program computer test, the result of concrete proportion can be accepted, so error is less than 1 %. It can be used to design concrete mixed proportion with or without plasticizer. There is help program for use this program.

Finally, the developed program can design the proportion of concrete that has cylinder strength at 28 day between 150 – 590 ksc with the slump value of 2 to 18 cm. for design by American method (ACI 211.1-74), cube strength at 28 day between 150 – 590 ksc with the slump value of 5 to 15 cm. for used in Thailand, cube strength at 28 day less than 570 ksc with the slump value not over 24 cm. for fly ash concrete.

กิตติกรรมประกาศ

การทำปฏิญานิพนธ์ฉบับนี้ สำเร็จด้วยดีเป็นผลเนื่องมาจากการให้คำปรึกษาและการแนะนำของ อาจารย์รัฐภูมิ ปรีชาคปรีชา อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ และอาจารย์สมยศ เกียรติวนิชวิไล อาจารย์ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะผู้จัดทำขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ ที่นี้

ขอขอบคุณ บริษัทคอนกรีตผสมเสร็จ CPAC และนายช่างวิฑูรย์ สรเพชรพิสัย ที่ให้ความช่วยเหลือให้ข้อมูลส่วนผสมคอนกรีต ซึ่งทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ท้ายที่สุด คุณประโยชน์อันพึงควรจะได้รับจากปฏิญานิพนธ์นี้ ขอมอบให้แก่ บิดา มารดา ผู้มีพระคุณ และสมาชิกในครอบครัวที่ให้การกำลังใจตลอดมา

ณรงค์	คำรัตน์
ทรงศักดิ์	รามสีดา
มานพ	จินาจุติ
เกียรติศักดิ์	ราชเนตร

มีนาคม 2544



สารบัญ

หน้า

บทคัดย่อ (ภาษาไทย)	ก
บทคัดย่อ (ภาษาอังกฤษ)	ข
กิตติกรรมประกาศ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญตาราง	ฉ
สารบัญรูปภาพ	ช
สัญลักษณ์	ซ
บทที่ 1 บทนำ	
1.1 ความสำคัญและที่มาของโครงการ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	2
1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	2
1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน	2
1.6 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ	4
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี	
2.1 การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกา(ACI 211.1-74)	5
2.2 การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตตามวิธีที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย	9
2.3 การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตผสมถ้ำลอย	13
บทที่ 3 การเขียนโปรแกรม	
3.1 บทนำ	23
3.2 ภาพรวมของโปรแกรม	23
3.2.1 โปรแกรมการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกา(ACI 211.1-74)	26
3.2.2 โปรแกรมการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย	28
3.2.3 โปรแกรมการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตผสมถ้ำลอย	30

บทที่ 4 คู่มือการใช้โปรแกรม

4.1 บทนำ	32
4.2 หน้าที่ของปุ่มหลักที่ใช้ในโปรแกรม	32
4.3 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกัน(ACI 211.1-74)	32
4.4 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย	36
4.5 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตผสมถ้ำลอย	39

บทที่ 5 การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรม

5.1 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกัน(ACI 211.1-74)	41
5.2 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย	43
5.3. การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตผสมถ้ำลอย	45

บทที่ 6 วิเคราะห์และสรุปผลของโครงการ

6.1 วิเคราะห์ผล	47
6.2 สรุปผลของโครงการ	48
6.3 ข้อเสนอแนะ	48

บรรณานุกรม	49
------------	----

ภาคผนวก	50
---------	----

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ค่าความขรุขระของคอนกรีตที่ใช้สำหรับการก่อสร้างต่างๆ	5
2.2 ขนาดโคตของวัสดุผสมสำหรับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ	6
2.3 ปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับค่าความขรุขระและวัสดุผสมขนาดต่างๆ	6
2.4 อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงสุดโดยน้ำหนักที่ยอมให้ใช้ได้สำหรับคอนกรีต ในสภาวะเปิดเผยรุนแรง	7
2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์กับกำลังอัดประลัยของ คอนกรีต	7
2.6 ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบต่อ 1 หน่วยปริมาตรของคอนกรีต	8
2.7 แสดงค่ามาตรฐานวัสดุในการออกแบบ	10
2.8 ปริมาณน้ำเพื่อให้ได้ค่าการยุบตัวตามต้องการ	10
2.9 ปริมาณส่วนละเอียดเมื่อใช้หินขนาดใหญ่สุดแตกต่างกัน	10
2.10 ปริมาณน้ำเพื่อให้ได้ค่าการยุบตัวตามต้องการเมื่อใช้น้ำยาลดน้ำ	12
2.11 ขนาดของช่องเปิดตะแกรงร่อนที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ขนาด	18
5.1 ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกัน	42
5.2 การเปรียบเทียบส่วนผสมของคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกัน	42
5.3 ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย	43
5.4 การเปรียบเทียบส่วนผสมของคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย	44
5.5 ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตผสมถั่วลอย	45
5.6 การเปรียบเทียบส่วนผสมของคอนกรีตผสมถั่วลอย	46

สารบัญรูปภาพ

รูปที่	หน้า
2.1 อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และค่ากำลังอัดคอนกรีต	11
2.2 การแปลงกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์และรูปทรงกระบอก	11
2.3 แสดงการคำนวณหาส่วนผสมสำหรับการออกแบบโดยวิธีแบบง่าย	14
2.4 แผนภูมิสำหรับหาค่าปริมาณน้ำที่เพียงพอในการทำลายแรงเสียดทาน และแรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวอนุภาคของแข็งส่วนผสมในคอนกรีต	21
2.5 แผนภูมิสำหรับการหาค่าการยุบตัวของคอนกรีตสด	21
3.1 แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละฟอร์มในโปรแกรม NU MIX V 1.0	25
3.2 ผังงานโปรแกรม frmACI	26
3.3 ผังงานโปรแกรม frmACI Plasticizer	27
3.4 ผังงานโปรแกรม frmThai	28
3.5 ผังงานโปรแกรม frmThai Plasticizer	29
3.6 ผังงานโปรแกรม frmFlyAsh	30
3.7 ผังงานโปรแกรม frmFlyAshSlump	31
4.1 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยวิธี ACI	33
4.2 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยวิธี ACI ที่ไม่ใส่สารลดน้ำ	34
4.3 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยวิธี ACI ที่ใส่สารลดน้ำ	35
4.4 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย	36
4.5 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยที่ไม่ใส่สารลดน้ำ	37
4.6 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยที่ใส่สารลดน้ำ	38
4.7 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตผสมถ้ำลอยส่วนกำลังอัด	39
4.8 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตผสมถ้ำลอยส่วนการหาค่าการยุบตัว	40

สัญลักษณ์

Ab _r	= เปอร์เซ็นต์การดูดซึมของหิน
Ab _s	= เปอร์เซ็นต์การดูดซึมของทราย
AC	= เปอร์เซ็นต์ฟองอากาศในคอนกรีต
AW _r	= น้ำหนักหิน (เปียก) ที่ใช้ในส่วนผสมของคอนกรีต
AW _s	= น้ำหนักทราย (เปียก) ที่ใช้ในส่วนผสมของคอนกรีต
AW _w	= น้ำหนักน้ำที่ใช้ในส่วนผสมของคอนกรีต
B _c	= ค่าความสามารถในการกักเก็บน้ำของปูนซีเมนต์
B _f	= ค่าความสามารถในการกักเก็บน้ำของเถ้าลอย
B _s	= ค่าความสามารถในการกักเก็บน้ำของมวลรวมละเอียด
CaOc	= ค่าร้อยละโดยน้ำหนักของแคลเซียมออกไซด์ในปูนซีเมนต์
CaOeq	= ค่าร้อยละโดยน้ำหนักของแคลเซียมออกไซด์ในวัสดุประสาน
CaOf	= ค่าร้อยละโดยน้ำหนักของแคลเซียมออกไซด์ในเถ้าลอย
Dav _r	= ค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมวลรวมละเอียด
Dav _s	= ค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมวลรวมหยาบ
E	= โมดูลัสความละเอียดของทราย
F _c	= กำลังรับแรงอัดคอนกรีตที่ 28 วันที่ต้องการ
F _{c,d}	= กำลังรับแรงอัดคอนกรีตที่ 28 วันที่ออกแบบ
g	= อัตราส่วนปริมาตรเศษต่อน้ำคือปริมาตรช่องว่างระหว่างมวลรวมที่อัดแน่น
M1-M21	= ค่าร้อยละของมวลรวมที่ค้างอยู่บนตะแกรงชั้นที่พิจารณานั้นๆ
MA	= กำลังอัดส่วนเผื่อ (Margin)
Mr	= เปอร์เซ็นต์ความชื้นของหิน
Ms	= เปอร์เซ็นต์ความชื้นของทราย
n	= อัตราส่วนพื้นที่ผิวสัมผัสประสิทธิภาพของคอนกรีต (ดร.ชม./ลบ.ม.)
OW _r	= น้ำหนักน้ำส่วนเกินของหิน ที่ใช้ในส่วนผสมของคอนกรีต
OW _s	= น้ำหนักน้ำส่วนเกินของทราย ที่ใช้ในส่วนผสมของคอนกรีต
r	= อัตราส่วนเถ้าลอยต่อวัสดุประสาน, $y/(c + f)$
R _p	= เปอร์เซ็นต์ลดน้ำของสารลดน้ำ
S	= ค่าการยุบตัวของคอนกรีตสด
Sagg	= พื้นที่ผิวทั้งหมดของมวลรวมใน 1 ลบ.ม. ของคอนกรีต (ดร.ชม./ลบ.ม.)

Sc	= พื้นที่ผิวจำเพาะของปูนซีเมนต์
Seff	= พื้นที่ผิวสัมผัสประสิทธิภาพของอนุภาคของแข็งในส่วนผสมคอนกรีตที่เกิดแรงเสียดทานระหว่างกัน ได้แก่ ปูนซีเมนต์ ถ้ำลอย และมวลรวมใน 1 ลบ.ม. ของคอนกรีต (ตร.ซม./ลบ.ม.)
Sf	= พื้นที่ผิวจำเพาะของถ้ำลอย
Sg	= พื้นที่ผิวจำเพาะของมวลรวมหยาบ
SGc	= ความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์
SGr	= ความถ่วงจำเพาะของหิน
SGs	= ความถ่วงจำเพาะของทราย
Sog	= พื้นที่ผิวจำเพาะของมวลรวมหยาบที่สมมุติให้เป็นอนุภาคทรงกลม
Sos	= พื้นที่ผิวจำเพาะของมวลรวมละเอียดที่สมมุติให้เป็นอนุภาคทรงกลม
SPerA	= อัตราส่วนมวลละเอียดต่อมวลรวมทั้งหมด (s/a)
Spow	= พื้นที่ผิวทั้งหมดของวัสดุประสาน (ปูนซีเมนต์และถ้ำลอย) ในลบ.ม. ของคอนกรีต (ตร.ซม./ลบ.ม.)
UWr	= หน่วยน้ำหนักของหิน
Va	= ปริมาตรมวลรวมทั้งหมด
Vc	= ปริมาตรเนื้อแท้ของซีเมนต์
Vp	= ปริมาณสารลดน้ำที่ใช้ในส่วนผสมคอนกรีต
Vpu	= ปริมาณสารลดน้ำที่ใช้ (ซีซี.ต่อ ปูนซีเมนต์ 100 กิโลกรัม)
Vr	= ปริมาตรเนื้อแท้ของหิน
VrPerVa	= ปริมาตรหินในสภาพแห้งและอัดแน่นต่อหน่วยปริมาตรคอนกรีต
Vs	= ปริมาตรเนื้อแท้ของทราย
V _p	= ปริมาตรเพสท์
Vw	= น้ำหนักปูนซีเมนต์ที่ใช้ในส่วนผสม
Wc	= ปริมาตรเนื้อแท้ของน้ำ
Wfr	= ปริมาณน้ำอิสระในคอนกรีตสด 1 ลบ.ม (กก./ลบ.ม.)
Wo	= ปริมาณน้ำที่เพียงพอในการทำลายแรงเสียดทานและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวของอนุภาคของแข็งในส่วนผสมคอนกรีต
WPerB	= อัตราส่วนระหว่างน้ำกับวัสดุประสาน
WPerC	= อัตราส่วนระหว่างน้ำกับปูนซีเมนต์
Wr	= น้ำหนักหิน (แห้ง)
Ws	= น้ำหนักทราย (แห้ง)
Ww	= น้ำหนักน้ำ

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(Personal Computer)ได้มีการพัฒนาให้มีคุณภาพสูง ราคาไม่แพง มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกสาขาวิชา คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในงานด้านวิศวกรรมโยธา ซึ่งได้ใช้ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในหลายด้าน ทั้งในการวิเคราะห์โครงสร้าง การออกแบบโครงสร้าง การบริหารงานก่อสร้าง การเก็บข้อมูล ฯลฯ

ในการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต(Mix Design Concrete)มีความสำคัญอย่างมากในงานก่อสร้างเพราะว่าคอนกรีตเป็นวัสดุที่นิยมใช้มากในงานก่อสร้างทั่วไป เนื่องจากต้นทุนต่ำและรักษาง่าย ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและปรับปรุงส่วนผสมของคอนกรีตโดยใช้สารผสมเพิ่มผสมเข้าไปในส่วนผสมของคอนกรีตเพื่อพัฒนาคุณสมบัติด้านต่างๆของคอนกรีตให้เป็นไปตามต้องการ

ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตด้วยมือ โดยทั่วไปมักจะเสียเวลาและไม่สะดวกเท่าที่ควร และเนื่องจากว่าเวลามีความสำคัญอย่างมากในงานวิศวกรรม การที่ลดเวลาในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตได้นั้นเราสามารถนำเวลาส่วนที่เหลือไปใช้ในการทำงานอื่นๆที่มีอยู่ได้ จึงได้มีความคิดว่าหากเรานำความรู้ทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการเขียนโปรแกรมเพื่อออกแบบส่วนผสมคอนกรีต ก็จะช่วยลดปัญหาด้านเวลาในการออกแบบลง อีกทั้งยังสะดวกในการใช้งาน ง่ายในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต และมีความถูกต้องแม่นยำกว่าการคำนวณด้วยมือ เพราะว่าการคำนวณออกแบบด้วยมือนั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนต่างๆในระหว่างการทำการออกแบบได้ ไม่ว่าจะเป็นค่าที่ได้จากการอ่านกราฟ หรือความผิดพลาดในการคิดเลข งานวิจัยนี้จึงมุ่งเน้นที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวโดยการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต

1.2 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อศึกษาการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกัน(ACI 211.1-74) การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตผสมถ้ำลอย และการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตที่ใช้ในประเทศไทย

- 2) เพื่อสร้างโปรแกรมคำนวณออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตโดยใช้ภาษา Visual Basic version 6.0 ในการเขียนโปรแกรมการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต
- 3) เพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการใช้งานระหว่างการออกแบบโดยบุคคลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และการออกแบบด้วยมือ

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- 1) โปรแกรมการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตซึ่งสามารถนำไปใช้งานก่อสร้างจริงๆได้
- 2) ทำให้ประหยัดเวลาในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตและมีความถูกต้องแม่นยำมากขึ้น
- 3) มีการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ รู้จักการทำงานร่วมกันและยอมรับฟังความคิดเห็นของซึ่งกันและกัน
- 4) มีการใช้ความคิด รวบรวมและเรียบเรียงลำดับความคิดในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างการทำงาน
- 5) มีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมและทางด้านการงานคอนกรีตมากขึ้น

1.4 ขอบเขตการทำงาน

- 1) ในการประยุกต์ใช้ไมโครคอมพิวเตอร์พัฒนาการเขียนโปรแกรมการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต เลือกใช้โปรแกรม Visual Basic version 6.0 ในการเขียนโปรแกรม
- 2) เพื่อให้คอนกรีตมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ สามารถเลือกออกแบบ คือ
 - ตามมาตรฐานอเมริกัน (ACI 211.1-74)
 - ที่ใช้ในประเทศไทย
 - แก่ลยผสมคอนกรีต
- 3) กำลังอัดของคอนกรีตที่ต้องการมีค่าไม่เกิน 570 กก.ต่อ ซม²
- 4) ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

- 1) ค้นคว้าและรวบรวมเอกสาร งานวิจัยที่ผ่านมา
- 2) ศึกษาข้อมูลในการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต
- 3) เขียนโครงร่างปริญญานิพนธ์
- 4) วางแผนการเขียนโปรแกรมและทำการเขียนโปรแกรม
- 5) เสนอโครงงานให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบ

- 6) ปรับปรุงโครงงาน
- 7) จัดทำรูปเล่มปริญญานิพนธ์
- 8) เสนอปริญญานิพนธ์ให้คณะกรรมการพิจารณา
- 9) เรียบเรียงปริญญานิพนธ์เป็นรูปเล่มและนำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา



1.6 ระยะเวลาในการดำเนินงาน

การดำเนินการ	ปี 2543						ปี 2544		
	สิงหาคม	กันยายน	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม	
- ค้นคว้ารวบรวมเอกสาร งานวิจัยที่ผ่านมา									
- ศึกษาข้อมูลในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีต									
- เขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์									
- สานัดโครงร่างวิทยานิพนธ์									
- วางแผนเขียนโปรแกรม									
- เขียนโปรแกรม									
- สานัดโครงการให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบครั้งที่ 1									
- ปรับปรุงโครงการครั้งที่ 1									
- สานัดโครงการให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบครั้งที่ 2									
- ปรับปรุงโครงการครั้งที่ 2									
- จัดทำฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์									
- สานัดวิทยานิพนธ์ให้คณะกรรมการพิจารณา									
- ปรึกษาเรียงวิทยานิพนธ์ที่ผ่านให้นำเสนออาจารย์									

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎี

2.1 การออกแบบปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตโดยวิธีของ ACI 211.1-74

การคำนวณหาปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตโดยทั่วไปซึ่งหล่อกับที่อาจดำเนินการเป็นชั้นๆ ตามวิธีซึ่งเสนอโดยสถาบันคอนกรีตอเมริกัน (ACI 211.1-74) ดังต่อไปนี้ ซึ่งให้ผลค่อนข้างแน่นอน ไม่เปลี่ยนแปลงนักและถูกต้อง ตามวิธีการนี้จะต้องทราบคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุที่ใช้ทำคอนกรีตเสียก่อน เช่น ค่าความถ่วงจำเพาะ หน่วยน้ำหนัก โมดูลัสความละเอียด เปอร่เซ็นการดูดซึม เป็นต้น อีกทั้งวัสดุผสมต้องมีส่วนผสมและขนาดละเอียดอยู่ในพิสัยที่กำหนดด้วย ซึ่งขั้นตอนการคำนวณมีดังต่อไปนี้

ขั้นตอนที่ 1 เลือกค่าความขุบตัวที่เหมาะสมกับประเภทของงาน

ค่าความขุบตัวต้องอยู่ในช่วงที่เหมาะสม เพื่อให้ความชื้นเหลวพอทำงานได้สะดวก ในกรณีที่ไม่ได้กำหนดค่าความขุบตัวมาให้ หรือไม่มีข้อมูลในอดีต เลือกใช้จากตารางที่ 2.1 ซึ่งให้ค่าความขุบตัวที่เหมาะสมกับงาน

ตารางที่ 2.1 ค่าความขุบตัวของคอนกรีตที่ใช้สำหรับการก่อสร้างต่างๆ

ประเภทของงาน	ค่าความขุบตัว (ซม.)	
	ค่าสูงสุด	ค่าต่ำสุด
งานฐานราก กำแพง คอนกรีตเสริมเหล็ก	8.0	2.0
งานฐานรากคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก งานก่อสร้างใต้น้ำ	8.0	2.0
งานพื้น คาน และผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.0	2.0
งานเสาคอนกรีตเสริมเหล็ก	10.0	2.0
งานพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก	8.0	2.0
งานคอนกรีตขนาดใหญ่	8.0	2.0

ขั้นตอนที่ 2 เลือกขนาดโตสุดของหิน

ขนาดโตสุดของหิน ไม่ควรเกินกว่า $1/5$ ของส่วนที่แคบสุดของแบบ หรือ $1/3$ ของความหนาของแผ่นพื้น หรือ $1/4$ ของระยะห่างระหว่างเหล็กเสริม ขนาดโตสุดของหินที่กับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ อาจเลือกได้จากตารางที่ 2.2

ตารางที่ 2.2 ขนาดโศศของวัสดุผสมสำหรับงานก่อสร้างประเภทต่างๆ

ขนาดความ หนา ของโครงสร้าง	ขนาดโศศของวัสดุผสม							
	คาน ผนัง และ เสา คสล.		ผนังคอนกรีต ไม่เสริมเหล็ก		พื้นถนน คสล. รับน้ำหนักมาก		พื้นคอนกรีต รับน้ำหนักน้อย	
	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.	นิ้ว	มม.
5.0 – 15.0	½ - ¾	12.5-20	¾	20	¾-1	20-25	¾-1 ½	20-40
15.0 – 30.0	¾-1 ½	20-40	1 ½	40	1 ½	40	1 ½-3	40-75
30.0 – 75.0	1 ½-3	40-75	3	75	1 ½-3	40-75	3	75
มากกว่า 75.0	1 ½-3	40-75	6	150	1 ½-3	40-75	3-6	75-150

ชั้นตอนที่ 3 ประมาณปริมาณน้ำที่ผสมและปริมาณฟองอากาศที่เกิดขึ้น

ตารางที่ 2.3 ให้ปริมาณน้ำที่ต้องการในหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีต เพื่อให้ได้ค่าการยุบตัวตามที่กำหนด ซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดโศศของหิน รูปร่างและส่วนขนาดของวัสดุผสม ในตารางดังกล่าวยังให้ปริมาณฟองอากาศที่จะเกิดขึ้นในส่วนผสมสำหรับคอนกรีตที่มีและไม่มีสารทำให้เกิดการกระจายกักฟองอากาศ

ตารางที่ 2.3 ปริมาณน้ำที่ต้องการสำหรับค่าความยุบตัวและวัสดุผสมขนาดต่างๆ

ค่าความยุบตัว (ซม.)	ปริมาณน้ำเป็นลิตรต่อคอนกรีต 1 ลบ.ม. สำหรับวัสดุผสมขนาดต่างๆ							
	3/8"	½"	¾"	1"	1 ½"	2"	3"	4"
	10	12.5	20	25	40	50	75	150
	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.	มม.

คอนกรีตที่ไม่มีสารกระจายกักฟองอากาศ

3-5	205	200	185	180	160	155	145	125
8-10	225	215	200	195	175	170	160	140
15-18	240	230	210	205	185	180	170	-
ปริมาณฟองอากาศ (%)โดยปริมาตร	3	2.5	2	1.5	1	0.5	0.3	0.2

คอนกรีตที่มีสารกระจายกักฟองอากาศ

3-5	180	175	165	160	145	140	135	120
8-10	200	190	180	175	160	155	150	135
15-18	215	205	190	185	170	165	160	-
ปริมาณฟองอากาศ (%)โดยปริมาตร	8	7	6	5	4.5	4	3.5	3

ขั้นตอนที่ 4 เลือกอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์

อัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์ที่เหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพของคอนกรีตที่จะนำไปใช้งาน และกับกำลังอัดเฉลี่ยของคอนกรีตที่ต้องการ ในกรณีที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์กับกำลังอัดเฉลี่ยของคอนกรีตสำหรับวัสดุผสมที่จะใช้ผสมทำคอนกรีต ก็ให้เลือกราคาอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์จากตารางที่ 2.4 และ 2.5 ตารางที่ 2.4 ให้ค่าอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์โดยน้ำหนักที่มากที่สุดสำหรับประเภทของงาน และสภาวะแวดล้อมต่างๆ ส่วนตารางที่ 2.5 ให้ค่าอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์ โดยน้ำหนักที่มากที่สุดของค่าเฉลี่ยของกำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่ต้องการและให้เลือกราคาอัตราส่วนดังกล่าวที่ต่ำที่สุดที่หาได้จากสองตารางนี้

ตารางที่ 2.4 อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์สูงสุดโดยน้ำหนักที่ขอมให้ใช้ได้สำหรับคอนกรีตในสภาวะ
เปิดเผชิญแรง

ชนิดโครงสร้าง	โครงสร้างที่เปื่อยคลอเวลาหรือมีการเขือก แข็งและการละลายของน้ำสลับกันบ่อยๆ	โครงสร้างในน้ำเค็ม หรือถูกกับซัลเฟต
โครงสร้างบางๆที่มี- เปลือกหุ้มบางกว่า 3 ซม.	0.45	0.40*
โครงสร้างอื่นๆทั้งหมด	0.50	0.45*

- ถ้าใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทนซัลเฟตอาจเพิ่มค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ได้อีก 0.05

ตารางที่ 2.5 ความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนของน้ำต่อซีเมนต์กับกำลังอัดประลัยของ คอนกรีต

กำลังอัดประลัยของ คอนกรีต ที่ 28 วัน(กก./ตร.ซม.)	อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์โดยน้ำหนัก	
	คอนกรีตไม่กระจายกักฟองอากาศ	คอนกรีตกระจายกักฟองอากาศ
450	0.38	-
400	0.43	-
350	0.48	0.40
300	0.55	0.46
250	0.62	0.53
200	0.70	0.61
150	0.80	0.71

ขั้นตอนที่ 5 คำนวณปริมาณปูนซีเมนต์ที่ต้องใช้

เมื่อทราบปริมาณน้ำที่ต้องใช้ในหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีต และอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์โดยน้ำหนักแล้ว ปริมาณปูนซีเมนต์ที่ใช้ในหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีตย่อมหาได้ ซึ่งเท่ากับปริมาณน้ำจากขั้นตอนที่ 3 หารด้วยอัตราส่วนระหว่างน้ำต่อซีเมนต์จากขั้นตอนที่ 4 อย่างไรก็ตามถ้ามีการกำหนดปริมาณซีเมนต์ในหนึ่งหน่วยปริมาตรคอนกรีตมาให้เลือกจะเลือกใช้ค่ามากที่สุดจากที่คำนวณได้หรือกำหนดให้

ขั้นตอนที่ 6 คำนวณปริมาณวัสดุผสมหยาบ

ตารางที่ 2.6 แสดงปริมาณวัสดุผสมหยาบในสภาพแห้งและอัดแน่นในส่วนผสมต่อคอนกรีตหนึ่งหน่วยปริมาตร ซึ่งขึ้นอยู่กับค่าโมดูลัสความละเอียดของทรายและขนาดโคสตุของหินที่ใช้ ปริมาณของวัสดุหยาบเมื่อคิดเป็นน้ำหนักมีค่าเท่ากับปริมาตรของวัสดุผสมหยาบคูณด้วยหน่วยน้ำหนักของวัสดุผสมหยาบ

ตารางที่ 2.6 ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบต่อหนึ่งหน่วยปริมาตรของคอนกรีต

ขนาดโคสตุของ หิน	ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบในสภาพแห้งและอัดแน่นต่อหน่วยปริมาตรของ คอนกรีตสำหรับค่าโมดูลัสความละเอียดของทรายต่างกัน			
	2.40	2.60	2.80	3.00
3/8" (10 มม.)	0.50	0.48	0.46	0.44
1/2" (12.5 มม.)	0.59	0.57	0.55	0.53
3/4" (20 มม.)	0.66	0.64	0.62	0.60
1" (25 มม.)	0.71	0.69	0.67	0.65
1 1/2" (40 มม.)	0.76	0.74	0.72	0.70
2" (50 มม.)	0.78	0.76	0.74	0.72
3" (75 มม.)	0.81	0.79	0.77	0.75
6" (150 มม.)	0.87	0.85	0.83	0.81

ขั้นตอนที่ 7 คำนวณหาปริมาณวัสดุผสมละเอียด

เมื่อได้ค่าต่าง ๆ ของส่วนผสมจนถึงขั้นตอนที่ 6 แล้วเราจะหาปริมาณวัสดุผสมละเอียดโดยวิธีการประมาณจากปริมาตรเนื้อแท้ของวัสดุ ซึ่งหาได้จากสูตร

$$\text{ปริมาตรเนื้อแท้} = \frac{W}{G \cdot \gamma_w}$$

เมื่อ W คือ หน่วยน้ำหนักของวัสดุ

G คือ ความถ่วงจำเพาะ

γ_w คือ หน่วยน้ำหนักของน้ำ

ปริมาตรเนื้อแห้งของทราย = ปริมาตรของคอนกรีต - ปริมาตรเนื้อแห้งของส่วนผสมต่างๆ
(ยกเว้นทราย)

ขั้นตอนที่ 8 ปรับส่วนผสมเนื่องจากความชื้นของวัสดุผสม

เมื่อวัสดุผสมที่นำมาใช้งานมีความชื้นสูงกว่าในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้งจะต้องปรับแก้ส่วนผสมให้เข้ากับสภาพจริง โดยเพิ่มน้ำหนักของวัสดุผสมขึ้นเท่ากับน้ำหนักน้ำที่คิดมาและลดปริมาณน้ำในส่วนผสมออกในจำนวนเท่ากัน แต่ในกรณีที่วัสดุผสมมีความชื้นต่ำกว่าสภาวะอิ่มตัวผิวแห้งจะต้องปรับแก้ส่วนผสมในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวข้างต้น

ขั้นตอนที่ 9 การปรับส่วนผสมด้วยการทดลองผสม

ส่วนผสมของคอนกรีตที่คำนวณได้ เป็นเกณฑ์โดยประมาณทั้งสิ้น ซึ่งจะต้องตรวจสอบดูด้วย ถึงผลที่ได้ทั้งในด้านกำลังของคอนกรีต และความยากง่ายในการทำงานโดยการทดลองผสมจริง จากนั้นตรวจสอบดูหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต ปริมาณที่ใช้และปริมาณฟองอากาศ แล้วจึงปรับส่วนผสมต่างๆให้เหมาะสมอีกครั้ง

หากต้องการให้คอนกรีตมีค่าการยุบตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 ซม. จะต้องเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำในส่วนผสม 2 ลิตร ต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะมีผลทำให้กำลังของคอนกรีตน้อยลงหรือมากขึ้นตามไปด้วย ฉะนั้นถ้าต้องการให้คอนกรีตมีกำลังคงเดิมจะต้องปรับปริมาณปูนซีเมนต์หรือหินและทรายรวมไปด้วย และหากต้องการให้คอนกรีตที่มีสารกระจายกักฟองอากาศเพิ่มขึ้นหรือลดลงร้อยละ 1 จะต้องลด หรือเพิ่มปริมาณน้ำในส่วนผสม 3 ลิตรต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร

2.2 การออกแบบปฏิภาคส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

การออกแบบปฏิภาคส่วนผสมของคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยนี้ เป็นวิธีการออกแบบที่นำมาตรฐานการออกแบบของประเทศอเมริกา และของประเทศอังกฤษมาประยุกต์รวมให้กับสภาพของวัสดุดิบที่มีใช้ในประเทศไทย คุณสมบัติของวัสดุดิบที่ใช้ในประเทศไทยได้ถูกทดสอบและเก็บรวบรวมหาค่าเฉลี่ยดังตารางที่ 2.7

ตารางที่ 2.7 แสดงค่ามาตรฐานในการออกแบบ

วัตถุดิบ	ความถ่วงจำเพาะ	การดูดซึม
ปูนซีเมนต์	3.15	-
หินย่อย	2.70	0.50
ทรายแม่น้ำ	2.65	0.70

ปริมาณน้ำและค่าการยุบตัว

ปริมาณน้ำที่ทำให้ได้ค่ายุบตัวมาตรฐานเมื่อใช้หินย่อยและทรายแม่น้ำที่อยู่ในสภาพอิ่มตัวผิวแห้ง แสดงดังตารางที่ 2.8

ตารางที่ 2.8 ปริมาณน้ำเพื่อให้ได้ค่าการยุบตัวตามต้องการ

ค่าการยุบตัว ซม.	ปริมาณน้ำต่อ 1 ลบ.ม. คอนกรีต	
	หินย่อยขนาด 1" - # 4	หินย่อยขนาด 3/4" - # 4
7.5 + 2.5	180	190
10.0 + 2.5	190	200
12.5 + 2.5	200	210

ปริมาณส่วนละเอียด


จากการประยุกต์การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐานต่างๆ ทำให้สามารถสรุปได้ว่าเมื่อใช้หินย่อย และทรายแม่น้ำเป็นวัตถุดิบหลักที่ใช้ในประเทศไทย ปริมาณส่วนละเอียดอันได้แก่ ปริมาณปูนซีเมนต์ และปริมาณทรายที่เหมาะสมที่จะทำให้คอนกรีตมีความสามารถเทได้ ไม่แยกตัวและได้กำลังอัดตามต้องการ มีค่าดังตารางที่ 2.9

ตารางที่ 2.9 ปริมาณส่วนละเอียดเมื่อใช้หินขนาดใหญ่มากแตกต่างกัน

ขนาดหิน	ปริมาตรปูนซีเมนต์ + ปริมาตรทราย
1" - # 4	38% โดยปริมาตร หรือ 380 ลิตร
3/4" - # 4	40% โดยปริมาตร หรือ 400 ลิตร


อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์

กำลังอัดของคอนกรีต เป็นสัดส่วนกับอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ ความสัมพันธ์ดังกล่าวนี้สำหรับปอร์ตแลนด์ซีเมนต์ประเภทที่ 1 ที่มีการผลิตใช้ในประเทศไทย จะแสดงดังกราฟที่ 2.1



รูปที่ 2.1 อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์และค่ากำลังอัดคอนกรีต

ถ้าต้องการให้กำลังอัดรูปทรงกระบอกในการออกแบบ มาตรฐาน วสท.ได้กำหนดความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดของทั้ง 2 รูปทรงไว้ดังกราฟในรูปที่ 2.2



รูปที่ 2.2 การแปลงกำลังอัดรูปทรงลูกบาศก์และรูปทรงกระบอก

ผลของน้ำยาต่อการออกแบบส่วนผสม

น้ำยาผสมคอนกรีตที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยมีคุณสมบัติที่สำคัญ 2 ประการ คือ

1. ลดน้ำในส่วนผสม

2. ยืดเวลาการก่อตัวของคอนกรีต

น้ำยาผสมคอนกรีตประเภทลดน้ำนี้ เมื่อผสมเข้าไปในส่วนผสมจะส่งผลให้ลดน้ำได้ลง 5-10 % ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังตารางที่ 2.10

ตารางที่ 2.10 ปริมาณน้ำเพื่อให้ได้ค่าการยุบตัวตามต้องการเมื่อใส่น้ำยาลดน้ำ

ค่าการยุบตัว	ปริมาณน้ำต่อ 1 ลบ.ม. คอนกรีตเมื่อใส่น้ำยาประเภทน้ำ	
	หินย่อยขนาด 1" - # 4	หินย่อยขนาด 3/4" - # 4
7.5 + 2.5	170	180
10.5 + 2.5	180	190
12.5 + 2.5	190	200

นอกจากนี้ในปัจจุบันยังได้นิยมใช้น้ำยาลดน้ำจำนวนมาก หรือน้ำยา Superplasticizer ซึ่งสามารถลดน้ำได้ 15-30 % ดังนั้นปริมาณน้ำที่จะใช้เพื่อให้ได้ค่าการยุบตัวมาตรฐานก็จะลดลงไปด้วย ขั้นตอนการออกแบบ

ขั้นตอนที่ 1 รวบรวมความต้องการของผู้ออกแบบ เช่น

- กำลังอัด
- ค่าการยุบตัว
- ขนาดใหญ่สุดของหินที่จะใช้
- ใส่น้ำยาผสมคอนกรีตหรือไม่

ขั้นตอนที่ 2

- คำนวณหาปริมาณน้ำที่ใช้เพื่อให้ได้ค่ายุบตัวตามต้องการ
- หาค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์เพื่อให้ได้ค่ากำลังอัดตามต้องการจากกราฟอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ และกำลังอัดรูปที่ 1
- หาค่าน้ำหนักซีเมนต์ = ปริมาณน้ำ / ค่าอัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์

ขั้นตอนที่ 3

$$\text{ปริมาตรปูนซีเมนต์} = \frac{\text{น้ำหนักปูนซีเมนต์}}{\text{ความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์}}$$

ขั้นตอนที่ 4

ปริมาตรทราย = $(380 \text{ หรือ } 400) - \text{ปริมาตรปูนซีเมนต์ที่ได้จากขั้นตอนที่ 3}$

ขั้นตอนที่ 5

น้ำหนักทราย = ปริมาตรทราย $\times$ ความถ่วงจำเพาะของทราย

ขั้นตอนที่ 6

ปริมาตรหิน = $1000 - \text{ปริมาตรซีเมนต์} - \text{ปริมาตรน้ำ} - \text{ปริมาตรทราย}$

ขั้นตอนที่ 7

น้ำหนักหิน = ปริมาตรหิน $\times$ ความถ่วงจำเพาะของหิน

ขั้นตอนที่ 8

ปรับส่วนผสมเนื่องจากความชื้นของวัสดุผสม

เมื่อวัสดุผสมที่นำมาใช้งานมีความชื้นสูงกว่าในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้งจะต้องปรับแก้ส่วนผสมให้เข้ากับสภาพจริง โดยเพิ่มน้ำหนักของวัสดุผสมขึ้นเท่ากับน้ำหนักน้ำที่คิดมาและลดปริมาณน้ำในส่วนผสมออกในจำนวนเท่ากัน แต่ในกรณีที่วัสดุผสมมีความชื้นต่ำกว่าสภาวะอิ่มตัวผิวแห้งจะต้องปรับแก้ส่วนผสมในทางตรงกันข้ามกับที่กล่าวข้างต้น

ขั้นตอนที่ 9

การปรับส่วนผสมด้วยการทดลองผสม

ส่วนผสมของคอนกรีตที่คำนวณได้ เป็นเกณฑ์โดยประมาณทั้งสิ้น ซึ่งจะต้องตรวจสอบดูด้วย ถึงผลที่ได้ทั้งในด้านกำลังของคอนกรีต และความยากง่ายในการทำงานโดยการทดลองผสมจริง จากนั้นตรวจสอบดูหน่วยน้ำหนักของคอนกรีต ปริมาณที่ใช้และปริมาณฟองอากาศ แล้วจึงปรับส่วนผสมต่างๆให้เหมาะสมอีกครั้ง

หากต้องการให้คอนกรีตมีค่าการยุบตัวเพิ่มขึ้นหรือลดลง 1 ซม. จะต้องเพิ่มหรือลดปริมาณน้ำในส่วนผสม 2 ลิตร ต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะมีผลทำให้กำลังของคอนกรีตน้อยลงหรือมากขึ้นตามไปด้วย ฉะนั้นถ้าต้องการให้คอนกรีตมีกำลังคงเดิมจะต้องปรับปริมาณปูนซีเมนต์หรือหินและทรายรวมไปด้วย และหากต้องการให้คอนกรีตที่มีสารกระจายกักฟองอากาศเพิ่มขึ้นหรือลดลงร้อยละ 1 จะต้องลด หรือเพิ่มปริมาณน้ำในส่วนผสม 3 ลิตรต่อคอนกรีต 1 ลูกบาศก์เมตร

2.3 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตผสมเถ้าลอยโดยวิธีแบบง่าย

วิธีการออกแบบนี้จะเป็นวิธีการคำนวณออกแบบโดยวิธีแบบง่าย ซึ่งจะใช้กับคอนกรีตผสมเถ้าลอยแบบธรรมดาเท่านั้น ซึ่งมีวิธีการคำนวณออกแบบ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1

กำหนดค่าต่างๆต่อไปนี้จากข้อกำหนดทั่วไปในการออกแบบ

- กำลังรับแรงอัดตามที่ต้องการ (f'_c)

- อัตราส่วนเถ้าลอยต่อวัสดุประสานโดยน้ำหนัก ($f/(c+f)$)
- ค่าการยุบตัวที่ต้องการ (SL)
- ค่าปริมาณอากาศ (Air Content)

ขั้นตอนที่ 2

คำนวณหาค่าปริมาณแคลเซียมออกไซด์รวมในวัสดุประสาน (CaO)_{eq} คิดเป็นร้อยละโดยน้ำหนัก

$$(\text{CaO})_{eq} = [(\text{CaO})_c \times (1 - r)] + [(\text{CaO})_f \times r]$$


เมื่อ $(\text{CaO})_c$ คือ ค่าร้อยละโดยน้ำหนักของแคลเซียมออกไซด์ในปูนซีเมนต์

$(\text{CaO})_f$ คือ ค่าร้อยละโดยน้ำหนักของแคลเซียมออกไซด์ในเถ้าลอย

r คือ อัตราส่วนเถ้าลอยต่อวัสดุประสานโดยน้ำหนัก

ขั้นตอนที่ 3

จากค่ากำลังอัดที่ต้องการและค่า $(\text{CaO})_{eq}$ จะสามารถหาค่าอัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานโดยน้ำหนัก (w/b) ได้จากแผนภูมิการคำนวณหาส่วนผสมสำหรับวิธีโดยง่ายในรูปที่ 2.3



รูปที่ 2.3 รูปแสดงการคำนวณหาส่วนผสมสำหรับการออกแบบโดยวิธีแบบง่าย

ขั้นตอนที่ 4

เลือกค่าอัตราส่วนมวลรวมละเอียดต่อมวลรวมทั้งหมดโดยปริมาตร (s/a) และหาอัตราส่วนช่องว่างระหว่างมวลรวมที่อัดแน่น (void ratio) ที่อัตราส่วนมวลรวมละเอียดต่อมวลรวมทั้งหมดที่เลือกไว้ โดยอัตราส่วนช่องว่างระหว่างมวลรวมที่อัดแน่นจะสามารถหาได้จากการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C29

โดยทั่วไปในการกำหนดค่าอัตราส่วนมวลรวมละเอียดต่อมวลรวมทั้งหมดนั้น ค่าที่กำหนดควรจะเป็นค่าที่ทำให้อัตราส่วนในช่องว่างระหว่างมวลรวมที่อัดแน่นมีค่าน้อยที่สุดเพื่อประหยัดปริมาณเศษที่ตองใช้ในการเติมช่องว่างระหว่างมวลรวมและเชื่อมประสานมวลรวมให้ยึดเกาะกันได้ อย่างไรก็ตามในคอนกรีตบางส่วนผสมการเลือกค่าอัตราส่วนมวลรวมละเอียดต่อมวลรวมทั้งหมดที่ทำให้อัตราส่วนช่องว่างระหว่างมวลรวมมีค่าต่ำที่สุดอาจก่อให้เกิดปัญหาต่อความสามารถในการเทได้ การแยกตัวของคอนกรีตและการคั่งของมวลรวมหยาบระหว่างเหล็กเสริมหรือระหว่างการปั๊มคอนกรีตอันเนื่องมาจากคอนกรีตมีมวลรวมหยาบมากเกินไป ดังนั้นการเลือกค่า s/a ที่เหมาะสมจึงควรคำนึงถึงคุณสมบัติอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการประหยัดเศษต่อไปพร้อมกันด้วย

ขั้นตอนที่ 5

กำหนดค่าอัตราส่วนปริมาตรเศษต่อปริมาตรช่องว่างระหว่างมวลรวมที่อัดแน่น (γ) ที่ต้องการ โดยค่า γ ที่กำหนดจะมีผลต่อความสามารถในการเทได้ของคอนกรีตเช่นเดียวกับค่า w/b โดยค่า γ และค่า w/b ที่มากขึ้นจะทำให้ความสามารถในการเทได้ของคอนกรีตเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นสำหรับการออกแบบของคอนกรีตธรรมดา หากคอนกรีตที่ต้องการมีค่า w/b ต่ำ ผู้ออกแบบควรที่จะกำหนดค่า γ ให้มีค่าที่ค่อนข้างสูง ในทางกลับกันหากคอนกรีตที่ต้องการมีค่า w/b สูง ผู้ออกแบบสามารถที่จะกำหนดให้มีค่า γ ให้ต่ำลงได้ ทั้งนี้เพื่อให้ส่วนผสมของคอนกรีตที่ออกแบบได้มีความสามารถในการเทได้ใกล้เคียงกับความต้องการมากที่สุด โดยปกติค่า γ ที่เหมาะสมของคอนกรีตธรรมดาจะมีค่าประมาณ 1.1-1.4

ขั้นตอนที่ 6

คำนวณหาค่าปริมาณเศษ (ลิตร/ลบ.ม. ของคอนกรีต) จากค่า γ และค่า s/a ที่เลือกมา และ void ratio ที่หาได้โดยใช้สมการดังต่อไปนี้

$$\text{ปริมาณเศษ (V}_p\text{)} = \gamma \times v \times 1000$$

เมื่อ v คือ อัตราส่วนช่องว่างระหว่างมวลรวมที่อัดแน่น (Void Ratio)

γ คือ อัตราส่วนปริมาตรเศษต่อปริมาตรระหว่างช่องว่างระหว่างมวลรวมที่อัดแน่น

ขั้นตอนที่ 7

คำนวณหาน้ำหนักปูนซีเมนต์ แก้วลอยและน้ำในส่วนผสม(กก./ลบ.ม.) ได้จากสมการต่อไปนี้

$$\text{น้ำหนักน้ำ} = \frac{\text{ปริมาตรเพสต์} - \text{ปริมาตรอากาศ}}{1 + \frac{\left[\frac{1-r}{w/b} \right] \rho_c}{\left[\frac{r}{w/b} \right] \rho_r}}$$

$$\text{น้ำหนักปูนซีเมนต์} = \left[\frac{1-r}{w/b} \right] \times \text{น้ำหนักน้ำ}$$

$$\text{น้ำหนักแก้วลอย} = \left[\frac{r}{w/b} \right] \times \text{น้ำหนักน้ำ}$$

เมื่อ w/b คือ อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานโดยน้ำหนัก

r คือ อัตราส่วนแก้วลอยต่อวัสดุประสานโดยน้ำหนัก

ρ_c คือ ความถ่วงจำเพาะของปูนซีเมนต์

ρ_r คือ ความถ่วงจำเพาะของแก้วลอย

และปริมาตรอากาศของคอนกรีตคดขยทั่วไปที่ไม่ได้ใส่สารกักกระจายฟองอากาศ

จะมีค่าประมาณร้อยละ 1 ของปริมาตรคอนกรีตทั้งหมด

ขั้นตอนที่ 8

คำนวณหาปริมาตรมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบในส่วนผสม (ลิตร/ลบ.ม. ของคอนกรีต)

$$\text{ปริมาตรมวลรวมทั้งหมด} = 1000 - \text{ปริมาตรเพสต์}$$

$$\text{ปริมาตรมวลรวมละเอียด} = \text{ปริมาตรมวลรวมทั้งหมด} \times s/a$$

$$\text{ปริมาตรมวลรวมหยาบ} = \text{ปริมาตรมวลรวมทั้งหมด} - \text{ปริมาตรมวลรวมละเอียด}$$

เมื่อ s/a คือ อัตราส่วนมวลรวมละเอียดต่อมวลรวมทั้งหมดโดยปริมาตร

หลังจากคำนวณหาปริมาตรมวลรวมแต่ละชนิด (ลิตร/ลบ.ม.ของคอนกรีต) ในส่วนผสมได้แล้ว จะสามารถคำนวณหาน้ำหนักของมวลรวมแต่ละชนิด (กก./ลบ.ม.) ได้ดังสมการต่อไปนี้

$$\text{น้ำหนักมวลรวมละเอียด} = \text{ปริมาตรมวลรวมละเอียด} \times \text{ความถ่วงจำเพาะ (อิมคิววี่แวง)}$$

$$\text{น้ำหนักมวลรวมหยาบ} = \text{ปริมาตรมวลรวมหยาบ} \times \text{ความถ่วงจำเพาะ (อิมคิววี่แวง)}$$

ขั้นตอนที่ 9 วิธีการคำนวณหาพื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุแต่ละชนิดในส่วนผสม

ค่าพื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุแต่ละชนิดในส่วนผสมอันได้แก่ ปูนซีเมนต์ แก้วลอย มวลรวมหยาบ และมวลรวมละเอียด เป็นตัวแปรสำคัญที่มีผลต่อความสามารถในการยุบตัว นั่นคือว่าอนุภาคของแข็งที่มีพื้นที่ผิวจำเพาะมากจะสามารถเก็บอนุภาคน้ำอิสระในคอนกรีตสดไว้ได้มากและมีแรง

เสียดทานระหว่างผิวของอนุภาคด้วย วิธีการคำนวณหาค่าพื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุจะแตกต่างกันตามแต่ละชนิดของวัสดุซึ่งแยกได้เป็น 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. พื้นที่ผิวจำเพาะของวัสดุที่มีอนุภาคขนาดเล็กมากจำพวกปูนซีเมนต์และถ้ำลอยสามารถหาได้โดยการทดสอบด้วยวิธีการลอดผ่านได้ของอากาศ (Air Permeability) โดยทั่วไปแล้วปูนซีเมนต์จะมีค่าพื้นที่ผิวอยู่ในช่วงประมาณ 3000 – 3400 ตารางเซนติเมตรต่อกรัม และถ้ำลอยจะมีค่าพื้นที่ผิวอยู่ในช่วง 2000 - 3000 ตารางเซนติเมตรต่อกรัม โดยค่าพื้นที่ผิวจำเพาะจะมีค่ามากถ้าอนุภาคมีขนาดเล็กและลักษณะรูปร่างไม่กลม

2. พื้นที่ผิวจำเพาะของมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดสามารถคำนวณได้จากขนาดผลและรูปร่างของมวลรวมแต่ละประเภท โดยในขั้นแรกสมมติให้มวลมีรูปร่างเป็นทรงกลมก่อน แล้วหาพื้นที่ผิวจำเพาะของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบที่สมมติให้เป็นอนุภาคทรงกลม จากสมการต่อไปนี้

$$S_{o,s} = \frac{6000}{D_{av} \rho_s}$$

$$S_{o,g} = \frac{6000}{D_{av} \rho_g}$$

เมื่อ

$$D_{av} = \frac{\sum D_i M_i}{\sum M_i}$$

โดย $S_{o,s}$ คือ พื้นที่ผิวจำเพาะของมวลรวมละเอียดที่สมมติให้เป็นอนุภาคทรงกลม

$S_{o,g}$ คือ พื้นที่ผิวจำเพาะของมวลหยาบที่สมมติให้เป็นอนุภาคทรงกลม

D_{av} คือ ค่าเฉลี่ยของขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางมวลรวม (ซม.)

D_i คือ ค่าเฉลี่ยของช่องเปิดตะแกรงร่อนระหว่างช่องเปิดด้านบนที่ใหญ่กว่ากับช่องเปิดชั้นที่พิจารณานั้นๆ

M_i คือ ค่าร้อยละของมวลรวมที่ค้างอยู่บนตะแกรงชั้นที่พิจารณานั้นๆ

ρ_s คือ ค่าความถ่วงจำเพาะของมวลรวมละเอียด

ρ_g คือ ค่าความถ่วงจำเพาะของมวลรวมหยาบ

หลังจากได้ค่าพื้นที่ผิวจำเพาะของมวลรวมที่ถูกสมมติให้เป็นทรงกลมของมวลรวมหยาบและมวลรวมละเอียดแล้วจะมีการพิจารณาถึงรูปร่างที่แท้จริงของมวลรวมโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์รูปร่าง (Shape Factor, ψ) เป็นตัวคูณเพื่อปรับค่าพื้นที่ผิวจำเพาะของมวลรวมที่ถูกสมมติให้เป็นทรงกลมให้เป็นพื้นที่ผิวของมวลรวมที่ไม่เป็นทรงกลม ค่า ψ ซึ่งเป็นค่าที่บอกถึงจำนวนเท่าของพื้นที่

ผิวจำเพาะของมวลรวมในรูปร่างอื่นๆที่ไม่ใช่ทรงกลมเมื่อเทียบกับพื้นที่ผิวจำเพาะของทรงกลม
ฉะนั้นพื้นที่ผิวจำเพาะของมวลรวมที่คิดไปจากทรงกลมนี้จะสามารถหาได้จากสมการ

$$S_r = \Psi_r \times S_{o,r}$$

$$S_g = \Psi_g \times S_{o,g}$$

โดยที่ S_r คือ พื้นที่ผิวจำเพาะของมวลรวมละเอียด (ตร.ซม./กก.)

S_g คือ พื้นที่ผิวจำเพาะของมวลรวมหยาบ (ตร.ซม./กก.)

Ψ_r คือ ค่าสัมประสิทธิ์รูปร่างของมวลรวมละเอียด

Ψ_g คือ ค่าสัมประสิทธิ์รูปร่างของมวลรวมหยาบ

$S_{o,r}$ คือ พื้นที่ผิวจำเพาะของมวลรวมละเอียดที่ถูกสมมติให้เป็นรูปร่างทรงกลม(ตร.ซม./กก.)

$S_{o,g}$ คือ พื้นที่ผิวจำเพาะของมวลรวมหยาบที่ถูกสมมติให้เป็นรูปร่างทรงกลม(ตร.ซม./กก.)

ตารางที่ 2.11 ขนาดของช่องเปิดตะแกรงร่อนที่ใช้สำหรับวิเคราะห์ขนาด

มวลรวมหยาบ		มวลรวมละเอียด	
ตะแกรงเบอร์	ขนาดช่องเปิด (มม.)	ตะแกรงเบอร์	ขนาดช่องเปิด (มม.)
4"	100	3/8"	9.5
3 1/2"	90	No. 4	4.75
3"	75	No. 8	2.36
2 1/2"	63	No. 16	1.18
2"	50	No. 30	0.6
1 1/2"	38.1	No. 50	0.3
1"	25	No. 100	0.15
1/2"	19		
3/4"	12.5		
3/8"	9.5		
No. 4	4.75		
No. 8	2.36		
No. 16	1.18		

ขั้นตอนที่ 10 หาค่าปริมาณน้ำในคอนกรีตสด

ค่าปริมาณน้ำในคอนกรีตสด คือ ปริมาณน้ำที่มีผลต่อการยุบตัวของคอนกรีตสด ซึ่งสามารถหาได้จากสมการ

$$W_{fr} = W_u - W_r$$

โดย W_u คือ ปริมาณน้ำอิสระในคอนกรีตสด 1 ลบ.ม. (กก./ลบ.ม.)

W_u คือ ปริมาณน้ำทั้งหมดในคอนกรีตสด 1 ลบ.ม. (กก./ลบ.ม.)

W_r คือ ปริมาณน้ำที่กักเก็บไว้โดยอนุภาคของแข็งทั้งหมดในคอนกรีตสด 1 ลบ.ม. (กก./ลบ.ม.)

ซึ่ง W_r หาได้จาก

$$W_r = \beta_c W_c + \beta_f W_f + \beta_s W_s + \beta_g W_g$$

โดย β_c, β_f คือ ค่าความสามารถในการกักเก็บน้ำของปูนซีเมนต์และเถ้าลอยตามลำดับ

β_s, β_g คือ ค่าความสามารถในการกักเก็บน้ำที่ผิวของมวลรวมละเอียดและมวลรวม หยาบตามลำดับ

W_c, W_f คือ น้ำหนักของปูนซีเมนต์ เถ้าลอย ที่สภาวะอิ่มตัวผิวแห้งในคอนกรีต 1 ลบ.ม. ตามลำดับ

W_s, W_g คือ น้ำหนักของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบที่สภาวะอิ่มตัวผิวแห้งในคอนกรีต 1 ลบ.ม. ตามลำดับ

ขั้นตอนที่ 11 คำนวณหาปริมาณน้ำที่เพียงพอในการทำลายแรงเสียดทานและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวของอนุภาคของแข็งในผิวของอนุภาคคอนกรีตสด (W_u)

ค่า W_u คือค่าที่บอกถึงปริมาณน้ำอิสระที่น้อยที่สุดที่ทำให้คอนกรีตสดเริ่มมีการยุบตัวเกิดขึ้น ปริมาณน้ำนี้จะน้อยหรือมากนั้นขึ้นอยู่กับพื้นที่ผิวทั้งหมดของอนุภาคของแข็งในคอนกรีตสดนั้นๆ ถ้าค่าพื้นที่ผิวของอนุภาคของแข็งในคอนกรีตมีมาก จะทำให้แรงเสียดทานระหว่างผิวมีค่ามากขึ้น และต้องทำให้ต้องใช้ปริมาณน้ำในการทำลายแรงเสียดทานนี้เพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน สำหรับส่วนผสมใดๆที่ปริมาณน้ำอิสระในคอนกรีตน้อยกว่าค่า W_u ก็ทำให้ไม่มีการยุบตัวเกิดขึ้นในการหาค่า W_u นั้นสามารถหาได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1. คำนวณหาพื้นที่ผิวทั้งหมดของมวลรวม (S_{agg}) และพื้นที่ผิวทั้งหมดของวัสดุผง (S_{pow})
ได้จากสมการ

$$S_{pow} = (S_c W_c \times 1000) + (S_f W_f \times 1000)$$

$$S_{agg} = S_s W_s + S_g W_g$$

โดย S_c, S_f คือ พื้นที่ผิวจำเพาะของปูนซีเมนต์และเถ้าลอยตามลำดับ (ตร.ชม./กรัม)

S_s, S_e คือ พื้นที่ผิวจำเพาะของมวลรวมละเอียดและมวลรวมหยาบตามลำดับ (ตร.ชม./กรัม)

2. หาค่าอัตราส่วนพื้นที่ผิวสัมผัสประสิทธิภาพ (η) จากรูปที่ 4 ค่า η ในที่นี้หมายถึงอัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวของปูนซีเมนต์และเถ้าลอยที่สัมผัสกับผิวของมวลรวมต่อพื้นที่ผิวทั้งหมดของปูนซีเมนต์และเถ้าลอย ซึ่งเป็นตัวแปรที่บอกถึงปริมาณของพื้นที่ผิวของปูนซีเมนต์และเถ้าลอยที่จะสัมผัสกับมวลรวมและทำให้เกิดแรงเสียดทานระหว่างผิวสัมผัสนั้นๆ โดย η จะมีค่าแปรผกผันกับค่าการยุบตัวของคอนกรีต

3. คำนวณค่าพื้นที่ผิวประสิทธิภาพของอนุภาคของแข็งในส่วนผสมคอนกรีตที่เกิดแรงเสียดทานระหว่างกัน (S_{eff}) ซึ่งสามารถคำนวณได้โดยสมการ

$$S_{eff} = S_{agg} + \eta(S_{pow})$$

โดย S_{eff} คือ พื้นที่ผิวประสิทธิภาพของอนุภาคของแข็งในส่วนผสมของคอนกรีตที่เกิดแรงเสียดทานระหว่างกัน ได้แก่ ปูนซีเมนต์ เถ้าลอย และมวลรวม ใน 1 ลบ.ม.ของคอนกรีต (ตร.ชม./ลบ.ม.)

S_{pow} คือพื้นที่ผิวทั้งหมดของวัสดุประสาน (ปูนซีเมนต์ และเถ้าลอย) ใน 1 ลบ.ม.ของคอนกรีต (ตร.ชม./ลบ.ม.)

S_{agg} คือพื้นที่ผิวทั้งหมดของมวลรวมใน 1 ลบ.ม.ของคอนกรีต (ตร.ชม./ลบ.ม.)

η คืออัตราส่วนระหว่างพื้นที่ผิวของปูนซีเมนต์และเถ้าลอยที่สัมผัสกับผิวของมวลรวมต่อพื้นที่ผิวทั้งหมดของปูนซีเมนต์และเถ้าลอย


เมื่อทราบค่า S_{eff} แล้วจะสามารถหาค่า W_u หรือปริมาณน้ำที่เพียงพอในการทำลายแรงเสียดทานและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวของอนุภาคของแข็งในส่วนผสมคอนกรีตได้จากรูปที่ 4 ขั้นตอนที่ 12 การหาค่าการยุบตัวของคอนกรีตสด

ค่าการยุบตัวของคอนกรีตจะขึ้นอยู่กับ


- อัตราส่วนปริมาตรผลต่อปริมาตรช่องว่างระหว่างมวลรวมที่อัดแน่น (γ)
- ผลต่างระหว่างปริมาณน้ำอิสระในคอนกรีตสดกับปริมาณน้ำที่เพียงพอในการทำลายแรง

เสียดทานและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวของอนุภาคของแข็งในส่วนผสมคอนกรีต ($W_u - W_u^*$) ที่คำนวณได้ในขั้นตอนที่ 10 และ 11 โดยค่าผลต่างนี้จะบอกถึงปริมาณน้ำสุทธิตามที่มีผลทำให้คอนกรีตที่เริ่มจะยุบตัวเกิดการยุบตัวลงไปได้ค่าหนึ่ง

ค่าการยุบตัว (SL) ของส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอยที่ได้ออกแบบไว้ข้างต้นสามารถหาได้จากรูปที่ 2.4



รูปที่ 2.4 แผนภูมิสำหรับหาค่าปริมาณน้ำที่เพียงพอในการทำลายแรงเสียดทานและแรงยึดเหนี่ยวระหว่างผิวอนุภาคของแข็งส่วนผสมในคอนกรีต



รูปที่ 2.5 แผนภูมิสำหรับการหาค่าการยุบตัวของคอนกรีตสด

ขั้นตอนที่ 13

ประมาณค่าปริมาณสารเคมีผสมเพิ่มเพื่อปรับค่าการยุบตัว โดยสารเคมีผสมเพิ่มแต่ละชนิด ในห้องทดลองจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไป ในการประมาณค่าสารเคมีผสมเพิ่มสำหรับสารเคมีผสมเพิ่มแต่ละชนิด ผู้ออกแบบควรที่จะศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติของสารเคมีผสมเพิ่มชนิดนั้นๆ จากคู่มือหรือสอบถามจากผู้ผลิตโดยตรง

ขั้นตอนที่ 14

ปรับส่วนผสมคอนกรีตเมื่อมวลรวมที่ใช้ไม่อยู่ในสภาวะที่ออกแบบ คือเมื่อมวลรวมที่ใช้ไม่ใช่มวลรวมที่อยู่ในสภาวะอิ่มตัวผิวแห้งสามารถคำนวณได้ดังนี้

$$\text{น้ำหนักน้ำบนผิวมวลรวม} = [\text{ค่าร้อยละบนผิวมวลรวม} \times \text{น้ำหนักมวลรวมที่ได้จากการออกแบบ(อิ่มตัวผิวแห้ง)}] / 100$$

$$\text{น้ำหนักมวลรวมที่ต้องชั่งจริง} = \text{น้ำหนักมวลรวมที่ได้จากการออกแบบ(อิ่มตัวผิวแห้ง)} + \text{น้ำหนักน้ำบนผิวมวลรวม}$$

$$\text{น้ำหนักน้ำที่ต้องชั่งจริง} = \text{น้ำหนักน้ำที่ได้จากการออกแบบ} - \text{น้ำหนักน้ำบนผิวมวลรวม}$$

บทที่ 3

การเขียนโปรแกรม

3.1 บทนำ

จากที่กล่าวมาแล้วว่า ในส่วนของโปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตเราได้แบ่งเป็น 3 วิธี ดังนั้นในด้านการเขียนโปรแกรมจึงแยกการอธิบายเป็น 3 หัวข้อ คือ

1. การเขียนโปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกัน (ACI 211.1-74)
2. การเขียนโปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้จากมาตรฐานอเมริกัน (ACI 211.1-74) และมาตรฐานอังกฤษ(British Method)
3. การเขียนโปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตผสมถ้ำลอยโดยวิธีแบบง่าย (Simplified Method)

3.2 ภาพรวมของโปรแกรม

โปรแกรมออกแบบส่วนผสมคอนกรีตนี้ประกอบไปด้วยฟอร์มทั้งหมด 21 ฟอร์ม แบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่มใหญ่ คือ

กลุ่มที่ 1 เป็นฟอร์มที่มีหน้าที่เป็นเมนู ได้แก่ ฟอร์ม frmMainMenu, frmMenuACI, frmMenuThai, และfrmMenuFlyAsh

กลุ่มที่ 2 เป็นฟอร์มมีหน้าที่คำนวณออกแบบ ได้แก่ ฟอร์ม frmACI, frmACIPlasticizer, frmThai, frmThaiPlasticizer, frmFlyAsh, และfrmFlyAshSlump

กลุ่มที่ 3 เป็นฟอร์มมีหน้าที่แสดงผล ได้แก่ ฟอร์ม frmResult ต่างๆ

กลุ่มที่ 4 เป็นฟอร์มมีหน้าที่ช่วยเหลือในการใช้โปรแกรม ได้แก่ frmHelp ต่างๆ

ลักษณะและลำดับของแต่ละฟอร์มเป็นไปดังนี้

1. ฟอร์ม frmMainMenu มี cmdACI, cmdThai และcmdFlyAsh เป็นsubprogram เพื่อให้ผู้ใช้มีทางเลือกว่าจะออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตตามวิธีที่ต้องการ


คือ ออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกัน (ACI 211.1-74),ออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย โดยประยุกต์ใช้จากมาตรฐานอเมริกัน (ACI 211.1-74) กับมาตรฐานอังกฤษ และ ออกแบบส่วนผสมคอนกรีตผสมเถ้าลอยโดยวิธีแบบง่าย (Simplified Method) ตามลำดับ

2. โปรแกรม frmACIMenu และ frmThaiMenu มี cmdNone และ cmdPlasticizer เป็น subprogram เพื่อให้ผู้ใช้มีทางเลือกว่าจะใช้สารลดน้ำ หรือไม่ใช้สารลดน้ำ

3. โปรแกรม frmACI , frmACIPlasticizer , frmThai , frmThaiPlasticizer , frmFlyAsh , และ frmFlyAshSlump เป็นโปรแกรมสำหรับคำนวณออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตตามที่ต้องการ

4. โปรแกรม frmResult และ frmHelp จะแสดงขึ้นหากผู้ใช้เลือกที่จะดูผลลัพธ์และต้องการความช่วยเหลือเพื่อป้อนข้อมูลคุณสมบัติต่างๆ ของวัสดุที่ใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีต ซึ่งสามารถเขียนเป็นแผนผังงาน ได้ดังรูปที่ 3.1





รูปที่ 3.1 : แสดงความสัมพันธ์ของแต่ละฟอร์มในโปรแกรม


4400391
TA
439
4491
2543

MISSING



3.2.1.2 โปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกัน (ACI211.1-74)ใส่สารลดน้ำ

ประกอบด้วยผังงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์การทำงานทั้งหมดดังแสดงในผังงานรูปที่ 3.3




รูปที่ 3.3 ผังงานโปรแกรม: firmACIPlasticizer

3.2.2 โปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

โปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้มาตรฐานอเมริกัน(ACI 211.1-74) กับมาตรฐานอังกฤษ(British Method)ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ โปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตที่ใส่สารลดน้ำ และ ไม่ใส่สารลดน้ำ

3.2.2.1 โปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ไม่ใส่สารลดน้ำ


ประกอบด้วยผังงาน โปรแกรมคอมพิวเตอร์การทำงานทั้งหมดดังแสดงในผังงานรูปที่ 3.4



รูปที่ 3.4 ผังงาน โปรแกรม: frmThai

3.2.2.2 โปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย ใส่สารลดน้ำ

ประกอบด้วยผังงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์การทำงานทั้งหมดดังแสดงในผังงานรูปที่ 3.5



รูปที่ 3.5 ผังงานโปรแกรม: frmThaiPlasticizer


3.2.3 โปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอยโดยวิธีแบบง่าย

โปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ โปรแกรมออกแบบกำลังอัดและทำนายค่ายุบตัว

3.2.3.1 โปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอยส่วนออกแบบ

กำลังอัด


ประกอบด้วยผังงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์การทำงานทั้งหมดดังแสดงในผังงานรูปที่ 3.6



3.2.3.2 โปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอยส่วนทำนายน

คำยู่บตัว

ประกอบด้วยผังงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์การทำงานทั้งหมดดังแสดงในผังงานรูปที่ 3.7



รูปที่ 3.7 ผังงานโปรแกรม: frmFlyAshSlump

บทที่ 4

คู่มือการใช้โปรแกรม

4.1 บทนำ

การคำนวณออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยโปรแกรม NU Mix V 1.0 จะทำให้ผู้ใช้โปรแกรมมีความสะดวกรวดเร็วในการทำงานและมีความถูกต้องแม่นยำสูง แต่ก็มิได้หมายความว่าทุกคนสามารถใช้โปรแกรมได้ ผู้ใช้ควรมีพื้นฐานทางด้านวิชาคอนกรีตเทคโนโลยี เพื่อที่จะสะดวกในการป้อนข้อมูล เมื่อกรอกข้อมูลผิดเกินกว่าค่าเป็นจริงโปรแกรมก็จะปรากฏ Dialog Box ออกมาเตือนเพื่อให้แก้ไขข้อมูลนั้นๆ

โปรแกรม NU Mix V 1.0 เป็นโปรแกรมที่ใช้ภาษาไทย โดยมีศัพท์ภาษาอังกฤษกำกับเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้ที่มีความคุ้นเคยกับภาษาอังกฤษ และเป็นโปรแกรมที่ใช้ภาษาไทยที่อ่านแล้วเข้าใจง่าย เมื่อผู้ใช้เกิดปัญหาก็สามารถเปิด Help เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับทฤษฎีที่นำมาเขียนโปรแกรม ซึ่งก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งที่จะศึกษาโปรแกรมเพื่อทำการป้อนข้อมูลที่ถูกต้อง

4.2 หน้าที่ของปุ่มหลักที่ใช้ในโปรแกรม


- 1 ปุ่ม OK มีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลเพื่อหาส่วนผสมคอนกรีต
- 2 ปุ่ม ERASE มีหน้าที่ลบข้อมูลเก่า
- 3 ปุ่ม Cancel มีหน้าที่นำผู้ใช้กลับไปหน้าเดิม
- 4 ปุ่ม Help มีหน้าที่อธิบายให้ผู้ใช้เข้าใจวิธีการใช้โปรแกรม
- 5 ปุ่ม Home มีหน้าที่นำผู้ใช้กลับไปหน้าหลักของโปรแกรม
- 6 ปุ่ม Exit มีหน้าที่นำผู้ใช้ออกจากโปรแกรมเมื่อสิ้นสุดการทำงาน

4.3 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยวิธี ACI

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยวิธีนี้โปรแกรมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังรูปที่ 4.1 คือการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่ไม่ใส่สารลดน้ำค้างแสดงในรูปที่ 4.2 และการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่ใส่สารลดน้ำค้างแสดงในรูปที่ 4.3

ขั้นตอนการทำงาน

- 1 ลบข้อมูลโดยกดปุ่ม Erase
- 2 กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เมื่อกรอกข้อมูลเกินความจริงก็จะมี Dialog Box เตือนเพื่อแก้ไขข้อมูลที่กรอกผิด
- 3 ระบุชนิดของคอนกรีตว่าเป็นชนิดไม่กักกระจายฟองอากาศหรือกักกระจายฟองอากาศ
- 4 ระบุขนาดโศศของหิน
- 5 เลือกค่าการยุบตัว
- 6 กดปุ่ม OK เมื่อต้องการหาส่วนผสมคอนกรีตจะได้ผลลัพธ์ที่ต้องการ



รูปที่ 4.1 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตโดยวิธี ACI

การคำนวณส่วนผสมคอนกรีตตามวิธี ACI ที่ไม่ใช้สารลดน้ำ

ใบคำนวณ

ความแข็งแรง	3.23	3	ชนิดของคอนกรีต ☒ คอนกรีตทั่วไป (คอนกรีตธรรมดา) ☐ คอนกรีตพิเศษ (คอนกรีตผสมพลาสติก)
ความแข็งแรง	0.35	3	
ความแข็งแรง	4.55	3	ชนิดของคอนกรีต ☐ 20 (10 มม.) ☐ 25 (10 มม.) ☐ 30 (10 มม.) ☐ 35 (10 มม.) ☐ 40 (10 มม.) ☐ 45 (10 มม.)
ความแข็งแรง	0.35	3	
ความแข็งแรง	2.65		ชนิดของคอนกรีต ☐ 20 (10 มม.) ☐ 25 (10 มม.) ☐ 30 (10 มม.) ☐ 35 (10 มม.) ☐ 40 (10 มม.) ☐ 45 (10 มม.)
ความแข็งแรง	2.65		
ความแข็งแรง	2.63		ชนิดของคอนกรีต ☐ 20 (10 มม.) ☐ 25 (10 มม.) ☐ 30 (10 มม.) ☐ 35 (10 มม.) ☐ 40 (10 มม.) ☐ 45 (10 มม.)
ความแข็งแรง	3.15		
ความแข็งแรง	1660	ความแข็งแรง	ชนิดของคอนกรีต ☐ 20 (10 มม.) ☐ 25 (10 มม.) ☐ 30 (10 มม.)
ความแข็งแรง	3	ความแข็งแรง	
ความแข็งแรง	450	ความแข็งแรง	

รูปที่ 4.2 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตตามวิธี ACI ที่ไม่ใช้สารลดน้ำ

การคำนวณส่วนผสมคอนกรีตที่ใส่สารลดน้ำ
โปรแกรมคำนวณ

น้ำหนักซีเมนต์	329	1	ชนิดของส่วนผสมน้ำ ☐ ปริมาณน้ำได้ไม่มีการผสมลดน้ำ ☐ ปริมาณน้ำได้มีการผสมลดน้ำ
น้ำ	0.35	2	
ทราย	15.59	3	
มวลรวมหิน	3742	4	ชนิดของมวลรวมหิน ☐ 3-5 (10 มม.) ☐ 5-7 (10 มม.) ☐ 7-12 (10 มม.) ☐ 12-20 (10 มม.) ☐ 20-40 (10 มม.) ☐ 40-75 (10 มม.) ☐ 75-150 (10 มม.) ☐ 150-300 (10 มม.)
อัตราส่วน	2.68		
อัตราส่วนน้ำ	27		
อัตราส่วนทราย	3.15		
อัตราส่วนมวลรวมหิน	16.60		
ปริมาณน้ำรวม	3		ปริมาณน้ำรวมที่ลดลง ☐ 3 มม. ☐ 5 มม. ☐ 15 มม.
อัตราส่วนน้ำรวม	450		
ปริมาณน้ำรวมที่ใส่	11		
อัตราส่วนน้ำรวม	250		


ขนาด / 100 มม. หรือ น้อยกว่า

อัตราส่วนน้ำรวม	อัตราส่วนน้ำรวมที่ลดลง
อัตราส่วนน้ำรวมที่ใส่	อัตราส่วนน้ำรวมที่ใส่
อัตราส่วนน้ำรวมที่ใส่	อัตราส่วนน้ำรวมที่ใส่

รูปที่ 4.3 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตตามวิธี ACI ที่ใส่สารลดน้ำ

4.4 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

โปรแกรมจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังรูปที่ 4.4 คือการออกแบบส่วนผสมที่ไม่ใส่สารลดน้ำดังแสดงในรูปที่ 4.5 และการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่ใส่สารลดน้ำ ดังแสดงในรูปที่ 4.6



รูปที่ 4.4 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

ขั้นตอนการทำงาน

- 1 กดข้อมูลเก่าโดยกดปุ่ม Erase
- 2 กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง เมื่อกรอกข้อมูลเกินความจริงก็จะมี Dialog Box ออกมาเตือนเพื่อแก้ไขข้อมูลที่กรอกผิด
- 3 ระบุค่าการชุบตัวที่ต้องการ
- 4 ระบุขนาดหินที่ใช้เป็นส่วนผสม
- 5 กดปุ่ม OK เมื่อต้องการหาส่วนผสมคอนกรีตจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่ไม่ใส่สารลดน้ำ

ใส่ค่าข้อมูล

ค่าแรงดันอากาศ (kg/cm ²)	240	ใส่ค่าการชุบตัว ☒ 7.5-25 cm ☐ 10.0-25 cm ☐ 12.5-25 cm
ขนาดหิน (mm) (D _{max})	60	
ค่าแรงดัน 2	0	
ค่าแรงดัน 3	0.5	ใส่ค่าการลดน้ำ ☐ 1-10 ☒ 10-20
ค่าแรงดัน 4	5	
ค่าแรงดัน 5	0.7	
ค่าแรงดัน 6	2.7	
ค่าแรงดัน 7	2.65	
ค่าแรงดัน 8	3.15	

OK (ยอมรับ)	ใส่ค่าข้อมูลที่ไม่ใช่ค่าจริง
Cancel (ไม่ยอมรับ)	ใส่ค่าข้อมูลที่ไม่ใช่ค่าจริง
Home (ไปหน้าแรก)	ใส่ค่าข้อมูลที่ไม่ใช่ค่าจริง

รูปที่ 4.5 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยที่ไม่ใส่สารลดน้ำ

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตสำหรับประเทศไทย

โปรแกรมคำนวณ

ความหนาแน่นของน้ำ (kg)	240	ปริมาณน้ำในน้ำ ☒ 7.5-25.0% ☐ 25.0-27.5% ☐ 27.5-30.0%
W/C (อัตราส่วนน้ำ/ซีเมนต์)	0.60	
อัตราส่วนน้ำ/ทราย	0	
อัตราส่วนน้ำ/หิน	0.5	
อัตราส่วนน้ำ/หิน	5	
อัตราส่วนน้ำ/หิน	0.7	ปริมาณน้ำในหิน ☐ 1-3% ☒ 3.4-3.6%
อัตราส่วนน้ำ/หิน	2.7	
อัตราส่วนน้ำ/หิน	2.65	
อัตราส่วนน้ำ/หิน	3.15	
อัตราส่วนน้ำ/หิน	5.263	
ปริมาณน้ำในน้ำ (kg) / (kg) / (kg)	250	

OK (จบการคำนวณ)	Cancel (ยกเลิกการคำนวณ)
Print (พิมพ์รายงาน)	Help (รายงานการคำนวณ หรือข้อมูลโปรแกรม)
Home (กลับไปหน้าหลัก)	Exit (ออก)

รูปที่ 4.6 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยที่ใส่สารลดน้ำ

4.5 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตผสมเถ้าลอย

การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตผสมเถ้าลอยจะมีขั้นตอนการคำนวณที่ยาว และต้องทราบสมบัติของวัสดุดิบที่นำมาใช้เป็นส่วนผสม เพื่อนำไปกรอกข้อมูลลงในโปรแกรมหาส่วนผสมที่ต้องการ ตัวอย่างการกรอกข้อมูลดังแสดงในรูปที่ 4.7 และรูปที่ 4.8

ขั้นตอนการหาส่วนผสม

- 1 ลบข้อมูลเก่าโดยกดปุ่ม Erase
- 2 กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง จะมีการเตือนเมื่อกรอกข้อมูลเกินความจริงเพื่อแก้ไขข้อมูลที่กรอกผิด
- 3 กดปุ่ม OK เมื่อต้องการหาส่วนผสมจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
- 4 กลับจาก Form ของผลลัพธ์ไปที่ Form การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตผสมเถ้าลอยเพื่อเตรียมตัวคำนวณหาค่าการยุบตัว

การออกแบบคอนกรีตผสมเถ้าลอย

โปรแกรมโดย

ชนิดซีเมนต์	250	ชนิดเถ้าลอย	-	
อัตราส่วนผสมเถ้าลอยกับซีเมนต์	0.44	อัตราส่วนผสม		
อัตราส่วนผสมเถ้าลอยกับน้ำ	0.4	ค่ายุบตัว	0.5	
อัตราส่วนผสม	0.15	อัตราส่วนผสมน้ำกับซีเมนต์	0.25	
อัตราส่วนผสม	0.1	อัตราส่วนผสม		ค่าเฉลี่ย
อัตราส่วนผสม	0.25	อัตราส่วนผสมน้ำกับซีเมนต์	0.45	
อัตราส่วนผสม	0.27	อัตราส่วนผสมน้ำกับซีเมนต์	0.23	
อัตราส่วนผสม	0	อัตราส่วนผสม	0.12	
อัตราส่วนผสมน้ำกับซีเมนต์				

[ปุ่มลบข้อมูลเก่า]	[ปุ่มข้อมูลเถ้าลอย]	Slump (คำนวณค่ายุบตัว)
[ปุ่มอัตราส่วนผสม]	[ปุ่มอัตราส่วนผสม น้ำกับซีเมนต์ (เมื่อใช้เถ้าลอย)]	
[ปุ่มอัตราส่วนผสม]	[ปุ่มอัตราส่วนผสม]	

รูปที่ 4.7 การออกแบบคอนกรีตผสมเถ้าลอยในส่วนของการคำนวณ

ขั้นตอนการหาค่าการยุบตัว

- 1 ค้นหาส่วนผสมคอนกรีตก่อนเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาหาค่าการยุบตัว
- 2 กดปุ่ม Slump เพื่อเข้าสู่ Form ของการกรอกข้อมูลเพื่อหาค่าการยุบตัว
- 3 กรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง
- 4 กดปุ่ม OK เมื่อต้องการหาค่าการยุบตัว และจะได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ

การคำนวณหาค่าการยุบตัว

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 80%;">ปริมาณน้ำรวมในสูตร</td> <td style="width: 20%;">30%</td> </tr> <tr> <td>ปริมาณน้ำรวมในมวล</td> <td>22.5</td> </tr> <tr> <td>ปริมาณน้ำรวมในมวลรวม</td> <td>1.1</td> </tr> <tr> <td>ปริมาณน้ำรวมในมวลรวม</td> <td>1.4</td> </tr> <tr> <td>ปริมาณน้ำรวมในมวลรวมรวม</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>ปริมาณน้ำรวมในมวลรวมรวมรวม</td> <td>0.25</td> </tr> </table>	ปริมาณน้ำรวมในสูตร	30%	ปริมาณน้ำรวมในมวล	22.5	ปริมาณน้ำรวมในมวลรวม	1.1	ปริมาณน้ำรวมในมวลรวม	1.4	ปริมาณน้ำรวมในมวลรวมรวม	0.2	ปริมาณน้ำรวมในมวลรวมรวมรวม	0.25	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ขนาดของกรวด</th> <th>ปริมาณน้ำรวมรวมรวม</th> </tr> <tr><td>0.075</td><td>0</td></tr> <tr><td>0.15</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>0.3</td><td>5.2</td></tr> <tr><td>0.6</td><td>12.3</td></tr> <tr><td>1.18</td><td>24.1</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>28.2</td></tr> <tr><td>4.75</td><td>16.8</td></tr> <tr><td>รวม</td><td>63</td></tr> </table> </td> <td style="width: 50%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ขนาดของกรวด</th> <th>ปริมาณน้ำรวมรวมรวม</th> </tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>15</td><td>0</td></tr> <tr><td>20</td><td>0</td></tr> <tr><td>25</td><td>0</td></tr> <tr><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>35</td><td>0</td></tr> <tr><td>40</td><td>0</td></tr> <tr><td>45</td><td>0</td></tr> <tr><td>50</td><td>0</td></tr> <tr><td>55</td><td>0</td></tr> <tr><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>65</td><td>0</td></tr> <tr><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>75</td><td>0</td></tr> <tr><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>85</td><td>0</td></tr> <tr><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>95</td><td>0</td></tr> <tr><td>100</td><td>0</td></tr> <tr><td>รวม</td><td>4.5</td></tr> </table> </td> </tr> </table>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ขนาดของกรวด</th> <th>ปริมาณน้ำรวมรวมรวม</th> </tr> <tr><td>0.075</td><td>0</td></tr> <tr><td>0.15</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>0.3</td><td>5.2</td></tr> <tr><td>0.6</td><td>12.3</td></tr> <tr><td>1.18</td><td>24.1</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>28.2</td></tr> <tr><td>4.75</td><td>16.8</td></tr> <tr><td>รวม</td><td>63</td></tr> </table>	ขนาดของกรวด	ปริมาณน้ำรวมรวมรวม	0.075	0	0.15	4.5	0.3	5.2	0.6	12.3	1.18	24.1	2.0	28.2	4.75	16.8	รวม	63	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ขนาดของกรวด</th> <th>ปริมาณน้ำรวมรวมรวม</th> </tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>15</td><td>0</td></tr> <tr><td>20</td><td>0</td></tr> <tr><td>25</td><td>0</td></tr> <tr><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>35</td><td>0</td></tr> <tr><td>40</td><td>0</td></tr> <tr><td>45</td><td>0</td></tr> <tr><td>50</td><td>0</td></tr> <tr><td>55</td><td>0</td></tr> <tr><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>65</td><td>0</td></tr> <tr><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>75</td><td>0</td></tr> <tr><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>85</td><td>0</td></tr> <tr><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>95</td><td>0</td></tr> <tr><td>100</td><td>0</td></tr> <tr><td>รวม</td><td>4.5</td></tr> </table>	ขนาดของกรวด	ปริมาณน้ำรวมรวมรวม	0	0	10	0	15	0	20	0	25	0	30	0	35	0	40	0	45	0	50	0	55	0	60	0	65	0	70	0	75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	100	0	รวม	4.5
ปริมาณน้ำรวมในสูตร	30%																																																																												
ปริมาณน้ำรวมในมวล	22.5																																																																												
ปริมาณน้ำรวมในมวลรวม	1.1																																																																												
ปริมาณน้ำรวมในมวลรวม	1.4																																																																												
ปริมาณน้ำรวมในมวลรวมรวม	0.2																																																																												
ปริมาณน้ำรวมในมวลรวมรวมรวม	0.25																																																																												
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ขนาดของกรวด</th> <th>ปริมาณน้ำรวมรวมรวม</th> </tr> <tr><td>0.075</td><td>0</td></tr> <tr><td>0.15</td><td>4.5</td></tr> <tr><td>0.3</td><td>5.2</td></tr> <tr><td>0.6</td><td>12.3</td></tr> <tr><td>1.18</td><td>24.1</td></tr> <tr><td>2.0</td><td>28.2</td></tr> <tr><td>4.75</td><td>16.8</td></tr> <tr><td>รวม</td><td>63</td></tr> </table>	ขนาดของกรวด	ปริมาณน้ำรวมรวมรวม	0.075	0	0.15	4.5	0.3	5.2	0.6	12.3	1.18	24.1	2.0	28.2	4.75	16.8	รวม	63	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>ขนาดของกรวด</th> <th>ปริมาณน้ำรวมรวมรวม</th> </tr> <tr><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>10</td><td>0</td></tr> <tr><td>15</td><td>0</td></tr> <tr><td>20</td><td>0</td></tr> <tr><td>25</td><td>0</td></tr> <tr><td>30</td><td>0</td></tr> <tr><td>35</td><td>0</td></tr> <tr><td>40</td><td>0</td></tr> <tr><td>45</td><td>0</td></tr> <tr><td>50</td><td>0</td></tr> <tr><td>55</td><td>0</td></tr> <tr><td>60</td><td>0</td></tr> <tr><td>65</td><td>0</td></tr> <tr><td>70</td><td>0</td></tr> <tr><td>75</td><td>0</td></tr> <tr><td>80</td><td>0</td></tr> <tr><td>85</td><td>0</td></tr> <tr><td>90</td><td>0</td></tr> <tr><td>95</td><td>0</td></tr> <tr><td>100</td><td>0</td></tr> <tr><td>รวม</td><td>4.5</td></tr> </table>	ขนาดของกรวด	ปริมาณน้ำรวมรวมรวม	0	0	10	0	15	0	20	0	25	0	30	0	35	0	40	0	45	0	50	0	55	0	60	0	65	0	70	0	75	0	80	0	85	0	90	0	95	0	100	0	รวม	4.5														
ขนาดของกรวด	ปริมาณน้ำรวมรวมรวม																																																																												
0.075	0																																																																												
0.15	4.5																																																																												
0.3	5.2																																																																												
0.6	12.3																																																																												
1.18	24.1																																																																												
2.0	28.2																																																																												
4.75	16.8																																																																												
รวม	63																																																																												
ขนาดของกรวด	ปริมาณน้ำรวมรวมรวม																																																																												
0	0																																																																												
10	0																																																																												
15	0																																																																												
20	0																																																																												
25	0																																																																												
30	0																																																																												
35	0																																																																												
40	0																																																																												
45	0																																																																												
50	0																																																																												
55	0																																																																												
60	0																																																																												
65	0																																																																												
70	0																																																																												
75	0																																																																												
80	0																																																																												
85	0																																																																												
90	0																																																																												
95	0																																																																												
100	0																																																																												
รวม	4.5																																																																												

OK (คำนวณ)

Cancel (ปิดหน้าต่าง)

OK (คำนวณ)

Cancel (ปิดหน้าต่าง)

รูปที่ 4.8 การออกแบบคอนกรีตผสมถ้ำลอยในส่วนของการทำนายค่าการยุบตัว

บทที่ 5

การทดสอบโปรแกรม

การทดสอบโปรแกรมทำโดยการสุ่มตัวอย่างการออกแบบมาป้อนข้อมูลลงไปในโปรแกรม แล้วทำการประมวลผลข้อมูล จากนั้นนำข้อมูลที่ได้ออกไปเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากทฤษฎีที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 2 หาเปอร์เซ็นต์ความผิดพลาดที่เกิดขึ้น

การตรวจสอบความถูกต้องของโปรแกรมจะทำการตรวจสอบโดยแยกตัวอย่างตามวิธีการคำนวณ โดยแบ่งออกเป็นการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกัน(ACI 211.1-74) การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมกับประเทศไทย และการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตผสมถั่วลอย

5.1 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกัน(ACI 211.1-74)

ตารางที่ 5.1 ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกัน

ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ	ตัวอย่างที่					
	1	2	3	4	5	6
กำลังอัดที่ต้องการ (กก/ตร.ซม)	250	300	350	350	250	300
ค่าการยุบตัว (ซม.)	8-10	3-5	15-18	8-10	15-18	3-5
ความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
ความถ่วงจำเพาะของหิน	2.68	2.70	2.70	2.70	2.70	2.70
ความถ่วงจำเพาะของทราย	2.64	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60
ความชื้นหิน (%)	2	2	0.50	2	0.50	1.50
ความชื้นทราย (%)	6	5	5	5	6	4
ค่าการดูดซึมของหิน (%)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
ค่าการดูดซึมทราย (%)	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70
หน่วยน้ำหนักแห้งและอัดแน่นของหิน (กก./ลบ.ม)	1600	1600	1660	1600	1600	1600
ขนาดหินโตสุด (มม.)	40	40	25	20	25	40
โมดูลัสความละเอียด	2.80	3.00	3.00	2.80	3.00	2.80

ตารางที่ 5.1 ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกัน (ต่อ)

ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ	ตัวอย่างที่					
	1	2	3	4	5	6
น้ำยาลดน้ำได้ (%)	-	-	-	10	10	10
ปริมาณน้ำยาที่ใช้ ต่อ 100 กก. (ซีซี)	-	-	-	250	250	250

ตารางที่ 5.2 การเปรียบเทียบส่วนผสมของคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกัน

ตัวอย่างที่		ปริมาณส่วนผสม				
		น้ำ	ซีเมนต์	หิน	ทราย	น้ำยาลดน้ำ
		กก.	กก.	กก.	กก.	กก.
1	ค่าที่ได้จากการคำนวณ	116.4	282.3	1175.0	825.7	-
	ค่าที่ได้จากโปรแกรม	116.4	282.3	1175.0	827.0	-
	เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน	0	0	0	0.16	-
2	ค่าที่ได้จากการคำนวณ	107.1	291.0	1142.4	881.3	-
	ค่าที่ได้จากโปรแกรม	107.1	290.9	1142.4	881.3	-
	เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน	0	0.03	0	0	-
3	ค่าที่ได้จากการคำนวณ	177.7	427.1	1084.4	666.1	-
	ค่าที่ได้จากโปรแกรม	177.6	427.1	1084.4	668.3	-
	เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน	0.06	0	0	0.33	-
4	ค่าที่ได้จากการคำนวณ	130.0	375.0	1011.8	857.2	937.5
	ค่าที่ได้จากโปรแกรม	130.1	375.0	1011.8	856.0	937.5
	เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน	0.008	0	0	0.14	0
5	ค่าที่ได้จากการคำนวณ	140.3	297.6	1045.2	884.7	744.0
	ค่าที่ได้จากโปรแกรม	140.3	297.6	1045.2	884.2	744.0
	เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน	0	0	0	0.06	0
6	ค่าที่ได้จากการคำนวณ	103.6	261.8	1169.3	908.5	654.5
	ค่าที่ได้จากโปรแกรม	103.6	261.8	1169.3	909.1	654.5
	เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน	0	0	0	0.07	0

5.2 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

ตารางที่ 5.3 ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย

ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ	ตัวอย่างที่					
	1	2	3	4	5	6
กำลังอัดที่ต้องการ (กก/ซม ²)	240	300	250	240	350	300
ส่วนเนื้อ (กก.)	60	80	80	60	80	80
ค่าการยุบตัว (ซม.)	7.5	7.5	10	7.5	10.5	7.5
ความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15	3.15
ความถ่วงจำเพาะของหิน	2.70	2.68	2.68	2.70	2.68	2.68
ความถ่วงจำเพาะของทราย	2.65	2.65	2.60	2.65	2.60	2.65
ความชื้นหิน (%)	2	2	3	0.5	3	2
ความชื้นทราย (%)	5	5	7	5	7	5
ค่าการดูดซึมของหิน (%)	0.5	0.2	0.3	0.5	0.3	0.2
ค่าการดูดซึม (%)	0.7	0.5	0.5	0.7	0.5	0.5
ขนาดหิน (นิ้ว)	3/4-#4	3/4-#4	1-#4	3/4-#4	1-#4	3/4-#4
น้ำยากดน้ำได้ (%)	-	-	-	5	15	10
ปริมาณน้ำยาที่ใช้ต่อ 100 กก.(ซีซี)	-	-	-	250	200	200

ตารางที่ 5.4 การเปรียบเทียบส่วนผสมของคอนกรีตที่เหมาะสมกับประเทศไทย

ตัวอย่างที่		ปริมาณส่วนผสม				
		น้ำ	ซีเมนต์	หิน	ทราย	น้ำยา ลดน้ำ
		กก.	กก.	กก.	กก.	กก.
1	ค่าที่ได้จากการคำนวณ	139.1	311.5	1123.6	832.2	-
	ค่าที่ได้จากโปรแกรม	139.0	309.1	1123.6	834.3	-
	เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน	0.07	0.77	0	0.25	-
2	ค่าที่ได้จากการคำนวณ	136.9	372.5	1118.6	773.7	-
	ค่าที่ได้จากโปรแกรม	136.7	373.6	1118.6	779.3	-
	เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน	0.07	0.30	0	0.10	-
3	ค่าที่ได้จากการคำนวณ	117.3	422.2	1183.5	681.2	-
	ค่าที่ได้จากโปรแกรม	117.3	422.1	1183.5	681.2	-
	เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน	0	0.02	0	0	-
4	ค่าที่ได้จากการคำนวณ	146.0	296.0	1132.6	845.9	740
	ค่าที่ได้จากโปรแกรม	145.5	293.7	1132.7	847.9	734
	เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน	0.34	0.78	0	0.24	0.81
5	ค่าที่ได้จากการคำนวณ	83.3	358.9	1262	736.9	717.8
	ค่าที่ได้จากโปรแกรม	83.4	358.8	1262	736.8	717.6
	เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน	0.12	0.03	0	0.06	0.03
6	ค่าที่ได้จากการคำนวณ	115.3	335.3	1170.4	813	670.6
	ค่าที่ได้จากโปรแกรม	115.3	336.2	1170.4	812.1	672.5
	เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน	0	0.27	0	0.11	0.28

5.3 การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตผสมถ้ำลอย

ตารางที่ 5.5 ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตผสมถ้ำลอย

ข้อมูลที่ใช้ในการออกแบบ	ตัวอย่างที่		
	1	2	3
กำลังอัดที่ต้องการ (กก/ซม ²)	250	200	300
ค่าการยุบตัว (ซม.)	10-15	10-15	10-15
อัตราส่วนถ้ำลอยต่อวัสดุประสาน	0.25	0.5	0.25
อัตราส่วนมวลรวมละเอียดต่อมวลรวมทั้งหมด	0.425	0.40	0.4
อัตราส่วนปริมาตรเพศต่อปริมาตรช่องว่างระหว่างมวลรวมที่อัดแน่น	1.3	1.5	1.4
ความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์	3.15	3.15	3.15
ความถ่วงจำเพาะของถ้ำลอย	2.1	1.9	2.0
ความถ่วงจำเพาะของหิน	2.7	2.7	2.68
ความถ่วงจำเพาะของทราย	2.65	2.65	2.65
ความชื้นหิน (%)	1	1	1
ความชื้นทราย (%)	3	2	2.5
ค่าการดูดซึมของหิน (%)	0.5	0.5	0.3
ค่าการดูดซึมของทราย (%)	1	0.5	0.5

ตารางที่ 5.6 การเปรียบเทียบส่วนผสมของคอนกรีตผสมถ้ำลอย

ตัวอย่างที่		ค่าการ ยุบตัว	ปริมาณส่วนผสม				
			น้ำ	ซีเมนต์	เถ้าลอย	หิน	ทราย
		ชม.	กก.	กก.	กก.	กก.	กก.
1	ค่าที่ได้จากการคำนวณ	7.8	153	242	81	1094	805
	ค่าที่ได้จากโปรแกรม	8.03	152.3	242.5	80.8	1093.7	805.3
	เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน	2.95	0.46	0.21	0.25	0.23	0
2	ค่าที่ได้จากการคำนวณ	13.5	161.1	174.1	174.1	1083.5	716
	ค่าที่ได้จากโปรแกรม	14.0	161.6	174.1	174.1	1083.5	716
	เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน	3.7	0.31	0	0	0	0
3	ค่าที่ได้จากการคำนวณ	10.0	155.6	277.5	92.5	1097.3	732.6
	ค่าที่ได้จากโปรแกรม	8.15	156.3	276.2	92.1	1097.9	733.1
	เปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อน	18.5	0.45	0.47	0.32	0.05	0.07

บทที่ 6

วิเคราะห์และสรุปผล

6.1 วิเคราะห์ผล

6.1.1 ผลลัพธ์ในส่วนโปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตตามมาตรฐานอเมริกัน (ACI 211.1-74) ในกรณีใช้สารลดน้ำและไม่ใช้สารลดน้ำมีความคาดเคลื่อนของส่วนผสมที่มากที่สุดเป็น 0.14 เปอร์เซ็นต์และ 0.33 เปอร์เซ็นต์ตามลำดับ ทั้งนี้เกิดจากการปัดเศษทศนิยม

6.1.2 ผลลัพธ์ในส่วนโปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้มาตรฐานอเมริกัน (ACI 211.1-74) กับมาตรฐานอังกฤษ (British Method) ในกรณีใช้สารลดน้ำและไม่ใช้สารลดน้ำ มีความคาดเคลื่อนของส่วนผสมที่มากที่สุดเป็น 0.81 เปอร์เซ็นต์ และ 0.77 เปอร์เซ็นต์ ตามลำดับ ทั้งนี้เกิดจากการปัดเศษทศนิยม และการอ่านค่า อัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์จากกราฟรูปที่ 2.1 ซึ่งโปรแกรมให้ค่าที่ละเอียดกว่า

6.1.3 ผลลัพธ์ในส่วนโปรแกรมออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตผสมถั่วลอยมีความคาดเคลื่อนของส่วนผสมที่มากที่สุดเป็น 0.47 เปอร์เซ็นต์ ทั้งนี้เกิดจากการปัดเศษทศนิยมและการอ่านค่า อัตราส่วนน้ำต่อวัสดุประสานจากกราฟรูปที่ 2.3

6.1.4 จากผลการทดสอบโปรแกรมจะเห็นว่าโปรแกรมมีความถูกต้อง ใกล้เคียง เมื่อเปรียบเทียบกับผลที่ได้จากการคำนวณโดยไม่ใช้โปรแกรมคือ มีความแตกต่างกันน้อยมากเทียบเป็นร้อยละไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ ประกอบกับการหาสัดส่วนผสมความละเอียดของส่วนผสมในงานก่อสร้างจริง ละเอียดถึง 5 กิโลกรัม ในส่วนของซีเมนต์ น้ำ หินและกรวด และละเอียดถึง 50 ซีซี ที่เป็นสารลดน้ำ จะเห็นว่าค่าความละเอียดดังกล่าวจะให้ค่าความคาดเคลื่อนเกิน 1 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้น ในส่วนของโปรแกรมที่มีความคาดเคลื่อนไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์จึงสามารถใช้ในการทำงานได้

6.1.5 มีความสะดวก รวดเร็วในการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต

6.1.6 เมื่อเปรียบเทียบกับ การคำนวณออกแบบส่วนผสมคอนกรีตด้วยมือกับโปรแกรม โปรแกรมใช้เวลาในการคำนวณออกแบบส่วนผสมคอนกรีตน้อยมาก

6.2 สรุปผลของโปรแกรม

6.2.1 โปรแกรมสามารถคำนวณออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตได้ในมาตรฐานอเมริกัน (ACI 211.1-74), เหมาะสำหรับประเทศไทยโดยประยุกต์ใช้มาตรฐานอเมริกัน (ACI 211.1-74) กับ มาตรฐานอังกฤษ (British Method) และคอนกรีตผสมถั่วลยโดยวิธีแบบง่าย (Simplified Method)

6.2.2 โปรแกรมสามารถคำนวณออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตที่ใส่สารลดน้ำได้ใน กรณีออกแบบตามมาตรฐานอเมริกัน (ACI 211.1-74) และ ที่เหมาะสำหรับประเทศไทยโดยประยุกต์ ใช้มาตรฐานอเมริกัน (ACI 211.1-74) กับมาตรฐานอังกฤษ (British Method)

6.2.3 โปรแกรมสามารถคำนวณออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตได้ที่กำลังอัดรูปทรง กระบอก ที่ 28 วัน ช่วงค่า 150-450 กก. ต่อ ตร.ซม. ตามมาตรฐานอเมริกัน (ACI 211.1-74) กรณี ออกแบบเหมาะสำหรับประเทศไทยที่กำลังอัดลูกบาศก์ ที่ 28 วัน ในช่วง 150 -590 กก. ต่อ ตร.ซม. และกรณีที่เป็นคอนกรีตผสมถั่วลยที่กำลังอัดลูกบาศก์ ที่ 28 วัน ไม่เกิน 570 กก. ต่อ ตร.ซม.

6.2.4 โปรแกรมสามารถคำนวณออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต ในค่ายุบตัว 3 ซม. ถึง 18 ซม. ตามมาตรฐานอเมริกัน (ACI 211.1-74) กรณีที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทย 5 ซม. ถึง 15 ซม. และ กรณีคอนกรีตผสมถั่วลยจะเป็นการหาค่าการยุบตัวของส่วนผสมที่มีอยู่ได้ไม่เกิน 24 ซม.

6.2.5 โปรแกรมสามารถบันทึกและพิมพ์ผลลัพธ์ของส่วนผสมที่ออกแบบไว้ได้

6.3 ข้อเสนอแนะ

6.3.1 ควรมีการพัฒนาโปรแกรมให้สามารถเลือกหน่วยในการใช้งานได้

6.3.2 ควรเพิ่มมาตรฐานต่างๆ ในการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต

6.3.3 ควรเผยแพร่โปรแกรม NU Mix V 1.0 ทาง Internet เพื่อจะได้เป็นที่แพร่หลายในหมู่

วิศวกร

6.3.4 ควรมีภาคภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นสากล

บรรณานุกรม

กิตติ ภัคดีวัฒนะกุล และ จำลอง ครูอุตสาหะ. Visual Basic 6 ฉบับโปรแกรมเมอร์. พิมพ์ครั้งที่ 7.

กรุงเทพฯ : หจก.ไทยเจริญการพิมพ์ , 2543

นัททวุฒิ พิษผล และ พิชิต สันติทุรานนท์. คู่มือเรียน Visual Basic 6. กรุงเทพฯ : โปรวิชั่น , 2542.

ชัชวาล เศรษฐบุตร. คอนกรีต เทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่ 7. กรุงเทพฯ : ผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้าง , 2542.

วินิต ช่อวิเชียร. คอนกรีตเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่ 6. กรุงเทพฯ : หจก. ป.สัมพันธพาณิชย์ , 2527.

สมนึก ตั้งเต็มศิริกุล. การออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตผสมเถ้าลอย. กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย , 2542.



ภาคผนวก

1.รหัสโปรแกรม (Source Code) สำหรับการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตมาตรฐาน อเมริกัน(ACI 211.1-74)ไม่ได้สารลดน้ำ

Option Explicit

```
Public Ab_r As Single, Ab_s As Single, AWw As Single, AWr As Single
Public AWs As Single, E As Single, Fc As Single, Mr As Single
Public Ms As Single, S As Single, SGc As Single, SGr As Single, SGs As Single
Public Wa As Single, Wc As Single, Wf As Single, Wr As Single, Ws As Single
Public Ww As Single, UWr As Single
Public Result1 As String
```

Private Sub Command1_Click()

```
Dim A As Single, B As Single, C As Single, D As Single
Dim A1 As Single, B1 As Single, C1 As Single, D1 As Single
Dim AC As Single, E As Single, OWr As Single, OWs As Single
Dim Vc As Single, Vr As Single, VrPerVa As Single, Vs As Single, Vw As Single
Dim Wr As Single, Ws As Single, WPerC As Single

Mr = Val(Text1.Text)
Ab_r = Val(Text2.Text)
Ms = Val(Text3.Text)
Ab_s = Val(Text4.Text)
SGs = Val(Text5.Text)
SGr = Val(Text6.Text)
SGc = Val(Text7.Text)
UWr = Val(Text8.Text)
E = Val(Text9.Text)
Fc = Val(Text10.Text)
```

If Option3.Value = True And E = 2.4 And E < 2.6 Then

A1 = 2.4

B1 = 2.6

C1 = 0.5

D1 = 0.48

ElseIf Option3.Value = True And E >= 2.6 And E < 2.8 Then

A1 = 2.6

B1 = 2.8

C1 = 0.48

D1 = 0.46

ElseIf Option3.Value = True And E >= 2.8 And E <= 3# Then

A1 = 2.8

B1 = 3#

C1 = 0.46

D1 = 0.44

ElseIf Option4.Value = True And E >= 2.4 And E < 2.6 Then

A1 = 2.4

B1 = 2.6

C1 = 0.59

D1 = 0.57

ElseIf Option4.Value = True And E >= 2.6 And E < 2.8 Then

A1 = 2.6

B1 = 2.8

C1 = 0.57

D1 = 0.55

ElseIf Option4.Value = True And E >= 2.8 And E <= 3# Then

A1 = 2.8

B1 = 3#

C1 = 0.55

D1 = 0.53

ElseIf Option5.Value = True And E >= 2.4 And E < 2.6 Then

A1 = 2.4

B1 = 2.6

C1 = 0.66

D1 = 0.64

ElseIf Option5.Value = True And E >= 2.6 And E < 2.8 Then

A1 = 2.6

B1 = 2.8

C1 = 0.64

D1 = 0.62

ElseIf Option5.Value = True And E >= 2.8 And E <= 3# Then

A1 = 2.8

B1 = 3#

C1 = 0.62

D1 = 0.6

ElseIf Option6.Value = True And E >= 2.4 And E < 2.6 Then

A1 = 2.4

B1 = 2.6

C1 = 0.71

D1 = 0.69

ElseIf Option6.Value = True And E >= 2.6 And E < 2.8 Then

A1 = 2.6

B1 = 2.8

C1 = 0.69

D1 = 0.67

ElseIf Option6.Value = True And E >= 2.8 And E <= 3# Then

A1 = 2.8

B1 = 3#

C1 = 0.67

D1 = 0.69

ElseIf Option7.Value = True And E >= 2.4 And E < 2.6 Then

A1 = 2.4

B1 = 2.6

C1 = 0.76

D1 = 0.74

ElseIf Option7.Value = True And E >= 2.6 And E < 2.8 Then

A1 = 2.6

B1 = 2.8

C1 = 0.74

D1 = 0.72

ElseIf Option7.Value = True And E >= 2.8 And E <= 3# Then

A1 = 2.8

B1 = 3#

C1 = 0.72

D1 = 0.7

ElseIf Option8.Value = True And E >= 2.4 And E < 2.6 Then

A1 = 2.4

B1 = 2.6

C1 = 0.78

D1 = 0.76

ElseIf Option8.Value = True And E >= 2.6 And E < 2.8 Then

A1 = 2.6

B1 = 2.8

C1 = 0.76

D1 = 0.74

ElseIf Option8.Value = True And E >= 2.8 And E <= 3# Then

A1 = 2.8

B1 = 3#

C1 = 0.74

D1 = 0.72

ElseIf Option9.Value = True And E >= 2.4 And E < 2.6 Then

A1 = 2.4

B1 = 2.6

C1 = 0.81

D1 = 0.79

ElseIf Option9.Value = True And E >= 2.6 And E < 2.8 Then

A1 = 2.6

B1 = 2.8

C1 = 0.76

D1 = 0.74

ElseIf Option9.Value = True And E >= 2.8 And E <= 3# Then

A1 = 2.8

B1 = 3#

C1 = 0.77

D1 = 0.75

ElseIf Option10.Value = True And E >= 2.4 And E < 2.6 Then

A1 = 2.4

B1 = 2.6

C1 = 0.87

D1 = 0.85

ElseIf Option10.Value = True And E >= 2.6 And E < 2.8 Then

A1 = 2.6

B1 = 2.8

C1 = 0.85

D1 = 0.83

ElseIf Option10.Value = True And E >= 2.8 And E <= 3# Then

A1 = 2.8

B1 = 3#

C1 = 0.83

D1 = 0.81

End If

GoTo VrPerVa:

Labell:

If Option1.Value = True Then

GoTo NoAir:

Else

GoTo Air:

End If

NoAir:

If Option11.Value = True And Option3.Value = True Then

Ww = 205

AC = 3

ElseIf Option11.Value = True And Option4.Value = True Then

Ww = 200

AC = 2.5

ElseIf Option11.Value = True And Option5.Value = True Then

Ww = 185

AC = 2

ElseIf Option11.Value = True And Option6.Value = True Then

Ww = 180

AC = 1.5

ElseIf Option11.Value = True And Option7.Value = True Then

Ww = 160

AC = 1

ElseIf Option11.Value = True And Option8.Value = True Then

Ww = 155

AC = 0.5

ElseIf Option11.Value = True And Option9.Value = True Then

Ww = 145

AC = 0.3

ElseIf Option11.Value = True And Option10.Value = True Then

Ww = 125

AC = 0.2

ElseIf Option12.Value = True And Option3.Value = True Then

Ww = 225

AC = 3

ElseIf Option12.Value = True And Option4.Value = True Then

Ww = 215

AC = 2.5

ElseIf Option12.Value = True And Option5.Value = True Then

Ww = 200

AC = 2

ElseIf Option12.Value = True And Option6.Value = True Then

Ww = 195

AC = 1.5

ElseIf Option12.Value = True And Option7.Value = True Then

Ww = 175

AC = 1

ElseIf Option12.Value = True And Option8.Value = True Then

Ww = 170

AC = 0.5

ElseIf Option12.Value = True And Option9.Value = True Then

Ww = 160

AC = 0.3

ElseIf Option12.Value = True And Option10.Value = True Then

Ww = 140

AC = 0.2

ElseIf Option13.Value = True And Option3.Value = True Then

Ww = 240

AC = 3

ElseIf Option13.Value = True And Option4.Value = True Then

Ww = 230

AC = 2.5

ElseIf Option13.Value = True And Option5.Value = True Then

Wc = 210

AC = 2

ElseIf Option13.Value = True And Option6.Value = True Then

Ww = 205

AC = 1.5

ElseIf Option13.Value = True And Option7.Value = True Then

Ww = 185

AC = 1

ElseIf Option13.Value = True And Option8.Value = True Then

Ww = 180

AC = 0.5

ElseIf Option13.Value = True And Option9.Value = True Then

Ww = 170

AC = 0.3

ElseIf Option13.Value = True And Option10.Value ≠ True Then

GoTo Nodata:

End If

If Fc > 450 Then

GoTo Nodata:

ElseIf Fc > 400 And Fc ≤ 450 Then

A = 450

B = 400

C = 0.38

D = 0.43

ElseIf Fc > 350 And Fc ≤ 400 Then

A = 400

B = 350

C = 0.43

D = 0.48

ElseIf Fc > 300 And Fc <= 350 Then

A = 350

B = 300

C = 0.48

D = 0.55

ElseIf Fc > 250 And Fc <= 300 Then

A = 300

B = 250

C = 0.55

D = 0.62

ElseIf Fc > 200 And Fc <= 250 Then

A = 250

B = 200

C = 0.62

D = 0.7

ElseIf Fc >= 150 And Fc <= 200 Then

A = 200

B = 150

C = 0.7

D = 0.8

ElseIf Fc < 150 Then

GoTo Nodata:

End If

GoTo Calculate:

Air:

If Option11.Value = True And Option3.Value = True Then

Ww = 180

AC = 8

ElseIf Option11.Value = True And Option4.Value = True Then

Ww = 175

AC = 7

ElseIf Option11.Value = True And Option5.Value = True Then

Ww = 165

AC = 6

ElseIf Option11.Value = True And Option6.Value = True Then

Ww = 160

AC = 5

ElseIf Option11.Value = True And Option7.Value = True Then

Ww = 145

AC = 4.5

ElseIf Option11.Value = True And Option8.Value = True Then

Ww = 140

AC = 4

ElseIf Option11.Value = True And Option9.Value = True Then

Ww = 135

AC = 3.5

ElseIf Option11.Value = True And Option10.Value = True Then

Ww = 120

AC = 3

ElseIf Option12.Value = True And Option3.Value = True Then

Ww = 200

AC = 8

ElseIf Option12.Value = True And Option4.Value = True Then

Ww = 190

AC = 7

ElseIf Option12.Value = True And Option5.Value = True Then

Ww = 180

AC = 6

ElseIf Option12.Value = True And Option6.Value = True Then

Ww = 175

AC = 5

ElseIf Option12.Value = True And Option7.Value = True Then

Ww = 160

AC = 4.5

ElseIf Option12.Value = True And Option8.Value = True Then

Ww = 155

AC = 4

ElseIf Option12.Value = True And Option9.Value = True Then

Ww = 150

AC = 3.5

ElseIf Option12.Value = True And Option10.Value = True Then

Ww = 135

AC = 3

ElseIf Option13.Value = True And Option3.Value = True Then

Ww = 215

AC = 8

ElseIf Option13.Value = True And Option4.Value = True Then

Ww = 205

AC = 7

ElseIf Option13.Value = True And Option5.Value = True Then

Ww = 190

AC = 6

ElseIf Option13.Value = True And Option6.Value = True Then

Ww = 185

AC = 5

ElseIf Option13.Value = True And Option7.Value = True Then

Ww = 170

AC = 4.5

ElseIf Option13.Value = True And Option8.Value = True Then

Ww = 165

AC = 4

ElseIf Option13.Value = True And Option9.Value = True Then

Ww = 160

AC = 3.5

ElseIf Option13.Value = True And Option10.Value = True Then

GoTo Nodata:

End If

If Fc > 350 Then

GoTo Nodata:

ElseIf Fc > 300 And Fc <= 350 Then

A = 350

B = 300

C = 0.4

D = 0.46

ElseIf Fc > 250 And Fc <= 300 Then

A = 300

B = 250

C = 0.46

D = 0.53

ElseIf Fc > 200 And Fc <= 250 Then

A = 250

B = 200

C = 0.53

D = 0.61

ElseIf Fc >= 150 And Fc <= 200 Then

A = 200

B = 150

C = 0.61

D = 0.71

ElseIf Fc < 150 Then

GoTo Nodata:

End If

GoTo Calculate:

Nodata:

Result1 = "ไม่มีข้อมูล"

frmResult1.Show

GoTo TheRock:

VrPerVa:

$VrPerVa = C1 - (((A1 - E) * (C1 - D1)) / (A1 - B1))$

VrPerVa = Format(VrPerVa, "fixed")

GoTo Label1:

Calculate:

$WPerC = (((C - D) * Fc) - (C * B) + (D * A)) / (A - B)$

WPerC = Format(WPerC, "Fixed")

$Wc = Ww / WPerC$

$Wr = VrPerVa * UWr$

$Vw = Ww / 1000$

$Vc = Wc / (SGc * 1000)$

$Vr = Wr / (SGr * 1000)$

$Vs = 1 - Vw - Vc - Vr - (AC / 100)$

$Ws = Vs * SGs * 1000$

$AWr = (1 + Mr / 100) * Wr$

$AWs = (1 + Ms / 100) * Ws$

$OWr = ((Mr - Ab_r) * Wr) / 100$

$OWs = ((Ms - Ab_s) * Ws) / 100$

AWw = Ww - OWr - OWs

Result1 = " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

& Chr(13) - Chr(10) - " "

ลบ.ม. "& Chr(13) - Chr(10) - "

- "

หิน

NetVc & " กน. "& Chr(13) - Chr(10) - "

NetVc & " กน."

ซีเมนต์

= "& Wc * NetVc & " กน. "& Chr(13) - Chr(10) - "

ทราย

= "& AWs * "

รวมน้ำหนักทั้งหมด = "& (AWw - Wc - AWr - AWs) * "

OK = True

frmResult1.Show

TheRock:

End Sub

NU Mix V 1.0 "

ส่วนผสมคอนกรีตที่ไม่ได้สารลดน้ำ "

ชื่อโครงการ: "& Project_name "

วิศวกรโครงการ: "& Engineer "

คุณสมบัติของวัสดุ "

ความชื้นหิน = "& Mr & " % "

การดูดซึมของหิน = "& Ab_r & " % "

ความชื้นทราย = "& Ms & " % "

การดูดซึมของทราย = "& Ab_s & " % "

ความถ่วงจำเพาะของทราย = "& SGs "

ความถ่วงจำเพาะของหิน = "& SGr "

ความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ = "& Sgc "

หน่วยน้ำหนักของหิน = "& UWr & " กน. ลบ.ม. "

ค่าโมดูลัสความเค้นอัด = "& E & " "

fc ที่ 28 วัน = "& fc & " กน. ลบ.ซม. "

ค่าการยุบตัว = "& Slump "

คอนกรีต 1 ลบ.ม. "

น้ำ = "& AWw & " กน. "

ซีเมนต์ = "& Wc & " กน. "

หิน = "& AWr & " กน. "

ทราย = "& AWs & " กน. "

รวมน้ำหนักทั้งหมด = "& AWw - Wc - AWr - AWs & " กน. "

ปริมาณคอนกรีตที่ต้องการ "& NetVc & "

น้ำ = "& AWw * NetVc & " กน. "& Chr(13) - Chr(10) - "

ซีเมนต์ = "& Wc * NetVc & " กน. "& Chr(13) - Chr(10) - "

ทราย = "& AWs * "

รวมน้ำหนักทั้งหมด = "& (AWw - Wc - AWr - AWs) * "

2.รหัสโปรแกรม (Source Code) สำหรับการออกแบบส่วนผสมคอนกรีตมาตรฐาน อเมริกัน(ACI 211.1 - 74)ใส่สารลดน้ำ

Option Explicit

```
Public Ab_r As Single, Ab_s As Single, AWw As Single, AWr As Single
Public AWs As Single, E As Single, Fc As Single, Mr As Single
Public Ms As Single, Rp As Single, S As Single, SGc As Single, SGr As Single
Public SGs As Single, Vpu As Single, , Vpu As Single
Public Wa As Single, Wc As Single, Wf As Single, Wr As Single, Ws As Single
Public Ww As Single, UWr As Single
Public Result2 As String
```

Private Sub Command1_Click()

```
Dim A As Single, B As Single, C As Single, D As Single
Dim A1 As Single, B1 As Single, C1 As Single, D1 As Single
Dim AC As Single, E As Single, OWr As Single, OWs As Single
Dim Vc As Single, Vr As Single, VrPerVa As Single Vs As Single, Vw As Single
Dim Wr As Single, Ws As Single, WPerC As Single

Mr = Val(Text1.Text)
Ab_r = Val(Text2.Text)
Ms = Val(Text3.Text)
Ab_s = Val(Text4.Text)
SGs = Val(Text5.Text)
SGr = Val(Text6.Text)
SGc = Val(Text7.Text)
UWr = Val(Text8.Text)
E = Val(Text9.Text)
Fc = Val(Text10.Text)
Rp = Val(Text11.Text)
Vpu = Val(Text12.Text)
```

If Option3.Value = True And E = 2.4 And E < 2.6 Then

A1 = 2.4

B1 = 2.6

C1 = 0.5

D1 = 0.48

ElseIf Option3.Value = True And E >= 2.6 And E < 2.8 Then

A1 = 2.6

B1 = 2.8

C1 = 0.48

D1 = 0.46

ElseIf Option3.Value = True And E >= 2.8 And E <= 3# Then

A1 = 2.8

B1 = 3#

C1 = 0.46

D1 = 0.44

ElseIf Option4.Value = True And E >= 2.4 And E < 2.6 Then

A1 = 2.4

B1 = 2.6

C1 = 0.59

D1 = 0.57

ElseIf Option4.Value = True And E >= 2.6 And E < 2.8 Then

A1 = 2.6

B1 = 2.8

C1 = 0.57

D1 = 0.55

ElseIf Option4.Value = True And E >= 2.8 And E <= 3# Then

A1 = 2.8

B1 = 3#

C1 = 0.55

D1 = 0.53

ElseIf Option5.Value = True And E >= 2.4 And E < 2.6 Then

A1 = 2.4

B1 = 2.6

C1 = 0.66

D1 = 0.64

ElseIf Option5.Value = True And E >= 2.6 And E < 2.8 Then

A1 = 2.6

B1 = 2.8

C1 = 0.64

D1 = 0.62

ElseIf Option5.Value = True And E >= 2.8 And E <= 3# Then

A1 = 2.8

B1 = 3#

C1 = 0.62

D1 = 0.6

ElseIf Option6.Value = True And E >= 2.4 And E < 2.6 Then

A1 = 2.4

B1 = 2.6

C1 = 0.71

D1 = 0.69

ElseIf Option6.Value = True And E >= 2.6 And E < 2.8 Then

A1 = 2.6

B1 = 2.8

C1 = 0.69

D1 = 0.67

ElseIf Option6.Value = True And E >= 2.8 And E <= 3# Then

A1 = 2.8

B1 = 3#

C1 = 0.67

D1 = 0.69

ElseIf Option7.Value = True And E >= 2.4 And E < 2.6 Then

A1 = 2.4

B1 = 2.6

C1 = 0.76

D1 = 0.74

ElseIf Option7.Value = True And E >= 2.6 And E < 2.8 Then

A1 = 2.6

B1 = 2.8

C1 = 0.74

D1 = 0.72

ElseIf Option7.Value = True And E >= 2.8 And E <= 3# Then

A1 = 2.8

B1 = 3#

C1 = 0.72

D1 = 0.7

ElseIf Option8.Value = True And E >= 2.4 And E < 2.6 Then

A1 = 2.4

B1 = 2.6

C1 = 0.78

D1 = 0.76

ElseIf Option8.Value = True And E >= 2.6 And E < 2.8 Then

A1 = 2.6

B1 = 2.8

C1 = 0.76

D1 = 0.74

ElseIf Option8.Value = True And E >= 2.8 And E <= 3# Then

A1 = 2.8

B1 = 3#

C1 = 0.74

D1 = 0.72

ElseIf Option9.Value = True And E >= 2.4 And E < 2.6 Then

A1 = 2.4

B1 = 2.6

C1 = 0.81

D1 = 0.79

ElseIf Option9.Value = True And E >= 2.6 And E < 2.8 Then

A1 = 2.6

B1 = 2.8

C1 = 0.76

D1 = 0.74

ElseIf Option9.Value = True And E >= 2.8 And E <= 3# Then

A1 = 2.8

B1 = 3#

C1 = 0.77

D1 = 0.75

ElseIf Option10.Value = True And E >= 2.4 And E < 2.6 Then

A1 = 2.4

B1 = 2.6

C1 = 0.87

D1 = 0.85

ElseIf Option10.Value = True And E >= 2.6 And E < 2.8 Then

A1 = 2.6

B1 = 2.8

C1 = 0.85

D1 = 0.83

ElseIf Option10.Value = True And E >= 2.8 And E <= 3# Then

A1 = 2.8

B1 = 3#

C1 = 0.83

D1 = 0.81

End If

GoTo VrPerVa:

Label1:

If Option1.Value = True Then

GoTo NoAir:

Else

GoTo Air:

End If

NoAir:

If Option11.Value = True And Option3.Value = True Then

Ww = 205

AC = 3

ElseIf Option11.Value = True And Option4.Value = True Then

Ww = 200

AC = 2.5

ElseIf Option11.Value = True And Option5.Value = True Then

Ww = 185

AC = 2

ElseIf Option11.Value = True And Option6.Value = True Then

Ww = 180

AC = 1.5

ElseIf Option11.Value = True And Option7.Value = True Then

Ww = 160

AC = 1

ElseIf Option11.Value = True And Option8.Value = True Then

Ww = 155

AC = 0.5

ElseIf Option11.Value = True And Option9.Value = True Then

Ww = 145

AC = 0.3

Elseif Option11.Value = True And Option10.Value = True Then

Ww = 125

AC = 0.2

Elseif Option12.Value = True And Option3.Value = True Then

Ww = 225

AC = 3

Elseif Option12.Value = True And Option4.Value = True Then

Ww = 215

AC = 2.5

Elseif Option12.Value = True And Option5.Value = True Then

Ww = 200

AC = 2

Elseif Option12.Value = True And Option6.Value = True Then

Ww = 195

AC = 1.5

Elseif Option12.Value = True And Option7.Value = True Then

Ww = 175

AC = 1

Elseif Option12.Value = True And Option8.Value = True Then

Ww = 170

AC = 0.5

Elseif Option12.Value = True And Option9.Value = True Then

Ww = 160

AC = 0.3

Elseif Option12.Value = True And Option10.Value = True Then

Ww = 140

AC = 0.2

Elseif Option13.Value = True And Option3.Value = True Then

Ww = 240

AC = 3

ElseIf Option13.Value = True And Option4.Value = True Then

Ww = 230

AC = 2.5

ElseIf Option13.Value = True And Option5.Value = True Then

Wc = 210

AC = 2

ElseIf Option13.Value = True And Option6.Value = True Then

Ww = 205

AC = 1.5

ElseIf Option13.Value = True And Option7.Value = True Then

Ww = 185

AC = 1

ElseIf Option13.Value = True And Option8.Value = True Then

Ww = 180

AC = 0.5

ElseIf Option13.Value = True And Option9.Value = True Then

Ww = 170

AC = 0.3

ElseIf Option13.Value = True And Option10.Value = True Then

GoTo Nodata:

End If

If Fc > 450 Then

GoTo Nodata:

ElseIf Fc > 400 And Fc <= 450 Then

A = 450

B = 400

C = 0.38

D = 0.43

ElseIf Fc > 350 And Fc <= 400 Then

A = 400

B = 350

C = 0.43

D = 0.48

ElseIf $F_c > 300$ And $F_c \leq 350$ Then

A = 350

B = 300

C = 0.48

D = 0.55

ElseIf $F_c > 250$ And $F_c \leq 300$ Then

A = 300

B = 250

C = 0.55

D = 0.62

ElseIf $F_c > 200$ And $F_c \leq 250$ Then

A = 250

B = 200

C = 0.62

D = 0.7

ElseIf $F_c \geq 150$ And $F_c \leq 200$ Then

A = 200

B = 150

C = 0.7

D = 0.8

ElseIf $F_c < 150$ Then

GoTo Nodata:

End If

GoTo Calculate:

Air:

If Option11.Value = True And Option3.Value = True Then

Ww = 180

AC = 8

ElseIf Option11.Value = True And Option4.Value = True Then

Ww = 175

AC = 7

ElseIf Option11.Value = True And Option5.Value = True Then

Ww = 165

AC = 6

ElseIf Option11.Value = True And Option6.Value = True Then

Ww = 160

AC = 5

ElseIf Option11.Value = True And Option7.Value = True Then

Ww = 145

AC = 4.5

ElseIf Option11.Value = True And Option8.Value = True Then

Ww = 140

AC = 4

ElseIf Option11.Value = True And Option9.Value = True Then

Ww = 135

AC = 3.5

ElseIf Option11.Value = True And Option10.Value = True Then

Ww = 120

AC = 3

ElseIf Option12.Value = True And Option3.Value = True Then

Ww = 200

AC = 8

ElseIf Option12.Value = True And Option4.Value = True Then

Ww = 190

AC = 7

ElseIf Option12.Value = True And Option5.Value = True Then

Ww = 180

AC = 6

ElseIf Option12.Value = True And Option6.Value = True Then

Ww = 175

AC = 5

ElseIf Option12.Value = True And Option7.Value = True Then

Ww = 160

AC = 4.5

ElseIf Option12.Value = True And Option8.Value = True Then

Ww = 155

AC = 4

ElseIf Option12.Value = True And Option9.Value = True Then

Ww = 150

AC = 3.5

ElseIf Option12.Value = True And Option10.Value = True Then

Ww = 135

AC = 3

ElseIf Option13.Value = True And Option3.Value = True Then

Ww = 215

AC = 8

ElseIf Option13.Value = True And Option4.Value = True Then

Ww = 205

AC = 7

ElseIf Option13.Value = True And Option5.Value = True Then

Ww = 190

AC = 6

ElseIf Option13.Value = True And Option6.Value = True Then

Ww = 185

AC = 5

ElseIf Option13.Value = True And Option7.Value = True Then

Ww = 170

AC = 4.5

ElseIf Option13.Value = True And Option8.Value = True Then

Ww = 165

AC = 4

ElseIf Option13.Value = True And Option9.Value = True Then

Ww = 160

AC = 3.5

ElseIf Option13.Value = True And Option10.Value = True Then

GoTo Nodata:

End If

If Fc > 350 Then

GoTo Nodata:

ElseIf Fc > 300 And Fc <= 350 Then

A = 350

B = 300

C = 0.4

D = 0.46

ElseIf Fc > 250 And Fc <= 300 Then

A = 300

B = 250

C = 0.46

D = 0.53

ElseIf Fc > 200 And Fc <= 250 Then

A = 250

B = 200

C = 0.53

D = 0.61

ElseIf Fc >= 150 And Fc <= 200 Then

$$A = 200$$

$$B = 150$$

$$C = 0.61$$

$$D = 0.71$$

ElseIf $F_c < 150$ Then

GoTo Nodata:

End If

GoTo Calculate:

Nodata:

Result1 = "ไม่มีข้อมูล"

frmResult1.Show

GoTo TheRock:

VrPerVa:

$$VrPerVa = C1 - (((A1 - E) * (C1 - D1)) / (A1 - B1))$$

$$VrPerVa = \text{Format}(VrPerVa, "fixed")$$

GoTo Labell:

Calculate:

$$WPerC = (((C - D) * F_c) - (C * B) + (D * A)) / (A - B)$$

$$WPerC = \text{Format}(WPerC, "Fixed")$$

$$W_c = W_w (1 - R_p * / 100) / WPerC$$

$$W_r = VrPerVa * UW_r$$

$$V_w = W_w (1 - R_p * W_w / 100) / 1000$$

$$V_c = W_c / (SG_c * 1000)$$

$$V_r = W_r / (SG_r * 1000)$$

$$V_s = 1 - V_w - V_c - V_r - (AC / 100)$$

$$W_s = V_s * SG_s * 1000$$

$$AW_r = (1 + Mr / 100) * W_r$$

$$AW_s = (1 + Ms / 100) * W_s$$

$$OW_r = ((Mr - Ab_r) * W_r) / 100$$

$$OW_s = ((Ms - Ab_s) * W_s) / 100$$

$$AWw = Ww (1 - (Rp / 100)) - OWr - OWs$$

$$Vp = Wc * Vpu / 100$$

Result2 = "" & Chr(13) - Chr(10) - " " & Chr(13) - Chr(10) - "

NU Mix V 1.0 _

" & Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

วิศวกรโครงการ: " & Engineer _

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

& Chr(13) - Chr(10) - "

กก. ลบ.ม."

& Chr(13) - Chr(10) - "

(13) - Chr(10) - "

ซีเมนต์

= "& Wc * NetVc & " กก. " & Chr(13) - Chr(10) - "

NetVc & " กก. "

& Chr(13) - Chr(10) - "

(10) - "

รวมน้ำหนักทั้งหมด = "& (AWw - Wc - AWr - AWs - Vp 1000) * NetVc & " กก."

OK = True

frmResult2.Show

TheRock:

End Sub

ส่วนผสมคอนกรีตที่ได้สารลดน้ำ "

ชื่อโครงการ: " & Project_name & Chr(13) - Chr(10) - "

คุณสมบัติวัสดุ "

ความชื้นหิน = "& Mr & " % "

การดูดซึมของหิน = "& Ab_r & " % "

ความชื้นทราย = "& Ms & " % "

การดูดซึมของทราย = "& Ab_s & " % "

ความด่างจำเพาะของทราย = "& SGs _

ความด่างจำเพาะของหิน = "& SGr _

ความด่างจำเพาะของซีเมนต์ = "& Sgc _

หน่วยน้ำหนักของหิน = "& LW_r & " กก. ลบ.ม. "

ค่าโมดูลัสความละเอียด = "& E & " "

น้ำที่สามารถลดน้ำได้ = "& Rp & " % "

ปริมาณน้ำยาที่ใช้ = "& Vpu & " ลบ.ม. 100 กก. ของ ซีเมนต์ "

fc ที่ 28 วัน = "& fc & " กก. ตร.ม. "

ค่าการยุบตัว = "& Slump _

คอนกรีต 1 ลบ.ม. "

น้ำ = "& AWw & " กก. "

ซีเมนต์ = "& Wc & " กก. "

หิน = "& AWr & " กก. "

ทราย = "& AWs & " กก. "

น้ำผสมคอนกรีต = "& Vp & " ซีซี "

รวมน้ำหนักทั้งหมด = "& AWw - Wc - AWr - AWs - Vp 1000 & _

ปริมาณคอนกรีตที่ต้องการ "& NetVc & " ลบ.ม. " & Chr(

น้ำ = "& AWw * NetVc & " กก. " & Chr(13) - Chr(10) - "

หิน = "& AWr * _

ทราย = "& AWs * NetVc & " กก. " & Chr(13) - Chr(

ซีซี" & Chr(13) - Chr(10) - "

3.รหัสโปรแกรม (Source Code) สำหรับการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตที่เหมาะสมสำหรับประเทศไทยไม่ใส่สารลดน้ำ

Option Explicit

```
Public Ab_s As Single, Ab_r As Single, AWr As Single, AWs As Single
Public AWw As Single, Fc As Single, MA As Single, Mr As Single, Ms As Single
Public S As Single, SGr As Single, SGs As Single, We As Single, SGc As Single
Public Result3 As String
```

Private Sub Command1_Click()

```
Dim Fc_d As Single, OWr As Single, OWs As Single, Vc As Single, Vcs As Single
Dim Vr As Single, Vs As Single, Wa As Single, WPerC As Single, Wr As Single
Dim Ws As Single, Ww As Single
Fc = Val(Text1.Text)
MA = Val(Text2.Text)
Mr = Val(Text3.Text)
Ab_r = Val(Text4.Text)
Ms = Val(Text5.Text)
Ab_s = Val(Text6.Text)
SGr = Val(Text7.Text)
SGs = Val(Text8.Text)
SGc = Val(Text9.Text)
If Option1.Value = True And Option4.Value = True Then
    Ww = 180
ElseIf Option1.Value = True And Option5.Value = True Then
    Ww = 190
ElseIf Option2.Value = True And Option4.Value = True Then
    Ww = 190
ElseIf Option2.Value = True And Option5.Value = True Then
    Ww = 200
```

```

ElseIf Option3.Value = True And Option4.Value = True Then
    Ww = 200
ElseIf Option3.Value = True And Option5.Value = True Then
    Ww = 210
End If
If Option4.Value = True Then
    Vcs = 380
ElseIf Option5.Value = True Then
    Vcs = 400
End If
Fc_d = Fc + MA
WPerC = 0.000000000036674 * (Fc_d) ^ 4 - 0.00000005056 * (Fc_d) ^ 3 +
0.000027048 * (Fc_d) ^ 2 - 0.007949 * (Fc_d) + 1.63307336
Wc = Ww / WPerC
Vc = Wc / SGc
Vs = Vcs - Vc
Ws = Vs * SGs
Vr = 1000 - Vc - Ww - Vs
Wr = Vr * SGr
If Ms = 0 Then
    OWs = 0
Else
    OWs = (Ms - Ab_s) * Ws / 100
End If
If Mr = 0 Then
    OWr = 0
Else
    OWr = (Mr - Ab_r) * Wr / 100
End If
AWs = Ws + OWs

```

$$AW_r = W_r + OW_r$$

$$AW_w = W_w - OW_s - OW_r$$

Result3 = "" & Chr(13) - Chr(10) - " " & Chr(13) - Chr(10) - "

NU Mix V 1.0 _"

& Chr(13) - Chr(10) - " ส่วนผสมคอนกรีตที่ไม่ใส่สารลดน้ำ " _

& Chr(13) - Chr(10) - " ชื่อโครงการ: " & Project_name _

& Chr(13) - Chr(10) - " วิศวกร โครงการ: " & Engineer _

& Chr(13) - Chr(10) - " คุณสมบัติวัสดุ " _

& Chr(13) - Chr(10) - " ความชื้นหิน = " & Mr & " % " _

& Chr(13) - Chr(10) - " การดูดซึมของหิน = " & Ab_r & " % " _

& Chr(13) - Chr(10) - " ความชื้นทราย = " & Ms & " % " _

& Chr(13) - Chr(10) - " การดูดซึมของทราย = " & Ab_s & " % " _

& Chr(13) - Chr(10) - " ความด่างจำเพาะของทราย = " & SGs _

& Chr(13) - Chr(10) - " ความด่างจำเพาะของหิน = " & SGr _

& Chr(13) - Chr(10) - " ความด่างจำเพาะของซีเมนต์ = " & Sgc _

& Chr(13) - Chr(10) - " f_c ที่ 28 วัน = " & f_c & " กก.ตร.ซม." _

& Chr(13) - Chr(10) - " Margin(ส่วนเผื่อ) = " & MA & " กก.ลบ.ซม." _

& Chr(13) - Chr(10) - " ค่าการยุบตัว = " & Slump _

& Chr(13) - Chr(10) - " คอนกรีต 1 ลบ.ม. " _

& Chr(13) - Chr(10) - " น้ำ = " & AWw & " กก." _

& Chr(13) - Chr(10) - " ซีเมนต์ = " & Wc & " กก." _

& Chr(13) - Chr(10) - " หิน = " & AWr & " กก." _

& Chr(13) - Chr(10) - " ทราย = " & AWs & " กก." _

& Chr(13) - Chr(10) - " รวมน้ำหนักทั้งหมด = " & AWw - Wc - AWr - AWs & " กก.ลบ.ม." & Chr(13) - Chr(10) - "

(13) - Chr(10) - " ปริมาณคอนกรีตที่ต้องการ " & NetVc & " ลบ.ม." & Chr(13) - Chr(10) - "

น้ำ = " & AWw * NetVc & " กก." & Chr(13) - Chr(10) - " ซีเมนต์ = " & Wc * NetVc & " กก." _

& Chr(13) - Chr(10) - " หิน = " & AWr * NetVc & " กก." & Chr(13) - Chr(10) - "

ทราย = " & AWs * NetVc & " กก." & Chr(13) - Chr(10) - " รวมน้ำหนักทั้งหมด = " & (AWw - Wc -

AWr - AWs) * NetVc & " กก."

OK = True

frmResult3.Show

End Sub

4. รหัสโปรแกรม (Source Code) สำหรับการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีตที่เหมาะสม สำหรับประเทศไทยใต้ผืนดินน้ำ

Option Explicit

```
Public Ab_s As Single, Ab_r As Single, AWr As Single, AWs As Single
Public AWW As Single, Fc As Single, MA As Single, Mr As Single, Ms As Single
Public Rp As Single, S As Single, SGr As Single, SGs As Single, Wc As Single
Public SGc As Single, Vp As Single, Vpu As Single
Public Result4 As String
```

Private Sub Command1_Click()

```
Dim Fc_d As Single, OWr As Single, OWs As Single, Vc As Single, Vcs As Single
Dim Vr As Single, Vs As Single, Wa As Single, WPerC As Single, Wr As Single
Dim Ws As Single, Ww As Single
Fc = Val(Text1.Text)
MA = Val(Text2.Text)
Mr = Val(Text3.Text)
Ab_r = Val(Text4.Text)
Ms = Val(Text5.Text)
Ab_s = Val(Text6.Text)
SGr = Val(Text7.Text)
SGs = Val(Text8.Text)
SGc = Val(Text9.Text)
Rp = Val(Text10.Text)
Vpu = Val(Text11.Text)
If Option1.Value = True And Option4.Value = True Then
    Ww = 180
ElseIf Option1.Value = True And Option5.Value = True Then
    Ww = 190
ElseIf Option2.Value = True And Option4.Value = True Then
    Ww = 190
```

ElseIf Option2.Value = True And Option5.Value = True Then

Ww = 200

ElseIf Option3.Value = True And Option4.Value = True Then

Ww = 200

ElseIf Option3.Value = True And Option5.Value = True Then

Ww = 210

End If

If Option4.Value = True Then

Vcs = 380

ElseIf Option5.Value = True Then

Vcs = 400

End If

Fc_d = Fc + MA

WPerC = 0.000000000036674 * (Fc_d) ^ 4 - 0.00000005056 * (Fc_d) ^ 3 +
0.000027048 * (Fc_d) ^ 2 - 0.007949 * (Fc_d) + 1.63307336

Wc = Ww * (1 - Rp/100) / WPerC

Vc = Wc / SGc

Vs = Vcs - Vc

Ws = Vs * SGs

Vr = 1000 - Vc - Ww - Vs

Wr = Vr * SGr

If Ms = 0 Then

OWs = 0

Else

OWs = (Ms - Ab_s) * Ws / 100

End If

If Mr = 0 Then

OWr = 0

Else

OWr = (Mr - Ab_r) * Wr / 100

End If

$AWs = Ws + OWs$

$AWr = Wr + OWr$

$AWw = Ww * (1 - Rp/100) - OWs - OWr$

$Vp = Wc * Vpu / 100$

Result4 = " " & Chr(13) - Chr(10) - " " & Chr(13) - Chr(10) - " NU Mix V 1.0 "

& Chr(13) - Chr(10) - " ส่วนผสมคอนกรีตที่ใส่สารลดน้ำ "

& Chr(13) - Chr(10) - " ชื่อโครงการ: " & Project_name "

& Chr(13) - Chr(10) - " วิศวกรโครงการ: " & Engineer "

& Chr(13) - Chr(10) - " คุณสมบัติวัสดุ "

& Chr(13) - Chr(10) - " ความชื้นหิน = " & Mr & " % "

& Chr(13) - Chr(10) - " การดูดซึมของหิน = " & Ab_r & " % "

& Chr(13) - Chr(10) - " ความชื้นทราย = " & Ms & " % "

& Chr(13) - Chr(10) - " การดูดซึมของทราย = " & Ab_s & " % "

& Chr(13) - Chr(10) - " ความตึงจำเพาะของทราย = " & SGs "

& Chr(13) - Chr(10) - " ความตึงจำเพาะของหิน = " & SGr "

& Chr(13) - Chr(10) - " ความตึงจำเพาะของซีเมนต์ = " & Sgc "

& Chr(13) - Chr(10) - " น้ำที่สามารถลดน้ำได้ = " & Rp & " % "

& Chr(13) - Chr(10) - " ปริมาณน้ำยาที่ใช้ = " & Vpu & " ลบ.ซม. 100 กก. ของ ซีเมนต์ "

& Chr(13) - Chr(10) - " Fe ที่ 28 วัน = " & Fe & " กก.ตร.ซม. "

& Chr(13) - Chr(10) - " Margun(ส่วนเผื่อ) = " & MA & " กก. ลบ.ซม. "

& Chr(13) - Chr(10) - " ค่าการยุบตัว = " & Slump "

& Chr(13) - Chr(10) - " คอนกรีต 1 ลบ.ม. "

& Chr(13) - Chr(10) - " น้ำ = " & AWw & " กก. "

& Chr(13) - Chr(10) - " ซีเมนต์ = " & Wc & " กก. "

& Chr(13) - Chr(10) - " หิน = " & AWr & " กก. "

& Chr(13) - Chr(10) - " ทราย = " & AWs & " กก. "

& Chr(13) - Chr(10) - " น้ำผสมคอนกรีต = " & Vp & " ลิตร "

& Chr(13) - Chr(10) - " รวมน้ำหนักทั้งหมด = " & AWw - Wc - AWr - AWs - Vp 1000 & " กก. ลบ.ม. "

& Chr(13) - Chr(10) - " ปริมาณคอนกรีตที่ต้องการ " & NetVe & " ลบ.ม. " & Chr(13) - Chr(10) - " "

(10) - " น้ำ = " & AWw * NetVe & " กก. " & Chr(13) - Chr(10) - " "

ซีเมนต์ = " & Wc * NetVe & " กก. " & Chr(13) - Chr(10) - " "

หิน = " & AWr * NetVe & " กก. " & Chr(13) - Chr(10) - " "

ทราย = " & AWs * NetVe & " กก. " & Chr(13) - Chr(10) - " "

น้ำผสมคอนกรีต = " & Vp * NetVe & " ลิตร " & Chr(13) - Chr(10) - " "

รวมน้ำหนักทั้งหมด = " & (AWw - Wc - AWr - AWs - Vp 1000) * NetVe & " กก. "

OK = True

frmResult4.Show

End Sub

5. รหัสโปรแกรม (Source Code) สำหรับการออกแบบส่วนผสมของคอนกรีต

ผสมเด้าลอยส่วนคำนวณกำลังอัด

Option Explicit

```
Public Ab_r As Single, Ab_s As Single, AC As Single, AWr As Single, AWs As Single
Public AWw As Single, CaO_c As Single, CaO_f As Single, Fc As Single
Public g As Single, Mr As Single, Ms As Single, r As Single, SGc As Single
Public SGf As Single, SGs As Single, SGr As Single, SPerA As Single, , v As Single,
Public Vp As Single, Wc As Single, Ws As Single, Ww As Single, Wa As Single
Public Wf As Single, Wr As Single
Public Result5 As String
```

Private Sub Command1_Click()

```
Dim CaO_eq As Single, OWr As Single, OWs As Single, WPerB As Single
Dim Va As Single, Vs As Single, Vr As Single, V_p As Single
Dim F1 As Single, F2 As Single, F3 As Single, F4 As Single
Dim F5 As Single, F6 As Single, F7 As Single, F8 As Single
Dim F9 As Single, F10 As Single, F11 As Single, Z1 As Single
Dim Z2 As Single
```

```
Fc = Val(Text1.Text)
CaO_c = Val(Text2.Text)
CaO_f = Val(Text3.Text)
SGc = Val(Text4.Text)
SGf = Val(Text5.Text)
SGs = Val(Text6.Text)
SGr = Val(Text7.Text)
Ms = Val(Text8.Text)
Mr = Val(Text9.Text)
Ab_s = Val(Text10.Text)
```

Ab_r = Val(Text17.Text)

r = Val(Text11.Text)

AC = Val(Text13.Text)

SPerA = Val(Text14.Text)

v = Val(Text15.Text)

g = Val(Text16.Text)

$CaO_{eq} = (CaO_c * (1 - r)) + CaO_f * r$

$F1 = -0.1469214 * (CaO_{eq})^2 + 20.5211857 * (CaO_{eq}) - 143.6871$

$F2 = -0.1424553 * (CaO_{eq})^2 + 21.424925 * (CaO_{eq}) - 257.50671$

$F3 = -0.0714278 * (CaO_{eq})^2 + 14.25949 * (CaO_{eq}) - 148.16851$

$F4 = -0.0405848 * (CaO_{eq})^2 + 10.9253053 * (CaO_{eq}) - 114.280307$

$F5 = -0.0326114 * (CaO_{eq})^2 + 9.91640285 * (CaO_{eq}) - 135.90548$

$F6 = -0.0230506 * (CaO_{eq})^2 + 8.55816053 * (CaO_{eq}) - 134.11519$

$F7 = -0.0194094 * (CaO_{eq})^2 + 7.99523464 * (CaO_{eq}) - 144.5317$

$F8 = -0.0186364 * (CaO_{eq})^2 + 7.42889285 * (CaO_{eq}) - 149.82268$

$F9 = -0.0174571 * (CaO_{eq})^2 + 6.93611428 * (CaO_{eq}) - 153.91542$

$F10 = -0.0186357 * (CaO_{eq})^2 + 6.73309142 * (CaO_{eq}) - 162.85974$

$F11 = -0.020199 * (CaO_{eq})^2 + 6.56329414 * (CaO_{eq}) - 169.71408$

If Fc > F1 Then

GoTo Nodata:

ElseIf Fc <= F1 And Fc > F2 Then

Z1 = 0.3

Z2 = 0.35

$WPerB = Z1 - (Z1 - Z2) * (F1 - Fc) / (F1 - F2)$

ElseIf Fc <= F2 And Fc > F3 Then

Z1 = 0.35

Z2 = 0.4

$WPerB = Z1 - (Z1 - Z2) * (F2 - Fc) / (F2 - F3)$

ElseIf Fc <= F3 And Fc > F4 Then

Z1 = 0.4

$$Z2 = 0.45$$

$$WPerB = Z1 - (Z1 - Z2) * (F3 - Fc) / (F3 - F4)$$

ElseIf $Fc \leq F4$ And $Fc > F5$ Then

$$Z1 = 0.45$$

$$Z2 = 0.5$$

$$WPerB = Z1 - (Z1 - Z2) * (F4 - Fc) / (F4 - F5)$$

ElseIf $Fc \leq F5$ And $Fc > F6$ Then

$$Z1 = 0.5$$

$$Z2 = 0.55$$

$$WPerB = Z1 - (Z1 - Z2) * (F5 - Fc) / (F5 - F6)$$

ElseIf $Fc \leq F6$ And $Fc > F7$ Then

$$Z1 = 0.55$$

$$Z2 = 0.6$$

$$WPerB = Z1 - (Z1 - Z2) * (F6 - Fc) / (F6 - F7)$$

ElseIf $Fc \leq F7$ And $Fc > F8$ Then

$$Z1 = 0.6$$

$$Z2 = 0.65$$

$$WPerB = Z1 - (Z1 - Z2) * (F7 - Fc) / (F7 - F8)$$

ElseIf $Fc \leq F8$ And $Fc > F9$ Then

$$Z1 = 0.65$$

$$Z2 = 0.7$$

$$WPerB = Z1 - (Z1 - Z2) * (F8 - Fc) / (F8 - F9)$$

ElseIf $Fc \leq F9$ And $Fc > F10$ Then

$$Z1 = 0.7$$

$$Z2 = 0.75$$

$$WPerB = Z1 - (Z1 - Z2) * (F9 - Fc) / (F9 - F10)$$

ElseIf $Fc \leq F10$ And $Fc \geq F11$ Then

$$Z1 = 0.75$$

$$Z2 = 0.8$$

$$WPerB = Z1 - (Z1 - Z2) * (F10 - Fc) / (F10 - F11)$$

& Chr(13) - Chr(10) - "
 อัตราส่วนมวลรวมกะเขียดต่อมวลรวมทั้งหมด = "& SP&A
 & Chr(13) - Chr(10) - "
 อัตราส่วนช่องว่างระหว่างมวลรวมที่อัดแน่น = "& v & Chr(13) - Chr(10) - "
 อัตราส่วนปริมาตรเศษต่อปริมาตรระหว่างช่องว่างมวลรวมที่อัดแน่น = "& g
 & Chr(13) - Chr(10) - "
 ก่อนกรีด 1 ลบ.ม. "
 & Chr(13) - Chr(10) - "
 น้ำ = "& AWw & " กก." & Chr(13) - Chr(10) - "
 ซีเมนต์ = "& Wc & " กก." & Chr(13) - Chr(10) - "
 & Chr(13) - Chr(10) - "
 หิน = "& AWr & " กก." & Chr(13) - Chr(10) - "
 & Chr(13) - Chr(10) - "
 หยาบ = "& AWs & " กก." & Chr(13) - Chr(10) - "
 & Chr(13) - Chr(10) - "
 ทราย = "& Wf & " กก." & Chr(13) - Chr(10) - "
 รวมน้ำหนักทั้งหมด = "& AWw - Wc - AWr - AWs - Wf & " กก.ลบ.ม."
 & Chr(13) - Chr(10) - "
 ก่อนกรีด "& NetVc & " ลบ.ม. "
 & Chr(13) - Chr(10) - "
 น้ำ = "& AWw * NetVc & " กก." & Chr(13) - Chr(10) - "
 ซีเมนต์ = "& Wc * NetVc & " กก." & Chr(13) - Chr(10) - "
 & Chr(13) - Chr(10) - "
 หิน = "& AWr * NetVc & " กก." & Chr(13) - Chr(10) - "
 & Chr(13) - Chr(10) - "
 หยาบ = "& AWs * NetVc & " กก." & Chr(13) - Chr(10) - "
 & Chr(13) - Chr(10) - "
 ทราย = "& Wf * NetVc & " กก." & Chr(13) - Chr(10) - "
 รวมน้ำหนักทั้งหมด = "& (AWw - Wc - AWr - AWs - Wf) * NetVc & " กก.ลบ.ม."

OK = True

frmResult5.Show

GoTo OK:

Nodata:

Result5 = "Nodata"

OK:

End Sub

6. รหัสโปรแกรม (Source Code) สำหรับการออกแบบส่วนผสมของคนกรีด ผสมเข้าล่อยส่วนทำนายค่ายบตัว

Option Explicit

Public AWr As Single, AWs As Single, Bc As Single, Bf As Single, Fc As Single
Public S As Single, Sc As Single, Sf As Single, SFg As Single, SFs As Single
Public SGr As Single, SGs As Single, Vp As Single, Wa As Single, Wc As Single,
Public Wf As Single, Wr As Single, Ws As Single, Ww As Single
Public Result6 As String

Private Sub Command1_Click()

Dim Bs As Single, Dav_g As Single, Dav_s As Single, g As Single, n As Single
Dim Sagg As Single, Seff As Single, SGr As Single, SGs As Single, Sg As Single
Dim Spow As Single, Ss As Single, Sog As Single, Sos As Single, W As Single
Dim Wfr As Single
Dim M1 As Single, M2 As Single, M3 As Single
Dim M4 As Single, M5 As Single, M6 As Single, M7 As Single, M8 As Single
Dim M9 As Single, M10 As Single, M11 As Single, M12 As Single, M13 As Single
Dim M14 As Single, M15 As Single, M16 As Single, M17 As Single, M18 As Single
Dim M19 As Single, M20 As Single, M21 As Single, Wo As Single

Sc = Val(Text1.Text)

Sf = Val(Text2.Text)

M1 = Val(Text3.Text)

M2 = Val(Text4.Text)

M3 = Val(Text5.Text)

M4 = Val(Text6.Text)

M5 = Val(Text7.Text)

M6 = Val(Text8.Text)

M7 = Val(Text9.Text)

M8 = Val(Text10.Text)

M9 = Val(Text11.Text)

M10 = Val(Text12.Text)

M11 = Val(Text13.Text)

M12 = Val(Text14.Text)

M13 = Val(Text15.Text)

M14 = Val(Text16.Text)

M15 = Val(Text17.Text)

M16 = Val(Text18.Text)

M17 = Val(Text19.Text)

M18 = Val(Text20.Text)

M19 = Val(Text21.Text)

M20 = Val(Text22.Text)

M21 = Val(Text23.Text)

SFs = Val(Text24.Text)

SFg = Val(Text25.Text)

Bc = Val(Text26.Text)

Bf = Val(Text27.Text)

Ww = FormA3A.Ww

Wc = FormA3A.Wc

Wf = FormA3A.Wf

Ws = FormA3A.Ws

Wr = FormA3A.Wr

g = FormA3A.g

SGs = FormA3A.SGs

SGr = FormA3A.SGr

$$\text{Dav_s} = (1.1 * M1 + 0.7125 * M2 + 0.3555 * M3 + 0.177 * M4 + 0.089 * M5 + 0.045 * M6 + 0.0225 * M7 + 0.01125 * M8) / 100$$

$$\text{Sos} = 6000 / (\text{Dav_s} * \text{SGs})$$

$$\text{Ss} = \text{SFs} * \text{Sos}$$

$$\text{Dav}_g = (10.8 * M9 + 9.5 * M10 + 8.25 * M11 + 6.9 * M12 + 5.65 * M13 + 4.405 * M14 + 3.155 * M15 + 2.2 * M16 + 1.575 * M17 + 1.425 * M18 + 0.7125 * M19 + 0.3555 * M20 + 0.3555 * M21) / 100$$

$$\text{Sog} = 6000 / (\text{Dav}_g * \text{SGr})$$

$$\text{Sg} = \text{SFg} * \text{Sog}$$

$$\text{Bs} = -9.002\text{E-}13 * \text{Ss}^2 + 0.0000009097 * \text{Ss} + 0.00072908$$

$$\text{Wfr} = \text{Ww} - (\text{Bc} * \text{Wc} + \text{Bf} * \text{Wf} + \text{Bs} * \text{Ws})$$

$$\text{Sagg} = \text{Ss} * \text{Ws} + \text{Sg} * \text{Wr}$$

$$\text{Spow} = \text{Sc} * \text{Wc} * 1000 + \text{Sf} * \text{Wf} * 1000$$

$$n = 0.02543022 * 2.718281828^{((-0.00000002968556) * \text{Sagg})}$$

$$\text{Seff} = \text{Sagg} + n * \text{Spow}$$

$$\text{Wo} = -4.371206\text{E-}15 * \text{Seff}^2 + 0.00000131446618 * \text{Seff} + 4.67221804$$

$$\text{W} = \text{Wfr} - \text{Wo}$$

$$\text{If } g = 1.6 \text{ Then}$$

$$S = 17 * W / 50$$

$$\text{ElseIf } g = 1.55 \text{ Then}$$

$$S = 21 * W / 25$$

$$\text{ElseIf } g = 1.5 \text{ Then}$$

$$S = 6 * W / 20$$

$$\text{ElseIf } g = 1.45 \text{ Then}$$

$$S = 3 * W / 11$$

$$\text{ElseIf } g = 1.4 \text{ Then}$$

$$S = 6 * W / 25$$

$$\text{ElseIf } g = 1.35 \text{ Then}$$

$$S = W / 5$$

$$\text{ElseIf } g = 1.3 \text{ Then}$$

$$S = W / 6$$

$$\text{ElseIf } g = 1.25 \text{ Then}$$

$$S = 8 * W / 65$$

$$\text{ElseIf } g = 1.2 \text{ Then}$$

