

อภินันทนาการ



สำนักหอสมุด



การเตรียมฟิล์มพอลิเมอร์ที่เปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิเพื่อการใช้งานบอก
อุณหภูมิความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

PREPERATION OF THERMOCHROMIC POLYMER FLIM FOR ELECTRONIC
DEVICE APPLICATIONS

นายกฤษณ์ขจร ผลภาค รหัส 55361298
นายจิรวัดน์ จงเจตน์สุข รหัส 55365289
นายฐาгур นิลคำเมือง รหัส 55365326

สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนครสวรรค์

วันที่รับ ๗ ก.พ. ๒๕๕๘

เลขทะเบียน 17224850

เลขเรียกหนังสือ ๗๕

ก ๒๘๑ก

๒๕๕๗

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์
ปีการศึกษา 2558

ชื่อหัวข้อโครงการงาน	การเตรียมฟิล์มพอลิเมอร์ที่เปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิเพื่อการใช้งานบอกอุณหภูมิความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์	
ผู้ดำเนินโครงการงาน	นายกฤษณ์ขจร ผลภาค	รหัส 55361298
	นายจิรวัดน์ จงเจตน์สุข	รหัส 55365289
	นายฐากร นิลคำเมือง	รหัส 55365326
ที่ปรึกษาโครงการงาน	อาจารย์ณมล สีพลไกร	
สาขาวิชา	วิศวกรรมวัสดุ	
ภาควิชา	วิศวกรรมอุตสาหการ	
ปีการศึกษา	2558	

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยนี้เป็นการศึกษาพอลิเอทิลีนที่ผสมเทอร์โมโครมิกส์เพื่อการใช้งานบอกอุณหภูมิความร้อนในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โดยฟิล์มเทอร์โมโครมิกส์จะเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีขาวยเมื่ออุณหภูมิสูงกว่า 38 องศาเซลเซียส โดยทำการผสมพอลิเอทิลีนต่อเทอร์โมโครมิกส์ที่อัตราส่วนที่แตกต่างกัน 3 อัตราส่วนดังนี้ 97:3 95:5 90:10 นำมาผสมกันด้วยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยว แล้วนำไปขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มด้วยเครื่องอัดขึ้นรูป ด้วยความร้อนแล้วนำมาทดสอบสมบัติแรงดึง เวลาการเปลี่ยนสีที่ช่วงอุณหภูมิต่างๆ

ผลการทดลองพบว่า ที่ส่วนผสมต่างๆมีระยะเวลาการเปลี่ยนสี และช่วงอุณหภูมิการเปลี่ยนสีที่ใกล้เคียงกัน ที่ความเข้มสีที่อัตราส่วน 90:10 จะมีสีเข้มมากที่สุด ตามด้วยอัตราส่วน 95:5 และอัตราส่วน 97:3 ที่มีความเข้มสีน้อยที่สุด แล้วที่อัตราส่วน 97:3 และอัตราส่วน 95:5 มีการกระจายตัวได้ดีของผงเทอร์โมโครมิกส์ แต่เมื่อเพิ่มสัดส่วนเป็นอัตราส่วน 90:10 จะกระจายตัวได้ไม่ดีและเมื่อนำแผ่นฟิล์มที่ขึ้นรูปแล้วไปทดสอบสมบัติเชิงกลพบว่า เมื่อนำผงเทอร์โมโครมิกส์มาผสมกับเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำมีผลทำให้แผ่นฟิล์มที่ได้มีคุณสมบัติของความแข็งแรงมากขึ้น เนื่องจากผงเทอร์โมโครมิกส์จะทำหน้าที่เสริมแรงให้กับแผ่นฟิล์ม และทำให้คุณสมบัติของการยึดตัวของแผ่นฟิล์มลดลง โดยสัดส่วนที่ดีที่สุดคือสัดส่วนที่อัตราส่วน 95:5

Project title PREPERATION OF THERMOCHROMIC POLYMER FLIM FOR
ELECTRONIC DEVICE APPLICATIONS

Name Mr. Kitkachon Phonphak ID. 55361298
 Mr. Jirawat Jongjetsuk ID. 55365289
 Mr. Thakoon Ninkhameaung ID. 55365326

Project advisor Miss.Narumon Seeponkai

Major Material Engineering

Department Industrial Engineering

Academic year 2015

.....

Abstract

In this project, study on preparation of polyethylene blended thermochromic pigment a heating sensor film for electronic devices. Thermochromic film will be change the color for blue to colorless when the temperature is higher than 38 degree celsius. For Produced film was prepared by mixing with Polyethylene with thermochromic pigment at three different ratios below 97:3 , 95:5 , 90:10 by using single screw extruded and compress to film by compression molding. The film was characterized the mechanical properties and time for changing of color at different temperature.

The results showed all of the thermochromic film could be changing the color when the temperature higher than 38 degree celsius and the time quit similar. Increased by increasing the color of the film was thermochromic pigment from 97:3 , 95:5 and 90:10 However, by The good mixing ratio are 97:3 and 95:5 increasing thermochromic pigment the distribution was poor.

The results of mechanical test show that, by adding thermochromic pigment could be increase the tensile strength, Because the pigment will be act as reinforcement in the film. However, the elongation of film was slightly decrease and the best ratio is 95:5.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่านซึ่งไม่อาจนำมากล่าวได้ทั้งหมด ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์นฤมล สีพลไกร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผู้ให้คำแนะนำตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ด้วยความเอาใจใส่ทุกขั้นตอน เพื่อให้ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้สมบูรณ์ที่สุด อาจารย์กฤษณา พูลสวัสดิ์ อาจารย์ทศพล ตรีนุจิราภาพงศ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์อุบลมภ์ นาครักษ์ ที่ให้คำแนะนำตรวจทาน และแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ พร้อมความรู้อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการทำในการทำวิจัย และขอบคุณเพื่อน ขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยสนับสนุน ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ โอกาสนี้

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณบิดามารดา และครอบครัว ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือสนับสนุน และให้กำลังใจตลอดมาทำให้ปริญญานิพนธ์ ฉบับนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

คณะผู้ดำเนินโครงการวิศวกรรม

นายกฤษณ์ขจร ผลภาค

นายจิรวัดน์ จงเจตน์สุข

นายฐากร นิลค่าเมือง

พฤษภาคม 2559

สารบัญ

	หน้า
ใบรับรองโครงการวิจัย.....	ก
บทคัดย่อภาษาไทย.....	ข
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ.....	ค
กิตติกรรมประกาศ.....	ง
สารบัญ.....	จ
สารบัญตาราง.....	ช
สารบัญรูป.....	ซ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ.....	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	2
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.4 ขอบเขตของการทำโครงการ.....	3
1.5 สถานที่ในการดำเนินงานวิจัย.....	3
1.6 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ.....	3
1.7 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ.....	4
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี.....	5
2.1 หลักการเทอร์โมโครมิซึม.....	5
2.2 หลักการเกี่ยวกับพอลิเมอร์.....	8
2.3 กระบวนการขึ้นรูป.....	12
2.4 การทดสอบ.....	14
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	18
บทที่ 3 วิธีการดำเนินโครงการ.....	19
3.1 สารเคมีและวัสดุที่ใช้ในโครงการ.....	19
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในโครงการ.....	20
3.3 แผนผังแสดงวิธีการเตรียมแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีนผสมผงเทอร์โมโครมิสต์.....	21
3.4 วิธีการทดลอง.....	22
3.5 การทดสอบ.....	24

สารบัญ(ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 ผลการทดลอง.....	25
4.1 การผสม การขึ้นรูป และการกระจายตัว.....	25
4.2 การเปลี่ยนสี.....	26
4.3 การทดสอบสมบัติแรงดึง.....	29
4.4 การทดสอบกับโทรศัพท์จริง.....	31
บทที่ 5 สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ.....	32
5.1 สรุปผลการทดลอง.....	32
5.2 ข้อเสนอแนะ.....	33
เอกสารอ้างอิง.....	34
ภาคผนวก.....	36



สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
1.1 ขั้นตอน และแผนการดำเนินงาน	4
2.1 ตารางแสดงข้อดีข้อเสียของพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ.....	11
3.1 แสดงสมบัติของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ.....	19
3.2 อัตราส่วนระหว่างลูโคคาย : พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ.....	22
3.3 ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ผสมด้วยเครื่องผสมแบบเกลียวหนอนเดี่ยว.....	22
4.1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนสี และการการเปลี่ยนกลับแต่ละสูตรที่อุณหภูมิต่างๆ	28
ก.1 फिल्मเทอร์โมโครมิกส์สัดส่วนพอลิเอทิลีนต่อผงเทอร์โมโครมิกส์ 100:0 ที่ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง.....	37
ก.2 फिल्मเทอร์โมโครมิกส์สัดส่วนพอลิเอทิลีนต่อผงเทอร์โมโครมิกส์ 97:3 ที่ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง.....	38
ก.3 फिल्मเทอร์โมโครมิกส์สัดส่วนพอลิเอทิลีนต่อผงเทอร์โมโครมิกส์ 95:5 ที่ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง.....	39
ก.4 फिल्मเทอร์โมโครมิกส์สัดส่วนพอลิเอทิลีนต่อผงเทอร์โมโครมิกส์ 90:10 ที่ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง.....	40

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 การเปลี่ยนสีของเทอร์โมโครมิกคลิควิดคริสตอลเมื่อให้ความร้อนและเมื่อเย็นตัวลง	6
2.2 การเปลี่ยนสีของลูโคคายสีแดงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ.....	6
2.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของสีกับอุณหภูมิของลูโคคายสีน้ำเงิน.....	7
2.4 โครงสร้างโมเลกุลของสีต่างๆ.....	7
2.5 การทำงานของลูโคคายที่ทำการเคลือบลงบนแก้วน้ำ.....	7
2.6 โครงสร้างทางเคมีของโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ	10
2.7 ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก โพลีเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ	11
2.8 ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยว.....	12
2.9 เครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยว	12
2.10 เครื่องอัดขึ้นรูป.....	13
2.11 เครื่องทดสอบแรงดึงและรูปชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบ	14
2.12 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกับระยะทาง	15
2.13 ลักษณะของชิ้นทดสอบบริเวณที่จับ และบริเวณการยึดออก.....	15
2.14 การเปลี่ยนสีของแผ่นเทอร์โมโครมิกคลิควิดคริสตอลที่อุณหภูมิต่าง ๆ.....	18
3.1 แผนการดำเนินงานในโครงการ.....	21
3.2 เครื่องผสมแบบเกลียวหนอนเดี่ยว	22
3.3 เครื่องอัดขึ้นรูป.....	23
3.4 เครื่องทดสอบแรงดึง.....	24
4.1 ชิ้นงานตัวอย่างโดยเรียงสัดส่วนโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ต่อเทอร์โมโครมิกส์ดังนี้ 100:0 97:3 95:5 และ 90:10	26
4.2 การเปลี่ยนสีที่น้ำเย็นอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ของโดยเรียงสัดส่วน โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ดังนี้ 97:3 95:5 และ 90:10	27
4.3 การเปลี่ยนสีที่น้ำร้อนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ของโดยเรียงสัดส่วน โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ดังนี้ 97:3 95:5 และ 90:10	28
4.4 กราฟเปรียบเทียบความทนต่อแรงดึงที่ปริมาณเทอร์โมโครมิกส์ต่าง ๆ	29
4.5 กราฟเปรียบเทียบการยึดตัวที่ปริมาณเทอร์โมโครมิกส์ต่าง ๆ.....	30
4.6 การทดสอบติดโทรศัพท์ของฟิล์มในขณะที่อุณหภูมิ 33.8 องศาเซลเซียส.....	31
4.7 การทดสอบติดโทรศัพท์ของฟิล์มที่อัตราส่วน 97:3 ในขณะที่อุณหภูมิ 45.1 องศาเซลเซียส	31
4.8 การทดสอบติดโทรศัพท์ของฟิล์มที่อัตราส่วน 95:5 ในขณะที่อุณหภูมิ 42.7 องศาเซลเซียส	31
4.9 การทดสอบติดโทรศัพท์ของฟิล์มที่อัตราส่วน 90:10 ในขณะที่อุณหภูมิ 42.4 องศาเซลเซียส ..	31

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ในปัจจุบันโทรศัพท์มือถือนับเป็นเครื่องมือสื่อสารที่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และยังสามารถพกพาไปไหนได้ทุกที่สะดวกต่อการใช้งาน ดังนั้นความต้องการโทรศัพท์มือถือจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการติดต่อสื่อสารในชีวิตประจำวัน และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตอนนี้โทรศัพท์มือถือได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตประจำวัน และใช้กันอย่างแพร่หลายไม่ว่าจะอายุมากหรือน้อยต่างมีความต้องการโทรศัพท์มือถือเหมือนกัน จนทำให้มีการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานานๆติดต่อกัน ในแต่ละวันระยะเวลาในการใช้โทรศัพท์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีแอปพลิเคชันต่างๆมาให้ใช้บริการ จึงทำให้การใช้งานโทรศัพท์มือถือยาวนานเกินจนเกิดความร้อนต่อเครื่องโทรศัพท์มือถือ รวมถึงการใช้อุปกรณ์ชาร์ตที่ไม่เหมาะสมอาจจะทำให้เกิดความร้อน ทำให้ตัวเครื่องโทรศัพท์มือถือเกิดความร้อนและเนื่องจากถึงขีดจำกัดของเครื่องโทรศัพท์มือถือทำให้เกิดการเสื่อมของแบตเตอรี่ ทำให้โทรศัพท์มือถือเมื่อเกิดการใช้งานนานๆจะทำให้เครื่องร้อนเกิน อาจทำให้เกิดการระเบิดของแบตเตอรี่โทรศัพท์มือถือได้ ส่งผลให้เกิดการเสียหายต่อทรัพย์สินต่างๆหรือเกิดอันตรายต่อผู้ใช้โทรศัพท์มือถือได้ด้วยเช่นกัน เมื่อเล็งเห็นถึงผลกระทบของการใช้โทรศัพท์มือถือเป็นเวลานาน ๆ จนทำให้เครื่องร้อน ทางกลุ่มงานของเราจึงคิดค้นแผ่นฟิล์มที่สามารถเตือนการใช้งานของโทรศัพท์มือถือ ระบบการทำงานของแผ่นฟิล์มนี้คือเมื่อเครื่องโทรศัพท์มือถือใช้เวลานาน ๆ จนเกิดเครื่องร้อน แผ่นฟิล์มจะแสดงสัญลักษณ์แจ้งเตือนเพื่อให้หยุดการใช้งานของโทรศัพท์มือถือ แต่ทั้งนี้แผ่นฟิล์มเตือนการใช้งานของโทรศัพท์มือถือสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับเครื่องจักรต่าง ๆ ที่สามารถเกิดความร้อนขึ้นจากการใช้งานเป็นเวลานาน ๆ และขีดจำกัดของการใช้งานเครื่องจักร

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.2.1 ศึกษากระบวนการการผสม การขึ้นรูป และการกระจายตัวของสารเทอร์โมโครมิกส์ ประเภทโคดาายที่ผสมกับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

1.2.2 ศึกษาอุณหภูมิ และระยะเวลาที่สารเทอร์โมโครมิกส์เกิดการเปลี่ยนแปลงสี บนฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

1.2.3 ศึกษาสมบัติเชิงกล ได้แก่ ทดสอบสมบัติความทนแรงดึง, สมบัติการยืดตัว, ร้อยละการยืด ณ จุดขาด ของฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำที่ผสมกับสารเทอร์โมโครมิกส์

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.3.1 สามารถเตรียมฟิล์มเทอร์โมโครมิกประเภทโคดาายที่ผสมกับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำได้ และฟิล์มที่ได้มีการเปลี่ยนสีตามช่วงอุณหภูมิที่สอดคล้องกับสารเทอร์โมโครมิกส์

1.3.2 สามารถนำสมบัติแผ่นฟิล์มมาประยุกต์ใช้กับโทรศัพท์มือถือหรือการแจ้งเตือนความร้อนในเครื่องจักรที่มีความร้อนเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากเครื่องจักรมีอุณหภูมิถึงขีดจำกัดได้

1.3.3 สามารถพัฒนาสมบัติของแผ่นฟิล์มให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น

1.3.4 สามารถกันรอยขีดข่วนของที่จะเกิดขึ้นบนโทรศัพท์มือถือ และเพิ่มมูลค่าของแผ่นฟิล์มกันรอยได้

1.3.5 สามารถนำไปพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในระบอบอุตสาหกรรม และเชิงพาณิชย์ได้

1.4 ขอบเขตของการทำโครงการ

1.4.1 ทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

1.4.2 เตรียมพอลิเอทิลีน และเทอร์โมโครมิกส์ประเภทลูโคไดรามี 4 อัตราส่วนคือ 100:0 97:3 95:5 และ 90:5 เพื่อทำกระบวนการเอกซ์ทรูชัน ด้วยเครื่องสกรูเดี่ยวโดยอุณหภูมิที่ใช้ในโซน 1 ถึง 4 คือ 130 140 145 และ 150 องศาเซลเซียส ตามลำดับ

1.4.3 เตรียมเม็ดพอลิเอทิลีนที่ผสมเทอร์โมโครมิกส์เพื่อทำการขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มด้วยเครื่องอัดขึ้นรูปที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส

1.4.4 ทดสอบสมบัติต่างๆของฟิล์ม ได้แก่ สมบัติเชิงกล เช่น ทดสอบสมบัติความทนแรงดึง และสมบัติการยืดตัว และร้อยละการยืด ณ จุดขาด

1.4.5 ศึกษาการเปลี่ยนสีของสารเทอร์โมโครมิกส์ประเภทลูโคไดรามีที่ผสมกับพอลิเอทิลีน

1.5 สถานที่ในการดำเนินงานวิจัย

อาคารปฏิบัติการ ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

1.6 ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ

ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ถึง เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2559



1.7 ขั้นตอนและแผนการดำเนินโครงการ

ตารางที่ 1.1 ขั้นตอน และแผนการดำเนินโครงการ

การดำเนินโครงการ	ช่วงเวลา									
	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.
1.7.1 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง			←	→						
1.7.2 ออกแบบ และวางแผนการทดลอง			←	→						
1.7.3 ทำการผสมสารเทอร์โมโครมิกส์กับพอลิเอทิลีน ผสมด้วยเครื่องอัดรีดแบบสกรูเดี่ยว จากนั้นขึ้นรูปแผ่นฟิล์มด้วยเครื่องอัดขึ้นรูป				←	→					
1.7.4 ตรวจสอบความสม่ำเสมอของสี และระยะเวลาการเปลี่ยนสี					←	→				
1.7.5 ทดสอบสมบัติเชิงกล เช่น ทดสอบแรงดึง ร้อยละการยืด ณ จุดขาด และมอดุลัส					←	→				
1.7.6 ศึกษาระยะเวลาการเปลี่ยนสี					←	→				
1.7.7 วิเคราะห์ และสรุปผลการทดลองพร้อมจัดทำโครงการ					←	→				

บทที่ 2


หลักการ และ ทฤษฎีเบื้องต้น

2.1 หลักการเทอร์โมโครมิซึม (Thermochromism)

เป็นปรากฏการณ์ที่สีของสารเปลี่ยนแปลงจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโดยทั่วไป เทอร์โมโครมิซึมที่เป็นสารประกอบอินทรีย์แบ่งเป็น 2 ประเภท คือผลึกเหลว (Liquid Crystal) และ สีย้อมลูโค (Leuco Dye)

2.1.1 เทอร์โมโครมิกลิกวิดคริสตอล (Thermochromic Liquid Crystal)


เทอร์โมโครมิกลิกวิดคริสตอลเป็นสารประกอบจำพวกออกแกนิกที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะระหว่างของเหลว และของแข็งตามอุณหภูมิในขณะที่สารลิกวิดคริสตอลมีสถานะเป็นของแข็งเมื่อส่องสารนี้ด้วยแสงสีขาวจะพบว่าสารนี้จะมีลักษณะใสไม่มีสีแต่เมื่อเพิ่มอุณหภูมิสูงขึ้นถึงจุดหนึ่งจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการจัดเรียงโครงสร้างโมเลกุลภายในสารทำให้แสงที่สะท้อนจากสารนี้จะเปลี่ยนแปลงความยาวคลื่นอย่างต่อเนื่องปรากฏการณ์การสะท้อนแสงนี้จะเกิดซ้ำในช่วงอุณหภูมิหนึ่งเมื่อมีการเพิ่มหรือลดอุณหภูมิของสารนี้สำหรับการเปลี่ยนสีตามอุณหภูมิของสารเทอร์โมโครมิกลิกวิดคริสตอลเมื่อสารนี้มีอุณหภูมิสูงถึงจุดหนึ่งคือ Trs (rs : Red Start) จะเริ่มเปลี่ยนจากสารที่ใสไม่มีสีเป็นสีเทาหลังจากนั้นจะเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเหลือง และเขียวตามลำดับ และจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเมื่ออุณหภูมิถึงอีกจุดหนึ่งคือ Tbs (bs : Blue Start) และหากเพิ่มอุณหภูมิให้สูงขึ้นอีกสีของสารจะเปลี่ยนเป็นสีใสไม่มีสีอีกครั้งโดยทั่วไปเทอร์โมโครมิกลิกวิดคริสตอลจะมีหลายสูตรมีอุณหภูมิเริ่มเปลี่ยนสีในช่วงอุณหภูมิ Trs ตั้งแต่ 30 องศาเซลเซียส ถึง 120 องศาเซลเซียส และช่วงความกว้างอุณหภูมิตั้งแต่ 0 องศาเซลเซียส ถึง 30 องศาเซลเซียส ขึ้นกับส่วนผสมที่ใช้ผลิตเนื่องจากสารนี้จะอยู่ในรูปของน้ำมัน และสมบัติทางอุณหภูมิของสารจะสูญเสียได้ง่ายถ้าถูกปนเปื้อนจากสารเคมีอื่นหรือเมื่อถูกแสงอุลตราไวโอเล็ตดังนั้นในการผลิตสารนี้จะถูกบรรจุในแคปซูลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางขนาด 0.005 มิลลิเมตร ถึง 0.01 มิลลิเมตร อยู่ในรูปของผงบรรจุในแคปซูลขนาดเล็กหรือของเหลวสำหรับทาบนผิวหรือพอลิเมอร์แบบแผ่นแบนอยู่ในรูปของแผ่นฟิล์มพร้อมติดสามารถใช้วัดอุณหภูมิตามพื้นผิวที่มีรูปร่างซับซ้อนได้เช่นพื้นผิวโค้งหรือพื้นผิวไม่เรียบได้ตามต้องการ




รูปที่ 2.1 การเปลี่ยนสีของเทอร์โมโครมิกลิควิดคริสตัลเมื่อให้ความร้อนและเมื่อเย็นตัวลง [1]

2.1.2 สีย้อมลูโค (Leuco Dye)


ส่วนการเปลี่ยนแปลงสีของลูโคดายสามารถเปลี่ยนสีเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนไปเนื่องจากโครงสร้างโมเลกุลสามารถเปลี่ยนแปลงได้ 2 แบบคือ แบบมีสี และแบบไม่มีสี โดยขณะที่สารลูโคดายมีอุณหภูมิต่ำ สารลูโคดายจะแสดงสีเฉพาะตัวปรากฏออกมา ในขณะที่ถ้าอุณหภูมิเพิ่มขึ้นถึงระดับหนึ่ง สีของสารลูโคดายจะหายไปกลายเป็นสารไม่มีสี สารลูโคดายนิยมใช้กับอุปกรณ์แสดงผลที่ไม่ต้องการความถูกต้องแม่นยำ เช่น ของเล่น แก้วน้ำเปลี่ยนสี เนื่องจากสารลูโคดายมีค่าอุณหภูมิที่ทำให้สารเปลี่ยนสีเป็นช่วงกว้างประมาณ 3 ถึง 10 องศาเซลเซียส ต่างจากผลึกเหลวที่มีค่าอุณหภูมิที่เกิดการเปลี่ยนสีเฉพาะ ดังนั้นสารลูโคดายจึงมีการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิช้ากว่าและไม่เที่ยงตรงเท่าผลึกเหลว เช่นเดียวกับผลึกเหลวสารลูโคดายต้องบรรจุในไมโครแคปซูล และนำไปผสมกับสารอื่นที่ทำหน้าที่ยึดเกาะบนผิววัสดุ ตัวอย่างสารเทอร์โมโครมิกประเภทสีย้อมลูโค เช่น สารประกอบกลุ่มสไปโรแลกโตน (Spirolactones) สารประกอบกลุ่มฟลูอราน (Fluorans) และสารประกอบกลุ่มสไปโรไพราน (Spiropyrans) เป็นต้น



รูปที่ 2.2 การเปลี่ยนสีของลูโคดายสีแดงเมื่อเพิ่มอุณหภูมิ [2]



รูปที่ 2.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มของสีกับอุณหภูมิของลูโคตายน้ำเงิน [3]



รูปที่ 2.4 โครงสร้างโมเลกุลของลูโคตายสีต่างๆ [4]



รูปที่ 2.5 การทำงานของลูโคตายที่ทำการเคลือบลงบนแก้วน้ำ [5]

2.2 หลักการเกี่ยวกับพอลิเมอร์

พอลิเมอร์ (Polymer) ความหมายของพอลิเมอร์นั้นก็มาจากรากศัพท์กรีกสำคัญ 2 คำ คือ Poly และ Meros พอลิเมอร์เป็นสารโมเลกุลขนาดใหญ่ และประกอบไปด้วยหน่วยซ้ำกัน (Repeating unit) ของมอนอเมอร์ หลากหลายหน่วยมาทำปฏิกิริยากัน มอนอเมอร์นี้จัดเป็นสารโมโครโมเลกุล (Micromolecule) ชนิดหนึ่งพอลิเมอร์ที่ประกอบด้วยหน่วยย่อยหรือมอนอเมอร์ชนิดเดียวกันทั้งหมด จัดเป็นโฮโมพอลิเมอร์ (Homopolymer) แต่ถ้ามีมอนอเมอร์ต่างกันตั้งแต่ 1 ชนิดขึ้นไป จัดเป็นโคพอลิเมอร์ (Copolymer) สารบางอย่างที่มีสมบัติอย่างพอลิเมอร์ เช่นสารพวกไขมันที่มีแต่ละหน่วยที่ไม่ซ้ำกันนั้นจะเป็นเพียงแค่สารแมโครโมเลกุลเท่านั้น ไม่จัดเป็นพอลิเมอร์

พอลิเมอร์มีทั้งที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ (Natural Polymer) และพอลิเมอร์สังเคราะห์ (Synthetic Polymer) ตัวอย่างของ พอลิเมอร์ธรรมชาติได้แก่แป้งเซลลูโลสโปรตีนกรดนิวคลีอิก และยางธรรมชาติส่วนพอลิเมอร์สังเคราะห์ เช่นพลาสติกเส้นใยโพลีเอทิลีนและกาวพอลิเมอร์ทั้งสองชนิดนี้เข้ามามีบทบาทมากในชีวิตประจำวันเราต้องใช้ประโยชน์จากพอลิเมอร์ และพอลิเมอร์แต่ละชนิดมีสมบัติต่างกันจึงนำหน้าที่หรือนำไปใช้งานที่ต่างกันได้ พอลิเมอร์ที่เป็นที่นิยมใช้มากที่สุดคือพลาสติกซึ่งเป็นคำที่ใช้อ้างถึงกลุ่มของวัสดุธรรมชาติ และสังเคราะห์กลุ่มใหญ่ที่มีสมบัติ และการใช้งานต่างกัน พอลิเมอร์ธรรมชาติเช่นขี้ผึ้ง และอำพันที่ใช้มาเป็นเวลากว่าศตวรรษ พอลิเมอร์ชีวภาพ เช่นโปรตีนและกรดนิวคลีอิกที่มีบทบาทสำคัญในกระบวนการทางชีวภาพพอลิเมอร์ธรรมชาติอื่น ๆ เช่นเซลลูโลสที่เป็นองค์ประกอบหลักของกระดาษ และไม้ พอลิเมอร์สังเคราะห์ที่เป็นที่รู้จักกันดี ได้แก่ บากาไลด์ นีโอพรีน ไนลอน พีวีซี พอลิสไตรีน พอลิเอทิลีน ไนไตรล์ และพีวีซี

2.2.1 สมบัติของพอลิเมอร์

ชนิดของสมบัติของพอลิเมอร์แบ่งอย่างกว้างๆได้เป็นหลายหมวดขึ้นกับความละเอียดในระดับนาโนหรือไมโครเป็นสมบัติที่อธิบายลักษณะของสายโดยตรงโดยเฉพาะโครงสร้างของพอลิเมอร์ในระดับกลางเป็นสมบัติที่อธิบายพื้นฐานของพอลิเมอร์เมื่ออยู่ในที่ว่างในระดับกว้างเป็นการอธิบายพฤติกรรมโดยรวมของพอลิเมอร์ซึ่งเป็นสมบัติในระดับการใช้งาน

2.2.1.1 สมบัติในการขนส่งเป็นสมบัติของอัตราการแพร่หรือโมเลกุลเคลื่อนไปได้เร็วเท่าใดในสารละลายของพอลิเมอร์ มีความสำคัญมากในการนำพอลิเมอร์ไปใช้เป็นเยื่อหุ้ม

2.2.1.2 จุดหลอมเหลวคำว่าจุดหลอมเหลวที่ใช้กับพอลิเมอร์ไม่ใช่การเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวแต่เป็นการเปลี่ยนจากรูปผลึกหรือกึ่งผลึกมาเป็นรูปของแข็งบางครั้งเรียกว่าจุดหลอมเหลวผลึก ในกลุ่มของพอลิเมอร์สังเคราะห์จุดหลอมเหลวผลึกยังเป็นที่ถกเถียงในกรณีของเทอร์โมพลาสติกเช่นเทอร์โมเซตพอลิเมอร์ที่ละลายตัวในอุณหภูมิสูงมากกว่าจะหลอมเหลว

2.2.1.3 พฤติกรรมการผสมโดยทั่วไปส่วนผสมของพอลิเมอร์มีการผสมกันได้น้อยกว่าการผสมของโมเลกุลเล็กๆผลกระทบนี้นี้เป็นผลจากข้อเท็จจริงที่ว่าแรงขับเคลื่อนสำหรับการผสมมักเป็นแบบระบบปิด ไม่ใช่แบบใช้พลังงาน หรืออีกอย่างหนึ่งวัสดุที่ผสมกันได้ที่เกิดเป็นสารละลายไม่ใช่เพราะปฏิสัมพันธ์ระหว่างโมเลกุลที่ชอบทำปฏิกิริยากันแต่เป็นเพราะการเพิ่มค่าเอนโทรปี และ

พลังงานอิสระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มปริมาตรที่ใช้งานได้ของแต่ละส่วนประกอบ การเพิ่มขึ้นในระดับเอนโทรปีขึ้นกับจำนวนของอนุภาคที่นำมาผสมกันเพราะโมเลกุลของพอลิเมอร์มีขนาดใหญ่กว่า และมีความจำเพาะกับปริมาตรเฉพาะมากกว่าโมเลกุลขนาดเล็กจำนวนของโมเลกุลที่เกี่ยวข้องในส่วนผสมของพอลิเมอร์มีค่าน้อยกว่าจำนวนในส่วนผสมของโมเลกุลขนาดเล็กที่มีปริมาตรเท่ากับค่าพลังงานในการผสมเปรียบเทียบได้ต่อหน่วยปริมาตรสำหรับส่วนผสมของพอลิเมอร์ และโมเลกุลขนาดเล็ก มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นของพลังงานอิสระในการผสมสารละลายพอลิเมอร์และทำให้การละลายของพอลิเมอร์เกิดได้น้อยสารละลายพอลิเมอร์ที่เข้มข้นพบน้อยกว่าที่พบในสารละลายของโมเลกุลขนาดเล็กในสารละลายที่เจือจางสมบัติของพอลิเมอร์จำแนกโดยปฏิริยาระหว่างตัวทำละลาย และพอลิเมอร์ในตัวทำละลายที่ดี พอลิเมอร์จะพอง และมีปริมาตรมากขึ้นแรงระหว่างโมเลกุลของตัวทำละลายกับหน่วยย่อยจะสูงกว่าแรงภายในโมเลกุลในตัวทำละลายที่ไม่ดี แรงภายในโมเลกุลสูงกว่า และสายจะหดตัวในตัวทำละลาย

2.2.1.4 การแตกกิ่งการแตกกิ่งของสายพอลิเมอร์มีผลกระทบต่อสมบัติทั้งหมดของพอลิเมอร์สายยาวที่แตกกิ่งจะเพิ่มความเหนียวเนื่องจากการเพิ่มจำนวนของความซับซ้อนต่อสายความยาวอย่างสุ่ม และสายสั้นจะลดแรงภายในพอลิเมอร์เพราะการรบกวนการจัดตัวโซ่ข้างสั้น ๆ ลดความเป็นผลึกเพราะรบกวนโครงสร้างผลึกการลดความเป็นผลึกเกี่ยวข้องกับการเพิ่มลักษณะโปร่งใสแบบกระจกเพราะแสงผ่านบริเวณที่เป็นผลึกขนาดเล็กตัวอย่างที่ดีของผลกระทบนี้นี้เกี่ยวข้องกับขอบเขตของลักษณะทางกายภาพของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูงมีระดับการแตกกิ่งต่ำมีความแข็งและใช้เป็นเหยือกนม พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำมีการแตกกิ่งขนาดสั้น ๆ จำนวนมากมีความยืดหยุ่นกว่า และใช้ในการทำฟิล์มพลาสติกดัชนีการหักเหของพอลิเมอร์เป็นสมบัติที่ใช้จำแนกผลกระทบของการแตกกิ่งสายยาวต่อขนาดของโมเลกุลที่แตกกิ่งในสารละลายเดนไดรเมอร์เป็นกรณีพิเศษของพอลิเมอร์ที่หน่วยย่อยทุกตัวแตกกิ่งซึ่งมีแนวโน้มลดแรงระหว่างโมเลกุล และการเกิดผลึกพอลิเมอร์แบบเดนไดรติกไม่ได้แตกกิ่งอย่างสมบูรณ์แต่มีสมบัติใกล้เคียงกับเดนไดรเมอร์เพราะมีการแตกกิ่งมากเหมือนกัน


2.2.1.5 การเติมพลาสติกไซเซอร์การเติมพลาสติกไซเซอร์มีแนวโน้มเพิ่มความยืดหยุ่นของพอลิเมอร์พลาสติกไซเซอร์โดยทั่วไปเป็นโมเลกุลขนาดเล็กที่มีสมบัติทางเคมีคล้ายกับพอลิเมอร์ และเข้าเติมในช่องว่างของพอลิเมอร์ที่เคลื่อนไหวได้ดี และลดปฏิริยาระหว่างสาย ตัวอย่างที่ดีของพลาสติกไซเซอร์เกี่ยวข้องกับพอลิไวนิลคลอไรด์หรือพีวีซี พีวีซีที่ไม่ได้เติมพลาสติกไซเซอร์ใช้ทำท่อ ส่วนพีวีซีที่เติมพลาสติกไซเซอร์ใช้ทำผ้าเพราะมีความยืดหยุ่นมากกว่า

2.2.2 พอลิเอทิลีน

พอลิเอทิลีน (Polyethylene) คือ พอลิเมอร์ชนิดหนึ่งที่มีสีขาวขุ่นโปร่งแสง มีความมันในตัวเอง เมื่อสัมผัสจึงรู้สึกเย็นยืดหยุ่นได้ดี และที่สำคัญ ไม่มีกลิ่น และรส แอมยังไม่ติดแม่พิมพ์ มีความเหนียว แต่ทนความร้อนได้ไม่มากนัก (<100 องศาเซลเซียส) แต่ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีมากใส่สีผสมได้ง่าย มีความหนาแน่นต่ำกว่าน้ำจึงลอยน้ำได้ดีในอีกแง่มุม

หนึ่งเมื่อมีความหนาแน่นสูงขึ้น จะทำให้มีความแข็งแรง และความเหนียวเพิ่มขึ้น ดังนั้นอุณหภูมิในการหลอมตัวจึงสูงขึ้นตามไปด้วยจึงทำให้อัตราการคายก๊าซเพิ่มขึ้น แต่เมื่อความหนาแน่นลดลงจะทำให้อัตราการเสื่อมสลายของผิวเพิ่มขึ้น กล่าวคือผิวจะแตกรานได้ง่ายขึ้นแบ่งได้ตามเกรดเป็น 3 ชนิด คือ พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ และพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น และ พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง

2.2.2.1 พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) เป็นพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ที่ผลิตโดยใช้แรงดันสูงมีความเหนียวและยืดหยุ่นได้ดี ทนต่อการกรอบแตก มีความนิ่มแต่ใสไม่เท่าพลาสติกชนิดพอลิโพรพิลีน มีความแข็งแรงทนทานน้อยกว่า HDPE และทนความร้อนได้ไม่มาก แต่ทนสารเคมีได้ดี ทนอุณหภูมิสูงถึง 80 องศาเซลเซียส และทนอุณหภูมิสูงถึง 95 องศาเซลเซียส ในช่วงสั้น ๆ ได้แต่ไม่สามารถทนอุณหภูมิสูงในหม้ออัดไอน้ำได้ เท่า PP โดยพลาสติกชนิดนี้เริ่มหลอมตัวที่อุณหภูมิ 120 องศาเซลเซียส และทนความเย็นได้ถึง -50 องศาเซลเซียส LDPE มีสีขาว ลักษณะขุ่น โปร่งแสงมีความลื่นมันในตัว มีความเหนียวและยืดหยุ่น เหมาะสำหรับผลิตแผ่นฟิล์มต่างๆเช่น ถุงเย็น ถุงก๊อปปี้ของเด็กเล่น ถุงซิปลิ ฉนวนหุ้มสายไฟ สายเคเบิล ขวดพลาสติกชนิดบีบี-ได้ เช่น ขวดน้ำเกลือ หลอดยาสีฟัน



รูปที่ 2.6 โครงสร้างทางเคมีของโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ [6]

2.2.2.2 สมบัติทางกายภาพและเคมีของโพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE)

- ก. ลักษณะทั่วไป : พลาสติกนิ่มยืดตัวได้ดีในระดับหนึ่งมีความใส โปร่งแสง มีความลื่นมันในตัว
- ข. อุณหภูมิหลอมเหลว (Melting Temperature) : 125 ถึง 136 องศาเซลเซียส
- ค. อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Glass Transition Temperature) : -110 องศาเซลเซียส

ง. อุณหภูมิที่สามารถใช้งานวัสดุพอลิเมอร์ได้ (Service temperature) : -30 ถึง 70 องศาเซลเซียส

จ. ความหนาแน่น (Density) : 910 ถึง 928 กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร

2.2.2.3 ข้อดีและข้อเสียของพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ

ตารางที่ 2.1 ตารางแสดงข้อดีข้อเสียของพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ

ข้อดี	ข้อเสีย
1.ยืดหยุ่นได้ดี	1.ทนความร้อนได้ไม่มาก
2.มีความเหนียวที่อุณหภูมิต่ำ	2.ความใสน้อย
3.ทนต่อสารเคมีและสภาวะอากาศได้ดี	3.ไขมันซึมผ่านได้ง่าย
4.เป็นฉนวนไฟฟ้าได้ดีมาก	

2.2.2.4 ผลิตภัณฑ์ที่ทำด้วยพอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ

- ก. ถุงเย็น ถุงก๊อบแก๊ป ของเด็กเล่น ถุงซิป ฉนวนหุ้มสายไฟ สายเคเบิล
- ข. ขวดพลาสติกชนิดบีบีได้ เช่น ขวดน้ำเกลือ หลอดยาสีฟัน




รูปที่ 2.7 ผลิตภัณฑ์ที่ทำจาก พอลิเอทิลีนชนิดความหนาแน่นต่ำ [7]

2.3 กระบวนการขึ้นรูป


2.3.1 การผสมด้วยเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยว

ในกระบวนการนี้เม็ดพลาสติกจะถูกส่งเข้าไปให้ความร้อนแล้วพลาสติกที่หลอมเหลวจะถูกบังคับให้ออกมาทางท่อเปิด หรือแม่พิมพ์ตามรูปร่างที่เราต้องการด้วยสกรูหมุนพลาสติกที่ออกมาแล้วทำให้เย็นตัวลง โดยการทำให้พลาสติกเย็นตัวลงใช้ระบบน้ำเย็นหล่อก็ได้

หลักการทำงานของเครื่องนั้นต้องตั้งอุณหภูมิที่จะทำการฉีดพลาสติก เมื่ออุณหภูมิถึงที่กำหนดจึงใส่เม็ดพลาสติกที่จะทำการฉีดลงไป ในกรวยที่ใส่ จากนั้นจึงเริ่มเดินเครื่องฉีดพลาสติกสกรูจะเริ่มทำงานโดยสกรูจะนำเม็ดพลาสติกไหลไปตามช่องต่างๆของเครื่อง โดยในแต่ละช่วงมีอุณหภูมิตามที่เรากำหนดไว้ แล้วจะเริ่มถูกหลอมเหลวดันมารวมกันที่หัวฉีดเพื่อทำการฉีดพอลิเมอร์หลอมเหลวแล้วฉีดออกมาผ่าน ส่วนที่ทำให้เย็นตัวลงแล้วจากนั้นพลาสติกที่ไหลออกมาจะเป็นเส้นๆ เพื่อสุดท้ายนำเข้าเครื่องตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆลง



รูปที่ 2.8 ส่วนประกอบต่างๆของเครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยว [8]



รูปที่ 2.9 เครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยว [9]

2.3.2 กระบวนการกดอัดขึ้นรูป

เป็นเทคนิคการแปรรูปพลาสติกที่ไม่ซับซ้อน โดยหลักการทำงานของกระบวนการกดอัด คือ การนำเม็ดหรือผงพลาสติกมาอัดในแม่แบบ (Mold) ภายใต้ความดัน และอุณหภูมิที่เหมาะสม เพื่อให้พลาสติกหลอมและไหลเข้าสู่ช่องว่างภายในแม่แบบ (Cavity) ส่วนประกอบหลักของเครื่องกดอัด (Compression Molding Machine) คือ แผ่นเหล็กอัด (Platens) จำนวนสองชุด ซึ่งแผ่นหนึ่งสามารถ เคลื่อนที่ขึ้นลงได้ (Movable Platen) ส่วนอีก แผ่นหนึ่งจะถูกยึดติดกับที่ (Fixed Platen) แม่แบบสำหรับการแปรรูปพลาสติกทั้งตัวผู้ และตัวเมียจะถูกยึดติดกับแผ่นเหล็กอัดทั้งสองแผ่นนี้ นอกจากนี้ยังมีอุปกรณ์ประกอบอื่นๆ ร่วมด้วย ได้แก่

2.3.2.1 ระบบการขับเคลื่อนในปัจจุบันเครื่องอัดส่วนใหญ่ได้รับการพัฒนาให้สามารถทำงานอัตโนมัติโดยใช้แรงขับเคลื่อนจากระบบไฮดรอลิกในการเคลื่อนที่แผ่นเหล็กอัดขึ้นลง นอกจากนี้ระบบขับเคลื่อนยังทำหน้าที่ในการให้ ความดันในการอัดอีกด้วย เครื่องกดอัดขนาดเล็กที่ใช้ในห้องปฏิบัติการจะมีระบบขับเคลื่อนที่ให้ความดันในช่วง 5 ถึง 100 ตัน ส่วนเครื่องกดอัดที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมจะมีระบบขับเคลื่อนที่ให้ความดันในช่วง 10 ถึง 4,000 ตัน โดยขนาดของความดันจะขึ้นกับขนาดของแผ่นเหล็กอัดซึ่งมีขนาดอยู่ในช่วง 8 ตารางนิ้ว ถึง 5 ตารางฟุต

2.3.2.2 ระบบให้ความร้อน และหล่อเย็น ระยะเวลาการทำงานต่อวัฏจักรของการกดอัดนั้นขึ้นอยู่กับความหนาของผนังผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลาสติกประเภทเทอร์โมเซตที่เป็นตัวนำความร้อนที่ไม่ดี และในการกดอัดต้อง ให้อุณหภูมิถึงจุดที่เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสายโซ่โมเลกุลได้ (Curing) ซึ่งหากเติมเม็ดหรือผง พลาสติกลงในแม่แบบโดยตรงจะทำให้ระยะเวลาในการกดอัดนานมาก ดังนั้นจึงควรมีการให้ความร้อนแก่พลาสติกก่อนนำเข้าแม่แบบ เพื่อให้พลาสติกสามารถไหลได้ดีขึ้น




รูปที่ 2.10 เครื่องอัดขึ้นรูป [10]

2.4 การทดสอบ


2.4.1 ทดสอบสมบัติเชิงกล

การทดสอบสมบัติความทนแรงดึง (Tensile Strength) สมบัติการยืดตัว (Elongation) ร้อยละการยืด ณ จุดขาด (%Elongation at Break) และมอดูลัสของยัง (Young's Modulus) เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D638 โดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึง (Universal Testing Machine) ในการทดสอบชิ้นงาน


สิ่งที่สำคัญของการทดสอบสมบัติด้านแรงดึงของพอลิเมอร์ คือ ชิ้นงานทดสอบซึ่งส่วนใหญ่จะมีรูปทรงดัมเบล ซึ่งจะได้จากการเตรียมชิ้นงานแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของวัสดุ เช่น กรณีที่เป็นยางก็จะได้จากการตีแผ่นยางเป็นรูปดัมเบลด้วย Die (จากแผ่นยางที่ได้จากการวัลคาไนซ์ ใน Compression Mould) ส่วนในกรณีของพลาสติก อาจจะได้จากกระบวนการฉีด (Injection Moulding) หรือได้จากการตัดแผ่น พลาสติกด้วย Die ในทำนองเดียวกันกับยาง ถ้าหากพลาสติกดังกล่าวมีความแข็งต่ำ เช่น Plasticized PVC ในขณะทดสอบจะใช้เครื่อง Universal Testing Machine โดยจะทำการจับชิ้นงานที่ตำแหน่งปลายทั้งสองด้านด้วยระยะคงที่ (ตามมาตรฐานกำหนด) แล้วทำการดึงยืดชิ้นงานด้วยอัตราการดึงที่คงที่ทำการ บันทึกการเปลี่ยนแปลงของแรง และระยะยืดของชิ้นงานบริเวณตรงกลางตัวอย่างเครื่องทดสอบแรงดึง ผลที่ได้เบื้องต้นจากการทดสอบคือ กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกับระยะทาง ซึ่ง อาจจะมีรูปร่างแตกต่างกันไปแล้วแต่ชนิดของพอลิเมอร์ และสภาวะ (ความเร็ว และอุณหภูมิ) ที่ทำการดึง



รูปที่ 2.11 เครื่องทดสอบแรงดึง และรูปชิ้นงานที่ใช้ในการทดสอบ [13]



รูปที่ 2.12 กราฟความสัมพันธ์ระหว่างแรงดึงกับระยะทาง [14]



รูปที่ 2.13 ลักษณะของชิ้นทดสอบบริเวณที่จับ และบริเวณการยืดออก [14]

2.4.1.1 ค่าการทนแรงดึงหรือค่าความแข็งแรงดึง ในบางครั้ง อาจจะรายงานผลการทดสอบค่าการทนแรงดึงเป็นรูปของค่า Tensile Strength ซึ่งโดยปกติจะ หมายถึงค่า Maximum Tensile Stress นอกจากนั้นบางกรณีอาจจะรายงานผลค่า Tensile Strength ที่จุดใด ๆ ก็ได้ เช่นที่ จุดคราก (Yield point) จะได้ Tensile Strength at Yield หรือที่จุดขาดจะได้ Tensile Strength Break ส่วนคำว่า Ultimate Tensile Stress (หรือ Strength) จะหมายถึงค่า Strength หรือ Stress ที่จุดสูงสุดของกราฟ ซึ่งอาจจะเป็นที่ Break Point หรือ Yield Point ก็ได้ โดยจะแทนในสมการ

$$\sigma = \frac{P}{A} \quad (2.1)$$

เมื่อ σ = ความเค้น มีหน่วยเป็นเมกะปาสคาล (MPa)
 P = แรงที่ใช้ในการยืดชิ้นงาน ณ จุดสูงสุด มีหน่วยเป็นนิวตัน (N)
 A = พื้นที่ตัดขวางที่แรงกระทำมีหน่วยเป็นตารางมิลลิเมตร (mm^2)

2.4.1.2 ค่าการยืดตัว แสดงลักษณะทั่วไปของชิ้นงานรูปดัมเบล สำหรับการทดสอบแรงดึง โดยในการคำนวณค่าความเครียด (Strain) จะใช้ค่า ΔL ต่อ L_0 ซึ่งต้องระวังด้วยว่าค่าที่ใช้ต้องเป็นค่าที่มาตรฐาน กล่าวคือ ΔL ควรวัดโดยใช้ Extensometer จะแม่นยำ กว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่วัสดุทดสอบเป็นยางที่จะยืดตัวได้มากจนเข้าสู่บริเวณรอยคอดของชิ้นงาน อย่างไรก็ตามกรณีที่เป็นพลาสติกแข็งอาจจะอนุโลมให้ใช้ ระยะเดินทางของมือจับ (Grip) เป็น ΔL แทนได้ เนื่องจากพลาสติกแข็ง มักจะยืดตัวได้น้อย และฉีกขาดก่อน จะเกิดการยืดบริเวณรอยคอด ส่วนค่า L_0 นั้นต้องดูตามมาตรฐานของ Standard Method ที่ใช้ทดสอบ (ASTM D638, JIS 2000 ISO, DIN) ซึ่งแต่ละมาตรฐานจะมีขนาดชิ้นงานไม่เท่ากัน และมีระยะ Gauge ไม่เท่ากัน และที่สำคัญต้องไม่เข้าใจผิดว่า L_0 คือระยะระหว่าง Grip หรือ ระยะระหว่างรอยคอด ซึ่งถ้าใช้ค่า L_0 ในการคำนวณ Strain ไม่ถูกต้อง จะทำให้ค่า Strain และ Modulus ที่ได้คลาดเคลื่อน และอาจมีปัญหาในการนำไปใช้อ้างอิงกับตัวอย่างข้างนอก

$$\%EI = \frac{L_f - L_0}{L_0} \times 100 \quad (2.2)$$

เมื่อ $\%EI$ = เปอร์เซ็นการยืดตัวก่อนขาด
 L_f = ความยาวของเกจหลังจากดึงจนขาด มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (mm)
 L_0 = ความยาวของเกจเริ่มต้น มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร (mm)

2.4.1.3 ค่าโมดูลัส ค่าโมดูลัสที่กล่าวถึงข้างต้นนี้จะได้จากการคิดคำนวณจากกราฟในช่วง linear หรือช่วงที่ยังมีพฤติกรรมเป็น แบบอิลาสติก (ช่วงการยืดตัวหรือ Strain น้อย ๆ) และบางครั้งจะเรียกค่าโมดูลัสในแบบดังกล่าวว่า Young's Modulus หรือ Initial Modulus นอกจากนั้นยังมีค่า โมดูลัสอีกลักษณะหนึ่งคือ Secant Modulus ซึ่งได้จากอัตราส่วน ความเค้นต่อความเครียด นอกจากนั้นความเร็วในการดึงก็จะมีผลต่อสมบัติด้านแรงดึงเช่นเดียวกัน โดยความเร็วในการดึงสูง จะทำให้พอลิเมอร์มีการตอบสนองในแบบอิลาสติกสูง หรือมีค่าโมดูลัส และความเค้นสูงแต่มีค่าการยืดตัวต่ำ ในทางตรงกันข้ามถ้าดึงพลาสติกอย่างช้า ๆ ด้วยความเร็วต่ำก็จะมีค่าการยืดตัวมากขึ้น และมีโมดูลัส หรือความแข็งน้อยลง ผลดังกล่าวเกิดจากการที่พอลิเมอร์มีลักษณะการตอบสนองต่อแรงกระทำที่ขึ้นกับเวลา โดยถ้ามีเวลาน้อย (ออกแรงกระทำเร็ว) พอลิเมอร์ไม่มีเวลาที่จะผ่อนคลาย (Relax) โมเลกุลจึง เคลื่อนไหวได้น้อย และชิ้นงานไม่สามารถยืดตัวได้มาก และต้านทานแรงดึง จึงขาดง่ายแต่แข็งแต่ถ้าดึงช้า ๆ โมเลกุลพอลิเมอร์จะมีเวลาในการคลายโครงสร้าง หรือเกิดการเคลื่อนไหว ทำให้มีการยืดตัวของชิ้นงาน มากขึ้นโดยใช้แรงดึงที่น้อยลง


$$E = \frac{\sigma}{e}$$

(2.3)

เมื่อ E = โมดูลัสของยัง มีหน่วยเป็นเมกะปาสคาล (MPa)
 σ = ความเค้น มีหน่วยเป็นเมกะปาสคาล (MPa)
 e = ความเครียด

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

มัทการ์ แวะหะยี และ ชยุต นันทดุสิต (2552) [11] ได้ศึกษาวิธีใช้สมบัติการเปลี่ยนแปลงสีของแผ่นเทอร์โมลิกควิดคริสตอลในการวัดการกระจายอุณหภูมิ และการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิว เป็นวิธีที่สะดวก และเหมาะสำหรับใช้ศึกษาลักษณะการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิว นอกจากนี้หากทำการบันทึกภาพ และใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์แล้ว จะสามารถหาการกระจายของสัมประสิทธิ์การพาความร้อนบนพื้นผิวได้ด้วย แต่อย่างไรก็ตามวิธีที่ใช้นี้เป็นแบบวิธีสภาวะคงตัว อาศัยการเลื่อนตำแหน่งของแถบสีเมื่อเปลี่ยนพลັกซ์ความร้อนบนพื้นผิวที่ทำการวัดอุณหภูมิ ต้องใช้เวลาในการทดลอง และต้องถ่ายภาพเพื่อใช้ในการวิเคราะห์จำนวนมาก และมีข้อจำกัดคือไม่สามารถคำนวณค่าสัมประสิทธิ์การพาความร้อนทั่วทั้งพื้นผิวได้ จึงจำเป็นต้องพัฒนาวิธีวัดแบบสภาวะไม่คงตัวที่ต้องใช้เทคนิคการวิเคราะห์ภาพที่มีความซับซ้อนมากในการวิเคราะห์ต่อไป



รูปที่ 2.14 การเปลี่ยนสีของแผ่นเทอร์โมโครมิกควิดคริสตอลที่อุณหภูมิต่างๆ [11]

พงษ์ธร คำบัว (2556) [12] ได้ศึกษาผงวานเดียมไดออกไซด์เฟสโมโนคลินิกที่มีสมบัติเทอร์โมโครมิคส์ เพื่อนำไปเคลือบบนกระจกด้วยไทเทเนียมไดออกไซด์ประยุกต์ใช้เป็นวัสดุประหยัดพลังงาน ผงวานเดียมไดออกไซด์เฟสโมโนคลินิกถูกเตรียมด้วยกระบวนการไฮโดรเทอร์มอล และกระบวนการทางความร้อน

V. Costanzo (2015) [13] ได้ศึกษาวิจัยหน้าต่างที่เคลือบเทอร์โมโครมิคส์ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการส่งผ่านของแสงขาว ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามอุณหภูมิ มีผลช่วยให้สามารถควบคุมความร้อนของแสงอาทิตย์ในฤดูร้อน ซึ่งความสามารถดังกล่าวช่วยลดความต้องการพลังงาน และช่วยในการระบายความร้อน โดยใช้วิธีการจำลองหน้าต่างที่เคลือบเทอร์โมโครมิคส์ ด้วยวิธีไดนามิกส์แอปพลิเคชัน โดยได้ทดสอบในอาคารสำนักงาน โดยมีการจำลองสภาพอากาศที่สภาวะต่าง ๆ พบว่าสามารถช่วยในการประหยัดพลังงานโดยรวมเพิ่มขึ้นอย่างมาก

บทที่ 3

วิธีการดำเนินโครงการ

ในการทดลองนี้ จะศึกษา การทดสอบการผสมสารเทอร์โมโครมิกสีย้อมลูโค (Leuco Dye) กับ พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (LDPE) เพื่อนำไปใช้งานในการบอกอุณหภูมิของเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ จากนั้นทดสอบสมบัติเชิงกล และศึกษาการเข้ากันได้ และความสม่ำเสมอของสารเทอร์โมโครมิกส์ (Thermochromic) ประเภทลูโคดาเย (Leuco Dye) ที่ผสมกับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (Polypolyethylene : LDPE) และสรุปผลการทดลอง

3.1 สารเคมีและวัสดุที่ใช้ในโครงการ

3.1.1 สารเทอร์โมโครมิกประเภทลูโคดาเยสีแดง และสีน้ำเงิน

3.1.2 พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำมีสมบัติดังตารางที่ 3.1

ตารางที่ 3.1 แสดงสมบัติของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ [12]


สมบัติ	หน่วย	LDPE
อุณหภูมิหลอมเหลว (Melting Temperature)	องศาเซลเซียส	125 – 136
อุณหภูมิการเปลี่ยนสถานะคล้ายแก้ว (Glass Transition Temperature)	องศาเซลเซียส	-110
อุณหภูมิที่สามารถใช้งานวัสดุพอลิเมอร์ได้ (Service Temperature)	องศาเซลเซียส	(-30) – 70
ความหนาแน่น (Density)	กิโลกรัมต่อลูกบาศก์เมตร	910 – 928
สัมประสิทธิ์การขยายทางความร้อน (Thermal Expansion)	1/เคลวิน	150×10^{-6} – 200×10^{-6}
การหดตัว (Shrinkage)	ร้อยละ	1.5 – 3
ความสามารถในการดูดซึมน้ำ (Water Absorption)	ร้อยละ	0.0005 – 0.015

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในโครงการ

- 3.2.1 เครื่องอัดรีดแบบเกลียวหนอนเดี่ยว (Single Screw Extruder)
- 3.2.2 เครื่องตัดเม็ดพลาสติก
- 3.2.3 เครื่องอัดขึ้นรูป (Compression)
- 3.2.4 เครื่องทดสอบแรงดึง (Universal Testing Machine)



3.3 แผนผังแสดงวิธีการเตรียมแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีนผสมผงเทอร์โมโครมิคส์



รูปที่ 3.1 แผนการดำเนินงานในโครงการ

3.4 วิธีการทดลอง

3.4.1 การเตรียมสารเทอร์โมโครมิคส์กับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

3.4.1.1 พอลิเมอร์ที่นำมาใช้คือพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

3.4.1.2 ทำการผสมระหว่างสารเทอร์โมโครมิคส์ประเภทลูโคทาย กับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำโดยแบ่งเป็น 4 ส่วนผสมดังตารางที่ 3.2

ตารางที่ 3.2 อัตราส่วนระหว่าง ลูโคทาย : พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ

ลูโคทาย (กรัม)	พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ (กรัม)
3	97
5	95
10	90

3.4.2 การผสมสารเทอร์โมโครมิคส์กับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ และการขึ้นรูป

3.4.2.1 ทำการผสมอัตราส่วนเบื้องต้นด้วยเครื่องผสมแบบเกลียวหนอนเดี่ยว(Single Screw Extruder) แสดงในรูปที่ 3.2 ที่ช่วงอุณหภูมิที่สถานะต่าง ๆ กับ 4 โซน แสดงดังตารางที่ 3.3



รูปที่ 3.2 เครื่องผสมแบบเกลียวหนอนเดี่ยว

ตารางที่ 3.3 ช่วงอุณหภูมิที่ใช้ผสมด้วยเครื่องผสมแบบเกลียวหนอนเดี่ยว

ช่วงสภาวะ	อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส)
Screw Zone	130
Heaters Zone	140
Barral Zone	145
Nozzle Zone	150

3.4.2.2 นำพอลิเมอร์ที่ผ่านการผสมแล้วทั้ง 4 สูตรมาอัดขึ้นรูปด้วยเครื่องอัดขึ้นรูป แสดงในรูปที่ 3.3 ที่อุณหภูมิ 140 องศาเซลเซียส โดยเริ่มแรกต้องเม็ดพลาสติกให้ร้อนก่อนเป็นระยะเวลาเวลา 5 นาที จากนั้นจึงอัดขึ้นรูปเป็นระยะเวลาเวลา 5 นาที แล้วนำไปหล่อเย็นเป็นระยะเวลาเวลา 5 นาที



รูปที่ 3.3 เครื่องอัดขึ้นรูป

3.4.2.3 จากนั้นนำชิ้นงานที่ผ่านการขึ้นรูปไปทดสอบสมบัติเชิงกล

1. ความแข็งแรงดึง
2. ค่าร้อยละการดึงยืด ณ จุดขาด

3.5 การทดสอบ

3.5.1 ทดสอบสมบัติเชิงกล

การทดสอบสมบัติความทนแรงดึง (Tensile Strength) สมบัติการยืดตัว (Elongation) ร้อยละการยืด ณ จุดขาด (%Elongation at Break) และมอดูลัสของยังส์ (Young's Modulus) เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM D 638 โดยใช้เครื่องทดสอบแรงดึง (Universal Testing Machine) ในการทดสอบชิ้นงาน



รูปที่ 3.4 เครื่องทดสอบแรงดึง

19224850



สำนักงานฯ

- 7 ก.พ. 2561

บทที่ 4

ผลการทดลอง

จากการผสมพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำกับเทอร์โมโครมิกส์ประเภทลูโคได โดยทำการผสมพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 3 สูตร คือ 97:3 95:5 และ 90:10 จากนั้นจึงนำไปทดสอบระยะเวลาการเปลี่ยนสี และสมบัติแรงดึง

4.1 การผสม การขึ้นรูป และการกระจายตัว

จากกระบวนการผสมพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำกับเทอร์โมโครมิกส์ประเภทลูโคได โดยทำการผสมพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 3 สูตร คือ 97:3 95:5 และ 90:10 พบว่าจากการผสมพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำกับเทอร์โมโครมิกส์ประเภทลูโคไดนั้น อัตราส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 95:5 และอัตราส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 97:3 ผสมเข้ากันได้ดี ไหลง่าย ขนาดเส้นคงที่ ใช้ความเร็วรอบไม่สูงมาก ไม่ต้องปรับความเร็วรอบบ่อย และในกระบวนการขึ้นรูปก็มีการกระจายตัวที่ดี สีมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น แผ่นฟิล์มมีความเรียบเนียนไม่ขรุขระ ส่วนอัตราส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 90:10 มีการกระจายตัวได้ไม่ดีนัก กระบวนการผสมยาก ขนาดเส้นไม่คงที่ ขรุขระ ใช้ความเร็วรอบสูงปรับความเร็วรอบบ่อย บางทีพอลิเมอร์ก็ไม่ออกหรือออกช้ามาก ๆ บางทีพอลิเมอร์ก็ออกมาไวเกินไปจนทำพอลิเมอร์ติดที่รู ต้องทำการผสม 2 รอบ และในกระบวนการขึ้นรูปสีของชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากการผสมรอบเดียว สีของแผ่นฟิล์มไม่สม่ำเสมอบางที่ก็เข้มบางที่ก็จางเกินไป มีการกระจายตัวของเม็ดสีเป็นจุด ๆ อย่างชัดเจน ฟิล์มมีรอยขาดเป็นจุด ๆ และผิวของแผ่นฟิล์มมีความขรุขระไม่สม่ำเสมอ สีของชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากการผสม 2 รอบ มีการกระจายตัวดี สีมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น แผ่นฟิล์มมีความเรียบเนียนไม่ขรุขระ

จากรูปที่ 4.1 พบว่า ถ้าเพิ่มปริมาณเทอร์โมโครมิกส์ประเภทลูโคไดในอัตราส่วนต่าง ๆ จะทำให้สีในผลิตภัณฑ์มีความเข้มมากขึ้น โดยที่ความเข้มสีที่อัตราส่วน 90:10 จะมีสีเข้มมากที่สุด ตามด้วยอัตราส่วน 95:5 และอัตราส่วน 97:3 ที่มีความเข้มสีน้อยที่สุด

จากกระบวนการผสมพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำกับเทอร์โมโครมิกส์ประเภทลูโคได พบว่าเมื่อเพิ่มปริมาณเทอร์โมโครมิกส์ประเภทลูโคได จะทำให้ชิ้นงานมีสีที่เข้มมากขึ้น แต่ความเข้ากันได้ ในกระบวนการผสม และการขึ้นรูปก็จะยากขึ้นตามไปด้วย



รูปที่ 4.1 ชิ้นงานตัวอย่างโดยเรียงสัดส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ต่อเทอร์โมโครมิกส์ดังนี้ 100:0 97:3 95:5 และ 90:10

4.2 การเปลี่ยนสี

4.2.1 การเปลี่ยนสีที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส

จากรูปที่ 4.2 เป็นการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำที่ผสมเทอร์โมโครมิกส์ที่อัตราส่วนต่าง ๆ ที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส พบว่า ที่อัตราส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 97:3 ชิ้นงานที่มีสีฟ้าอ่อนหม่นๆเมื่อนำไปจุ่มในน้ำเย็นที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ส่งผลให้สีของชิ้นงานมีความเข้มขึ้นในระดับหนึ่งแต่ไม่มากเท่าไร มองเห็นสีที่เปลี่ยนไปได้ไม่ชัดเจน ที่อัตราส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 95:5 ชิ้นงานนี้มีสีฟ้าอ่อนเหมือนกับอัตราส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 97:3 แต่เข้มกว่าเมื่อนำไปจุ่มในน้ำเย็นที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ส่งผลให้สีของชิ้นงานมีความเข้มขึ้นเห็นเป็นสีฟ้าชัดเจนขึ้น สามารถสังเกตการณ์เปลี่ยนสีได้ไม่ยาก ที่อัตราส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 90:10 ชิ้นงานมีสีน้ำเงินเมื่อนำไปจุ่มในน้ำเย็นที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ส่งผลให้สีของชิ้นงานมีความเข้มขึ้นอย่างมาก สามารถสังเกตเห็นด้วยตาเปล่าได้อย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบการเปลี่ยนสีที่น้ำเย็นอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส ของแต่ละสูตรจะเห็นว่า ความเข้มสีที่อัตราส่วน 90:10 จะมีสีเข้มมากที่สุด ตามด้วยอัตราส่วน 95:5 และอัตราส่วน 97:3 ที่มีความเข้มสีน้อยที่สุด จากการทดสอบพบว่าที่อุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส มีการเปลี่ยนสีของฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำที่ผสมเทอร์โมโครมิกส์จริง และเข้มขึ้นจริง โดยความเข้มนั้นจะขึ้นอยู่กับปริมาณเทอร์โมโครมิกส์ยังมีปริมาณเทอร์โมโครมิกส์มากความเข้มสีก็จะมากขึ้นตามไปด้วย



รูปที่ 4.2 การเปลี่ยนสีที่น้ำเย็นอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส โดยเรียงอัตราส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ดังนี้ 97:3 95:5 และ 90:10

4.2.2 การเปลี่ยนสีที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส

จากรูปที่ 4.3 เป็นการทดสอบการเปลี่ยนแปลงของแผ่นฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำที่ผสมเทอร์โมโครมิกส์ที่อัตราส่วนต่าง ๆ ที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส พบว่า ที่อัตราส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 97:3 ชิ้นงานที่มีสีฟ้าอ่อนหม่น ๆ เมื่อนำไปจุ่มในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ส่งผลให้สีของชิ้นงานจางหายไปอย่างรวดเร็ว มองเห็นสีที่เปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจน ที่อัตราส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 95:5 ชิ้นงานนี้มีสีฟ้าอ่อนเหมือนสัดส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 97:3 แต่เข้มกว่า เมื่อนำไปจุ่มในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ส่งผลให้สีของชิ้นงานจางหายไปอย่างรวดเร็ว มองเห็นสีที่เปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจน ที่อัตราส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 90:10 ชิ้นงานมีสีน้ำเงินเมื่อนำไปจุ่มในน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส ส่งผลให้สีของชิ้นงานจางหายไปอย่างรวดเร็ว มองเห็นสีที่เปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจน จากการทดสอบพบว่าที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส มีการเปลี่ยนสีของฟิล์มพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำที่ผสมเทอร์โมโครมิกส์จริง โดยในทุก ๆ อัตราส่วนสีของชิ้นงานที่จางหายไปอย่างรวดเร็ว และสามารถมองเห็นสีที่เปลี่ยนไปได้อย่างชัดเจน



รูปที่ 4.3 การเปลี่ยนสีที่น้ำร้อนอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส โดยเรียงอัตราส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ดังนี้ 97:3 95:5 และ 90:10

4.2.3 เวลาในการเปลี่ยนสี

จากตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนสี และการเปลี่ยนกลับแต่ละสูตรที่อุณหภูมิต่าง ๆ จะเห็นว่าที่ส่วนผสมต่าง ๆ นั้นระยะเวลาการเปลี่ยนสีในน้ำเย็นอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เกิดการเปลี่ยนสีในทันที เนื่องจากในการทดลองเราใช้เทอร์โมโครมิกส์ที่มีคุณสมบัติในการเปลี่ยนสีเหมือนกัน แม้จะใช้อัตราส่วนที่ต่างกัน

ตารางที่ 4.1 เปรียบเทียบการเปลี่ยนสี และการการเปลี่ยนกลับแต่ละสูตรที่อุณหภูมิต่างๆ


สูตร LPDE:Leuco Dye	น้ำเย็น องศาเซลเซียส 10	น้ำร้อน องศาเซลเซียส 50
97 : 3	1 วินาที	1 วินาที
95 : 5	1 วินาที	1 วินาที
90 : 10	1 วินาที	1 วินาที

4.3 การทดสอบสมบัติแรงดึง

4.3.1 การทนแรงดึง

จากรูปที่ 4.4 การผสมพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำกับเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคไดยที่อัตราส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 100:0 97:3 95:5 และ 90:10 โดยน้ำหนักของพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำที่เป็นวัสดุเชิงประกอบที่มีเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคไดยมีค่าความแข็งแรงดึงที่มากกว่า พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำบริสุทธิ์เนื่องจากเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคไดยที่เติมลงไปผสมกับพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำทำให้คุณสมบัติความแข็งแรงเพิ่มขึ้นทำให้พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำที่เป็นวัสดุเชิงประกอบที่มีเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคไดยมีค่ารับแรงดึงที่มากกว่าพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำบริสุทธิ์

จากความสัมพันธ์ระหว่างความแข็งแรงดึงของวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมได้จากพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำกับเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคไดย พบว่าเมื่อปริมาณเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคไดยที่ 5 กรัม มีผลทำให้ค่าความแข็งแรงดึงมากที่สุดเนื่องจากสารเทอร์โมโครมิกส์ที่เติมลงไปจะทำหน้าที่เป็นสารช่วยเสริมแรงให้กับพอลิเอทิลีนและมีกระจายตัวสม่ำเสมอ ในขณะที่ ปริมาณเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคไดย 10 กรัมทำให้ค่าความแข็งแรงดึงลดลงเนื่องจาก ปริมาณเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคไดยที่เพิ่มมากขึ้นจนเกินไปทำให้การกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ จึงส่งผลให้ค่าความแข็งแรงดึงลดลง




รูปที่ 4.4 กราฟเปรียบเทียบความทนต่อแรงดึงที่ปริมาณเทอร์โมโครมิกส์ต่าง ๆ

4.3.1 การยืดตัว ณ จุดขาด

จากรูปที่ 4.5 การผสมพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำกับเทอร์โมโครมิกส์ประเภท ผงลูโคไดยที่อัตราส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 100:0 97:3 95:5 และ 90:10 เมื่อเพิ่มเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคไดย ขึ้นพบว่า มีผลทำให้ค่าร้อยละการดึง ณ จุดขาด ของวัสดุเชิงประกอบที่ลดลง เนื่องจากเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคไดยที่เติมลงไปผสมกับ พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ ทำให้คุณสมบัติความแข็งแรงเพิ่มขึ้นทำให้พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำที่ เป็นวัสดุเชิงประกอบที่มีเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคไดยมีค่าการยืดตัวที่มากกว่าพอลิเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำบริสุทธิ์


จากความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติร้อยละการดึง ณ จุดขาด ของวัสดุเชิงประกอบที่เตรียม ได้จากพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำกับเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคไดย พบว่าปริมาณ เทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคไดยตั้งแต่ 5, 10 กรัม ส่งผลเล็กน้อยต่อค่าการยืดตัวได้ดีที่สุด โดย ส่งผลให้ค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดของวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมได้จากพอลิเอทิลีน ความหนาแน่นต่ำกับเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคไดยมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย



รูปที่ 4.5 กราฟเปรียบเทียบการยืดตัวที่ปริมาณเทอร์โมโครมิกส์ต่าง ๆ

4.4 การทดสอบกับโทรศัพท์จริง


จากรูปที่ 4.6 4.7 4.8 และ 4.9 เป็นการนำฟิล์มพอลิเอทีลีนความหนาแน่นต่ำกับเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคดายที่อัตราส่วนต่าง ๆ มาทดสอบกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าที่อัตราส่วนต่าง ๆ เมื่ออุณหภูมิของโทรศัพท์สูงขึ้นขณะชาร์จโทรศัพท์ ซึ่งวัดอุณหภูมิของโทรศัพท์ ณ ขณะนั้นได้ประมาณ 42 ถึง 45 องศาเซลเซียส จะเห็นว่า สีของแผ่นฟิล์มมีการเปลี่ยนสีจากสีฟ้าเป็นสีขาว ชุ่นอย่างเห็นได้ชัดเมื่ออุณหภูมิของโทรศัพท์เพิ่มขึ้น ซึ่งจากการทดสอบแสดงให้เห็นว่าฟิล์มพอลิเอทีลีน ความหนาแน่นต่ำที่ผสมกับเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคดายนั้นสามารถนำไปใช้ในการแจ้งเตือนการใช้งานโทรศัพท์มือถือหรือการแจ้งเตือนความร้อนในเครื่องจักร ในขณะที่มีความร้อนเกิดขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุจากโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องจักรมีอุณหภูมิถึงขีดจำกัดได้จริง




รูปที่ 4.6 การทดสอบติดโทรศัพท์ของฟิล์ม
ในขณะที่มีอุณหภูมิ 33.8 องศาเซลเซียส



รูปที่ 4.7 การทดสอบติดโทรศัพท์ของฟิล์มที่อัตรา
ส่วน 97:3 ในขณะที่มีอุณหภูมิ 45.1 องศาเซลเซียส



รูปที่ 4.8 การทดสอบติดโทรศัพท์ของฟิล์มที่อัตรา
ส่วน 95:5 ในขณะที่มีอุณหภูมิ 42.7 องศาเซลเซียส



รูปที่ 4.9 การทดสอบติดโทรศัพท์ของฟิล์มที่อัตรา
ส่วน 90:10 ในขณะที่มีอุณหภูมิ 42.4 องศาเซลเซียส

บทที่ 5

สรุปผลการทดลองและข้อเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการทดลอง

จากการนำเม็ดพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำมาผสมกับผงเทอร์โมโครมิกส์ประเภทลูโคได โดยทำการผสมพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 3 สูตร คือ 97:3 95:5 และ 90:10 แล้วนำมาขึ้นรูปเป็นแผ่นฟิล์มโดยผงเทอร์โมโครมิกส์ จากนั้นจึงนำไปทดสอบระยะเวลาการเปลี่ยนสี และสมบัติแรงดึง

5.1.1 จากการผสม และขึ้นรูปพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำกับเทอร์โมโครมิกส์ประเภทลูโคไดนั้น อัตราส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 95:5 และอัตราส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 97:3 มีการกระจายตัวได้ดี ผสมเข้ากันได้ดี กระบวนการผสมง่าย ขนาดเส้นคงที่ไม่ขรุขระ สีมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น ส่วนอัตราส่วนพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำต่อเทอร์โมโครมิกส์ 90:10 มีการกระจายตัวได้ไม่ดีนัก ต้องทำการผสม 2 รอบ กระบวนการผสมยาก ขนาดเส้นไม่คงที่ ขรุขระ สีของชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากการผสมรอบเดียว มีการกระจายตัวของเม็ดสีเป็นจุด ๆ อย่างชัดเจน สีของชิ้นงานที่ขึ้นรูปจากการผสม 2 รอบ มีการกระจายตัวดี สีมีความสม่ำเสมอทั่วทั้งแผ่น

5.1.2 ถ้าเพิ่มปริมาณเทอร์โมโครมิกส์ประเภทลูโคไดในอัตราส่วนต่าง ๆ จะทำให้สีในชิ้นงานมีความเข้มมากขึ้น โดยที่ความเข้มสีที่อัตราส่วน 90:10 จะมีสีเข้มมากที่สุด ตามด้วยอัตราส่วน 95:5 และอัตราส่วน 97:3 ที่มีความเข้มสีน้อยที่สุด ระยะเวลาการเปลี่ยนสีในน้ำเย็นอุณหภูมิ 10 องศาเซลเซียส และน้ำร้อนที่อุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส เกิดการเปลี่ยนสีในทันที

5.1.3 ค่าความแข็งแรงดึงเมื่อปริมาณเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคไดที่ 5 กรัม มีผลทำให้ค่าความแข็งแรงดึงมากที่สุดเนื่องจากมีการกระจายตัวสม่ำเสมอ ในขณะที่ปริมาณเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคได 10 กรัมทำให้ค่าความแข็งแรงดึงลดลงเนื่องจาก ปริมาณเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคไดที่เพิ่มมากขึ้นจนเกินไปทำให้การกระจายตัวไม่สม่ำเสมอ จึงทำให้ค่าความแข็งแรงดึงลดลง

ค่าการยืดตัวเมื่อปริมาณเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคไดตั้งแต่ 5, 10 กรัม ส่งผลเล็กน้อยต่อค่าการยืดตัว โดยส่งผลให้ค่าร้อยละการยืดตัว ณ จุดขาดของวัสดุเชิงประกอบที่เตรียมได้จากพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำกับเทอร์โมโครมิกส์ประเภทผงลูโคไดมีค่าแตกต่างกันเล็กน้อย

5.2 ข้อเสนอแนะ

ในการทดลองเราใช้พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำมาผสมกับผงเทอร์โมโครมิกส์ แต่เนื่องจากพอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำนั้นมีความชุ่มมาก ส่งผลให้ชิ้นงานมีความชุ่มมัว จึงควรใช้พอลิเมอร์ที่มีความใสมากกว่านี้ เพื่อให้สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายขึ้น



เอกสารอ้างอิง

- [1] Chris Woodford. (2014). **Thermochromic Color-Changing Materials**. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558, จาก <http://www.explainthatstuff.com/thermochromic-materials.html>
- [2] (2558). **Thermochromic Material Contents**. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558, จาก <http://www.colorchange.com.tw/index.php/en/thermochromic-material.html#>
- [3] (2558). **Insight into the evaluation of colour changes of leuco dye based thermochromic systems as a function of temperature**. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558, จาก <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0143720815001448?>
- [4] Arno Seeboth. (2013). **Thermochromic and Thermotropic Materials**. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558, จาก. books.google.co.th/books?id=ct7MBQAAQBAJ&pg=PA68&lpg=PA68&dq=crystal+violet+lactone+%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD&source=bl&ots=YpUel2WodL&sig=Tu2mo3GC7rkUW5a6MwgrLAeboZc&hl=en&sa=X&ved=0CEgQ6AEwB2oVChMln_69naj5xwIVzsKOCh2MZQDq#v=onepage&q&f=false
- [5] (2554). **Thermochromic Pigment**. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.hali-pigment.com/html_products/Thermochromic-pigment-21.html#image_4
- [6] (2555). **พลาสติกชนิด LDPE**. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.neutron.rmutphysics.com/chemistryglossary/index.php?option=com_content&task=view&id=1289&Itemid=85
- [7] (2554). **วิธีการเลือกซื้อบรรจุภัณฑ์พลาสติก**. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558, จาก <http://www.kyoto-packaging.com/index.php?mo=3&art=657371>





เอกสารอ้างอิง(ต่อ)

- [11] มั๊กตาร์ แวหะยี และ ชยุต นันทดุสิต. (2552). เทคนิคการวัดการถ่ายเทความร้อนบนพื้นผิวโดยใช้แผ่นเทอร์โมโครมิกลิควิดคริสตอล. สืบค้นเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2558, จาก http://www.tsme.org/ME_NETT/ME_NETT23/topic/file/TSF-028059.pdf
- [12] พงษธร คำบัว. (2556). การสังเคราะห์ไทเทเนียม-วาเนเดียมไดออกไซด์เจือทั้งสเดนที่มีสมบัติของเทอร์โมโครมิกส์. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558, จาก <http://kb.psu.ac.th/psukb/bitstream/2010/9871/1/394869.pdf>
- [13] V. Costanzo. (2015). Solar Energy Materials and Solar Cells. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558, จาก <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S092702481600012X>
- [14] (2550). Civil Engineering Portal of Lectures & Training Material. สืบค้นเมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558, จาก <http://www.aboutcivil.org/tension-test-tensile-strength-test.html>
- [15] จตุพร วุฒิกนกกาญจน์. (2550). การทดสอบสมบัติทางกายภาพของพอลิเมอร์. สืบค้นเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2558, จาก <http://www.seem.kmutt.ac.th/research/pentec/download/MTT656%20-Chapter%206%20Polymer%20testing1.pdf>





ภาคผนวก ก
ชิ้นงานฟิล์มเทอร์โมโครมิกส์ ที่นำมาทดสอบสมบัติเชิงกล โดย เครื่องทดสอบ
แรงดึง







ตารางที่ ก.1 फिल्मเทอร์โมโครมิกส์สัดส่วนพอลิเอทิลีนต่อผงเทอร์โมโครมิกส์ 100:0 ที่ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง

ชั้นที่	รูปภาพ	Tensile strength at break(MPa)	Strain at break	Elongation at break (%)	Machine Extension (mm)
1		262.18	3.55	8.89	37.68
2		229.16	4.00	10	64.25
3		233.58	5.80	14.51	25.16
4		214.96	2.13	5.35	17.45





ตารางที่ ก.2 फिल्मเทอร์โมโครมิกส์สัดส่วนพอลิเอทิลีนต่อผงเทอร์โมโครมิกส์ 97:3 ที่ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง

ชั้นที่	รูปภาพ	Tensile strength at break(MPa)	Strain at break	Elongation at break (%)	Machine Extension (mm)
1		255.60	5.03	12.58	18.04
2		208.24	4.08	10.20	17.20
3		242.24	2.66	6.65	17.85
4		310.03	2.74	6.86	19.28

ตารางที่ ก.3 फिल्मเทอร์โมโครมิกส์สัดส่วนพอลิเอทิลีนต่อผงเทอร์โมโครมิกส์ 95:5 ที่ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง

ชั้นที่	รูปภาพ	Tensile strength at break(MPa)	Strain at break	Elongation at break (%)	Machine Extension (mm)
1		263.28	4.23	10.59	16.74
2		265.86	9.58	23.95	20.48
3		284.76	5.73	14.34	14.31
4		345.58	1.40	3.52	15.96

ตารางที่ ก.4 फिल्मเทอร์โมโครมิกส์สัดส่วนพอลิเอทิลีนต่อผงเทอร์โมโครมิกส์ 90:10 ที่ทดสอบด้วยเครื่องทดสอบแรงดึง

ชั้นที่	รูปภาพ	Tensile strength at break(MPa)	Strain at break	Elongation at break (%)	Machine Extension (mm)
1		185.23	4.15	10.38	6.19
2		206.28	2.66	6.66	6.55
3		158.40	7.14	17.86	8.01
4		254.04	5.57	13.93	6.23

ประวัติผู้ดำเนินโครงการ



ชื่อ นายกฤษณ์ขจร ผลภาค
ภูมิลำเนา 252/10 หมู่ 1 ต.บึงพระ อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: super_tiw@hotmail.com



ชื่อ นายจिरวัฒน์ จงเจตน์สุข
ภูมิลำเนา 4 หมู่ 8 ต.ชัยนาม อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 65130
ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนจ่านกร้อง
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: jirawat20571@hotmail.com



ชื่อ นายธรากร นิลคำเมือง
ภูมิลำเนา 119/93 หมู่ 3 ต.อรัญญิก อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000

ประวัติการศึกษา

- จบระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม
- ปัจจุบันกำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 4 สาขาวิศวกรรมวัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

E-mail: Flook2009@windowlive.com