

บทที่ 4

ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล


ในบทนี้เป็นการแสดงผลที่ได้จากการทดลองที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3 ซึ่งจากการทดลองที่ได้ดังกล่าว จะถูกนำมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติของฝุ่นหินที่ในในมอร์ต้าแทนซีเมนต์ ซึ่งหินฝุ่นนี้มาจาก โรงงานผลิตแอสฟัลต์ของ โรงโมหิน ส.วรัฐ จำกัด

4.1 การทดสอบหาขนาดละเอียดของทราย

การทดสอบหาขนาดละเอียดของทรายมีคุณสมบัติที่มีผลต่อกำลังอัดของมอร์ต้าโดยขนาดละเอียดของทรายนั้นเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM ที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 3 ซึ่งผลการทดสอบหาขนาดละเอียดของทรายแสดงไว้ในตารางที่ 4.1 และรูปที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 แสดงการทดสอบขนาดละเอียดของทราย

ขนาดกระแกรงมาตรฐาน	น้ำหนักที่ค้างบนกระแกรง (g)	ร้อยละที่ค้างบนกระแกรง	ร้อยละสะสมที่ค้างบนกระแกรง	ร้อยละสะสมที่ผ่านกระแกรง
เบอร์ 4	0	0	0	100
เบอร์ 8	0	0	0	100
เบอร์ 16	4	2	2	98
เบอร์ 20	24	12	14	86
เบอร์ 60	140	70	48	16
เบอร์ 100	24	12	96	4
ถัด	9	4	100	0
รวม	200	100	-	-



รูปที่ 4.1 แผนภูมิแสดงขนาดคละของทราย


จากผลการทดลองที่ได้ พบว่าทรายมีลักษณะการกระจายตัวของขนาดคละใกล้เคียงกับขนาดคละตามมาตรฐานของ ASTM ซึ่งเป็นค่าที่เหมาะสมสำหรับการนำไปทำคอนกรีตและมอร์ตาร์รับแรงอัด

4.2 การทดสอบหาระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์ผสมปูนหิน


การทดสอบหาระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์ผสมปูนหิน โดยใช้เข็มแบบไวแคตซึ่งเราสามารถนำมาใช้แสดงกราฟความสัมพันธ์ของระยะเวลาค่อระยะเข็มที่จมลงในซีเมนต์ผสมปูนหิน ดังต่อไปนี้

4.2.1 ความสัมพันธ์ของระยะเวลาค่อระยะเข็มที่จมลงในซีเมนต์ผสมปูนหิน


รูปที่ 4.2.1 ถึง 4.2.4 เป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ของระยะเวลาค่อระยะเข็มที่จมลงในซีเมนต์ผสมปูนหิน ซึ่งได้จากการทดลองหาค่าระยะการก่อตัวของซีเมนต์ผสมปูนหิน เพื่อหาระยะเวลาในการก่อตัวเริ่มต้น (Initial Setting Time) คือระยะเวลาที่ซีเมนต์ผสมปูนหินเริ่มก่อตัว สามารถรับน้ำหนักของเข็มมาตรฐานไวแคตขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร ปล่อยให้จมลงในซีเมนต์ผสมปูนหินที่ผสมน้ำแล้วมีความชื้นเหลวปกติ แล้วเข็มนั้นจะจมลงไป 25 มิลลิเมตร โดยแสดงที่อัตราส่วนของซีเมนต์ต่อปูนหินต่างๆ ตามลำดับดังนี้




รูปที่ 4.2.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ผ่านไปต่อระยะเข็มจมของซีเมนต์เพสต์




รูปที่ 4.2.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ผ่านไปต่อระยะเข็มที่จม ของอัตราซีเมนต์ต่อฟูนหิน ที่ 95:5




รูปที่ 4.2.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ผ่านไปต่อระยะเข็มที่จม ของ อัตราซีเมนต์ต่อฝุ่นหิน ที่ 90:10



รูปที่ 4.2.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ผ่านไปต่อระยะเข็มที่จม ของ อัตราซีเมนต์ต่อฝุ่นหิน ที่ 80:20



รูปที่ 4.2.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ผ่านไปต่อระยะเข็มที่จมน ของอัตราซีเมนต์ต่อปูนหิน ที่ 70:30



รูปที่ 4.2.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาที่ผ่านไปต่อระยะเข็มที่จมน ของอัตราส่วนซีเมนต์ต่อหินปูนต่างๆ

จากรูปที่ 4.3.1 – 4.3.5 พบว่ามีค่าระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์เพสต์ที่มีปริมาณฝุ่นหินมากขึ้นจะมีค่าเพิ่มมากขึ้น คือเมื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ฝุ่นหินมากขึ้นระยะเวลาการก่อตัวก็จะเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นกัน

สามารถนำกราฟรูปที่ 4.3.2 – 4.3.5 มาเทียบกับกราฟรูปที่ 4.3.1 สามารถหาค่าเวลาที่ซีเมนต์ผสมฝุ่นหินที่เปอร์เซ็นต์ต่างๆเริ่มก่อตัว (กำหนดที่ระยะเข็มจม 25 มิลลิเมตร) มาเทียบกับที่ซีเมนต์เพสต์ที่ได้ดังตารางที่ 4.3

ตารางที่ 4.2.1 แสดงระยะเวลาการก่อตัวของอัตราส่วนซีเมนต์ผสมฝุ่นหิน

ซีเมนต์ผสมฝุ่นหินในแต่ละเปอร์เซ็นต์	เวลาที่ใช้ในการก่อตัวเริ่มต้น (นาท)
ซีเมนต์ 100 %	80
ซีเมนต์ที่ผสมฝุ่นหิน 5 %	100
ซีเมนต์ที่ผสมฝุ่นหิน 10 %	105
ซีเมนต์ที่ผสมฝุ่นหิน 20 %	107
ซีเมนต์ที่ผสมฝุ่นหิน 30%	123

จากตารางที่ 4.2.1 แสดงถึงค่าระยะเวลาการก่อตัวของซีเมนต์ผสมฝุ่นหินที่อัตราส่วนต่างๆ และซีเมนต์เพสต์ธรรมดาที่ไม่ผสมฝุ่นหิน จากตารางสามารถวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้
พบว่าเมื่อปริมาณฝุ่นหินมากขึ้นจะส่งผลให้ใช้เวลาในการก่อตัวเริ่มต้นสูงขึ้นคือที่อัตราส่วนระหว่างซีเมนต์ : ฝุ่นหิน ที่ 95:5 ,90:10 ,80:20 และ 70:30 จะมากขึ้นตามลำดับ แต่ก็เพิ่มขึ้นไม่มากนัก

4.3 การทดสอบกำลังอัดของมอร์ต้า

ค่าความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดต่อระยะเวลาที่ใช้ในการบ่มที่อัตราส่วนต่างๆของมอร์ต้าผสมฝุ่นหินแต่ละตัวอย่าง

ผลที่ได้จากการทดสอบความสามารถในการรับกำลังอัดของมอร์ต้าสามารถนำมาใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดของมอร์ต้าที่มีค่าอัตราส่วนของซีเมนต์ต่อฝุ่นหินที่เปลี่ยนไป กับระยะเวลาการบ่ม คือ 3 ,7 ,28 และ 45 วัน ดังรูปที่ 4.4.1 – 4.4.6


ป
TA
489
๑๒๕๖๓
๒๕๖๕

4740323


๓๐ ส.ย. ๒๕๖๕




สำนักหอสมุด




รูปที่ 4.3.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มกับกำลังอัดประลัยที่สัดส่วนผู้หนัก (100 : 0)




รูปที่ 4.3.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มกับกำลังอัดประลัยที่สัดส่วนผู้หนัก (95 : 5)




รูปที่ 4.3.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มกับกำลังอัดประลัยที่ตัด ส่วนฝุ่นหิน (90 : 10)



รูปที่ 4.3.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มกับกำลังอัดประลัยที่ตัด ส่วนฝุ่นหิน (80 : 20)



รูปที่ 4.3.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มกับกำลังอัดประลัยที่สัดส่วนฝุ่นหิน (70 : 30)




รูปที่ 4.3.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มกับกำลังอัดประลัยที่สัดส่วนฝุ่นหินต่างๆ

จากรูปที่ 4.3.1 - 4.3.6 การทดสอบกำลังอัดของมอร์ต้าช่วงที่มีปูนซีเมนต์ต่อฟูนหินเท่ากับ 95:5 , 90:10 และ 80:20 พบว่ามีค่ากำลังรับแรงอัดในทุกช่วงเวลาทดสอบต่ำกว่าปูนซีเมนต์ธรรมดาที่ไม่ได้ผสมฟูนหินเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ยิ่งผสมฟูนหินเพิ่มขึ้นกำลังอัดจะต่ำลงโดยเฉลี่ยแล้วกำลังรับแรงอัดจะอยู่ในช่วง 40% - 80 % ของกำลังรับแรงอัดของปูนซีเมนต์ธรรมดาที่ไม่ได้ผสมฟูนหิน ณ เวลาบ่ม 28 และ 60 วัน (จากภาคผนวก ก ตารางที่ ก.6 - ก.7) โดยส่วนผสมที่รับแรงได้ดีที่สุดเมื่อเทียบกับปูนซีเมนต์ธรรมดาที่ไม่ได้ผสมฟูนหิน ที่เวลาบ่ม 28 วัน คือมอร์ต้าที่มีปูนซีเมนต์ต่อฟูนหิน เท่ากับ 90:10

4.4 ค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำและค่าความหนาแน่นของก้อนตัวอย่างมอร์ต้า


จากตารางภาคผนวก ก ตารางที่ ก.1 - ก.5 พบว่าค่าเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำของก้อนตัวอย่างมอร์ต้ามีค่าลดลงเมื่อปริมาณฟูนหินเพิ่มมากขึ้น คือเมื่อเพิ่มเปอร์เซ็นต์ฟูนหินมากขึ้น เปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำก็จะลดลงด้วยเช่นกัน




รูปที่ 4.4.1 กราฟแสดงแนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างความหนาแน่นต่อระยะเวลาการบ่มก้อนตัวอย่างมอร์ต้าผสมฟูนหินที่อัตราส่วนต่างๆ

4.5 การทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต


ผลที่ได้จากการทดสอบความสามารถในการรับกำลังอัดของคอนกรีตสามารถนำมาใช้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังรับแรงอัดของคอนกรีตที่มีค่าอัตราส่วนของซีเมนต์ต่อปูนหินที่เปลี่ยนไป กับระยะเวลาการบ่ม คือ 3, 7 และ 28 วัน ดังรูปที่ 4.5.1 – 4.5.6




รูปที่ 4.5.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มกับกำลังอัดประลัยที่สัดส่วนปูนหิน (100 : 0)



รูปที่ 4.5.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มกับกำลังอัดประลัยที่สัดส่วนปูนหิน (90 : 10)



รูปที่ 4.5.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มกับกำลังอัดประลัยที่สัดส่วนผืนหิน (80 : 20)



รูปที่ 4.5.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มกับกำลังอัดประลัยของคอนกรีตที่สัดส่วนผืนหินต่างๆ