


บทที่ 4


ผลการทดสอบ

1. การทดสอบความชื้นเหลือของมอร์ต้าผสมฝุ่นหินแทนที่ทราย


การทดสอบหาความชื้นเหลือของมอร์ต้าผสมฝุ่นหินแทนที่ปริมาณทรายทราย และได้นำวัสดุผสมเพิ่มเป็นผงปูนปลาสเตอร์ช่วยให้มีความสามารถมีเวลาการก่อตัวที่เร็วขึ้นเมื่อเทียบกับมาตรฐาน โดยใช้ชุดทดสอบแบบเข็มไวแคตตามมาตรฐาน ASTM C187 มอก. 15 เล่ม 19 ซึ่งนำมาแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณน้ำ และเวลาการก่อตัวของมอร์ต้าผสมฝุ่นหินแทนที่ทรายได้ดังรูปที่ 4.1.1-4.1.8



รูปที่ 4.1.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจมของกับปริมาณน้ำ ที่อัตราส่วนผสมของมอร์ต้าผสมผสมฝุ่นหินแทนที่ทรายของอัตราส่วน ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงปลาสเตอร์ 40:58:0:2 (0%)



รูปที่ 4.1.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจมนของกับปริมาณน้ำ ที่อัตราส่วนผสมของมอร์ต้าผสมผสมฝุ่นหินแทนที่ทรายของอัตราส่วน ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงปลาสเตอร์ 40:53:5:2 (5%)




รูปที่ 4.1.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจมนของกับปริมาณน้ำ ที่อัตราส่วนผสมของมอร์ต้าผสมผสมฝุ่นหินแทนที่ทรายของอัตราส่วน ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงปลาสเตอร์ 40:48:10:2 (10%)


TA
431
91/71ก
2549




25
สำนักหอสมุด
15 ก.พ. 2550
5040501




รูปที่ 4.1.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจมนอกกับปริมาณน้ำ ที่อัตราส่วนผสมของมอร์ต้าผสมผสมฝุ่นหินแทนที่ทรายของอัตราส่วน ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงปลาสเตอร์ 40:38:20:2 (20%)




รูปที่ 4.1.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจมนอกกับปริมาณน้ำ ที่อัตราส่วนผสมของมอร์ต้าผสมผสมฝุ่นหินแทนที่ทรายของอัตราส่วน ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงปลาสเตอร์ 40:28:30:2 (30%)



รูปที่ 4.1.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจนของกับปริมาณน้ำ ที่อัตราส่วนผสมของมอร์ต้าผสมผสมฝุ่นหินแทนที่ทรายของอัตราส่วน ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงพลาสติกอร์ 40:18:40:2 (40%)



รูปที่ 4.1.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจนของกับปริมาณน้ำ ที่อัตราส่วนผสมของมอร์ต้าผสมผสมฝุ่นหินแทนที่ทรายของอัตราส่วน ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงพลาสติกอร์ 40:8:50:2 (50%)



รูปที่ 4.1.8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะจมนอกกับปริมาณน้ำ ที่อัตราส่วนผสมของมอร์ต้า ผสมผสมฝุ่นหินแทนที่ทรายของอัตราส่วนต่างๆ ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงพลาสติกอร์


จากรูปที่ 4.1.8 พบว่าความชื้นเหลือของมอร์ต้าผสมฝุ่นหินที่มีความชื้นเหลือที่เท่ากับปริมาณ ฝุ่นหินเพิ่มขึ้นจะส่งผลให้มีระยะจมนอกที่น้อยกว่า โดยเปรียบเทียบกับปริมาณฝุ่นหินน้อย

2. การทดสอบหาระยะเวลาการก่อตัวของมอร์ต้า โดยฝุ่นหินแทนที่ทราย


การทดสอบหาระยะเวลาการก่อตัวของมอร์ต้า โดยฝุ่นหินแทนที่ทรายโดยใช้เข็มทดสอบ แบบไวแกตสามารถนำมาแสดงกราฟความสัมพันธ์ของระยะเวลาค่อระยะเต็มที่จมในมอร์ต้าที่ ทดสอบดังต่อไปนี้

รูปที่ 4.2.1 ถึง 4.2.7 เป็นกราฟแสดงถึงความสัมพันธ์ของระยะเวลาค่อระยะเต็มที่จมลงใน มอร์ต้าผสมฝุ่นหินแทนที่ทราย เพื่อหาระยะเวลาในการก่อตัวเริ่มต้น (Initial Setting Time) คือ ระยะเวลาที่มอร์ต้าเริ่มก่อตัวและสามารถรับน้ำหนักของเข็มตามมาตรฐาน ไวแกตขนาดเส้นผ่าน ศูนย์กลาง 1 มิลลิเมตร ปล่อยลงในมอร์ต้าผสมฝุ่นหินแทนที่ทรายผสมน้ำที่ความชื้นเหลือแต่ละ อัตราส่วนของมอร์ต้าผสมฝุ่นหิน


จากรูป 4.2.8 พบว่าระยะเวลาการก่อตัวของมอร์ต้าผสมฝุ่นหินแทนที่ปริมาณทรายในปริมาณ ที่เพิ่มขึ้น ส่งผลกระทบบให้มีระยะเวลาการก่อตัวที่สั้นลง




รูปที่ 4.2.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการก่อตัวและระยะจมลงของมอร์ต้าที่ความต้องการน้ำของอัตราส่วนซีเมนต์: ทราช: ฝุ่นหิน: ผงปลาสเตอร์ 40:58:0:2 (0%)




รูปที่ 4.2.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการก่อตัวและระยะจมลงของมอร์ต้าที่ความต้องการน้ำของอัตราส่วนซีเมนต์: ทราช: ฝุ่นหิน: ผงปลาสเตอร์ 40:53:5:2 (5%)




รูปที่ 4.2.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการก่อตัวและระยะจมนลงของมอร์ต้าที่ความ
ต้องการน้ำของอัตราส่วนซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงปลาสเตอร์ 40:48:10:2 (10%)




รูปที่ 4.2.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการก่อตัวและระยะจมนลงของมอร์ต้าที่ความ
ต้องการน้ำของอัตราส่วนซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงปลาสเตอร์ 40:38:20:2 (20%)




รูปที่ 4.2.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการก่อตัวและระยะจมลงของมอร์ต้าที่ความ
ต้องการน้ำของอัตราส่วน ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงพลาสติกอร์ 40:28:30:2 (30%)



รูปที่ 4.2.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการก่อตัวและระยะจมลงของมอร์ต้าที่ความ
ต้องการน้ำของอัตราส่วน ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงพลาสติกอร์ 40:18:40:2 (40%)



รูปที่ 4.2.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการก่อตัวและระยะจมลงของมอร์ต้าที่ความต้องการน้ำของอัตราส่วน ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงปลาสเตอร์ 40:8:50:2 (50%)



รูปที่ 4.2.8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการก่อตัวและระยะจมของมอร์ต้าที่ความชื้นเหลวและอัตราส่วนต่างๆ

3. การทดสอบหาค่าความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ไฮดรอลิก

การทดสอบนี้ต้องการหาความถ่วงจำเพาะของฝุ่นหิน โดยที่ใช้มาตรฐานการทดสอบความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ไฮดรอลิกเกินเนื่องด้วยความต้องการทดสอบหาความถ่วงจำเพาะของฝุ่นหิน ไม่มีมาตรฐาน ASTM มารองรับซึ่งใช้มาตรฐาน ASTM ของซีเมนต์แทน โดยใช้ฝุ่นหินแทนวัสดุซีเมนต์และทำตามมาตรฐาน ASTM C 188 ทุกประการและผลการทดสอบเป็นดังนี้ ตารางที่ 4.3.1 แสดงการหาความถ่วงจำเพาะของฝุ่นหิน

รายการ	การทดลองครั้งที่		
	1	2	3
1. จีดปริมาตรของน้ำมันก๊าดครั้งแรก, มล.	1	1	1
2. อุณหภูมิของน้ำในอ่างครั้งแรก, °ซ.	20	21	19
3. น้ำหนักซีเมนต์และถาดครั้งแรก, ก.	100	108	101
4. จีดปริมาตรของน้ำมันก๊าดครั้งหลัง, มล.	1.7	1.8	1.5
5. อุณหภูมิของน้ำในอ่างครั้งหลัง, °ซ.	22	24	20
6. น้ำหนักซีเมนต์และถาดครั้งหลัง, ก.	97	106	99
7. น้ำหนักซีเมนต์ที่ใช้,	3	2	2
8. ปริมาตรของน้ำมันก๊าดที่ถูกแทนที่, มล.	0.7	0.8	0.5
9. ความถ่วงจำเพาะ	4.29	3.34	4
10. ความถ่วงจำเพาะเฉลี่ย		3.88	

จากตารางที่ 4.3.1 พบว่าใช้มาตรฐาน ASTM หาค่าความถ่วงจำเพาะของซีเมนต์ไฮดรอลิกในการหาความถ่วงจำเพาะของฝุ่นหินผลที่ได้ความถ่วงจำเพาะของฝุ่นหินมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.88


4. การทดสอบหาขนาดคละของทราย

การทดสอบหาขนาดคละของทรายมีคุณสมบัติที่มีผลต่อกำลังอัดของมอร์ต้าโดยขนาดคละของทรายนั้นเป็นไปตามมาตรฐานของ ASTM C 33 ซึ่งผลการทดสอบดังตาราง 4.4.1 และรูปที่

4.4.1

ตารางที่ 4.4.1 แสดงการทดสอบขนาดคละของทราย

ขนาดของ ตะแกรง มาตรฐาน	น้ำหนัก ตะแกรง	น้ำหนัก ทราย ตะแกรง	น้ำหนัก ทรายที่ค้าง	ร้อยละที่ค้าง	ร้อยละ สะสม	ร้อยละ สะสมที่ผ่าน
No.4	0.510	0.525	0.015	3	3	97
No.8	0.490	0.510	0.020	4	7	93
No.16	0.445	0.479	0.034	6.8	13.8	86.2
No.30	0.420	0.524	0.104	20.8	34.6	65.4
No.50	0.395	0.581	0.186	37.2	71.8	28.2
No.100	0.385	0.513	0.128	25.6	97.4	2.6
Pan	0.315	0.328	0.013	2.6	100	0
รวม			0.500			



รูปที่ 4.4.1 แผนภูมิแสดงขนาดคละของทราย

จากผลการทดสอบนี้ พบว่าลักษณะการกระจายตัวขนาดคละใกล้เคียงกับตามตาราง 4.4.1 และรูปที่ 4.4.1

5. การทดสอบหาสารอินทรีย์ในทราย

ทำเพื่อทดสอบมาตรฐานความสะอาดของทรายนำมาทดสอบ โดยที่ความสะอาดของทราย มีผลต่อการต้านทานแรงอัดของอิฐ ตามตาราง 4.5.1


การทดลองที่	ลักษณะสีของสารละลายที่เห็น	สีของสารละลายเทียบกับสีของกระจกสารอินทรีย์	สีของสารละลายเทียบกับสีมาตรฐานคาร์ดเบอร์
1	ส้ม	3	11

ตารางที่ 4.5.1 แสดงผลการทดสอบหาสารอินทรีย์ในทราย

จากการทดสอบทรายลักษณะของสารละลาย เป็นสีส้ม แสดงถ้าทรายยังคงมีความสกปรกอยู่ แต่มีไม่มากนักตามสีเทียบกระจกสารอินทรีย์ เบอร์ 3 เทียบสีมาตรฐานคาร์ดเบอร์ 11

6. การทดสอบหาค่าลึงคิงของมอร์ต้าผสมฝุ่นหินแทนที่ทราย

การทดสอบหาค่าลึงคิงของมอร์ต้าผสมฝุ่นหินแทนที่ทรายผลการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C190 C 305 มอก. 15 เล่ม 1 12 และ 19 โดยที่ถ้ามอร์ต้าผสมฝุ่นหินแทนที่ทราย โดยบ่มในอากาศปกติเป็นเวลา 28 วัน ผลที่ได้เป็นไปตามรูป 4.6.1




รูปที่ 4.6.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนผสมฝุ่นหินกับค่าลึงคิงประลัยที่อัตราส่วนผสมต่างๆ

ผลการทดสอบพบว่าในอัตราส่วนที่มีฝุ่นหินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้กำลังอัดประลัยลดลง ตามรูปที่ 4.6.1

7. การทดสอบหาค่ากำลังอัดของมอร์ต้าซีเมนต์ผสมฝุ่นหินแทนที่ทราย

ผลการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM C109 ที่อัตราส่วนผสมต่างๆ ของมอร์ต้าฝุ่นหินแทนที่ทรายและ สามารถแสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่ากำลังกับอัตราส่วนผสมได้ โดยที่มอร์ต้ามีการบ่มไว้ในอากาศเป็นเวลา 28 วัน ตามรูปที่ 4.7.1




รูปที่ 4.7.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนผสมฝุ่นหินกับกำลังอัดประลัย ที่อัตราส่วนผสมต่างๆ


จากผลการทดสอบพบว่าในอัตราส่วนที่มีฝุ่นหินมากขึ้นยิ่งส่งผลกระทบต่อทำให้กำลังลดต่ำลงเป็นลำดับตามรูปที่ 4.7.1

8. การทดสอบหาความต้านทานแรงอัดของอิฐมวลเบา


การทดสอบหาความต้านทานแรงอัดของอิฐมวลเบาตามมาตรฐาน ASTM C 31 C 39 C 42 มอก. 77-2517 เป็นการทดสอบหาค่ากำลังอัดของอิฐมวลเบาโดยที่มีความต่างกับอิฐปกติที่มีปริมาณฟองอากาศเข้าไปแทนที่ปริมาณของอิฐ โดยที่จะใส่ปริมาณฟองอากาศแทนที่ประมาณ 50-60% บ่มในอากาศปกติเป็นเวลา 7, 14, และ 28 วัน ตามลำดับ ผลการทดสอบเป็นดังรูปที่ 4.8.1-4.8.8




รูปที่ 4.8.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มอิฐมวลเบาในอากาศปกติในระยะเวลาต่างๆ ที่อัตราส่วนผสม ซีเมนต์: ทราช: ฝุ่นหิน: ผงปลาสเตอร์ 40:58:0:2 (0%)




รูปที่ 4.8.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มอิฐมวลเบาในอากาศปกติระยะเวลาต่างๆ ที่อัตราส่วนผสม ซีเมนต์: ทราช: ฝุ่นหิน: ผงปลาสเตอร์ 40:53:5:2 (5%)




รูปที่ 4.8.3 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มอิฐมวลเบาในอากาศปกติในระยะเวลาต่างๆ ที่อัตราส่วนผสม ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงปลาสเตอร์ 40:48:10:2 (10%)




รูปที่ 4.8.4 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มอิฐมวลเบาในอากาศปกติในระยะเวลาต่างๆ ที่อัตราส่วนผสม ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงปลาสเตอร์ 40:38:20:2 (20%)




รูปที่ 4.8.5 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มอิฐมวลเบาในอากาศปกติในระยะเวลาต่างๆ ที่อัตราส่วนผสม ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงปลาสเตอร์ 40:28:30:2 (30%)



รูปที่ 4.8.6 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มอิฐมวลเบาในอากาศปกติในระยะเวลาต่างๆ ที่อัตราส่วนผสม ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงปลาสเตอร์ 40:18:40:2 (40%)




รูปที่ 4.8.7 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มอิฐมวลเบาในอากาศปกติในระยะเวลาต่างๆ ที่อัตราส่วนผสม ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงปลาสเตอร์ 40:8:50:2 (50%)




รูปที่ 4.8.8 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มอิฐมวลเบาในอากาศปกติในระยะเวลาต่างๆ ที่อัตราส่วนผสมที่ต่างๆ กัน ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: ผงปลาสเตอร์

จากรูป 4.8.8 ผลการทดสอบพบว่าที่อัตราส่วนผสมที่ระหว่างร้อยละ 0-10 จะส่งผลดี แต่ในอัตราส่วนผสมที่มากกว่านั้นจะส่งผลให้ที่กำลังต้านทานที่ลดต่ำลง ณ เวลา 28 วัน




รูปที่ 4.8.9 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระยะเวลาการบ่มมอร์ต้าซีเมนต์ และอิฐมวลเบา ในอากาศปกติในระยะเวลาที่ 28 วัน ที่อัตราส่วนผสมที่ต่างๆ กัน ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: พงพลาสติก จากผลการทดสอบมอร์ต้าซีเมนต์ และอิฐมวลเบา มีความแตกต่างด้านกำลังต้านทานแรงอัดแตกต่างกันอยู่ระหว่างร้อยละ 40-50



รูปที่ 4.8.10 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกำลังอัดอิฐมวลเบาที่ 28 โดยเทียบอัตราส่วนฝุ่นหินกับ ปริมาณทรายที่อัตราส่วนผสมที่ต่างๆ กัน ซีเมนต์: ทราย: ฝุ่นหิน: พงพลาสติก

9. การทดสอบความต้านทานแรงดัดของอิฐมวลเบา

การทดสอบความต้านทานแรงดัดของอิฐมวลเบาคตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ทดสอบความต้านทานแรงดัดของแท่งคอนกรีตมาตรฐานการรับแรงดัดของอิฐจึงมีการประยุกต์ใช้ ทดสอบกับอิฐมวลเบา จึงส่งผลทำให้รับแรงที่ต่ำลง แต่ในอิฐมวลเบาที่มีฟองอากาศที่มากยิ่งทำให้ รับแรงอัดลดต่ำลง โดยที่บ่มไว้ในอากาศปกติในระยะเวลาที่ 28 วันดังรูปที่ 4.9.1




รูปที่ 4.9.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอัตราส่วนผสมปูนหินแทนที่ทรายของอิฐมวลเบาที่อัตราส่วนต่างๆ


ในอัตราส่วนผสมของอิฐมวลเบาที่มีปริมาณปูนหินที่มากกว่าร้อยละ 10 จะส่งผลกระทบให้มีความสามารถในการรับแรงดัดที่ลดต่ำลง

10. การทดสอบหน่วยน้ำหนักและอัตราการดูดซึมน้ำของอิฐมวลเบา

ผลการทดสอบเป็นดังรูปที่4.10.1 พบว่ามีความหนาแน่นอยู่ที่ระหว่าง 0.9-1 ตามที่ออกแบบส่วนผสมไว้ รูปที่4.10.1 เป็นรูปแสดงความสัมพันธ์ของหน่วยน้ำหนักที่อัตราส่วนผสมฝุ่นหินแทนที่ทรายที่อัตราส่วนต่างๆ



รูปที่4.10.1 กราฟแสดงความสัมพันธ์ตามความหนาแน่นของอิฐมวลเบาในอัตราส่วนผสมของฝุ่นหินแทนที่ทรายในอัตราส่วนต่างๆ



รูปที่ 4.10.2 กราฟแสดงความสัมพันธ์การดูดซึมของอิฐมวลเบาในอัตราส่วนผสมของฝุ่นหินแทนที่ทรายในอัตราส่วนต่างๆ

จากผลการทดสอบอัตราดูดซึมมีผลไม่มากนักโดยที่มีความหนาแน่นอยู่ที่ระหว่าง 26-33 เปอร์เซ็นต์