

# บทที่ 1

## บทนำ

คอนกรีตเป็นวัสดุที่ใช้กันมากในการก่อสร้างโดยทั่วไป แต่เนื่องจากในธรรมชาตินั้นมีสารเคมีบางชนิดคือ โซเดียมซัลเฟต แมกนีเซียมซัลเฟต เป็นต้น ที่มีผลต่อการ กัดกร่อนโครงสร้างคอนกรีต ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งความเสียหายแก่โครงสร้างทำให้คอนกรีตมีอายุการใช้งานน้อยลงจากการศึกษาค้นคว้าทราบว่าเมื่อผสมสารผสมเพิ่มจำพวก สารปอดโซลาน เถ้าลอย และอื่น ๆ ลงไปในคอนกรีตหรือมอร์ตาร์แล้วจะทำให้คุณสมบัติของคอนกรีตและมอร์ตาร์เปลี่ยนแปลงไป เช่น กำลังอัด การหดตัว ความทนทานต่าง ๆ โครงการนี้จึงมุ่งศึกษาการหาอัตราส่วนผสมที่เหมาะสมของสารผสมเพิ่มในที่นี้คือ เถ้าลอย ที่ทำให้คอนกรีต และมอร์ตาร์มีคุณสมบัติด้านการกัดกร่อนของโซเดียมซัลเฟตได้ดีที่สุด นอกจากนี้ยังศึกษาในเรื่องของกำลังอัด และการหดตัว ของคอนกรีตและมอร์ตาร์อีกด้วยเพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและการพัฒนาต่อไป


### 1.1 ประวัติความเป็นมาและความสำคัญ

ได้มีการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับเกลือซัลเฟต ( $SO_4^{2-}$ ) ที่อยู่ในรูปของสารละลาย สามารถทำอันตรายต่อซีเมนต์เพสต์ในคอนกรีตได้ ตัวอย่างของเกลือซัลเฟต ที่พบมากในธรรมชาติและเป็นอันตรายต่อคอนกรีต เช่น โซเดียมซัลเฟต ( $Na_2SO_4$ ) แมกนีเซียมซัลเฟต ( $MgSO_4$ ) และแคลเซียมซัลเฟต ( $CaSO_4$ ) เกลือซัลเฟตจะมีอยู่มากในทะเล น้ำกร่อย ในดินบริเวณริมทะเล หรือ ในดินทั่วไป เกลือซัลเฟตชนิดที่พบมากที่สุดมักจะเป็นเกลือ โซเดียมซัลเฟต รองลงมาก็คือแมกนีเซียมซัลเฟต เกลือซัลเฟตยังมักจะพบอยู่ในน้ำเสียจากบ้านเรือน หรือตามแหล่งน้ำพุร้อนธรรมชาติด้วย เมื่อทำการการศึกษาเรื่องผลของเถ้าลอยที่ผสมในคอนกรีตและมอร์ตาร์เพื่อด้านซัลเฟตสามารถทำได้โดยการนำตัวอย่างซีเมนต์เพสต์ มอร์ตาร์ หรือคอนกรีตไปแช่ใน สารละลายโซเดียมซัลเฟต แมกนีเซียมซัลเฟต หรือ แคลเซียมซัลเฟต เพื่อศึกษาปฏิกิริยาเคมีของเถ้าลอยที่มีผลต่อคอนกรีตและมอร์ตาร์ที่แช่ในซัลเฟต แต่เนื่องจากแคลเซียมซัลเฟตมีความสามารถในการละลายน้ำได้น้อยมาก ดังนั้นจึงใช้ สารละลายโซเดียมซัลเฟต ( $Na_2SO_4$ ) แทน



### กลไกของการทำลายโดยโซเดียมซัลเฟต

กลไกนี้เริ่มต้นเมื่อเกิดปฏิกิริยาระหว่างโซเดียมซัลเฟต ( $\text{Na}_2\text{SO}_4$ ) กับ แคลเซียมไฮดรอกไซด์ ( $\text{Ca}(\text{OH})_2$ ) ที่เป็นผลผลิตจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน ดังแสดงในสมการ (1.1) ทำให้ได้โซเดียมไฮดรอกไซด์ ( $\text{NaOH}$ ) ซึ่งผลของปฏิกิริยาคือยิปซัม ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ )

ทำให้ค่า pH ของซีเมนต์เพสต์สูงขึ้นเป็น 13.5 ซึ่งมากกว่าค่า pH ของสารละลาย อิมตัว ที่มีค่าเพียง 12.4 ดังนั้นจึงเป็นการรักษาเสถียรภาพของ C-S-H และ Ettringite ( $\text{C}_3\text{ASH}_3$ ) ไม่ให้ทำปฏิกิริยาละลายไปเป็นผลิตภัณฑ์อื่นดังแสดงในสมการ (1.1)



สารยิปซัม ( $\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ ) ที่ได้จากสมการ (1.1) จะทำปฏิกิริยากับผลผลิตไฮเดรชันบางตัว เช่น แคลเซียมอลูมิเนตไฮเดรต ( $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ ) โมโนเฟด ( $4\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$ ) และ/หรือ ไตรแคลเซียมอลูมิเนต ( $3\text{CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$ ) ที่เหลือจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน ทำให้ได้ Secondary Ettringite อีก ดังแสดงในสมการ (1.2) ถึง (1.4) เนื่องจากในธรรมชาติแล้ว Ettringite จะมีความหนาแน่นต่ำกว่าผลผลิตของปฏิกิริยาไฮเดรชันชนิดอื่นมาก จึงทำให้เกิดการขยายตัว ดังนั้นผลที่เกิดจากการทำลายโดยโซเดียมซัลเฟตจึงเป็นการขยายตัวและการแตกร้าวของคอนกรีต



### สารประกอบที่สำคัญของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ชื่อสารประกอบ	ส่วนประกอบทางเคมี	ชื่อย่อ
ไตรแคลเซียม ซิลิเกต	$3 \text{ CaO} \cdot \text{SiO}_2$	$\text{C}_3\text{S}$
ไดแคลเซียม ซิลิเกต	$2 \text{ CaO} \cdot \text{SiO}_2$	$\text{C}_2\text{S}$
ไตรแคลเซียม อลูมิเนต	$3 \text{ CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	$\text{C}_3\text{A}$
เตตราแคลเซียม อลูมิโนเฟอร์ไรท์	$4 \text{ CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$	$\text{C}_4\text{AF}$

กล่าวโดยสรุป การทำลายโดยโซเดียมซัลเฟตนั้นขึ้นอยู่กับกาเกิด Secondary Ettringite ดังแสดงในสมการ (1.2) ถึง (1.4) สารตั้งต้นในสมการดังกล่าวมีองค์ประกอบของอลูมิเนต ดังนั้นในการผลิตปูนซีเมนต์ด้านทานโซเดียมซัลเฟต จึงมีเหตุผลที่ต้องจำกัดปริมาณ  $\text{C}_3\text{A}$  ให้น้อยกว่าร้อยละ 5 ถ้าปริมาณ  $\text{C}_3\text{A}$  มีอยู่ระหว่าง 5 ถึง 8 การทำลายโดยซัลเฟตมีความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น และถ้าปริมาณ  $\text{C}_3\text{A}$  มีมากกว่าร้อยละ 8

การทำลายน่าจะเกิดขึ้น นอกจากนี้ยังมีองค์ประกอบอีกสองประการ ที่มีอิทธิพลต่อการทำลายในลักษณะนี้คือ ปริมาณ  $\text{C}_4\text{AF}$  ซึ่งแม้ว่าจะทำปฏิกิริยากับโซเดียมซัลเฟตได้น้อยกว่า  $\text{C}_3\text{A}$  แต่มีกลไกการพัฒนาล้ากับการเกิด Ettringite แต่มีการขยายตัวน้อยกว่า ส่วนองค์ประกอบอีกประการหนึ่งคือ NH ที่เป็นผลผลิตจากสมการ (1.1) ซึ่งทำให้ Ettringite มีเสถียรภาพ ดังนั้นจึงทำให้การขยายตัวมีมากขึ้น นอกจากนี้ ิพซึมที่ได้จากสมการ (1.1) ยังมีปริมาณมากกว่าสารตั้งต้น ดังนั้นถ้าต้องการผลิตปูนซีเมนต์ที่ด้านทานซัลเฟตต้องลดปริมาณ CH ลง พร้อมๆกับการจำกัดปริมาณ  $\text{C}_3\text{A}$  และ  $\text{C}_4\text{AF}$  ในการลดปริมาณ CH ทำได้โดยการลดอัตราลง  $\text{C}_3\text{A} / \text{C}_2\text{A}$  หรือใช้ปูนซีเมนต์ผสม

#### ปัจจัยที่มีผลต่อการทำลายโดยซัลเฟต

ปัจจัยที่มีผลต่อการทำลายโดยซัลเฟต มีดังต่อไปนี้

สิ่งแวดล้อมที่มีซัลเฟต ตลอดจนความเข้มข้นของซัลเฟต ถ้ามีความเข้มข้นของซัลเฟตสูงก็จะมีการทำลายที่รุนแรงมากขึ้นความชื้นน้ำของคอนกรีต คอนกรีตที่มีความชื้นน้ำสูงจะทำให้ซัลเฟตซึมผ่านเข้าไปในคอนกรีตได้มากขึ้น ทำให้ได้ระดับความรุนแรงลดลงปริมาณ  $\text{C}_3\text{A}$  และ  $\text{C}_4\text{AF}$  ในปูนซีเมนต์ ปูนซีเมนต์ที่มีปริมาณ  $\text{C}_3\text{A}$  และ  $\text{C}_4\text{AF}$  น้อยจะมีแนวโน้มที่จะต้านทานการทำลายของซัลเฟตได้ดีกว่าปูนซีเมนต์ที่มีปริมาณ  $\text{C}_3\text{A}$  และ  $\text{C}_4\text{AF}$  สูง และปูนซีเมนต์ที่มีอัตราส่วน  $\text{C}_3\text{S}$  ต่อ  $\text{C}_2\text{S}$  ต่ำก็จะมีความต้านทานซัลเฟตดีขึ้นปริมาณ  $\text{Ca(OH)}_2$  ในคอนกรีต ถ้าสามารถลดปริมาณ  $\text{Ca(OH)}_2$

ในคอนกรีตได้ก็จะช่วยลดความรุนแรงลงได้ด้วย วิธีการลด  $\text{Ca(OH)}_2$  ในคอนกรีตอาจทำได้โดยใช้สาร ปอชโซลาน แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วน

### วิธีป้องกันการทำลายโดยซัลเฟต

วิธีการป้องกันและบรรเทาความรุนแรงของการทำลายโดยซัลเฟต อาจทำได้ดังต่อไปนี้

- 1) ใช้ปูนซีเมนต์ที่มีปริมาณ  $\text{C}_3\text{A}$  และอัตราส่วน  $\text{C}_3\text{S}$  ต่อ  $\text{C}_2\text{S}$  ต่ำ นั่นคือปูน ซีเมนต์ชนิดที่ 5 หรือที่เรียกว่า ปูนซีเมนต์ต้านทานซัลเฟต (Sulfate Resisting Cement)
- 2) การใช้สารปอชโซลานทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วน ซึ่งจะช่วยลดปริมาณแคลเซียมไฮดรอกไซด์ ( $\text{Ca(OH)}_2$ ) รวมทั้งลด  $\text{C}_3\text{A}$  และสามารถเพิ่มความทึบน้ำให้กับคอนกรีตได้ด้วย
- 3) ลดอัตราส่วนน้ำต่อปูนซีเมนต์ให้ต่ำเพื่อให้คอนกรีตมีความทึบน้ำสูง
- 4) ออกแบบให้คอนกรีตมีปริมาณซีเมนต์เฟสดีไม่มากเกินไป

### แนวทางในการศึกษา

ในการศึกษานี้เลือกใช้สารปอชโซลานทดแทนปูนซีเมนต์บางส่วน ซึ่งสารที่เลือกใช้คือ เถ้าลอย เพราะว่ามีราคาถูก หาได้ง่าย เป็นสารเหลือใช้ และไม่เกิดสารพิษใด ๆ ต่อธรรมชาติอีกด้วย การศึกษามุ่งเน้นไปในด้านอิทธิพลของเถ้าลอยที่ผสมลงไปในคอนกรีตและมอร์ตาร์ว่าจะมีผลต่อการต้านทานการกัดกร่อนอย่างไร จะทำให้กำลังอัดแตกต่างกับคอนกรีตและมอร์ตาร์ปกติหรือไม่ และรวมไปจนถึงการขยายตัวของคอนกรีตและมอร์ตาร์อีกด้วย ซึ่งคอนกรีตจะทดสอบโดยการผสมคอนกรีตและนำไปบ่มจนมีอายุ 28 วันแล้วนำไปแช่สารละลายโซเดียมซัลเฟต เข้มข้น 5% เป็นเวลา 14 วันแล้วสังเกตการกัดกร่อนของก้อนคอนกรีตก่อนที่จะนำไปทดสอบหาลำกำลังอัดต่อไป โดยแปรผันอัตราส่วนของเถ้าลอยที่ผสมแทนซีเมนต์ไปบางส่วน คือ 10% , 20% , 30% และค่า  $W / C$  เป็น 0.4, 0.5 ตามลำดับ ส่วนมอร์ตาร์นั้นจะทดสอบโดยการผสมมอร์ตาร์และนำไปบ่มจนถึงเมื่อมอร์ตาร์มีกำลังอัดเป็นไปตามมาตรฐาน ASTM C1012 จากนั้นจึงนำไปแช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟต เข้มข้น 5% บันทึกผลการขยายตัวของมอร์ตาร์เมื่อเวลาผ่านไป 1 สัปดาห์ , 2 สัปดาห์ , 3 สัปดาห์ , และ 4 สัปดาห์ แปรผันค่าอัตราส่วนเถ้าลอยที่ผสมแทนซีเมนต์ไปบางส่วน คือ 10% , 20% , 30% , 50% , และ 70%

## 1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อศึกษาการกัดกร่อนของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยเมื่อแช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟต
2. เพื่อศึกษาถึงการขยายตัวของมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าลอยเมื่อแช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟต
3. เพื่อศึกษาถึงกำลังอัดของคอนกรีตที่ผสมเถ้าลอยเมื่อแช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟต

### 1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

- 1.3.1 ได้ทราบถึงการกักกร่อนของคอนกรีตและมอร์ตาร์เนื่องจากซัลเฟต
- 1.3.2 ได้ทราบถึงกำลังอัด และการขยายตัวของคอนกรีตและมอร์ตาร์ที่ผสมเถ้าลอย
- 1.3.3 ได้ทราบถึงปริมาณเถ้าลอยที่เหมาะสมที่สุดที่ผสมในคอนกรีตหรือมอร์ตาร์ซึ่งทำให้สามารถทนทานต่อการกักกร่อนของซัลเฟต

### 1.4 ขอบข่ายการทำงาน

เป็นการศึกษาการต้านทานซัลเฟตของคอนกรีตและมอร์ตาร์ โดยพิจารณาจากกำลังอัด การหดตัว และการกักกร่อน ของคอนกรีตและมอร์ตาร์ สารผสมเพิ่มที่ใช้คือ เถ้าลอย จากโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง ปูนซีเมนต์ใช้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ประเภทที่ 1 ตราช้างแดง โดยทำการเปรียบเทียบระหว่างคอนกรีตและมอร์ตาร์ปกติ (บ่มในน้ำ) กับคอนกรีตและมอร์ตาร์แช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟต

### 1.5 ขั้นตอนการทำงาน

- 1.5.1 ทำการศึกษาอิทธิพลของเถ้าลอยที่เป็นสารผสมเพิ่มในคอนกรีต ว่ามีผลต่อการกักกร่อน และ กำลังอัดของคอนกรีตเมื่อแช่สารละลายโซเดียมซัลเฟต
  - 1.5.1.1) เตรียมแท่งคอนกรีตรูปทรงลูกบาศก์สำหรับทดสอบแรงกด
    - (1.5.1.1.1) กำหนดสัดส่วน น้ำต่อซีเมนต์ ที่ต้องการทดสอบ
    - (1.5.1.1.2) กำหนดหาปริมาณสัดส่วนผสมของวัสดุที่ใช้ในการผลิตคอนกรีต
    - (1.5.1.1.3) ผสมแท่งคอนกรีตที่ได้จากข้อ 1.1.2 และใช้น้ำบ่มเป็นเวลา 28 วัน
  - 1.5.1.2) นำแท่งคอนกรีตส่วนหนึ่งนำไปแช่ในอากาศ และส่วนหนึ่งนำไปแช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟตความเข้มข้น 5 % เป็นเวลา 14 และ 28 วัน
  - 1.5.1.3) ทดสอบแรงกด
  - 1.5.1.4) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
    - (1.5.1.4.1) กราฟกำลังอัดของคอนกรีตที่แช่ในอากาศ กับระยะเวลาในการบ่ม
    - (1.5.1.4.2) กราฟกำลังอัดของคอนกรีตที่แช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟต กับระยะเวลาในการบ่ม

## 1.5.2 ทำการศึกษาอิทธิพลของเกลือที่เป็นสารผสมเพิ่มในมอร์ต้า

ว่ามีผลต่อการขยายตัวของมอร์ต้าเมื่อแช่สารละลายโซเดียมซัลเฟต

1.5.2.1) เตรียมแท่งมอร์ต้ารูปทรงลูกบาศก์สำหรับทดสอบแรงกด

(1.5.2.1.1) กำหนดสัดส่วน น้ำต่อซีเมนต์ ที่ต้องการทดสอบ

(1.5.2.1.2) กำหนดหาปริมาณสัดส่วนผสมของวัสดุที่ใช้ในการผลิตมอร์ต้า

(1.5.2.1.3) ผสมแท่งมอร์ต้าที่ได้จากข้อ 2.1.2 และใช้น้ำบ่มที่อายุ 1 2 3 และ 4 วัน

1.5.2.2) ทดสอบแรงกด หาค่ากำลังอัดของมอร์ต้าให้ได้ตามที่มาตรฐานกำหนด

1.5.2.3) ทดสอบหาค่าการไหลแผ่ของมอร์ต้าทดลองปรับแก้สัดส่วน น้ำต่อซีเมนต์ ที่ต้องการทดสอบ ให้ได้เปอร์เซ็นต์การไหลแผ่ที่ใกล้เคียงกัน

1.5.2.4) เตรียมแท่งมอร์ต้าสำหรับทดสอบการขยายตัว

(1.5.2.4.1) กำหนดหาปริมาณสัดส่วนผสมของวัสดุที่ใช้ในการผลิตมอร์ต้า

(1.5.2.4.2) ผสมแท่งมอร์ต้าที่ได้จากข้อ 2.4.1 และใช้น้ำบ่มให้ได้กำลังอัดตามที่มาตรฐานกำหนด

1.5.2.5) นำแท่งมอร์ต้าไปแช่ในสารละลายโซเดียมซัลเฟตความเข้มข้น 5 %

1.5.2.6) วัดการขยายตัวของมอร์ต้า เมื่อแช่สารละลายโซเดียมซัลเฟตที่อายุ 1 2 3 และ 4 สัปดาห์

1.5.2.7) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างกราฟการขยายตัวของมอร์ต้า กับระยะเวลาในการแช่สารละลายโซเดียมซัลเฟต

## 1.6 แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ

กิจกรรม	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น	←→				
กำหนดหาอัตราส่วนผสม		←→			
ทำการทดลอง			←→	←→	
ทำรายงานฉบับโครงร่าง			←→	←→	
วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล				←→	←→
ส่งรายงานฉบับสมบูรณ์					←→

1.7 รายละเอียดงบประมาณของโครงการ

- วัสดุวิทยาศาสตร์	เป็นเงิน	1,221	บาท
- วัสดุสำนักงาน	เป็นเงิน	557	บาท
- วัสดุคอมพิวเตอร์	เป็นเงิน	1,090	บาท
- ค่าเช่าเอกสารและเข้าเล่มรายงาน	เป็นเงิน	1,132	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<b>4,000</b>	บาท

