

บทที่3

วิธีการทดสอบ

ในบทนี้จะกล่าวถึง อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดสอบ และวัสดุที่ใช้ในการทดสอบขั้นตอนการเตรียมวัสดุที่ในการทดสอบ วิธีการทดสอบ และขั้นตอนการทดสอบเพื่อหาค่าเบอร์เซ็นปูนซีเมนต์ที่เหมาะสมระหว่างมวลรวมที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจากรถไซคลิงแบบเย็น(Cold Recycler) และมวลรวมที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจากการบดเจาะถนนโดยแรงงานคน เพื่อนำมาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกันซึ่งเป็นบทที่สำคัญที่สุดของ โครงการวิจัยครั้งนี้

โดยการศึกษารั้งนี้ได้มีการเก็บตัวอย่างจากสองแหล่งดังที่กล่าวข้างต้นซึ่งในแต่ละตัวอย่างนั้นได้ทำการแบ่งออกเป็น 9 ส่วน เพื่อเป็นตัวแทนในการทดสอบเพื่อหาค่าเบอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ที่เหมาะสม โดยกำหนดค่ากำลัง Unconfined Compressive Strength (UCS.) ที่ต้องการที่ 17.5 KSC. ที่ 7 วัน และนิวิธีการทดสอบ โดยอ้างอิงถึงมาตรฐานดังต่อไปนี้

ตัวอย่างที่1

วิธีการทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผ่านตะแกรงแบบล้ำ

ทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ ทล.-ท.205/2517

ตัวอย่างที่2

วิธีการทดสอบ Compaction test แบบสูงกว่ามาตรฐาน

ทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ ทล.-ท.108/2517

ตัวอย่างที่ 3 ถึง 9

วิธีการทดสอบหาค่า Unconfined Compressive Strength (UCS.) ของคิน

ทดสอบตามวิธีการทดสอบที่ ทล.-ท.105/2515

โดยต้องทำการทดสอบในลักษณะเดียวกันทั้งสองตัวอย่างจากแหล่งตัวอย่างที่ได้รับมา

ค่าที่ได้จากการทดสอบมาศึกษาวิเคราะห์เปรียบเทียบกัน

ซึ่งวิธีการทดสอบดังกล่าวทั้งหมด ได้อ้างอิงจากมาตรฐานวิธีการทดสอบ (STANDARD TEST METHODS)ของสำนักวิเคราะห์วิจัยและพัฒนางานทาง(BUREAU OF MATERIALS , RESEARCH AND DEVELOPMENT) กรมทางหลวง

3.1 อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง

3.1.1 ตะแกรงช่องผ่านเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดช่องผ่านต่างๆตามต้องการพร้อมเครื่องขยายตะแกรง

3.1.2 เครื่องซีซิ่ง สามารถซีซิ่งได้ละเอียดถึง 0.2% ของตัวอย่างทั้งหมด

3.1.3 เตาอบ สามารถควบคุมอุณหภูมิให้คงที่ได้ที่ 110 ± 5 องศาเซลเซียส

3.1.4 เครื่องแบ่งตัวอย่าง (Sample Splitter) ขนาดต่างๆ

3.1.5 แปรงทำความสะอาดตะแกรงชนิดลวดทองเหลือง แปรงพลาสติก

3.1.6 ภาชนะสำหรับใช้แช่และล้างตัวอย่างตัวอย่างตัวมือ

3.1.7 ภาชนะล้างตัวอย่างชนิดเครื่องเขียว

3.1.8 แบบ (mold) ทำด้วยโลหะแข็งແຂະเหนียวลักษณะทรงกระบอกกลวงขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 101.6 มิลลิเมตร (4นิ้ว)สูง 116.4 มิลลิเมตร(4.584 นิ้ว) และจะต้องมีปลอก (Collar) ขนาดเดียวกันสูง 50.8 มิลลิเมตร (2นิ้ว) มีฐานทึบ

3.1.9 แท่งโลหะรอง เป็นโลหะรูปทรงกระบอก เพื่อใช้กับแบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 152.4 มิลลิเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 150.8 มิลลิเมตร (5 15/16 นิ้ว) และสูงขนาดต่างๆซึ่ง เมื่อใช้กับแบบตามข้อ 2.1.1 (2)แล้วจะเหลือเป็นตัวอย่างสูงเท่ากับ 116.4 มิลลิเมตร (4.584 นิ้ว)

3.1.10 ค้อน (Hammer) ทำด้วยโลหะมีลักษณะดังนี้ เป็นรูปทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 50.8 มิลลิเมตร (2 นิ้ว) มีมวลรวมทั้งค้อนถึง 4.537 กิโลกรัม (10.0 ปอนด์) ต้องมีปลอกที่ทำไว้อย่างเหมาะสม เป็นตัวบังคับให้ระเบิดเท่ากับ 457.2 มิลลิเมตร(18 นิ้ว) เมื่อระเบิดคืนที่ต้องการบทบาทจะต้องมีรูระบายน้ำยาการศอย่างน้อย 4 รู แต่ละรูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 9.5 มิลลิเมตร เจาะห่างจากปลายของปลอกทั้ง 2 ข้าง ประมาณ 19 มิลลิเมตร

3.1.11 เครื่องดันตัวอย่าง (Sample Extruder) เป็นเครื่องดันคืนออกจากแบบ ภายหลังเมื่อทดสอบเสร็จแล้ว จะมีหรือไม่มีกีໄด ประกอบด้วยตัว Jack ทำหน้าที่เป็นตัวดัน และโครงเหล็กทำหน้าที่เป็นตัวจับแบบ ในกรณีที่ไม่ใช่ ให้ใช้ลิ่วหรือเครื่องมืออย่างอื่นแค่ตัวอย่างออกจากแบบ

3.1.12 ตาชั่งแบบ Balance มีขีดความสามารถซึ่งได้ไม่น้อยกว่า 16 กิโลกรัม ซึ่งได้ละเอียดถึง 0.001 กิโลกรัม สำหรับชั่งตัวอย่างทดสอบ

3.1.13 ตาชั่งแบบ Scale หรือแบบ Balance มีขีดความสามารถซึ่งได้ 1000 กรัม ซึ่งได้ละเอียดถึง 0.001 กิโลกรัม สำหรับหาปริมาณน้ำในเดิน

3.1.14 เหล็กปาง (Straight Edge) เป็นเหล็กคล้ายไม้บรรทัด หนา และแข็งเพียงพอในการตัดแต่งตัวอย่างที่ส่วนบนของแบบ นรความยาวไม่น้อยกว่า 300 มิลลิเมตร แต่ไม่ยาวเกินไปและหนาประมาณ 3.0 มิลลิเมตร

3.1.15 เครื่องมือกด เป็นเครื่องใช้กดแท่งตัวอย่าง มีหลายแบบ เช่น ใช้ Deadweight หรือ Hydraulic เป็นแรงดึง หรืออาจใช้เครื่องมือชนิดอื่นๆที่สามารถควบคุมอัตราเร็วของแรงกด และมีกำลังกดเพียงพอ สำหรับดินที่มีค่า Unconfined Compressive Strength(UCS.) น้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่ำตารางเซนติเมตร ($0.1 \text{ นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร}$) ต้องใช้เครื่องกดที่สามารถอ่านค่าได้ ละเอียดถึง $0.01 \text{ กิโลกรัมต่ำตารางเซนติเมตร}$ ($0.001 \text{ นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร}$) และสำหรับดินที่มีค่า Unconfined Compressive Strength มากกว่า 1 กิโลกรัมต่ำตารางเซนติเมตร ($0.1 \text{ นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร}$) เครื่องจะต้องอ่านค่าได้ละเอียดถึง $0.05 \text{ กิโลกรัมต่ำตารางเซนติเมตร}$ ($0.005 \text{ นิวตันต่อตารางมิลลิเมตร}$)

3.1.16 เครื่องดันตัวอย่างดิน ใช้ดันแท่งตัวอย่างดินออกจากท่อบาง (Thin Wall Tube)

3.1.17 Dial Gauge ใช้วัดได้ละเอียดถึง 0.01 มิลลิเมตร หรือ 0.001 นิวตัน สามารถอ่านระยะทางเคลื่อนที่ได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของความยาวแท่งตัวอย่าง ที่จะใช้ทดลอง

3.1.18 Vernier Caliper ใช้วัดขนาดแท่งตัวอย่าง โดยวัดได้ละเอียดถึง 0.1 มิลลิเมตร หรือ 0.01 นิวตัน

3.1.19 นาฬิกาจับเวลา

3.1.20 เครื่องชั่งที่อ่านได้ละเอียดถึง 0.01 กรัม ใช้สำหรับตัวอย่างดินที่มีมวลน้อยกว่า 100 กรัม สำหรับตัวอย่างดินที่มีมวลมากกว่า 100 กรัม ให้ใช้เครื่องชั่งชนิดอ่านได้ละเอียดถึง 0.1 กรัม

3.1.21 เครื่องมือเบ็ตเตล์ เครื่องมืออื่นๆที่ต้องใช้ก็อเครื่องมือตัดและตกแต่งตัวอย่างเครื่องทำตัวอย่าง Remolded และกระป่องอบดิน

3.2 วัสดุที่ใช้

3.2.1 ตัวอย่างที่ 1 มวลรวมหรือผิวทางและชั้นทางที่ได้จากการขุดเจาะถนนโดย แรงงานคน ทางหลวงสายที่ 1 พลโยธิน ช่วง กม.386+000 ถึง กม.387+000 จ.ตาก

3.2.2 ตัวอย่างที่ 2 มวลรวมหรือผิวทางและชั้นทางที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจากการรีไซค์ลิ่งแบบเย็น(Cold Recycler) ทางหลวงสายที่ 1 พลโยธิน ช่วง กม.386+000 ถึง กม.387+000 จ.ตาก

3.2.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราช้าง ผลิตจากบริษัท ปูนซีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน)ประเทศไทย

3.2.4 น้ำประปาที่สะอาด

3.3 การเตรียมวัสดุ

3.3.1 ด้วยวิธีที่ 1 มวลรวมหรือผิวทางและชั้นหางที่ได้จากการขุดเจาะถนนโดย
แรงงานคน น้ำดองนำมาทำการบดให้ร่วนซุยก่อนที่จะนำไปทดลอง โดยการนำผิวทาง AC. ไปอบ
ประมาณ 30 นาทีแล้วนำมาทุบและผสมกับชั้นพื้นทาง(Base) ในอัตราส่วน 1: 2 คือ ผิวทาง 1 ส่วนต่อ
ชั้นพื้นทาง 2 ส่วน ให้เข้ากันก่อนนำไปร่อนตะแกรงเบอร์ ¾ นิ้ว ส่วนที่ค้างให้ทิ้งไปนำส่วนที่ผ่านไป
ทำการทดลอง

3.3.2 ด้วยวิธีที่ 2 มวลรวมหรือผิวทางและชั้นหางที่ได้จากการเก็บตัวอย่างจากเครื่อง
ใช้คลิง(Cold Recycler) สำหรับตัวอย่างชนิดนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการทำให้ร่วนซุยเนื่องจากถูก
ดึงกล่าวจะทำการบดให้ร่วนซุยอยู่แล้วและมีอัตราส่วนที่คงที่เท่ากับตัวอย่างข้างต้นคือ 1:2 สามารถ
นำมาร่อนให้ผ่านตะแกรงเบอร์ ¾ ได้และคัดเอาส่วนเศษที่ผ่านนำไปทดลองซึ่งมีส่วนที่ค้างน้อย
มากเมื่อเทียบกับตัวอย่างข้างต้น

3.3.3 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ตราข้าง ใช้แบบบรรจุในถุงกระดาษ โดยมีการกัน
ความชื้น ไม่มีรอยร้าว และถูกเก็บไว้ในที่แห้ง มีเม็ดละเอียดไม่จับตัวกันเป็นก้อน

3.4 วิธีการทดลอง

การออกแบบห้าเบอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการปรับปรุงชั้นทางเดินจากการเก็บตัวอย่าง และแบ่งตัวอย่างหั้งหมวด ออกเป็น 9 ตัวอย่าง เพื่อเป็นตัวแทนในการทดลองเพื่อหาเบอร์เซ็นต์ปูนซีเมนต์ที่เหมาะสม ตั้งค่าไปนี้

ตัวอย่างชุดที่ 1 ทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท. 205/2517 “วิธีการทดลองหาขนาดเม็ดของวัสดุโดยผ่านตะแกรมแบบถ้วง” ซึ่งข้อกำหนดมาตรฐานระบุให้ขนาดโต๊ะสูตรไม่เกิน 50 มิลลิเมตร และส่วนละเอียดที่ผ่านตะแกรงขนาด 0.075 มิลลิเมตร (เบอร์ 200) กำหนดให้ไม่เกินร้อยละ 25

ตัวอย่างชุดที่ 2 ทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท.108/2517 “วิธีการทดลอง Compaction test แบบสูงกว่ามาตรฐาน” เพื่อหาค่า Optimum Moisture, Content และค่า Max Dry Dertsity

ตัวอย่างชุดที่ 3 ถึง 9 ทดลองตามวิธีการทดลองที่ ทล.-105/2515 “วิธีการทดลองหาค่า Unconfined Compressive Strength ของดิน” โดยทดสอบความถูมารวมกับปูนซีเมนต์ และน้ำในอัตราส่วนปูนซีเมนต์ต่อวัสดุมารวม 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6% และ 7% (โดยน้ำหนักแห้ง) ตามลำดับ โดยแต่ละชุดต้องทดลองตัวอย่าง 2 แท่ง ตัวอย่าง ซึ่งตัวอย่างวัสดุมารวมผสมกับปูนซีเมนต์และน้ำจะถูกบดทับในแบบ (Mold) ตามวิธีการทดลองที่ ทล.-ท.108/2517 “วิธีการทดลอง Compaction test แบบสูงกว่ามาตรฐาน” จากนั้นจึงนำแท่งตัวอย่างหั้งหมวดใส่ในถุงพลาสติกแล้วรัดให้แน่นสนิทเพื่อป้องกันมิให้ความชื้นเปลี่ยนแปลงเป็นเวลา 7 วัน เมื่อครบกำหนด 7 วัน จึงนำแท่งตัวอย่างออกจากถุงพลาสติกไปแข็งนานประมาณ 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำแท่งตัวอย่างไปทำการทดสอบหาค่ากำลังรับแรงอัด Unconfined Compressive Strength(UCS.) จากนั้นหาค่าเฉลี่ยกำลังรับแรงอัดของแท่งตัวอย่างแต่ละชุด และนำค่าเฉลี่ยกำลังรับแรงอัดทั้ง 7 ชุดไปทำการ Plot Curve เพื่อหาปริมาณปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ เป็นเบอร์เซ็นต์ต่อวัสดุมารวมแห้ง (By Wt. of Dry Aggregate) โดยต้องการค่า Unconfined Compressive Strength (UCS.) ตามมาตรฐานข้างกำหนดที่ 17.5 KSC.