



ภาคผนวก

มหาวิทยาลัยพระนคร



## ภาคผนวก ก

### วิธีการทดลองตามมาตรฐานกรมทางหลวง

- การทดลอง Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐาน
- การทดลองเพื่อหาค่า CBR

มหาวิทยาลัยราชภัฏบรจรัม

Test Number DH-T 108/1974

การทดลองที่ ทล.-1.๑๐๘/๒๕๑๗

## กรมทางหลวง

## กองวิเคราะห์และวิจัย

วิธีการทดลอง Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐาน  
(เทียบเท่า AASHTO T100)

๑. ขอบข่าย

การทดลอง Compaction วิธีนี้เป็นวิธีการทดลองโดยวิธี Dynamic Compaction เพื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างความแน่นของดินกับปริมาณน้ำที่ใช้ในการบดทับ เมื่อทำการบดทับในแบบ (Mold) ตามขนาดข้างล่างนี้ด้วยก้อนหนัก ๔.๕๗ ตีโลกรัม (๑๐.๐ ปอนด์) ระยะปล่อยก้อนตก ๔๕๗.๒ มิลลิเมตร (๑๘ นิ้ว)

วิธี ก. แบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๑.๖ มิลลิเมตร (๔ นิ้ว) ดินผ่านตะแกรงขนาด ๑๘.๐ มิลลิเมตร (๓/๔ นิ้ว)

วิธี ข. แบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๓.๔ มิลลิเมตร (๖ นิ้ว) ดินผ่านตะแกรงขนาด ๑๘.๐ มิลลิเมตร (๓/๔ นิ้ว)

วิธี ค. แบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๐๑.๖ มิลลิเมตร (๔ นิ้ว) ดินผ่านตะแกรงขนาด ๕.๗๕ มิลลิเมตร (เบอร์ ๕)

วิธี ง. แบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๓.๔ มิลลิเมตร (๖ นิ้ว) ดินผ่านตะแกรงขนาด ๕.๗๕ มิลลิเมตร (เบอร์ ๕)

หมายเหตุ ถ้าไม่ระบุวิธีใดให้ใช้วิธี "ก."

วิธีการทดลองนี้จะกล่าวถึงต่อไป อาศัยวิธีการและปรับปรุงจากการทดลองของ AASHTO T100 และ ASTM D 1557T

๒. วิธีทำ๒.๑ เครื่องมือ

เครื่องมือทดลองประกอบควม

### ๒.๑.๑ เบบ (Mold) ทำด้วยโลหะแข็งและเหนียว ลักษณะทรงกระบอกกลาง

มี ๒ ขนาด คือ

(๑) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ๑๐๑.๖ มม.(๔ นิ้ว) สูง ๑๑๖.๔ มิลลิเมตร(๔.๕๘๔ นิ้ว) และจะคองมีปลอก(Collar)ขนาดเดียวกัน สูง ๔๐.๔ มิลลิเมตร(๒ นิ้ว) มีฐานทับตามรูปที่ ๑

(๒) ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ๑๔๒.๕ มิลลิเมตร(๖ นิ้ว) สูง ๑๑๖.๔ มิลลิเมตร(๖ นิ้ว) และจะคองมีปลอกขนาดเดียวกันสูง ๔๐.๔ มิลลิเมตร(๒ นิ้ว) มีฐานทับหรือเจาะรูหุน ในการหลอกลงใส่เหล็กโลหะรอง(Spacer Disc)ตามข้อ ๒.๑.๒ รองก้นกลาง เพื่อให้ได้ตัวอย่างสูง ๑๑๖.๔ มิลลิเมตร(๔.๕๘๔ นิ้ว) หรืออาจใช้แบบขนาดสูง ๑๑๖.๔ มิลลิเมตร (๔.๕๘๔ นิ้ว)-ตามรูปที่ ๒ โดยไม่ต้องใส่แหงโลหะรอง แต่ต้องมีฐานทับหรือแบบขนาดสูงอื่นใด ซึ่งเมื่อใส่แหงโลหะรองแล้วได้ความสูงของตัวอย่างในแบบเท่ากับ ๑๑๖.๔ มิลลิเมตร(๔.๕๘๔ นิ้ว)

๒.๑.๒ แหงโลหะรอง เป็นโลหะรูปทรงกระบอก เพื่อใช้กับแบบขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔๒.๕ มิลลิเมตร มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๔๐.๔ มิลลิเมตร(๕ ๑๔/๑๖ นิ้ว) และสูงขนาดต่างๆ ซึ่งเมื่อใช้กับแบบตามข้อ ๒.๑.๑(๒) แล้วจะเหลือเป็นตัวอย่างสูงเท่ากับ ๑๑๖.๔ มิลลิเมตร(๔.๕๘๔ นิ้ว)

#### ๒.๑.๓ ค้อน(Rammer) ทำด้วยโลหะมีลักษณะดังนี้

เป็นรูปทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๔๐.๔ มิลลิเมตร(๒ นิ้ว) มีมวลรวมทั้งตามกือ ๕.๕๓๖ กิโลกรัม(๑๐.๐ ปอนด์) คองมีปลอกที่หาได้อย่างเหมาะสม เป็นค้ำกับในระยะคกเท่ากับ ๔๔๖.๒ มิลลิเมตร(๑๘ นิ้ว) เหนือระดับคินที่คองการบคหับ จะคองมีรูระบายอากาศลยงน้อย ๔ รู แต่ละรูมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่กยกว่า ๕.๕ มิลลิเมตร เจาะห่างจากปลายของปลอกทั้ง ๒ ข้างประมาณ ๑๔ มิลลิเมตร

๒.๑.๔ เครื่องคั้นตัวอย่าง(Sample Extruder) เป็นเครื่องคั้นคินออกจากแบบภายหลังเมื่อหลอกลงเสร็จแล้ว จะมีหรือไม่มีก็ได้ ประกอบค้ำยค้ำงackหน้าที่เป็นค้ำคิน และโครงเหล็กหน้าที่เป็นค้ำงับแบบ ในกรณีที่ไม่ใช่ให้ใช้ส่วหรือเครื่องมื่ออย่างอื่นแคะตัว-ส่วข้างออกจากแบบ

ทล. - 11.104

๒.๑.๔ ตาชั่งแบบ Balance มีขีดความสามารถชั่งได้ไม่น้อยกว่า ๑๖ กิโลกรัม  
ชั่งได้ละเอียดถึง  $\frac{0.002}{1000}$  กิโลกรัม สำหรับชั่งตัวอย่างทดลอง

๒.๑.๖ ตาชั่งแบบ Scale หรือแบบ Balance มีขีดความสามารถชั่งได้  
๑ ๐๐๐ กรัม ชั่งได้ละเอียดถึง  $\frac{0.2}{1000}$  กรัม สำหรับหาปริมาณน้ำในดิน

๒.๑.๗ เคาบที่สามารถควบคุมอุณหภูมิห้องที่ใดที่  $100 \pm 4$  องศาเซลเซียส  
สำหรับบ่อนดินตัวอย่าง

๒.๑.๘ เหล็กปาก (Straight Edge) เป็นเหล็กกล้าไม่รกรัด หนาและ  
แข็งเพียงพอในการคั่นตรงตัวอย่างที่ส่วนบนของแบบ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร  
แต่ไม่ยาวเกินไปจนตะกะ และหนาประมาณ ๓.๐ มิลลิเมตร

๒.๑.๙ ตะเขียงร่อนดินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๒๐๓ มิลลิเมตร (๘  
นิ้ว) สูงประมาณ ๕๓ มิลลิเมตร (๒ นิ้ว) มีขนาดดังนี้

(๑) ขนาด ๑๘.๐ มิลลิเมตร (๓/๔ นิ้ว)

(๒) ขนาด ๔.๘๕ มิลลิเมตร (เบอร์ ๔)

๒.๑.๑๐ เครื่องผสม เป็นเครื่องมือจำเป็นค้ำงที่ใช้ผสมตัวอย่างกับน้ำ โถนั  
ถาก, สลน, หลัว, เกรียง, ก้อนยาง, ถ้วยตวงวัดปริมาตรน้ำ หรือจะใช้เครื่องผสมแบบ  
Mechanical Mixer ก็ได้

๒.๑.๑๑ กระจกอบดิน สำหรับใส่ตัวอย่างดินเพื่อหาปริมาณน้ำในดิน

๒.๒ วัสดุที่ใช้ประกอบการทดลอง

น้ำสะอาด

๒.๓ แบบฟอร์ม

ใช้แบบฟอร์มที่ ๖.๒-๐๔ สำหรับทำ Compaction Test

และที่ ๖.๒-๑๕ สำหรับ Plot Curve ผลการทำ Compaction Test

#### ๒.๔ การเตรียมตัวอย่าง

ตัวอย่างโคลน ดินหรือหินคลก หรือ Soil-Aggregate หรือวัสดุอื่นใดที่ต้อง  
การทดลองให้ดำเนินการดังนี้

๒.๔.๑ ถ้าขนาดของตัวอย่างก้อนใหญ่ที่สุด (Maximum Size) มีขนาดใหญ่กว่า  
๑๘.๐ มม. (๓/๔ นิ้ว) ให้เตรียมตัวอย่างดังต่อไปนี้

(๑) นำตัวอย่างมาทำให้แห้งโดยวิธีตากแห้ง และทำ Quartering  
หรือใช้เครื่องมือแบ่งตัวอย่าง เมื่อแห้งพอสมควรแล้ว (มีน้ำประมาณ ๒-๓ %) นำมาร่อนผ่าน  
ตะแกรงเป็น ๓ ขนาด คือ

- ขนาดใหญ่กว่า ๑๘.๐ มม. (๓/๔ นิ้ว)
- ขนาดระหว่าง ๑๘.๐ มม. (๓/๔ นิ้ว) ถึงขนาด ๔.๗๕ มม. (เบอร์ ๔)
- ขนาดเล็กกว่า ๔.๗๕ มม. (เบอร์ ๔)

(๒) หากการซึ่งหามวลของวัสดุแต่ละขนาดที่เตรียมได้จากข้อ ๒.๔.๑

(๑) ก็จะทราบมวลของตัวอย่างแต่ละขนาดมีอยู่ขนาดละเท่าใด

(๓) ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่กว่า ๑๘.๐ มม. (๓/๔ นิ้ว) ให้ทิ้งไป

(๔) แทนที่ของตัวอย่างในข้อ ๒.๔.๑(๓) ด้วยตัวอย่างที่มีขนาด  
ระหว่าง ๑๘.๐ มม. (๓/๔ นิ้ว) ถึงขนาด ๔.๗๕ มม. (เบอร์ ๔) ด้วยมวลที่เท่ากับตัวอย่างเช่น  
มีขนาดใหญ่กว่า ๑๘.๐ มม. อยู่ ๒ ๖๕๐ กรัม ก็ให้ใช้ตัวอย่างขนาดระหว่าง ๑๘.๐ มม. ถึง  
ขนาด ๔.๗๕ มม. เพิ่มเข้าไปอีก ๒ ๖๕๐ กรัม ที่เหลือจะเป็นขนาดเล็กกว่า ๑๘.๐ มม. ตามที่  
มีจริง ดังนี้

ตัวอย่างทั้งหมดมีมวล ๕ ๐๐๐ กรัม

มีขนาดใหญ่กว่า ๑๘.๐ มม. ๒ ๖๕๐ กรัม

มีขนาดระหว่าง ๑๘.๐ มม. ถึงขนาด ๔.๗๕ มม. ๕ ๔๕๐

กรัม

มีขนาดเล็กกว่า ๔.๗๕ มม. ๑ ๙๐๐ กรัม

พ.ล.-ท.๑๐๘

จากวิธีการเตรียมตัวอย่างตามที่กล่าวมาแล้ว จะโคมวล

ของตัวอย่างที่เตรียมไว้ คือ

มีขนาดระหว่าง ๑๘.๐ มม. ถึงขนาด ๔.๗๕ มม. เป็นจำนวน

$๒ \times ๘๕ + ๔ \times ๘๕๐ = ๗ \times ๘๐๐$  กรัม และมีขนาดเล็กกว่า ๔.๗๕ มม. เท่ากับ ๑ ๕๐๐ กรัม

(๔) กลกตัวอย่างที่ได้จากข้อ ๒.๔.๑(๔) ให้เข้ากัน

๒.๔.๒ ดูขนาดของตัวอย่างก่อนที่ใหญ่มากที่สุด มีขนาดเล็กกว่า ๑๘.๐ มม.

(๓/๔ นิ้ว) ให้นำตัวอย่างมาทำให้แห้งโดยวิธีตากแห้ง (มีน้ำประมาณ ๒-๓ %) และทำ Quartering หรือใช้เครื่องมือแบ่งตัวอย่าง แล้วกลกตัวอย่างให้เข้ากัน

๒.๔.๓ ถ้าต้องการทดลองตามวิธี ก. หรือ ง. ตั้งกลวลงในชอบซาบ ให้นำตัวอย่างมาทำให้แห้งโดยวิธีตากแห้ง แล้วใช้ช้อนอย่างหุบให้กลนหลุดจากกัน และร่อนผ่านตะแกรงขนาด ๔.๗๕ มม. (เบอร์ ๔) แล้วกลกตัวอย่างให้เข้ากัน

๒.๔.๔ ชั่งตัวอย่างที่เตรียมได้จากข้อ ๒.๔.๑ หรือ ๒.๔.๒ หรือ ๒.๔.๓ แล้วแตกตัวให้โคมวลประมาณดังนี้

(๑) ถ้าใช้แบบขนาดเล็กตามข้อ ๒.๑.๑(๑) ให้ใช้มวล ๓ ๐๐๐ กรัม สำหรับการทดลอง ๑ ครั้ง

(๒) ถ้าใช้แบบขนาดใหญ่ตามข้อ ๒.๑.๑(๒) ให้ใช้มวล ๖ ๐๐๐ กรัม สำหรับการทดลอง ๑ ครั้ง

๒.๔.๕ ปริมาณตัวอย่างตามข้อ ๒.๔.๔ ให้เตรียมตัวอย่างเพื่อทดลองได้ไม่น้อยกว่า ๔ ครั้ง

๒.๕ การทดลอง

การทดลอง Compaction Test จะใช้แบบขนาดใดก็ได้แล้วแต่ความต้องการการตามวิธีข้างกล่าวในชอบซาบ และให้ดำเนินการทดลองดังนี้

๒.๕.๑ นำตัวอย่างที่โคเตรียมไว้แล้วมากลกเกล้านเข้ากัน

๒.๕.๒ เติมน้ำปริมาณหนึ่ง โดยปกติมักเริ่มตั้งแต่ประมาณ ๔ % ต่ำกว่าปริมาณน้ำที่ให้ความแน่นสูงสุด (Optimum Moisture Content)

๒.๕.๓ คลุกเคล้าตัวอย่างที่เติมน้ำแล้ว หรือนำเข้าเครื่องผสมจนเข้ากันดี

๒.๕.๔ เหยงตัวอย่างใส่ลงในแบบซึ่งมีปลอกสวมเรียบรอย โดยประมาณให้กิน

แต่ละชั้น เมื่อบดทับแล้วมีความสูงประมาณ ๑ ใน ๕ ของ ๑๗๖ มม. (๕ นิ้ว)

๒.๕.๕ ทำการบดทับโดยครั้งนี้

- ตามวิธี ก. และ ค. จำนวน ๒๕ ครั้ง

- ตามวิธี ข. และ ง. จำนวน ๔๖ ครั้ง

๒.๕.๖ กำหนดการบดทับจนได้ตัวอย่างที่ทำการบดทับแล้วเป็นชั้นๆจำนวน ๕ ชั้น มีความสูงประมาณ ๑๗๖ มม.-๕ นิ้ว (สูงกว่าแบบประมาณ ๑๐ มม.)

๒.๕.๗ ตอกปลอกออก ใช้เหล็กปากแคบหน้าให้เรียบเท่าระดับของตอมนของแบบ (เหลือความสูงเท่ากับ ๑๖๖.๕ มม.) กรณีที่หลุมบนหน้า ให้เค็มดินตัวอย่างแล้วใช้คอนยางหุบให้แน่นพอควร นำไปซึ่งจะโคมวลของดินตัวอย่างและมวลของแบบ หักมวลของแบบออกก็จะได้มวลของดินตัวอย่างเปียก ( $\lambda$ )

๒.๕.๘ ในขณะที่เกี่ยวกับที่ทำการบดทับตัวอย่างในแบบ ให้นำดินใส่กระป๋องอบดิน เพื่อนำไปทดสอบหาปริมาณน้ำในดินด้วย มวลของดินที่นำไปหาปริมาณน้ำในดินให้ใช้ดังนี้

- ขนาดก้อนใหญ่สุด ๑๘.๐ มม. ใช้ประมาณ ๓๐๐ กรัม

- ขนาดก้อนใหญ่สุด ๕.๖๕ มม. ใช้ประมาณ ๑๐๐ กรัม

๒.๕.๙ กำหนดหาค่าความแน่นเปียก  $P_w$  (Wet Density) และความแน่นแห้ง  $P_d$  (Dry Density) เมื่อทราบปริมาณน้ำในดิน  $w$  (Moisture Content)

๒.๕.๑๐ ค่าเป็นการตามข้อ ๒.๕.๑ ถึงข้อ ๒.๕.๘ โดยเติมน้ำขึ้นอีกครั้งละ ๒% จนกว่าจะถึงความแน่นลดลงถึงหยุดการหลอง หรืออาจจนกว่าที่ผสม ในกรณีที่เมื่อเติมน้ำแล้วให้ความแน่นลดลงเพื่อให้เขียน Curve ได้

๒.๕.๑๑ เขียน Curve ระหว่างความแน่นแห้ง  $P_d$  และปริมาณน้ำในดินเป็นร้อยละ  $w$  ก็จะทราบค่าความแน่นแห้งสูงสุด  $Max. P_d$  (Maximum Dry Density) และปริมาณน้ำในดินที่ทำให้ความแน่นแห้งสูงสุด OMC (Optimum Moisture Content)



ทล.-ท.๑๐๘

## ๓. การคำนวณ

๓.๑ กำหนดหาปริมาณน้ำในดินเป็นร้อยละ

$$w = \frac{(M_1 - M_2)}{M_2} \times 100$$

เมื่อ  $w$  = ปริมาณน้ำในดินเป็นร้อยละคิดเทียบกับมวลของดินอบแห้ง $M_1$  = มวลของดินเปียก มีหน่วยเป็นกรัม $M_2$  = มวลของดินอบแห้ง มีหน่วยเป็นกรัม

๓.๒ กำหนดหาความแน่นเปียก (Wet Density)

$$\rho_w = \frac{\Lambda}{V}$$

เมื่อ  $\rho_w$  = ความแน่นเปียก มีหน่วยเป็นกรัมต่อมิลลิลิตร $\Lambda$  = มวลของดินเปียกที่บดหับในแอมป์ มีหน่วยเป็นกรัม $V$  = ปริมาตรของแอมป์ หรือปริมาตรของดินเปียกที่บดหับในแอมป์  
มีหน่วยเป็นมิลลิลิตร

๓.๓ กำหนดหาความแน่นแห้ง (Dry Density)

$$\rho_d = \frac{\rho_t}{1 + \frac{w}{100}}$$

เมื่อ  $P_d$  = ความแน่นแห้ง มีหน่วยเป็นกรัมต่อมิลลิกรัม  
 $P_e$  = ความแน่นเปียก มีหน่วยเป็นกรัมต่อมิลลิกรัม  
 $w$  = ปริมาณน้ำในดินเป็นร้อยละ

#### ๔. การรายงาน

ในการทำ Compaction Test แบบสูงกว่ามาตรฐานให้รายงาน ดังนี้

๔.๑ ค่าความแน่นแห้งสูงสุด มีหน่วยเป็นกรัมต่อมล. (แบบสูงกว่ามาตรฐาน)

๔.๒ ค่าปริมาณน้ำในดินที่ให้ความแน่นแห้งสูงสุด เป็นร้อยละ

ตัวอย่าง ความแน่นแห้งสูงสุด (แบบสูงกว่ามาตรฐาน) = ๒.๒๓๑ กรัมต่อมล.

(ใช้ทศนิยม ๓ ตำแหน่ง)

ปริมาณน้ำในดินที่ให้ความแน่นแห้งสูงสุด = ๘.๘ %

(ใช้ทศนิยม ๑ ตำแหน่ง)

#### ๕. ข้อควรระวัง

๕.๑ การประมาณปริมาณน้ำในดินเมื่อใช้ผสมสำหรับดินจำพวก Cohesive Soil ควรใช้ระยะต่ำกว่าและสูงกว่าปริมาณน้ำในดิน ที่ให้ความแน่นสูงสุดที่ประมาณไว้

สำหรับดินจำพวก Cohesionless Soil ควรใช้ปริมาณน้ำในดินจากสภาพดินตากแห้ง จนกระทั่งมากที่สุดเท่าที่จะทำได้

๕.๒ ในการใช้คอนกรีตการนคหับ ให้วางแบบบนพื้นที่มีมั่นคง แข็งแรง รวบเรียบ เช่น กอนกรีตไม่ใหแบบกระดอนขึ้นขณะเทให้กรตอก

๕.๓ ให้ใช้จำนวนตัวอย่างให้เพียงพอ โดยมีตัวอย่างทดลองทางคานแห้งกว่าปริมาณน้ำในดิน ที่ให้ความแน่นสูงสุดไม่น้อยกว่า ๒ ตัวอย่าง และให้มีจุดทดลองทางคานเปียกกว่าปริมาณน้ำในดินที่ให้ความแน่นสูงสุด ๑ ตัวอย่าง

118.-11.๑๐๘

๕.๔ สำหรับดินจำพวกดินเหนียวมาก (Heavy Clay) หลังจากตากแห้งแล้ว ให้หุบด้วย  
ก้อนยางหรือนำเขาเครื่องบด จนได้ตัวอย่างผ่านตะแกรงเบอร์ ๔ (๔.๗๕ มม.) ให้มากที่สุด  
เท่าที่จะทำได้


๕.๕ ปริมาตรของแบบ (v) ให้ทำการวัดและคำนวณ เพื่อให้ได้ปริมาตรที่แท้จริงของ  
แต่ละแบบ ห้ามใช้ปริมาตรที่แสดงไว้โดยประมาณในรูป

๖. หนังสืออ้างอิง

๖.๑ The American Association of State Highway Officials.  
Specifications for Highway Materials and Methods of Sampling and  
Testing, AASHTO Designation : T180.

๖.๒ The American Society of Testing Materials ASTM Standards,  
Designation : D 1558T.

พ.ร.บ. 107,108 และ 109




112 - 1108

2.2-15

กองวิศวกรรมและวิจัย  
กรมทางหลวง

Test No. C-426/15  
 Type of test Compaction test  
 Date 2 Aug 15  
 Source road - subgrade LATERITE FOR SURFACE km 1+600 - 1+900  
 Plotted by ...



DH. - T.108

**การวิเคราะห์ดิน**

อันดับทดสอบที่ C-126/15  
 วัตถุประสงค์ บ่งชี้ ลักษณะดิน  
 หนังสือที่ 1901/15 ลง 30 ต.ค. 19 วันที่รับหนังสือ 1 ส.ค. 16  
 ทางไป สงข - นนทบุรี  
 เจ้าหน้าที่ทดสอบ อรรพ วันที่รับตัวอย่าง 1 ส.ค. 16 วันที่ทดสอบ 1 ส.ค. 16

**COMPACTION TEST**

Roll Sample : Gray Latent loam Subsoil 100 gms. @ 200 L.T.  
 Location : พ.ท. 1+600-1+900 Borings No. : 3 Depth : 1.00 - 1.00 m.  
 Type Test : การวัดความชื้นในดิน Mold Wt : 2.000 Kgs. Volume : 944.2 ml.  
 ( Mod. Proctor )

**DENSITY**

Trial (water added) %	2	4	6	8	10		
M							
Wt. Mold + Soil (Kg.)	4.026	4.171	4.206	4.341	4.350		
M							
Wt. Mold (Kg.)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
M							
Wt. Bolt (Kg.)	1.946	2.091	2.206	2.261	2.290		
Wet Density (gm/ml.)	2.011	2.215	2.336	2.399	2.383		
Dry Density (gm/ml.)	2.009	2.120	2.129	2.185	2.130		
Void Ratio	e						
porosity	a						

**WATER CONTENT**

Can No.	B-13	B-21	B-12	B-26	B-28		
M							
Wt. Can + Wet Soil (gm)	244.4	259.4	277.5	269.5	268.7		
M							
Wt. Can + dry Soil (gm)	226.3	249.8	276.5	241.3	274.2		
M							
Wt. Water (gm)	18.1	10.6	21.0	28.2	24.5		
M							
Wt. Can (gm)	46.7	43.4	49.2	47.9	48.0		
M							
Wt. Dry Soil (gm)	209.6	201.4	201.3	202.4	206.2		
Water Content (%)	2.8	4.5	7.2	9.6	11.9		

Remarks

Test Number DH-T 109/2517

การทดลองที่ ทล.-ท.๑๐๔/๒๕๑๗

กรมทางหลวง

กองวิเคราะห์และวิจัย

วิธีการทดลองเพื่อหาค่า CBR

(เทียบเท่า AASHTO T 193)

๑. อธิบาย

วิธีการทดลอง CBR วิธีนี้เป็นวิธีการทดลองที่กำหนดขึ้น เพื่อหาค่าเปรียบเทียบ Bearing Value ของวัสดุตัวอย่างกับวัสดุหินมาตรฐาน เมื่อทำการบดหยาบวัสดุตัวอย่างนั้น โดยใช้คอนบดที่ปรับในแอม (Mold) ที่ Optimum Moisture Content หรือปริมาณน้ำในดินเิกา เพื่อนำมาใช้ลือกแบบโครงสร้างของถนนและใช้กบวมงาน ในการบดหยาบให้ได้ความแน่นและความชื้นตามต้องการ

การทดลอง CBR ลางห้าได้ ๓ วิธีคือ

วิธี ก. การทดลองแบบแช่น้ำ (Soaked)

วิธี ข. การทดลองแบบไม่แช่น้ำ (Unsoaked)

ถ้าไม่ระบุวิธีใด ให้ใช้ "วิธี ก."

๒. วิธีทำ

๒.๑ เครื่องมือ

เครื่องมือทดลองประกอบกาย

๒.๑.๑ เครื่องกด (Loading Machine) เป็นเครื่องมือทดลองเพื่อหาค่า

CBR ต้องมีขีดความสามารถรับแรงกดไม่น้อยกว่า ๕ ๐๐๐ กิโลกรัม (ประมาณ ๑๐ ๐๐๐ ปอนด์, ๔๐ กิโลนิวตัน) เครื่องกดนี้อาจจะเป็นเครื่องแบบไฮดรอลิก (กรณีใช้เฟือง) หรือใช้ปั้ม (กรณีใช้ Hydraulic) หรือแบบจุดควมมอเทอร์ไฟฟ้าก็ได้ ในกรณีจุดควมมอเทอร์ไฟฟ้า อัตราเร็วของมอเตอร์ที่หมุนจุดควมมอเทอร์หรือห้องกด (Piston) เคลื่อนที่ด้วยอัตราเร็ว ๑.๒๗ มิลลิเมตร (๐.๐๔ นิ้ว) ต่อวินาที เครื่องกดนี้ประกอบด้วย Jack ฝั่งคันทริลหมุนในฐานเลื่อนขึ้นหรือเลื่อนลง โดยมีเครื่องมือวัดการเคลื่อนขึ้นหรือลงด้วย Dial Gauge มีอัตราเร็ว ๑.๒๗ มิลลิเมตร (๐.๐๔ นิ้ว)

ตอนที่ เพื่อใช้กันให้หอนกจมลงในตัวอย่างที่เตรียมไว้แล้วในแบบ เกร็งก้นจะต้องมี Proving Ring อานแรงกด (กรณืใช้เฟืองเป็นตัวคั่นขึ้นหรือคั่นลง) หรือหน้าปัดอานแรงกด (กรณืใช้ Hydraulic เป็นตัวคั่นขึ้นหรือคั่นลง) โคละเยี่ยคถึง ๒ กิโลกรัม (๒๐ นิวตัน)หรือน้อยกว่านั้น (คังรูป)

๒.๑.๒ แบบ(Mold) ทำด้วยโลหะแข็งและเหนียว ลักษณะทรงกระบอกกลวง มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน ๑๕๒.๔ มิลลิเมตร(๖ นิ้ว) สูง ๑๗๖.๔ มิลลิเมตร(๗ นิ้ว) และจะต้องมีปลอก(Collar)ขนาดเตี้ยก้นสูง ๕๐.๘ มิลลิเมตร(๒ นิ้ว) มีฐานเจาะรูหมุน ในการทดลองต้องใช้แหงโลหะรอง(Spacer Disc)ตามขอ ๒.๑.๓ รองก้นกลาง เพื่อให้อัดตัวอย่างสูง ๑๖๖.๕ มิลลิเมตร(๕.๕๘๕ นิ้ว) หรืออาจใช้แบบขนาดสูงเท่าใดก็ได้ เมื่อใช้แหงโลหะรองแล้ว โคลความสูงของตัวอย่างในแบบเท่ากับ ๑๖๖.๕ มิลลิเมตร(๕.๕๘๕ นิ้ว) คังรูป

๒.๑.๓ แหงโลหะรอง (Spacer Disc) เป็นโลหะรูปทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐.๘ มิลลิเมตร(๕ ๑๔/๑๖ นิ้ว) มีความสูงขนาดต่างๆ ซึ่งเมื่อใช้กับแบบตามขอ ๒.๑.๒ แล้วจะเหลือตัวอย่างสูงเท่ากับ ๑๖๖.๕ มิลลิเมตร(๕.๕๘๕ นิ้ว) คังรูป

๒.๑.๔ กัดน (Rammer) ทำด้วยโลหะมี ๒ แบบ คังนี้

(๑) เป็นรูปทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐.๘ มม. (๒ นิ้ว) มีมวลรวมทั้งค้ำถัด ๕.๕๗๖ กรัม(๑๐ ปอนต์) ต้องมีปลอกทำไว้อย่างเหมาะสมเป็นค้ำถัดกับโพระะตกเท่ากับ ๕๕๗.๒ มิลลิเมตร(๑๘ นิ้ว) เหนือระดับค้ำถัดที่คองการบคค้ำถัดจะต้องมีรูระบายอากาศยงนอย ๕ รู แต่ละรูมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕.๕ มิลลิเมตร เจาะห่างจากปลายของปลอกทั้งสองข้างประมาณ ๑๕.๐ มิลลิเมตร ใช้สำหรับกาหาค่า CBR ที่ความแน่น "สูงความาตรฐาน" ตามวิธีการทดลองที่ พล.-ท.๑๐๔/๒๕๑๗

(๒) เป็นรูปทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕๐.๘ มม.(๒ นิ้ว) มีมวลรวมทั้งค้ำถัด ๒.๕๕๕ กรัม(๕.๕ ปอนต์) ต้องมีปลอกทำไว้อย่างเหมาะสม เป็นค้ำถัดกับโพระะตกเท่ากับ ๓๐๕.๔ มิลลิเมตร(๑๒ นิ้ว) เหนือระดับค้ำถัดที่คองการบคค้ำถัด จะต้องมีรูระบายอากาศยงนอย ๕ รู แต่ละรูมีเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕.๕ มิลลิเมตร เจาะห่างจากปลายของปลอกทั้งสองข้างประมาณ ๑๕.๐ มิลลิเมตร ใช้สำหรับกาหาค่า CBR ที่ความแน่น "น้ำตรฐาน" ตามวิธีการทดลองที่ พล.-ท.๑๐๗/๒๕๑๗



ทล.-ท.๑๐๔

### ๒.๑.๔ เครื่องวัดการขยายตัว (Expansion Measuring Apparatus)

#### ประกอบด้วย

(๑) แผ่นวัดการขยายตัว (Swell Plate) ทำด้วยโลหะมีถ้ำนที่ สามารถจะจัดให้สูงหรือต่ำได้ และมีวูหุวน (กักรู)

(๒) สามขา (Tripod) สำหรับวัดการขยายตัว มีลักษณะเป็นรูปสามขา ติดกับ Dial Gauge วัดโคละเอียต ๐.๐๑ มิลลิเมตร วัดโค ๒๕ มิลลิเมตร (หรือจะใช้ Dial Gauge วัดโคละเอียต ๐.๐๐๑ นิ้ว วัดโค ๑ นิ้ว แทนก็ได้) เพื่อวัดการขยายตัว (กักรู)

๒.๑.๖ แผ่นดว่งน้ำหนัก (Surcharge Weight) เป็นเหล็กทรงกระบอกแบน เส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕.๒ มิลลิเมตร (๕ ๗/๘ นิ้ว) มีวงหลวงเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๕๕.๐ มิลลิเมตร (๒ ๑/๘ นิ้ว) เพื่อให้สอดสอดผ่านไปได้ โดยน้ำหนักเท่ากับ ๒ ๒๕๕ กรัม (๘ ๑/๒ ๒๕๕) กักรู

แผ่นดว่งน้ำหนักนี้อาจเป็นแบบผ่าครึ่งเป็นสองฟัด หรือผ่าเป็นวงก็ได้

๒.๑.๗ ทอนกด (Penetration Piston) ทำด้วยโลหะทรงกระบอก มีเส้นผ่านศูนย์กลาง ๕.๕ มิลลิเมตร (๑.๕๕ นิ้ว) มีสันที่หน้าคัต ๑ ๕๓๕.๕ ตารางมิลลิเมตร (๓ ตารางนิ้ว) ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๑.๖ มิลลิเมตร (๔ นิ้ว) กักรู

๒.๑.๘ เครื่องกักรูตัวอย่าง (Sample Extruder) เป็นเครื่องกักรูออกจากแอมภายหลังเมื่อกลวงเสร็จแล้ว จะวัดหรือไม้มัดโค ปรุระกอบด้วยตัว Jack ทำหน้าที่เป็นตัวกักรู และโครงเหล็กทำหน้าที่เป็นตัวจับแอม ไบกรวดที่ไม่ใช่ ให้ใช้ส่วหรือเครื่องม่ออย่างอื่นและตัวอย่างออกจากแอม

๒.๑.๙ ทาซึ่งแอม Balance มีขีดความสามารถชั่งโคไม่น้อยกว่า ๑๖ กิโลกรัม ชั่งโคละเอียตถึง ๐.๐๐๑ กิโลกรัม สำหรับชั่งตัวอย่างทดลอง

๒.๑.๑๐ ทาซึ่งแอม Scale หรือแอม Balance มีขีดความสามารถชั่งโค ๑ ๐๐๐ กรัม ชั่งโคละเอียตถึง ๐.๐๐๑ กรัม สำหรับหาปริมาณน้ำในดิน

DH-T 109

๒.๑.๑๑ เคาบ ที่สามารถควบคุมอุณหภูมิห้องที่ใดที่  $100 \pm 5$  °C. สำหรับ  
อบกับตัวอย่าง

๒.๑.๑๒ เหล็กปาก (Straight Edge) เป็นเหล็กกล้าไม่บริหัก หน้าและ  
ข้างเพียงพอในการคักแต่งตัวอย่างที่ส่วนบนของแบบ มีความยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ มิลลิเมตร  
แต่ไม่ยาวเกินไปจนกะกะ และหนาประมาณ ๓.๐ มิลลิเมตร

๒.๑.๑๓ เครื่องแบ่งตัวอย่าง (Sample Splitter)

๒.๑.๑๔ ตะแกรงรอนหินขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๒๐๓.๒ มิลลิเมตร (๘ นิ้ว)  
สูง ๕๐.๘ มิลลิเมตร (๒ นิ้ว) มีขนาดดังนี้

(๑) ขนาด ๑๕.๐ มิลลิเมตร (๓/๔ นิ้ว)

(๒) ขนาด ๕.๐๘ มิลลิเมตร (เบอร์ ๔)

๒.๑.๑๕ เครื่องผสม เป็นอุปกรณ์จำเป็นต่างทำให้ผสมตัวอย่างกับน้ำดิน  
ถาด, ช้อน, หลัว, เกรียง, คอบขาง, ถวยตวงวัดปริมาตรน้ำ หรือจะใช้เครื่องผสมแบบ  
Mechanical Mixer ก็ได้

๒.๑.๑๖ กระป๋องอบดินสำหรับใส่ตัวอย่างดิน เพื่อลบหาปริมาณน้ำในดิน

๒.๑.๑๗ นาฬิกาจับเวลา

๒.๒ วัสดุที่ใช้ประกอบการทดลอง

๒.๒.๑ ทรายกลางถึงหยาบ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๓.๕ มิลลิเมตร  
(๖ นิ้ว)

๒.๒.๒ น้ำสะอาด

๒.๓ แบบฟอร์ม

ใช้แบบฟอร์มที่ ว.๒-๑๑ สำหรับการทดลองหาค่า CBR

ที่ ว.๒-๑๔ สำหรับ Plot Curve CBR

ที่ ว.๒-๑๕ ก. สำหรับการ Plot Curve หาค่า CBR

พ.ล.-พ.๑๐๔

**พ.๔ การเตรียมตัวอย่าง**

ตัวอย่างไลต์ คิม มินดลุค หรือ Soil Aggregate หรือวัสดุอื่นใดที่ต้องการ  
ทดลอง ให้ดำเนินการดังนี้

พ.๔.๑ ถ้าขนาดของตัวอย่างก่อนที่ไหลที่สุด มีขนาดใหญ่กว่า ๑๘.๐ มม.  
(๓/๔ นิ้ว) ให้เตรียมตัวอย่างดังต่อไปนี้

(๑) นำตัวอย่างมาทำให้แห้งโดยวิธีตากแห้ง และทำ Quartering  
หรือใช้เครื่องแบ่งตัวอย่าง เมื่อแห้งพอสมควรแล้ว (มีปริมาณน้ำในดินประมาณ ๒-๓ %) นำมา  
ร่อนผ่านตะแกรงแบ่งเป็น ๓ ขนาด คือ

- ขนาดใหญ่กว่า ๑๘.๐ มม. (๓/๔ นิ้ว)
- ขนาดระหว่าง ๑๘.๐ มม. (๓/๔ นิ้ว) ถึงขนาด ๔.๗๕  
มม. (เบอร์ ๔)
- ขนาดเล็กกว่า ๔.๗๕ มม. (เบอร์ ๔)

(๒) นำการซึ่งหามวลของแต่ละขนาด ที่เตรียมได้จากข้อ พ.๔.๑

(๓) ก็จะทราบมวลของตัวอย่างแต่ละขนาดที่มีขนาดละเอียด

(๔) ตัวอย่างที่มีขนาดใหญ่กว่า ๑๘.๐ มม. ให้ทิ้งไป

(๕) แห้งตัวอย่างในซิล ๒.๕-๑(๓) ด้วยตัวอย่างที่มีขนาด  
ระหว่าง ๑๘.๐ มม. ถึงขนาด ๔.๗๕ มม. ด้วยมวลที่เท่ากับ ตัวอย่างที่ ๒ มีขนาดใหญ่กว่า  
๑๘.๐ มม. อยู่ ๒ ๖๕๐ กรัม เพื่อให้ตัวอย่างขนาดระหว่าง ๑๘.๐ มม. ถึงขนาด ๔.๗๕ มม.  
เพิ่มเข้าไปอีก ๒ ๖๕๐ กรัม ที่เหลือจะเป็นขนาดที่เล็กกว่า ๑๘.๐ มม. ตามที่มีจริงดังนี้

สมมติ ตัวอย่างทั้งหมดมีมวล ๕ ๐๐๐ กรัม

มีขนาดใหญ่กว่า ๑๘.๐ มม. เท่ากับ ๒ ๖๕๐ กรัม

มีขนาดระหว่าง ๑๘.๐ มม. ถึงขนาด ๔.๗๕ มม. เท่ากับ

๔ ๔๕๐ กรัม

มีขนาดเล็กกว่า ๔.๗๕ มม. เท่ากับ ๑ ๙๐๐ กรัม

จากวิธีการเตรียมตัวอย่างตามที่ได้กล่าวมาแล้ว จะได้อัตราของ

ตัวอย่างที่เตรียมไว้คือ

มีขนาดระหว่าง ๑๕.๐ มม. ถึงขนาด ๔.๗๕ มม. เท่ากับ

$$\frac{2 \times 250 \pm 4 \times 250}{4} = 1 \times 250 \text{ กรัม}$$

มีขนาดเล็กกว่า ๔.๗๕ มม. เท่ากับ ๑ ๕๐๐ กรัม

(๔) คลุกตัวอย่างที่ได้จากข้อ ๒.๔.๑(๔) ให้เข้ากัน

๒.๔.๒ ถ้าขนาดของตัวอย่างก่อนที่ใหญ่ที่สุด มีขนาดเล็กกว่า ๑๕.๐ มม.

(๓/๔ นิ้ว) ให้นำตัวอย่างมาทำให้แห้งโดยวิธีตากแห้ง (มีปริมาณน้ำในดินประมาณ ๒-๓ %) และทำ Quartering หรือใช้เครื่องแบ่งตัวอย่างแล้วคลุกตัวอย่างให้เข้ากัน

๒.๔.๓ ถ้าผลการทดลอง โดยใช้ตัวอย่างผานตะแกรงขนาด ๔.๗๕ มม.

(เบอร์ ๔) ให้นำตัวอย่างมาทำให้แห้งโดยวิธีตากแห้ง แล้วใช้คอนยวงหุ่ยให้ก่อนเหลือจากนั้น และร่อนผานตะแกรงขนาด ๔.๗๕ มม. (เบอร์ ๔) คลุกตัวอย่างที่ผานตะแกรงให้เข้ากัน

๒.๔.๔ ซึ่งตัวอย่างที่เตรียมได้จากข้อ ๒.๔.๑ หรือ ๒.๔.๒ หรือ ๒.๔.๓ แล้วแต่กรณีให้มีมวลประมาณ ๖ ๐๐๐ กรัม สำหรับการทดลอง ๑ ตัวอย่าง

๒.๔.๕ ปริมาณตัวอย่างตามข้อ ๒.๔.๔ ให้เตรียมไว้ ๓ ตัวอย่าง ในการทดลองแต่ละครั้ง

#### ๒.๕ การทดลอง

๒.๕.๑ การเตรียมตัวอย่างเพื่อการทดลอง

(๑) นำตัวอย่างที่เตรียมไว้แล้วจากข้อ ๒.๔ มาคลุกแล้วจนเข้ากันดี

(๒) โดยวิธีการทดลอง Compaction Test ตามการทดลองที่ -  
 หล.-ท.๑๐๓/๒๕๑๑ หรือ หล.-ท.๑๐๔/๒๕๑๑ จะหราชปริมาณน้ำในดินที่ความแน่นสูงสุด (Optimum Moisture Content) ให้ใช้ปริมาณน้ำในดินดังนี้

- คู่มือส่วนที่ ๖.๒-๐๔ ในการทดลองที่ หล.-ท.๑๐๓/  
 ๒๕๑๑ หรือ หล.-ท.๑๐๔/๒๕๑๑ เปรี๊ยะเทียบปริมาณน้ำในดินของตัวอย่างกับปริมาณน้ำในดิน  
 ที่คำนวณได้จาก การอบตัวอย่าง จะหราชปริมาณน้ำในดินที่มีอยู่ใบตัวอย่างที่ได้เตรียมไว้ ให้ใช้  
 ค่าเฉลี่ยของผลการทดลองดังกล่าวเป็นค่าปริมาณน้ำในดินที่มีอยู่ในตัวอย่าง เหน้มน้ำเข้าไปใน

ทล. - 11. ๑๐๔

### ตัวอย่างที่เตรียมไว้ จนได้ปริมาณน้ำในดินที่ความแน่นสูงสุด

- กรณีที่ค่าความปริมาณน้ำในดินของตัวอย่างที่เตรียมไว้ เพื่อทำการทดลอง CBR อาจจะไม่เท่ากับที่ทำการ Compaction Test ให้หาปริมาณน้ำในดินที่มีอยู่จริง โดยการอบหรือกึ่งแห้ง ก็จะหาปริมาณน้ำในดินที่มีอยู่ได้ตัวอย่าง ให้เติมน้ำจนได้ปริมาณน้ำในดินที่ความแน่นสูงสุด

(๓) เติมน้ำตามที่กำหนดได้จากข้อ ท.๕.๑(๒)

(๔) กลูกเกล็ดตัวอย่างที่เติมน้ำแล้ว หรือนำเข้าเครื่องผสมจน

เซากันดี

(๕) นำแท่งโลหะรองใส่ลงในแบบ ซึ่งสวมปลอกเรียบร้อยแล้ว

และใส่กระดาษกรองลงบนแท่งโลหะรอง

(๖) แบ่งตัวอย่างใส่ลงในแบบ โดยประมาณให้ตัวอย่างแต่ละชั้น

เมื่อกดทับแล้วมีความสูงประมาณ ๑ ใน ๕ ของ ๑๗๖.๐ มม. (๔ นิ้ว)

(๗) ทำการบดทับโดยใช้ค้อน ความสูง ท.๑.๔(๑) หรือ ท.๑.๔

(๘) แล้วกดทับจำนวน ๑๖ ครั้ง โดยเฉลี่ยการกดทับให้สม่ำเสมอเต็มพื้นที่กดทับ

(๙) ถ้าเป็นการบดทับจนได้ตัวอย่างที่ทำกรบดทับแล้วเป็นชั้น

จำนวน ๕ ชั้น มีความสูงประมาณ ๑๗๖.๐ มม. (๕ นิ้ว) หรือสูงกว่าแต่ไม่เกิน ๑๐.๐ มม.

(๑๐) ถอดปลอก (Collar) ออก ใช้เหล็กฉากแต่งหน้าให้เรียบ

เพราะระดับคอนกรีตแบบ (เหล็กความสูงเท่ากับ ๑๖๖.๕ มม.) กรณีมีหลุมบนหน้าให้เติมตัวอย่าง

ใช้เหล็กฉากวางทับ แล้วใช้คอนกรีตถมจนกระทั่งเหล็กฉากขุดลงถึงขอบแบบ

(๑๑) คลายสกรูที่กระหวางแผ่นฐาน (Base Plate) และแบบ

ยกแบบพร้อมตัวอย่างที่บดทับแล้วออก นำแท่งโลหะรองออกจากแผ่นฐาน วางกระดาษกรอง

แผ่นใหม่ลงบนแผ่นฐาน พักแบบโดยให้ทานกลางของแบบอยู่ด้านบน นำเข้าประกอบกับแผ่นฐาน

รับสกรูและใส่ปลอกเข้าที่ ก็จะได้น้ำตัวอย่างที่เตรียมไว้ สำหรับทำการทดลองเพื่อหาค่า CBR

ต่อไปนี้ (กรณีต้องการทดลองตาม "วิธี ท." ดังกล่าวในข้อข้าง ไม่ต้องใส่กระดาษกรองรอง

ใต้แบบ)

(๑๑) ทำการเตรียมตัวอย่างเล็ก ๒ ตัวอย่าง โดยทำการบดหีบแค่  
 ละชั้นด้วยกลนจำนวน ๒๔ ครั้งและ ๔๖ ครั้ง ตามวิธีการข้างต้นในข้อ ๒.๔.๑ ก็จะได้ตัวอย่าง  
 ทั้งสิ้น ๓ ตัวอย่าง โดยมีค่าการบดหีบเท่ากับ ๑๒ ครั้ง, ๒๔ ครั้ง และ ๔๖ ครั้ง ต่อชั้น

#### ๒.๔.๒ การหาความแน่นในถาดบดหีบและปริมาณน้ำในดิน

(๑) นำตัวอย่างห่อมแบบที่เตรียมได้จากข้อ ๒.๔.๑(๑) ไป  
 ซึ่งจะได้มวลของตัวอย่างและมวลของแบบ หักมวลของแบบออกก็จะได้มวลของตัวอย่างเปียก

(A)

(๒) ในขณะเดียวกันก็ทำการบดหีบตัวอย่างในแบบ ตามข้อ ๒.๔.๑  
 ให้นำตัวอย่างใส่กระป๋องลอบตัวอย่าง เพื่อนำไปหาคลวงหาปริมาณน้ำในดินด้วย มวลของตัวอย่าง  
 ให้นำไปหาปริมาณน้ำในดินใช้ดังนี้

- ขนาดก้อนใหญ่สุด ๑๕.๐ มม. ใช้ประมาณ ๓๐๐ กรัม

- ขนาดก้อนใหญ่สุด ๔.๗๕ มม. ใช้ประมาณ ๑๐๐ กรัม

(๓) กำหนดค่าความแน่นเปียก  $P_t$  (Wet Density) และ  
 ค่าความแน่นแห้ง  $P_d$  (Dry Density) เมื่อทราบปริมาณน้ำในดิน,  $w$  (Moisture Content)  
 โดยใช้สูตรตามข้อ ๓.๑, ๓.๒ และ ๓.๓

#### ๒.๔.๓ การหาค่าการขยายตัว(Swell)

(๑) นำแผ่นวัดการขยายตัว(Swell Plate) หรือแผ่นดววง  
 น้ำหนักจำนวน ๒ อัน สำหรับวัสดุพื้นทาง(Base) วัสดุรองพื้นทาง(Subbase) และวัสดุคัดเลือก  
 (Selected Materials) และ ๓ อันสำหรับวัสดุ Subgrade วางลงบนตัวอย่างที่  
 เตรียมไว้แล้วตามข้อ ๒.๔.๑ (๑) โยนแบบสนิทกับตัวอย่างโดยขยับไปมา แล้วนำลงแช่ในน้ำ  
 โห่หวมตัวอย่างให้หมด วางถาดสามขา(Tripod) ลงบนปากของแบบ จัดให้ถาดของ Dial  
 Gauge อยู่กึ่งกลางบนถาดของแผ่นวัดการขยายตัว จล Initial Reading ที่อ่านได้จาก  
 Dial Gauge แล้วยังไว้ บัดเล็กรวันและเวลาที่อ่าน Reading บน Dial Gauge และอ่าน  
 Reading บน Dial Gauge ทุกวัน เพื่อคำนวณหาเปอร์เซ็นต์การขยายตัว(Swell) ในการ  
 อ่าน Reading บน Dial Gauge แต่ละครั้ง ถ้าจำเป็นต้องตั้งสามขาใหม่ โห่พยายามตั้งให้  
 ขาของสามขาและแกนของ Dial Gauge อยู่ที่เดิมเช่นเดียวกับถาดอ่าน Initial Reading

พล.-11.๑๐๔

โดยนำเครื่องหมายไวบนปลอก

(๒) เมื่อครบกำหนด ๔ วัน ถึงแนวการขยายตัวยังเพิ่มอยู่เรื่อยๆ เช่น กินเห็นข้ว หรืออาจจะเร็วกว่า ๔ วัน เมื่อปรากฏว่าไม่มีการขยายตัว เช่น หราบ (เมื่ออ่านการขยายตัวแต่ละวันแล้ว) โหน้ำคว็ลข้างขึ้นจกน้ำ ยกแผ่นวัดการขยายตัวหรือมแผ่นดวงน้ำหนักลดกตะแคงแบบโหน้ำไหลออกประมาณ ๑๕ นาที ระวังอย่าให้ผิวหน้าของคว็ลอย่างเสียหาย โดยเอหะวัสดุจำหวก Granular Material เสริจแล้วทำการชั่งหามวล เมื่อห้กมวลของแบบลดกัจะหราบมวลของคว็ลบางภายหลังแช่น้ำแล้ว นำคว็ลอย่างเตรียมไว้เพื่อทดลอง Penetration Test กลไปโดยทันที

#### ๒.๔.๔ การทดลอง Penetration Test เพื่อหาค่า CBR

(๑) ถ้าต้องการทดลองโดย "วิธี ช." วิธีไม่แช่น้ำ(Unsoaked) โง่ล่งทำเน็การหาการขยายตัว(swell)ตามชล ๒.๔.๓ โหน้ำคว็ลบางภายหลังจกการชั่งหามวลตามชล ๒.๔.๒ มาทดลอง Penetration Test โง่ทันที

(๒) นำคว็ลอย่างตามชล ๒.๔.๓(๒) หรือ ๒.๔.๔(๑)แล้วแตกวิธีมาใส่แผ่นดวงน้ำหนักจำนวน ๒ อัน สำหรับวัสดุพื้นทาง(Base) วัสดุรองพื้นทาง(Subbase) และวัสดุคัดเลือก(Selected Material) และ ๓ อัน สำหรับวิธีห้ก Subgrade ลงบนคว็ลอย่าง

(๓) นำคว็ลบางขึ้นตั้งบนที่ถ้งของเครื่องถก ตั้งให้ทอนกดอยู่ตรงหอกที่กัถ้งกลางรูของแผ่นดวงน้ำหนัก

(๔) หมั้นเครื่องหรือเค้นเครื่องหรือไม้ แล้วแต่ลักษณะของเครื่องถก ให้แผ่นฐานเคลื่อนขึ้นหรือทอนกดเคลื่อนลง จนทอนกดสัมผัสกับผิวหน้าของคว็ลอย่าง มีแรงกดประมาณ ๔ กก.(๔๐ นิวตัน) ตั้งหน้าโคของ Proving Ring หรือหน้าปัดของเครื่องวัดแรง ให้เป็นศูนย์ หรือมถ้งตั้งหน้าปัดของ Dial Gauge ห้ก Penetration ให้เป็นศูนย์ด้วย การห้ใหม่แรงกดประมาณ ๔ กก.(๔๐ นิวตัน) เพื่อให้แน่ใจทอนกดโ้สัมผัสผิวของคว็ลอย่าง และ โมนำมาถกในการหา Stress vs. Penetration

(๕) เพิ่มแรงลงบนหลบถก ตามวิธีถการของเครื่องถกนั้น ๆ ถ้วยอัตราเร็วห้สม่ำเสมอเท่ากับ ๑.๒๗ มม.(๐.๐๔ นิ้ว)ค่อนที่ โดยการอ่าน Penetration Dial Gauge เทียบกับข่าห้ถางบเวลา

## (๖) ทำการบันทึกแรงกด เมื่อ Penetration อ่านได้

- ๐.๖๓ มม.	(๐.๐๓๔ นิ้ว)
- ๑.๒๗ มม.	(๐.๐๕๐ นิ้ว)
- ๑.๕๐ มม.	(๐.๐๗๕ นิ้ว)
- ๒.๕๔ มม.	(๐.๑๐๐ นิ้ว)
- ๓.๑๗ มม.	(๐.๑๒๕ นิ้ว)
- ๓.๘๑ มม.	(๐.๑๕๐ นิ้ว)
- ๔.๔๕ มม.	(๐.๑๗๕ นิ้ว)
- ๕.๐๘ มม.	(๐.๒๐๐ นิ้ว)
- ๖.๓๕ มม.	(๐.๒๕๐ นิ้ว)
- ๗.๖๒ มม.	(๐.๓๐๐ นิ้ว)
- ๘.๘๙ มม.	(๐.๓๕๐ นิ้ว)
- ๑๐.๑๖ มม.	(๐.๔๐๐ นิ้ว)
- ๑๑.๔๓ มม.	(๐.๔๕๐ นิ้ว)
- ๑๒.๗๐ มม.	(๐.๕๐๐ นิ้ว)

เสร็จแล้วคลายแรงที่กดออก นำตัวอย่างพร้อมแผ่นออกจากแท่นของเครื่องกด ยกแผ่นวางน้ำหนักออก

(๗) นำตัวอย่างบริเวณที่ถูกกดกลางไปเป็นรูปไปหาปริมาณน้ำในดิน ปริมาณตัวอย่างให้ใช้ตามข้อ ๒.๕.๒ (๒)

(๘) ดำเนินการทดสอบ Penetration Test ของตัวอย่างที่เตรียมไว้อีก ๒ ตัวอย่าง โดยวิธีเดียวกับที่กล่าวมาแล้ว

(๙) เขียน Curve ระหว่างแรงกด และระยะที่หอนกดลงในตัวอย่าง (Stress vs. Penetration) เพื่อหาค่า CBR ต่อไป

(๑๐) เมื่อได้ค่า CBR ของแต่ละตัวอย่างแล้ว เขียน Curve ระหว่างค่า CBR กับค่าความแน่นแห้ง (Dry Density) เพื่อหาค่า CBR ที่เปอร์เซ็นต์ของการบดทับที่กองการต่อไป



ทศ.-ท.๑๐๔

หมายเหตุ

ในการเขียน Curve ของ Stress vs. Penetration เหล่าค่า CBR จำเป็นจะต้องทำการแก้ Curve โดยเลื่อนจุดศูนย์ของ Penetration ในกรณีที่ Curve หงายเพื่อให้ได้ค่า CBR ที่แท้จริง

๓. การคำนวณ

๓.๑. กำหนดหาปริมาณน้ำในดินเป็นร้อยละ

$$w = \frac{M_1 - M_2}{M_2} \times 100$$

เมื่อ  $w$  = ปริมาณน้ำในดินเป็นร้อยละคิดเทียบกับมวลของดินอบแห้ง

$M_1$  = มวลของดินเปียก มีหน่วยเป็นกรัม

$M_2$  = มวลของดินอบแห้ง มีหน่วยเป็นกรัม

๓.๒. กำหนดหาค่าความแน่นเปียก (Wet Density)

$$\rho_t = \frac{A}{V}$$

เมื่อ  $\rho_t$  = ความแน่นเปียก มีหน่วยเป็นกรัมต่อมิลลิเมตร

$A$  = มวลของดินเปียกที่บดหับในแบบ มีหน่วยเป็นกรัม

$V$  = ปริมาตรของดินเปียกที่บดหับในแบบ หรือปริมาตรของ

แบบ มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร

### ๓.๓ กำหนดค่าความแน่นแห้ง (Dry Density)

$$\rho_d = \frac{\rho_t}{1 + \frac{w}{100}}$$

เมื่อ  $\rho_d$  = ความแน่นแห้ง มีหน่วยเป็นกรัมต่อมิลลิกรัม

$\rho_t$  = ความแน่นเปียก มีหน่วยเป็นกรัมต่อมิลลิกรัม

$w$  = ปริมาณน้ำในดิน มีหน่วยเป็นร้อยละ

### ๓.๔ กำหนดค่าการขยายตัว (Swell)

$$S_{swell} = \frac{S}{H} \times 100$$

เมื่อ  $S$  = ผลต่างระหว่างการอ่าน Reading ครั้งแรกและครั้งสุดท้าย  
ของ Dial Gauge ที่วัด Swell มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร

$H$  = ความสูงเริ่มต้น (Initial Height) ของตัวอย่างก่อน  
แช่น้ำ มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร

### ๓.๕ กำหนดค่า CBR

ในการกำหนดค่า CBR ให้ถือแรงมาตรฐาน (Standard Load) ดังนี้

ทล.-ท.๑๐๔

Penetration (mm)	Standard Load (kg)	Standard Unit Load (Y) (kg/cm <sup>2</sup> )
๒.๕๔ (๐.๑")	๑ ๓๖๐.๘ (๓ ๐๐๐ lb)	๗๐.๓ (๑,๐๐๐ lb/in <sup>2</sup> )
๔.๐๘ (๐.๒")	๒ ๐๔๑.๒ (๔ ๕๐๐ lb)	๑๐๘.๕๖ (๑,๕๐๐ lb/in <sup>2</sup> )
๗.๖๒ (๐.๓")	๓ ๕๘๕.๕ (๘ ๓๐๐ lb)	๑๓๓.๕๘ (๑,๘๐๐ lb/in <sup>2</sup> )
๑๐.๑๖ (๐.๔")	๕ ๑๓๘.๘ (๖ ๕๐๐ lb)	๑๖๑.๗๑ (๒ ๓๐๐ lb/in <sup>2</sup> )
๑๒.๗๐ (๐.๕")	๖ ๖๘๘.๐ (๗ ๕๐๐ lb)	๑๘๖.๘๑ (๒ ๖๐๐ lb/in <sup>2</sup> )

หมายเหตุ ๑. ถ้าต้องการแปลงหน่วยเป็นระบบ SI ให้ดูภาคผนวก

๒. พื้นที่หน้าตัดของลูกบด = ๑.๙๓๕.๕ ตารางมิลลิเมตร (๓ ตารางนิ้ว) ค่าหน่วย  
ถ้า CBR เป็นร้อยละจากสูตร

$$CBR = \frac{X}{Y} \times 100$$

เมื่อ X = ค่าแรงกดที่เอาโคตต่อหน่วยพื้นที่ตั้งลูกบด

(สำหรับ Penetration ที่ ๒.๕๔ มิลลิเมตร หรือ ๐.๑ นิ้ว และที่เพิ่มขึ้นอีกทุกๆ ๒.๕๔ มิลลิเมตร)

Y = ค่าหน่วยแรงมาตรฐาน (Standard Unit Load)  
กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร (จากตารางข้างบนนี้)

#### ๔. การรายงาน

ในการทำการทดลอง CBR ให้รายงานดังนี้

๔.๑ ค่า CBR ที่ความแน่น x % ของความแน่นแห้งสูงสุด (แบบสูงกว่ามาตรฐานหรือ  
แบบมาตรฐาน) ใช้หาค่าเฉลี่ย ๑ ค่าแห่ง

๔.๒ ค่าความแน่นแห้งที่ค่า CBR ตามข้อ ๔.๑ ใช้หาค่าเฉลี่ย ๓ ค่าแห่ง

### ๔.๓ การขยายตัว (Swell) ไซท์นิยม ๑ ค่าหนึ่ง

๔.๔ และค่าลิ้นตามแบบฟอร์มที่ ว.๓-๑๔ ก.

### ๕. ข้อควรระวัง

๕.๑ สำหรับดินจำพวกดินเหนียวมาก (Heavy Clay) หลังจากตากแห้งแล้ว ให้หุบล้วย ก้อนยางหรือน้ำเข้าเครื่องบด จนได้ตัวอย่างผ่านตะแกรงเบอร์ ๔ (๔.๗๕ มม.) ใหม่มากที่สุด เท่าที่จะทำได้

๕.๒ ในการใช้ก่อนทำการบดหับ ให้วางแบบบนพื้นที่มีมันลง แข็งแรง ราบเรียบ เช่นพื้น คอนกรีต เหล็กไม้อัดแบบกระดกหรือกระดกขึ้น ท่อทำการบดหับ

๕.๓ ปริมาตรของแบบ (V) หลังจากหักปริมาตรของโลหะรองออกแล้ว ให้ทำการวัดและ กำหนดเพื่อให้ได้ปริมาตรที่แท้จริงของแต่ละแบบไป ห้ามใช้ปริมาตรโดยประมาณ หรือจากที่แสดง ไว้ในข้อ ๓.๑.๒

๕.๔ ปริมาณของน้ำที่ใส่ผสม เพื่อเตรียมตัวอย่างทำ CBR ถ้าต้องการใส่ค่าข้างนอก เหนือจากที่ระบุไว้ในวิธีการทดลอง วิธีนี้ยอมทำได้สำหรับงานวิจัยหรืองานอื่นใด แต่อย่าไม่แสดง ไว้ว่าต้องการใส่ปริมาณน้ำเท่าใดแล้ว ให้ใช้ปริมาณน้ำตามข้อ ๒.๕.๑(๓) เสมอไป

๕.๕ ในการทดลอง Penetration Test โดยใช้ Proving Ring เป็นตัวอ่านแรง และใช้ Penetration Dial Gauge คัดที่ Frame ของเครื่องกดคองทำถาวรแก่ค่า Penetration เนื่องจากการหดตัวของ Proving Ring โดยหักการหดตัวของ Proving Ring ออกจากค่า Penetration ตามตัวอย่างที่แสดงไว้ในแบบฟอร์มที่ ว.๓-๑๑ กรณีที่เลิก Penetration Dial Gauge ที่ออกแบบ ไม่ต้องปฏิบัติตามความในข้อนี้

ทล.-ท.๑๐๔

๕.๖ เมื่อทำการทดลอง Penetration เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการ plot Curve ระหว่าง Unit Load และค่า Penetration จำเป็นจะต้องแก้จุดศูนย์สำหรับ Curve ที่หงายขึ้น เนื่องจากความไม่ราบเรียบ หรือเกิดจากการอ่อนยุบที่ผิวหน้าของตัวอย่าง เนื่องจากการแช่น้ำ ให้ทำการแก้ไขโดยลากเส้นตรงให้สัมผัสกับเส้นที่ชันที่สุดของ Curve ไปตัดกับแกนตามแนวราบ คือ เส้นที่ลากผ่าน Unit Load เท่ากับศูนย์ ต่อจากนั้นให้เลื่อนค่าศูนย์ของ Penetration ไปที่จุดที่ตัด แล้วจึงดำเนินการหาค่า CBR ต่อไป เรียกว่า Corrected CBR Value

๕.๗ ค่า CBR ที่ได้จาก Corrected Load Value หรือจาก True Load Value (Curve ถูกกองไม่ตองแต่ Curve) ถ้าวัดจาก Penetration ๒.๕๔ มม.(๐.๑ นิ้ว) และที่ Penetration ๕.๐๘ มม.(๐.๒ นิ้ว) เป็นค่า CBR ที่ใช้รายงาน

โดยปกติค่า CBR ที่ Penetration ๒.๕๔ มม. จะต้องมีค่าสูงกว่าค่า CBR ที่ Penetration ๕.๐๘ มม. ถ้าหากไม่เป็นดังนั้นก็ถือว่า CBR ที่ ๕.๐๘ มม. สูงกว่าที่ ๒.๕๔ มม. ให้ทำการเตรียมตัวอย่างทดลองใหม่ทั้งหมด แต่ค่าที่ยังสูงกว่าอยู่ก็ให้ใช้ค่า CBR ที่ ๕.๐๘ มม.

๕.๘ ในการทำตัวอย่างเพื่อทดลอง ในกรณีที่ผลการบดหยาบกว่าหรือน้อยกว่า ที่ต้องการตามวิธีทดลองนี้ อาจจะมีการบดหยาบเป็นชั้นละ ๑๕ ครั้ง หรือผลการบดหยาบเป็นชั้นละ ๔ ครั้ง เพื่อให้ได้ตัวอย่างมากขึ้นในการนำมาเขียน Curve ตามข้อ ๕.๘.๔(๑) ก็ได้ (ในแบบฟอร์มที่ ว.๒-๑๕ ก. ก็ได้เตรียมช่องเพื่อลงรายการไว้ด้วยแล้ว)


๕.๘ ก่อนที่ใช้ทำการบดหยาบเพื่อเตรียมตัวอย่างเพื่อหาค่า CBR มี ๒ ขนาด คือ ตามข้อ ๒.๑.๔(๑) และข้อ ๒.๑.๔(๒) ในการเตรียมตัวอย่าง CBR ตามวิธีการทดลอง Compaction Test ที่ ทล.-ท.๑๐๗/๒๕๔๗ ให้ใช้คอนขนาดเล็ก (ข้อ ๒.๑.๔(๑)) ส่วนการเตรียมตัวอย่าง CBR ตามวิธีการทดลอง Compaction Test ที่ ทล.-ท.๑๐๘/๒๕๔๗ ให้ใช้คอนขนาดใหญ่ (ข้อ ๒.๑.๔(๒))

DH-T 109


๖. หนังสืออ้างอิง

๖.๑ The American Association of State Highway Officials.  
Specifications for Highway Materials and Methods of Sampling and  
Testing, AASHTO Designation : T193.


๖.๒ The Asphalt Institute. Soils Manual for Design of Asphalt  
Pavement Structures, Manual Series No.10, (MS - 10).



12. - 1. 804



DH.-T.109




LABORATORY LOADING MACHINE

เขียนโดย ดร. 21/07/29

กตท



112-11.004




PLAN



ADJUSTABLE  
STEM




KNURL NUT



ELEVATION

MOLD WITH COLLAR




PLATE

EXPANSION MEASURING APPARATUS



PENETRATION PISTON



PLAN



ELEVATION


SPACER DISC

CALIFORNIA BEARING RATIO TEST APPARATUS

เขียน *[Signature]* ๑๑/๐๗/๒๙

112-11.004

DH.- T.109



TIR-11.004

2. 2-10 n.

SUMMARY OF RESULTS

Type and No. of test G 10/17  
 Type of material Silty Sand To be used for Embankment  
 Source Atank Block pile No. B-1  
 Location of sampling km. 24 + 000 LT, 100 m. from Atank  
 Tested by JUC Dated 30.01.55

Materials	HRB Class. Code	Passing							L.L.	P.I.
		30.0	25.0	19.0	9.5	# 10	# 40	# 200		
A	A-1			100	98.9	82.6	73.6	48.2	24.2	3.8
B					4	95.6				
Mixed A : B =										


Blow	Density	O.B.R.	Swell
8			
13	1.863	1.36	0.49
25	1.945	7.80	0.40
56	2.009	11.21	0.30
75			

100% Std Proctor Comp. (MS-N 107/2517) = 2.000 gm/cc.

95% Std Proctor Comp. (MS-N 57/2517) = 1.900 gm/cc.

O.M.O. = 13.4 % water content of (molding) O.B.R. = 13.6 %

Required C.N.R. 6.0 % Raise percent compaction 95.3 %




DH-T.09

1.2-15

กองวิเคราะห์และวิจัย

กรมทางหลวง

Test No. E-10/15  
 Type of test Penetration  $V_s$  (DP (12 blows นกเหล็ก))  
 Date 30 ก.ค. 64  
 Source สถานีทดลอง - อสมทพหลโยธิน กม. 29+000 Lt, 100 m stock pile No 5-1  
 Plotted by วิบูลย์ Silly Sand Test  
 $P_d = 1.065 \text{ qn/ml}$   
 Water content at Molded = 17.6 %



ทล- ทล๐๔

กองวิศวกรรมจราจร

7. 2-11

อันที่ทดลองที่ 6-10 15

เจ้าพนักงานช่าง ม.จ.ท. พันโท วิชาญ ศรีสวัสดิ์

หนังสือที่ 109/4 22 10 ต.ค. 19

วันที่รับหนังสือ 19 ต.ค. 19

ทนาย วิชาญ ศรีสวัสดิ์ - วิชาญ ศรีสวัสดิ์

เจ้าหน้าที่ทดลอง วิชาญ

วันที่รับทดลอง 19 ต.ค. 19

วันที่ทำเรื่อง 26 ต.ค. 19

CALIFORNIA BEARING RATIO TEST

Sample Silty Sand - For Embankment 10 25 + 000 15, 100 m. Stock pile No. 8-1

Mold No. 1b Mass 0.320 Kg. Volume 2302.2 c.c. Factor 0.42 kg/dry.

DENSITY

No. blows 12

No. Layers 5

M Hammer 2.494 Kg.

Drop 70-40 cm.

		Before Soaking	After Soaking
M	Wt. Mold + Soil	Kg. 17.190	17.480
M	Wt. Mold	Kg. 0.320	0.320
M	Wt. Soil	Kg. 4.870	5.160
M	Wet Density	gm./cc. 2.115	2.241
M	Dry Density	gm./cc. 1.663	1.961

WATER CONTENT

Can No.		S-11	12	999	B-23
M	Wt. Can + Wet Soil	gm. 290.0	297.4	274.8	300.7
M	Wt. Can + Dry Soil	gm. 260.3	227.3	247.4	260.9
M	Wt. Water	gm. 29.7	26.1	27.4	31.8
M	Wt. Can	gm. 40.7	43.1	43.9	46.2
M	Wt. Dry Soil	gm. 227.6	194.2	203.5	222.7
	Water content	% 17.0	14.2	12.5	14.3
	Average Water content	%	13.6		

PENETRATION TEST: Burcharge 3 lbs. = 6.804 Kg. Proving Ring No. 6-76-70

Piston area = 19.355 cm. (3 in.) at 1.27 mm/min (0.05 in./min)

Date	Time	Reading mm.	Swell mm.	Swell %	Days	Pen. (mm.) (1)	Dial Reading (mm.) (2)	Cor. Pen. (3) = (1) - (2)	Load (kg.) (rdg. from 2)	Bearing Value Kg./cm. (2)	Bearing Ratio (From Curve)
26 Oct 19	10:35	1.00			0	0.63 (0.025)	0.0009	0.6291	2.28	0.118	Cor. CBR.
27 "	10:30	1.43	0.47	0.34	1	1.27 (0.050)	0.0020	1.2672	10.15	0.940	
28 "	10:30	1.52	0.52	0.41	2	1.90 (0.075)	0.0076	1.8924	91.70	1.640	
29 "	10:30	1.61	0.61	0.48	3	2.54 (0.100)	0.0106	2.5294	43.00	0.220	3.72
30 "	10:35	1.67	0.67	0.49	4	3.17 (0.125)	0.0129	3.1571	52.10	2.690	
(1)	Optimum Moist.		19.4	%		3.81 (0.150)	0.0192	3.7940	63.50	3.200	
(2)	Original Moist		5.2	%		4.44 (0.175)	0.0172	4.4220	72.50	3.740	
(3)	Water to be added (1)-(2)		8.2	%		5.06 (0.200)	0.0190	5.0602	91.61	4.230	4.36
(4)	Use soil passing #4		6.000	gm.		6.35 (0.250)	0.0227	6.3273	95.35	4.920	
(5)	Use soil retained #4			gm.		7.62 (0.300)	0.0270	7.5930	113.10	5.040	Use This Value
(6)	Total wet soil (4) + (5)		6.000	gm.		10.16 (0.400)	0.0912	10.1200	132.10	6.030	
(7)	Total dry soil (6) ÷ 100 × (7) 4705			gm.		11.21 (0.450)	0.0332	11.3900	141.00	7.200	
(8)	Total water to be added (7) × (3)			gm.		13.70 (0.500)	0.0349	12.6651	140.40	7.670	



## **ภาคผนวก ข**

- ผลการวิเคราะห์ตัวอย่างดินจากสำนักงานทางหลวงที่ 4  
ฝ่ายตรวจสอบและวิเคราะห์ทางวิศวกรรม
- การจำแนกดินระบบ AASHTO

SM. 10 A

### กองวิเคราะห์และวิจัย

#### SIEVE ANALYSIS OF FINE AND COARSE AGGREGATES

Type and No. of test \_\_\_\_\_ Project ข- หนองบัว  
 Type of materials ลูกรังสีเทาขาว To be used for \_\_\_\_\_  
 Source \_\_\_\_\_ Stock pile No. \_\_\_\_\_  
 Location of sampling ถนน KM. 17+000 & 2000 ม. ตำบล วัดโพนสี - วิทยาลัยอาชีวศึกษา  
 Tested by ว.ค. Date 28/11/40

Sieve No.	Wt. retained	Wt. Passing	% Passing
2"	-	-	100.0
1"	-	14197	100.0
3/4"	620	13,777	97.6
1/2"	820	12,757	89.9
3/8"	1280	11,477	80.8
#4	4,693	6,787	47.8
Pan	6,787		

- COARSE AGGREGATES**
- Total wt. of aggregate (Wet Sample) = 14,407 gm
  - Total coarse aggregate (retained on No. 4) = 7,413 gm
  - Total fine aggregate (Passing No. 4-1-2) = 6,994 gm
  - Water content of fine (w) = 3.1 %
  - Dry wt. of fine aggregate  $(3 + \frac{100 + w}{100}) = 6,764$  gm
  - Total wt. of aggregate (2+5) = 14,197 gm

- FINE AGGREGATES**
- Total wt. of aggregate = 6,994 gm
  - Wet wt. of fine aggregate = 992.6 gm
  - Water content of fine aggregate = 3.1 %
  - Dry wt. of fine aggregate = 943.4 gm
- Can no = 674
- Wt. can + Wt. Wet Soil = 310.6 gm
- Wt. can + Wt. Dry Soil = 302.5 gm
- Remarks Wt. water = 8.1 gm
- Wt. Can = 11.4 gm
- Wt. Dry Soil = 211.1 gm
- Water Content = 3.1 %

Sieve No.	Wt. retained	Wt. Passing	% Passing	Total Passing
#4	-	943.4	100.0	47.8
#10	110.5	832.9	92.9	42.0
#40	196.7	630.2	64.8	31.9
#200	279.2	371.0	39.3	16.8
Pan	371.0	-	-	-

Total % Passing of fine aggregates x% Passing No. 4 to coarse aggregate + 100

### กองวิเคราะห์และวิจัย

อันดับทดลองที่ \_\_\_\_\_  
 เจ้าของตัวอย่าง \_\_\_\_\_  
 หนังสือที่ \_\_\_\_\_ วันที่รับหนังสือ \_\_\_\_\_  
 ทางสาย หมายเลข กม. 151002 ๕ ๕๐๐๐๓. ๕๓๗. ไร่ไผ่ - บ้านหนอง  
 เจ้าหน้าที่ทดลอง \_\_\_\_\_ วันที่รับตัวอย่าง \_\_\_\_\_ วันที่ทดลอง ๒๖/๑๑/๖๐

#### COMPACTION TEST

Soil Sample : คูน้ำสันน้ำลาดหนอง  
 Location : \_\_\_\_\_ Boring No. : \_\_\_\_\_ Depth : \_\_\_\_\_  
 Type Test : Modified, Proctor Mold Wt. : 201๖ Kg. Volume : 940.1 ml.

#### DENSITY

Trial (water added)	1%	๖%	๘%	10%		
Wt. Mold + Soil (Kg.)	3,91๖	4,0๕๖	4,13๖	4,1๒๐		
Wt. Mold (Kg.)	2,๐1๖	2,01๗	2,01๖	2,01๖		
Wt. Soil (Kg.)	1,๘9๗	๒,๐3๖	2,11๖	2,10๖		
Wet. Density (gm/ml.)	2,๐1๖	2,1๖๖	2,2๖๐	2,๒๐๐		
Dry Density (gm/ml.)	1,๖9๖	1,๙9๖	2,0๖๖	1,๙๙๕		
Void Ratio e						
Porosity n						

#### WATER CONTENT

Can No.	601	6๕9	61๕	61๖		
Wt. Can + Wet Soil (gm)	32๗.2	322.๙	3๐๙.๗	322.๒		
Wt. Can + Dry Soil (gm)	31๐.๔	3๐๐.๖	2๗๙.๗	2๙1.๙		
Wt. Water (gm)	1๖.๘	22.3	2๙.๐	3๐.3		
Wt. Can (gm)	๕๒.๕	๕1.1	๕1.2	๕๓.๖		
Wt. Dry Soil (gm)	2๖๗.๙	2๔๙.๕	2๖๖.๕	2๔๖.3		
Water Content (%)	๖.๖	๖.๖	10.๕	12.3		

Remarks \_\_\_\_\_




สำนักวิเคราะห์ห้วยและพลังงานทาง

ว. ๕-15

ถนนทางหลวง

Test No. \_\_\_\_\_  
 Type of Test Modified Proctor  
 Date ๕/๑๑/๕๐  
 Source พื้นที่ ๗ กม ๑๐๐๐๐ ๕ ๖๐๐๐๐ จังหวัด ภูเก็ต - พาย  
 Plotted by ...



**SUMMARY OF RESULTS**


7. 2-15 n.

Type and No. of test.....  
 Type of material.....*အုတ်နီ*.....To be used for.....  
 Source.....*အုတ်နီ*.....Stock pile No.....  
 Location of sampling.....*အုတ်နီ*.....  
 Tested by.....*အုတ်နီ*.....Date.....*16/12/2010*.....


Materials	Passing							L.L.	P.I.
	50.0	25.0	19.0	9.5	# 10	# 40	# 200		
A		100	95.6	80.7	42.0	21.9	12.0	31.1	10.4
B									
Mixed A : B =								1.8 - 15.1 %	

Blow	Density	CBR	Swell
8		%	%
12	1.821	9.1	0.54
25	1.910	23.5	0.21
56	2.040	70.1	0.22
75			

100% Mod. ....Comp. (m-n.....) = ...*2.025* gm./cc.  
 95% Mod. ....Comp. (m-n.....) = ...*1.924* gm./cc. *CBR = 23.5 %*  
 O.M.C. = ...*19.5* % water content of (molding) *CBR = 10.2 %*  
 Required CBR.....*7* Raise percent compaction.....*7*



การกระจายขนาดของเม็ดดิน



## การจำแนกดินระบบ AASHTO

การจำแนกดินระบบ AASHTO นิยมใช้ในงานวิศวกรรมการทาง เพื่อพิจารณาคัดเลือกวัสดุที่เหมาะสมมาใช้เป็นวัสดุชั้นทาง (Subgrade) โดยแบ่งดินออกเป็น 7 กลุ่มใหญ่ ๆ ใช้ตัวย่อกลุ่ม A-1 ถึง A-7 คุณสมบัติทางด้านพลาสติกซิตีและการกระจายขนาดตะของเม็ดดินเป็นเกณฑ์ ดินกลุ่ม A-1, A-2 และ A-3 ปริมาณเม็ดดินผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่น้อยกว่า 35 % จัดเป็นดินจำพวกมวลหยาบ (Granular Materials) ดินกลุ่ม A-4, A-5, A-6 และ A-7 ปริมาณเม็ดดินผ่านตะแกรงเบอร์ 200 มากกว่า 35 % จัดเป็นดินจำพวก ดินตะกอนปนดินเหนียว (Silt - Clay Materials)

### ดินมวลหยาบในระบบ AASHTO

ดินมวลหยาบกลุ่ม A-1, A-2 และ A-3 ดินกลุ่ม A-1 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ่ม A-1-a ปริมาณเม็ดดินผ่านตะแกรงเบอร์ 10 ไม่น้อยกว่า 50% เบอร์ 40 ไม่น้อยกว่า 30 % เบอร์ 200 ไม่น้อยกว่า 15 % กลุ่ม A-1-b ปริมาณเม็ดดินผ่านตะแกรงเบอร์ 40 ไม่น้อยกว่า 50 % เบอร์ 200 ไม่น้อยกว่า 25 % ค่าดัชนีความเหลวของดินกลุ่ม A-1 มีค่าไม่เกิน 6 % เป็นดินปนประเภทกรวดปนทราย

ดินกลุ่ม A-2 ปริมาณเม็ดดินผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่น้อยกว่า 35 % เป็นดินประเภทดินตะกอนปนกรวดปนทราย หรือดินเหนียวปนกรวดปนทราย แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มย่อย ตามสภาพพลาสติกซิตีของมวลดิน กลุ่ม A-2-4 ค่าขีดเหลวไม่เกิน 10 % ดัชนีความเหลวไม่เกิน 16 % กลุ่ม A-2-5 ค่าขีดเหลวน้อยกว่า 41 % ค่าดัชนีความเหลวไม่เกิน 10 % กลุ่ม A-2-6 ค่าขีดเหลวไม่เกิน 40 % ค่าดัชนีความเหลวน้อยกว่า 11 % กลุ่ม A-2-7 ค่าขีดเหลวน้อยกว่า 40 % ค่าดัชนีเหลวน้อยกว่า 11 %

ดินกลุ่ม A-3 ปริมาณเม็ดดินผ่านตะแกรงเบอร์ 40 ไม่น้อยกว่า 51 % เบอร์ 200 ไม่น้อยกว่า 10 % ค่าดัชนีความเหลวไม่มี เป็นดินจำพวกทรายละเอียด

ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบชนิดของดินจากการจำแนกระบบ AASHTO และระบบ Unified (Approximate Equivalent Groups)

ASSHTO	Unified
A-1-a	GW, GP, GM
A-1-b	SW, SM
A-2-4	GM, SM
A-2-5	GM, SM
A-2-6	GC, SC
A-2-7	GC, SC
A-3	SP
A-4	ML, OL
A-5	MH
A-6	CL
A-7-5	CL, OL
A-7-6	CH, OH

**ดินมวลละเอียดในระบบ AASHTO**

ดินมวลละเอียดกลุ่ม A-4, A-5, A-6 และ A-7 ซึ่งดินกลุ่ม A-4, A-5 เป็นดินตะกอน ปริมาณเม็ดดินผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่น้อยกว่า 36 % ค่าดัชนีความเหลวไม่เกิน 10 % ค่าขีดเหลวของดินกลุ่ม A-4 ไม่เกิน 40 % ส่วนกลุ่ม A-5 ค่าขีดเหลวไม่น้อยกว่า 41 %

ดินกลุ่ม A-6, A-7 เป็นดินเหนียวปริมาณเม็ดดินผ่านตะแกรงเบอร์ 200 ไม่น้อยกว่า 36 % ค่าดัชนีความเหลวไม่น้อยกว่า 11 % ค่าขีดเหลวของดินกลุ่ม A-6 ไม่เกิน 40 % ส่วนดิน A-7 ค่าขีดเหลวไม่น้อยกว่า 41 %


ดินกลุ่ม A-7 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อยได้แก่ กลุ่ม A-7-5 และกลุ่ม A-7-6 ดิน A-7-5 ค่าดัชนีความเหลวจะเท่ากับหรือน้อยกว่าค่าขีดเหลวลพด้วย 30 ดินกลุ่ม A-7-6 ค่าดัชนีความเหลวจะมีมากกว่าค่าขีดเหลวลพด้วย 30

ซึ่งการจำแนกดินระบบ AASHTO ดังตารางที่ 3.2 และ รูปที่ 3.3

ตารางที่ 3.2 การจำแนกดินระบบ ASSHTO

กลุ่ม	กลุ่มย่อย	๑๕ ผ่านตะแกรง U.S. เบอร์			คุณสมบัติของเม็ดดินผ่านตะแกรงเบอร์ ๕๐		ค่าดัชนีกลุ่ม	รายละเอียดเพิ่มเติม	ความเหมาะสมสำหรับวัสดุชั้นทาง
		10	๔๐	๒๐๐	ขีดเหลว	ดัชนีพลาสติก			
A-1		๑๐ max	๒๕ max		๕ max	0	Well-graded gravel or sand; may include fines.		
	A-1-a	๑๐ max	๓๐ max	15 max		๕ max	0	Largely gravel but can include sand and fines.	
	A-1-b	๑๐ max	๒๕ max		๕ max	0	Gravelly sand or graded sand; may include fines.		
	A-2*		๓๕ max			0-4	Sands and gravels with excessive fines.	Excellent to good	
	A-2-1		๓๕ max	๕๐ max	1๐ max	0	Sands, gravels with low-plasticity silt fines.		
	A-2-5		๓๕ max	๔1 min	1๐ max	0	Sands, gravels with elastic silt fines.		
	A-2-6		๓๕ max	๔๐ max	11 min	4 max	Sands, gravels with clay fines.		
	A-2-7		๓๕ max	๔1 min	11 min	4 max	Sands, gravels with highly plastic clay fines.		
	A-3	๑1 min	1๐ max		Nonplastic	0	Fine sands.		
	A-4		๓๕ min	๕๐ max	1๐ max	๕ max	Low-compressibility silts.		
	A-5		๓๕ min	๔1 min	1๐ max	1๒ max	High-compressibility silts, micaceous silts.		
	A-6		๓๕ min	๔๐ max	11 min	16 max	Low-to-medium-compressibility clays.	Fair to poor	
	A-7		๓๕ min	๔1 min	11 min	๒๐ max	High-compressibility clays.		
	A-7-5		๓๕ min	๔1 min	11 min	๒๐ max	High-compressibility silty clays.		
	A-7-6		๓๕ min	๔1 min	11 min	๒๐ max	High-compressibility, high-volume-change clays.		
	A-8						Peat, highly organic soils.	Unsatisfactory	

\* Group A-8 includes all soils having 95 percent or less passing a No. 200 sieve that cannot be classed as A-1 or A-3. Plasticity Index of A-7-5 subgroup is equal to or less than LI-30. Plasticity Index of A-7-6 subgroup is greater than LI-30.  
 Report of committee on Classification of Highway Subgrade Materials, Proceedings, Highway Research Board, Vol. 28, 1949, pp. 371-372.



รูปที่ 3.1 แผนภูมิพลาติกซิตีสำหรับการจำแนกดิน ระบบ AASHTO










**ภาคผนวก ค**


**ตารางในการออกแบบความหนาชั้นทางโดย  
ROAD RESEARCH LABORATORY METHOD**

มหาวิทยาลัยบูรพา

**ROAD RESEARCH LABORATORY METHOD (ROAD NOTE No. 31)**



**DESIGN CHART I (UP TO 150 COMMERCIAL VEHICLES PER DAY)**



For traffic up to 150 commercial vehicles per day use thicknesses shown.  
 For traffic up to 450 commercial vehicles per day multiply thicknesses shown by 1.1  
 For traffic up to 1500 commercial vehicles per day multiply thicknesses shown by 1.2

**FIG. 1 SIMPLIFIED PAVEMENT DESIGN CURVES FOR ROAD CARRYING UP TO 1500 COMMERCIAL VEHICLES PER DAY.**

ROAD RESEARCH LABORATORY METHOD (ROAD NOTE No. 31)





FIG EXAMPLE. DRY DENSITY / MOISTURE CONTENT / C.B.R. RELATIONS FOR A SAMPLE SANDY CLAY SOIL.



**ภาคผนวก ง**

**บทความทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย**

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

ความสัมมูลย์ในดินชั้นทางสำหรับการออกแบบ  
 ความหนาโครงสร้างของถนนโดยวิธี CBR. \*

นายชงยุทธ บ่อมเต็ม

นายช่างโต

กองวิเคราะห์และวิจัย

กรมทางหลวง

วิธีการออกแบบโครงสร้างของถนนแบบ flexible pavement โดยวิธีใช้ค่า CBR. เป็นหลัก โดยอยู่ในวิธีการออกแบบที่เรียกกันว่า empirical method ประกอบ การทดลองคุณภาพวัสดุ หลักการโดยสังเขป มีอยู่ว่า ถ้าความต้านทานต่อการดันของขนาดมาตรฐาน (Standard plunger) อย่างช้า ๆ ลงไปในดินซึ่งเตรียมไว้ให้มีความแน่น และความชื้น เช่นเดียวกับที่คาดว่าจะปรากฏอยู่จริงในดินชั้นทาง (Subgrade) มีความสัมพันธ์กับความหนาของโครงสร้างถนนที่จะก่อสร้างขึ้นบนดินชั้นทางนั้น ความสัมพันธ์นี้ไม่ได้เป็นการอธิบายเกี่ยวข้องกับทฤษฎีฐานราก (Foundation theory) ใด ๆ แต่ได้มาจากประสบการณ์ที่มีการปรับปรุงแก้ไขคิดต่อกันมาเป็นเวลานาน จนได้ผลเป็นที่น่าพอใจ และมีผู้นำเอาวิธีการไปใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากวิธีการหาค่า CBR. ทำได้ง่าย รวดเร็ว และเครื่องมือที่ใช้ก็ไม่ยุ่งยาก มีความแข็งแรงพอที่จะทำการเคลื่อนย้ายได้สะดวก

การทดลองหาข้อมูลของค่า CBR. ของดินชั้นทาง (Subgrade Soil) มีทั้งวิธีการทดลองในสนาม และในห้องทดลอง (รายละเอียดของการทดลองในห้องทดลอง ดูได้จากวิธีการทดลองที่ รล.-ท.๑๑๑/๒๕๑๗ ส่วนวิธีการทดลองในสนามก็ใช้หลักการเดียวกัน แดกต่างกันในรายละเอียดเท่านั้น) การเปลี่ยนแปลงค่าความชื้นของดินมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงของค่า CBR. ซึ่งก็หมายถึงความแข็งแรงของดินหรือความสามารถในการรับน้ำหนักของดินเป็นอย่างมาก ดังนั้น ถ้าสามารถรู้ถึงค่าความชื้นที่มีอยู่จริง รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าความชื้นในดินชั้นทางภายหลังจากก่อสร้างเสร็จ และเปิดการจราจรแล้ว จะทำให้สามารถคาดคะเนความแข็งแรงของดินชั้นทางตามที่แท้จริงจากการที่ทำการทดลองหาค่า CBR. ที่ความชื้นต่าง ๆ เหล่านั้นได้อย่างใกล้เคียงมากขึ้น

\* บทความนี้เป็นบทความทางวิชาการฉบับที่ วว.๑/๒๕๑๘ ที่ได้เสนอต่อที่ประชุมการสัมมนาเจ้าหน้าที่กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง ในปี ๒๕๑๘

### พัฒนาการของวิธีการออกแบบโครงสร้างของถนนโดยวิธี CBR

ก่อนที่การออกแบบ Pavement ของถนนโดยวิธี CBR ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอยู่ในปัจจุบัน CBR design curves ดั้งเดิม ที่จัดทำขึ้นใน California U.S.A. เป็นครั้งแรก ได้มาจากการตรวจสอบ sub grade, Subbase และ bases ของถนนหลายสายหลายแบบทั้งที่เกิดเสียหาย (failure) และอยู่ในสภาพ (Sound) เป็นเวลาหลายปี จนกระทั่งสรุปค่าความหนาที่ต่ำสุดของ Pavement ที่ต้องก่อสร้างบนดินที่มีค่า CBR ต่าง ๆ กันได้โดยไม่เกิดความเสียหาย ดังแสดงในรูปที่ 1

Curve เส้นแรกแสดงโดยเส้นทึบ โดยกำหนดน้ำหนักบรรทุกโดยประมาณของรถที่ใช้ถนนเข้าเกี่ยวข้องกับรูปของน้ำหนักที่ล้อ (wheel load) 7,000 ปอนด์ เพื่อจุดประสงค์ของการออกแบบความหนาของ pavement หลังจากมีประสบการณ์อยู่ระยะหนึ่ง ได้มีการพิจารณา curve สำหรับรถที่รับน้ำหนักบรรทุกอื่น คือ curve 12,000 ปอนด์ (wheel load) และ curve สำหรับรถที่มีน้ำหนักที่ล้อ 8,000 ปอนด์ ได้มาจากการแปรค่าจาก curve ทั้งสองที่กล่าวแล้วข้างต้น วิธีการนี้ได้รับการทดสอบจนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไป โดยเฉพาะในสหรัฐ และอังกฤษ ดังตัวอย่างที่แสดงในรูปที่ 2 ได้จากการทดสอบวิธีการออกแบบความหนาของถนนแบบ field pavement โดยวิธี CBR ของ Road Research Laboratory ในประเทศอังกฤษ ก่อนที่จะยอมรับไปเป็นวิธีมาตรฐานในการออกแบบ

ในเวลาต่อมา วิธีการออกแบบโดยวิธี CBR ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นอยู่เสมอ โดยเฉพาะ AASHTO Road Test ในสหรัฐได้ดำเนินการศึกษาเกี่ยวกับอำนาจการต้านทานของรถที่มีน้ำหนักบรรทุกขนาดต่าง ๆ ในที่นี้ได้กำหนดน้ำหนักมาตรฐานเท่ากับ 8200 กิโลกรัม (18,000 ปอนด์) เป็นหลัก และกำหนดอายุของถนนออกมาของจำนวนเที่ยวที่รถหนักเทียบเท่าเหล่านี้มาตรฐานนี้ผ่านไปตามก่อนที่ถนนจะต้องทำการเพิ่มความแข็งแรง (overlay) เพื่อต่ออายุใช้งาน ในกาออกแบบความหนาจะต้องประมาณจำนวนรถที่จะใช้ถนนในระยะเวลา (จำนวนปี) ที่ต้องการให้เป็นอายุของถนน โดยทั่วไปจะใช้ข้อมูลของถนนเดิมเป็นหลักในการทำนายถึงชนิดและปริมาณของรถที่จะใช้ถนน แล้วเทียบไปเป็นจำนวนเหล่านี้มาตรฐาน (8200 ก.ก.) เพื่อให้ได้อำนาจการต้านทานเป็นหน่วยเดียวกัน ทั้งนี้จึงนำไปดำเนินการกำหนดความหนาของชั้นต่าง ๆ บนดิน สันทาง เพื่อให้สามารถรับการจราจรได้ โดยไม่เกิดความเสียหายขึ้นทั้งในดินสันทาง และในโครงสร้างถนนบนดินสันทางก่อนอายุที่กำหนด ความหนาจะแปรเปลี่ยนไปตามค่า CBR ของดินสันทางอีกทอดหนึ่ง รายละเอียดในการออกแบบอาจหาอ่านได้จาก The Asphalt Institute "Thickness Design" Manual Series No.1, Road Note 29, Road Note 31 ของ Road Research Laboratory ฯลฯ และการเทียบจำนวนเหล่านี้มาตรฐาน จากระถที่มีน้ำหนักต่างกันได้แสดงออกมาแสดงไว้ในตารางที่ 1

ตารางที่ 1

Factors for converting numbers of axles to the equivalent number of standard 8200 kg. (18000 lb) axles

Axle Load		Equivalence factor
kg.	lb.	
910	2000	0.0002
1810	4000	0.0025
2720	6000	0.01
3630	8000	0.04
4540	10000	0.08
5440	12000	0.2
6350	14000	0.3
7260	16000	0.6
8160	18000	1.0
9070	20000	1.6
9980	22000	2.4
10890	24000	3.6
11790	25000	5.2
12700	28000	7.2
13610	30000	9.9
14520	32000	13.3
15430	34000	17.6
16320	36000	22.9
17230	38000	29.4
18140	40000	37.3
19070	42000	47
19980	44000	58
20880	46000	72
21790	48000	87

Remark Form Liddle, Application of AASHO Road Test results to the design of flexible pavement structure. Proc. of the International Conference on the structural Design of Asphalt pavements. Univ. of Michigan, 1962.

### ลักษณะข้อมูลของค่า CBR ของดินชั้นทางซึ่งได้จากการทดลองในสนามและในห้องทดลอง

สิ่งที่กล่าวมาแล้ว ค่า CBR เป็นตัวประกอบสำคัญในการออกแบบความหนาของ flexible pavement และค่า CBR ของดินชั้นทางจะเปลี่ยนแปลงไปตามความชื้นภายในดินนั้นด้วย ดังนั้น ข้อมูลเกี่ยวกับค่า CBR ที่ทดลองได้ในสภาพต่าง ๆ จึงจำเป็นที่จะต้องนำมาพิจารณาควบคู่กันไปกับการออกแบบเสมอ

#### ก. การทดลอง CBR ในสนาม (Field CBR)

การทดลองหาค่า CBR ในสนามจะได้ค่า CBR ซึ่งเป็นค่าที่ความชื้นและความแน่นปรากฏอยู่ในสนามขณะทำการทดลอง ดังนั้น ค่า CBR ที่ถูกต้องที่จะนำมาใช้ในการออกแบบได้ จะต้องเป็นค่าที่ได้จากการหาค่าที่สภาพความชื้น และความแน่นในดินชั้นทางของถนน เป็นเช่นเดียวกับสภาพที่จะปรากฏจริงในถนนภายหลังการก่อสร้างเสร็จ และเข้าสู่ภาวะสมดุลแล้ว กรณีที่สามารถจะนำค่า CBR ที่ทดลองในสนามไปใช้ได้ทันทีในการออกแบบ คือ

- เมื่อดินชั้นทางนั้นอิ่มน้ำ (Saturated) ขณะทำการทดลอง และพิจารณาเห็นว่าสภาพของดินภายหลังการก่อสร้างเสร็จ จะมีสภาพความแน่นเท่ากับความแน่นขณะทำการทดลอง และมีกาวยังไม่เกิดจุดอิ่มน้ำ หรือมีโอกาสที่จะมีความชื้นถึงจุดอิ่มน้ำ หรือถนนที่การก่อสร้าง ค่าเป็นการในฤดูฝนซึ่งทำให้ดินชั้นทางมีความชื้นสูง เป็นผลทำให้ไม่แข็งแรง และมีค่าที่จะคงเป็นเช่นนี้ไปนานกว่าความชื้นจะลดลงสู่ภาวะสมดุลกับความชื้นของดินข้างเคียง
- เมื่อทำการทดลองในดินชั้นทางของถนน ที่มีความชื้นอยู่ในภาวะสมดุลและทำการออกแบบถนนบนดินชั้นทางชนิดเดียวกัน ซึ่งคาดว่ามีความชื้นใกล้เคียงกับดินชั้นทางที่ทำการวัดค่า CBR สำหรับการออกแบบ Pavement สำหรับบูรณะทางเท้า

#### ข. การทดลอง CBR ในห้องทดลอง

ข้อแตกต่างของการทดลอง CBR ในห้องทดลองจากการทดลองในสนาม ก็คือการทดลอง CBR ในห้องทดลองสามารถที่จะควบคุมความชื้นของดินที่ใช้ในการทดลองได้อย่างแน่นอน และสามารถทำตัวอย่างวัสดุที่มีความแน่นใกล้เคียงกับการบดดินในสนาม ซึ่งหมายถึงสามารถที่จะเตรียมตัวอย่างให้มีสภาพใกล้เคียงกับดินชั้นทางใน pavement จากตัวอย่างเพียงตัวอย่างเดียวได้ แต่ในทางปฏิบัติ การทดลอง CBR จะทำการทดลองจากตัวอย่างวัสดุที่เตรียมขึ้นที่ความชื้น และความแน่นต่าง ๆ กันหลายจุด เพื่อให้ทราบภาวะการเปลี่ยนแปลงของค่า CBR ที่สภาพความชื้นและความแน่นต่าง ๆ กัน

รูปที่ ๓ แสดง Typical moisture - density - CBR relationship ได้จากการบดอัดดิน sandy clay ใน CBR mold ที่ค่าความชื้นต่างกันในช่วงหนึ่ง โดยใช้พลังงานอัด (compactive effort) ในการทดลองบดอัดดินตามวิธีการทดลองที่ ทล.-พ.107/2517 (Standard AASHTO compaction) แล้วทำการทดลอง หาค่า CBR กับ dry density ของแต่ละตัวอย่าง จะเห็นว่าความแข็งแรง (ค่า CBR) ของดินในการรับน้ำหนักที่บดอัดไว้ลดลงอย่างรวดเร็ว เมื่อเทียบกับค่าความชื้นที่เพิ่มขึ้นในช่วงที่ค่าความชื้นเกินค่า Optimum moisture content



โดยวิธีเดียวกัน จากการทดลองโดยใช้พลังบดต่างกันเป็น ๓ ระดับ ดังแสดงในรูปที่ 4 ได้จากการบดดินชนิด sandy clay ใน CBR mold ที่ค่าจรมบดต่าง ๆ กันโดยใช้พลังบดที่เท่ากับที่ใช้สำหรับวิธีการทดลองบดดิน ตามวิธีการทดลองที่ ทล - ท. 107/2517 (standard AASHO) และวิธีการทดลองที่ ทล - ท. 108/2518 (modified AASHO) และกึ่งกลางระหว่างทั้งสองวิธี นำมา plot รวมกัน แสดงให้เห็นได้ชัดเจนถึงอิทธิพลของความชื้น และความแน่นที่มีต่อความแข็งแรง (ค่า CBR) ของดิน จากการพยายามลากเส้นผ่านแนวที่มี CBR เท่ากันลงใน moisture - density curves ซึ่งเรียกว่า "iso - CBR lines" จะเห็นว่าความชื้นในดินมีอิทธิพลต่อความแข็งแรงของดินสูงมาก เมื่อเทียบกับอิทธิพลของความแน่น (Dry density) ทั้งนี้ไม่ได้หมายความว่า การบดดินที่ทางให้แน่นไม่มีความจำเป็น เพราะการบดที่แน่นจะช่วยป้องกันการทรุดตัวของดิน เพราะน้ำที่กักจากการจราจรของยานพาหนะจะเป็นผลทำให้ผิวทางวิ่งเสียหายไป ถ้าดินชั้นทางไม่แน่นเพียงพอและการบดที่แน่นยังทำให้ลดความทรุดในดินลง เป็นการป้องกันน้ำจากผิวทางซึมผ่าน เข้าไปทำให้ความชื้นเพิ่มขึ้นจนเป็นสาเหตุให้ทวีความสามารถในการรับน้ำหนักของดินชั้นลดลงดังกล่าวมาแล้ว แต่อย่างไรก็ตามความแน่นระหว่าง 95 - 100 % ของความแน่นสูงสุด เทียบกับการบดที่ใช้วิธีการทดลองที่ ทล - ท. 107/2517 (Standard AASHO) เป็นการเพียงพอสำหรับดินชั้นทางตามจุดประสงค์ดังกล่าว และการบดที่แน่นเพื่อให้ได้ความแน่นในระดับที่สามารถทำได้ง่ายโดยใช้เครื่องบดที่มิใช่ในปัจจุบัน

ความสัมพันธ์ของความชื้นสมดุลของดินชั้นทางต่อการออกแบบความหนาและอายุของ pavement

ความสามารถในการรับน้ำหนัก (bearing strength) ของดินชั้นทางซึ่งบดที่แน่นแล้วจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงในทางกลับกันกับความชื้นภายในดินนั้น จนกระทั่งดินชั้นทางมีความชื้นเข้าสู่ภาวะสมดุลกับดินที่อยู่ข้างเคียง (จาก iso - CBR curve ในรูปที่ 4) เพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้น ถึงการเปลี่ยนแปลงค่า CBR ที่เกิดจากความชื้นในดินเปลี่ยนแปลงไป จึงได้ขยายสเกลของกราฟ รูปที่ 4 หรือกับ plot ค่า CBR ของดินที่มีความแน่น (dry density) เท่ากัน (เท่ากับ 100 % Standard AASHO compaction) แต่มีความชื้นต่าง ๆ กันไว้ด้วย จากรูปที่ 5 นี้จะเห็นว่า เมื่อความชื้นเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย ความแข็งแรงของดิน (CBR) เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ในช่วงค่าความชื้นใกล้ ๆ กับ optimum moisture content จากการบดโดยใช้วิธีที่ Standard AASHO compaction (เทียบเท่าความแน่นของดินชั้นทางที่ต้องการโดยทั่วไป) ถ้าประมาณค่าความชื้นสมดุลของดินค่าไปเพียง 2 % จะทำให้ค่าประมาณ ค่า CBR ของดินสูงไป 1.6 ถึง 2 เท่า ของค่า CBR ที่ปรากฏอยู่จริงในดินชั้นทาง ซึ่งจะนำไปสู่การออกแบบ under-designed ในการออกแบบความหนาของ pavement ในที่สุด (รูปที่ 6)

จากรูปที่ 6 แสดงถึงความหนาของ pavement ที่ได้จากใช้ค่า CBR จากค่าประเมินค่าความชื้นสมดุลชั้นตักดินของดินชนิด มาออกแบบ curve เส้นกลางได้มาจากค่า CBR ที่ความชื้นต่าง ๆ กันในช่วงที่อาจเป็นไปได้ในดินชั้นทางเมื่อมีความแน่นเท่ากับ 100% Standard AASHO ตามรูปที่ 5 และการออกแบบความหนาที่กำหนดให้การจราจรเท่ากับจำนวนหนามาตราฐาน (2000 ก.ก.) 0.05 ล้าน ส่วน curves อีกสองเส้น

สำหรับดินแต่ละชนิดได้มาโดยวิธีเดียวกัน เพื่อที่จะเขียน curves สำหรับดินทั้ง ๓ ชนิดลงในกราฟหนึ่งเดียวกัน ซึ่งใช้สเกลในลักษณะ floating scale โดยการเพิ่มค่า moisture content ของละ ๕ % และกำหนดค่าหนึ่ง optimum moisture content จากการกดคัมเบ Standard AASHO ของดินแต่ละชนิดเป็นหลัก เมื่อพิจารณาจากรูปที่ ๘ จะเห็นว่า pavement หนาเพิ่มขึ้นมากจากการที่ความชื้นในดินชั้นทางเพิ่มขึ้นเพียงเล็กน้อย ดังนั้นการประมาณค่าความชื้นสมมูลของดินชั้นทางที่จะนำมาใช้ในการออกแบบความหนาควรหาที่ใดจะมีผลระงับอย่างหนึ่ง และควรพิจารณา pavement ใตุนิวเข้าไว้ เมื่อต้องการก่อสร้างถนนดินชั้นทางที่ค่า CBR มีความไวต่อการเปลี่ยนแปลงค่าความชื้น (เช่นใน curve เดิมที่ ๘ ในรูปที่ ๘) เป็นที่ควรปลอดภัยไว้ก่อน ทั้งนี้หมายถึงว่าแหล่ง Subbase ภาควิทยาในวิชาวิศวกรรม

เมื่อออกแบบความหนาของ pavement ค่าเกินไปจากการที่ประมาณค่าความชื้นสมมูลของดินชั้นทางน้อยไป จะเป็นผลทำให้ถนนที่ก่อสร้างขึ้นรับการจราจรได้น้อยลง ก่อนที่จะต้องการบูรณะโดยการเพิ่มความแข็งแรง (อายุของถนนสั้นกว่าที่โครงการ)

#### วิธีการประมาณค่าความชื้นสมมูลของดินชั้นทาง

การประมาณค่าความชื้นสมมูลซึ่งจะปรากฏในดินชั้นทาง ภายหลังทำชั้นผิวทางปิดเรียบร้อยแล้ว เป็นกระบวนการที่ยุ่งยากที่สุดอย่างหนึ่งในการออกแบบความหนาของโครงของถนน วิธีการที่อาจจะนำมาใช้ทั้งในสนาม และในห้องทดลอง ในที่การประมาณค่าความชื้นสมมูลในสภาพภูมิอากาศต่าง ๆ กันที่รวบรวมมา เสนอแนะต่อไปมีส่วนมากได้มาจากรายงาน ฉบับที่ LR 279 ของ Road Research Laboratory ประกอบด้วยคำแนะนำจากผู้ประสบการณืทางคว้านบึงบางท่าน ทั้งนี้ รายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะหาได้จากเอกสารดังกล่าว

๑. ในบริเวณที่ระดับน้ำใต้ดิน (water table) อยู่ลึกมาก ความชื้นในดินชั้นทางจะมากขึ้นอยู่กับปริมาณฝนตกในบริเวณนั้น

๒. บริเวณที่แห้งแล้ง คือ มีปริมาณน้ำฝนไม่เกิน 250 มิลลิเมตรต่อปี ค่าความชื้นสมมูลที่ควรใช้ในการออกแบบเท่ากับความชื้นในดินธรรมชาติในบริเวณนั้น ที่อยู่ลึกลงไปเท่ากับระดับความลึกของดินชั้นทาง (โดยปกติบริเวณที่แห้งแล้งเช่นนี้ไม่ปรากฏในประเทศไทย)

๓. บริเวณที่มีปริมาณฝนตกมาก คือ มีปริมาณน้ำฝนมากกว่า 250 มิลลิเมตรต่อปี ค่าความชื้นสมมูลที่ใช้ในการออกแบบ ควรใช้เท่ากับค่า Optimum moisture content ซึ่งได้จากการทดลองของดินตามวิธีการทดลองที่ ทธ - ท. 107/2517 (Standard AASHO compaction)

๔. ในบริเวณที่ระดับน้ำใต้ดินสูง (อยู่ใกล้ผิวทาง) ค่าความชื้นสมมูลจะมากขึ้นอยู่กับความลึกของระดับน้ำใต้ดิน และชนิดของดินเหนียวระดับน้ำใต้ดินนั้นด้วย ดินที่มีค่า plastic index สูง จะดูดน้ำใต้ดินสูงกว่าดินที่มีค่า plastic index. ค่ากว่า ...



**วิธีที่ ๒** ตรวจสอบความชื้นได้ถนนเก่าซึ่งมีผิวปิดไว้แล้ว มีสภาพน้ำใต้ดินสูงสุดเท่ากับบริเวณที่ก่อสร้างใหม่ กว้างอย่างน้อย ๖.๑ เมตร มีอายุอย่างน้อย ๒ ปี เพื่อให้แน่ใจว่าดินชั้นทางอยู่ในภาวะที่มีความชื้นสมดุลแล้ว ถ้าในกรณีที่ดินชั้นทางทั้งถนนเก่าและถนนใหม่เป็นดินชนิดเดียวกัน (มี PI เท่ากัน) ความชื้นที่วัดได้ใต้ถนนเก่าจะเป็นค่าความชื้นสมดุลที่โครงการ ถ้าดินชั้นทางของถนนเก่า (๒) ไม่เหมือนดินชั้นทางของถนนใหม่ที่ต้องการออกแบบ (1) ให้ใช้สูตร

$$\text{ความชื้นสมดุล (1)} = \text{ความชื้นสมดุล (2)} \times \frac{\text{PI (1)}}{\text{PI (2)}}$$

ทั้งนี้ค่า PI ทั้ง (1) และ (2) แลกค่างกันไม่มากนัก

**วิธีที่ ๓** เมื่อไม่มีถนนเก่าเพื่อจะดำเนินการตามวิธีที่ ๒ และเครื่องมือตามวิธีที่ ๑ ก็ไม่มี อาจประมาณค่าความชื้นสมดุลได้จากค่าความชื้นในดินธรรมชาติ จากความลึกที่ไม่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงจากน้ำจากผิวดิน (เปลี่ยนแปลงความน้ำใต้ดินอย่างึกียว) โดยปกติประมาณ ๐.๕ - ๑ เมตร จากผิวดินเดิมให้ทำการวัดขณะน้ำใต้ดินขึ้นสูงสุด

วิธีการนี้ได้มาจากการขุดเจาะของผู้อยู่ประสพการณ์ในอาฟริกา อาจใช้ได้กับดินบางชนิดเท่านั้น และไม่แนะนำให้นำมาใช้ก่อนการตรวจสอบว่าเป็นไปได้เพียงใด

ค. ไปบริเวณที่ดินชั้นทางมีโอกาสที่จะมีความชื้นถึงจุดอิ่มน้ำ (saturated) เช่น ระวังน้ำใต้ดินสูงเป็นระยะ ๆ น้ำมีโอกาสท่วมกันทาง หรือ ก่อสร้างทางในฤดูฝนดินชั้นทางมีคุณสมบัติอุ้มน้ำ และคาดว่าจะใช้เวลาบางหลังจากทำผิวทางปิดแล้ว ที่จะมีค่าความชื้นลดลงสู่ภาวะสมดุลกันดินข้างเคียง ให้ใช้ค่า CBR ของ soaked samp ในการออกแบบ หรืออาจใช้ Field CBR ซึ่งวัดได้ในช่วงเวลาที่ปริมาณน้ำในดินมากที่สุด สำหรับงาน Overlay design

ง. เมื่อไม่สามารถดำเนินการทดลองใด ๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว อาจใช้ค่า CBR. ตามตารางที่ ๒ เป็นแนวทางในการกำหนดค่า CBR. จาก PI ซึ่งคัดลอกมาจาก Proposed revision of Road Note 31 (1974) ของ Road Research Laboratory

## ตารางที่ 2

ค่า CBR. ค่าสุดของดินชั้นทางโดยประมาณสำหรับถนนที่ต้องทำผิวปิด และกันทางมกกับไถ่แน่น  
 ง่ายน้อย ๑5 % ของความแน่นสูงสุกจากวิธีการทดสอบที่ ทล - ท.107/2517

ลึกของระดับน้ำ ชั้นดินชั้นทาง	ค่า CBR ค่าสุด (เปอร์เซ็นต์)					
	Non-plastic sand	sandy clay PI = 10	sand clay PI = 20	silty clay PI = 30	heavy clay PI ≥ 40	silt
0.5 ม.	8	5	4	3	2	1
1.0 ม.	25	6	5	4	3	2
1.5 ม.	25	8	6	5	3	
2.0 ม.	25	8	7	6	3	
2.5 ม.	25	8	8	7	4	๑
3.0 ม.	25	25	8	8	4	๓
3.5 ม.	25	25	8	8	4	๖
๔.0 ม.	25	25	8	8	5	๗
๕.0 ม.	25	25	8	8	7	
ห้อยมากกว่า						

เงื่อนไขควรระวังในการใช้ตารางที่ 2

- เนื่องจากค่า CBR ในตารางที่ 2 เป็นค่า CBR ค่าสุด ควรตรวจสอบในห้องทดลองที่ความชื้นที่เหมาะสมเมื่อสามารถทำได้
- ในดินซึ่งมีค่า PI ไม่นั่นอน เช่น เมื่อผสมน้ำทิ้งไว้นาน PI อาจเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ให้ระมัดระวังเป็นพิเศษ
- ตารางนี้ใช้ไม่ได้สำหรับดินที่มีส่วนผสมของ mica หรือ organic matter มาก (ดินซึ่งฉ่ำง่ายได้ง่าย)
- ในการใช้ดินชั้นทางเป็น pure silt ซึ่งระดับน้ำได้คิ:สูงสุกถึงลงไปมากกว่า 1.0 เมตร ให้ทำ การทดลอง CBR ในห้องทดลอง


### ข้อเสนอแนะ

จากวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวมาแล้ว เมื่อทราบดีว่าจะทำการก่อสร้างถนนในบริเวณใดเป็นการล่วงหน้า ระยะเวลาานพอสมควร การหาข้อมูลเกี่ยวกับความชื้นสัมบูรณ์ของดินชั้นทาง จะมีค่าอย่างหนึ่งในการออกแบบโครงสร้างของถนน ทั้งในแง่ของการประหยัด ความถูกต้อง และการประมาณอายุการใช้งานของถนน

การหาข้อมูลเบื้องต้น คือ การตรวจสอบ ยันทึกระดานน้ำได้สิ้นสุดที่สุด วัดความชื้นในดินชั้นทางประเภทครอบคลุมบริเวณที่คาดว่าจะจะเป็นประโยชน์ สำหรับบริเวณที่หาถนนเก่าเป็นตัวแทนไม่ได้ อาจทำ test section โดยการบดดินชั้นทางตามข้อกำหนดและทำคิวบิกไว้เพื่อทำการทดสอบหาความชื้นสัมบูรณ์ น่าจะเป็นวิธีที่พอจะป


### หนังสืออ้างอิง

1. O'REILLY M P and R S MILLARD. Road making materials and pavement design in tropical and sub-tropical countries. Ministry of Transport RRL Report LR 279 Crowthorn, 1969
2. PORTER, O.J. The preparation of subgrades Proc. Highw. Res Bd, Washington 1938, 18 (2)
3. กองวิเคราะห์และวิจัย กรมทางหลวง วิชาการทดลองวัสดุก่อสร้าง เล่มที่ 1 2 กันยายน 2517
4. TRANSPORT AND ROAD RESEARCH LABOLATOKY. Proposed revision of Road Note 31, Crowthorne, 1974.



**FIGURE 1 THE ORIGINAL CBR DESIGN CURVE FOR ROAD PAVEMENT (heavy line) WITH LATER ADDITIONS FOR HEAVIER WHEEL LOADS (pecked lines)**

**FIGURE 2 DATA OBTAINED IN THE UK CONFIRMING THE VALIDITY OF THE CBR METHOD OF PAVEMENT DESIGN (ROAD RESEARCH LABORATORY)**



**รูปที่ 3** MOISTURE-DENSITY AND MOISTURE-CBR. RELATIONSHIPS OBTAINED IN THE LABORATORY WITH A SANDY CLAY SOIL.








Fig. 4 ISO - CBR CURVES FOR A SANDY CLAY SOIL OBTAINED IN THE LABORATORY USING THREE LEVELS OF COMPACTION.




**Fig 5** THE RELATIONSHIP BETWEEN THE PERCENTAGE OF A SANDY CLAY COMPACTED TO 100 PER CENT RELATIVE COMPACTION BS AND ITS MOISTURE CONTENT.



**รูปที่ 6** RELATIONSHIPS BETWEEN THE EQUILIBRIUM SUBGRADE MOISTURE CONTENT OF 3 TROPICAL SOILS COMPACTED TO 100 PER CENT RELATIVE STANDARD AASHO. COMPACTION AND THE PAVEMENT THICKNESS REQUIRED FOR 0.05 M. REPETITIONS OF A STANDARD 8200 Kg. AXIE LOAD.

วิทยาลัยนเรศวร



รูปที่ 7 APPARATUS FOR DETERMINING THE MOISTURE CONTENT OF SOIL IN EQUILIBRIUM WITH A FREE WATER-TABLE