

ผลของการผสมขี้เถ้าแกลบในคอนกรีตต่อกำลังอัด
The effect of rice-husk ash mixed in concrete on compressive
strength

นายประสพโชค ไชยวัลย์	รหัสนักศึกษา 53360408
นางสาวรัฐตะวัน ปานแสง	รหัสนักศึกษา 53360590
นางสาวอาทิตย์นันต์ อุ่นแก้ว	รหัสนักศึกษา 53360873

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

ปีการศึกษา 2556

ชื่อเรื่อง	การผสมขี้เถ้าแกลบในคอนกรีต
ปีการศึกษา	2008/2558
เลขที่วิทยานิพนธ์	16909681
ชื่อผู้พิมพ์	พ.ร.
ชื่อผู้พิมพ์	พ.ร.

๓ 25๕๖



ก

ใบรับรองปริญญาโท

ชื่อหัวข้อโครงการ	ผลของการผสมซีเมนต์แลกเปลี่ยนในคอนกรีตต่อกำลังอัด		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายประสพโชค	ไข่วัญ	รหัส 53360408
	นางสาวรัฐตะวัน	ปานแสง	รหัส 53360590
	นางสาวอาทิตย์นันต์	อูนแก้ว	รหัส 53360873
ที่ปรึกษาโครงการ	อาจารย์อำพล เตโชวานิชย์		
สาขาวิชา	วิศวกรรมโยธา		
ภาควิชา	วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย นครสวรรค์		
ปีการศึกษา	2556		

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครสวรรค์ อนุมัติให้ปริญญาโทฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต วิศวกรรมโยธา

.....ที่ปรึกษาโครงการ
(อาจารย์อำพล เตโชวานิชย์)

.....กรรมการ
(อาจารย์บุญพล มีไชโย)

.....กรรมการ
(ผศ.ดร.สสิกรณณ์ เหลืองวิชเชจริญ)

ชื่อหัวข้อโครงการ	ผลของการผสมซีเมนต์แก่กลบในคอนกรีตต่อกำลังอัด		
ผู้ดำเนินโครงการ	นายประสพโชค	ไชยวัณ	รหัส 53360408
	นางสาวรัฐตะวัน	ปานแสง	รหัส 53360590
	นางสาวอาทิตย์นันต์	อุ้นแก้ว	รหัส 53360873
ที่ปรึกษาโครงการ	อาจารย์อำพล เตโชวานิชย์		
สาขาวิชา	วิศวกรรมโยธา		
ภาควิชา	วิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย นเรศวร		
ปีการศึกษา	2556		

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อศึกษาพฤติกรรมของคอนกรีตผสมซีเมนต์แก่กลบละเอียดเปรียบเทียบกับคอนกรีตธรรมดา คุณสมบัติที่ทำการพิจารณา ได้แก่ ค่ายุบตัว กำลังรับแรงอัด อัตราการแทนที่ปูนซีเมนต์ด้วยซีเมนต์แก่กลบอยู่ระหว่างร้อยละ 0, 15, 25 และ 35 ผลการทดสอบพบว่าค่าการยุบตัวของคอนกรีตผสมซีเมนต์แก่กลบน้อยกว่าคอนกรีตธรรมดา นอกจากนี้คอนกรีตผสมซีเมนต์แก่กลบยังมีกำลังรับแรงอัดที่เพิ่มสูงกว่าคอนกรีตธรรมดา แต่สัดส่วนผสมที่ร้อยละ 35 ทำให้คอนกรีตมีกำลังรับแรงอัดที่ต่ำกว่าคอนกรีตธรรมดา

Project title	The effect of rice-husk ash mixed in concrete on compressive strength	
Name	Mr. Prasobchock Khaikhwan	ID. 53360408
	Miss. Rattawan Pansang	ID. 53360590
	Miss. Atitanan Oungraw	ID. 53360873
Project advisor	Mr. Amphol Techovanich	
Major	Civil Engineering	
Department	Civil Engineering	
Academic year	2013	

Abstract

This research aims to study the behavior of rich husk ash mixed in concrete compared to ordinary concrete. The properties studied include compressive strength and slump value. The ash mixing proportion is 0, 15, 25 and 35 percent.

Test results showed that the slump values of ash mixed concrete are less than that of normal concrete. The compressive strengths of ash mired concrete are higher than the ordinary concrete value. However, the strength of 35 % mixture is lower than the normal concrete value.

กิตติกรรมประกาศ

ปริญญานิพนธ์ฉบับนี้ถูกล่วงไปด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากอาจารย์อำพล เตโชวาณิชย์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการที่กรุณาให้คำปรึกษา ตรวจสอบแก้ไข และชี้แนะแก้ไขรายงานโครงการนี้จนสำเร็จ ล่วงด้วยดี ผู้เขียนรู้สึกในความกรุณา และขอขอบพระคุณอาจารย์เป็นอย่างสูง ณ ที่นี้ด้วย

ขอขอบคุณครูช่างทุกท่าน ที่กรุณาความสะดวก และเอื้อเฟื้อในการใช้สถานที่และอุปกรณ์ทั้งใน และนอกเวลาราชการ ในการปฏิบัติงานโครงการ

ขอขอบคุณเพื่อนนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวรที่คอยช่วยเหลือและคอยให้ กำลังใจด้วยดีในการทำโครงการครั้งนี้

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ที่คอยเป็นธุระติดต่อหาซื้อเก้าอี้กลับมาให้ และคอยเป็นกำลังใจเคียงข้างลูกๆตลอดมา

คณะผู้ดำเนินโครงการวิศวกรรม

นายประสพโชค ไช้ขวัญ

นางสาวรัฐตะวัน ปานแสง

นางสาวอาทิตนันต์ อุ่นแก้ว

สารบัญ

ใบรับรองปริญญาโท.....	ก
บทคัดย่อ.....	ข
Abstract.....	ค
กิตติกรรมประกาศ.....	ง
สารบัญ.....	จ
สารบัญรูป สารบัญตาราง.....	ฉ
บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ.....	2
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ.....	2
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ.....	2
1.4 ขอบเขตการทำโครงการ.....	2
1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน.....	2
1.6 แผนการดำเนินงาน.....	4
1.7 รายละเอียดงบประมาณตลอดโครงการ.....	4
บทที่ 2 หลักการและทฤษฎี.....	5
2.1 ความรู้พื้นฐานของวัสดุทำวิจัย.....	5
2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์.....	5
2.1.2 ซีเมนต์แกลบ.....	7
2.2 ปฏิกิริยา Hydration และ ปฏิกิริยา Pozzolan.....	10
บทที่ 3 วิธีการทดลอง.....	12
3.1 อุปกรณ์เครื่องมือวัสดุ และวิธีการดำเนินการวิจัย.....	12
3.2 วิธีดำเนินการวิจัย.....	12
3.3 ขั้นตอนในการออกแบบส่วนผสม.....	13
3.4 วิธีการทดลอง.....	15
บทที่ 4 ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล.....	19
4.1 การทดสอบหาขนาดคละของทราย.....	19

4.2 การทดสอบการยุบตัวของคอนกรีตสด.....	21
4.3 การทำสอบการรับกำลังอัดของคอนกรีต.....	22
4.4 การเพิ่มขึ้นของค่ากำลังอัดที่อัตราส่วนผสมของซีเมนต์.....	23
บทที่ 5 สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ.....	26
เอกสารอ้างอิง.....	27
ประวัติผู้ดำเนินโครงการ.....	28

สารบัญตาราง

ตารางที่ 2.1 ตารางประกอบที่สำคัญของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์.....	6
ตารางที่ 4.1 แสดงการทดสอบหาขนาดคละของทรายครั้งที่ 1.....	19
ตารางที่ 4.2 แสดงการทดสอบหาขนาดคละของทรายครั้งที่ 2.....	20
ตารางที่ 4.3 การยุบตัวของคอนกรีตสด.....	21
ตารางที่ 4.4 การรับกำลังอัดของคอนกรีต.....	23
ตารางที่ 4.5 เปรี่ใช้การเพิ่มขึ้นของกำลังอัดคิดเทียบกับกำลังอัดที่ 0%.....	24
ตารางที่ 4.6 การเพิ่มขึ้นของกำลังอัดในระยะการบ่ม.....	24

สารบัญรูป

รูปที่ 1.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย.....	3
รูปที่ 3.1 ตัวอย่างการเตรียมวัสดุที่ใช้ในการทดลอง.....	17
รูปที่ 3.2 ตัวอย่างการทดสอบค่ายุบตัว.....	17
รูปที่ 3.3 ตัวอย่างการทดสอบกำลังอัดของก้อนคอนกรีต.....	18
รูปที่ 4.1 กราฟแสดงร้อยละของทรายที่ผสมบนตะแกรงครั้งที่ 1.....	20
รูปที่ 4.2 กราฟแสดงร้อยละของทรายที่ผสมบนตะแกรงครั้งที่ 2.....	21
รูปที่ 4.3 กราฟแสดงค่าความยุบตัวของคอนกรีตสด.....	22
รูปที่ 4.4 กราฟแสดงการรับกำลังอัดของคอนกรีต.....	23
รูปที่ 4.5 กราฟแสดงการเพิ่มขึ้นของกำลังอัดในระยะการบ่ม 7, 14 และ 28 วัน.....	25

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของโครงการ

ทุกวันนี้ได้นำเถ้าลอย (fly ash) มาใช้เป็นส่วนผสมของ Portland cement ในกระบวนการผลิตคอนกรีต เนื่องจากเป็นกรลดต้นทุนของวัสดุขทำให้คอนกรีตไหลตัวได้ดีเพิ่มความทนทานของคอนกรีต และลดปัญหาการแตกร้าว ฯลฯ แต่เนื่องจาก fly ash ที่ใช้ทุกวันนี้เกิดจากขี้เถ้าที่หลงเหลือจากกระบวนการเผาไหม้ของถ่านหิน หรือ ลิกไนต์ ประกอบไปด้วย สารซิลิกอนไดออกไซด์(SiO_2) และ แคลเซียมออกไซด์ (CaO) โดยจะปลิวปนไปกับก๊าซร้อน ออกจากปล่องของโรงงานผลิตไฟฟ้า ที่ใช้ถ่านหินเป็นเชื้อเพลิงซึ่งถ้ามีปริมาณเถ้าปลิวขึ้นไปในชั้นบรรยากาศมากก็อาจจะทำให้เกิดมลภาวะทางอากาศได้ ดังนั้นจึงเลือกนำขี้เถ้าแกลบ ที่ได้จากการเผาไหม้ของแกลบหรือเปลือกข้าวจากโรงสี มาใช้แทนเถ้าลอยเพื่อลดปริมาณการใช้ Portland cement ลดปัญหามลพิษ และลดต้นทุนในการผลิต เนื่องจากมีราคาถูกกว่าราคาของเถ้าลอยตามท้องตลาด โดยที่ไม่ลดความสามารถในการรับแรงอัดของคอนกรีต ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย

ประเทศไทยถือว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวอันดับต้นๆของโลก ทำให้มีแกลบที่ได้จากการสีข้าวของโรงสีประมาณ 5 ล้านตันต่อปี เมื่อนำแกลบไปเผาจะได้ขี้เถ้าแกลบในปริมาณร้อยละ 20 ของน้ำหนักแกลบที่นำไปเผา ซึ่งหากคำนวณปริมาณขี้เถ้าแกลบที่ได้จากการเผาในแต่ละปีจะพบว่ามียู่เกือบ 1 ล้านตันและพบว่าการเผาแกลบที่อุณหภูมิในช่วง 600-800 องศาเซลเซียส ทำให้ได้ขี้เถ้าแกลบ ที่มีความเป็นอสัณฐานมีความพรุนสูง สามารถนำมาใช้ผสมคอนกรีตเพื่อเป็นวัสดุปอซโซลานได้ และยังพบอีกว่าการบดขี้เถ้าแกลบให้มีขนาดเล็กยังสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการเกิดปฏิกิริยาและลดความพรุนในเถ้าแกลบได้อีกด้วย

ดังนั้น จึงมีความเป็นไปได้ที่จะนำขี้เถ้าแกลบมาศึกษาความเหมาะสมในการนำไปใช้ผสมกับ Portland cement เพื่อการผสมคอนกรีต และนำขี้เถ้าแกลบดังกล่าว ไปพัฒนาส่วนผสมโดยมุ่งเน้นใช้แทนที่ปูนซีเมนต์บางส่วนโดยไม่กระทบต่อคุณสมบัติสำหรับการใช้งานตามมาตรฐาน อีกทั้งยังเป็นการลดต้นทุนการผลิตและยังเป็นการกำจัดของเสียอีกทางหนึ่งด้วย

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อหาแนวทางในการนำซีเมนต์กลับมาใช้ประโยชน์ในการแทนที่ Portland cement บางส่วน เพื่อการผสมคอนกรีตจากวัตถุประสงค์หลักดังกล่าว สามารถแบ่งออกเป็น วัตถุประสงค์ย่อยได้ดังนี้

- 1.2.1 ศึกษาผลของซีเมนต์กลับต่อกำลังอัดของคอนกรีต
- 1.2.2 ศึกษาความสามารถในการเทของคอนกรีต เมื่อผสมซีเมนต์กลับในอัตราส่วนที่กำหนด
- 1.2.3 ลดค่าใช้จ่ายในการผลิตคอนกรีต โดยใช้ซีเมนต์กลับเป็นวัสดุแทนที่ปูนซีเมนต์

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ


- 1.3.1 ทำให้เกิดองค์ความรู้ในการใช้ซีเมนต์กลับเพื่อแทนที่ Portland cement ในการผลิตคอนกรีต
- 1.3.2 เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับวัสดุเหลือใช้ และลดภาวะโลกร้อน
- 1.3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มทางเลือกในการผลิตคอนกรีต โดยการใช้ ซีเมนต์กลับ

1.4 ขอบเขตการทำโครงการ

ศึกษาคุณสมบัติของคอนกรีตบล็อกที่ได้จากการผสมซีเมนต์กลับและวิเคราะห์ผลการทดลองโดยการทดสอบอัตราการยุบตัว และความสามารถในการรับกำลังอัดของคอนกรีตบล็อกในปริมาณซีเมนต์กลับที่แตกต่างกัน

1.5 ขั้นตอนการดำเนินงาน

แนวทางการดำเนินงานวิจัย สามารถสรุปเป็นขั้นตอนหลักได้ 3 ขั้นตอน คือ ศึกษาค้นคว้าหาวัสดุที่สามารถทดแทนซีเมนต์ได้(ซีเมนต์กลับ) , กระบวนการออกแบบส่วนผสมและทดสอบคอนกรีตบล็อก , วิเคราะห์และสรุปผลการทดลองและสรุปผลทดสอบ แสดงในรูป 1.1



รูปที่ 1.1 ขั้นตอนการดำเนินงานวิจัย

1.6 แผนการดำเนินงาน

เดือน กิจกรรม	ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม				กุมภาพันธ์			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1. ศึกษา คุณสมบัติเบื้องต้น ของซีเอ็มแอลบ	██████████																			
2. ค้นหาแหล่ง วัตถุดิบที่ใช้ใน โครงการ				██████████																
3. ดำเนินการ ตามขั้นตอนของ โครงการ					██															
4. วิเคราะห์ ผลสรุป ของการ ผสมซีเอ็มแอลบใน คอนกรีต																	██████████			
5. เขียนโครงการ และจัดทำรูปเล่ม									██											

1.7 รายละเอียดงบประมาณตลอดโครงการ

1. ค่าวัสดุสำนักงาน	500	บาท
2. ค่าวัสดุก่อสร้าง	1000	บาท
3. ค่าจ้างถ่ายเอกสารและจัดทำรูปเล่ม	1500	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (ห้าพันบาทถ้วน)	3000	บาท

หมายเหตุ : ขออนุมัติตัวเฉลี่ยทุกรายการ

บทที่ 2

หลักการและทฤษฎี

ในงานด้านวิศวกรรม ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นอุปกรณ์ก่อสร้างที่สำคัญซึ่งมีราคาแพง ถ้าสามารถลดปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์ลง โดยให้คุณสมบัติทางด้านกำลังคงเดิมก็จะเป็นการประหยัดที่ดี ดังนั้นในอดีตที่ผ่านมาจึงมีผู้สนใจในวัสดุซีเมนต์ธรรมชาติ (Pozzolan) เช่น ซี้้เถ้าแกลบ จากการเผาแกลบ ซึ่งเป็นวัสดุทางธรรมชาติที่หาได้ไม่ยากนัก ดังนั้นคณะผู้จัดทำโครงการจึงทำการศึกษาว่าจะสามารถนำเอาวัสดุ Pozzolan มาใช้เป็นส่วนผสมของคอนกรีตร่วมกับปูนซีเมนต์ได้หรือไม่และคุณสมบัติที่ได้เป็นอย่างไร ในบทนี้ได้กล่าวถึงทฤษฎีเกี่ยวกับโครงการ โดยแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้

- ความรู้พื้นฐานของวัสดุที่ทำโครงการ
- ปฏิกิริยาไฮเดรชัน(Hydration)และปฏิกิริยาปอซโซลาน(Pozzolan)

2.1 ความรู้พื้นฐานของวัสดุที่ทำการวิจัย

2.1.1 ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญที่สุดในทางวิศวกรรม โดยเมื่อผสมกับหิน ทราย และน้ำ ด้วยอัตราส่วนที่เหมาะสมจะได้คอนกรีตซึ่งเมื่อแข็งตัวแล้วจะแข็งแรงทนทานคล้ายหินปูน ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการบดปูนเม็ด ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเผาส่วนผสมต่างๆที่อุณหภูมิประมาณ 1400 ถึง 1500 องศาเซลเซียส

2.1.1.1 วัสดุดิบวัตถุดิบที่ใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตแบ่งได้ 2 ประเภทคือ ประเภทที่ 1 ให้ธาตุแคลเซียมได้แก่ หินปูน ดินสีฟอง ดินปูนขาว ประเภทที่ 2 ให้ธาตุซิลิกาและอลูมินา ได้แก่ หินเซล ดินเหนียว และหินชนวน

2.1.1.2 สารประกอบของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์เมื่อเผาส่วนผสมของปูนซีเมนต์แล้วสารออกไซด์ของธาตุแคลเซียม ซิลิกา อลูมินาและเหล็ก จะทำปฏิกิริยาเคมีร่วมกันได้สารประกอบที่สำคัญ 4 อย่างดังตาราง

ตารางที่ 2.1 สารประกอบที่สำคัญของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

ชื่อสารประกอบ	ส่วนประกอบทางเคมี	ชื่อย่อ
ไตรแคลเซียม ซิลิเกต	$3 \text{ CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_3S
ไดแคลเซียม ซิลิเกต	$2 \text{ CaO} \cdot \text{SiO}_2$	C_2S
ไตรแคลเซียม อลูมิเนต	$3 \text{ CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3$	C_3A
เตตราแคลเซียม อลูมิโนเฟอร์ไรท์	$4 \text{ CaO} \cdot \text{Al}_2\text{O}_3 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$	C_4AF

2.1.1.3 อิทธิพลของสารประกอบต่อคุณสมบัติของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ นอกจากจำนวนของสารประกอบจะมีอิทธิพลต่อคุณสมบัติของปูนซีเมนต์แล้ว ชนิดของสารประกอบก็เป็นตัวสำคัญที่กำหนดคุณลักษณะต่างๆของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดังนี้

Tricalcium silicate (C_3S) จะทำให้ปูนซีเมนต์รับกำลังได้เร็วให้กำลังสูง และเกิดความร้อนมาก การเพิ่มปริมาณจะทำให้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีสภาพพลาสติกมากขึ้น และช่วยหน่วงเวลาการก่อตัวของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ให้ช้าลง

Dicalcium silicate (C_2S) จะทำให้ปูนซีเมนต์รับแรงได้ช้า ให้กำลังสูงและเกิดความร้อนน้อย การเพิ่มปริมาณจะได้ผลหน่วงการก่อตัวของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บ้างเล็กน้อย

Tricalcium Aluminate (C_3A) จะก่อตัวทันทีเมื่อผสมกับน้ำให้ความร้อนสูง จะทำให้กำลังรับแรงเล็กน้อยในวันแรกๆ และจะไม่ทำให้กำลังเพิ่มขึ้นตามเวลา แต่จะมีประโยชน์คือ ช่วยเร่งปฏิกิริยาของไตรแคลเซียมซิลิเกต

Tetracalcium Aluminoferrite (C_4AF) จะก่อตัวอย่างรวดเร็วแต่ช้ากว่าและให้ความร้อนน้อยกว่าไตรแคลเซียมอลูมิเนตเล็กน้อย

ในปูนซีเมนต์จะมีสารประกอบไตรแคลเซียมซิลิเกต (C_3S) และ ไดแคลเซียมซิลิเกต (C_2S) รวมประมาณ 70-80% และเป็นตัวควบคุมความแข็งแรงของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์

2.1.1.4 ส่วนประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ส่วนประกอบทางเคมีของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์มีส่วนประกอบที่สำคัญคือแคลเซียมจาก CaO ประมาณ 60% และซิลิกาจาก SiO_2 ประมาณ 20% ซึ่งทั้งสองธาตุนี้เป็นสารเคมีที่เป็นองค์ประกอบสำคัญของไตรแคลเซียมซิลิเกตและไดแคลเซียมซิลิเกต ซึ่งทำให้ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ มีกำลังสูง

2.1.2 ซีเมนต์กลบ คือ ซีเมนต์ที่ได้จากการเผาไหม้ของกลบ ซีเมนต์กลบได้จากการเผาไหม้ในลักษณะแตกต่างกันบ้าง เช่น ถ้าเป็นเชื้อเพลิงในโรงสีข้าว เป็นการเผาที่ใช้เวลาน้อยอุณหภูมิไม่สูงมากนักจะได้ซีเมนต์ที่เป็นสีดำเป็นส่วนใหญ่ เพราะมีส่วนประกอบของคาร์บอนสูง มีขนาดใหญ่มีคุณสมบัติในการพัฒนากำลังเมื่อผสมในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ต่ำ แต่ถ้าการเผาไหม้อยู่ในการควบคุมหรือใช้อุณหภูมิและระยะเวลาในการเผาไหม้นานพอ จะได้ซีเมนต์กลบที่มีลักษณะดี มีสีขาว ปริมาณคาร์บอนต่ำ และคุณสมบัติในการพัฒนากำลังเมื่อผสมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ดีขึ้น

2.1.2.1 วัตถุดิบ คือ กลบที่ได้จากโรงสีข้าวเปลือกปกติ

2.1.2.2 ส่วนประกอบทางเคมีของซีเมนต์กลบมีซิลิกาสูงมาก ประมาณร้อยละ 90 แคลเซียมต่ำมากไม่ถึงร้อยละ 1 และที่สำคัญมากคือเกือบไม่มีอนุมูลซัลเฟตเลย

2.1.2.3 อิทธิพลของซีเมนต์กลบต่อการพัฒนา กำลังของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ซีเมนต์กลบมีลักษณะการเกิดและส่วนประกอบทางเคมีคล้ายซีเมนต์ลอย และเป็นสารปอซโซลานอย่างหนึ่ง โดยซิลิกา (SiO_2) ในซีเมนต์กลบสามารถทำปฏิกิริยากับแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)_2) ในน้ำปูน

2.1.2.4 การใช้ประโยชน์จากกลบ

การใช้กลบเป็นการใช้ให้เกิดประโยชน์ ได้รับความสนใจมานานแล้ว เป็นผลให้มีการตีพิมพ์เกี่ยวกับการใช้ประโยชน์กันอย่างกว้างขวาง โดยการแบ่งใช้ประโยชน์ออกได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ

1. ทางด้านเกษตรกรรม

- ใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ เช่น ไก่ เบ็ด วัว ควาย เพื่อลดต้นทุน
- ปูรองให้พวกสัตว์ปีก เป็นการใช้อย่างที่เก่าแก่ที่สุด
- จากข้อมูลการวิเคราะห์กลบพบว่ามีคุณสมบัติเป็นปุ๋ยได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่เมื่อปล่อยให้กลบถูกย่อยสลายในดินจะทำให้มีฟอสฟอรัสมากขึ้น นอกจากนี้ยังเพิ่มกำลังซิลิกาขึ้นไปโดยพืช ซึ่งจะช่วยให้การต้านแมลง
- ได้มีการใช้กลบเป็นตัวค้ำจุนสำหรับพืชที่กำลังเจริญเติบโต โดยเทคนิคที่ไม่ต้องอาศัยดินที่เรียกว่า Hydroponics สารอาหารที่จำเป็นจะอยู่ในรูปของสารละลาย ซึ่งยังคงมีใช้ในวงจำกัดและกลบจำเป็นต้องได้รับวิธีปฏิบัติที่เหมาะสม

2. ทางด้านอุตสาหกรรม

- ใช้เป็นเชื้อเพลิง ในการสีข้าวสำหรับโรงสี ในการทำให้เกิดความร้อนสำหรับเป่าข้าวเปลือกให้แห้งก่อนจะนำไปเก็บและนำไปสี กลบมีค่าความร้อน 1000 - 1600 แคลอรี และจากการคำนวณพบว่ากำลัง 1 แรงม้า ต้องการกลบ 1.8-2.4 กก.

นอกจากนี้ยังใช้กลบอัดเป็นพื้นสำหรับเตาผิงในวิธีเดียวกันกับการทำจากเศษไม้ ค่าความร้อนที่ได้เป็นค่าความร้อนที่ได้เป็น 6113 BTU/ปอนด์ สำหรับกลบ และ สำหรับไม้ประมาณ 8450 BTU/ปอนด์

- คาร์บอนไนเซชัน (Carbonization) หรือ การกลั่นแห้งของกลบ คือ การให้ความร้อนในปริมาณที่จำกัดหรืออากาศไม่เพียงพอ ซึ่งทำให้คาร์บอนละลายน้ำหนักเบาของเหลวที่มีลักษณะเหมือนน้ำมันดินและแก๊ส กระบวนการนี้ได้รับความสนใจอย่างมากในสหรัฐอเมริกาในการผลิตนอกเนื่องจากถ่าน เช่น กรดแอซติก เมทานอล แอซิโตน เมทิลเอทิลคีโตน และน้ำมันดิน แต่ความสำคัญของขบวนการนี้ได้ลดน้อยลงเมื่อสารเคมีสามารถผลิตได้โดยวิธีอื่นที่ถูกกว่า
- ทำเป็นฉนวน เมื่อกลบมีค่านำไฟฟ้าต่ำจึงเป็นฉนวนที่ดีใช้ทำฝ้าเพดาน กลบที่นำมาใช้ต้องถูกทำให้หนน้ำ ไฟ แผลง พบว่า กรดฟอสฟอริก 20% หรือ กรดบอริก ต่อบอแรกซ์ 60:40 ให้ผลที่ดีในการทนไฟ กลบที่ถูกทำปฏิกิริยาด้วยกรดจะมีค่านำไฟฟ้า 0.02 ต่ำกว่ากลบที่ไม่ได้ทำปฏิกิริยา ปัจจุบันการใช้ประโยชน์น้อยลงเนื่องจากมีพอลิยูวีเข้ามาแทนที่
- ทำเป็นวัสดุก่อสร้าง เช่น บล็อกคอนกรีต อิฐ ประเบื้องปูนพื้น เป็นต้น จุดประสงค์คือ เพื่อทำเป็นอิฐหรือคอนกรีตน้ำหนักเบาและมีสมบัติกันฉนวนดีขึ้น เช่น บล็อกที่ทำจากซีเมนต์ต่อซีเถ้ากลบเป็นอัตราส่วน 1:2:1 หรือประมาณ 16 ปอนด์ จะทนแรงดึงที่มากกว่าต่อซีเมนต์ที่ผลิตได้
- ทำกระดาษ นอกจากปริมาณแอลฟาเซลลูโลสในกลบจะต่ำกว่าในไม้แล้วเส้นใยยังสั้นเกินไป ทำให้กระดาษที่ได้มีสมบัติไม่ดี และยังมีปัญหาเกี่ยวกับการเอาเพนโทซาน (Pentosan เป็นเฮมิเซลในกลบ) และซีเถ้ากลบที่เหลือออกเพิ่มอีก จึงไม่เป็นที่นิยมในการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์
- ทำวัสดุสำหรับขัด

การใช้ประโยชน์นี้แบ่งออกเป็นหลายระดับ คือ

1. เป็นสารขัดถู (tumble-cleaning and polishing agent)
2. เป็นวัสดุสำหรับเป่า (soft-grit blasting materials)
3. เป็นสารสำหรับขัดในสบู่ถูมือ (abrasives in hand soaps)

จากการทดลองพบว่า แกลบยังคงมีประสิทธิภาพในการทำความสะอาดผิวหน้าของท่อเหล็ก อลูมิเนียม ทองหรือบรอนซ์ เมื่อเพิ่มความเร็วให้สูงขึ้น และยังคงใช้ได้ดีกับการขัด ส่วนเล็กๆที่ทำด้วยพลาสติก สามารถใช้แกลบทั้งอันเป็นสารขัดถู ถึงแม้จะมีขนาดเล็กลง ระหว่างการใช้ก็ตาม

- ใช้เป็นฟิลเลอร์และสารเติมแต่ง
- ใช้เป็นตัวพาและสารซิมพัลพ์
- เป็นแหล่งของซิลิกา

ในแกลบมีซิลิกาประมาณ 20% ซึ่งเป็นซิลิกาที่มีคุณภาพที่ดีเนื่องจากมีสิ่งเจือปนเปื้อนอื่นๆต่ำ ซิลิกาจากแกลบต้องแข่งขันกับซิลิกาที่มีราคาถูกจากวัสดุอื่นๆ เช่น ทรายเบนโทไนท์ (bentonite) และดิน diatomaceous earth แต่ซิลิกาจากแกลบยังคงได้เปรียบเนื่องจากปริมาณของธาตุที่ไม่ต้องการต่ำ

2.1.2.5 การใช้ประโยชน์จากขี้เถ้าแกลบ

ขี้เถ้าที่มีปริมาณคาร์บอนต่ำ (สีเทา) หรือปราศจากคาร์บอน (สีชมพูหรือขาว) สามารถใช้แทนขี้เถ้าที่มีคาร์บอนสูง (สีดำ) ได้หลายประการ สิ่งหนึ่งที่ยังคงใช้คือใช้ทำสารขัดถูในเครื่องจักร สบู่ถูมือ เช่นเดียวกับ การใช้ขี้เถ้าแกลบบดทำ นอกจากนี้ยังใช้เป็นตัวปรับสภาพดินตลอดไปจนถึง เป็นส่วนประกอบของสารขัดพื้นในยาสีพื้น

1. ใช้เป็นสารดูดและขจัดน้ำมัน ระหว่างการเผา ผิวหน้าของซิลิกาที่อยู่ในรูปของกรดพอลิซิลิก จะถูกดึงเอาน้ำออกบางส่วนและเข้ากันได้ดีกับน้ำมันมากกว่าน้ำ จากลักษณะนี้ร่วมกับรูพรุนที่มีอยู่มาก ทำให้ขี้เถ้าแกลบสามารถดูดซับและเก็บน้ำมันหรือจารบีไว้ได้ในปริมาณมาก ซึ่งจะมีประโยชน์อย่างมากในการใช้เป็นสารกำจัดน้ำมัน ตามสถานีบริการน้ำมัน โรงงานปฏิบัติการเครื่องจักร เครื่องยนต์ เป็นต้น
2. ใช้เป็นตัวพา เนื่องจากรูพรุนที่มากทำให้ขี้เถ้ามีประสิทธิภาพในการเป็นตัวพาสำหรับตัวเร่งปฏิกิริยา ยาฆ่าแมลง และยาฆ่าเชื้อราได้อีกด้วย
3. ใช้เป็นสารที่ทำให้ข้น (thickening agent)
4. ใช้เป็นสารดูดความชื้น โดยการนำไปผลิตเป็นซิลิกาเจล (precipitated silicic acid)
5. ทำวัสดุทนไฟ

นอกจากรฟร่นแล้วซีเถ้ายังมีการต้านทานความร้อนสูงด้วยจึงเหมาะที่จะนำมาเป็นวัสดุทนไฟชนิดต่างๆ เช่นการเผาอิฐทนไฟน้ำหนักเบามาก และแผ่นเซรามิกดูดความร้อนที่มีรฟร่นละเอียด แผ่นนี้ใช้เครื่องทำความร้อนจากการใช้อากาศร้อน อิฐที่ได้มีความแข็งแรงดี มีปริมาณคงที่และมีความเป็นฉนวนสูง และไม่ต้องใช้เลื่อยในการทำให้มีขนาดและรูปร่างตามต้องการ อย่างไรก็ตามตลาดสำหรับอิฐทนไฟนี้ยังคงอยู่ในวงจำกัด


ยังมีการนำซีเถ้าไปใช้ในสถานะที่เป็นแหล่งซิลิกาอีกมากมาย รวมไปถึงการใช้ซีเถ้าที่ละเอียดเป็นสารช่วยการแขวนลอย(suspension agent) ในพอร์ซีเลนอีนาเมล ซีเถ้ายังใช้ในการทำแก้วซิลิกา (silica glasses) ชนิดพิเศษหรือทำเป็นแก้วโซดา(soda-lime-glasses) โดยแกลบนั้นถูกนำไปทำกับดั่งก่อนนำมาเผา

กล่าวได้ว่าซีเถ้าแกลบที่มีคาร์บอนต่ำเป็นแหล่งดีเลิศสำหรับก่อนนำมาเผาซิลิกเกต การไม่มีคาร์บอนและสารอินทรีย์ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสีของผลิตภัณฑ์สุดท้าย ซีเถ้าที่เหลือจากกระบวนการผลิตซิลิกาคลอไรด์เหมาะสำหรับการนำมาผลิตซิลิกเกต

2.2 ปฏิกิริยา Hydration และ ปฏิกิริยา Pozzolan

2.2.1 ปฏิกิริยาไฮเดรชัน (Hydration) เป็นปฏิกิริยาหลักของการเปลี่ยนสารประกอบในปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ให้เป็นสารเชื่อมและสานเพื่อพัฒนากำลังรับแรงของปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ สารประกอบที่สำคัญต่อการพัฒนากำลังที่จะศึกษา คือ ไตรแคลเซียมซิลิกเกต (C_3S) และไดแคลเซียมซิลิกเกต (C_2S) เมื่อทำปฏิกิริยาไฮเดรชันกับน้ำแล้วจะเกิดสารประกอบแคลเซียมไฮเดรต (Calcium silicate hydrate, (CSH)) และแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Calcium hydrate, $Ca(OH)_2$) อีกประมาณ 20-25%

ขั้นตอนของปฏิกิริยาไฮเดรชัน คือ เมื่อผงซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ผสมกับน้ำแล้ว จะเกิดเป็น Hydrate Compound โดยไตรแคลเซียมซิลิกเกต (C_3S) และไดแคลเซียมซิลิกเกต (C_2S) จะแตกตัวเป็น 2 ส่วน ซึ่งสมการเคมีได้ดังนี้



ปฏิกิริยานี้จะดำเนินไปเรื่อยๆ โดยแคลเซียม (CaO) จะแยกตัวออกมาจาก แคลเซียมซิลิเกต (CaO SiO₂) ไปเป็นแคลเซียมไฮดรอกไซด์ (Ca(OH)₂) จนสารละลายนั้นอิ่มตัวด้วยแคลเซียมไฮดรอกไซด์ หรือ สารประกอบแคลเซียมซิลิเกต (CaO SiO₂) ทำปฏิกิริยาไปจนหมดจากสารละลาย

สารประกอบที่เกิดจากปฏิกิริยาไฮเดรชัน ทั้ง 2 ส่วน คือ

1. Calcium Silicate Hydrate, CSH มีสูตรเคมีเป็น 3CaO SiO₂ 3H₂O ซึ่งเป็นสารเชื่อมประสาน
2. Calcium Hydroxide มีสูตรเคมีเป็น Ca(OH)₂ แคลเซียมไฮดรอกไซด์อิสระนี้สามารถทำ

ปฏิกิริยาต่อไปได้อีกถ้ามีธาตุที่เหมาะสมมาร่วมกันทำปฏิกิริยา

2.2.2 ปฏิกิริยาปอซโซลาน (Pozzolan Reaction) ซึ่งถ้าลอยและซีเมนต์กลายเป็นสารปอซโซลาน ความหมายของปอซโซลานหมายถึงวัสดุที่ไม่มีคุณสมบัติเชื่อมประสาน แต่สามารถทำปฏิกิริยากับ แคลเซียมไฮดรอกไซด์อิสระ แล้วก่อตัวเป็นสารเชื่อมประสานดังนั้นเมื่อใส่วัสดุปอซโซลานในส่วนผสมซิลิกา (SiO₂) และอลูมินา (Al₂O₃) จากวัสดุปอซโซลานจะทำปฏิกิริยาปอซโซลานกับแคลเซียมไฮดรอกไซด์อิสระ (Ca(OH)₂) ซึ่งเป็นสารประกอบที่เหลือจากปฏิกิริยาไฮเดรชันในช่วงแรก โดยอาจจะเขียนเป็นดังสมการเคมีได้ดังนี้



สารประกอบ 3CaO 2SiO₂ 3H₂O และ 3CaO 2Al₂O₃ 3H₂O เป็นสารที่เพิ่มกำลัง จะสังเกตว่า ปฏิกิริยานี้จะเกิดช้ากว่าปฏิกิริยาไฮเดรชัน และลดความร้อนจากปฏิกิริยาไฮเดรชันด้วย

บทที่ 3

วิธีการทดลอง

3.1 อุปกรณ์เครื่องมือวัสดุ และวิธีดำเนินการวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้จะทำการทดสอบกำลังรับแรงอัดของคอนกรีต โดยใช้ซีเมนต์กลับมาเป็นส่วนผสมแทนปูนซีเมนต์Portland และทำการทดสอบความสามารถในการเทได้ จึงใช้เครื่องมือ และวิธีการดำเนินการวิจัยดังนี้

3.1.1 อุปกรณ์และเครื่องมือในการทำวิจัย

ในการศึกษาครั้งนี้ใช้เครื่องมือทดสอบต่างๆดังนี้

1. อุปกรณ์ชุดทดสอบการยุบตัวของคอนกรีตสด
2. อุปกรณ์ชุดผสม และหล่อคอนกรีตเข้าแบบมาตรฐานทดสอบกำลังอัด
3. เครื่องมือทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต

3.1.2 วัสดุที่ใช้

1. ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภทที่1
2. ทราย
3. หินขนาด ¾"
4. น้ำสะอาด
5. ซีเมนต์กลับมา

3.2 วิธีดำเนินการวิจัย

วิธีการดำเนินงานวิจัย สามารถลำดับขั้นตอนการทำงานได้ตามแผนภูมิการปฏิบัติการทดสอบ

1. การออกแบบส่วนผสมที่มีซีเมนต์กลับมา
2. ผสมคอนกรีตตามที่ได้คำนวณ
3. การทดสอบค่าการยุบตัว ภายใต้มาตรฐาน ASTM C143
4. การบ่มคอนกรีต

5.การทดสอบคอนกรีตมาตรฐาน ASTM C192

3.3 ขั้นตอนในการออกแบบส่วนผสม

3.3.1 ออกแบบกำลังอัด



3.3.2 คำนวณอัตราส่วนผสม

1) $f_c' = 240$ ksc ที่ 28 วัน

กำลังที่ต้องการผลิต $f_c' + ksc = 240 + (1.654 \times 30) = 289.62$ ksc

2) จากแนวทางปฏิบัติทั่วไปเห็นว่าควรใช้ค่าความยุบตัว 8-10 cm

3) ข้อกำหนดใช้ขนาดโตสุดของวัสดุผสมหยาบเป็น $\frac{3}{4}$ " หรือ 20 mm

4) เมื่อขนาดโตสุดของมวลรวมหยาบเป็น 20mm และค่าความยุบตัว 8-10 cm โดยไม่ต้องใช้สารกักกระจายฟองอากาศ จะได้ปริมาตรน้ำที่ต้องใช้ 200 ลิตร/ลบ.ม.ของคอนกรีต

5) สำหรับคอนกรีตที่ต้องการกำลัง 289.62 ksc จะได้อัตราส่วนน้ำต่อซีเมนต์ที่ต้องใช้ = 0.55

6) ปริมาตรซีเมนต์ที่ต้องการ = $200 / 0.55 = 364$ กิโลกรัม

7) หาปริมาณของวัสดุผสมหยาบเมื่อกำหนดค่าโมดูลัสความละเอียดของวัสดุผสมละเอียด = 2.8 และขนาดโตสุดของวัสดุหยาบเป็น 20mm จะได้ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบในสภาพแห้งและอัดแน่น = 0.62 ลบ.ม./ลบ.ม.ของคอนกรีต

หน่วยน้ำหนักของหิน = 1600 กก./ลบ.ม.

ดังนั้น น้ำหนักของวัสดุผสมหยาบใช้ = $0.62 \times 1600 = 992$ กก./ลบ.เมตรของคอนกรีต

8) หาปริมาณของวัสดุผสมละเอียด

ปริมาตรเนื้อแท้ของส่วนผสม :

ปริมาตรของน้ำ = $200 / 1000 = 0.200$ ลบ.ม

ปริมาตรของซีเมนต์ = $364 / (3.15 \times 1000) = 0.116$

ปริมาตรของวัสดุผสมหยาบ = $992 / (2.70 \times 1000) = 0.367$

ปริมาตรของฟองอากาศ = $0.02 \times 1 = 0.02$

ดังนั้น ปริมาตรของส่วนผสมทั้งหมดยกเว้นทราย = 0.703

ปริมาตรของทรายที่ต้องใช้ = $1 - 0.703 = 0.297$

น้ำหนักของทรายแห้ง = $0.297 \times 2.6 \times 1000 = 772$ กก

ฉะนั้นคอนกรีต 1 ลบ.ม ต้องใช้

ซีเมนต์ 364 กก

น้ำ 200 กก.

วัสดุผสมหยาบ 992 กก.

วัสดุผสมละเอียด 772 กก.

3.3.3 การเตรียมวัสดุ

1. ททราย

นำทรายมาล้างให้สะอาดโดยน้ำที่สะอาด โดยสังเกตจากสีของน้ำที่ใช้ล้างทรายให้มีความสะอาดและนำไปผึ่งแดด ให้ทรายอยู่ในสภาพอ้อมตัวผิวแห้ง ดังรูปที่ 3.1

2. ซีเมนต์กลบ

นำซีเมนต์กลบที่หาได้มาร้อนผ่านตะแกรงเบอร์ 200 เก็บไว้ในถังพลาสติก ปิดฝาให้สนิทก่อนที่

จะนำมาผสม

3.4 วิธีการทดลอง

3.4.1 การทดสอบหาขนาดคละของทราย

3.4.1.1 ทำความสะอาดทรายที่ได้จากแหล่งให้สะอาด หลังจากนั้นนำทรายไปผึ่งแดด

3.4.1.2 นำตะแกรงมาตรฐาน 4,8,16,50,100 และถัดมาเรียงกันเป็นชุดบนเครื่องเขย่า เปิดสวิตช์เครื่องเขย่าใช้เวลาประมาณ 10 นาทีแล้วปิดสวิตช์

3.4.1.3 ชั่งน้ำหนักทรายที่ค้างบนตะแกรงในแต่ละตะแกรง รวมทั้งทรายที่ค้างในภาครอบด้วย เครื่องชั่งที่อ่านค่าละเอียดถึง 0.1 กรัม

3.4.1.4 คำนวณร้อยละผสมที่ค้างบนตะแกรงในแต่ละขนาด

3.4.1.5 นำเอาค่าร้อยละผสมที่ค้างบนตะแกรงมาตรฐานแต่ละขนาดมาเขียนกราฟขนาด คละของทราย

3.4.2 การทดสอบหาค่าความยุบตัวและกำลังอัดของคอนกรีต

3.4.2.1 เตรียมตัวอย่างซีเมนต์และซีเมนต์กลบตามส่วนผสมที่คำนวณไว้คือร้อยละ 0 , 15 , 25 และ 35

3.4.2.2 ผสมอัตราส่วนผสมให้เข้ากันโดยใช้เครื่องผสม

3.4.2.3 นำซีเมนต์ที่ผสมเสร็จแล้วมาใส่เครื่องทดสอบค่ายุบตัวแล้วทำการวัดค่ายุบตัวและจดบันทึก ดังรูปที่ 3.2

3.4.2.4 นำซีเมนต์ที่ผสมเสร็จเทลงในแบบที่เตรียมไว้ขนาด 15x15x15 ลบ.ซม. แล้วหุ้มด้วยพลาสติกใส

3.4.2.5 เมื่อผ่านไป 24 ชั่วโมง ถอดแบบออกแล้วก้อนคอนกรีตที่ได้ไปแช่ในน้ำที่สะอาดและหมั่นเปลี่ยนน้ำอยู่เสมอ


3.4.2.6 ทดสอบกำลังอัดของก้อนคอนกรีตลูกบาศก์ ตามอายุ 7 , 14 และ 28 วัน

วิธีทดสอบกำลังอัดของคอนกรีต

1. เช็ดผิวก้อนตัวอย่างคอนกรีตให้แห้ง และทำความสะอาดผิวตัวอย่างด้วยผ้าสะอาดให้แห้ง
2. ชั่งน้ำหนักคอนกรีต
3. ทำความสะอาดผิวแทนกด ทั้งด้านบนและด้านล่างของเครื่องทดสอบแรงกด
4. วางก้อนตัวอย่างทดสอบให้อยู่ในแนวศูนย์กลางของน้ำหนักกดแล้วเลื่อนผิวแทนกดสัมผัสกับก้อน
กดตัวอย่างทดสอบให้สนิท
5. ป้อนน้ำหนักลงในเครื่องทดสอบแรงกด
6. เปิดเครื่องทดสอบกำลังอัด สังเกตน้ำหนักกดลงบนก้อนตัวอย่างบนหน้าจอเครื่องกดจนกระทั่ง
ก้อนทดสอบถึงจุดประลัยจนกระทั่งก้อนตัวอย่างแตก
7. บันทึกค่ากำลังอัดสุดท้าย ดังรูปที่ 3.3



รูปที่ 3.1 ตัวอย่างการเตรียมวัสดุที่ใช้ในการทดลอง



รูปที่ 3.2 ตัวอย่าง การทดสอบค่ายุบตัว



รูปที่ 3.3 ตัวอย่าง การทดสอบกำลังอัดของก้อนคอนกรีต



บทที่ 4

ผลการทดลองและการวิเคราะห์ผล

ในบทนี้เป็นการแสดงผลที่ได้จากการทดลองที่ได้กล่าวมาแล้วในบทที่ 3 ซึ่งจากผลที่ได้ดังกล่าวจะ ถู้นำมาวิเคราะห์เพื่อศึกษาถึงคุณสมบัติของซีเมนต์ที่ใช้แทนที่ในพอร์ตแลนด์ซีเมนต์ โดยมีการทดลอง ดังนี้

4.1 การทดสอบหาขนาดคละของทราย


การทดสอบหาขนาดคละของทรายมีคุณสมบัติที่มีผลต่อกำลังอัดของคอนกรีตบล็อก โดยขนาดคละนั้น เป็นไปตามมาตรฐาน ASTM ที่ได้กล่าวไว้ในบทที่ 3 ซึ่งผลการทดลองหาขนาดคละของทรายแสดงไว้ใน ตารางที่ 4.1 และตารางที่ 4.2 และแสดงดังรูปที่ 4.1 และ 4.2

ตารางที่ 4.1 แสดงการทดสอบหาขนาดคละของทรายครั้งที่ 1


ขนาดตะแกรง มาตรฐาน	น้ำหนักที่ค้างอยู่ บนตะแกรง(กรัม)	ร้อยละที่ค้างบน ตะแกรง	ร้อยละสะสมที่ค้าง บนตะแกรง	ร้อยละสะสมที่ ผ่านบนตะแกรง
เบอร์ 4	0	0	0	100
เบอร์ 8	0	0	0	100
เบอร์ 16	4	2	2	98
เบอร์ 20	24	12	14	86
เบอร์ 60	140	70	84	16
เบอร์ 100	24	12	96	4
ถัด	9	4	100	0
รวม	200	100	-	-

ตารางที่ 4.2 แสดงการทดสอบหาขนาดคละของทรายครั้งที่ 2

ขนาดตะแกรง มาตรฐาน	น้ำหนักที่ค้างอยู่บน ตะแกรง(กรัม)	ร้อยละที่ค้างบน ตะแกรง	ร้อยละสะสมที่ค้าง บนตะแกรง	ร้อยละสะสมที่ผ่าน บนตะแกรง
เบอร์ 4	0	0	0	100
เบอร์ 8	0	0	0	100
เบอร์ 16	8	4	4	96
เบอร์ 20	22	8	12	88
เบอร์ 60	144	74	86	14
เบอร์ 100	22	8	94	6
ถัด	12	6	100	0
รวม	200	100	-	-



รูปที่ 4.1 กราฟแสดงร้อยละของทรายที่สะสมบนตะแกรงครั้งที่ 1



รูปที่ 4.2 กราฟแสดงร้อยละของทรายที่สะสมบนตะแกรงครั้งที่ 2


4.2 การทดสอบการยุบตัวของคอนกรีตสด

ค่าการยุบตัวของคอนกรีตมีผลต่อความสามารถในการเทได้ (Workability) มีผลต่อความแข็งแรงของคอนกรีตโดยยิ่งมีค่าการยุบตัวน้อยความแข็งแรงยิ่งสูงขึ้นเป็นการควบคุมปริมาณน้ำไม่ให้มีมากเกินไป การแยกตัวและเกิดทางน้ำเยิ้มสุผิวซึ่งจะทำให้เนื้อคอนกรีตเป็นโพรงเล็กทำให้ความแข็งแรงต่ำลงและอาจเกิดเป็นตามดกก่อให้เกิดการร้าวซึมถ้าคอนกรีตนั้นเป็นถ้งน้ำหรือหลังคาคาดฟ้า

ค่าแสดงในตารางที่ 4.3 และกราฟในรูปที่ 4.3 พบว่าค่าการยุบตัวของคอนกรีตเพิ่มขึ้นจาก 24.3 , 26.4 , 28.3 ถึง 29.6 เซนติเมตร เมื่อผสมซีเมนต์จาก 0 , 15 , 25 ถึง 35 %

ตารางที่ 4.3 การยุบตัวของคอนกรีตสด

	ผสมซีเมนต์จาก 0%	ผสมซีเมนต์จาก 15%	ผสมซีเมนต์จาก 25%	ผสมซีเมนต์จาก 35%
การยุบตัวของคอนกรีตสด (ซม)	24.3	26.4	28.3	29.6



รูปที่ 4.3 กราฟแสดงค่าความยุบตัวของคอนกรีตสด


4.3 การทดสอบการรับกำลังอัดของคอนกรีต

ค่าความสัมพันธ์ ระหว่างกำลังอัดของซีเมนต์ต่อระยะเวลาที่ใช้ในการบ่มที่อัตราส่วนต่างๆของซีเมนต์

ผลที่ได้จากการทดสอบการรับกำลังอัดของซีเมนต์สามารถนำมาใช้แสดงความสัมพันธ์ของค่าการรับกำลังอัดของซีเมนต์ที่มีอัตราส่วนของปูนซีเมนต์ต่อซีเมนต์ที่เปลี่ยนไปกับระยะเวลาการบ่มคือ 7,14 และ 28 วัน ดังตารางที่ 4.4 และรูปที่ 4.4 พบว่า ค่ากำลังอัดเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาการบ่ม และค่ากำลังอัดมีค่าสูงสุดที่สัดส่วนซีเมนต์ 15%-25% ค่ากำลังอัดมีค่าลดลงเมื่อซีเมนต์มีสัดส่วน 35% และมีกำลังอัดสูงสุดที่ระยะเวลาบ่ม 28 วัน

ตารางที่ 4.4 การรับกำลังอัดของคอนกรีต

	กำลังอัดที่0%	กำลังอัดที่15%	กำลังอัดที่25%	กำลังอัดที่35%
	(ksc)	(ksc)	(ksc)	(ksc)
7วัน	274	326	358	203
14วัน	291	357	367	244
28วัน	312	387	377	256



รูปที่ 4.4 กราฟแสดงการรับกำลังอัดของคอนกรีต

4.4 การเพิ่มขึ้นของค่ากำลังอัดที่อัตราส่วนผสมของซีเมนต์

จากตารางที่ 4.5 ตารางที่ 4.6 และรูปที่ 4.5 แสดงให้เห็นระยะเวลาในการบ่มคอนกรีตมีผลต่อกำลังอัดของคอนกรีต โดยเราทดสอบที่ระยะการบ่ม 7, 14 และ 28 วันตามลำดับ สังเกตค่ากำลังอัดที่ได้จะมีการเพิ่มของกำลังอัดทุกช่วงเวลาของการบ่ม จนสูงสุดที่ 28 วัน และค่ากำลังอัดเพิ่มขึ้นสูงที่สุดส่วนซีเมนต์ 15%-25% แต่มีค่าลดลงที่สัดส่วน 35%

ตารางที่ 4.5 เปอร์เซ็นต์การเพิ่มขึ้นของกำลังอัดคิดเทียบกับกำลังอัดที่0%

	กำลังอัดที่0%	กำลังอัดที่15%	กำลังอัดที่25%	กำลังอัดที่35%
% การเพิ่มขึ้น ของกำลังอัด* ที่ ระยะเวลาการบ่ม 7วัน (%)	0	18.978	30.657	-25.912
% การเพิ่มขึ้น ของกำลังอัด* ที่ ระยะเวลาการบ่ม 14วัน (%)	0	22.680	26.117	-16.151
% การเพิ่มขึ้น ของกำลังอัด* ที่ ระยะเวลาการบ่ม 28วัน (%)	0	24.039	20.833	-17.949


*(คิดเทียบกับกำลังอัดที่ 0%)

ตารางที่ 4.6 การเพิ่มขึ้นของกำลังอัดในระยะการบ่ม

	7 วัน	14 วัน	28 วัน
การเพิ่มขึ้นของกำลังอัด* ที่ 0% (%)	0	6.204	13.869
การเพิ่มขึ้นของกำลังอัด* ที่ 15% (%)	0	9.509	18.712
การเพิ่มขึ้นของกำลังอัด* ที่ 25% (%)	0	2.514	5.307
การเพิ่มขึ้นของกำลังอัด* ที่ 35% (%)	0	20.197	26.108

*(คิดเทียบกับกำลังอัดที่7วัน)

การเพิ่มขึ้นของกำลังอัดในระยะการบ่มต่างๆ



รูปที่ 4.5 กราฟแสดงการเพิ่มขึ้นของกำลังอัดในระยะการบ่มที่ 7,14 และ 28 วัน



บทที่ 5

สรุปผลการทดลอง และข้อเสนอแนะ

ในบทนี้จะเป็นการสรุปผลการทดลองที่ได้จากการทดสอบ การยุบตัวของคอนกรีต และการหาค่ารับแรงอัดของคอนกรีตบล็อก ซึ่งผลการทดลองสามารถสรุปหาค่าความสัมพันธ์ได้ดังนี้

1. ค่าการยุบตัวของคอนกรีตเพิ่มขึ้นจาก 24.3 ถึง 29.6 เซนติเมตร เมื่อผสมซีเมนต์ในอัตราส่วนที่กำหนด
2. ที่ระยะการบ่ม 7 , 14 และ 28 วัน สังเกตค่ากำลังอัดที่ได้จะมีการเพิ่มของกำลังอัดทุกช่วงของการบ่ม จนมาสิ้นสุดที่ 28 วัน ทำให้คอนกรีตมีกำลังอัดสูงสุด
3. ปริมาณสัดส่วนของซีเมนต์ที่ 15% เหมาะสำหรับงานก่อสร้างมากที่สุด เนื่องจากมีกำลังอัดและ การยุบตัวที่เหมาะสม
4. ในการผสมของซีเมนต์ที่ 35% จะมีความสามารถในการรับแรงอัดได้ต่ำลง เพราะซีเมนต์ได้ไปแทนที่ในเนื้อซีเมนต์มากเกินไป

ข้อเสนอแนะ

ผู้ทดลองที่จะนำไปต่อยอด หรือ การทดลองครั้งต่อไป ควรจะทดลองดังนี้

- ทดลองผสมซีเมนต์ต่อปริมาณซีเมนต์ ในอัตราส่วนน้อยๆ เช่น ร้อยละ 5,10,15 เป็นต้น
- ทดลองควบคุมคุณภาพของซีเมนต์ที่นำมาผสม เช่น ความชื้น เวลาเผา เป็นต้น

เอกสารอ้างอิง

1. การประชุมใหญ่วิชาการทางด้านวิศวกรรม เรื่องการใช้ซีเมนต์แกลบเป็นวัสดุป่อซีเมนต์ในคอนกรีตกำลังสูง. กรุงเทพฯ : วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, 2539
2. ชัชวาล เศรษฐบุตร. คอนกรีตเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่7. กรุงเทพฯ, 2542
3. มหาวิทยาลัยนเรศวร, ภาควิชาวิศวกรรมโยธา. คู่มือปฏิบัติการคอนกรีตเทคโนโลยี. พิษณุโลก. : มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2555
4. วินิต ช่อวิเชียร. คอนกรีตเทคโนโลยี. พิมพ์ครั้งที่8. กรุงเทพฯ : ดร. วินิต ช่อวิเชียร, 2539
5. สมนึก ตั้งเต็มศิริกุล. การออกแบบส่วนผสมคอนกรีตผสมซีเมนต์ลอย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542
6. Braja M. Das. Principles of Geotechnical Engineering. 4th ed. Bonton : PWS Publishing, 1997

